

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากร

ประชากรของการวิจัยคือฟันแท้ทุกซี่ของผู้ป่วยที่รับการรักษาทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือฟันกรามน้อยที่ถูกถอนออกจากผู้ป่วยอายุ 12-20 ปี ซึ่งเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ซี่ ระยะเวลาตั้งแต่ฟันถูกถอนออกจากช่องปากจนถึงขณะทำการทดลอง ไม่เกิน 6 เดือน โดยเก็บไว้ในสารละลายไทมอล (Thymol) 0.1 เปอร์เซ็นต์ แบ่งฟันดังกล่าวโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 30 ซี่ (Fox, McCabe และ Buckley, 1994) เพื่อทำการขีดแบรกกัดด้วยวัสดุและวิธีการเตรียมผิวเคลือบฟันต่าง ๆ กัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


1. ยูนิเวอร์แซล เทสติง แมชชีน (universal testing machine: LR 10 K, Lloyd Instruments Ltd., England) (ภาพที่ 9) เป็นเครื่องมือศึกษาคุณสมบัติเชิงกล (mechanical property) ของวัสดุ ส่วนประกอบของเครื่องมือดังนี้

- 1.1 ฟิกซ์ เฮด (fixed head) เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือซึ่งอยู่กับที่
- 1.2 ครอส เฮด (cross head) เป็นส่วนของเครื่องมือซึ่งเคลื่อนที่ ในการทดลองนี้เลือกใช้ความเร็วของการเคลื่อนที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อ 1 นาที
- 1.3 นิวเมติก กริป (pneumatic grip) คือส่วนที่ทำหน้าที่ในการจับชิ้นงานของ ฟิกซ์ เฮด และ ครอส เฮด

2. เครื่องมือช่วยในการจับชิ้นงาน ประกอบด้วย

- 2.1 ส่วนที่ติดกับ ฟิกซ์ เฮด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับตัวอย่างฟันที่ใช้ในการทดลองซึ่งบรรจุอยู่ในท่อ พีวีซี (ภาพที่ 10)


2.2 ส่วนที่ติดกับ ครอบส เสด เป็นแผ่นโลหะที่เจาะช่องสี่เหลี่ยม ใช้ในการให้แรงชนิดเฉือน/ปอกเพื่อทำให้แบรกดกติให้หลุดออกจากตัวฟัน (ภาพที่ 11)



ภาพที่ 9 ยูนิเวอร์แซล เทสติง แมชีน (LR 10 K, Lloyd Instruments Ltd., England)




ภาพที่ 10 ส่วนฟิกส์เสด ของยูนิเวอร์แซล เทสติง แมชีน



ภาพที่ 11 ส่วนครอสเฮด ของยูนิเวอร์แซล เจตติ้ง แมชชีน

การใช้เครื่องมือนี้ในการทดลองมีวิธีการดังนี้

- ก. นำตัวอย่างที่ได้เตรียมไว้ใส่ในช่องของเครื่องมือส่วนที่ติดกับ ฟิกซ์ เฮด
- ข. เลื่อนส่วนของ ครอสเฮด ขึ้นไปหาส่วนของ ฟิกซ์ เฮด จนกระทั่งขอบล่างของช่องที่เจาะไว้บนแผ่นโลหะอยู่ได้ปีกด้านในของแบริกเกตซึ่งยึดอยู่กับพื้นตัวอย่าง
- ค. ปรับแนวแกนพินจนกระทั่งปีกด้านในของแบริกเกตขนานกับขอบล่างของช่องที่เจาะไว้บนแผ่นโลหะ เพื่อให้ปีกด้านในทั้งสองของแบริกเกตสัมผัสกับแผ่นโลหะที่ใช้ในการทำให้แบริกเกตหลุดออกจากพื้นตัวอย่างพร้อมๆกัน (ภาพที่ 12)
- ง. เดินเครื่องให้ ครอส เฮด เคลื่อนที่ขึ้นเพื่อทำการ วัดแรงเฉือน/ปอก ที่เกิดขึ้นจากการทำให้แบริกเกตหลุดออกจากพื้นตัวอย่าง




ภาพที่ 12 แสดงการวางส่วนของแผ่นโลหะให้ขนานกับปีกด้านใกล้หรือของแบริกเกต

3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (incubator: MEMMERT UM400, GmbH Co., West Germany)
 (ภาพที่ 13) ใช้ควบคุมอุณหภูมิของกลุ่มตัวอย่างที่ 37 องศาเซลเซียส




ภาพที่ 13 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (MEMMERT UM400, GmbH Co., West Germany)

4. เครื่องมือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจร (thermocycle: TM-14-1 MECC.Co.Ltd., Japan) (ภาพที่ 14) ใช้จำกัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในช่องปาก (Millett และ McCabe, 1996) โดยจะทำการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วง 5-55 องศาเซลเซียส เป็นจำนวน 500 รอบ (International Standard Organization, 1994)



ภาพที่ 14 เครื่องมือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจร (TM-14-1 MECC.Co.Ltd., Japan)

5. เครื่องสำรวจแบบจำลองพื้น (surveyer) (ภาพที่ 15) ใช้กดแบรคเกตในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสเพื่อป้องกันการเคลื่อนของแบรคเกตขณะมีการก่อดั้วของวัสดุบีดัด




ภาพที่ 15 เครื่องสำรวจแบบจำลองพื้น

6. เครื่องฉายแสง (light curing unit: LITEX 680, Dentamerica Co., USA.) (ภาพที่ 16) ใช้ฉายแสงที่มีความเข้มของแสง 450 นาโนเมตร เพื่อให้เกิดการก่อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง



ภาพที่ 16 เครื่องฉายแสง (light curing unit: LITEX 680, Dentamerica Co., USA.)

7. เครื่องมือตัดชิ้นงาน (diamond blade: Isomet, Buehler, USA.) (ภาพที่ 17) ใช้ตัดชิ้นงานตัวอย่างเพื่อนำไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด




ภาพที่ 17 เครื่องมือตัดชิ้นงาน (diamond blade: Isomet, Buehler, USA.)

8. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (stereo microscope: 47-5003-9902, ARLZEISS, West Germany) (ภาพที่ 18) ใช้ตรวจดูบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของการยึดติด

9. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (scanning electron microscope: JSM 6400, JOEL, Japan) (ภาพที่ 19) ใช้ศึกษาลักษณะบริเวณรอยต่อของวัสดุยึดติดกับผิวเคลือบฟัน



ภาพที่ 18 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (47-5003-9902, ARLZEISS, West Germany)



ภาพที่ 19 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (JSM 6400, JOEL, Japan)

การรวบรวมข้อมูล

หาค่ากำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก โดยใช้เครื่อง ยูนิเวอร์แซล เทสต์ติ้ง แมชชีน

การจัดกระทำ

1.การทดสอบกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก

1.1 ทำความสะอาดพื้นตัวอย่างที่ถอนออกมาจากผู้ป่วยโดยการล้างคราบเลือดและขูดเศษเนื้อเยื่อที่ติดอยู่กับรากฟันออก ใช้หัวกรอความเร็วสูงตัดรากฟันออก ให้เหลือส่วนของรากฟันติดอยู่กับตัวฟันเล็กน้อย แช่วินที่ทำความสะอาดแล้วในสารละลายไทมอล 0.1 เปอร์เซ็นต์ (Fox, McCabe, และ Buckley, 1994)

1.2 จัดผิวเคลือบฟันด้านใกล้กับค้ำด้วยผงขัดอย่างละเอียดด้วยหัวขัดยางและผงขัดฟันประมาณ 10 วินาที ล้างน้ำให้สะอาดแล้วเป่าให้แห้งด้วยลมที่ปราศจากความชื้น

1.3 นำฟันตัวอย่างมายึดกับแผ่นพลาสติกหนา 3 มิลลิเมตร ขนาด 6 x 6 เซนติเมตร ด้วยกาวพลาสติก โดยให้ผิวฟันด้านใกล้กับค้ำหันขึ้นและขนานกับระนาบของแผ่นพลาสติก เพื่อความสะดวกในการจับชิ้นงานตัวอย่าง (ภาพที่ 20)



ภาพที่ 20 แสดงการยึดตัวอย่างฟันกับแผ่นพลาสติก


1.4 แบ่งฟันตัวอย่าง 120 ซี่ออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 30 ซี่ โดยการสุ่มตัวอย่าง

1.4.1 เตรียมผิวเคลือบฟันโดยใช้กรดฟอสฟอริก 37 เปอร์เซ็นต์ ทาผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 15 วินาที ล้างออกด้วยสเปรย์น้ำ 15 วินาที เป่าให้แห้ง ทาด้วยบอนด์เรซิน ซีดแบรกเกต ด้วยคอมโพสิทเรซิน [Concise® จากบริษัท 3เอ็ม คอร์ปอเรชัน (3 M Corporation)] (ภาพที่ 21)

1.4.2 ไม่ใช้กรดในการเตรียมผิวเคลือบฟัน ซีดแบรกเกตด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง [ฟูจิ ออร์โธ แอกซี (Fuji Ortho LC®) จากบริษัท จีซี คอร์ปอเรชัน (GC Corporation)] (ภาพที่ 22)

1.4.3 เตรียมผิวเคลือบฟันโดยใช้กรดฟอสฟอริก 37 เปอร์เซ็นต์ ทาผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 15 วินาที ล้างออกด้วยสเปรย์น้ำ 15 วินาที แล้วเป่าให้แห้ง ซีดแบรกเกตด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง

1.4.4 เตรียมผิวเคลือบฟันโดยใช้กรดฟอสฟอริก 37 เปอร์เซ็นต์ ทาผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 15 วินาที ล้างออกด้วยสเปรย์น้ำ 15 วินาที เป่าให้แห้ง ทาด้วยบอนด์เรซิน [คอนไซส์ (Concise® จากบริษัท 3เอ็ม คอร์ปอเรชัน (3 M Corporation)] (ภาพที่ 23) ซีดแบรกเกตด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง



ภาพที่ 21 คอนไซส์



ภาพที่ 22 ฟุจิ ออร์โธ แอลซี




ภาพที่ 23 บอนดิง เรซิน

1.5 ปีคแบรคเกดกับผิวฟันด้านใกล้แก้มที่ตำแหน่งกึ่งกลางในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง และกึ่งกลางในแนวใกล้เหงือก-ด้านบดเคี้ยว

ผสมวัสดุยึดติดตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ทาที่ฐานแบรกกเกต แล้วนำไปยึดกับพื้นตัวอย่าง

เมื่อวางแบรกกเกตในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วใช้เครื่องสำรวจแบบจำลองฟังก์ดแบรกกเกตในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสเพื่อไม่ให้แบรกกเกตมีการเคลื่อนที่ขณะเชื่อมเอาวัสดุยึดติดส่วนเกินออกหรือขณะมีการก่อตัวของวัสดุยึดติด (ภาพที่ 24)



ภาพที่ 24 แสดงการใช้เครื่องสำรวจแบบจำลองฟังก์ดแบรกกเกตในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัส


การฉายแสงเพื่อการก่อตัวของกลาสไอโอ โนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงทำโดยฉายแสงที่ขอบของแบรกกเกตด้านโกล์เหงือก ด้านโกล์แก้ม ด้านโกล์ลิ้น และด้านบดเคี้ยวด้านละ 15 วินาที (Silverman และคณะ, 1995) ด้วยเครื่องฉายแสง

1.6 นำตัวอย่างฟันที่ติดแบรกกเกตแล้วออกจากแผ่นพลาสติก ยึดแบรกกเกตกับทวดเหล็กไร้สนิมขนาด 0.018 นิ้ว X 0.025 นิ้วด้วยขางสำหรับยึดทวดทางทันตกรรมจัดฟัน ทวดดังกล่าวยึดอยู่กับท่อพีวีซีชั้นที่หนึ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร สูง 1.2 เซนติเมตร เพื่อควบคุมให้ระนาบของฐานแบรกกเกตขนานกับพื้นที่หน้าตัดของท่อพีวีซี (ภาพที่ 25)




ภาพที่ 25 แสดงการขีดพื้นที่ติดแบรคเกดกับลวดที่ขีดกับท่อพีวีซีชั้นที่หนึ่ง

1.7 เตรียมท่อพีวีซีชั้นที่สอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร นำพื้นที่ขีดไว้กับท่อพีวีซีชั้นที่หนึ่งมาฝังลงในท่อพีวีซีชั้นที่สองด้วยอะคริกเรซินโดยวางท่อพีวีซีชั้นที่หนึ่งครอบท่อพีวีซีชั้นที่สอง (ภาพที่ 26) เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้ชิ้นงานคือ ฟันซึ่งมีแบรคเกดซี่คอยู่และฝังอยู่ในท่อพีวีซีด้วยอะคริกเรซินโดยฐานแบรคเกดขนานกับพื้นที่หน้าตัดของท่อ พีวีซี ผิวพื้นด้านในก็แก้วซึ่งขีดกับแบรคเกดอยู่เหนือระนาบของท่อพีวีซี 2 มิลลิเมตร (ภาพที่ 27)



ภาพที่ 26 แสดงการครอบท่อพีวีซีชั้นที่หนึ่งทับท่อพีวีซีชั้นที่สอง



ภาพที่ 27 ตัวอย่างฟืนที่พร้อมสำหรับทำการทดสอบ

1.8 นำชิ้นงานตัวอย่างไปเก็บไว้ในน้ำกั้น อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิ


1.9 นำชิ้นงานตัวอย่างไปผ่านเครื่องเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจร โดยเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่าง 5-55 องศาเซลเซียส 500 รอบ ระยะเวลาที่อยู่น้ำแต่ละอุณหภูมิ 20 วินาที หลังจากนั้นนำไปเก็บในน้ำกั้นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสต่อจนครบ 1 สัปดาห์ (International Standard Organization, 1994)

1.10 วัดค่ากำลังแรงยึดระหว่างแบรคเกิดกับผิวฟืนในแต่ละกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องยูนิเวอร์แซล เทสติง แมชชีน

1.11 นำฟืนในกลุ่มตัวอย่างซึ่งถูกทำให้แบรคเกิดทุกแล้วมาตรวจสอบบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของการยึดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ

2. การศึกษามิววนที่เกิดการยึดติดระหว่างวัสดุยึดติดและผิวเคลือบฟัน

1. นำแบรคเกตมายึดกับผิวเคลือบฟันโดยใช้วัสดุยึดติดและวิธีการเตรียมผิวเคลือบฟันต่าง ๆ กัน 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 ตัวอย่าง ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 4.1
2. นำตัวอย่างฟันทั้ง 4 กลุ่ม มาตัดขวางตามแนวยาวของฟันด้วยเครื่องมือตัดชิ้นงาน โดยให้แนวการตัดตั้งฉากกับระนาบผิวฟันซึ่งทำการยึดแบรคเกต
3. ใช้กรดฟอสฟอริกทาพื้นผิวหน้าตัดบริเวณที่ต้องการศึกษาการยึดติด 10 วินาที ล้างออกด้วยน้ำ 10 วินาที
4. นำตัวอย่างไปยึดกับแท่นจับชิ้นงานแล้วนำไปเคลือบด้วยทอง (ภาพที่ 28)
5. ตรวจสอบบริเวณที่เกิดการยึดติดระหว่างวัสดุยึดติดกับผิวเคลือบฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ที่กำลังขยาย 1000 เท่า และบันทึกภาพถ่าย



ภาพที่ 28 ตัวอย่างฟันซึ่งนำไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด

ตัวแปรของการวิจัย

1. ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรอิสระสำหรับการวิจัยนี้คือ วัสดุชนิดคิดและวิธีการเตรียมผิวเคลือบฟัน

1.1 คอมโพสิทเรซิน เตรียมผิวเคลือบฟันด้วยกรดฟอสฟอริก ร่วมกับ
เรซินบอนด์

1.2 กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง ไม่เตรียมผิวเคลือบฟัน

1.3 กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง เตรียมผิวเคลือบฟัน
ด้วยกรดฟอสฟอริก

1.4 กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง เตรียมผิวเคลือบฟัน
ด้วยกรดฟอสฟอริก ร่วมกับเรซินบอนด์

2. ตัวแปรตาม คือค่ากำลังแรงยึดแบบเดือน/ปอก มีหน่วยเป็น เมกะปาสคาล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเดือน/ปอก ของการใช้วัสดุชนิดคิด และการเตรียมผิวเคลือบฟันต่างๆ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (one-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และถ้าผลของการวิเคราะห์มีความแตกต่างกัน ทดสอบความแตกต่างของแต่ละคู่ด้วย การทดสอบ เชฟเฟ้ (Scheffe's Test)

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม SPSS 7.0 F/W 95

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย