



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการวิจัย : การพัฒนาการอ่านดีสำหรับคนไทย

มกราคม 2536

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2534

รายงานผลการวิจัย

เรื่อง

การพัฒนาการย้อมสีสำหรับไหมไทย

โดย

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

Mr.Eiichi Kawai

นางสาวชามาศ ธำรงค์ศักดิ์

นางสาวนภิส เทพรักษ์

นางสาวสิริวรรณ หัตถนาฤดี

นางสาวสุวรรณี ศรีเวทย์

	หน้า
บทคัดย่อ.....	1
กิตติกรรมประกาศ.....	2
บทที่ 1 คำนำ.....	3
บทที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารวิชาการ.....	4
2.1 ประวัติของไหม.....	4
2.2 การเลี้ยงไหม.....	5
2.3 ขั้นตอนการผลิตเส้นไหม.....	6
2.4 ประเภทของตัวไหม.....	7
2.5 โครงสร้างทางรูปร่างของเส้นไหม.....	8
2.6 โครงสร้างทางเคมีของเส้นไหม.....	10
2.7 คุณสมบัติต่าง ๆ ของไหม.....	13
2.8 การลอกกาวไหม.....	15
2.9 การย้อมสีไหม.....	17
2.10 รายละเอียดของไหมไทย ไหมญี่ปุ่น ไหมป่า.....	21
2.11 ผลการศึกษาที่ผ่านมา.....	27
บทที่ 3 การทดลอง.....	28
3.1 วัตถุประสงค์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	28
3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ.....	31
3.3 วิธีการทดลองและการทดสอบสมบัติต่าง ๆ .....	35
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล.....	44
4.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมดิบทั้ง 3 พันธุ์.....	44
4.2 ผลการศึกษาลักษณะการลอกกาวไหมด้วยด่างและคุณสมบัติทางกายภาพหลัง การลอกกาว.....	46
4.3 การสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง pH และ mv.....	54
4.4 ผลการวัด pH ขณะย้อมและหลังย้อมในสภาวะกรด.....	55
4.5 การสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง optical density กับความเข้มข้น ของสารละลายสี.....	56
4.6 ผลการย้อมสีและคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อมสี.....	57

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.7 ผลการทดสอบคุณสมบัติของใหม่.....	62
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอนะ.....	63
บทที่ 6 เอกสารอ้างอิง.....	65
บทที่ 7 ภาคผนวก.....	67



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1	ภาคตัดขวางของเส้นไหมจากรังไหม <i>Bombyx mori</i> ..... 8
2.2	ภาคตัดขวางของเส้นไหมเมื่อลอกกาวไหมเซรีซินออกแล้ว..... 9
2.3	สภาพผิวของใยจากรังไหมและใยไฟโบรอินของไหมเลี้ยง..... 10
2.4	โครงสร้างทางเคมีโดยทั่วไปของเส้นใยไหมแสดงให้เห็นลักษณะของการเกิด Salt bridge..... 26
3.1	เครื่องวัดความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใย..... 33
3.2	เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์..... 34
3.3	เครื่อง Microcomputer pH meter..... 34
3.4	อุปกรณ์ที่ใช้ในการลอกกาวไหม..... 37
3.5	Bath ที่ใช้ในการย้อมสีไหม..... 40
3.6	Hydrometer..... 43
4.1	ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหม..... 45
4.2	ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลอกกาวกับเวลาของการลอกกาวด้วยค่า ของไหมไทย..... 47
4.3	ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลอกกาวกับเวลาของการลอกกาวด้วยค่า ของไหมญี่ปุ่น..... 48
4.4	ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลอกกาวกับเวลาของการลอกกาวด้วยค่า ของไหมป่า..... 49
4.5	ความสัมพันธ์ระหว่างความทนทานต่อแรงดึงกับเวลาที่ใช้ในการลอกกาวของ ไหมไทย..... 50
4.6	ความสัมพันธ์ระหว่างความทนทานต่อแรงดึงกับเวลาที่ใช้ในการลอกกาวของ ไหมญี่ปุ่น..... 51
4.7	ความสัมพันธ์ระหว่างความทนทานต่อแรงดึงกับเวลาที่ใช้ในการลอกกาวของ ไหมป่า..... 52
4.8	ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมหลังลอกกาว..... 53
4.9	ความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับ mv..... 54
4.10	pH ขณะย้อมและหลังย้อมในสภาวะกรดของไหมทั้ง 3 พันธุ์..... 55

4.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง optical density ของสารละลายกับความเข้มข้น ของสารละลาย.....	56
4.12 ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อมในสภาวะที่เป็นกลาง.....	61
4.13 ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อมในสภาวะที่เป็นกรด.....	61



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
2.1	ส่วนประกอบของกรดอะมิโนในไฟโบรอิน.....	12
2.2	ลักษณะทางกายภาพของรังไหม.....	23
2.3	ขนาดของเส้นใยไหม.....	23
2.4	ส่วนประกอบของรังไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก.....	24
2.5	สมบัติเชิงกลของไฟโบรอิน.....	24
2.6	ปริมาณกรดอะมิโนในไฟโบรอินแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก.....	25
4.1	สมบัติทางกายภาพของเส้นไหม.....	44
4.2	ขนาดและความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหม.....	45
4.3	สมบัติทางกายภาพของเส้นไหมหลังลอกกาว.....	53
4.4	ความสามารถในการดูดซับน้ำของเส้นไหมไทยในสภาวะที่เป็นกลาง.....	58
4.5	ความสามารถในการดูดซับน้ำของเส้นไหมญี่ปุ่นในสภาวะที่เป็นกลาง.....	58
4.6	ความสามารถในการดูดซับน้ำของเส้นไหมป่าในสภาวะที่เป็นกลาง.....	58
4.7	ความสามารถในการดูดซับน้ำของเส้นไหมไทยในสภาวะที่เป็นกรด.....	59
4.8	ความสามารถในการดูดซับน้ำของเส้นไหมญี่ปุ่นในสภาวะที่เป็นกรด.....	59
4.9	ความสามารถในการดูดซับน้ำของเส้นไหมป่าในสภาวะที่เป็นกรด.....	59
4.10	สมบัติทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อม.....	60
4.11	ความสามารถในการละลายของเส้นไหมที่ไม่ได้ผ่าน Acid Treatment.....	62
4.12	ความสามารถในการละลายของเส้นไหมป่าที่ผ่าน Acid Treatment.....	62
7.1	ความแข็งแรงของเส้นไหมดิบ-ไหมไทย.....	69
7.2	ความแข็งแรงของเส้นไหมดิบ-ไหมญี่ปุ่น.....	70
7.3	ความแข็งแรงของเส้นไหมดิบ-ไหมป่า.....	71
7.4	การลอกกาวด้วยด่างของไหมไทย.....	72
7.5	การลอกกาวด้วยด่างของไหมญี่ปุ่น.....	73
7.6	การลอกกาวด้วยด่างของไหมป่า.....	74
7.7	ความแข็งแรงต่อการดึงของไหมไทยที่ผ่านการลอกกาวด้วยด่าง.....	76
7.8	ความแข็งแรงต่อการดึงของไหมญี่ปุ่นที่ผ่านการลอกกาวด้วยด่าง.....	77
7.9	ความแข็งแรงต่อการดึงของไหมป่าที่ผ่านการลอกกาวด้วยด่าง.....	78
7.10	ความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับ mv.....	79

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
7.11 ผลการวัด pH ขณะย้อมและหลังย้อมในสภาวะกรด.....	80
7.12 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายสีกับ optical density...	81
7.13 ผลการหาความสามารถในการดูดกลืนของเส้นไหมไทยในสภาวะการย้อมที่ เป็นกลาง.....	82
7.14 ผลการหาความสามารถในการดูดกลืนของเส้นไหมญี่ปุ่นในสภาวะการย้อมที่ เป็นกลาง.....	83
7.15 ผลการหาความสามารถในการดูดกลืนของเส้นไหมป่าในสภาวะการย้อมที่ เป็นกลาง.....	83
7.16 ผลการหาความสามารถในการดูดกลืนของเส้นไหมไทยในสภาวะการย้อมที่ เป็นกรด.....	84
7.17 ผลการหาความสามารถในการดูดกลืนของเส้นไหมญี่ปุ่นในสภาวะการย้อมที่ เป็นกรด.....	84
7.18 ผลการหาความสามารถในการดูดกลืนของเส้นไหมป่าในสภาวะการย้อมที่ เป็นกรด.....	85
7.19 ความสามารถในการละลายของเส้นไหมป่าที่ผ่าน Acid Treatment.....	86



### บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาการข้อมสีไหมเริ่มทำการศึกษาการลอกทาวไหม จากนั้นจึงทำการข้อม-ด้วยสีแอสิดทั้งในสภาวะที่เป็นกลางและกรดของไหมสามพันธุ์ คือ ไหมไทย ไหมญี่ปุ่น(Mori) และไหมป่า(Tusser) จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีพบว่าไหมไทยและไหมญี่ปุ่นมีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน จึงน่าจะมีสมบัติต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน เช่น ความแข็งแรงของเส้นไหมและการรับสีข้อม

จากผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพ-การลอกทาวด้วยด่างของไหมไทยและไหมญี่ปุ่น ใกล้เคียงกัน คือสามารถลอกทาวได้ในช่วง 25-27 % โดยน้ำหนัก ส่วนไหมป่าประมาณ 8 % เมื่อเปรียบเทียบการข้อมในสภาวะกรดและสภาวะที่เป็นกลางของไหมทั้งสามพันธุ์ สภาวะกรดเป็นสภาวะที่เหมาะสมกว่า และในสภาวะดังกล่าวไหมไทยและไหมญี่ปุ่นมีความสามารถในการรับสีข้อมใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาโครงสร้างทางเคมีข้างต้น ในขณะที่ไหมป่า(Tusser) มีการติดสีข้อมได้ไม่ดีเท่าไหมทั้งสอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงสร้างทางเคมีที่ต่างออกไป ตลอดจนปริมาณทาว และสารเจือปน ที่ยังคงเหลืออยู่ในเส้นใย ซึ่งควรได้มีการปรับปรุงต่อไป

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ABSTRACT

Degumming of Thai silk, Mori silk, and Tusser silk were studied and then followed by dyeing under the condition of neutral and acidic. The chemical compositions of the silks were also investigated. It was found that they all had similar chemical structures and hence should have the compatible physical properties and dyeability.

The results show that degumming efficiency under basic condition of Thai silk and Mori silk is about the same (25-27 % by weight). On the other hand, Tusser silk shows only 8 % by weight. Comparison of dyeability under neutral and acid condition were also made and it was found that acid condition achieved higher percentage uptake of dyes. This agrees with the results obtained from the chemical structure investigation. Tusser silk showed the worst dyeability when compared to the other two. This might be the consequence of poor degumming of Tusser silk and therefore need to be explored in more details.

## กิติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการย้อมสีไหมไทย เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2534 ทางคณะผู้ดำเนินการวิจัยขอขอบพระคุณ ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้การช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อสถานที่ อุปกรณ์ในการทดลอง ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ จนทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

Mr.Eiichi Kawai

มกราคม 2536

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 1 คำนำ

ไหมเป็นเส้นใยที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี สวยงาม ไหมมีหลายพันธุ์ ซึ่งแต่ละพันธุ์มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ตามแหล่งที่มาและวิธีการเลี้ยง สำหรับไหมไทย มีลักษณะเด่นคือ มีความนุ่มนวล เจ้ามันสวยงามและมีปม เนื่องจากการสาวไหมด้วยมือ ทอด้วยมือ ซึ่งทำให้ไหมไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีชื่อเสียง ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นการช่วยเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ไหมไทยจึงควรได้รับการส่งเสริม ทั้งในด้านการเลี้ยงไหม การสาว การทอ และการพัฒนาคุณภาพไหมให้ดียิ่งขึ้น ให้ทัดเทียมกับไหมต่างประเทศชนิดอื่น ๆ ซึ่งปรกติชาวบ้านผู้ผลิตไหมยังใช้วิธีดั้งเดิม และความชำนาญเฉพาะตัวในการผลิตหรือการย้อมไหม ไม่มีวิธีการที่แน่นอน ทำให้เกิดปัญหาคือ ความไม่สม่ำเสมอในการดัดสี ไหมไม่แข็งแรง ดังนั้นเพื่อให้ไหมไทยมีคุณภาพทัดเทียมกับไหมอื่น จึงควรศึกษาและเปรียบเทียบการย้อมสีไหมไทยกับไหมพันธุ์อื่น ๆ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการลอกกาวของไหมไทย ไหมญี่ปุ่น ( Mori ) และไหมป่า ( Tusser ) โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการลอกกาว และความแข็งแรงต่อแรงดึงของการลอกกาว
2. ศึกษาโครงสร้างทางเคมีของไหมทั้ง 3 พันธุ์ ที่มีผลต่อการย้อม
3. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีไหมด้วยสีแอิลิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2

# ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารวิชาการ

### 2.1 ประวัติของไหม

จากทรากรโบราณวัตถุทำให้เราทราบว่า ได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมทั้งสาวไหมและทอผ้าไหมมาประมาณ 5,000 ปีแล้วในประเทศจีน นับว่าจีนเป็นชาติแรกที่รู้จักการปลูกหม่อนและผ้าไหม ซึ่งราชินีองค์หนึ่งของจีนทรงพระนามว่า ลิลิงจี พบว่านอนผีเสื้อชนิดหนึ่งชักใยออกหุ้มห่อตัวของมันเอง เพื่อปกคลุมคอรระยะเวลาที่จะกลายเป็นตัวผีเสื้อ ใยนี้เมื่อนำมาคลี่ออกจะติดต่อกันเป็นเส้นยาวและเหนียวมาก ใช้ทอเป็นผ้าได้ ราชินีองค์นี้ได้พยายามค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองจนสามารถทำได้ผลดี รู้จักเลี้ยงไหมไว้ใช้ใย ความรู้เหล่านี้ถูกปิดบังเป็นความลับร่วมกันแต่หมู่ชนที่เกี่ยวข้องภายในพระราชวัง หลายร้อยปีต่อมาจึงแพร่หลายออกไปสู่ประชาชน และนับพันปีจึงแพร่หลายออกไปยังต่างประเทศโดยผ่านเส้นทางสายไหม ( Silk Road )

ประเทศที่ล่องที่รู้จักเลี้ยงไหมคือ เกาหลี โดยชาวจีนผู้ลี้ภัยทางการเมือง ได้นำเอาไหมไปติดตัวไปด้วย ชาวจีนผู้ลี้ภัยทางการเลี้ยงไหมจากชาวเกาหลีอีกทอดหนึ่ง แล้วจึงแพร่ไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป ประมาณ พ.ศ. 903 เปอร์เซียกลายเป็นจุดศูนย์กลางการค้าไหมระหว่างเอเชียและยุโรป การค้าไหมในสมัยนั้น ซึ่งนำหนักกับทองคำเป็นน้ำหนักต่อน้ำหนัก เนื่องจากคำว่า เดเนียร์ (Denier) เป็นเหรียญทองคำแท้ของโรมัน ซึ่งชาวโรมันนำมาซึ่งเป็นน้ำหนักทอง แลกกับผ้าไหม จึงได้ตกลงใช้คำ " เดเนียร์ " เป็นขนาดของใยไหม

สำหรับประเทศไทยเริ่มเลี้ยงไหมมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏ จากบรรดาหลักฐานที่ค้นพบสมัยกรุงศรีอยุธยาพบว่าผ้าไหมรวมอยู่ด้วย แต่การส่งเสริมการเลี้ยงไหมได้เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อ พ.ศ. 2444 โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาสำรวจและแนะนำการเลี้ยงไหม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยมาก โปรดฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ ทรงศึกษาการสาวไหมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น สามปีต่อมากกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโรงเรียนสอนการทอผ้าไหม

ในราว พ.ศ. 2453 ไทยก็เริ่มส่งไหมดิบเป็นสินค้าออกถึง 66,240 กิโลกรัมและเพิ่มเป็นสองเท่าตัวใน พ.ศ. 2458 กล่าวคือ ได้ส่งไหมดิบเป็นสินค้าออกถึง 135,520 กิโลกรัม คิดเป็นราคาในสมัยนั้น 104,563 บาท ต่อมารัฐบาลได้เลิกนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงไหม ไปสนับสนุนอาชีพประเภทอื่น และตัวหนอนไหมเป็นโรครุมทำให้ผู้เลี้ยงขาดทุน จึงไม่มีการส่งออกอีก

ใน พ.ศ. 2479 รัฐบาลได้หันมาสนใจการเลี้ยงไหมและเริ่มต้นส่งเสริมอีก แต่ก็ไม่ค่อยต่อเนื่อง ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองและเงินงบประมาณที่มีอยู่ ได้มีการส่งไหมจากญี่ปุ่น

ปุ่น อิตาลี และอินเดีย แล้วนำมาผสมกับพันธุ์ไหมพื้นเมือง ทำให้รังไหมแต่ละรังสาวไหมได้ยาวกว่าเดิม

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง มีผู้สนใจไหมไทยมากขึ้น รัฐบาลก็เพิ่มเงินงบประมาณสำหรับทดลองเลี้ยงไหมให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกปี จนกระทั่งบัดนี้แผนงานทดลองหลายแผนได้ปฏิบัติสำเร็จ เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการปลูกต้นหม่อน เก็บใบหม่อน และวิธีการเลี้ยงหนอนไหม ทำให้ระยะต่อมาไทยส่งผ้าไหมออกมากกว่าไยไหมดิบ ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก แต่ยังคงจำเป็นต้องสั่งไหมอินจากญี่ปุ่นและเกาหลีทั้งนี้เป็นเพราะไหมที่ผลิตในประเทศยังมีคุณภาพไม่ดีพอที่จะนำมาทำไหมอินได้

## 2.2 การเลี้ยงไหม

### - วงชีวิตของไหม

ในการเลี้ยงไหม วงชีวิตของผีเสื้อ (moth) ชนิดนี้มี 4 ขั้นตอนที่สำคัญคือ

วงชีวิตขั้นที่ 1 ไข่ (egg) กลายเป็น larva หรือ caterpillar คือหนอนไหม

วงชีวิตขั้นที่ 2 หนอนไหม สร้างรังไหม และกลายเป็นดักแด้ (pupa หรือ

chrysalis )

วงชีวิตขั้นที่ 3 ดักแด้ ออกมารังไหมเป็น ผีเสื้อ (moth)

วงชีวิตขั้นที่ 4 ผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่ และไข่จะเจริญต่อไป

ภายใน 3 วันหลังจากดักแด้ออกมาจากรังไหม ผีเสื้อจะวางไข่ประมาณ 350-400 ฟอง หลังจากนั้นผีเสื้อก็จะตาย ไข่เมื่อฟักออกมาเป็น larva จะยาวประมาณ 1/8 นิ้ว larva ต้องอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุมอย่างดีประมาณ 20-32 วัน ระหว่างนี้ต้องเลี้ยงด้วยใบหม่อนที่บดละเอียดวันละ 5 ครั้ง หลังจากการลอกคราบ 4 ครั้ง หนอนจะเจริญเติบโตเต็มที่ เป็น caterpillar สีขาวออกเทาๆและมีหัวเรียบ ยาวประมาณ 3 นิ้วครึ่ง มันจะเลิกกินอาหาร ขนาดจะหดลงและมีหัวจะเป็นสีชมพูใสๆ หนอนไหมจะปล่อยสารที่เหมือนโปรตีนออกมาจากช่องเล็กๆ ใต้ปากที่เรียกว่า spinneret โดยจะใช้เวลารังรัง 3 วัน รังไหมก็จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเส้นไหมที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะเป็น fibroin 2 เส้นติดกันด้วยกาวที่เรียกว่า sericin หรือกาวไหม กาวไหมจะมีลักษณะเป็นของเหลว แต่เมื่อถูกอากาศก็จะแข็งตัวทันที ถ้าทิ้งไว้โดยหนอนไหมไม่ถูกรบกวน ดักแด้ภายในรังไหมจะเจริญเป็นผีเสื้อภายใน 2 สัปดาห์ ผีเสื้อก็จะออกจากรัง โดยจะปล่อยของเหลวประเภทต่างเพื่อละลายเส้นไหม ดังนั้นรังไหมก็จะถูกทำลาย เส้นไหมที่ได้ก็จะไม่เป็นเส้นยาวต่อเนื่องกัน เพื่อไม่ให้รังไหมถูกทำลายจะนำรังไหมไป

ให้ความร้อนโดยการต้มเพื่อฆ่าตักแต่ก่อนที่มันจะเจริญเป็นผีเสื้อ

#### - การคัดรังไหม

รังไหมจะถูกคัดตามสี ขนาด รูปร่างและลักษณะ ซึ่งรังไหมอาจจะมีสีตั้งแต่ขาว เหลืองจนถึงเทา ขึ้นกับอาหารที่กินในช่วงที่เป็นหนอนไหม เช่น รังไหมจากจีน จะมีสีขาว รังไหมญี่ปุ่นจะมีสีขาวครีมและเหลือง รังไหมอิตาลีจะมีสีเหลือง

#### - การทำให้ sericin อ่อนตัว

หลังจากทำการคัดรังไหมแล้ว รังไหมจะถูกใส่ลงในน้ำร้อน และน้ำเย็น ตามลำดับ sericin จะต้องถูกทำให้อ่อนตัวเพื่อให้การคลายเส้นใยต่อเนื่องกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ sericin จะถูกกำจัดออกเพียง 1 % เพราะกาวไหมที่เหลือจะใช้ในการป้องกันเส้นใยที่บอบบางได้

### 2.3 ขั้นตอนการผลิตเส้นไหม

#### 1) การสาวไหม ( Reeling )

ขั้นตอนการสาวไหม ทำได้โดยการต้มรังไหมในน้ำร้อน เพื่อให้กาวไหมอ่อนตัว จากนั้นจึงแปรงรอบนอกของรังไหมเบา ๆ เพื่อหาปลายของเส้นใย ปลายของเส้นใยจากรังไหม แต่ละรังจะถูกนำมารวมกันใส่ในห่วง นำเส้นใยก่อนที่จะถูกส่งผ่านไปพันในวงล้อสาวไหม (reel) ต่อไป ในปัจจุบันมีเครื่องสาวไหมหลายประเภททำให้สะดวกและไม่เสียเวลา

#### 2) การพันเกลียว ( Throwing )

เป็นการนำเอาเส้นใยไหมตั้งแต่ 2 เส้นมาตีเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ขนาดของเส้นใยที่ตีเกลียวแล้ว จะขึ้นกับจำนวนเส้นใย และลักษณะของเกลียว ว่าเป็นแบบตีเกลียวแน่นหรือตีเกลียวหลวม

#### 3) การปั่น ( Spinning )

เป็นการนำเอาเส้นใยส่วนนอกหรือเส้นใยที่อยู่ด้านในสุดของรังไหม หรือเส้นใยที่ขาดมาปั่นรวมกัน เพื่อให้ได้เส้นใยที่สามารถนำไปใช้งานได้

#### 4) การลอกกาวไหม ( Degumming )

เป็นการลอกเอาส่วนที่เป็นสารเคลือบ (sericin) ออก อาจลอกกาวได้ด้วยสบู่ เกลือของด่าง หรือเอนไซม์ การลอกกาวยังเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกเช่น เศษตักตักและสิ่งเจือปนอื่นๆ เส้นใยที่ได้หลังจากการลอกกาว จะมีคุณสมบัติดีขึ้น คือ เส้นใยจะมีลักษณะอ่อนนุ่มเงามัน ทำให้สามารถฟอกและรับสีย้อมได้ดี

## 2.4 ประเภทของตัวไหม

ชนิดของตัวไหมนั้นมี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ไหมเพาะเลี้ยง และไหมป่า ไหมเลี้ยงนั้น จะถูกควบคุมอย่างดี ซึ่งจะผลิตไหมที่มีคุณภาพสูง ส่วนไหมป่าจะให้ไหมที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปมากกว่า แต่มีข้อเสียคือ ขาดความสม่ำเสมอ

### 1) ไหมเลี้ยง ( Cultivated Silk )

ไหมเลี้ยง คือ ตัวไหมซึ่งกินใบหม่อนเป็นอาหาร ซึ่งไหมเลี้ยงชนิดนี้รู้จักในนามของ *Bombyx Mori* รังไหมดิบจะมีลักษณะตั้งแต่สีขาวไปจนกระทั่งเหลือง ขึ้นกับลักษณะของสารที่มีสี ซึ่งเกิดจากตัวไหม ขณะที่กำลังสร้างไหม ไหมเลี้ยงนั้นจัดเป็น staple fiber

ลักษณะไหมเลี้ยงคือ มีพื้นผิวเรียบ มันเงาเล็กน้อย และมีคุณสมบัติของการ คลายรอยยับค่อนข้างดี และให้ความอบอุ่นขณะสวมใส่ ซึ่งเป็นลักษณะที่มีความสำคัญที่สุด และคุณภาพของไหมที่ใช้ในการตกแต่งเป็นเสื้อผ้าดีมาก โดยเฉพาะเมื่อใช้ในการทำผ้าที่มีน้ำหนักเบา เป็นเพราะไหมมีความทนทานต่อแรงดึงสูง ดังนั้นจึงผลิตแปรต่างๆซึ่งมีความแข็งแรงพอเพียงได้ และความระมัดระวังในการซักritzเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากเกิดปฏิกิริยา reduction เมื่อเปียก

### 2) ไหมป่า ( Wild silk )

ไหมป่า เป็นไหมที่ได้จาก ผีเสื้อ ( moth ) ชนิดอื่น นอกเหนือจากชนิด *Bombyx Mori* ซึ่งไม่ได้กินใบหม่อนเป็นอาหาร มีไหมป่าหลายชนิดที่ยังคงมีอยู่แต่มีเพียง 2-3 ชนิดที่พบว่าไม่สามารถใช้งานในการค้าได้ ในญี่ปุ่นมีพันธุ์ไหมซึ่งมีชื่อว่า *Antheraea yama-mai* ซึ่งกินใบ Oak เป็นอาหารและผลิตเป็นเส้นใยซึ่งใช้เป็นประโยชน์ได้ในอดีต ในอินเดีย พันธุ์ไหม *Antheraea mylitta* ก็กินใบ Oak เป็นอาหารและพันธุ์ไหม *Attacus ricini* นั้นเติบโตโดยกินใบของต้น Caster-Oil


ไหมป่าชนิดที่เป็นที่รู้จักดีที่สุด คือ ไหม Tusser ซึ่งรังไหมดิบจะมีลักษณะแน่นและมีสีน้ำตาล การสร้างเส้นไหมจะมีลักษณะสร้างเป็นฝักๆ ดังนั้นเส้นใยจึงเกิดการแตกหักได้ง่ายกว่าพันธุ์ *Bombyx Mori* และด้วยเหตุผลนี้มันจึงเหมาะในการทำเป็น spun yarn มากกว่า คุณสมบัติทางกายภาพของไหมป่านั้นจะผันแปรอย่างมากตามธรรมชาติ และมากกว่าของไหมเลี้ยง เช่น สี ซึ่งมีทั้งเหลือง , เทา , น้ำตาลหรือเขียว ถ้ามองด้วยกล้องจุลทรรศน์ไหมป่าจะถูกแยกจากไหมเลี้ยงด้วยความกว้างที่ไม่สม่ำเสมอของไหมป่า ซึ่งสังเกตได้จากความยาวตามแนว และลักษณะแนวโน้มเป็นพื้นที่แบนราบที่ไขว้ขวางอยู่เป็นที่สังเกต ซึ่งพื้นที่แบนราบนี้เกิดจากกักตักกันของเส้นใยในรังไหมดิบก่อนที่สารในไหมจะแข็งตัว



## 2.5 โครงสร้างทางรูปร่างของเส้นไหม

### 2.5.1 ภาคตัดขวางของเส้นไหม

จากภาคตัดขวางของเส้นไหม เราสามารถเห็นเส้นใยต่อเนื่องซึ่งเรียกว่า ไผ์โบรอน อยู่ 2 เส้น ล้อมรอบด้วยกาวเซรีซินซึ่งไม่เป็นส่วนของเส้นใย มีรูปร่างเหมือนกับแก้ว เมื่อขยายโครงสร้างภายในเส้นใยไผ์โบรอน เราสามารถสังเกตเห็นโครงสร้างกลุ่มของไฟบริลได้ และเมื่อสังเกตจากกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน พบว่าในเส้นใยไผ์โบรอน 1 เส้น จะมีไฟบริล 50-150 เส้น ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-3 ไมครอน ) แต่เมื่อดูจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะปรากฏได้ชัดว่ามีไฟบริล 900-1,400 เส้น ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2-0.4 ไมครอน ) รวมทั้งมีไฟบริลรูปร่างคล้ายสายรัดที่ผิวของเส้นใย มีขนาดกว้าง 0.6-0.8 ไมครอน ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ภาคตัดขวางของเส้นไหมจากรังไหม *Bombyx mori*

F : ใยไผ์โบรอน ( fibroin )

S : กาวเซรีซิน ( Sericin )

f : ไฟบริล ( Fibril )

ในพวกรังไหมป่า มีโครงสร้างเป็นกลุ่มของไฟบริลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.4 ไมครอน โดยทั่วไป เส้นใยไหมมีพื้นที่หน้าตัดเป็นมุมจนถึงวงกลมที่ไม่สม่ำเสมอ เส้นไหมป่ามีความยาวและเร็ว และมีรูปร่างสามเหลี่ยมหน้าจั่วถึงรูปไข่ที่เปรียบเทียบกับได้กับเส้นไหมเลี้ยง พื้นที่หน้าตัดของเส้นใย 120-260 ตารางไมครอน ทั้งนี้จะแตกต่างกันตามชนิด ลักษณะและสภาวะแวดล้อมมากกว่าของไหมเลี้ยง ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 ภาคตัดขวางของเส้นใยเมื่อลอกกาวไหม เซรีซินออกแล้ว

- 1 - ใยไฟโบรอินของ *Bombyx mori*
- 2 - ใยไฟโบรอินของ *Antheraea pernyi*

Carbon - Replica , Cr - shadowing

เส้นใยไหมมีรูปร่างของภาคตัดขวาง และความหนาที่ไม่สม่ำเสมอ แต่ก็สามารถเกาะเกี่ยวกันได้ง่าย เนื่องจากเส้นใยมีลักษณะบางมากและสถานที่ไม่สม่ำเสมอช่วยให้มีความเงาสลวยสลวยเป็นพิเศษ มีลึกลับ และความนุ่มนวลดี ความไม่สม่ำเสมอนี้ และช่องว่างมากระหว่างเส้นใยอันเกิดจากการลอกกาว (ชั้นของอากาศที่เกิดขึ้นจากการลอกกาว เซรีซินออก 20-30 %) จะช่วยควบคุมเนื้อผ้าไหม

#### 2.5.2 ลักษณะผิวของเส้นไหม

ไหมเลี้ยงโดยทั่วไปผิวของเส้นไหมชั้นนอกมีกาวเซรีซินมาก ซึ่งเซรีซินมีโครงสร้างเป็นคลื่นมากมายไปตามแนวยาวปกคลุมเส้นใยไฟโบรอิน แต่เซรีซินที่ชั้นกลางและชั้นในจะมี โครงสร้างการเคลือบที่สม่ำเสมอกว่าโครงสร้างผิวของไฟโบรอินของเส้นไหมเลี้ยงที่ลอกกาวเซรีซินออกหมดแล้ว ไฟบริลในแนวความยาวของเส้นใยจะประสานเป็นโครงสร้างทอต่างๆ และจะเห็นว่าไฟบริลเหล่านั้นพันเกลียวเข้าด้วยกัน ดังรูปที่ 2.3

ในพวกรังไหมป่า มีโครงสร้างเป็นกลุ่มของไฟบริลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.4 ไมครอน โดยทั่วไป เส้นใยไหมมีพื้นที่หน้าตัดเป็นมุมจนถึงวงกลมที่ไม่สม่ำเสมอ เส้นไหมป่ามีความยาวและเร็ว และมีรูปร่างสามเหลี่ยมหน้าจั่วถึงรูปไข่ที่เปรียบเทียบกับเส้นไหมเลี้ยง พื้นที่หน้าตัดของเส้นใย 120-260 ตารางไมครอน ทั้งนี้จะแตกต่างกันตามชนิด ลักษณะและสภาวะแวดล้อมมากกว่าของไหมเลี้ยง ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 ภาคตัดขวางของเส้นใยเมื่อลอกกาวไหมเชรีซินออกแล้ว


- 1 - ใยไฟโบรอินของ *Bombyx mori*
- 2 - ใยไฟโบรอินของ *Antheraea pernyi*

Carbon - Replica , Cr - shadowing

เส้นใยไหมมีรูปร่างของภาคตัดขวาง และความหนาที่ไม่สม่ำเสมอ แต่ก็สามารถเกาะเกี่ยวกันได้ง่าย เนื่องจากเส้นใยมีลักษณะบางมากและสภาพที่ไม่สม่ำเสมอช่วยให้มีความเงาสลวยเป็นพิเศษ มีลิ้น และความนุ่มนวลดี ความไม่สม่ำเสมอนี้ และช่องว่างมากระหว่างเส้นใยอันเกิดจากการลอกกาว (ชั้นของอากาศที่เกิดขึ้นจากการลอกกาวเชรีซินออก 20-30 %) จะช่วยควบคุมเนื้อผ้าไหม

#### 2.5.2 ลักษณะผิวของเส้นไหม

ไหมเลี้ยงโดยทั่วไปผิวของเส้นไหมชั้นนอกมีกาวเชรีซินมาก ซึ่งเชรีซินมีโครงสร้างเป็นคลื่นมากมายไปตามแนวยาวปกคลุมเส้นใยไฟโบรอิน แต่เชรีซินที่ชั้นกลางและชั้นในจะมี โครงสร้างการเคลือบที่สม่ำเสมอกว่าโครงสร้างผิวของไฟโบรอินของเส้นไหมเลี้ยงที่ลอกกาวเชรีซินออกหมดแล้ว ไฟบริลในแนวความยาวของเส้นใยจะประสานเป็นโครงสร้างทอต่างๆ และจะเห็นว่าไฟบริลเหล่านั้นเกลียวเข้าด้วยกัน ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 สภาพผิวของใยจากรังไหมและใยไฟโบรอินของไหมเลี้ยง ( *Bombyx mori* )

- 1 - สภาพที่เคลือบด้วยกาวเซรีซิน
- 2 - โครงสร้างไมโครไฟบริลของผิวเส้นใย

ฉะนั้นโครงสร้างผิวที่ดูจากกล้องจุลทรรศน์จะแสดงให้เห็นถึงระบบธรรมชาติที่ซับซ้อนและละเอียด ซึ่งเส้นใยชนิดอื่นยังไม่มี และด้วยโครงสร้างนี้เองที่ช่วยให้ความเงางาม สีสันรวมทั้งรูปร่างของภาคตัดขวางและความทึบแสง


## 2.6 โครงสร้างทางเคมีของเส้นไหม

ตัวไหมจะมีต่อมซึ่งสามารถสร้างของเหลว 2 ชนิด ที่โปร่งใส ซึ่งชนิดหนึ่งคือไฟโบรอิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 1/2-2/3 ของของเหลวทั้งหมด และมีลักษณะเป็นเส้นใยคู้ ซึ่งเกิดอยู่ภายในไหม ส่วนของเหลวอีกชนิดหนึ่งคือ เซรีซิน หรือ กาวไหม ( silk glue ) ซึ่งจะอยู่เป็นลักษณะการเคลือบเส้นใยไฟโบรอิน ซึ่งจะมีสีเหลืองและจะละลายได้ง่ายในน้ำเดือด, น้ำสบู่ร้อน และสารละลายที่เป็นด่าง ในขณะที่ของเหลวจากต่อมที่สร้างไหมถูกปล่อยออกสู่อากาศนั้นจะเข้ามาติดกันโดยเชื่อมด้วยเซรีซิน

### 2.6.1 โครงสร้างทางเคมีของไฟโบรอิน

ส่วนที่เป็นไฟโบรอินของเส้นใยไหมนั้นเกิดจากปฏิกิริยา Condensation ของ  $\alpha$ -amino acids กลายเป็น polypeptide chains ซึ่งแตกต่างจากโปรตีนในเส้นผมคือ จะไม่มีส่วนที่เป็นซัลเฟอร์ประกอบอยู่ และโมเลกุลที่เป็นสายยาวจะไม่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันโดยสะพาน disulphide ซึ่งเกิดใน wool

## โครงสร้างไฟโบรอิน มีลักษณะคือ



โดยที่  $R_1$  ,  $R_2$  ,  $R_3$  คือ โซ่ข้างเคียง

ในไฟโบรอินของไหมมีส่วนประกอบหลักเป็นกรดอะมิโน 4 ชนิด คือ โกลซีน อะลานีน เซรีน และไทโรซีน โครงสร้างไฟโบรอินของไหมเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแบบ -G-A-G-A- ส่วนโครงสร้างของไหมป่าจะมีลักษณะเป็น -A-A-A-A- โดยที่ G คือ โกลซีน A คือ อะลานีน มวลโมเลกุลของไฟโบรอินจะอยู่ในช่วง 84,000-220,000 และจากการวิเคราะห์โดย X-ray ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณ crystallinity ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในเส้นไหม polypeptide chains ซึ่งเกิดจากการรวมกันของ polypeptide chain ในแนวที่ทำให้เกิดส่วนที่เรียงเป็นระเบียบของอะตอมต่างๆในโมเลกุล และพยายามยึดติดกันด้วยแรงดึงดูด ตามธรรมชาติซึ่งจะทำให้โมเลกุลสามารถยึดกันแน่น และส่วนที่อะตอมมีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ จะเกิดเป็น amorphous แทรกอยู่

จากการศึกษาโดยวิธี X-ray จะแสดงให้เห็นว่าเส้นใยประกอบด้วยโมเลกุลที่เรียงตัวเป็นลวดลายจำนวนมาก และมีความยาวเมื่อขยายเต็มที่ 6.95 อังสตรอม ซึ่งเกิดจากส่วนของกรดอะมิโน 2 ตัวเชื่อมต่อกัน ตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นรายละเอียดส่วนประกอบของกรดอะมิโนในไฟโบรอิน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.1 ส่วนประกอบของกรดอะมิโนในโพลีโพรตีน แบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ

ประเภทกรดอะมิโน	กรดอะมิโน	โครงสร้าง
1) Non-polar amino acid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Glycine</li> <li>- Alanine</li> <li>- Valine</li> <li>- Leucine</li> <li>- Isoleucine</li> <li>- Proline</li> <li>- Phenylalanine</li> </ul>	$\begin{aligned} & \text{H-A} \\ & \text{CH}_3\text{-A} \\ & (\text{CH}_3)_2\text{CH-A} \\ & (\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{-A} \\ & \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-A} \\ & \text{C}_6\text{H}_5\text{NHCH}_2\text{-A} \\ & \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{-A} \end{aligned}$
2) Acid amino acid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspartic acid</li> <li>- Glutamic acid</li> </ul>	$\begin{aligned} & \text{HOOC}(\text{NH}_2)\text{CHCH}_2\text{COOH} \\ & \text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH} \end{aligned}$
3) Basic amino acid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arginine</li> <li>- Histidine</li> <li>- Lysine</li> </ul>	$\begin{aligned} & \text{NH}_2\text{C}(\text{NH})\text{NH}(\text{CH}_2)_3\text{-A} \\ & \text{N}(\text{CH}_2)_2\text{NHCH}_2\text{-A} \\ & \text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{-A} \end{aligned}$
4) Oxy amino acid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Serine</li> <li>- Threonine</li> <li>- Tyrosine</li> </ul>	$\begin{aligned} & \text{CH}_2\text{OH-A} \\ & \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{-A} \\ & \text{HOC}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{-A} \end{aligned}$
5) Sulfur-coplex amino acid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Methionine</li> <li>- Cystine</li> </ul>	$\begin{aligned} & \text{CH}_3\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{-A} \\ & (-\text{S}-\text{CH}_2)_2\text{-A} \end{aligned}$

หมายเหตุ A คือ amino acid  $-\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

## 2.6.2 โครงสร้างทางเคมีของเซรีซิน

ปริมาณของเซรีซินที่อยู่ในไหมดิบมีประมาณ 20-25% และด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เส้นไหมมีลักษณะหยาบ และแข็งกระด้างก่อนทำการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่าง ๆ นั้นไหมดิบจะถูกผ่านขบวนการทำให้อ่อนนุ่มและมันเงา ซึ่งวิธีการปรับปรุงวิธีแรกคือ การลอกกาว (degumming) เพื่อกำจัดกาวไหม

ในเซรีซินซึ่งเคลือบใยไฟโบรอินอยู่จะมีกรดอะมิโนชนิดเซรีน, ทรีโอนีน ซึ่งเป็น oxy-amino acid และ อาจินิก, ไลซีน ของ basic amino acid อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังประกอบด้วยกรดอะมิโนชนิดอื่น ๆ คล้ายคลึงกับไฟโบรอิน โครงสร้างของกาวไหมนี้จะไม่มีส่วนที่เป็น crystalline เลย และเซรีซินจะละลายได้ในกรดที่มี pH ต่ำกว่า 2.5 และละลายได้ในด่างที่ pH สูงกว่า 9.5

นอกเหนือจากส่วนที่เป็นไฟโบรอินและเซรีซินแล้ว ในไหมดิบยังประกอบด้วยส่วนที่เป็นแร่ธาตุ , เกลือ ปริมาณเล็กน้อย , ไขมัน , สารที่มีสี และน้ำ

ส่วนประกอบโดยเฉลี่ยของไหมดิบคือ <sup>[2]</sup>

เซรีซิน	22-25 %
ไฟโบรอิน	62.5-67 %
น้ำ	10-11 %
เกลือ	1-1.5 %

## 2.7 คุณสมบัติต่างๆของไหม

### 2.7.1 สมบัติทางกายภาพ

#### - ลักษณะภายนอก

ความยาวโดยปกติของไหมประมาณ 1000-1300 หลา และอาจถึง 3000 หลา ความกว้าง 9-11 ไมครอน <sup>[3]</sup> ผิวค่อนข้างเรียบ มีความมันเงาสูง สีมีตั้งแต่ ขาว ถึง ครีม ส่วนไหมป่า ผิวจะไม่เรียบ มีความมันน้อยและมีสีน้ำตาลอ่อน

#### - ความแข็งแรง

ไหมมีความเหนียว 2.4-5.1 g/denier เมื่อแห้ง และความแข็งแรงเมื่อเปียกจะประมาณ 80-85 % ของไหมแห้ง <sup>[3]</sup>

#### - Elastic recovery & Elongation

ไหมมี Elastic recovery สูงและมี Elongation ปานกลาง

เมื่อแห้งสามารถยืดได้ถึง 10-25 % และเมื่อเปียก 33-35 % เมื่อไหมมี Elongation 2 % จะมี Elastic recovery 92 % <sup>๕๖</sup>

- Resiliency

ไหมมี Resiliency ปานกลาง รอยยับย่นจะคืนตัวเมื่อแขวน

- ความหนาแน่น

ไหมมีความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.25 <sup>๕๖</sup> ซึ่งต่ำกว่าเส้นใยเซลลูโลส

- การดูดความชื้น

ไหมสามารถดูดความชื้นดี มี moisture regain 11 % <sup>๕๖</sup> ซึ่งคุณสมบัติในการดูดความชื้นมีประโยชน์ต่อการย้อมและตกแต่งไหม แต่มีข้อเสียคือ ไหมสามารถดูดสิ่งเจือปนในของเหลวได้เช่นกัน เช่น เกลือโลหะ ซึ่งสิ่งเจือปนจะทำให้เส้นใยไม่แข็งแรง

- Dimensional Stability

ผ้าไหมมีความทนทานต่อการดัดยัดหรือการหดตัว เมื่อซักแห้ง

- คุณสมบัติด้านความร้อน

ไหมจะไหม้เมื่อถูกเปลวไฟโดยตรง หลังจากเอาออกจากเปลวไฟจะติดไฟด้วยตัวเอง จะให้เถ้าที่เปราะและกรอบ และให้กลิ่นเหมือนผมหรือขนไหมไฟ

ความร้อน 135 องศาเซลเซียส จะไม่มีผลต่อไหม แต่ถ้าอุณหภูมิ 177 องศาเซลเซียส ไหมจะเปื่อยอย่างรวดเร็ว ไหมจะไหม้อย่างง่ายถ้ารีดด้วยซอแหกมิ มากกว่า 300 องศาฟาเรนไฮต์ และไหมจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นเหลืองถ้าทับด้วยเตารีดที่ร้อน <sup>๕๖</sup>

2.7.2 คุณสมบัติทางเคมี

- ความทนทานต่อด่าง

ไหมจะถูกทำลายด้วยด่างแก่และละลายใน caustic soda (NaOH) ที่ร้อน ไหมจะทำปฏิกิริยาได้ช้ากว่า ขนสัตว์ ด่างอ่อน เช่น สบู่ , บอแรกซ์ และแอมโมเนีย จะทำลายไหมเล็กน้อยหรือไม่ทำลายไหม ถ้าไม่ทิ้งไว้เป็นเวลานาน

- ความทนทานต่อกรด

ไหมสามารถละลายได้ใน concentrated sulfuric acid และกรดไฮโดรคลอริก ส่วนกรดไนตริกจะทำให้ไหมมีสีเหลืองเหมือนในกรณีของขนสัตว์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกิดการ xanthoproteic ขึ้น การละลายของไหมในกรดไฮโดรคลอริกที่เข้มข้นนั้นจะละลายได้เร็วมาก ดังนั้นเราจึงสามารถใช้กรดไฮโดรคลอริกที่เข้มข้นในการวิเคราะห์แยกชนิดของไหมจากขนสัตว์และ cotton ได้



กรด Hydrofluosilicic ที่เย็น และ กรด hydrofluoric นั้นจะไม่มีผลทำให้เส้นไหมเสียหาย แต่กรดเหล่านี้จะไปดึงนวกสาร inorganic weighting material ออกจากเส้นไหมทำให้ไหมหยาบและเกิดความเปราะเล็กน้อย

90 % formic acid จะทำให้ไหมขวมและหดตัว และสามารถดึงเป็นเส้นด้ายได้ ไหมที่ได้จะมีความเหนียว , ความเงามัน เพิ่มขึ้น โดยความทนทานต่อแรงดึงไม่เสียไป

## 2.8 การลอกกาวยไหม

การลอกกาวยไหม คือ กระบวนการพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยนำเส้นไหม เส้นด้าย และผ้าไหมดิบมาลอกกาวย เซรีซินที่เคลือบผิวของเส้นไหม นอกจากเซรีซินแล้วยังมีส่วนประกอบอย่างอื่นอีกเล็กน้อย เช่น ซัลฟิวเรต คาร์โบไฮเดรต ลิ สารอินทรีย์ สิ่งสกปรก เศษดักแด้ และสารปรุ่ง แต่งเส้นไหม การลอกกาวยช่วยให้สามารถฟอกและย้อมสีได้ดี และยังทำให้ไหมมีความงามเป็นพิเศษ

ในปัจจุบัน การลอกกาวยใช้สับและเกลือต่าง เช่น โซเดียมซัลเฟต โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต โซเดียมฟอสเฟต มีการลอกกาวยแบบใช้สับแบบใช้โซเดียม และแบบผสมใช้สับและโซเดียม โดยอาศัยความแตกต่างจากความสามารถในการละลายระหว่างเซรีซิน และไฟโบรอิน โดยทั่วไป การลอกกาวยหมายถึง การลอกเซรีซินออก 100% แต่บางครั้งมีการลอกกาวยออกเพียง 30%, 50%, 70% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์

วิธีที่ใช้ในการทำการลอกกาวย แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

### 1) วิธีการลอกกาวยโดยใช้มือ

- การลอกกาวยโดยใช้แท่งไม้ วิธีนี้ทำโดยการสอดใจไหมเข้าไปในท่อนไม้ ไม้จับไหม และใส่ลงในอ่างขจัดกาวยไหม นำไหมมาลอกกาวยที่อุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการลอกกาวยออกไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงต้องทำซ้ำให้ทั่วถึง

- การลอกกาวยในถุง ทำโดยการใส่ไหมดิบในถุงผ้าลินินหยาบหรือถุงผ้ายหยาบ และจุ่มลงไปในการละลายสำหรับกาวยที่อุณหภูมิสูง จำเป็นต้องเอาใจใส่ในเรื่องการลอกกาวยไม่สม่ำเสมอในถุงและอุณหภูมิไม่คงที่ในถุง และถ้าให้ได้ผลก็จะต้องป้องกันไม่ให้ใจไหมพันกัน

- การลอกกาวยโดยการต้มเป็นห่วง ทำได้โดยการพับผ้าให้ได้ระยะที่พอเหมาะ และใส่ห่วงคล้องที่ปลายหนึ่ง แล้วสอดท่อนไม้เข้าไปในห่วง และแขวนผ้าลงในอ่างลอกกาวย วิธีการพับผ้าไหมเป็นแบบพับหนังสือโดยทั่วไป วิธีนี้ช่วยรักษาคุณภาพเดิมของไหมไว้ และมีข้อดีที่

สามารถลอกกาวยออกจากผ้าซึ่งมีสภาวะต่างกันในอ่างเดียวกัน แต่ก็จำเป็นต้องเตรียมสารลอกกาวยากขึ้น และมีปัญหามากในเรื่องความสม่ำเสมอในการลอกกาวย และเรื่องการประหยัดพลังงาน

## 2) วิธีการลอกกาวยโดยใช้เครื่องมือ

- เครื่องย้อมสีใจไหมแบบสเปรย์ ทำได้โดยการสเปรย์ของเหลวที่ใช้ลอกกาวยากรู่อซึ่งใช้แขนงใจไหม และหมุนใจไหมไปเรื่อย ๆ วิธีนี้สามารถลอกกาวยเส้นไหมจำนวนมากได้ง่าย และลอกกาวยได้สม่ำเสมอ ควรควบคุมจำนวนของน้ำที่สเปรย์โดยดูจากสภาพของเส้นไหมเพื่อที่จะป้องกันการเกิดปมปมอันเนื่องจากการขัดถูระหว่างเส้นไหม และลดความยืดหยุ่นของเส้นไหม

- การลอกกาวยโดยใช้ฟอง ใช้สบู่วที่มีความเข้มข้นสูง และลอกกาวยโดยอาศัยฟองเล็กๆของฟองที่ร้อน วิธีนี้ใช้เวลาสั้นๆและประหยัดแรงงานเมื่อเทียบกับการลอกกาวยโดยวิธีธรรมดาที่ใช้มือ แต่การลอกกาวยเส้นไหมมีปัญหาที่เส้นไหมยืดออกเนื่องจากน้ำหนักที่ใช้ถ่วง และเส้นไหมจะแน่นขึ้นหลังจากการลอกกาวย

- การลอกกาวยโดยใช้ความดันสูง การลอกกาวยโดยใช้เครื่องย้อมสีแบบสเปรย์ใช้ความดันสูง ( 120 °C 30 นาที ) ลอกกาวยออกจากผ้าไหมดิบโดยใช้เครื่องกำเนิดไอน้ำที่ให้ความดันสูงในการทำให้เดือด แต่ควรให้ผ้าไหมอยู่ในรูปของห่วง วิธีนี้คาดว่าเหมาะในการประหยัดพลังงาน วัตถุประสงค์ จัดโรงงานให้เหมาะสมได้ ได้มีการปรับปรุงการต้มแยกกาวยแบบนี้ โดยลดเวลาจาก 3 ชม. ถึง 1 คืน มาเหลือเพียง 1 ชม. ก่อนและหลัง วิธีนี้มีประโยชน์ในการลอกกาวยของผ้าที่มีน้ำหนักมากที่สถานการณ์การลอกกาวยแตกต่างกันทางเส้นยืน และเส้นพุ่ง แต่มีปัญหายางประกาย ในเรื่องความขาว ความเหลือง และเส้นไหมแตกหลังจากการลอกกาวยออก

### ลักษณะการลอกกาวย

1) การลอกกาวยด้วยสบู่ว ทำโดยจุ่มเส้นไหมดิบลงในน้ำอุ่น 40 °C เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้น เซรีซินจะอ่อนตัว แล้วเพิ่มอุณหภูมิให้มากกว่า 90 °C โดยใช้สารละลายสบู่ว 15-20% โดยน้ำหนักของไหม เป็นเวลา 2 ชม. ก็จะลอกเซรีซินออกเกือบหมด หลังจากแยกสารละลายออกแล้ว นำมาล้าง 2-3 ครั้ง ที่อุณหภูมิ 40-50 °C ด้วย 0.1 % ของสารละลายโซดาซักผ้า และล้างน้ำอีกหลายครั้ง การควบคุมอุณหภูมินี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 18 °C คุณภาพการล้างจะลดลง การลอกกาวยซึ่งใช้สบู่วมีคุณภาพดี จะให้เส้นไหมที่เงางามและเรียบง่าย แต่การลอกกาวยด้วยสบู่วอาจทำให้เกิดการลอกกาวยที่ไม่สม่ำเสมอและเกิดการหมองคล้ำ อันเกิดจากโคลสบู่วที่เกิดจากแคตไอออนในน้ำ เช่น แคลเซียม แมก

นี้เชื่อม และเหล็ก แล้วทำให้เกิดการย้อมสีต่างได้ง่าย การจับสับด้วยการล้างทำได้ยาก จึงทำให้เกิดสีเหลือง และมีปัญหาผอมลภาวะด้านน้ำเสีย

2) การลอกขาวด้วยโซดา นำเส้นไหมมาต้มแยกขาวด้วยสารละลายของ ผลิกโซเดียมคาร์บอเนต 10-12 % โดยน้ำหนักไหม หรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 12-15 % โดยน้ำหนักไหม ที่อุณหภูมิสูงกว่า 90 °C เป็นเวลา 2-3 ชม. และล้างออกด้วย น้ำอุ่นและน้ำธรรมดาหลายครั้ง

3) การลอกขาวด้วยสับโซดา นำเส้นไหมมาต้มแยกขาวด้วยสารละลายสับ 8-15 % โดยน้ำหนักของไหม และโซเดียมคาร์บอเนต 5-8 % โดยน้ำหนักของไหม ที่อุณหภูมิสูงกว่า 90 °C เป็นเวลา 2-3 ชม. หลังจากแยกสารละลายออก นำมาล้างด้วยสารละลาย โซเดียมคาร์บอเนต 0.1 % ที่ 40-50 °C และน้ำธรรมดาหลายๆครั้ง วิธีนี้ช่วยลอกขาวในเส้นไหมได้อย่างพอเพียง และให้ความขาวดีกว่าวิธีลอกขาวด้วยโซดา

4) การลอกขาวด้วยเอนไซม์ นำเส้นไหมมาแยกขาวในสารละลายเอนไซม์ โปรตีเอสชนิดต่าง 0.1-0.3 % pH 9.0-10.5 ที่อุณหภูมิ 40-65 °C เป็นเวลา 1-2 ชม. กาวเซรีซินจะละลายออกมา แล้วล้างด้วยน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 40-50 °C และธรรมดาหลายๆครั้ง วิธีนี้สามารถแยกเซรีซินได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนนวกโปรตีเอสจากสัตว์ และพืชในธรรมชาติก็ได้นำมาใช้กันจนถึงทุกวันนี้ ราคาโปรตีเอสพวกนี้มีราคาแพง

5) การลอกขาวโดยวิธีอื่น การลอกขาวไหมโดยการทำให้เกิดฟองของ สับโซเดียมฟอสเฟต โซเดียมอะซิเตต เป็นวิธีที่ไม่ได้รับความนิยม เพราะไหมที่ลอกขาวแล้ว มีลักษณะไม่ดี นอกจากว่าจะใช้เครื่องมือชนิดพิเศษ การลอกขาวด้วยกรด เช่น โซเดียมซัลเฟต และกรดกำมะถัน ก็ไม่เป็นที่นิยมเพราะมักจะทำให้เกิดปัญหา และยังมีปัญหาด้านคุณภาพของไหมลอกขาว

## 2.9 การย้อมสีไหม

การย้อมไหมอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

- 1) ย้อมด้วยสี acid
- 2) ย้อมด้วยสี basic
- 3) ย้อมด้วยสี metal complex
- 4) ย้อมด้วยสี mordant
- 5) ย้อมด้วยสี reactive
- 6) ย้อมด้วยสี direct

### 1) การย้อมด้วยสี acid

สีแอซิดเป็นสีที่นิยมใช้ย้อมเส้นใยโปรตีน ได้แก่ ขนสัตว์, ไหม และเส้นใยสัง

เคราะห์ ที่เรียกสั้นนี้เนื่องจากมักใช้ย้อมในอ่างย้อมที่เป็นกรดหรือเป็นกลาง สามารถแทรกเข้าไปในเส้นใยได้ดี ทำให้การติดสีสม่ำเสมอ สีสดใส ย้อมได้ง่าย มีความคงทนดี

2) การย้อมด้วยสี basic

ใช้ย้อมไหมได้ ให้สีสดใส แต่ไม่ทนต่อแสงและการซักน้ำได้ดีเท่าที่ควร จึงนิยมใช้น้อย การย้อมและส่วนประกอบของสารเคมีในอ่างย้อมเช่นเดียวกับการย้อมด้วยสีแอซิด

3) การย้อมด้วยสี metal complex

เป็นสีที่เหมาะสมกับการย้อมเส้นใยโปรตีน ทนต่อแสงแดดและการซักน้ำ แต่สีที่ได้ไม่ค่อยสดใส การย้อมทำในอ่างย้อมที่เป็นกรดเช่นเดียวกับการย้อมด้วยสีแอซิด

4) การย้อมด้วยสี mordant

เหมาะที่จะย้อมเส้นใยโปรตีน แต่ตัวสีจะไม่ติดกับเส้นใย จำเป็นต้องมีสารเคมีที่เรียก " mordant " เพื่อให้ทำปฏิกิริยากับสีได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งไม่ละลายน้ำ

5) การย้อมด้วยสี reactive

สี reactive จะทำปฏิกิริยาโดยตรงกับไหมในสภาวะการย้อมที่เป็นด่าง มีความทนทานต่อการซักน้ำดีมาก แต่สีติดไหมน้อยเพราะสีจะสูญเสียไปกับการทำปฏิกิริยากับน้ำและด่าง สีย้อมที่ได้จึงค่อนข้างอ่อนไม่ค่อยนิยมใช้

6) การย้อมด้วยสี direct

สี direct จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่ละลายน้ำอยู่ในเส้นใยไหม สภาวะการย้อมเช่นเดียวกับสีแอซิด แต่สีที่ได้จะทนต่อการซักน้ำต่ำ ไม่ค่อยนิยมใช้

2.9.1 กลไกในการย้อม เป็นการเกิดแรงดึงดูดระหว่างกรดอะมิโนที่เป็นด่างของเส้นใยกับแอนไอออนของสี

โมเลกุลของสีย้อมจะยึดเกาะกับเส้นใยได้ 4 วิธี คือ

- 1) Ionic forces
- 2) Hydrogen bonds
- 3) Van der waals' forces
- 4) Covalent linkage

1 Ionic forces เป็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างประจุบวกของเส้นใย และประจุลบของสี หรือระหว่างประจุลบของเส้นใยและประจุบวกของสี เช่น "free amino group" และ "free carboxyl group หรือ sulfonic group " ในเส้นใยไหมเมื่อถูกย้อมในน้ำย้อมที่เป็นกรด



2 Hydrogen bonds เกิดจากการที่อะตอมไฮโดรเจนที่มี lone pair electrons จาก electron donor atom เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำ



พันธะเหล่านี้เป็น second-order bonds ที่ไม่แข็งแรง บางครั้งเรียก polar van der waals' forces

ในการย้อมเส้นใยไหม เส้นใยขนสัตว์ และเส้นใยสังเคราะห์จะเกิดพันธะไฮโดรเจน กับสีย้อม แต่สำหรับเส้นใย เซลลูโลส จะไม่เกิดพันธะดังกล่าว


3 Van der waals' forces คือ แรงที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอม หรือโมเลกุลของเส้นใยซึ่งมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแรงชนิดอื่นๆ และเป็นผลจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง orbital ของโมเลกุลสีและเส้นใย แรง วานเดอร์วาลส์จะมีความสำคัญมากเมื่อโมเลกุลของสีเป็นเส้นตรง ไม่ว่าจะยาวหรือแบน ซึ่งจะสามารถเข้าไปชิดกับโมเลกุลของเส้นใยได้ดี โดยเฉพาะเมื่อทั้งสีและเส้นใยมีหมู่ alkyl หรือ aryl อยู่ เช่น ในเส้นใยขนสัตว์ และ เส้นใยไนลีนเอสเทอร์ จะทำให้เกิด แรงวานเดอร์วาลส์ ได้มาก

4 Covalent linkage เป็นพันธะเคมีระหว่างสีกับเส้นใย หรือวัสดุ เช่น ปฏิกิริยาที่เกิดจากสี ริแอกทีฟ และหมู่ไฮดรอกซิลของผ้า


2.9.2 การย้อมไหมด้วยสีแอซิด

สีแอซิดเป็นสีที่ใช้ย้อมเส้นใยโปรตีน ได้แก่ ขนสัตว์ ไหม และเส้นใยสังเคราะห์


เช่น polyamide, acrylic สีแฉึดส่วนใหญ่เป็นเกลือโซเดียมของกรดอินทรีย์ ( organic acid ) ซึ่งโดยทั่วไป หมู่ที่เป็นกรด คือ กรดซัลโฟนิก หรือกรดคาร์บอกซิลิก ลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสีแฉึด ที่สำคัญ คือ azo , nitro , nitroso , anthraquinone , azine , triarylmethane และ xanthene สีแฉิดจะให้การติดสีที่สม่ำเสมอ ทนต่อการซักล้าง ให้สีสดใส นอกจากนี้ยังสามารถย้อมได้ง่าย สีแฉิดจึงเป็นที่นิยมใช้ย้อมสีไหม



สีแฉิดเหมาะที่จะย้อมในสภาวะน้ำย้อมที่เป็นกรด หรือกลางเนื่องจากในสภาวะที่เป็นกรด สีจะแตกตัวได้ดี ในขณะที่เดียวกันจะมีการผลิตประจุบวกในเส้นใยมากขึ้น ซึ่งเมื่อเติมสี แอนไอออนของสีจะเกิด electrostatic attraction หรือ ionic bond กับกรดอะมิโนที่เป็นค่าของเส้นใย



ในสภาวะน้ำย้อมที่เป็นกลาง เส้นใยจะมีปริมาณประจุบวกน้อย จึงเกิดพันธะไอออนิกน้อย แรงดึงดูดระหว่างสีกับเส้นใย ส่วนใหญ่จึงเกิดมาจากพันธะไฮโดรเจนและแรงแรงแคตอร์วาล



นอกจากนี้ค่าความเป็นกรด-เบส ขณะย้อมยังมีความสำคัญต่อการติดสี ถ้าค่า pH ขณะย้อมต่ำกว่าค่า Isoelectric point ของไหมนั้นๆ จะทำให้มีการติดสีดี ซึ่งค่า Isoelectric point ของไหมแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน

Isoelectric point

Thai & Mori silk      ประมาณ 3.8

Tusser silk            ประมาณ 3.4

ซึ่งค่า Isoelectric point คือ จุดที่เส้นใยแสดงสภาพเป็นกลาง  
(  $\text{NH}_3^+ \text{-Fiber-COOH}$  ) โดยมีประจุบวกและลบเท่ากัน

2.10 รายละเอียดของไหมทั้ง 3 พันธุ์

ไหมไทยและไหมญี่ปุ่น

- ลักษณะทั่วไปและถิ่นกำเนิด

ทั้งไหมไทยและไหมญี่ปุ่น ( Mori ) เป็นผลิตภัณฑ์ของตัวหนอนไหม Bombyx mori ซึ่งเป็นไหมเลี้ยง กินใบหม่อนเป็นอาหาร ในการเลี้ยงหนอนไหมต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณอาหารที่ให้ตัวหนอนไหม ให้คงที่ นอกจากนี้ไหมยังต้องการความสงบ และการเลี้ยงดูที่สะอาด มิฉะนั้น เส้นใยไหมที่ได้อาจมีความไม่สม่ำเสมอหรือเปลี่ยนแปลง คุณภาพ อาจไม่ดีพอ

ตัวหนอนไหม มีสีขาว ตัวเล็ก ความยาวประมาณ 1/4 นิ้ว เท่านั้น เวลาเลี้ยงต้องวางตัวไหมบนถาดสาน คลุมด้วยฟางและใบหม่อน หนอนไหมกินจุ ประมาณ 30,000 เท่าของน้ำหนักตัว ดังนั้นจึงต้องให้อาหาร 5 ครั้งต่อวัน ภายหลัง 30 วัน ไหมจะผลิตเส้นไหมพันรอบตัวเอง

รังไหมที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นวงรีหรือรูปไข่ ขนาดเล็ก อาจมีสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนๆ เส้นใยไหมที่ได้จะมีปริมาณ ไนโตรเจนประมาณ 70% และเซรีซินประมาณ 20-30% เมื่อผ่านกระบวนการลอกกาวออกแล้ว ไหมที่ได้จะมีความเงามันสวยงามเพิ่มขึ้น นุ่ม และสามารถฟอกและย้อมได้ดี ลักษณะภาคตัดขวางจะมีรูปร่างเป็น สามเหลี่ยมถึงวงรี แม้ว่าไหมไทยจะมีลักษณะแบนกว่าเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับไหมป่า ไหมทั้ง 2 ชนิดนี้จะมีลักษณะภาคตัดขวางคล้ายกันมาก

- คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติทางเคมี

ไหมเลี้ยงจะมีความว่องไวต่อสารเคมีสูง ทำให้สามารถฟอกและย้อมได้ดี ทนต่างได้เล็กน้อย แต่ไม่ทนกรด

นิยมนำไหมเลี้ยงนี้ไปทอเป็นผ้าผืน เพื่อทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ให้สัมผัสเมื่อสัมผัสมีความมันสวยงาม และใส่สบายเนื่องจากเส้นใยสามารถดูดความชื้นได้ดี

## ไหมป่า ( Tusser )

### - ลักษณะทั่วไปและถิ่นกำเนิด

แม้ว่าไหมเลี้ยงจะเป็นไหมสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมไหม แต่ก็มีในบางประเทศที่ผลิตไหมป่าเป็นสำคัญ ไหมป่าที่สำคัญและรู้จักกันดี คือ Tusser หรือ Tussah หรือ Tussur หรือ Tussore

ไหมป่าเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวหนอนไหม จินัส *Antheraea* โดยเฉพาะสปีชีส์ *Antheraea mylitta* ซึ่งเป็นไหมพื้นเมืองของอินเดีย และสปีชีส์ *Antheraea pernyi* ซึ่งเป็นไหมพื้นเมืองของจีน ตัวหนอนไหมป่านี้จะอยู่บนใบของต้นโอ๊ก สปีชีส์ *Quercus serrata* แม้ว่า ตัวหนอนไหมที่ผลิตไหมป่ามีหลายชนิด แต่รังไหมที่ผลิตมีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอที่จะจัดเป็นไหมชนิดเดียวกันได้ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ตัวหนอนไหมอยู่ มีอิทธิพลสำคัญมากกว่า ชนิดสปีชีส์ของตัวหนอนไหม

เนื่องจากอาหารของตัวหนอนไหมป่าคือใบโอ๊ก ซึ่งหยาบ ทำให้เส้นไหมที่ผลิตได้มีลักษณะหยาบไม่สม่ำเสมอ ยากต่อการฟอกและย้อม สารแทนนินในใบโอ๊ก ทำให้ไหมป่ามีสีแทนหรือลือน้ำตาล หรือสีเหลือง

ตัวหนอนไหมป่ามีลักษณะนิสัยต่างจากตัวหนอนไหม *Bombyx mori* ตัวจะใหญ่กว่าความยาวประมาณ 6 นิ้ว ลำตัวมีสีเข้ขาวกว่า จะมีขนสีเหลืองเล็กปกคลุม อุตสาหกรรมการผลิตไหมป่า ผลิตกันมาก บริเวณทางเหนือของจีนและแมนจูเลีย และบางส่วนของอินเดีย รังไหมจากแมนจูเลียจะหนักกว่ารังไหมจากเขต Shantung ประเทศจีน และไหมจากแมนจูเลียจะมีสีเข้มกว่า มีการประมาณว่า ไร่ต้นโอ๊กประมาณ 1 เอเคอร์ สามารถเลี้ยงไหมได้ประมาณ 60,000 ตัว ซึ่งจะได้เส้นใยไหมดิบประมาณ 800 ปอนด์

ไหมป่าจะมีลักษณะเส้นหยาบ เหนียว และมีความมันน้อยกว่าไหมเลี้ยงเพราะในขบวนการลอกกาไหม สามารถที่จะลอกกาไหมได้เพียงประมาณ 11%<sup>73</sup> เท่านั้น ลักษณะภาคตัดตามยาว ของไหมป่าจะคล้ายริบบิ้น มีรอยเส้นเล็กเป็นแถบขาวไปตามเส้นไหมส่วนลักษณะภาคตัดขวางจะมี granular อยู่ภายใน และมีรูปคล้ายสามเหลี่ยมแบน

### - คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติทางเคมี

ไหมป่ามีลักษณะทางเคมีและทางกายภาพที่แตกต่างจากไหมเลี้ยงมาก คือ จะมีความว่องไวต่อสารเคมีน้อยกว่า ซึ่งทำให้ฟอกและย้อมยาก ส่วนในการลอกกา ต้องใช้สภาวะที่รุนแรงกว่าไหมเลี้ยง

ไหมป่ามักจะใช้ทอร่วมกับผ้าฝ้ายเรียกว่า SeaCloth ใช้ในการห่อของและทำเป็นผ้าคลุมซึ่งจะให้ลักษณะที่สวยงามมาก คินตัวง่าย นอกจากนี้ยังใช้ทำหมอนพื้น นรมเช็ดเท้า



และใช้ทอทำผ้า " Mandarin " และ " Grenadine " ซึ่งใช้ทำเชือกประดับ , หนัวยเครื่องแต่งกาย , ผ้ามัดแต่งภายในบ้านและใช้ในงานเย็บปักถักร้อย ผ้าไหม Tusser มีความคงทนต่อการใช้งาน ทำความสะอาดง่าย และราคาไม่แพงมาก และไม่นิยมทำ weighting มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น Rajah , Shantung , Tussah , Pongee

ไหมป่ามีลักษณะทั่วไปคล้ายกับ Bombyx mori แต่ทนกรดและเบสแก่ได้มากกว่า ใน cold concentrated HCl ไหมจะขวมแต่ไม่ละลาย ส่วนใน 5% Caustic soda ไหมจะแตกแยกเป็นชิ้นเล็กๆ แต่ไม่ละลายอย่างสมบูรณ์

ตารางที่ 2.2 - 2.5 เป็นตารางที่รวบรวมเอาสมบัติของรังไหมและเส้นใยไหมทั้งสมบัติกายภาพและสมบัติเชิงกล

ตารางที่ 2.2 ลักษณะทางกายภาพของรังไหม

พันธุ์ไหม	สีของรังไหม	ความหนาของเปลือกรังไหม	ขนาดรังไหม (ซม. <sup>2</sup> )	ลักษณะของรังไหม
Bombyx mori	ขาว	หนา	2.5 * 3.5	วงรีคล้ายเมล็ดข้าว
Antheraea pernyi	น้ำตาล	บาง	2.3 * 4.5	เส้นใยบางเคลือบรังไหม

ตารางที่ 2.3 ขนาดของเส้นใยไหม

พันธุ์ไหม	ความยาว (เมตร)	ขนาด (เดนเชอร์)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (ไมครอน)
Bombyx mori	1200-1500	2.8-3.0	21.45-22.23
Antheraea pernyi	500-600	5.0-6.0	28.67-31.40

ตารางที่ 2.4 ส่วนประกอบของรังไหม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

พันธุ์ไหม	ไฟโบรอิน	เซรีซิน	ซีเถ้ารวม	ซีผึ้ง
<i>Bombyx mori</i>	70.00	30.00	0.7	0.37
<i>Antheraea pernyi</i>	83.85	16.15	2.5-3.2	0.48

ตารางที่ 2.5 สมบัติเชิงกลของไฟโบรอิน

สมบัติเชิงกล	<i>Bombyx mori</i>	<i>Antheraea pernyi</i>
Tensile strength ( g/d )	4.14	3.22
Elongation (%)	21.60	36.10
Young's modulus (kg/mm <sup>2</sup> )	848	518
Specific gravity	1.366	1.338

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตารางที่ 2.6 ปริมาณกรดอะมิโนในไฟโบรอินแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

กรดอะมิโน		ไหมไทย	ไหมญี่ปุ่น	ไหมป่า
Nonpolar	Gly	38.95	39.83	25.37
	Ala	30.57	30.75	35.85
	Val	3.28	3.34	1.16
	Leu	0.59	0.46	0.54
	Ile	0.87	0.64	0.49
	Pro	0.00	0.08	0.00
	Phe	0.83	0.46	0.03
	Met	0.00	0.03	0.00
Acidic	Asp	2.03	1.86	8.23
	Glu	1.85	1.64	1.74
Basic	Arg	0.59	0.44	4.84
	His	0.24	0.15	1.06
	Lys	0.38	0.29	0.02
Oxy	Ser	12.34	12.63	13.08
	Thr	1.09	1.04	0.49
	Tyr	6.38	6.35	7.10
Total		99.99	99.99	100.00

ไหมทุกชนิดประกอบด้วย กรดอะมิโนหลายชนิด แต่กรดอะมิโนที่สำคัญมีอยู่ 4 ชนิด คือ ไกลซีน , อะลานีน , เซรีน และ ไทโรซีน ซึ่งรวมกันแล้วมีประมาณ 85% ของกรดอะมิโนทั้งหมด

จากตารางที่ 2.6 ข้างต้น เมื่อนิยามปริมาณกรดอะมิโนที่เป็นกรด และต่างของ ไหมทั้ง 3 พันธุ์ จะพบว่า ไหมป่าจะมีปริมาณกรดอะมิโนดังกล่าว มากกว่าของไหมไทย และ ไหมญี่ปุ่น กรดอะมิโนที่เป็นกรดและต่างนี้ จะมีผลต่อการเกิด salt bridge ในโครงสร้าง ( ดังแสดงในรูปที่ 2.4 ) นั่นคือ ถ้ามีปริมาณกรดอะมิโนนี้มากจะเกิด salt bridge มาก ซึ่งมีผลทำให้โครงสร้างที่เป็น net work

ไหมป่ามีปริมาณกรดอะมิโนที่เป็นกรด-ต่างสูง ดังนั้นในโครงสร้าง จึงมีลักษณะเป็น network มากกว่าไหมไทยและไหมญี่ปุ่น ซึ่งทำให้อุณหภูมิของสีและอุณหภูมิของน้ำเข้าไปในเส้นใย ได้ยาก



รูปที่ 2.4 โครงสร้างทางเคมีโดยทั่วไปของเส้นใยไหม แสดงให้เห็นลักษณะของการเกิด salt bridge

## 2.11 ผลการศึกษาที่แล้่วมา

การศึกษาโครงการเรื่องการปรับปรุงการลอกกาบลำหรับไหมไทย ของ นิเชียร เคชเคโซ และนิรมล วิลามาศ ซึ่งได้ทำการทดลองในปี 2532 โดยได้ทำการศึกษา ถึง สภาวะที่เหมาะสมในการลอกกาบลของไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง กับไหมไทยลูกผสม ซึ่งคำนึงถึง ประสิทธิภาพในการลอกกาว ความแข็งแรงของเส้นใยที่เปลี่ยนไป และลักษณะของเส้นใยไหมหลัง การลอกกาว ทั้งวิธีการลอกกาวด้วยกรดและด่าง และใช้สภาวะที่เหมาะสมไปศึกษาวิธีการลอก กาวที่ดี โดยคำนึงถึงอัตราเร็วในการลอกกาว ความสามารถในการย้อมติดสี และลักษณะของ เส้นใยไหมหลังการย้อมสี

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า การลอกกาวด้วยด่างจะให้ประสิทธิภาพในการลอกกาว สูงสุด ให้ไหมที่มีความเงามัน อ่อนนุ่ม แต่การย้อมติดสีค่อนข้างช้า สภาวะที่เหมาะสมในการ ลอกกาวด้วยด่างคือ 0.1 %  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  0.2 % สบู่ น้ำ 50:1 ที่อุณหภูมิ 95-100 °C ใช้ เวลาประมาณ 20-30 นาที ส่วนการลอกกาวด้วยกรดนั้น พบว่า ประสิทธิภาพในการลอกกาว ไม่ดีนัก ได้ไหมที่กระด้างเงามันน้อย แต่การย้อมติดสี โดยเฉนาศสีแอลิคนั้นค่อนข้างดี

และเมื่อทดลองปรับปรุงการลอกกาวโดยใช้วิธีการลอกกาวด้วยด่างก่อน ที่สภาวะดัง กล่าว ประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้กาวไหมถูกลอกออกจากไหมให้มากที่สุด และให้ไหมที่มี ลักษณะเงามันดี แล้วจึงนำไหมที่ลอกกาวด้วยด่างแล้วนั้น ไปทำ after treatment ด้วยกรด ประมาณ 10 นาที เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการย้อมติดสีให้ดีขึ้น

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 3 การทดลอง

### 3.1 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง


#### เส้นไหมดิบ

- ไหมไทย -- เป็นไหมเลี้ยงจากจังหวัดขอนแก่น และเส้นไหมดิบที่ใช้ในการทดลองซื้อมาจากบริษัท จุลไหมไทย จำกัด
- ไหมญี่ปุ่น (Mori) -- เป็นไหมที่เกิดจากการนำไข่ของตัวไหมมาจากประเทศญี่ปุ่น และเลี้ยงในเมืองไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งผลิตเป็นเส้นไหมดิบ และเส้นไหมดิบที่ใช้ในการทดลองซื้อมาจากบริษัท จุลไหมไทย จำกัด
- ไหมป่า (Tusser) -- เป็นเส้นไหมที่ได้ตัวหนอนที่มีการเพาะเลี้ยงที่ประเทศจีน

#### สีย้อม

สีย้อมที่ใช้เป็นสีแดงชื่อ Sandolan Milling Red N-FBL ของบริษัท SANDOZ จำกัด เลขที่ใน color index คือ ACID RED 143 เป็นสีจำพวกแอนทราควินโอนิน แดง มีควมคงทนต่อแสงดี ใช้สำหรับย้อมเส้นใยไนลอน , ไหม และขนสัตว์

#### โครงสร้างหมู่แอนทราควินโอนินในสีย้อม



#### โซเดียมคาร์บอเนต

โซเดียมคาร์บอเนตทำหน้าที่ลอกขาวและช่วยในการแตกตัวของน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันซึ่งเติมลงไปในการผลิตเส้นไหมดิบ , ช่วยปรับ pH ในการย้อมสี โซเดียมคาร์บอเนตที่ใช้เป็นชนิด anhydrous  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ของบริษัท MERCK GERMANY ลักษณะเป็นผง หรือก้อนสีขาวเล็ก ๆ มีน้ำหนักโมเลกุล 105.99 มีความบริสุทธิ์ 99.5 % ละลายได้ดีในน้ำ ได้สารละลายที่เป็นค่าองไม่ละลายในแอลกอฮอล์ ไม่ไหมไฟ และไม่เป็นพิษ มีจุดหลอมเหลว  $851^\circ\text{C}$  และสลายตัวให้

CO<sub>2</sub> ที่ 400 °C

สารเจือปนได้แก่ sodium chloride , sodium sulfate , calcium carbonate, magnesium carbonate และ sodium bicarbonate

ใช้กันมากในอุตสาหกรรมแก้ว , อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี , อุตสาหกรรมกระดาษ , ใช้ในการผลิตพวกสารประกอบไฮเดรียม , ผลิตสบู่ และดีเทอร์เจนต์ , อุตสาหกรรมน้ำมัน , ใช้ในระบบ water treatment และใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ ฯลฯ

**สบู่**

เป็นสบู่ที่ได้จาก Olive Oil และ Oil ชนิดอื่นๆผสมกัน จากประเทศญี่ปุ่น

**กรดอะซิติก**

ทำหน้าที่ช่วยเร่งการคดติดของลีสแอซิด ที่ใช้ในการย้อมสี กรดอะซิติกที่ใช้เป็น glacial acetic acid ซึ่งมีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 99.8 % น้ำหนักโมเลกุล 60.053 ของบริษัท MERCK GERMANY ได้จากการสกัดจากไม้ด้วย acetylene และน้ำ ร่วมกับ acetaldehyde โดยการออกซิเคชันในอากาศ

คุณสมบัติเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน จุดหลอมเหลว 16.63 °C จุดเดือด 118 °C ความถ่วงจำเพาะ 1.0492 ความหนืด ( 20 °C ) 1.22 cps จุดวาบไฟ 110 °F ดัชนีหักเห 1.3715 (20 °C) ละลายหรือเจือจางได้ในน้ำ , alcohol , glycerol , ether , carbontetrachloride ไม่ละลายในคาร์บอนไดซัลไฟด์ รวมทั้งพวกคาร์บอนเตท, ไฮดรอกไซด์ , ฟอสเฟต , ออกไซด์ เป็นต้น ติดไฟเองได้ที่อุณหภูมิ 800 °F

อันตราย : ไวไฟพอสมควร , อะซิติกแอซิดบริสุทธิ์จะเป็นพิษต่อร่างกายในการหายใจและดื่มกิน แต่สำหรับสารละลายเจือจางมากๆจะใช้ในอาหารได้ ระคายเคืองต่อผิว

**ลิเทียมโบรไมด์โมโนไฮเดรต**

ลิเทียมโบรไมด์โมโนไฮเดรต ที่ใช้ในการทดลองนี้ได้จากบริษัท WAKO PURE CHEMICAL INDUSTRIES Ltd. ใช้เป็นตัวทำละลายใหม่และใช้ในการทดสอบหา salt bridge ในเส้นใยไหมได้ ลักษณะเป็นผลึกสีขาวเล็ก หรืออาจจะมีสีชมพูอ่อนปน ไม่มีกลิ่น รสขม น้ำหนักโมเลกุล 104.86 มีความถ่วงจำเพาะ 3.464 จุดหลอมเหลว 547 °C จุดเดือด 1265 °C ละลายได้ดีมากในน้ำ , แอลกอฮอล์ , เอเธอร์ ละลายได้เล็กน้อยในไนริติน และละลายได้ในเมทานอล , อะซิโตน และไกลคอล สารละลายลิเทียมโบรไมด์เข้มข้นที่ร้อน สามารถละลายเซลล์โลสได้

เกิดเป็นสารประกอบได้กับพวกแอมโมเนีย และเอมีน เกิดเป็นสารพวกเกลือได้กับ  $\text{CuBr}_2$  ,  $\text{HgBr}_2$  ,  $\text{HgI}_2$  ,  $\text{Hg}(\text{CN})$  และ  $\text{SrBr}_2$  ที่เหนือสารละลาย ลิเทียมโบรไมด์จะมีความดันไอต่ำมาก มีพิษต่อร่างกายเล็กน้อย

### โซเดียมไฮดรอกไซด์

โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการทดลองนี้มีความบริสุทธิ์ 98 % ลักษณะเป็น pellet และมีสารเจือปนโซเดียมคาร์บอเนต 0.5 % มีจุดเดือด  $1390^\circ\text{C}$  จุดหลอมเหลว  $318^\circ\text{C}$  ละลายในน้ำ แอลกอฮอล์และกลีเซอรอล ความถ่วงจำเพาะ 2.13 ของ บริษัท EKA NOBEL SWEDEN

### กรดไฮโดรคลอริก

กรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการทดลองนี้มีความบริสุทธิ์ 37 % น้ำหนักโมเลกุล 36.46 จุดเดือด  $108.58^\circ\text{C}$  ของบริษัท MERCK GERMANY

### เอทานอล

เอทานอลที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นแบบ Absolute น้ำหนักโมเลกุล 46.07 มีความบริสุทธิ์ 99.8 % ไม่มีสี มีจุดเดือด  $78.3^\circ\text{C}$  จุดเยือกแข็ง  $-117.3^\circ\text{C}$  ของบริษัท MERCK GERMANY

### เอซิลีนไกลคอล

เอซิลีนไกลคอลที่ใช้ในการทดลองนี้มีความบริสุทธิ์ 100 % มีความหนาแน่นที่  $20^\circ\text{C}$  1.112 g/mL จุดเดือด  $197-198^\circ\text{C}$  น้ำหนักโมเลกุล 62.07 ของบริษัท J.P. BAKER USA

### ฟินอล์ฟธาไลน์

เป็นอินดิเคเตอร์ pH 8.2-10 น้ำหนักโมเลกุล 318.33 มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99 % มีจุดหลอมเหลว  $258-262^\circ\text{C}$  ความถ่วงจำเพาะ 1.299 มีสีขาวหรือขาวออกเหลือง ละลายในน้ำได้เล็กน้อย ของบริษัท FLUKA SWITZERLAND



### 3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ

#### ผ้าฝ้าย

เป็นผ้าฝ้ายสีขาว ฝ้ายลักษณะเป็นม้วน ใช้สำหรับทำเป็นถุงใส่เชื้อดื้อใหม่ที่จะทำการลอกขาว

#### เครื่องกรอไหม

เป็นเครื่องสำหรับกรอไหมเป็นเชดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 112.5 เซนติเมตร ของกองอุตสาหกรรมสิ่งทอ

#### เครื่องวัดความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใย

เป็นเครื่องวัด Strength และ Elongation at Break ของบริษัท Lloyd Instruments PLC., รุ่น L500

วิธีการใช้เครื่อง มีดังนี้

1. เลียบปลั๊ก และเปิดเครื่อง
2. กำหนด ระยะห่างระหว่าง Grip
 

Grip	15	เซนติเมตร
Load	0-50	นิวตัน
Extension	0-250	มิลลิเมตร
Crosshead Speed	200	มิลลิเมตร/นาที
3. พันเส้นไหมที่ Grip ทั้งสองให้ตึงพอดี และแน่น
4. กดปุ่ม  $\phi$  เพื่อให้ค่า Load และ Extension เป็นศูนย์
5. กดปุ่ม GO ( สีเขียว )
6. อ่านค่า Load ที่มากที่สุด ที่ทำให้ไหมขาด บันทึกค่า Load ในรูปนิวตัน
7. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก

#### เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ( UV-VIS Recording Spectrophotometer )

เป็นเครื่องมือสำหรับวัด Optical Transmittance ( % T ) รุ่น UV-240 ของบริษัท Shimadzu Japan

วิธีการใช้เครื่อง มีดังนี้

1. เลียบปลั๊ก เปิดเครื่องทิ้งไว้จนค่าความยาวคลื่น (  $\lambda$  ) คงที่ ที่ 700 nm.
2. ขั้นนี้จะเป็นการหาความยาวคลื่นสูงสุด (  $\lambda_{max}$  ) ที่ทำให้ % T ที่อ่านได้จาก

หน้าจอ มีค่าต่ำสุดสำหรับสารละลายที่ใช้ โดยใช้น้ำเป็น Reference Cell และสารละลายเป็น Sample Cell นำทั้งสอง Cell ไปใส่ใน Holder ของเครื่อง ปิดฝาครอบ

- ตั้งให้เครื่องอ่านค่า % T
- กดปุ่ม " GOTO  $\lambda$  "
- กำหนดค่าความยาวคลื่นและกดปุ่ม " DATA " อ่านค่า % T ( ช่วงความยาวคลื่นที่ใช้ 270-700 nm. )

- เลือกความยาวคลื่นที่ให้ค่า % T ต่ำสุด เพื่อใช้ในการวัดสารละลายในครั้งต่อไป

### 3. ขั้นตอนการ Calibrate

- ใช้น้ำเป็น Reference Cell และ Sample Cell ใส่ใน Holder
- กดปุ่ม " GOTO  $\lambda$  " และ ใส่ค่าความยาวคลื่นที่เลือกแล้วจากข้อ 2
- กดปุ่ม " ENTER " กดปุ่ม " DATA " และ กดปุ่ม " 100 % T "
- เมื่อหน้าจอขึ้นตัวเลข 100 เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้แล้ว

### 4. ขั้นตอนการวัด

- ใส่สารละลายลงใน Sample Cell และใส่ลงใน Holder ปิดฝา
- อ่านค่า % T บันทึกผล

### 5. เอา Sample Cell ออก ล้างด้วยน้ำกลั่น


6. ทำการทดลองตามข้อ 4 และ 5 โดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ตามต้องการเป็น Sample Cell จนครบทุกสารละลาย

7. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เอา Reference Cell และ Sample Cell ออกจาก Holder

### 8. ปิดเครื่อง และถอดปลั๊ก

### เครื่อง Microcomputer pH Meter

เป็นเครื่องมือสำหรับวัด pH ของสารละลาย โดยอ่านค่าเป็น mV , pH และวัดอุณหภูมิของสารละลายเป็นองศาเซลเซียส รุ่น HI 8424 ของบริษัท Hanna Instruments , Singapore




รูปที่ 3.1 เครื่องวัดความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใย

สุโขทัยวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.2 เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์



รูปที่ 3.3 เครื่อง MICROCOMPUTER pH METER

### 3.3 วิธีการทดลองและการทดสอบสมบัติต่าง ๆ

#### 3.3.1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมดิบทั้ง 3 พันธุ์

##### 3.3.1.1 การศึกษาลักษณะภายนอกของเส้นไหม

เพื่อศึกษาลักษณะภายนอก โดยสังเกตเส้นใยแต่ละพันธุ์ด้วยสายตา เปรียบเทียบ

- สี
- ความนุ่มนวล / หยาบ หรือความแข็งของเส้นใย
- ความเงามัน
- ความสม่ำเสมอ

แล้วบันทึกผลที่สังเกตได้

##### 3.3.1.2 การหาขนาดของเส้นไหมดิบ

เพื่อหาขนาดเส้นไหมดิบแต่ละพันธุ์ โดย

- ตัดเส้นไหมดิบให้มีความยาว 1.80 เมตร แล้วชั่งน้ำหนักเป็นกรัม บันทึกผล
- ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง โดยตัดเส้นไหมจากไหมใจเดียวกัน
- ทำการทดลองซ้ำอีก สำหรับไหมอีก 2 ใจ

( สำหรับไหมแต่ละพันธุ์ เลือกทำการทดลองจากไหม 3 ใจ ใจละ 3 ตัวอย่าง )

- หาน้ำหนักเฉลี่ย และคำนวณขนาดของเส้นไหมดิบแต่ละพันธุ์ เป็นเดนเยอร์

##### 3.3.1.3 การหาความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นไหมดิบ

เพื่อหาความแข็งแรงต่อแรงดึง ( tensile strength ) ของเส้นไหมดิบแต่ละพันธุ์ ในรูปนิวตันต่อเดนเยอร์ โดย

- ตัดเส้นไหมดิบยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ( ตัดจากเส้นไหมที่ใช้ในการทดลองที่ 3.3.1.2 )
- นำมาทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใย
- อ่านค่าเป็นนิวตัน บันทึกผล
- ทำการทดลองซ้ำอีกหลาย ๆ ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย
- คำนวณความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยในรูป นิวตันต่อเดนเยอร์

3.3.2. การศึกษาการสภาวะการลอกกาวยุติด้วยต่าง ของไหมทั้ง 3 พันธุ์  
เพื่อหาสภาวะของการลอกกาวยุติด้วยต่างที่เหมาะสมของไหมทั้ง 3 พันธุ์

**สูตรที่ใช้ในการลอกกาวยุติด้วยต่าง**

Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	0.1 % ( o.w.f )
สบู่	0.2 % ( o.w.f )
น้ำกลั่น	50 เท่าของน้ำหนักไหมดิบที่ใช้
อุณหภูมิ	95-100 องศาเซลเซียส

**การเตรียมเส้นไหมตัวอย่าง**

1. เส้นไหมแต่ละตัวอย่างได้จากการกรอไหมเป็นใจเล็ก ด้วยเครื่องกรอขนาดเส้นรอบวง 112.5 เซนติเมตร จำนวน 100-150 รอบ เพื่อให้ได้ไหมแต่ละตัวอย่างน้ำหนักประมาณ 1.5-3 กรัม และพันเส้นไหมให้อยู่ในลักษณะเข็ดไหม
2. อบเส้นไหมตัวอย่าง โดยเตาอบที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วนำออกจากเตาอบปล่อยให้เย็นใน dessicator
3. ชั่งน้ำหนักของเส้นไหมแต่ละตัวอย่าง บันทึกน้ำหนักไหมเป็นกรัม
4. คลายเส้นไหมจากเข็ดไหมเป็นใจไหม และคลี่เส้นไหมตรงที่เป็นเชือกผูกคั่นใจ ให้เส้นไหมกระจายออกอย่างหลวม ทำให้ใจไหมอยู่ในลักษณะเป็นวงกลมเล็กซ้อนกัน 2 วง ใช้ค้ายคลี่เส้นไหมไว้อย่างหลวม ใส่เส้นไหมตัวอย่างลงในถุงผ้าฝ้าย โดยให้เส้นไหมกระจายตัวออกและไม่รวมกันแน่น เพื่อให้ลอกกาวยุติสม่ำเสมอ แล้วเก็บไว้สำหรับลอกกาวยุติในขั้นต่อไป

**ขั้นตอนในการลอกกาวยุติด้วยต่าง**

1. นำตัวอย่างที่เตรียมไว้ตามจำนวนที่ต้องการ หาน้ำหนักรวมของเส้นไหมตัวอย่างทั้งหมดเป็นกรัม บันทึกผล
2. คำนวณหาปริมาณสารเคมีต่าง ๆ ที่จะใช้ตามสูตรการลอกกาวยุติ และเตรียมสารเคมีตามสูตร
3. เตรียมน้ำใส่หม้อสเตนเลส ให้ความร้อนด้วย Hot Plate กวนน้ำด้วย Magnetic Stirrer ตลอดเวลาจนน้ำร้อน
4. ใส่สารเคมีที่เตรียมไว้ลงในน้ำร้อน กวนให้สารละลายเข้ากันหมด แล้วให้ความร้อนต่อไปจนอุณหภูมิถึง 95 °C
5. นำตัวอย่างไหมที่เตรียมไว้ใส่ลงหม้อต้ม จับเวลาตั้งแต่เริ่มใส่ตัวอย่าง

6. ขณะทำการลอกกาวต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 93-96 °C และคอยกวนน้ำเป็นระยะ เพื่อให้การลอกกาวเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
  7. จับเวลาขณะทำการลอกกาว และนำถุงไหมขึ้นจากหม้อต้มเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ\* ( และรีดน้ำกาวไหมออกจากเส้นไหมให้มากที่สุด )
  8. เอาไหมขึ้นจากหม้อต้ม แล้วนำออกจากถุงผ้า ล้างด้วยน้ำร้อนจัด 1 ครั้ง น้ำเย็น 1 ครั้ง และน้ำอุ่น 1 ครั้ง ตามลำดับ เมื่อเสร็จแล้วให้นำไหมขึ้นและรีดน้ำออกจากเส้นไหม
  9. กระทบเส้นไหมให้เรียบ และให้เส้นไหมเรียงตัว ผึ่งให้แห้ง
  10. นำเส้นไหมที่แห้ง ออบในเตาอบ ที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นใน Dessicator
  11. นำตัวอย่างไหมที่ลอกกาวแล้วจาก Dessicator ไปชั่งน้ำหนักอย่างละเอียด บันทึกน้ำหนักที่อ่านได้เป็นกรัม
  12. คำนวณน้ำหนักของไหมที่หายไป ( น้ำหนักของไหมก่อนการลอกกาว - น้ำหนักไหมหลังการลอกกาว ) นำค่าที่ได้ไปคำนวณน้ำหนักที่หายไปเป็นร้อยละ เทียบกับน้ำหนักของไหมก่อนการลอกกาว บันทึกผลที่คำนวณได้ ปริมาณของน้ำหนักไหมที่หายไปเป็นร้อยละคือ เปอร์เซ็นต์ของการลอกกาว
  13. เก็บเส้นไหมตัวอย่างที่ผ่านการลอกกาวไว้สำหรับการทดลองขั้นต่อไป
- \* หมายเหตุ เวลาที่ทำการลอกกาวจะแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของกาวที่ลอกได้ในแต่ละเวลา ของไหมทั้ง 3 พันธุ์



รูปที่ 3.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการลอกกาวไหม

### 3.3.2.1 การหาความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นไหมหลังลอกกาว

เพื่อหาความแข็งแรงต่อแรงดึง ( Tensile Strength ) หลังการลอกกาวของไหมแต่ละพันธุ์ ในรูปของนิวตันต่อเดนเชอร์ โดย

- ทำการวัดเช่นเดียวกับการทดลองที่ 3.3.1.3

### 3.3.3. การย้อมสี ( Dyeing )

ศึกษาความสามารถในการย้อมติดสีของไหมทั้ง 3 พันธุ์

การเตรียมเส้นไหมสำหรับการย้อมสี

เส้นไหมตัวอย่างที่นำมาทดสอบ

1. เส้นไหมไทย ผ่านการลอกกาวด้วยด่างเป็นเวลา 60 นาที
  2. เส้นไหมญี่ปุ่น ( Mori Silk ) ผ่านการลอกกาวด้วยด่างเป็นเวลา 60 นาที
  3. เส้นไหมป่า ( Tusser Silk ) ผ่านการลอกกาวด้วยด่างเป็นเวลา 90 นาที
- ชั่งน้ำหนักของเส้นไหมตัวอย่าง บันทึกผลเป็นกรัม
  - คลี่ และคลายเส้นไหม เพื่อให้เส้นไหมเรียงตัว และกระจายตัวอย่างหลวม แล้วคล้องเส้นไหมไว้ห้วงลวดที่หุ้มด้วยพลาสติก
  - เก็บไว้เพื่อนำไปย้อม

สูตรที่ใช้ในการย้อม

#### 1. สภาวะการย้อมเป็นกลาง ( Neutral Dyeing )

สีแอสิด 1.5 % ( o.w.f )

โซเดียมคาร์บอเนต 10 % ( o.w.f )

น้ำกลั่น 50 เท่าของน้ำหนักไหมทั้งหมด


#### 2. สภาวะการย้อมเป็นกรด ( Acid Dyeing )

สีแอสิด 1.5 % ( o.w.f )

กรดอะซิติก 6 % ( o.w.f )

น้ำกลั่น 50 เท่าของน้ำหนักไหมทั้งหมด





### ขั้นตอนในการย้อมสี

1. คำนวณน้ำหนักของสารเคมีที่ใช้สำหรับไหมแต่ละตัวอย่าง และชั่งน้ำหนักใส่ในบีกเกอร์
2. ละลายสีด้วยน้ำกลั่น ปริมาตรเท่ากับที่คำนวณได้
3. นำไหมตัวอย่าง แช่ในน้ำกลั่นให้เปียกน้ำสม่ำเสมอ ปิดให้มิด กระทบให้เส้นไหมเรียงเส้นให้ตักก่อนลงย้อม
4. นำเส้นไหมที่เปียก ลงย้อมในสารละลายสีในบีกเกอร์ที่อุณหภูมิห้อง กลับไหมไปมา เพื่อให้ติดสีสม่ำเสมอ
5. นำบีกเกอร์ของน้ำย้อมใส่ใน Ethylene Glycol Bath ที่มีอุณหภูมิประมาณ 40 °C เริ่มจับเวลาตั้งแต่ใส่บีกเกอร์น้ำย้อมลงใน Bath ย้อมต่อไปโดยเร่งอุณหภูมิให้สูงขึ้น จนกระทั่งน้ำย้อมมีอุณหภูมิประมาณ 80-90 °C ภายใน 30 นาที
6. เมื่ออุณหภูมิประมาณ 80-90 °C ยกตัวอย่างไหมออกจากน้ำย้อม
  - ก. ในกรณีสภาวะเป็นกลาง เติมโซเดียมคาร์บอเนตตามน้ำหนักที่ได้จากการคำนวณ
  - ข. ในกรณีสภาวะเป็นกรด เติมกรดอะซิติก ตามปริมาณที่ได้จากการคำนวณ
 คนสารละลายให้เข้ากัน และวัดค่า pH ในรูปของ mV บันทึกผล ( ค่า  
 นวนค่า pH จากกราฟมาตรฐาน pH/mV )  
 ใส่ไหมกลับลงไปบีกเกอร์และเริ่มจับเวลาย้อมต่อไปอีก 1 ชั่วโมง
7. เมื่อครบกำหนดเวลา 1 ชั่วโมง ยกบีกเกอร์ออกจาก Bath ทิ้งไว้ให้เย็น
  - เริ่มการเตรียมสารละลายสีหลังจากย้อมสำหรับนำไปทดสอบด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของแสงที่ผ่านออกจากสารละลายสีที่เหลือ
 โดย เทสารละลายของสีหลังการย้อมลงในขวดวัดปริมาตร จากนั้นใช้น้ำกลั่นล้างไหมให้สะอาดเทลงไปรวมกัน และเติมน้ำกลั่นจนได้ปริมาตรตามต้องการ เก็บสารละลายของสีไว้สำหรับทดสอบต่อไป

- นำโหมไปฝั่งให้แห้ง

- \* หมายเหตุ ขนาดของขวดวัดปริมาตรที่ใช้ขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของสีหลังการย้อม เพื่อให้เหมาะสมที่จะนำไปใช้วัดค่า % Transmittance ด้วยเครื่อง Spectrophotometer



รูปที่ 3.5 BATH ที่ใช้ในการย้อมสีโหม

### 3.3.3.1 การสร้างกราฟมาตรฐาน

กราฟมาตรฐานระหว่าง pH กับ mV

มีขั้นตอนดังนี้

#### 1. เตรียมสาร

- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาตรฐาน ความเข้มข้น 0.01 โมลต่อลิตร
- สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.01 , 0.001 , 0.0001 โมลต่อลิตร
- สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน 1 % โดยน้ำหนักต่อปริมาตรของเอทานอล

2. ไต่เตรตหาความเข้มข้นที่แน่นอนของกรด ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์มาตรฐาน โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ สังเกตจุดยุติจากการเปลี่ยนสีจากสารละลายไม่มีสี เป็นสารละลายสีชมพู อ่านค่าปริมาตรต่างที่ใช้ บันทึกผล และคำนวณความเข้มข้นของกรดที่แน่นอน

#### 3. คำนวณ pH จากความเข้มข้นของกรดที่ได้

- 4. นำกรดที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนมาวัดค่าในรูป มิลลิโวลต์ ด้วย pH

Meter บันทึกผล

5. นำค่า pH ที่ได้จากการคำนวณในข้อ 3 และค่ามิลลิโวลต์ ในข้อ 4 มาสร้างกราฟมาตรฐาน

### 3.3.3.2 การวัด pH ขณะช้อมและหลังการช้อมในสภาวะที่เป็นกรด

- ทำการวัด pH ขณะทำการช้อมใหม่ตัวอย่างหลังจากเติมกรดอะซิติก ลงในลิช้อมแล้ว บันทึกผลเป็น mV
- ทำการวัด pH หลังทำการช้อมใหม่ตัวอย่างครบตามเวลา บันทึกผลเป็น mV

### 3.3.3.3 การสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง Optical Density กับ ความเข้มข้นของสารละลายสี

ทำการทดลองหาความสามารถในการให้แสงผ่าน ( Transmittance ) ของสารละลายสี ณ ความเข้มข้นของสารละลายสีต่าง ๆ ด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เพื่อสร้างกราฟมาตรฐาน

#### วิธีการทดลองมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ปรับเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ให้พร้อมที่จะทำการทดลอง ตามวิธีการใช้เครื่องที่ชี้แจงไว้ข้างต้น
2. เตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้น 0.005 , 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.04 และ 0.05 กรัมต่อลิตร
3. นำสารละลายสีในข้อ 2. มาหาความยาวคลื่นที่ทำให้ความสามารถในการให้แสงผ่าน ( % T ) ของสารละลายสีมีน้อยที่สุด ด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ บันทึกค่าความยาวคลื่นนี้ไว้
4. ปรับความยาวคลื่นของสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ให้เท่ากับ ความยาวคลื่นในข้อ 3.
5. นำสารละลายสีในข้อ 2. มาหา % T ณ ความเข้มข้นต่าง ๆ ทุกตัว บันทึกผล
6. สร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง ความเข้มข้นของสารละลายสี ( กรัมต่อลิตร ) กับ Optical Density ของสารละลายสี

### 3.3.3.4 การช้อมสีเส้นไหม

ทำการช้อมสีเส้นไหมเพื่อหาปริมาณของสีที่ถูกดูดซับโดยเส้นไหม และศึกษาลักษณะการช้อมติดสีของเส้นไหมแต่ละพันธุ์

ทำการย้อมสีเส้นไหมตัวอย่างที่เตรียมไว้ตามสูตร และขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
ทุกอย่าง จากนั้นจึงนำสารละลายที่ได้หลังการย้อมสี ซึ่งเตรียมไว้สำหรับทดสอบด้วยสเปคโตร  
โฟโตมิเตอร์ มาวัดหา % T ของสารละลาย บันทึกผลไว้ แล้วนำไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน  
เพื่อหาปริมาณของสี ที่ถูกดูดซับโดยเส้นไหม และสังเกตลักษณะภายนอกของการย้อมติดสีของเส้น  
ไหมแต่ละพันธุ์ บันทึกผล

### 3.3.4. การทดสอบคุณสมบัติของไหมทั้ง 3 พันธุ์

การละลายเส้นไหมด้วย Saturated Lithium Bromide

#### 3.3.4.1 การละลายเส้นไหม ที่ไม่ได้ผ่าน Acid Treatment

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของ Salt Bridge ของไหมทั้ง 3 พันธุ์ โดย  
ดูจากการละลาย เมื่อใช้ Saturated LiBr เป็นตัวทำละลาย

การเตรียมสารละลาย Saturated LiBr

- ละลาย LiBr ลงในน้ำ จนกว่าค่าความถ่วงจำเพาะเป็น 1.47 วัดโดย  
Hydrometer

ขั้นตอนการละลายไหม

1. นำไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้ว อบที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นใน Dessicator
2. ชั่งไหมให้ได้น้ำหนัก 0.25 , 0.5 , 1.25 , 3.5 และ 5 กรัม
3. นำไหมไปละลายใน Saturated LiBr 15 cc. ที่อุณหภูมิ 80 °C
4. สังเกตการละลายของไหมแต่ละพันธุ์

#### 3.3.4.2 การละลายไหม ที่ผ่าน Acid Treatment

เพื่อเปรียบเทียบการละลายของไหมป่า ( Tusser ) ที่ไม่ได้ผ่านและผ่าน  
Acid Treatment

### สูตรที่ใช้ทำ Acid Treatment

กรดอะซิติกเข้มข้น	10 %	( o.w.f )
น้ำกลั่น	50	เท่าของน้ำหนักไหม
อุณหภูมิ	80-90	°C
เวลา	2	ชั่วโมง

### ขั้นตอนการทำ Acid Treatment

1. ชั่งน้ำหนักไหม และคำนวณสารเคมีที่ต้องใช้
2. ทำสารละลายกรดอะซิติกให้ม้อณหภูมิ 80-90 °C แล้วใส่ไหม เริ่มจับเวลา
3. เมื่อครบ 2 ชั่วโมง นำไหมมาล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งให้แห้ง และอบที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

### ขั้นตอนการละลายด้วย LiBr

1. ชั่งน้ำหนักไหมที่ไม่ได้ผ่าน และผ่าน Acid Treatment ให้มีน้ำหนักประมาณ 0.25 กรัม
2. ละลายไหมด้วยสารละลาย LiBr 15 cc. ที่อุณหภูมิ 40 °C 6 ชั่วโมง
3. ล้างไหมให้สะอาดด้วยน้ำ ผึ่งให้แห้ง และอบที่อุณหภูมิ 90 °C 2 ชั่วโมง
4. ชั่งน้ำหนักไหม และคำนวณเปอร์เซ็นต์การละลาย



รูปที่ 3.6 HYDROMETER

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล


#### 4.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมดิบทั้ง 3 พันธุ์

##### 4.1.1 ผลการศึกษาลักษณะภายนอกของเส้นไหม

จากการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมดิบที่ใช้ทั้งสามชนิดพบว่า ไหมไทยและไหมป่า มีลักษณะค่อนข้างหยาบและความสม่ำเสมอ เมื่อเทียบกับไหมญี่ปุ่นซึ่งเส้นไหมมีความละเอียดและความสม่ำเสมอมากกว่า ซึ่งลักษณะที่ปรากฏนี้เป็นไปตามสภาพการดำรงชีวิตและลักษณะเฉพาะของไหมแต่ละพันธุ์ ดังได้รวบรวมลักษณะที่สังเกตได้ในตารางที่ 4.1 แสดงในรูปที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมดิบ

พันธุ์	ลักษณะที่สังเกตได้
ไหมไทย	เส้นไหมมีขนาดใหญ่สีเหลือง ความสม่ำเสมอของเส้นใยน้อย ความเงามันค่อนข้างต่ำ เส้นใยหยาบ มีสีที่ไม่สม่ำเสมอ
ไหมญี่ปุ่น (MORI)	เส้นไหมมีขนาดเล็ก สีขาวนวล ความสม่ำเสมอของเส้นใยสูง ความเงามันปานกลาง เส้นใยละเอียด มีสีที่สม่ำเสมอ
ไหมป่า (TUSSEK)	เส้นไหมมีขนาดใหญ่ สีครีมอมน้ำตาล ความสม่ำเสมอของเส้นใยน้อย ความเงามันสูง เส้นใยหยาบ มีสีที่สม่ำเสมอ



รูปที่ 4.1 ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหม

#### 4.1.2 ผลการหาขนาดของเส้นไหมและความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหม

จากการทดลอง เพื่อศึกษาขนาดและความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหมที่ใช้ทั้งสามพันธุ์ จากตารางที่ 4.2 จะพบว่า ไหมไทยและไหมญี่ปุ่นมีขนาดใกล้เคียงกันเนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการดำรงชีวิตของหนอนไหมมีลักษณะคล้ายกัน และไหมทั้งสองชนิดนี้เป็นไหมพันธุ์ Bombyx Mori ส่วนไหมป่าซึ่งเป็นพันธุ์ *Antheraea pernyi* นั้นมีสภาพการดำรงชีวิตแตกต่างออกไป จึงมีผลทำให้ขนาดของเส้นไหมต่างจากไหมไทยและไหมญี่ปุ่นและผลการทดลองความทนทานต่อแรงดึงของไหมทั้งสามพันธุ์ พบว่ามีความทนทานต่อแรงดึงใกล้เคียงกันแสดงว่าไหมทั้งสามพันธุ์มีความแข็งแรงใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 4.2 ขนาดและความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหม

พันธุ์	น้ำหนักไหม(กรัม)/180ชม	เดนเชอร์	ความทนทานต่อแรงดึง (นิวตัน/เดนเชอร์)
ไหมไทย	0.0316	158.0	0.0309
ไหมญี่ปุ่น(MORI)	0.0317	158.5	0.0368
ไหมป่า(TUSSER)	0.0369	184.5	0.0310

#### 4.2 ผลการศึกษาสภาวะการลอกกาวไหมด้วยต่าง ของไหมทั้ง 3 พันธุ์

##### 4.2.1 ผลการศึกษาสภาวะการลอกกาวไหมด้วยต่าง

ในการทดลองนี้เลือกใช้สภาวะต่างในการลอกกาว เพราะผลที่ได้จากศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการลอกกาวไหม \* คือ การลอกกาวไหมด้วยต่าง


สิ่งที่จะนำมาพิจารณาประกอบกันในการเลือกสภาวะที่เหมาะสมคือ ประสิทธิภาพการลอกกาว ( % Degumming Loss ) และการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของเส้นไหม จากการทดลองพบว่า ไหมทั้ง 3 พันธุ์มีประสิทธิภาพในการลอกกาวเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการลอกกาว ดังแสดงในกราฟรูป 4.2-4.4

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการลอกกาว พบว่าไหมทั้ง 3 พันธุ์มีช่วงเวลาที่ให้ประสิทธิภาพการลอกกาวที่มากที่สุดต่างกัน คือ ไหมไทยและไหมญี่ปุ่นอยู่ในช่วง 50-80 นาที ไหมปาอยู่ในช่วง 80-100 นาที และจากเวลาการลอกกาวที่ให้ประสิทธิภาพการลอกกาวสูงสุดนี้ จะพิจารณาความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหมทั้ง 3 พันธุ์ในขั้นต่อไป

- \* หมายเหตุ จาก Senior Project เรื่องการปรับปรุงการลอกกาวสำหรับไหมโดย นาย นิเชียร เตชเดโช และ นางสาว นิรมล วิลามาศ ปีการศึกษา 2532


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลอกกาวกับเวลาของการลอกกาว  
ด้วยค่างของไหมไทย




สถาบันวิทยบริการ  
 รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลอกกาวกับเวลาของการลอกกาว  
 ด้วยค่าของไหมญี่ปุ่น ( MORI )




รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลอกกาวกับเวลาของการลอกกาว  
ตัวของไหมป่า ( TUSSEK )

#### 4.2.2 ผลการหาความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหมหลังลอกกาวด้วยต่าง


ผลการทดลองหาความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหมที่ผ่านการลอกกาวในช่วงเวลา  
 ที่ให้ประสิทธิภาพในการลอกกาวสูงสุด พบว่าความทนทานต่อแรงดึงในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีค่า  
 ใกล้เคียงกัน ในไหมแต่ละพันธุ์ (เห็นได้จากรูปที่ 4.5-4.7) ดังนั้นจึงพิจารณาเวลาที่เหมาะ  
 สมในการลอกกาวจากประสิทธิภาพของการลอกกาวสูงสุด



รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความทนทานต่อแรงดึงกับเวลาที่ใช้ในการลอกกาว  
 ของไหมไทย



รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความทนทานต่อแรงดึงกับเวลาที่ใช้ในการลอกกาวของไหมญี่ปุ่น ( MORI )



รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความทนทานต่อแรงดึงกับเวลาที่ใช้ในการ  
ลอกกาวของไหมป่า ( TUSSER )

#### 4.2.3 สมบัติทางกายภาพของเส้นไหมหลังลอกกาว

ผลจากทดลองศึกษาลักษณะภายนอกของเส้นไหมหลังการลอกกาวด้วยด่าง พบว่าไหมไทยและไหมญี่ปุ่นจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและเงามันสวยงาม ส่วนไหมปานั้นมีลักษณะเปื่อยยุ่ยและเงามันต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของการลอกกาวด้วยด่างของไหมไทยและไหมญี่ปุ่นนั้นสูงกว่าไหมปา ซึ่งก็คงสืบเนื่องมาจากคุณสมบัติของไหมปามีความว่องไวต่อสารเคมีต่ำ และมีลักษณะหยาบไม่สม่ำเสมอ




#### ตารางที่ 4.3 คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมหลังลอกกาว

พันธุ์	ลักษณะที่สังเกตได้
ไหมไทย	เส้นไหมมีสีเหลืองนวลลง ความเงามันเพิ่มขึ้น
ไหมญี่ปุ่น (MORI)	เส้นไหมมีสีขาว เงามัน
ไหมปา (TUSSER)	เส้นไหมมีลักษณะยุ่ย ความเงามันลดลง



รูปที่ 4.8 ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมหลังการลอกกาว

## 4.3 การสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง pH กับ mv




สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับ mv



#### 4.4 ผลการวัด pH ขณะย้อมและหลังย้อมในสภาวะกรด


จากรูปที่ 4.10 จะสังเกตได้ว่า pH หลังการย้อมจะเพิ่มขึ้นในไหมทั้งสามชนิดซึ่งก็คงเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ  $H^+$  ของกรดในสารละลาย โดยโปรตอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับเส้นใย ทำให้ปริมาณประจุบวกในเส้นใยมีมากขึ้น จึงเกิดพันธะยึดเหนี่ยวกับ anion ของสีย้อมได้ดี ทำให้ปริมาณโปรตอนในสารละลายน้อยลง เป็นผลให้ pH ของสารละลายจึงเพิ่มขึ้น



สถาบันวิจัยสิ่งทอ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.10 pH ขณะย้อมและหลังย้อมในสภาวะกรดของไหมทั้ง 3 พันธุ์

## 4.5 การสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง optical density กับ ความเข้มข้นของสารละลายสี



รูปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง optical density ของสารละลายสี  
กับ ความเข้มข้นของสารละลายสี

#### 4.6 ผลการย้อมสีและคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อม

##### 4.6.1 การย้อมสี

จากผลการทดลองการย้อมติดสีของไหมทั้ง 3 พันธุ์ จะได้ว่าในสภาวะที่เป็นกรด จะสามารถติดสีได้ดีกว่าในสภาวะที่เป็นกลาง ดังสังเกตได้จาก % color yield ในตารางที่ 4.4-4.9 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะค่า pH ของ dyeing bath ในสภาวะที่เป็นกรดมีค่าใกล้เคียงกับค่า Isoelectric point ของไหม :

- ไหมไทยและไหมญี่ปุ่น pH 3.8

- ไหมป่า ( TUSSER ) pH 3.4

ในสภาวะที่เป็นกรด ไหมไทยและไหมญี่ปุ่นติดสีได้ใกล้เคียงกัน แต่ไหมป่า ( TUSSER ) ติดสีได้น้อยที่สุด อาจเนื่องจากข้อสังเกตดังต่อไปนี้

1. Isoelectric Point : ถ้า pH ของ dyeing bath ต่ำกว่า Isoelectric Point จะเป็นสภาวะที่ไหมติดสีดี จากการทดลอง pH ขณะย้อมของไหมไทยเป็น 3.42 ไหมญี่ปุ่นเป็น 3.43 และไหมป่า ( TUSSER ) เป็น 3.57 จะเห็นว่า pH ขณะย้อมของไหมไทยและไหมญี่ปุ่นต่ำกว่า Isoelectric Point ทำให้สามารถติดสีได้ดี ส่วน pH ขณะย้อมของไหมป่า ( TUSSER ) มีค่าสูงกว่า Isoelectric Point ทำให้ติดสีได้ไม่ดีเท่า

##### 2. ปริมาณ Polar Amino Acid ใน fibroin

	THAI	MORI	TUSSER
Acidic Amino Acid	3.50	3.88	9.97
Basic Amino Acid	0.88	1.21	5.92
Total	4.38	5.09	15.89

ปริมาณ Polar Amino Acid เป็นส่วนที่ทำปฏิกิริยากับสีย้อม และจากผลการวิจัยข้างต้นปริมาณ Amino Acid ของไหมไทย และไหมญี่ปุ่น มีค่าใกล้เคียงกัน ทำให้ประสิทธิภาพการติดสีเท่า ๆ กัน ถึงแม้ว่าไหมป่า ( TUSSER ) จะมี amino acid มาก แต่ประสิทธิภาพการรับสีย้อมไม่ดีอาจเนื่องมาจาก ประสิทธิภาพในการลอกกวาดำและปริมาณสิ่งเจือปนในไหมสูง

ตารางที่ 4.4 ความสามารถในการดัดสีของเส้นไหมไทยในสภาวะเป็นกลาง

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม	น้ำหนักผงสี	% color yield
1	1.7310	0.0260	19.04
2	1.5905	0.0238	23.07
3	1.4215	0.0213	22.11

ตารางที่ 4.5 ความสามารถในการดัดสีของเส้นไหมญี่ปุ่น ( MORI ) ในสภาวะเป็นกลาง

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม	น้ำหนักผงสี	% color yield
1	1.1987	0.0180	25.39
2	1.6334	0.0245	25.39
3	1.4902	0.0224	35.94

ตารางที่ 4.6 ความสามารถในการดัดสีของเส้นไหมป่า ( TUSSER ) ในสภาวะเป็นกลาง

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม	น้ำหนักผงสี	% color yield
1	1.6664	0.0250	14.92
2	1.3340	0.0200	14.55
3	2.2696	0.0340	10.03

ตารางที่ 4.7 ความสามารถในการดูดติดสีของเส้นไหมไทยในสภาวะเป็นกรด

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม	น้ำหนักผงสี	% color yield
1	1.4126	0.0212	97.45
2	1.4407	0.0216	92.92
3	1.7739	0.0266	91.16

ตารางที่ 4.8 ความสามารถในการดูดติดสีของเส้นไหมญี่ปุ่น ( MORI ) ในสภาวะเป็นกรด

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม	น้ำหนักผงสี	% color yield
1	1.5228	0.0228	100.0
2	1.4456	0.0217	100.0
3	1.3864	0.0208	100.0

ตารางที่ 4.9 ความสามารถในการดูดติดสีของเส้นไหมป่า ( TUSSEK ) ในสภาวะเป็นกรด

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม	น้ำหนักผงสี	% color yield
1	1.9289	0.0289	62.63
2	1.6718	0.0251	52.67
3	1.3062	0.0196	59.44


#### 4.6.2 คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อม

จากการศึกษา ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อมพบว่า ไหมป่าจะติดสีได้ต่ำกว่าไหมไทยและไหมญี่ปุ่น เป็นผลมาจากไหมป่ามีโครงสร้างแบบ network และมีปริมาณของ salt bridge สูง


#### ตารางที่ 4.10 คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อม

พันธุ์	ลักษณะที่สังเกตได้
ไหมไทย	เส้นไหมมีสีสดใส ความเงามันดี ติดสีได้สม่ำเสมอ
ไหมญี่ปุ่น(MORI)	เส้นไหมมีสีสดใสที่สุด มีความเงามันสูง สีติดสม่ำเสมอ
ไหมป่า(TUSSER)	เส้นไหมมีสีไม่สดใส ติดสีน้อยและไม่สม่ำเสมอ ด้าน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.12 ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อมในสภาวะที่เป็นกลาง



รูปที่ 4.13 ลักษณะทางกายภาพของเส้นไหมหลังการย้อมในสภาวะที่เป็นกรด

#### 4.7 การทดสอบคุณสมบัติของไหมทั้ง 3 พันธุ์

##### การละลายเส้นไหมด้วย Saturated LiBr

จากตารางที่ 4.11 จะเห็นว่าในสภาวะที่เป็นกลาง การละลายของไหมไทยและไหมญี่ปุ่นใน LiBr จะดี ส่วนไหมป่าจะละลายได้น้อยมาก อาจเนื่องมาจากปริมาณ Salt Bridge \* ในไหมป่าสูง หลังจากการผ่าน acid treatment แล้วจะทำให้การละลายของไหมป่าดีขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.12 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ Salt Bridge ในโครงสร้างไหมถูกทำลายด้วยกรด

ตารางที่ 4.11 ความสามารถในการละลายของเส้นไหมที่ไม่ได้ผ่าน Acid Treatment

พันธุ์	น้ำหนักไหม(กรัม)				
	0.25	0.5	1.0	2.5	3.5
ไหมไทย	0	0	0	0	0
ไหมญี่ปุ่น(MORI)	0	0	0	0	0
ไหมป่า(TUSSER)	x	x	x	x	x

0 : ละลาย

x : ไม่ละลาย

ตารางที่ 4.12 ความสามารถในการละลายของเส้นไหมป่า(TUSSER)ที่ผ่าน acid treatment

	% การละลาย
ไหมที่ผ่าน acid treatment	15.25
ไหมที่ไม่ผ่าน acid treatment	6.12



## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

##### 1. สภาวะที่ใช้ในการลอกขาวคือ

สบู	0.2 %	( o.w.f )
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	0.1 %	( o.w.f )
น้ำ	50	เท่าของน้ำหนักไหม
อุณหภูมิ	93-96	°C

เปอร์เซ็นต์การลอกขาวของไหมเป็นดังนี้

ไหมไทย	28.74 %	ใช้เวลา	60 นาที
ไหมญี่ปุ่น	26.65 %	ใช้เวลา	60 นาที
ไหมป่า	8.81 %	ใช้เวลา	90 นาที

##### 2. ความแข็งแรงก่อนลอกขาว

ไหมไทยมีค่าความแข็งแรงประมาณ	0.031	นิวตัน / เดนเชอร์
ไหมญี่ปุ่นมีค่าความแข็งแรงประมาณ	0.037	นิวตัน / เดนเชอร์
ไหมป่ามีค่าความแข็งแรงประมาณ	0.031	นิวตัน / เดนเชอร์

ความแข็งแรงหลังลอกขาว

ไหมไทยมีค่าความแข็งแรงประมาณ	0.042	นิวตัน / เดนเชอร์
ไหมญี่ปุ่นมีค่าความแข็งแรงประมาณ	0.044	นิวตัน / เดนเชอร์
ไหมป่ามีค่าความแข็งแรงประมาณ	0.025	นิวตัน / เดนเชอร์

จากข้อมูลความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นไหมก่อนและหลังลอกขาวนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ซึ่งแสดงว่า การลอกขาว ไม่มีผลต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นไหม

##### 3. สภาวะที่เหมาะสมในการย้อม คือ สภาวะกรด

สีแอสิด	1.5 %	( o.w.f )
กรดอะซิติก ( 30 % )	6 %	( o.w.f )
น้ำ	50	เท่าของน้ำหนักไหม

อุณหภูมิที่เริ่มใส่ไหม 40 °C เติมอุณหภูมิเป็น 80-90 °C ในเวลา 30 นาที

ย้อมต่อไปที่อุณหภูมิ 80-90 °C เป็นเวลา 60 นาที

ความสามารถในการย้อมติดสีของไหมทั้ง 3 พันธุ์ คือ ไหมไทยและไหมญี่ปุ่นติดสีได้ดีและมากกว่าไหมป่า

4. ความสามารถในการละลายด้วย Saturated LiBr ของไหมไทยและไหมญี่ปุ่นดีกว่าไหมป่า และไหมป่าเมื่อผ่าน Acid Treatment แล้วจะสามารถละลายใน Saturated LiBr ได้ดีขึ้น

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

1) ในขั้นตอนการลอกขาวไหมป่า (Tusser) เส้นไหมที่ได้ จากการทดลองมีลักษณะขรุขระ เปื่อย ซึ่งให้ลักษณะที่ไม่ดีภายหลังการย้อม ควรปรับปรุงสภาพในการลอกขาว

2) ควรใช้เครื่องวัดความแข็งแรงต่อแรงดึงสำหรับเส้นใยโคยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความละเอียดมากขึ้น

3) สำหรับเส้นไหมป่า (Tusser) ซึ่งมีโครงสร้างแบบ network มีจำนวน salt bridge มาก ซึ่งมีผลต่อการเข้าทำปฏิกิริยาของอนุภาคสี มีค่า Isoelectric point 3.4 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เป็นกรด และมีค่า Activation energy of diffusion 8.8 Kcal/mol ซึ่งสูงกว่าไหมไทยและไหมญี่ปุ่น ดังนั้นในการย้อมสีไหมป่า (Tusser) จึงควรปรับปรุงสภาพการย้อมดังต่อไปนี้ คือ

- ไหมป่า (Tusser) ควรผ่านการทำ acid treatment ก่อนการย้อม เพื่อทำลาย salt bridge ในโครงสร้าง

- ค่าความเป็นกรด-ด่างขณะย้อมต้องต่ำกว่า ค่า Isoelectric point ของไหมป่า (Tusser)

- ความเข้มข้นของสีใน dyeing bath ควรสูง

- อุณหภูมิขณะย้อมสูง

4) แม้ว่าควรควบคุม pH ขณะย้อมให้ต่ำกว่าค่า Isoelectric point ของไหมนั้นๆ แต่ไม่ควรให้ต่ำมากเกินไป เพราะอาจทำให้ติดสีไม่สม่ำเสมอ และเกิดการสิ้นเปลือง

5) ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการย้อม เช่น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสีใน dyeing bath

6) ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลที่ได้จากการย้อมด้วยสีประเภทอื่น ๆ เช่น สีเบสิก สีเมทัลคอมเพล็กซ์

7) ควรศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพภายหลังการย้อม เช่น ความคงทนต่อแสงแดด ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของไหม และความคงทนต่อการซักล้าง

## บทที่ 6

### เอกสารอ้างอิง

1. Dr. V.A. Shenai , " *Chemistry of Dyes and Principles of Dyeing* " ,  
Sevak Publications ( Bombay ) , 1977
2. E.R. Trotman , " *Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibers* " ,  
5<sup>th</sup> Edition , Charles Griffin & Company Ltd. , 1975 ( Great Britain )
3. J. Merritt Matthews , " *Textile Fibers* " , 4<sup>th</sup> Edition , John Wiley  
& Sons , Inc. New York , 1936
4. Marjory L. Joseph , " *Introductory Textile Science* " , 2<sup>th</sup> Edition ,  
Holt, Rinehart and Winston , Inc. USA , 1972
5. J. Gordon Cook , " *Handbook of Textile Fibers* " , Merrow Publishing  
Co. Ltd. , England , 1974
6. E.N. Abrahart , " *Dyes and their Intermediates* " , Pergamon Press  
Ltd. , 1968
7. Bernard P. Corbman , " *Textiles Fiber To Fabric* " , 6<sup>th</sup> Edition ,  
McGraw-Hill , Singapore , 1985
8. A.J.Hall , " *The Standard Handbook of Textiles* " , 7<sup>th</sup> Edition ,  
Seven Corners of Press Ltd. , England , 1969
9. E.R. Trotman , " *Textile Scouring and Bleaching* " , Charles  
Griffin and Company Ltd. , 1968
10. Mary I. Cowan , Martha E. Jungerman , " *Introduction to Textiles* " ,  
D.B.Taraporevala Sons & Company Private Ltd. , India , 1980
11. Isabel B Wingate , " *Textile Fabrics and their Selection* " ,  
6<sup>th</sup> Edition , Prentice-Hall , Inc. 1970
12. ดร. โมโตอิ มินะกาวะ , นายเออิจิ คาวาอิและนายเข้มชัย เหมะจันทร์ ,  
" *วิทยาการไหม เล่ม 1* " คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,  
2530
13. กลุ่มงานพัฒนาไหมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , " *เอกสารแนะนำการย้อมสีไหมชั้น  
พื้นฐาน* " , กรุงเทพฯ , 2532

14. นายนิเชียร เตชเดโชและนางสาวนิรมล วิลามาศ , " โครงการปริญาตรี เรื่องการปรับปรุง  
การลอกกวาสำหรับไหมไทย " , 2532



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 7

### ภาคผนวก

1. การคำนวณหาขนาดของเส้นไหมจากการทดลอง

ขนาดของเส้นไหม ( เคนเซอร์ )

$$= \frac{\text{น้ำหนักเฉลี่ยของเส้นไหมความยาว 1.80 ม.} * 9000}{1.80}$$

2. การคำนวณหาความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหมจากการทดลอง

ความทนทานต่อแรงดึงของเส้นไหม

$$= \frac{\text{ค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงของการดึงของเส้นไหม ( นิวตัน )}}{\text{ขนาดของเส้นไหม ( เคนเซอร์ )}}$$

3. การคำนวณเปอร์เซ็นต์การลอกขาวของไหม

% การลอกขาวของไหมคือ ร้อยละของน้ำหนักของไหมที่หายไปภายหลังการลอกขาว โดยเทียบกับ น้ำหนักของไหมก่อนการลอกขาว และเปอร์เซ็นต์การลอกขาวของไหมเป็นค่าที่บอกเปอร์เซ็นต์เซรีซินของไหม

% การลอกขาวของไหม

$$= \frac{\text{น้ำหนักของไหมก่อนการลอกขาว} - \text{น้ำหนักของไหมหลังการลอกขาว}}{\text{น้ำหนักของไหมก่อนการลอกขาว}} * 100$$

4. การคำนวณความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก

$$m_1 v_1 = m_2 v_2$$

$m_1$  = ความเข้มข้นของกรด HCl เป็น mol / l

$m_2$  = ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH เป็น mol / l

$v_1$  = ปริมาตรของกรด HCl ที่ใช้ เป็น cc.

$v_2$  = ปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใช้ เป็น cc.

5. การคำนวณหา % Color Yield

% Color Yield คือ ร้อยละของน้ำหนักสีที่ติดบนไหม เทียบกับน้ำหนักสีก่อนการย้อมไหม

$$\% \text{ Color Yield} = \frac{(\text{น้ำหนักสีก่อนย้อม} - \text{น้ำหนักสีที่เหลือจากการย้อม}) * 100}{\text{น้ำหนักสีก่อนย้อม}}$$

6. การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การละลายของไหมในสารละลาย Saturated LiBr

% การละลายของไหม =

$$\frac{(\text{น้ำหนักของไหมก่อนการละลาย} - \text{น้ำหนักของไหมหลังการละลาย}) * 100}{\text{น้ำหนักของไหมก่อนการละลาย}}$$



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ข้อมูลดิบผลการทดสอบความแข็งแรงของเส้นไหมดิบ

ตารางที่ 7.1 ความแข็งแรงของเส้นไหมดิบ-ไหมไทย

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม(กรัม)/180ชม	ความแข็งแรงของการดึง(นิวตัน) (Tensile Strength)		
1	0.0273	4.9	4.9	4.3
	0.0268	5.5	4.9	4.9
	0.0272	5.5	5.5	4.9
2	0.0338	4.9	6.1	6.1
	0.0335	4.9	5.5	4.9
	0.0332	4.3	6.7	4.3
3	0.0432	4.3	4.9	4.3
	0.0294	3.7	3.7	4.3
	0.0297	5.5	3.7	4.3
ค่าเฉลี่ย	0.0316	4.88		

ขนาดของเส้นไหม = 158      เคนเซอร์  
 ความทนทานต่อแรงดึง = 0.0309      นิวตัน/เคนเซอร์  
 Standard Derivation = 0.7390

สถาบันวิจัยบริการ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 7.2 ความแข็งแรงของเส้นไหมดิบ-ไหมญี่ปุ่น ( MORI )

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม(กรัม)/180ซม	ความแข็งแรงของการดึง(นิวัตน์) (Tensile Strength)		
1	0.0336	6.1	6.7	6.1
	0.0331	5.5	6.1	5.5
	0.0343	6.7	6.1	6.1
2	0.0300	6.1	5.5	5.5
	0.0298	4.9	4.9	6.1
	0.0311	6.1	5.5	6.7
3	0.0315	5.5	4.9	6.1
	0.0315	5.5	6.1	5.5
	0.0309	5.5	6.1	6.1
ค่าเฉลี่ย	0.0317	5.83		

ขนาดของเส้นไหม = 158.5 เดนเชอร์  
 ความทนทานต่อแรงดึง = 0.0368 นิวัตน์/เดนเชอร์  
 Standard Derivation = 0.5083

สถาบันวิทยบริการ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 7.3 ความแข็งแรงของเส้นไหมคืบ-ไหมป่า ( TUSSEK )

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม(กรัม)/180ซม	ความแข็งแรงของการดึง(นิวตัน) (Tensile Strength)		
1	0.0321	4.9	5.5	4.3
	0.0468	8.5	7.9	7.3
	0.0318	3.1	5.5	5.5
2	0.0386	5.5	7.3	6.1
	0.0407	5.5	6.7	5.5
	0.0381	4.9	6.7	4.9
3	0.0358	4.9	6.1	4.9
	0.0341	5.5	6.1	4.9
	0.0345	4.9	6.7	4.9
ค่าเฉลี่ย	0.0369	5.72		

ขนาดของเส้นไหม = 184.5

เดนเชอร์

ความทนทานต่อแรงดึง = 0.0310

นิวตัน/เดนเชอร์

Standard Derivation = 1.1666

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ข้อมูลดิบผลการลอกกาวด้วยค้ำง

ตารางที่ 7.4 การลอกกาวด้วยค้ำงของไหมไทย

เวลาที่ใช้ ลอกกาว (นาที)	น้ำหนักไหม ก่อนลอกกาว (กรัม)	น้ำหนักไหม หลังลอกกาว (กรัม)	เปอร์เซ็นต์ การลอกกาว	ค่าเฉลี่ย % ลอกกาว
20	2.5254	1.8798	25.56	25.28
	2.0404	1.5181	25.60	
	2.2938	1.7278	24.68	
30	2.0875	1.5721	24.69	24.70
	1.6988	1.2909	24.01	
	1.7890	1.3347	25.39	
40	1.9953	1.4951	25.07	25.11
	1.8898	1.3986	25.99	
	2.2397	1.6964	24.26	
50	2.0176	1.4866	26.32	26.30
	2.1542	1.5543	27.85	
	2.1645	1.6294	24.72	
60	2.1003	1.4792	29.57	28.73
	1.8361	1.3212	28.04	
	2.1520	1.5368	28.59	
80	2.1805	1.5679	28.09	28.14
	2.1982	1.5805	28.10	
	2.4356	1.7482	28.22	

ตารางที่ 7.5 การลอกการด้วยค้ำของไหมญี่ปุ่น ( MORI )

เวลาที่ใช้ ลอกการ ( นาที )	น้ำหนักไหม ก่อนลอกการ ( กรัม )	น้ำหนักไหม หลังลอกการ ( กรัม )	เปอร์เซ็นต์ การลอกการ	ค่าเฉลี่ย % ลอกการ
20	1.7643	1.3005	26.29	25.23
	1.5091	1.1328	24.94	
	1.9603	1.4808	24.46	
30	2.0235	1.5291	24.43	24.23
	1.7909	1.3512	24.55	
	1.9469	1.4850	23.72	
40	1.9387	1.4555	24.92	24.21
	1.8492	1.4105	23.72	
	1.8405	1.3991	23.98	
50	2.1740	1.6195	25.51	24.49
	1.6730	1.2878	23.02	
	2.0971	1.5741	24.94	
60	1.8805	1.3765	26.80	26.65
	2.2500	1.6520	26.58	
	2.0425	1.5000	26.56	
80	1.9220	1.4512	24.50	25.48
	1.8521	1.3586	26.65	
	1.7112	1.2783	25.30	

ตารางที่ 7.6 การลอกกาวย้ายต่างของไหมป่า ( TUSSER )

เวลาที่ใช้ ลอกกาวย ( นาที )	น้ำหนักไหม ก่อนลอกกาวย ( กรัม )	น้ำหนักไหม หลังลอกกาวย ( กรัม )	เปอร์เซ็นต์ การลอกกาวย	ค่าเฉลี่ย % ลอกกาวย
40	1.8580	1.7601	5.27	5.44
	2.0605	1.9388	5.91	
	2.1216	2.0126	5.14	
50	1.3294	1.2639	4.93	5.03
	2.2148	2.1300	5.53	
	1.7640	1.6821	4.64	
60	1.9549	1.8428	5.73	5.82
	2.0290	1.9032	6.20	
	2.3886	2.2567	5.52	
70	1.9904	1.8883	5.13	4.84
	1.9022	1.8219	4.22	
	1.4312	1.3573	5.16	
80	2.3457	2.2447	4.31	4.89
	2.0508	1.9466	5.08	
	1.7948	1.7000	5.28	
90	1.8214	1.6588	8.93	8.81
	1.4913	1.3570	9.01	
	2.3320	2.1343	8.48	

ต่อ ตารางที่ 7.6 การลอกกาวด้วยต่างของไหมปา ( TUSSEK )

เวลาที่ใช้ ลอกกาว ( นาที )	น้ำหนักไหม ก่อนลอกกาว ( กรัม )	น้ำหนักไหม หลังลอกกาว ( กรัม )	เปอร์เซ็นต์ การลอกกาว	ค่าเฉลี่ย % ลอกกาว
100	2.2635	2.0677	8.65	8.45
	2.1895	2.0249	7.52	
	2.0664	1.8769	9.17	
120	1.7408	1.5868	8.85	9.13
	2.3169	2.1084	9.00	
	1.7261	1.5612	9.55	

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ข้อมูลดิบผลการทดสอบความแข็งแรงต่อการดึงของไหมที่ผ่านการลอกกาวด้วยค้ำ  
ตารางที่ 7.7 ความแข็งแรงต่อการดึงของไหมไทยที่ผ่านการลอกกาวด้วยค้ำ

เวลา (นาที)	น้ำหนัก(กรัม)/180ซม. (หลังลอกกาว)	เคนเซอร์	ความแข็งแรงของการดึง (นิวตัน)					ค่าเฉลี่ย	ความทนทานต่อแรงดึง (นิวตัน/เคนเซอร์)	ผลการลอก กาว
50	0.0240	118.50	5.5	4.9	4.9	4.9	5.5	5.20	0.0439	25.30
			5.5	6.1	4.9	6.1	5.5			
	0.0235		6.1	5.5	5.5	4.9	4.9			
			5.5	4.9	4.9	4.9	4.9			
	0.0236		4.9	5.5	4.9	4.9	6.1			
			4.3	4.9	4.9	4.9	4.9			
60	0.0236	131.17	4.3	4.9	4.9	4.9	5.5	5.54	0.0422	28.74
			4.9	4.9	4.3	5.5	4.9			
	0.0246		4.9	6.1	6.1	6.7	6.7			
			6.7	6.1	6.1	6.1	6.1			
	0.0305		5.5	6.7	4.9	5.5	5.5			
			5.5	6.1	4.9	4.9	6.1			
80	0.0342	151.83	7.3	7.9	7.3	7.9	7.3	6.42	0.0423	28.14
			6.7	8.5	7.3	7.9	6.1			
	0.0292		6.7	4.9	7.9	4.3	6.7			
			6.7	6.1	6.1	7.3	6.7			
	0.0271		5.5	5.5	5.5	4.3	5.5			
			6.1	4.9	6.1	5.5	6.1			

ตารางที่ 7.8 ความแข็งแรงต่อการดึงของไหมใยป่านที่ผ่านการลอกกาวด้วยด่าง

เวลา (นาที)	น้ำหนัก(กรัม)/180ชม. (หลังลอกกาว)	เคนเซอร์	ความแข็งแรงของการดึง (นิวตัน)					ค่าเฉลี่ย	ความทนทานต่อแรงดึง (นิวตัน/เคนเซอร์)	การลอก กาว
50	0.0269	110.67	6.1	5.5	6.1	4.9	6.1	4.68	0.0419	24.49
			5.5	4.9	5.5	5.5	5.5			
	0.0210		3.7	3.7	4.3	4.9	4.3			
			4.3	3.7	4.3	4.3	4.3			
	0.0185		3.7	5.5	4.3	3.7	3.7			
			3.7	3.7	4.3	4.9	4.3			
60	0.0192	120.00	5.5	4.3	5.5	4.9	4.3	5.30	0.0442	26.65
			4.9	6.1	5.5	4.3	5.5			
	0.0273		5.5	5.5	5.5	6.1	4.9			
			4.9	6.1	6.1	5.5	5.5			
	0.0255		5.5	5.5	4.9	5.5	5.5			
			6.1	4.3	5.5	4.9	4.9			
80	0.0232	116.17	3.7	3.7	4.3	4.9	4.9	4.52	0.0389	25.48
			3.7	4.3	4.3	5.5	4.9			
	0.0246		4.3	4.9	4.3	4.9	4.9			
			4.3	4.9	4.9	4.9	4.3			
	0.0219		4.3	4.3	4.3	4.9	5.5			
			3.7	4.9	4.9	4.3	3.7			

ตารางที่ 7.9 ความแข็งแรงต่อการดึงของไหมป่าที่ผ่านการลอกกาวด้วยค่าง

เวลา (นาที)	น้ำหนัก(กรัม)/180ชม. (หลังลอกกาว)	เคนเซอร์	ความแข็งแรงของการดึง (นิวตัน)					ค่าเฉลี่ย	ความทนทานต่อแรงดึง (นิวตัน/เคนเซอร์)	การลอก กาว
80	0.0342	167.50	3.7	3.7	3.1	4.3	3.7	3.47	0.0207	4.89
			3.1	3.7	3.1	3.1	3.7			
	0.0408		4.3	3.1	3.1	3.7	3.7			
			3.7	3.7	4.3	4.9	4.3			
	0.0255		3.1	3.1	2.4	2.4	3.1			
			3.1	2.4	3.7	3.7	3.1			
90	0.0360	147.00	4.3	3.1	4.9	3.7	4.3	3.69	0.0251	8.81
			4.9	3.1	4.9	3.7	4.3			
	0.0289		4.3	3.7	3.7	3.7	3.7			
			4.3	3.7	3.7	4.9	3.1			
	0.0233		2.4	3.7	3.1	3.1	3.1			
			3.7	3.1	2.4	3.1	3.1			
100	0.0451	208.67	4.9	2.4	3.7	3.7	3.1	4.11	0.0197	8.44
			4.9	4.3	3.7	4.9	5.5			
	0.0406		4.9	4.9	3.7	3.7	2.4			
			4.3	3.1	4.3	4.3	4.9			
	0.0395		3.7	4.3	4.3	4.3	4.3			
			4.3	4.3	4.3	4.3	3.7			



ตารางที่ 7.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง pH และ mV

ความเข้มข้นของกรด HCl(mol/l)	ปริมาณของสลด. NaOHที่ใช้(cc.)	ปริมาณของสลด. HClที่ใช้(cc.)	pH ของกรด จากการคำนวณ	mV ที่อ่านได้
$9.730 \times 10^{-3}$	91.8	10	2.012	351.4
$8.003 \times 10^{-4}$	15.1	20	3.097	277.9
$1.802 \times 10^{-4}$	3.4	20	3.744	185.6

ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH มาตรฐาน 0.00106 mol/l

$$a^* = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = 5.7494$$

$$b^* = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = -0.0103$$

$$\# \text{ สมการ } pH = 5.7494 - 0.0103 * mV$$

(ค่า  $a^*$  และ  $b^*$  ได้จากการคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขรุ่น fx-5500L)

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## - ข้อมูลดิบผลการวัด pH ของไหม

ตารางที่ 7.11 แสดงผลการวัด pH ขณะย้อมและหลังย้อมในสภาวะกรด

พันธุ์	น้ำหนักไหม (กรัม)	% การลอก ขาว	ขณะย้อม			หลังย้อม		
			mV	pH(คำนวณ)	เฉลี่ย	mV	pH(คำนวณ)	เฉลี่ย
ไหมไทย	1.3694	29.76	230.5	3.38		150.4	4.20	
	1.7739	27.72	226.0	3.42	3.42	139.8	4.31	4.29
	1.5920	26.45	222.3	3.46		134.9	4.36	
ไหมญี่ปุ่น	1.2219	24.42	222.3	3.46		146.5	4.24	
	1.4456	24.15	220.3	3.48	3.43	123.2	4.48	4.21
	1.3864	24.93	233.0	3.35		178.6	3.91	
ไหมป่า	1.9289	9.12	204.8	3.64		79.6	4.93	
	1.6718	9.08	210.3	3.58	3.57	106.74	4.65	4.74
	1.7489	8.92	218.6	3.49		107.71	4.64	

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 7.12 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายกับ optical density

CONCENTRATION(g/l)	OPTICAL TRANSMITTANCE(%T)				OPTICAL DENSITY [-log (T/100)]
	ครั้งที่			ค่าเฉลี่ย	
	1	2	3		
0	100.00	100.00	100.00	100.00	0.0000
0.005	87.50	87.60	87.60	87.57	0.0576
0.01	79.20	79.30	79.40	79.30	0.1007
0.02	62.50	62.40	62.20	62.37	0.2050
0.03	50.45	50.40	50.45	50.43	0.2973
0.04	41.55	41.40	41.50	41.48	0.3822
0.05	34.40	34.30	34.50	34.40	0.4634

$$\lambda_{\max} = 531 \text{ nm}$$

$$a^* = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = 9.699 \times 10^{-3}$$

$$b^* = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = 9.2794$$

$$\# \text{ สมการ } Y = 9.699 \times 10^{-3} + 9.2794X$$

(a\* และ b\* ได้จากการคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขรุ่น fx-5500L)

- ข้อมูลจากการหาความสามารถในการคุดคืดสีของเส้นไหม

ตารางที่ 7.13 แสดงผลการหาความสามารถในการคุดคืดสีของเส้นไหมไทยในสภาวะการต้มที่เบ็นกลาง

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม (กรัม)	น้ำหนักผงสี (กรัม)	ขณะต้ม		% Transmittance				-log (T/100)	ควาเข้มขึ้นสารละลายสี/1 ลาสลิ้ง/1	น้ำหนักผงสีที่เหลือ (กรัม)	น้ำหนักสีที่คุด (กรัม)	%color yield
			mV	pH	1	2	3	เฉลี่ย					
1	1.7310	0.0260	-222.3	8.04	62.4	62.3	62.4	62.37	0.20502	0.20502	0.02105	0.00495	19.04
2	1.5905	0.0238	-218.0	7.99	66.1	66.1	66.2	66.13	0.17960	0.01831	0.01831	0.00549	23.07
3	1.4215	0.0213	-219.7	8.01	68.7	68.5	68.6	68.60	0.16368	0.01659	0.01659	0.00471	22.11

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 7.14 แสดงผลการหาความสามารถในการดัดสีของเส้นไหมขี้ปุ่นในสภาวะการย้อมที่เป็นกลาง

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม (กรัม)	น้ำหนักผงสี (กรัม)	ขณะย้อม		% Transmittance				-log (T/100)	ความเข้มข้นสารละลายสี/1	น้ำหนักผงสีที่เหลือ (กรัม)	น้ำหนักสีที่ติด (กรัม)	%color yield
			mV	pH	1	2	3	เฉลี่ย					
1	1.1987	0.0180	-221.6	8.03	73.5	73.5	73.2	73.40	0.13430	0.01343	0.01343	0.00457	25.39
2	1.6334	0.0245	-216.2	7.93	66.3	66.1	66.1	66.17	0.17934	0.01828	0.01828	0.00622	25.39
3	1.4902	0.0224	-216.1	7.98	71.9	72.1	71.9	71.97	0.14285	0.01435	0.01435	0.00805	35.94

ตารางที่ 7.15 แสดงผลการหาความสามารถในการดัดสีของเส้นไหมขำในสภาวะการย้อมที่เป็นกลาง

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม (กรัม)	น้ำหนักผงสี (กรัม)	ขณะย้อม		% Transmittance				-log (T/100)	ความเข้มข้นสารละลายสี/1	น้ำหนักผงสีที่เหลือ (กรัม)	น้ำหนักสีที่ติด (กรัม)	%color yield
			mV	pH	1	2	3	เฉลี่ย					
1	1.6664	0.0250	-223.7	8.05	62.0	62.1	62.1	62.07	0.20711	0.02127	0.02127	0.00373	14.92
2	1.3340	0.0200	-218.8	8.00	67.9	67.9	67.8	67.87	0.16832	0.01709	0.01709	0.00291	14.55
3	2.2696	0.0340	-220.5	8.02	50.8	80.9	50.9	50.87	0.29354	0.03059	0.03059	0.00341	10.03

ตารางที่ 7.16 แสดงผลการหาความสามารถในการตัดคัตติสีของเส้นไหมไทยในสภาวะการย้อมที่เป็นกรด

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม (กรัม)	น้ำหนักผงสี (กรัม)	ขณะย้อม		% Transmittance				-log (T/100)	ความเข้มข้นสารละลายสี/ลิตร	น้ำหนักผงสีที่เหลือ (กรัม)	น้ำหนักสีที่ตัด (กรัม)	%color yield
			mV	pH	1	2	3	เฉลี่ย					
1	1.4126	0.0212	237.5	3.30	97.3	97.2	97.2	97.23	0.01220	0.00054	0.00054	0.02066	97.45
2	1.4407	0.0216	232.6	3.35	96.2	96.1	96.3	96.20	0.01682	0.00153	0.00153	0.02007	92.92
3	1.7739	0.0266	226.0	3.42	95.2	95.4	95.5	95.37	0.02059	0.00235	0.00235	0.02425	91.16

ตารางที่ 7.17 แสดงผลการหาความสามารถในการตัดคัตติสีของเส้นไหมญี่ปุ่นในสภาวะการย้อมที่เป็นกรด

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม (กรัม)	น้ำหนักผงสี (กรัม)	ขณะย้อม		% Transmittance				-log (T/100)	ความเข้มข้นสารละลายสี/ลิตร	น้ำหนักผงสีที่เหลือ (กรัม)	น้ำหนักสีที่ตัด (กรัม)	%color yield
			mV	pH	1	2	3	เฉลี่ย					
1	1.5228	0.0228	228.1	3.40	98.8	98.3	99.1	98.73	0.00555	0	0	0.0228	100
2	1.4456	0.0217	220.3	3.48	99.5	99.2	99.2	99.30	0.00305	0	0	0.0217	100
3	1.3864	0.0208	233.0	3.35	97.9	98.3	98.1	98.10	0.00833	0	0	0.0208	100

ตารางที่ 7.18 แสดงผลการหาความสามารถในการตกตะกอนของเส้นไหมป่าในภาวะการเชื่อมที่เป็นกรด

ตัวอย่าง	น้ำหนักไหม (กรัม)	น้ำหนักผงสี (กรัม)	ขณะเชื่อม		% Transmittance				-log (T/100)	ความเข้มข้นสารละลายสี/1 ลายสี/1	น้ำหนักผงสีที่เหลือ (กรัม)	น้ำหนักสีตก (กรัม)	%color yield
			mV	pH	1	2	3	เฉลี่ย					
1	1.9289	0.0289	204.8	3.64	87.2	87.1	87.1	87.13	0.05983	0.01080	0.01080	0.01810	62.63
2	1.6718	0.0251	210.3	3.58	86.2	86.1	86.1	86.13	0.06484	0.01188	0.01188	0.01322	52.67
3	1.3062	0.0196	215.6	3.53	89.8	89.9	89.8	89.93	0.04658	0.00795	0.00795	0.01165	59.44