

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงในประเทศ

- กัญจนา บุญยเกียรติ, “โครงการศึกษาข้อมูลเฉพาะเรื่องลีกไนท์ : ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทย”, รายงานผลการวิจัยศูนย์วิจัย และอบรมพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม, 2533
- เกริกชัย สุกาญจน์จทิ. ไอน้ำ และพลังงานจากถ่านหิน. กรุงเทพมหานคร. : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
- นิภา เศรษฐไพศาล, “การนำเศษถ่านหินมาอัดก้อนเพื่อใช้ในครัวเรือน,” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528
- มีชัย สันติภูมิโกศล และ อติชาติ วงศ์กอบลาภ, “ผลของปูนขาวต่อการกำจัดกำมะถันในถ่านหินเมื่อเผาไหม้,” รายงานวิจัย senior project จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
- ธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบุญ, “สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อน กับผลวิเคราะห์แบบประมาณของถ่านหินแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย,” วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533
- พินิจ ฉันทานนท์ และ เสกสรรค์ วงศ์จิรัฐติกาล , “การทำถ่านสังเคราะห์จากลีกไนท์,” รายงานวิจัย Senior project จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526
- สิทธิชัย สาธุกิจกุล และ มานิต สาตราวาหะ, “การอัดก้อนเชื้อเพลิงแข็ง,” รายงานวิจัย Senior project จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

สุชาติ อารีรุ่งเรือง และ เอกพล พงศ์สถาพร, “การนำถ่านหินลิกไนท์มาใช้ในครัวเรือน,”

รายงานวิจัย senior project จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2526

สมศักดิ์ หอมกลิ่นแก้ว และ สุภา ศิริปการ, “การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านหิน

อัดก้อน ,” รายงานวิจัย senior project จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2529

อัญญา พจนารถ, “การปรับปรุงคุณภาพเศษถ่านหินโดยวิธีคาร์บอนเนชัน,” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย, “ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านหินอัดก้อน,” วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

เอกสารอ้างอิงต่างประเทศ

Anderson, T. J. “Synthetic Fuel Composition” U.S. Pat 4,260,395 Apr 2, 1981

ASTM Standard; D388-91a, “Coal by Rank” American Society for Testing Material, U.S.A.,
1994

ASTM Standard; D3172, “Proximate Analysis of Coal and Coke.” American Society for Testing
Material, U.S.A., 1994

ASTM Standard; D2015, “Test for Gross Calorific Value of Solid Fuel by the Adiabatic Bomb
Calorimeter.” American Society for Testing Material, U.S.A., 1994

ASTM Standard; D410, “Sieve Analysis of Coal.” American Society for Testing Material, U.S.A.,
1994

ASTM Standard; D441, “Tumbler Test for Coal” American Society for Testing Material, U.S.A.

1991

Blaustein, B. D. (ed.), "New Approaches in Coal Chemistry," ACS Symposium Series 169 ,
American Chemical Society, Washington, D. C., 1981

Eliot, R. C., Coal Desulfurization Prior to Combustion , pp 6-36, Noyes Data Corporation,
Park Ridge, New York, 1978

Elliott, M. A. (ed.) in Chemical of Coal Utilization , 2nd Supp. Vol. , John Wiley & Sons,
New York, 1983

Lowry, H. H. (ed.) in Chemical of Coal Utilization. Vol. 1, John Wiley & Son, New York, 1983

Maust, E. E., "Method for enhancing the Utilization of powdered coal." U.S. Pat 4,230,460
Oct. 28, 1980

Meyer, R. A., Coal Handbook , 1st ed., pp 1-50 , Marcel Dekker, Newyork, 1981

Neaval, D. C. , "Origin, Petrography and Classification of Coal," Chemistry of Coal Utilization
(Elliott, M. A. ed.), John Wiley & sons, New York, 1981

Rhys Jones, D. C., "Briquetting ," Chemistry of Coal Utilization (Lowry, H. H. ed.),
John Wiley & sons, New York, 1963., pp 675-754

Saglam, M., Yuksel, M., and Yanik, J., Production of water resistant briquettes Turkish
lignites using sulphite liquor binders. Fuel. 69 (1990)

Schinzel, W. "Briquetting ," Chemistry of Coal Utilization Zelliott, M. A. ed.),
John Wiley & sons, New York, 1981

Ward, C. R., "Coal Geology and Technology" 1st ed., pp. 60-65, Black Well Scientific, London, 1984

William, P. F., "Efficient Boiler Operations Source book", pp. 1-53, April, 1986

Yanik, J., Saglam, M., and Yuksel, M., Production of Metallurgical cokes from some Turkish lignites using sulphite liquor binders. Fuel 69 (1990)



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

วิธีการคำนวณอัตราส่วนร้อยละโดยน้ำหนักของถ่านหินอัดก้อน

การคำนวณส่วนผสมของถ่านหินตัวอย่างที่มีร้อยละของแฉะแบบไม่รวมความชื้น 15

ผลการวิเคราะห์แบบประมาณ

air-dried basis

%moisture	%volatile	%ash	%fixed carbon	%S	H.V. (cal/gm)
15.42	45.61	13.34	25.63	0.88	4436

dry basis

-	53.93	15.77	30.30	1.04	5245
---	-------	-------	-------	------	------

ในการผสมแต่ละครั้งใช้ถ่านหิน 5 กิโลกรัม

$$\begin{aligned} \text{Coal}_{\text{moist-free}} &= \text{Coal}_{\text{air-dry}} * (1 - \% \text{moist}) \\ &= 5000 (1 - 0.1542) \\ &= 4229 \text{ กรัม} \end{aligned}$$

ในการเติมปูนขาวใช้อัตราส่วน CaO : S = 2 : 1 และปูนขาวมีร้อยละของ CaO = 64.71

$$\frac{\text{CaO}}{\text{S}} = \frac{2}{1} \rightarrow \frac{x}{56} * \frac{32}{\% \text{S}}$$

มวลโมเลกุลของ CaO = 56 กิโลกรัม/กิโลกรัม-โมล

มวลโมเลกุลของ S = 32 กิโลกรัม/กิโลกรัม-โมล

$$\text{CaO} = \frac{2 * 56}{32} * \frac{\% \text{S}}{0.6471}$$

$$= 5.41 * \%S$$

ในถ่านหินมีร้อยละกำมะถัน = 1.04

$$\text{CaO} = 5.41 * 1.04$$

$$= 5.62 \text{ (เทียบกับน้ำหนักถ่านหินแห้ง)}$$

ปริมาณปูนขาวที่เติมลงไป = $5.62 * 4229/100$

$$= 238 \text{ กรัม}$$

ใช้ปริมาณตัวประสานร้อยละ 14 เทียบกับน้ำหนักถ่านหินแห้ง

ปริมาณตัวประสานที่ใช้ = $14 * 4229/100$

$$= 592 \text{ กรัม}$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข

รายละเอียดของเตาอังโล่ และ หม้ออลูมิเนียม

ลักษณะของเตาอังโล่ที่ใช้ในการทดลอง

ลักษณะของเตา	ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก	25 เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน	21 เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง ของแท่นรังผึ้ง	16 เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง เฉลี่ยของรังผึ้ง	1.5 เซนติเมตร
จำนวนช่องรังผึ้ง	27
ความสูงเชิงเทิน	1 เซนติเมตร
ความสูงจากแผ่นรังผึ้งถึงปากเตา	9.5 เซนติเมตร
ขนาดของช่องลมเข้า	$13 * 7.2$ เซนติเมตร ²
ความสูงจากฐานถึงช่องลม	4.4 เซนติเมตร
ความสูงทั้งหมดของเตา	22 เซนติเมตร
น้ำหนักเตา	9.5 กิโลกรัม

ลักษณะของหม้ออลูมิเนียม

ลักษณะของหม้อ	ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ปากหม้อ	25 เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้นหม้อ	20 เซนติเมตร
ความสูงของหม้อ	15 เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง ฝาปิด	27.2 เซนติเมตร
น้ำหนัก	480 กรัม

ภาคผนวก ค

คำนวณประสิทธิภาพการใช้งานของถ่านหินอัดก้อนในเตาอั้งโล่

ประสิทธิภาพการใช้งาน = $\frac{\text{ปริมาณความร้อนที่น้ำได้รับ}}{\text{ปริมาณความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน}}$ * 100

$$\eta = \frac{ms(T_2 - T_1) + (m - m_1)\lambda}{Wg} * 100$$

η = ประสิทธิภาพในการนำมาใช้งาน, ร้อยละ

m = น้ำหนักเริ่มต้นของน้ำในหม้อ, กรัม

s = ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำ, แคลอรี/กรัม-องศาเซลเซียส

T_2 = 100 องศาเซลเซียส

T_1 = อุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำในหม้อ, องศาเซลเซียส

m_1 = น้ำหนักน้ำที่เหลือ, กรัม

λ = ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ, แคลอรี/กรัม

W = น้ำหนักของเชื้อเพลิง, กรัม

q = ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง, แคลอรี/กรัม

ผลการวิเคราะห์แบบประมาณของถ่านหินอัดก้อนชุด A15C11 ปริมาณตัวประสานร้อยละ 14 ขนาดอนุภาคถ่านหินดิบเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร (ความชื้นของถ่านหินอัดก้อนร้อยละ 12.25)

Dry basis

%moisture	%volatile	%ash	%fixed carbon	%S	H.V. (cal/gm)
-	47.61	21.43	30.96	0.91	4630

ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งาน

อุณหภูมิน้ำเริ่มต้น	น้ำหนักน้ำเริ่มต้น	น้ำหนักน้ำหลังการทดลอง	น้ำหนักถ่านหินอัดก้อนที่ใช้
29	2500	719.12	718.21

ประสิทธิภาพการใช้งานเท่ากับ

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพการใช้งาน} &= \frac{2500(100-29) + (2500 - 719.21)540}{(1-0.1225) * 718.21 * 4630} * 100 \\ &= 39.04 \% \end{aligned}$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ง

การคำนวณร้อยละการปลดปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ

ตัวอย่าง ถ่านหินปกติ (เวลาที่ใช้ในการทำการทดลอง 71 นาที)

ผลการวิเคราะห์แบบประมาณ

air-dried basis

%moisture	%volatile	%ash	%fixed carbon	%S	H.V. (cal/gm)
14.97	48.89	8.23	27.91	2.11	4908

dry basis

-	57.50	9.68	32.82	2.48	5772
---	-------	------	-------	------	------

ผลการวัดค่าความเข้มข้น

SO ₂ (PPM)	NO ₂ (PPM)	%CO ₂	%O ₂	Excess air	อุณหภูมิ
952	88	9.53	12.70	288	199

สมบัติ ถ่านที่ได้จากการเผาไหม้ combustible free

Basis 100 ปอนด์ ของถ่านหินที่ทำการเผาไหม้

สมการมวลสาร

1. น้ำหนักแห้งของ Flue gas (weight of dry flue gas คาร์บอนที่มีในเขมาน้อยมาก)

สมการคาร์บอน

$$C_{in \text{ flue gas}} = C_{in \text{ coal}} - C_{in \text{ ash}}$$

ต้องการทราบค่าคาร์บอนในถ่านหิน ทำการประมาณค่าโดยใช้สมการของ Diederichs

$$C = Fc + 0.9 (Vc - 18)$$

Vc และ Fc น้ำหนักของ V.M และ F.C ต่อส่วนที่เผาไหม้ได้ตามลำดับ โดยที่ $Vc + Fc = 100$

จากการวิเคราะห์แบบประมาณ

$$V.M = 48.89\% \quad F.C = 27.91\%$$

ทำการปรับค่าให้เป็นร้อยละ

$$V.M' = 48.89/(48.89+27.91) \longrightarrow 63.66\%$$

$$F.C = 27.91/(48.89+27.91) \longrightarrow 36.34\%$$

$$\begin{aligned} C &= F.C + 0.9(V.M - 18) \\ &= 36.34 + 0.9(63.66-18) \\ &= 77.4 \text{ ปอนด์} / (F.C+V.M = 100) \end{aligned}$$

แต่ในความเป็นจริง $F.C + V.M = 76.8$ ดังนั้นมีคาร์บอนจริง

$$\begin{aligned} C &= 0.798 * 77.4 \\ &= 59.46 \text{ ปอนด์} \end{aligned}$$

จากสมการ

$$\begin{aligned} C_{in \text{ flue gas}} &= C_{in \text{ coal}} - C_{in \text{ ash}} \\ C_{in \text{ flue gas}} &= 59.46 - 0 \\ &= 59.46 \text{ ปอนด์} \\ &= \frac{59.46 \text{ lb}}{12 \text{ lb}} = 4.96 \text{ lb-mole} \end{aligned}$$

ในกรณีนี้เราทำการสมมติว่าเกิดการเผาไหม้สมบูรณ์แบบ ไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้น
จากสมการการเกิดปฏิกิริยา



จากสมการพบว่า 1 lb-mole ของคาร์บอนจากปฏิกิริยาจะเกิด CO_2 1 lb-mole เช่นเดียวกัน

$$\begin{aligned} \text{lb-mole of Carbon} &= \text{Dry-flue gas} * \%CO_2 \\ 4.96 &= D.F.G * .0953 \\ D.F.G &= 52.00 \text{ lb-mole} \end{aligned}$$

จากสภาวะมาตรฐาน

1 lb-mole = 359.05 ft³ ที่ 32 องศาฟาเรนไฮน์ ที่ความดัน 14.7 psia

D.F.G 52.00 lb-mole มีปริมาตรเท่ากับ

52.00 lb-mole	359.05 ft ³	873 R	14.7 psia
	1 lb-mole	492 R	14.7 psia

$$= 3.22 * 10^4 \text{ ft}^3 \text{ ที่ } 413 \text{ F } 1 \text{ atm}$$

ในการทดลองใช้ถ่านหิน 2 ตัน

2 ton	100 Kg	2.2 lb
	1 ton	1 Kg

$$= 4400 \text{ lb of coal}$$

ดังนั้นในการใช้งานถ่านหิน 2 ตันเกิด DFG เท่ากับ

$3.22 * 10^4 \text{ ft}^3$	4400 lb of coal
100 lb of coal	

$$= 1.42 * 10^5 \text{ ft}^3/\text{hr}$$

ทำการคำนวณปริมาณซัลเฟอร์ใน Flue gas

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ $\text{SO}_2 = 952 \text{ PPMV}$ ดังนั้นมีปริมาณ SO_2 เท่ากับ

952 ft^3	$1.42 * 10^5 \text{ ft}^3$
10^6 ft^3	1 hr

$$= 1349.6 \text{ ft}^3/\text{hr}$$

จากปริมาตรก๊าซ SO_2 ที่คำนวณได้เปลี่ยนเป็นจำนวนโมลได้เท่ากับ

1349.6 ft^3	1 lb-mole	$(32+460) \text{ R}$	14.7 psia
	359.05 ft^3	$(413+460) \text{ R}$	14.7 psia

$$= 2.178 \text{ lb-mole}$$

จากสมการการเกิดปฏิกิริยาเคมี $\text{S}_g + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{SO}_{2(g)}$ จากสมการพบว่า 1 lb-mole ของ S

สมมูลกับ SO_2 1 lb-mole ดังนั้นจึงมีปริมาณซัลเฟอร์ใน flue gas เท่ากับ 2.178 lb-mole เช่นกัน

มวลโมเลกุลของซัลเฟอร์เท่ากับ 32.063 lb/lb-mole

จากผลการวิเคราะห์แบบประมาณพบว่าถ่านหินมีปริมาณซัลเฟอร์ในถ่านหินร้อยละ 2.1 เทียบกับ

น้ำหนักดังนั้นในถ่านหินมีปริมาณซัลเฟอร์เท่ากับ

$$4400 \text{ lb} * 2.1/100 = 92.4 \text{ lb}$$


ดังนั้นร้อยละการปลดปล่อย = $\frac{\text{ปริมาณซัลเฟอร์ใน flue gas}}{\text{ปริมาณซัลเฟอร์ในถ่านหิน}} * 100$

$$= \frac{2.178 * 32.063}{92.4} * 100 = 75.23 \%$$


$$92.40$$

ภาคผนวก ๑


ระยะเวลาที่ถ่านหินอัดก้อนเข้าสู่สมดุล




รูปที่ 1 ระยะเวลาที่ความชื้นเข้าสู่สมดุลของถ่านหินอัดก้อน A15 ที่ปริมาณสารประสานต่างๆ (ถ่านหินตัวอย่างขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร)




รูปที่ 2 ระยะเวลาที่ความชื้นเข้าสู่สมดุลของถ่านหินอัดก้อน A15 ที่ปริมาณสารประสานต่างๆ (ถ่านหินตัวอย่างขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร)




รูปที่ 3 ระยะเวลาที่ความชื้นเข้าสู่สมดุลของถ่านหินอัดก้อน A15 ที่ปริมาณสารประสานต่างๆ (ถ่านหินตัวอย่างขนาดเล็กกว่า 9.8 มิลลิเมตร)



รูปที่ 4 ระยะเวลาที่ความชื้นเข้าสู่สมดุลของถ่านหินอัดก้อน A25 ที่ปริมาณสารประสานต่างๆ (ถ่านหินตัวอย่างขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร)



รูปที่ 5 ระยะเวลาที่ความชื้นเข้าสู่สมดุลของถ่านหินอัดก้อน A25 ที่ปริมาณสารประสานต่างๆ (ถ่านหินตัวอย่างขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร)



รูปที่ 6 ระยะเวลาที่ความชื้นเข้าสู่สมดุลของถ่านหินอัดก้อน A25 ที่ปริมาณสารประสานต่างๆ (ถ่านหินตัวอย่างขนาดเล็กกว่า 9.8 มิลลิเมตร)

ประวัติผู้เขียน

นาย วชิรา บุชยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2513 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จ
การศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคนิค/เคมีวิศวกรรม) เมื่อปี พ.ศ. 2534



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย