

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยการเตรียมเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนprototonเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนprototon สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ไฮโดรเจนที่นำมาใช้เตรียมเยื่อแผ่นมีค่าร้อยละการกำจัดหมู่แอกเซติดิลเท่ากับ 67 และมีค่ามวลโมเลกุลเฉลี่ยเท่ากับ 5.91×10^5 Dalton เยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนprototonที่เตรียมขึ้นประกอบด้วยเยื่อแผ่นไฮโดรเจนที่ไม่ถูกทำให้เกิดโครงร่างตาข่าย เยื่อแผ่นไฮโดรเจนที่ถูกทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายด้วยสารละลายกรดชัลฟูริกเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และเยื่อแผ่นอัลจิเนต เยื่อแผ่นไฮโดรเจนที่ถูกทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายด้วยสารละลายกรดชัลฟูริก จะมีค่าความสามารถทนต่อแรงดึงและความสามารถในการยึดตัวสูงสุดน้อยกว่าเยื่อแผ่นไฮโดรเจนที่ไม่ถูกทำให้เกิดโครงร่างตาข่าย การดูดซับน้ำและการเปลี่ยนแปลงความหนาของเยื่อแผ่นไฮโดรเจนจะมีค่าลดลง เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกรดที่ทำให้เกิดโครงร่างตาข่าย แต่ค่าความสามารถในแลกเปลี่ยนไอออนและค่าการนำprototonของเยื่อแผ่นจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกรดที่ทำให้เกิดโครงร่างตาข่าย เยื่อแผ่นทุกชนิดมีค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนเท่ากับ 0.94 ± 0.24 , 2.09 ± 0.43 , 2.36 ± 0.21 และ 2.94 ± 0.17 มิลลิโนลสมมูล/กรัม ตามลำดับ จากการวัดค่าการนำprototonในช่วงอุณหภูมิ $40-80^\circ\text{C}$ เยื่อแผ่นอัลจิเนต เยื่อแผ่นไฮโดรเจน เยื่อแผ่นไฮโดรเจนที่ถูกทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายด้วยสารละลายกรดชัลฟูริกเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เยื่อแผ่นไฮโดรเจนที่ถูกทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายด้วยสารละลายกรดชัลฟูริกเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักแล้วกระตุนด้วยสารละลายกรดชัลฟูริกเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีค่าการนำprototonเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เยื่อแผ่นไฮโดรเจนที่ถูกทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายด้วยสารละลายกรดชัลฟูริกเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักแล้วกระตุนด้วยสารละลายกรดชัลฟูริกเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีค่าการนำprototonสูงสุดที่อุณหภูมิ 80°C และมีพลังงานกระตุนของกลไกการเคลื่อนที่เท่ากับ 13.8 กิโลจูลต่อมอล

จากการศึกษาครั้งนี้ เยื่อแผ่นที่มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นเยื่อแผ่นสำหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงคือ เยื่อแผ่นไฮโดรเจนที่ถูกทำให้เกิดโครงร่างตาข่ายด้วยสารละลายกรดชัลฟูริกเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักแล้วกระตุนด้วยกรดชัลฟูริกเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แต่อย่างไรก็ตามควรทำการปรับปรุงค่าการนำprototonให้มีค่าสูงขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

-ค่าการนำโปรดอนของเยื่อแผ่นที่เตรียมได้มีค่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าการนำโปรดอนของ Nafion[®] 117 ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงสมบัติค่าการนำโปรดอนของเยื่อแผ่นให้มีค่าสูงขึ้น

