

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันมีวัสดุบูรณะฟันหลายประเภท ที่นิยมใช้กันมากชนิดหนึ่งคือ เรซินคอมโพสิต ซึ่งมีข้อดีในแง่ที่สามารถยึดติดกับฟันและมีความสวยงาม แต่ยังมีข้อเสียอยู่หลายประการ ได้แก่ หดตัวเมื่อวัสดุแข็งตัว ไม่ทนต่อการสึกกร่อน และแตกหักได้ง่าย

ในกระบวนการยึดวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน อาศัยหลักการไฮบริดไคซ์เซชัน (hybridization) ซึ่งเป็นการยึดติดทางกลระดับจุลภาค (micromechanical bond) มีชั้นของการยึดติดซึ่งเป็นชั้นที่มีส่วนผสมระหว่างคอลลาเจนกับเรซิน ที่เรียกว่า ชั้นไฮบริด (hybrid layer) หรือ ชั้นไฮบริดไคซ์เดนทีน (hybridized dentin) (Nakabayashi, 1982) ทำให้เกิดความแข็งแรงในการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน ค่าความทนแรงดึง (tensile strength) ของไฮบริดไคซ์เดนทีนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบสารยึดติด (bonding system) บางชนิดให้ค่าใกล้เคียงกับค่าความทนแรงดึงของเนื้อฟัน (Sano และคณะ, 1995) ดังนั้นการเลือกใช้ระบบสารยึดติดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อคุณสมบัติของไฮบริดไคซ์เดนทีน

ระบบการใช้สารปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรดซิตริก (citric acid) 10 เปอร์เซ็นต์และเฟอร์ริกคลอไรด์ (ferric chloride) 3 เปอร์เซ็นต์ (10-3) ร่วมกับการใช้ 4-เมธาคริลอิลออกซีเอทิลไตรเมลลิเททแอนไฮไดรด์ (4-metha-cryloyloxyethyl trimellitate anhydride) ในเมธิลเมธาคริเลต (methyl methacrylate) ซึ่งกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาก่อตัวโดยไตรเอินบิวทิลโบรเรน (tri -N- butyl borane) เรียกว่า โพรเมตาเอ็มเอ็มเอทีบีเรซิน (4-META/MMA-TBB resin) มีรายงานว่า ให้ค่าความทนแรงดึงยึด (tensile bond strength) กับเนื้อฟันที่ดีทั้งในระบบการยึดติดโดยเตรียมผิวฟันชื้นและแห้ง (wet and dry bonding) (Nakabayashi และ Hiranuma, 2000) นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้กรดที่มีความเจือจางลง คือ กรดซิตริก 1 เปอร์เซ็นต์และเฟอร์ริกคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ (1-1) ในระบบการยึดติดโดยเตรียมผิวฟันชื้นให้ค่าความทนแรงดึงยึดระหว่างเรซินกับเนื้อฟันสูงมากกว่าการใช้ 10-3 และการแตกของชั้นตัวอย่างเกิดขึ้นในชั้นเรซินและเนื้อฟัน โดยไม่เกิดในชั้นของไฮบริดไคซ์เดนทีน (Piemjai และ Nakabayashi, 2001) ดังนั้นสันนิษฐานว่า ค่าความทนแรงดึงของไฮบริดไคซ์เดนทีนมีค่าสูงกว่าค่าความทนแรงดึงของเนื้อฟัน

การเตรียมไฮบริดซ์เดนทินที่มีคุณภาพ ที่ให้ค่าความทนแรงดึงสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับเนื้อฟัน ย่อมสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุบูรณะฟันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไฮบริดซ์เดนทินประกอบด้วยส่วนของเนื้อฟันและเรซิน เป็นชีววัสดุ (biomaterial) ที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับเนื้อฟัน

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ค่าความทนแรงดึง
  - 1.1. ศึกษาผลของ ค่าความทนแรงดึงของไฮบริดซ์เดนทิน เปรียบเทียบกับ เนื้อฟัน และวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดต่างๆ
  - 1.2. ศึกษาผลของ ค่าความทนแรงดึงของไฮบริดซ์เดนทินที่ปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรดซิตริก 10 เปอร์เซ็นต์และเฟอริกคลอไรด์ 3 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับ ไฮบริดซ์เดนทินที่ปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรดซิตริก 1 เปอร์เซ็นต์และเฟอริกคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์
  - 1.3. ศึกษาผลของ ค่าความทนแรงดึงของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต ชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกอินทรีย์ (organic filler) เป็นส่วนประกอบหลัก เปรียบเทียบกับ ชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกอนินทรีย์ (inorganic filler) เป็นส่วนประกอบหลัก
2. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
  - 2.1. ศึกษาสภาพพื้นผิวบริเวณที่หักของไฮบริดซ์เดนทิน เปรียบเทียบกับ เนื้อฟัน และวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดต่างๆ
  - 2.2. ศึกษาสภาพพื้นผิวขัดเรียบของไฮบริดซ์เดนทิน เปรียบเทียบกับ เนื้อฟัน และวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดต่างๆ

### ข้อตกลงเบื้องต้น

1. การวิจัยนี้ใช้ฟันวัวแทนฟันมนุษย์ โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เพื่อคงสภาพของฟันที่ถูกลอนออกมา
2. การวิจัยนี้ทดสอบความทนแรงดึงของไฮบริดซ์เดนทินที่ปรับสภาพเนื้อฟันด้วยสารเพียง 2 ชนิด คือ กรดซิตริก 10 เปอร์เซ็นต์และเฟอริกคลอไรด์ 3 เปอร์เซ็นต์ (10-3) เปรียบเทียบกับ กรดซิตริก 1 เปอร์เซ็นต์และเฟอริกคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ (1-1) เท่านั้น
3. การวิจัยนี้ทดสอบความทนแรงดึงของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต เพียง 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกอินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก และชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกอนินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก เท่านั้น

## ข้อจำกัดของการวิจัย

1. การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ทำในห้องปฏิบัติการ จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยบางอย่างให้เหมือนกับสภาวะในช่องปากได้จริง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการสัมผัสกับน้ำลาย
2. การดำเนินการทดลอง การวัดผลและการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนี้ทำโดยผู้ทำการทดลอง 1 คน และใช้อุปกรณ์เดียวกันตลอดการทดลอง

## คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อฟัน (mineralized dentin) คือ เนื้อฟันที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพใดๆ และยังคงมีสภาพเหมือนกับเมื่ออยู่ในช่องปาก

ดีมินเนอรัลไรซ์เดนทีน (demineralized dentin) คือ เนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพโดยใช้กรด เพื่อละลายส่วนประกอบอินทรีย์สารออก เหลือแต่ส่วนประกอบอินทรีย์สารและน้ำ

ไฮบริไดซ์เดนทีน (hybridized dentin หรือ resin-infiltrated demineralized dentin) คือ ดีมินเนอรัลไรซ์เดนทีนที่มีเรซินแทรกเข้าไปห่อหุ้มเส้นใยคอลลาเจน

ความทนแรงดึง (tensile strength) คือ ค่าแรงสูงสุดที่วัสดุสามารถต้านทานได้ เมื่อมีแรงดึงมากระทำต่อวัสดุนั้น ก่อนเกิดการแตกหัก โดยปกติมักบอกหน่วยเป็นค่าแรงต่อพื้นที่ตัดขวางเริ่มต้น ในทางทันตกรรมนิยมใช้หน่วยเป็นเมกกะปาสคาล (MPa)

ความทนแรงดึงยึด (tensile bond strength) คือ ค่าแรงสูงสุดที่วัสดุ 2 ชนิดซึ่งยึดติดกันสามารถต้านทานได้ เมื่อมีแรงดึงมากระทำต่อวัสดุนั้น ก่อนเกิดการแตกหัก นิยมใช้หน่วยเป็นเมกกะปาสคาล

มอดุลัสของสภาพยืดหยุ่น (modulus of elasticity) คือ อัตราส่วนระหว่างหน่วยแรงและหน่วยการยืดหดตัวของวัสดุ มีหน่วยเป็นแรงต่อพื้นที่ตัดขวางที่เปลี่ยนแปลงไป ในทางทันตกรรมนิยมใช้หน่วยเป็นเมกกะปาสคาล หรือ กิกกะปาสคาล (GPa)

พลังงานแตกหัก (toughness) คือ พลังงานทั้งหมดที่ทำให้วัสดุนั้นแตกหัก นิยมบอกหน่วยเป็นค่าพลังงานแตกหักต่อปริมาตรของวัสดุนั้น เช่น เมกกะนิวตันต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร

เปอร์เซ็นต์ของการยืด (percent elongation) คือ ค่าความยาวของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปขณะมีแรงดึงมากระทำจนวัสดุฉีกขาด ต่อความยาวเริ่มต้น

## สมมติฐานการวิจัย

1. ค่าความทนแรงดึงของไฮบริดซ์เดนทิน เนื้อฟัน และวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต ไม่แตกต่างกัน
2. ค่าความทนแรงดึงของไฮบริดซ์เดนทินที่ปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรดซिटริก 10 เปอร์เซ็นต์และเฟอริกคลอไรด์ 3 เปอร์เซ็นต์ และ ไฮบริดซ์เดนทินที่ปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรดซिटริก 1 เปอร์เซ็นต์และเฟอริกคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกัน
3. ค่าความทนแรงดึงของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต ชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกอินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก และชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกอินทรีย์ เป็นส่วนประกอบหลัก ไม่แตกต่างกัน

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบคุณสมบัติความทนแรงดึงของไฮบริดซ์เดนทินที่ปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรดซิทริก 10 เปอร์เซ็นต์และเฟอริกคลอไรด์ 3 เปอร์เซ็นต์ และ ไฮบริดซ์เดนทินที่ปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรดซिटริก 1 เปอร์เซ็นต์และเฟอริกคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับ เนื้อฟัน และวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต เพื่อเป็นความรู้ใหม่ขั้นพื้นฐานในการสร้างและผลิตสารปรับสภาพผิวเนื้อฟัน และวัสดุบูรณะฟันชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. ทราบคุณสมบัติความทนแรงดึงของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตทั้งชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกอินทรีย์ เปรียบเทียบกับ ชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกอินทรีย์ ทำให้สามารถเลือกใช้วัสดุบูรณะฟันได้อย่างเหมาะสม

## การออกแบบการวิจัย

เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)