

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ชว.ลิต. นิตยบ. 2524. การผลิตและการใช้คอมพิวเตอร์ดึงสำหรับสร้างผนัง. โครงการอบรมทาง
วิชาการภาคฤดูร้อน 2524. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร. 2539. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: คอนกรีต
ผสมเสร็จซีแพค.
- ดวงสมร pudungkeeratitivay. 2540. การเปรียบเทียบการทำprotoชั้นไฟฟ์ให้เป็นก้อนโดยใช้ปุนซีเมนต์
ผสมถ้าโลยกิ่นต์และปุนซีเมนต์ผสมชิลิกาฟูน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาศึกษาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นฤมิต กินมาน. 2537. การทำตะกอนโลหะหนักจากการบำบัดน้ำเสียซีโอดีให้เป็นก้อน
ด้วยปุนซีเมนต์และถ้าโลยกิ่นต์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาศึกษาสิ่ง
แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ประผลต ภู่ประสุตร. 2541. เทคนิคงานปูน-คอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
- ประเสริฐ งานเลิศประเสริฐ. 2541. การใช้ข่องเสียชิลิกา-อลูมินาในการทำตะกอนprotoชั้นไฟฟ์ให้
เป็นก้อน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาศึกษาสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พชรพงษ์ ชื่นศิริ และ แสงวัน พากุโตประการ. 2540. การนำกากระดอนของสีน้ำทาบ้านมาเป็น
ส่วนผสมในการทำคอมพิวเตอร์ดึงประสานปูพื้น. ปริญญาพนธ์ ภาควิชา
เคมีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- พิกพ สุนทรสมัย. 2530. วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
สนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น).
- ภูพิงค์ ทวีทรัพย์. 2540. การทำเสลี่ยร์โลหะหนักในเศษสีด้วยวิธีทำให้เป็นก้อนด้วยปุนซีเมนต์.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาศึกษาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- รักษ์พล ชูชาติ. 2538. การทำเสลี่ยร์ตะกอนจากไรซ์ชีตโดยการทำให้เป็นก้อน. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาศึกษาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โรงงานอุตสาหกรรม, กรม. 2531. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 1. กำหนดวิธีการเก็บ
ทำลายถุงที่ กำจัด ฝัง ทึ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.
- โรงงานอุตสาหกรรมเคลื่อบสีร่องยนต์. 2544. การศึกษาและวิเคราะห์น้ำเสียจากการกระบวนการผลิต.
เอกสารประกอบการศึกษากระบวนการผลิตรถยนต์.

ไลทิพย์ อภิธรรมวิริยะ. 2542. การนำซีลิกา-อลูมินาที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการทำวัสดุปูนซีเมนต์.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วินิต ช่อวิเชียร. 2539. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สัมพันธ์ พาณิชย์.

สุวรรณ นทีวงศ์กิจ. 2539. การทำเสื่อมสภาพของกระเบนการกลั่นน้ำมันเครื่องเก่า ด้วยวิธีการเผา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฤทธิ์ ชิดันนันท์. 2546. การนำซีลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตคอนกรีตบล็อก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงกลม. วงกลมนบล็อก [แผ่นพับ]. 24 หมู่ 15 ต.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.สารบุรี.

อนุวัฒน์ ปุนพันธ์ฉาย. 2539. การทำตะกอนโลหะหนักชั้นไฟฟ์ให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์และถ้าอย่างไนต์เป็นตัวประสาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อร่าม เริงฤทธิ์. 2539. งานตัวถังและการพ่นสีร่องรอย. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรปราการ วิทยาเขต 1 บางปู.

อุดสาหกรรม, กระทรวง. 2540. ประกาศกระทรวงอุดสาหกรรม. ฉบับที่ 6. การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.

อุดสาหกรรม, กระทรวง. 2544. ประกาศกระทรวงอุดสาหกรรม. ฉบับที่ 1618 . กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดสาหกรรมคونกรีตบล็อกรับน้ำหนัก.

อุดสาหกรรม, กระทรวง. 2544. ประกาศกระทรวงอุดสาหกรรม. ฉบับที่ 1619. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดสาหกรรมคุณภาพคุณลักษณะที่ต้องการ.

ภาษาอังกฤษ

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard specification for concrete aggregates.

C33-93. Annual book of ASTM standard vol. 04.02 section 4: 10-16.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard specification for loadbearing concrete masonry units. C90-96. Annual book of ASTM standard vol. 04.05 section 4: 71-74.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard specification for nonloadbearing

- concrete masonry units. C129-96. Annual book of ASTM standard vol. 04.05 section 4: 86-88.
- American Society for Testing and Materials. 1996. Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars (using 2-in or 50-mm cube specimens). C109/C109M-95. Annual book of ASTM standard vol. 04.01 section 4: 69-73.
- American Society for Testing and Materials. 1996. Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of coarse aggregate. C127-88. Annual book of ASTM standard vol. 04.02 section 4: 47-68.
- American Society for Testing and Materials. 1996. Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of fine aggregate. C128-93. Annual book of ASTM standard vol. 04.02 section 4: 69-73.
- American Society for Testing and Materials. 1996. Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates. C136-95a. Annual book of ASTM standard vol. 04.02 section 4: 78-82.
- Chawakitchareon P. and Tuantet K. 2000. Comparison of Stabilization of Nickel Bearing Sludge Using Lime and Solidification Using Lime-Fly Ash [online]. Available from: <http://www.pbchw.com.ph/conferences/2000philippines.html> [2003, April 8]
- Damanhuri, E., Munaf, D. R., and Djamal, A. 2000. Heavy metals fixation of ash waste from a steel industry into cement concrete and its utilization as building materials [online]. Available from: <http://www.pbchw.com.ph/conferences/2000philippines.html> [2003, April 8]
- Engineering & Science Co.,LTD., Thai DCI Co.,LTD. And Systems Engineering Co.,LTD. 1989. National Hazardous Waste Management Plan. Office of the Nation Environmental Board, Ministry of Science, Technology and Energy, Kingdom of Thailand.
- Gonzalez G.M.M., Hernandez P.A.Q. and Montoya A.J.C. 1998. Use Of Automotive Paint Sludge As Filler in Asphaltic Mixtures. The Journal of Solid Waste Technology and Management Vol.25 No. 3,4. Available from: <http://www2.widener.edu/~sxw0004/abstracts.html>.
- Koe, L. C. C., Hills, C. D., Sollars, C., and Perry, R. J. 2000. Hydration reaction during the solidification/stabilization of toxic wastes [online]. Available from: <http://www.pbchw.com.ph/conferences/2000philippines.html> [2003, April 8]
- LaGrega, M. D., Buckingham, P. L., and Evans, J. C. 1994. Stabilization and solidification. In

- P. H. King (ed.), Hazardous waste management, pp. 641-704. Singapore: McGraw-Hill book.
- Li X., Sun H. and Poon C.S., Kirk D.W., Lo I.M.C. and Chong C.I. Heavy Metal Chemical Speciation and Leaching Behaviors in Cement Based Solidified/Stabilized Waste Materials [online]. Available from:
<http://www.pbchhw.com.ph/conferences/2000philippines.html> [2003, April 8]
- Minocha, A. K., Jain, N. and Verma, C. L. (2002, August). Effect of organic materials on the solidification of heavy metal sludge. Construction and Building Materials vol. 17: 77-81.
- Minocha, A. K., Jain, N. and Verma, C. L. (2003, April). Effect of inorganic materials on the solidification of heavy metal sludge. Construction and Building Materials vol. 33: 1695-1701.
- Nehdi, M. and Sumner, J. (2002, December). Recycling waste latex paint in concrete. Cement and Concrete Research vol. 33: 857-863.
- Peralta, G. L., Ballesteros, F. C., and Cepeda, M. L. 2000. Treatment and disposal of heavy metal waste using cementitious solidification [online]. Available from:
<http://www.pbchhw.com.ph/conferences/2000philippines.html> [2003, April 8]
- Poon, C. S., Kou, S. C., and Lam, L. (2002, April). Use of recycled aggregates in molded concrete bricks and blocks. Construction and Building Materials vol. 16: 281-289.



บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- อรรถพล เพ็ชรพลาย. 2540. การทำสกีรากตะกอนน้ำมันดิบด้วยวิธีการเผาแล้วทำให้เป็นก้อนแข็ง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาชีวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อุตสาหกรรม, กระทรวง. 2544. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 1419. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น.
- อุตสาหกรรม, กระทรวง. 2544. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 1181. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตดีกซิงตันรันน้ำหนัก.
- อุตสาหกรรม, กระทรวง. 2544. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 1462. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตดีกซิงประสานปูพื้น.
- อุตสาหกรรม, กระทรวง. 2544. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 2805. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตดีกซิงประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก.

ภาษาอังกฤษ

American Public Health Association. 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard specification for flow table for use in tests of hydraulic cement. C230-90. Annual book of ASTM standard vol. 04.01 section 4: 180-184.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard specification for concrete building brick. C55-95a. Annual book of ASTM standard vol. 04.05 section 4: 29-31.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard specification for Portland cement. C150-95a. Annual book of ASTM standard vol. 04.01 section 4: 130-134.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard specification for standard sand. C778-92a. Annual book of ASTM standard vol. 04.01 section 4: 337-339.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard terminology relating to concrete and concrete aggregates. C125-95a. Annual book of ASTM standard vol. 04.02 section 4: 61-63.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard test method of sampling and testing concrete masonry units. C140-96. Annual book of ASTM standard vol. 04.05 section 4: 91-98.

- American Society for Testing and Materials. 1996. Standard test method for density of hydraulic cement. C188-95. Annual book of ASTM standard vol. 04.01 section 4: 158-159.
- American Society for Testing and Materials. 1996. Standard test method for fineness of hydraulic cement by air permeability apparatus. C204-96. Annual book of ASTM standard vol. 04.01 section 4: 163-169.
- Gerharz, B. (1998, October). Pavements on the base of polymer-modified drainage concrete. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects vol. 152: 205-209.
- Pojasek, R.B. Solid-Waste Disposal Solidification. 1980. Industrial Wastewater and Solid Waste Engineering. pp.307-311. McGraw-Hill Publication.
- Rossignolo, J. A. and Agnesini, M. V. C. (2001, August). Mechanical properties of polymer-modified lightweight aggregate concrete. Cement and Concrete Research vol. 32: 329-334.
- Schulze, J. (1999, March). Influence of water-cement ratio and cement content on the properties of polymer-modified mortars. Cement and Concrete Research vol. 29: 909-915.

ภาคนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาควิชานวัต ก.

วิธีการทดสอบโดยละเอียด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก.1 การหาค่าการดูดซึมน้ำของหินเกล็ด (หกม្មែ ទិននានា, 2546)

อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C127-88

ขั้นตอนการทดลอง

1. ใช้วัสดุประมาณ 5 กิโลกรัม ล้างให้สะอาดด้วยน้ำเพื่อกำจัดเศษฝุ่นที่ติดตามผิววัสดุ จากนั้nonให้แห้งที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส แล้วทำให้เย็นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำวัสดุทึ้งหมดแช่ในน้ำเป็นเวลา 24 ± 4 ชั่วโมง
2. เมื่อน้ำวัสดุออกจากน้ำแล้ว เกลี่ยตัวอย่างวัสดุลงบนผ้าที่ซับน้ำได้ดี สังเกตgradeทึ้งแผ่นพิล์มของน้ำที่เคลือบผิวหินเกล็ดหายไป ซึ่งถือเป็นวัสดุที่สถานะอิ่มตัวผิวแห้ง
3. ชั่งน้ำหนักของวัสดุที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งและอบแห้งที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส
4. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของวัสดุ

การคำนวณ

$$\text{เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ} = [(S-A) / A] \times 100 \\ (\% \text{ Absorption})$$

โดยที่

A = น้ำหนักของวัสดุอบแห้ง (Oven dry weight)

S = น้ำหนักของวัสดุที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated surface dry weight)

ภาคผนวก ก.2 การหาค่าการดูดซึมน้ำของทราย (หดยู ชิดินันทน์, 2546)

ข้ออิงตามมาตรฐาน ASTM C128-93

ขั้นตอนการทดลอง

1. ใส่หัวสกุน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ในภาชนะคาดพอเหมาะสม เท่านี้ให้ท่วงหัวสกุเล็กน้อย ทิ้งไว้ให้วัสดุดูดซึมน้ำเป็นเวลา 24 ± 4 ชั่วโมง
2. เกลี่ยตัวอย่างวัสดุให้ทั่วถ้วน ทิ้งไว้ก่อรากแข็งที่มีลมพัดและกวนตัวอย่างเป็นระยะๆ เพื่อให้แห้งทั่วถ้วนจนกระทั้งตัวอย่างวัสดุเริ่มไหลได้อย่างอิสระ (Free flow)
3. เทตัวอย่างใส่แบบหล่อกรวยมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบน 40 ± 3 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล่าง 90 ± 3 มิลลิเมตร และสูง 75 ± 3 มิลลิเมตร แล้วกระทุบเบาๆ ที่ผิวหน้า
4. ดึงแบบหล่อออกในแนวเดิม ถ้าวัสดุยังคงรูปกรวยอยู่แสดงว่าบังนีความชื้นอยู่ที่ผิว นำไปไว้ในที่ก่อรากแข็งอีกครั้งและกวนเป็นระยะๆ
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกว่าเมื่อยกแบบหล่อกรวยออกตัวอย่างวัสดุยุบตัวหรือล้ม (ถือว่าวัสดุในขณะนี้อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง)
6. ชั่นน้ำหนักของวัสดุที่สภาพอิ่มตัวผิวแห้งและอบแห้ง
7. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของวัสดุ

การคำนวณ

$$\text{เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ} = \frac{[(S-A) / A] \times 100}{(\% \text{ Absorption})}$$

โดยที่

A = น้ำหนักของวัสดุอบแห้ง (Oven dry weight)

S = น้ำหนักของวัสดุที่สภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated surface dry weight)

ภาคผนวก ก.3 การทดสอบค่ากำลังรับแรงอัด (หดุณภูร์ ทิศนันทน์, 2546)

อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C109/C109 M-95

ขั้นตอนการทดลอง

การเตรียมแบบหล่อตัวอย่าง

1. ทาน้ำมันบางๆ ที่ผิวด้านในของแบบหล่อ กับฐาน
2. ทาน้ำมันชนิดข้นหรือเจารีระห่วงตัวแบบหล่อ กับฐาน
3. เช็ดน้ำมันส่วนเกินออกจากแบบหล่อ
4. ใช้เจารีระห่วงแบบหล่อ กับฐานที่ด้านนอก

การหล่อ ก้อนตัวอย่าง

1. หล่อ ก้อนตัวอย่าง โดยใช้ขนาดแบบหล่อ $5 \times 5 \times 5$ ลูกบาศก์ เซนติเมตร โดยชั่งวัสดุที่ใช้ตามอัตราส่วนที่ต้องการทดสอบ โดยให้ได้ปริมาณ 3 ตัวอย่าง ในแต่ละการผสม
2. การผสมใช้วิธีการผสมด้วยเครื่องผสม โดยผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน เมื่อเข้ากันดีแล้ว เติมน้ำลงผสมและทิ้งให้ชื้น ตัวด้วยน้ำ 30 วินาที เริ่มผสมให้เข้ากันในเวลา 1 นาที 30 วินาที
3. เอาส่วนผสมลงในแบบหล่อ ภายในเวลาไม่เกิน 2 นาที 30 วินาที หลังการผสมเสร็จ การหล่อจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้นโดย ชั้นแรกหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วใช้ Tamper กระทุบชั้นละ 16 ครั้งโดย 8 ครั้งแรกจะมีทิศทางตั้งๆ นากับ 8 ครั้งหลังให้แรง กระทุบพอประมาณ และเท่ากันตลอด ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที เติมส่วนผสมชั้นที่ 2 ให้เลียขอบแบบหล่อเล็กน้อย และ ใช้มือป้องขณะกระทุบ ใช้ Tamper กระทุบ 16 ครั้ง เช่นเดียวกัน กับครั้งแรก เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้เกรียงปักส่วนเกินออกใน ลักษณะคล้ายเลือย
4. หลังจากที่หล่อเสร็จให้นำตัวอย่างพร้อมแบบหล่อเก็บไว้ใน ชั้นทันที และถอดแบบในเวลา 24 ชั่วโมง บ่มตัวอย่างค่อน กระบวนการที่กำหนด นำตัวอย่างไปทดสอบกำลังรับแรงอัด โดยใช้เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด

**การหาค่ากำลังรับแรงดด
ให้กระทำในช่วงเวลาคาดคะเลื่อนที่ยอมรับได้**

เวลาที่ทดสอบ	ช่วงเวลาคาดคะเลื่อนที่ยอมรับได้
1 วัน	$\pm \frac{1}{2}$ ชั่วโมง
3 วัน	± 1 ชั่วโมง
7 วัน	± 3 ชั่วโมง
28 วัน	± 12 ชั่วโมง

นำก้อนตัวอย่างที่จะทดสอบ วัดพื้นที่หน้าตัดที่จะให้แรงกด โดยใช้ค้านที่สัมผัสกับแบบหล่อ เชือกผิวน้ำทั้ง 2 ด้าน ให้สะอาดปราศจากเม็ดทราราย ผิวน้ำของเครื่องมือทั้ง 2 ด้านที่สัมผัสถักกับก้อนตัวอย่างจะต้องเรียบ ในการให้แรงกดกับแท่งตัวอย่าง จะต้องอยู่ในแนวศูนย์กลางของเครื่อง โดยเวลาที่ใช้ในการทดสอบควรอยู่ที่ 20 - 80 วินาที

การคำนวณ

บันทึกค่าแรงกดสูงสุดจากเครื่องกดและคำนวณในหน่วยของ กิโลกรัมต่ำตราง เช่นติเมตร โดยให้คำนวณความละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัมต่ำตราง เช่นติเมตร หรือ กิโลปascal โดยคำนวณความละเอียดถึง 10 กิโลปascal

ก้อนตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์ในการทดสอบแต่ละครั้ง หากมีผลการทดสอบของก้อนตัวอย่างใดที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ควรตัดผลการทดสอบนั้นออกและนำก้อนใหม่มาวัดแทน

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาคผนวก ก.4 การทดสอบการซัลฟะดาายของสาร (หกม្ស ទិនន័យ, 2546)

อ้างอิงตามมาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

ขั้นตอนการทดลอง

1. บดตัวอย่างให้เป็นผงแล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูกรอง 9.5 มิลลิเมตร
2. นำตัวอย่างที่ได้จากข้อ 1 หนัก 100 กรัม เติมด้วยน้ำสักด ซึ่งประกอบด้วยน้ำกลั่นผสมสารละลายของกรดกำมะถันและกรดไนตริก (ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยน้ำหนัก) หากค่าความเป็นกรดค่าพิเศษของส่วนผสมมีค่าคงที่เท่ากับ 5 แล้วจึงปรับปริมาตรของผสมให้อัตราส่วนปริมาตรของน้ำสักดเป็น 20 เท่า (มิลลิลิตร) ของน้ำหนัก (กรัม) ของตัวอย่าง
3. เหยี่ยวนเครื่องวนเขย่าแบบหมุน (Rotary agitator) ที่มีอัตราหมุน 30 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง
4. กรองสารละลายจากการสักดด้วยแผ่นกรองใยแก้วที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูกรอง 0.6 ถึง 0.8 ไมครอน
5. นำของเหลวที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณสาร

ความสามารถในการถูกชัลฟะดาาย

$$L = W_i / W_0$$

โดยที่ L = ความสามารถในการถูกชัลฟะดาาย

W_i = ปริมาณของสารในน้ำชัลฟะดาาย

W_0 = ปริมาณของสารในวัสดุที่มีในก้อนตัวอย่างทั้งหมด

ประสิทธิภาพในการลดการถูกชัลฟะดาายของสาร

$$E = [(L_0 - L_s) / L_0] \times 100$$

โดยที่ E = ประสิทธิภาพในการลดการชัลฟะดาายของสาร (เปอร์เซ็นต์)

L_0 = ความสามารถในการถูกชัลฟะดาายของสารก่อนการทำถุงที่ (มิลลิกรัมต่อกรัม)

L_s = ความสามารถในการถูกชัลฟะดาายของสารภายหลังการทำให้เป็นก้อน (มิลลิกรัมต่อกรัม)

ภาคพนวก ก.๕ การคำนวณส่วนผสม (ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, 2539)

*สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่กำหนดสัดส่วนผสม

ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร

ข้อมูลที่ใช้คำนวณ

- 1) หน่วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ = 1,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- 2) หน่วยน้ำหนักของหิน ทราย = 1,450 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

การคำนวณ

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม มีปริมาตร	= 50/1,400	= 0.036 ลูกบาศก์เมตร
ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร	= 0.036*2	= 0.072 ลูกบาศก์เมตร
-น้ำหนักทราย	= 0.072*1,450	= 104 กิโลกรัม
หิน 4 ส่วน มีปริมาตร	= 0.036*4	= 0.144 ลูกบาศก์เมตร
-น้ำหนักหิน	= 0.144*1,450	= 209 กิโลกรัม
ปริมาณน้ำที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับปูน 1 ถุง เพื่อให้ได้ค่าขุนตัวประมาณ 10 เช่นติเมตร เท่ากับ 30 ลิตร (คิดเป็นอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ 0.6)		
น้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมดเมื่อใช้ปูน 1 ถุง = $50+104+209+30 = 393$ กิโลกรัม		
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร = 2,400 กิโลกรัม		
-น้ำหนักปูน	= 2,400/393	= 6.1 ถุง
		= 305 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สรุป	ส่วนผสม 1 ลูกบาศก์เมตร	ส่วนผสม 500 ลูกบาศก์เช่นติเมตร
(โมลต์ 5*5*5 ลูกบาศก์เช่นติเมตร 3 ก้อน)		
ปูนซีเมนต์	305 กิโลกรัม	ปูนซีเมนต์ 0.1525 กิโลกรัม
ทราย	635 กิโลกรัม	ทราย 0.3175 กิโลกรัม
หิน	1,275 กิโลกรัม	หิน 0.6375 กิโลกรัม

สัดส่วนการเติมเศษสีแห้งเร็วและการตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วคิดเป็นร้อยละจาก
ส่วนผสมของปูนซีเมนต์+ทราย+หิน+ของเสีย

ภาคผนวก ก.๖ การคำนวณค่าใช้จ่ายคอนกรีตบล็อกก่อผนัง

ข้อมูลพื้นฐาน

- ชีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราห้างมีราคา 2,312.00 บาทต่อตัน (ข้อมูลจากการค้าภายใน)
- หินเกล็ดเบอร์ 4 มีราคา 277.50 บาทต่อสูกนาศก์เมตร (ข้อมูลจากการค้าภายใน)
- ทรายละเอียดมีราคา 240.50 บาทต่อสูกนาศก์เมตร (ข้อมูลจากการค้าภายใน)
- น้ำประปาราคาเหมาจ่ายเฉลี่ย 13 บาทต่อสูกนาศก์เมตร (ข้อมูลจากการประปาครหหลวง)
- ค่าไฟฟ้าคิดราคาเฉลี่ย 3 บาทต่อหน่วย* (อ้างอิงข้อมูลจากการไฟฟ้านครหหลวง)
- กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ เครื่องบดขนาด 1.0 กิโลวัตต์
เตาอบขนาด 4.6 กิโลวัตต์

การคิดราคาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิโลกรัม

ชีเมนต์ปอร์ตแลนด์	$(2,312 \text{ บาทต่อตัน}) \times (1/1000 \text{ ตันต่อกิโลกรัม})$
หินเกล็ด	$(277.50 \text{ บาทต่อสูกนาศก์เมตร}) \times (1/2.7 \text{ สูกนาศก์เมตรต่อตัน}) \times (1/1000 \text{ ตันต่อกิโลกรัม})$
ทรายละเอียด	$(240.50 \text{ บาทต่อสูกนาศก์เมตร}) \times (1/2.65 \text{ สูกนาศก์เมตรต่อตัน}) \times (1/1000 \text{ ตันต่อกิโลกรัม})$
น้ำ	$(13 \text{ บาทต่อสูกนาศก์เมตร}) \times (1 \text{ สูกนาศก์เมตรต่อตัน}) \times (1/1000 \text{ ตันต่อ กิโลกรัม})$
การอบ**	$(4.6 \text{ กิโลวัตต์}) \times (8 \text{ ชั่วโมง}) \times (3 \text{ บาทต่อกิโลวัตต์ - ชั่วโมง}) \times (1/20 \text{ ครั้งต่อ กิโลกรัม})$
การบด**	$(1.0 \text{ กิโลวัตต์}) \times (1 \text{ ชั่วโมง}) \times (3 \text{ บาทต่อกิโลวัตต์ - ชั่วโมง}) \times (1/5 \text{ ครั้งต่อ กิโลกรัม})$

* หน่วยค่าไฟฟ้า (Unit) = กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (kW - hr.)

** คิดราคาในระดับห้องปฏิบัติการ

ราคาก่อสร้างก่อสร้าง

วัสดุ	หน่วยราคา (บาทต่อกิโลกรัม)	กระบวนการ เตรียมวัสดุ	หน่วยราคา (บาทต่อกิโลกรัม)
ซีเมนต์ปอร์ทแลนด์	2.312	การอบ	5.52
หินเกล็ด	0.103	การบด	0.60
ทรายหยาบ น้ำ	0.091 0.013	การอบและบด	6.12

สัดส่วนผสมคอนกรีตบล็อก (ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร)

- คอนกรีตบล็อก 1 ก้อนประกอบด้วย

ส่วนผสม	หน่วย	ภาคของเสีย	ซีเมนต์	ทรายหยาบ	หินเกล็ด	น้ำ
เศษสีแห้งเร็ว 7%	กรัม	483	872	1,820	3,659	863
	กิโลกรัม	1,000	1,805	3,768	7,576	1,787
ภาคตะกอนจากระบบ บำบัดสีแห้งเร็ว 5%	กรัม	380	1,001	2,076	4,172	1,029
	กิโลกรัม	1,000	2,634	5,463	10,979	2,708

การคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตคอนกรีตบล็อก (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านอุปกรณ์ต่างๆ)

คอนกรีตบล็อกที่เติมเศษสีแห้งเร็ว 7% โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด

$$\begin{aligned}
 &= (2.312 \times 0.872) + (0.091 \times 1.820) + (0.103 \times 3.659) + (0.013 \times 0.863) \\
 &= 2.57 \text{ บาทต่อก้อน} \quad (\text{ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบและบดวัสดุ}) \\
 &= (6.12 \times 0.483) + (2.312 \times 0.872) + (0.091 \times 1.820) + (0.103 \times 3.659) + (0.013 \times 0.863) \\
 &= 5.53 \text{ บาทต่อก้อน} \quad (\text{คิดค่าใช้จ่ายในการอบและบดวัสดุ})
 \end{aligned}$$

คอนกรีตบล็อกที่เติมภาคตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว 5% โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด

$$\begin{aligned}
 &= (2.312 \times 1.001) + (0.091 \times 2.076) + (0.103 \times 4.172) + (0.013 \times 1.029) \\
 &= 2.94 \text{ บาทต่อก้อน} \quad (\text{ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบและบดวัสดุ}) \\
 &= (6.12 \times 0.380) + (2.312 \times 1.001) + (0.091 \times 2.076) + (0.103 \times 4.172) + (0.013 \times 1.029) \\
 &= 5.27 \text{ บาทต่อก้อน} \quad (\text{คิดค่าใช้จ่ายในการอบและบดวัสดุ})
 \end{aligned}$$

ค่าใช้จ่ายในการกำจัดเศษสีแห้งเร็วโดยวิธีการฟังก์ลบ

การฟังก์ลบเศษสีแห้งเร็ว			
รวมระยะทาง [โรงงาน - แสมดำ : 90 กิโลเมตร แสมดำ - ราชบุรี : 140 กิโลเมตร]			230.00
บริมาณของเสีย (ตันต่อเดือน)			5.00
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			รวม (บาท)
ค่าบริการนำบัดและกำจัด	1,500.00	บาทต่อตัน	7,500.00
ค่าทางด่วน	120.00	บาทต่อที่ขว	120.00
ค่าฝังกาก	874.00	บาทต่อตัน	4,370.00
ค่าบริการในการขนส่ง	3.16	บาทต่อตันต่อกิโลเมตร	3,634.00
ค่านกากของเสียจากแสมดำไปฝังที่ราชบุรี	262.20	บาทต่อตัน	1,311.00
ค่าน้ำยาของเสีย	300.00	บาทต่อตัน	1,500.00
รวมค่าใช้จ่าย (บาทต่อของเสีย 5 ตัน)			18,435.00
รวมค่าใช้จ่าย (บาทต่อของเสีย 1 ตัน)			3,687.00

ค่าใช้จ่ายในการนำเศษสีแห้งเร็วมาผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกก่อผนัง

การนำเศษสีแห้งเร็วมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อก			
อัตราค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่าย	บาทต่อกิโลกรัม	ปริมาณ (กิโลกรัม)	บาทต่อตัน
เศษสีแห้งเร็ว		1,000.00	
การอบ	5.520		5,520.00
การบด	0.600		600.00
ปูนซีเมนต์	2.312	1,805.00	4,173.16
ทรายละเอียด	0.103	3,786.00	389.96
หินเกล็ด	0.091	7,576.00	689.42
น้ำ	0.013	1,787.00	23.23
รวมค่าใช้จ่าย (บาทต่อตันของเสีย)			11,395.77
ไม่คิดค่าอบและบดวัสดุ (บาทต่อตันของเสีย)			5,275.77
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ต่อตันของเสีย (ก้อน)			2,070.39
มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ราคาขายก้อนละ 4 บาท			8,281.57
ค่าใช้จ่าย - มูลค่าผลิตภัณฑ์			3,114.19

ค่าใช้จ่ายในการกำจัดภัณฑ์ก่อนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วโดยวิธีการฟังกลบ

การฟังกลบภัณฑ์ก่อนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว			
รวมระยะทาง [โรงงาน - แม่น้ำ : 90 กิโลเมตร แม่น้ำ - ราชบูรี : 140 กิโลเมตร]			230.00
ปริมาณของเสีย (ตันต่อเดือน)			5.00
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			รวม (บาท)
ค่าบริการบำบัดและกำจัด	1,600.00	บาทต่อดัน	8,000.00
ค่าทางค่าน	120.00	บาทต่อที่ยว	120.00
ค่าฝังภัณฑ์	874.00	บาทต่อดัน	4,370.00
ค่าบริการในการขนส่ง	3.16	บาทต่อดันต่อกิโลเมตร	3,634.00
ค่านานภัยของเสียจากแม่น้ำไปฝั่งที่ราชบูรี	262.20	บาทต่อดัน	1,311.00
ค่านานภัยของเสีย	300.00	บาทต่อดัน	1,500.00
รวมค่าใช้จ่าย (บาทต่อบริการเสีย 5 ตัน)			18,935.00
รวมค่าใช้จ่าย (บาทต่อบริการเสีย 1 ตัน)			3,787.00

ค่าใช้จ่ายในการนำภัณฑ์ก่อนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วมาผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกก่อผนัง

การนำภัณฑ์ก่อนมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อก			
อัตราค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่าย	บาทต่อกิโลกรัม	ปริมาณ (กิโลกรัม)	บาทต่อดัน
ภัณฑ์ก่อน		1,000.00	
การอบ	5.520		5,520.00
การบด	0.600		600.00
ปูนซีเมนต์	2.312	2,634.00	6,089.81
ทรายละเอียด	0.103	5,463.00	562.69
หินเกล็ด	0.091	10,979.00	999.09
น้ำ	0.013	2,708.00	35.20
รวมค่าใช้จ่าย (บาทต่อดันของเสีย)			13,806.79
ไม่คิดค่าอบและบดวัสดุ (บาทต่อดันของเสีย)			7,686.79
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ต่อดันของเสีย (ก้อน)			2,631.58
มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ราคาขายก้อนละ 4 บาท			10,526.32
ค่าใช้จ่าย - มูลค่าผลิตภัณฑ์			3,280.47

สรุปการคิดราคาก่อใช้จ่ายในการผลิตคอนกรีตบล็อก (ไม่คิดค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านอุปกรณ์ต่างๆ)

หากของเสีย	ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบและบด		คิดค่าใช้จ่ายในการอบและบด	
	บาทต่อก้อน	บาทต่อตันของเสีย	บาทต่อก้อน	บาทต่อตันของเสีย
เศษสีแห้งเร็ว	2.57	5,275.77	5.53	11,395.77
หากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว	2.94	7,686.79	5.27	13,806.79



ภาคผนวก ข.

ตารางผลการทดลอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข.1 ค่าเปอร์เซ็นต์การคูดซึมน้ำของวัตถุคิบ (หินเกล็ด)

หินเกล็ด	น้ำหนักถ่วง กระเบื้อง (กรัม)	น้ำหนักถ่วงกระเบื้อง + น้ำหนักตัวอย่างที่สกาวะ อิ้มตัวผิวแห้ง (กรัม)	น้ำหนักถ่วงกระเบื้อง + น้ำหนักตัวอย่างที่อบแห้ง (กรัม)	เปอร์เซ็นต์การคูดซึมน้ำ	
				(%)	ค่าเฉลี่ย
1	81.5812	184.6776	183.5623	1.09	1.06
2	80.8103	168.3583	167.4384	1.06	
3	81.3610	175.3000	174.3454	1.03	

ตารางที่ ข.2 ค่าเปอร์เซ็นต์การคูดซึมน้ำของวัตถุคิบ (ทราย)

ทราย	น้ำหนักถ่วง กระเบื้อง (กรัม)	น้ำหนักถ่วงกระเบื้อง + น้ำหนักตัวอย่างที่สกาวะ อิ้มตัวผิวแห้ง (กรัม)	น้ำหนักถ่วงกระเบื้อง + น้ำหนักตัวอย่างที่อบแห้ง (กรัม)	เปอร์เซ็นต์การคูดซึมน้ำ	
				(%)	ค่าเฉลี่ย
1	66.1052	170.8131	168.3942	2.36	2.35
2	70.2632	178.9225	176.4449	2.33	
3	76.5527	188.5144	185.9295	2.36	

ตารางที่ ข.3 ค่าเปอร์เซ็นต์การคูดซึมน้ำของวัตถุคิบ (เศษสีแห้งเร็ว)

เศษสี แห้งเร็ว	น้ำหนักถ่วง กระเบื้อง (กรัม)	น้ำหนักถ่วงกระเบื้อง + น้ำหนักตัวอย่างที่สกาวะ อิ้มตัวผิวแห้ง (กรัม)	น้ำหนักถ่วงกระเบื้อง + น้ำหนักตัวอย่างที่อบแห้ง (กรัม)	เปอร์เซ็นต์การคูดซึมน้ำ	
				(%)	ค่าเฉลี่ย
1	66.1002	119.1897	96.7157	73.41	72.22
2	81.5742	127.3166	108.3131	71.07	
3	79.1536	128.6539	107.9006	72.19	

ตารางที่ ข.4 ค่าเปอร์เซ็นต์การคูดซึมน้ำของวัตถุคิบ (หากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว)

หากตะกอน สีแห้งเร็ว	น้ำหนักถ่วง กระเบื้อง (กรัม)	น้ำหนักถ่วงกระเบื้อง + น้ำหนักตัวอย่างที่สกาวะ อิ้มตัวผิวแห้ง (กรัม)	น้ำหนักถ่วงกระเบื้อง + น้ำหนักตัวอย่างที่อบแห้ง (กรัม)	เปอร์เซ็นต์การคูดซึมน้ำ	
				(%)	ค่าเฉลี่ย
1	66.1031	148.9304	104.8411	113.81	114.09
2	81.5779	158.7371	117.7223	113.47	
3	79.1566	171.1949	121.9693	114.98	

ตารางที่ ข.5 สัดส่วนการผลสมสูตร A (ชีเมนต์ : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร) สำหรับหล่อ
ตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ขนาด 5 ซม. ที่มีการเติมเศษสีแห้งเร็ว

สูตร	เศษสีแห้งเร็ว (กรัม)	ปูนชีเมนต์ (กรัม)	ทราย (กรัม)	หิน (กรัม)	น้ำ (มิลลิลิตร)
0	0	129	269	540	77
3%	29	129	269	540	98
5%	41	108	224	450	93
7%	51	92	192	386	91
10%	87	108	224	450	127
20%	129	71	148	297	135
30%	182	58	122	245	165
40%	216	45	93	187	182

ตารางที่ ข.6 ค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาปั่น 7 วันของคอนกรีตลูกบาศก์ที่เติมเศษสีแห้งเร็ว

ปริมาณเศษสี แห้งเร็วที่เติม	ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น [*] (กรัมต่อลบ.ซม.)	แรงกด [*] (กิโลกรัม)	เมกะ ปascal
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	275	2.07	2,700	10.18
0%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	275	2.07	2,800	10.56
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	275	2.07	3,000	11.31
				ค่าเฉลี่ย	2.07	ค่าเฉลี่ย	10.69
	1	5.1*5.3*5.2	140.56	220	1.57	1,500	5.44*
10%	2	5.2*5.3*5.2	143.31	218	1.52	1,300	4.63
	3	5.2*5.3*5.2	143.31	223	1.56	1,200	4.27
				ค่าเฉลี่ย	1.55	ค่าเฉลี่ย	4.45
	1	5.1*5.1*5.0	130.05	209	1.61	700	2.64
20%	2	5.1*5.2*5.1	135.25	209	1.55	750	2.77
	3	5.2*5.1*5.1	135.25	211	1.56	700	2.59
				ค่าเฉลี่ย	1.57	ค่าเฉลี่ย	2.67
	1	5.2*5.2*5.3	143.31	214	1.49	500	1.81*
30%	2	5.2*5.3*5.3	146.07	207	1.42	400	1.42
	3	5.2*5.3*5.3	146.07	206	1.41	400	1.42
				ค่าเฉลี่ย	1.44	ค่าเฉลี่ย	1.42
	1	5.2*5.3*5.3	146.07	183	1.25	200	0.71
40%	2	5.2*5.3*5.2	143.31	193	1.35	200	0.71
	3	5.3*5.2*5.2	143.31	182	1.27	150	0.53*
				ค่าเฉลี่ย	1.29	ค่าเฉลี่ย	0.71

* ผลการทดลองที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ ข.7 ค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาไม่ 28 วันของคอนกรีตถูกน้ำสีที่เติมเศษสีแห้งเร็ว

ปริมาณเศษสี แห้งเร็วที่เติม	ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กรัมต่อลบ.ซม.)	แรงกด [*] (กิโลกรัม)	เมกะ ปascal
	1	5.2*5.2*5.1	137.90	304	2.20	12,920	46.87
0%	2	5.2*5.2*5.2	140.61	311	2.21	13,250	48.07
	3	5.2*5.2*5.2	140.61	301	2.14	13,000	47.16
				ค่าเฉลี่ย	2.18	ค่าเฉลี่ย	47.37
	1	5.1*5.2*5.1	135.25	267	1.97	3,900	14.43
3%	2	5.1*5.2*5.1	135.25	266	1.97	4,200	15.54
	3	5.1*5.2*5.1	135.25	262	1.94	3,800	14.06
				ค่าเฉลี่ย	1.96	ค่าเฉลี่ย	14.67
	1	5.3*5.2*5.2	143.31	274	1.91	3,700	13.17
5%	2	5.3*5.3*5.2	146.07	282	1.93	3,900	13.62
	3	5.2*5.3*5.2	143.31	280	1.95	3,700	13.17
				ค่าเฉลี่ย	1.93	ค่าเฉลี่ย	13.32
	1	5.2*5.2*5.2	140.61	273	1.94	3,600	13.06
7%	2	5.3*5.3*5.2	146.07	279	1.91	3,400	11.87
	3	5.2*5.3*5.2	143.31	275	1.92	3,400	12.10
				ค่าเฉลี่ย	1.92	ค่าเฉลี่ย	12.35
	1	5.0*5.3*5.0	132.50	220	1.66	1,150	4.26
10%	2	5.0*5.3*5.0	132.50	220	1.66	1,000	3.70
	3	5.1*5.3*5.2	140.56	233	1.66	1,200	4.36
				ค่าเฉลี่ย	1.66	ค่าเฉลี่ย	4.10
	1	5.2*5.3*5.2	143.31	212	1.48	1,000	3.56*
20%	2	5.2*5.3*5.2	143.31	211	1.47	630	2.24
	3	5.2*5.3*5.2	143.31	209	1.46	720	2.56
				ค่าเฉลี่ย	1.47	ค่าเฉลี่ย	2.40
	1	5.2*5.3*5.2	143.31	205	1.43	630	2.24
30%	2	5.2*5.3*5.2	143.31	204	1.42	580	2.06
	3	5.2*5.3*5.2	143.31	206	1.44	640	2.28
				ค่าเฉลี่ย	1.43	ค่าเฉลี่ย	2.20
	1	5.2*5.3*5.2	143.31	186	1.30	210	0.75
40%	2	5.1*5.3*5.2	140.56	185	1.32	230	0.83
	3	5.3*5.3*5.2	146.07	189	1.29	190	0.66*
				ค่าเฉลี่ย	1.30	ค่าเฉลี่ย	0.79

* ผลการทดลองที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ ข.8 สัดส่วนการผสมสูตร B (ชีเมนต์ : ทรัพย์ : หิน = 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร) สำหรับหล่อ
ตัวอย่างคอนกรีตถูกบาศก์ขนาด 5 ซม. ที่มีการเติมเศษสีแห้งเร็ว

สูตร	เศษสีแห้งเร็ว (กรัม)	ปูนชีเมนต์ (กรัม)	ทรัพย์ (กรัม)	หิน (กรัม)	น้ำ (มิลลิลิตร)
0	0	235	245	491	128
3%	29	235	245	491	149
5%	39	181	188	378	127
7%	49	157	163	327	120
10%	82	178	185	372	156
20%	145	140	146	293	181
30%	189	107	111	223	195
40%	231	84	88	175	212

ตารางที่ ข.9 ค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลามิ่ง 7 วันของคอนกรีตถูกบาศก์ที่เติมเศษสีแห้งเร็ว

ปริมาณเศษสี แห้งเร็วที่เติม	ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น [*] (กรัมต่อลบ.ซม.)	แรงกด [*] (กิโลกรัม)	เมกะ ปานascal
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	306	2.31	10,250	38.66
0%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	309	2.33	10,300	38.85
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	305	2.30	10,250	38.66
				ค่าเฉลี่ย	2.31	ค่าเฉลี่ย	38.72
	1	5.1*5.1*5.0	130.05	207	1.59	1,300	4.90
10%	2	5.1*5.0*5.0	127.50	209	1.64	1,350	5.19
	3	5.0*5.1*5.0	127.50	211	1.65	1,350	5.19
				ค่าเฉลี่ย	1.63	ค่าเฉลี่ย	5.10
	1	5.1*5.1*5.2	135.25	196	1.45	750	2.83
20%	2	5.2*5.2*5.1	137.90	199	1.44	750	2.72
	3	5.1*5.2*5.1	135.25	192	1.42	750	2.77
				ค่าเฉลี่ย	1.44	ค่าเฉลี่ย	2.77
	1	5.1*5.2*5.1	135.25	188	1.39	550	2.03
30%	2	5.2*5.2*5.1	137.90	182	1.32	550	2.00
	3	5.2*5.1*5.1	135.25	191	1.41	550	2.03
				ค่าเฉลี่ย	1.37	ค่าเฉลี่ย	2.02
	1	5.1*5.2*5.1	135.25	169	1.25	250	0.92
40%	2	5.2*5.2*5.1	135.20	168	1.24	250	0.91
	3	5.2*5.1*5.1	135.25	171	1.26	300	1.11*
				ค่าเฉลี่ย	1.25	ค่าเฉลี่ย	0.92

* ผลการทดลองที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ ข.10 ค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาปั่น 28 วันของคอนกรีตถูกบาศก์ที่เติมเศษสีแห้งเร็ว

ปริมาณเศษสี แห้งเร็วที่เติม	ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น [*] (กรัมต่อลบ.ซม.)	แรงกด [*] (กิโลกรัม)	เมกะ ปascal
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	312	2.35	13,400	50.54
0%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	316	2.38	14,050	52.99
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	310	2.34	13,200	49.79
				ค่าเฉลี่ย	2.36	ค่าเฉลี่ย	51.11
	1	5.1*5.3*5.1	137.85	250	1.81	5,000	18.15
3%	2	5.1*5.2*5.1	135.25	248	1.83	5,000	18.50
	3	5.1*5.2*5.1	135.25	245	1.81	4,900	18.13
				ค่าเฉลี่ย	1.82	ค่าเฉลี่ย	18.26
	1	5.1*5.3*5.2	140.56	258	1.84	4,300	15.61
5%	2	5.2*5.2*5.2	140.61	270	1.92	4,800	17.41
	3	5.2*5.3*5.2	143.31	274	1.91	4,700	16.73
				ค่าเฉลี่ย	1.89	ค่าเฉลี่ย	16.58
	1	5.2*5.2*5.2	140.61	251	1.79	3,800	13.79
7%	2	5.2*5.2*5.2	140.61	248	1.76	3,600	13.06
	3	5.2*5.2*5.2	140.61	251	1.79	3,800	13.79
				ค่าเฉลี่ย	1.78	ค่าเฉลี่ย	13.54
	1	5.2*5.0*5.0	130.00	207	1.59	1,800	6.79
10%	2	5.1*5.0*5.0	127.50	206	1.62	1,700	6.54
	3	5.0*5.1*5.0	127.50	206	1.62	2,000	7.69
				ค่าเฉลี่ย	1.61	ค่าเฉลี่ย	7.01
	1	5.2*5.2*5.1	137.90	206	1.49	950	3.45
20%	2	5.2*5.2*5.1	137.90	204	1.48	950	3.45
	3	5.2*5.1*5.1	135.25	202	1.49	830	3.07
				ค่าเฉลี่ย	1.49	ค่าเฉลี่ย	3.32
	1	5.3*5.3*5.1	143.26	192	1.34	550	1.92
30%	2	5.3*5.1*5.1	137.85	188	1.36	600	2.18
	3	5.2*5.2*5.1	137.90	188	1.36	580	2.10
				ค่าเฉลี่ย	1.35	ค่าเฉลี่ย	2.07
	1	5.3*5.1*5.1	137.85	161	1.17	250	0.91
40%	2	5.3*5.2*5.1	140.56	174	1.24	250	0.89
	3	5.3*5.0*5.2	137.80	160	1.16	300	1.11*
				ค่าเฉลี่ย	1.19	ค่าเฉลี่ย	0.90

* ผลการทดลองที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ ข.11 สัดส่วนการผสมสูตร A (ซีเมนต์ : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร) สำหรับหล่อ
ตัวอย่างคอนกรีตถูก巴斯ก์ขนาด 5 ซม. ที่เติมจากการตะกอนระบบบำบัดเสียแห้งเร็ว

สูตร	ภาคตะกอน (กรัม)	ปูนซีเมนต์ (กรัม)	ทราย (กรัม)	หิน (กรัม)	น้ำ (มิลลิลิตร)
0	0	129	269	540	77
3%	29	129	269	540	110
5%	41	108	224	450	111
7%	51	92	192	386	113
10%	87	108	224	450	164
20%	129	71	148	297	189
30%	182	58	122	245	241
40%	216	45	93	187	273

ตารางที่ ข.12 ค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาบ่ำน 7 วันของคอนกรีตถูก巴斯ก์ที่เติมจากการตะกอนจาก
ระบบบำบัดเสียแห้งเร็ว

ปริมาณการ ตะกอนที่เติม	ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	ปริมาตร (ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น [*] (กรัมต่อลบ.ซม.)	แรงกด [*] (กิโลกรัม)	เมกะ ปascal
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	275	2.07	2,700	10.18
0%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	275	2.07	2,800	10.56
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	275	2.07	3,000	11.31
				ค่าเฉลี่ย	2.07	ค่าเฉลี่ย	10.69
	1	5.1*5.1*5.2	135.25	257	1.90	300	1.13
10%	2	5.1*5.1*5.2	135.25	262	1.94	350	1.32
	3	5.1*5.2*5.2	137.90	259	1.88	350	1.29
				ค่าเฉลี่ย	1.91	ค่าเฉลี่ย	1.25
	1	5.2*5.2*5.2	140.61	245	1.74	300	1.09*
20%	2	5.2*5.2*5.2	140.61	245	1.74	250	0.91
	3	5.2*5.2*5.2	140.61	241	1.71	250	0.91
				ค่าเฉลี่ย	1.73	ค่าเฉลี่ย	0.91
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	202	1.52	150	0.57
30%	2	5.1*5.2*5.1	135.25	215	1.59	150	0.55
	3	5.1*5.2*5.1	135.25	212	1.57	150	0.55
				ค่าเฉลี่ย	1.56	ค่าเฉลี่ย	0.56
	1	5.2*5.1*5.1	135.25	193	1.43	100	0.37
40%	2	5.2*5.1*5.1	135.25	198	1.46	100	0.37
	3	5.1*5.2*5.1	135.25	192	1.42	100	0.37
				ค่าเฉลี่ย	1.44	ค่าเฉลี่ย	0.37

* ผลการทดลองที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ ข.13 ค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาปั่น 28 วันของคอนกรีตลูกบาศก์ที่เติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว

ปริมาณกาก ตะกอนที่เติม	ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กรัมต่อลบ.ซม.)	แรงกด (กิโลกรัม)	เมกะ ปานาคล
	1	5.2*5.2*5.1	137.90	304	2.20	12,920	46.87
0%	2	5.2*5.2*5.2	140.61	311	2.21	13,250	48.07
	3	5.2*5.2*5.2	140.61	301	2.14	13,000	47.16
				ค่าเฉลี่ย	2.18	ค่าเฉลี่ย	47.37
	1	5.1*5.0*5.1	130.05	277	2.13	5,800	22.31
3%	2	5.1*5.2*5.0	132.60	281	2.12	5,800	21.45
	3	5.1*5.1*5.0	130.05	278	2.14	5,800	21.88
				ค่าเฉลี่ย	2.13	ค่าเฉลี่ย	21.88
	1	5.1*5.1*5.2	135.25	270	2.00	2,400	9.05
5%	2	5.1*5.1*5.2	135.25	276	2.04	2,200	8.30
	3	5.1*5.2*5.1	135.25	280	2.07	2,500	9.25
				ค่าเฉลี่ย	2.04	ค่าเฉลี่ย	8.87
	1	5.2*5.2*5.1	137.90	280	2.03	1,100	3.99*
7%	2	5.1*5.1*5.2	135.25	283	2.09	900	3.39
	3	5.2*5.2*5.1	137.90	284	2.06	800	2.90
				ค่าเฉลี่ย	2.06	ค่าเฉลี่ย	3.15
	1	5.0*5.2*5.0	130.00	261	2.01	330	1.25
10%	2	5.0*5.0*5.1	127.50	258	2.02	300	1.18
	3	5.0*5.0*5.1	127.50	259	2.03	350	1.37
				ค่าเฉลี่ย	2.02	ค่าเฉลี่ย	1.27
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	239	1.80	280	1.06
20%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	242	1.82	300	1.13
	3	5.0*5.2*5.1	132.60	245	1.85	300	1.13
				ค่าเฉลี่ย	1.82	ค่าเฉลี่ย	1.11
	1	5.2*5.1*5.1	135.25	221	1.63	150	0.55
30%	2	5.2*5.1*5.1	135.25	229	1.69	130	0.48
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	224	1.69	130	0.49
				ค่าเฉลี่ย	1.67	ค่าเฉลี่ย	0.51
	1	5.0*5.0*5.1	127.50	196	1.54	100	0.39
40%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	202	1.52	100	0.38
	3	5.1*5.0*5.1	130.05	201	1.55	120	0.46*
				ค่าเฉลี่ย	1.54	ค่าเฉลี่ย	0.39

* ผลการทดลองที่นี่ค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ ข.14 สัดส่วนการผสมสูตร B (ชีเมนต์ : ทราย : หิน = 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร) สำหรับหล่อ
ตัวอย่างคอนกรีตถูกน้ำด้วยน้ำ 5 ชม. ที่เติมจากการตะกอนระบบบำบัดเสียแห้งเร็ว

สูตร	ภาคตะกอน (กรัม)	ปูนชีเมนต์ (กรัม)	ทราย (กรัม)	หิน (กรัม)	น้ำ (มิลลิลิตร)
0	0	235	245	491	128
3%	29	235	245	491	162
5%	39	181	188	378	143
7%	49	157	163	327	141
10%	82	178	185	372	190
20%	145	140	146	293	242
30%	189	107	111	223	274
40%	231	84	88	175	309

ตารางที่ ข.15 ค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาบ่ม 7 วันของคอนกรีตถูกน้ำด้วยน้ำ 5 ชม. ที่เติมจากการตะกอนจาก
ระบบบำบัดเสียแห้งเร็ว

ปริมาณภาค ตะกอนที่เติม	ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น [*] (กรัมต่อลบ.ซม.)	แรงกด [*] (กิโลกรัม)	เมกกะ ปานาคล
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	306	2.31	10,250	38.66
0%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	309	2.33	10,300	38.85
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	305	2.30	10,250	38.66
				ค่าเฉลี่ย	2.31	ค่าเฉลี่ย	38.72
	1	5.2*5.2*5.1	137.90	254	1.84	1,050	3.81
10%	2	5.1*5.2*5.1	135.25	256	1.89	1,000	3.70
	3	5.1*5.2*5.1	135.25	260	1.92	950	3.51
				ค่าเฉลี่ย	1.88	ค่าเฉลี่ย	3.67
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	230	1.73	100	0.38
20%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	231	1.74	130	0.49*
	3	5.0*5.1*5.1	130.05	228	1.75	100	0.38
				ค่าเฉลี่ย	1.74	ค่าเฉลี่ย	0.38
	1	5.2*5.1*5.0	132.60	213	1.61	80	0.30
30%	2	5.2*5.1*5.1	135.25	216	1.60	60	0.22*
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	216	1.63	80	0.30
				ค่าเฉลี่ย	1.61	ค่าเฉลี่ย	0.30
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	194	1.46	0	0
40%	2	5.0*5.0*5.1	127.50	203	1.59	0	0
	3	5.1*5.0*5.1	130.05	206	1.58	0	0
				ค่าเฉลี่ย	1.54	ค่าเฉลี่ย	0

* ผลการทดสอบที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ ข.16 ค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาปั่น 28 วันของคอนกรีตถูกน้ำสก์ที่เติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว

ปริมาณกาก ตะกอนที่เติม	ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กรัมต่อลบ.ซม.)	แรงกด [*] (กิโลกรัม)	เมกกะ ปascal
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	312	2.35	13,400	50.54
0%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	316	2.38	14,050	52.99
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	310	2.34	13,200	49.79
				ค่าเฉลี่ย	2.36	ค่าเฉลี่ย	51.11
	1	5.2*5.2*5.2	140.61	283	2.01	7,400	26.85
3%	2	5.3*5.1*5.2	140.56	287	2.04	8,100	29.40
	3	5.2*5.2*5.1	137.90	284	2.06	8,000	29.02
				ค่าเฉลี่ย	2.04	ค่าเฉลี่ย	28.42
	1	5.1*5.2*5.2	137.90	267	1.94	4,300	15.91
5%	2	5.2*5.2*5.2	140.61	282	2.01	4,000	14.51
	3	5.2*5.2*5.2	140.61	279	1.98	4,200	15.24
				ค่าเฉลี่ย	1.98	ค่าเฉลี่ย	15.22
	1	5.2*5.2*5.2	140.61	271	1.93	1,700	6.17
7%	2	5.2*5.1*5.2	137.90	262	1.90	1,800	6.66
	3	5.2*5.1*5.2	137.90	270	1.96	1,800	6.66
				ค่าเฉลี่ย	1.93	ค่าเฉลี่ย	6.49
	1	5.0*5.0*5.1	127.50	262	2.05	1,300	5.10*
10%	2	5.1*5.2*5.1	135.25	265	1.96	1,200	4.44
	3	5.2*5.2*5.1	137.90	270	1.96	1,150	4.17
				ค่าเฉลี่ย	1.99	ค่าเฉลี่ย	4.31
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	237	1.79	200	0.75
20%	2	5.1*5.1*5.1	132.65	235	1.77	200	0.75
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	237	1.79	200	0.75
				ค่าเฉลี่ย	1.78	ค่าเฉลี่ย	0.75
	1	5.1*5.1*5.1	132.65	218	1.64	150	0.57
30%	2	5.0*5.2*5.2	135.20	226	1.67	150	0.57
	3	5.2*5.1*5.0	132.60	213	1.61	140	0.52
				ค่าเฉลี่ย	1.64	ค่าเฉลี่ย	0.55
	1	5.1*5.0*5.0	127.50	197	1.55	100	0.38
40%	2	5.1*5.2*5.1	135.25	210	1.55	100	0.37
	3	5.1*5.1*5.1	132.65	212	1.60	100	0.38
				ค่าเฉลี่ย	1.57	ค่าเฉลี่ย	0.38

* ผลการทดลองที่มีค่าเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในการคำนวณ

ตารางที่ บ.17 ปริมาณโลหะหนักทองแดงในน้ำทะเลลักษณะ

ส่วนผสม	ตัวอย่าง	ทองแดง						
		ผลการวิเคราะห์					ค่าที่อ่านได้	
		ความเข้มข้น (มก./ล.)	ค่าเฉลี่ย (มก./ล.)	ค่าความ แม่นยำ	ค่าเฉลี่ยที่ อ่านได้			
เศษสีเหลืองเร็ว	1	-0.01	ND	8.7	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001
	2	-0.02		10.5	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	3	-0.02		6.9	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
สัดส่วน A + เศษสีเหลือง เร็ว 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.02	ND	5.0	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003
	2	-0.03		6.9	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
	3	-0.02		5.1	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002
สัดส่วน A + เศษสีเหลือง เร็ว 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.03	ND	4.9	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
	2	-0.03		4.4	-0.003	-0.003	-0.002	-0.003
	3	-0.03		5.1	-0.003	-0.003	-0.002	-0.003
สัดส่วน A + เศษสีเหลือง เร็ว 7% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.03	ND	4.3	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
	2	-0.03		5.9	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002
	3	-0.03		4.3	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
สัดส่วน B + เศษสีเหลือง เร็ว 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.02	ND	0.0	-0.003	-0.002	-0.003	-0.002
	2	-0.02		6.2	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	3	-0.02		4.4	-0.003	-0.002	-0.003	-0.002
สัดส่วน B + เศษสีเหลือง เร็ว 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.02	ND	0.0	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	2	-0.02		0.0	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	3	-0.02		5.2	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
สัดส่วน B + เศษสีเหลือง เร็ว 7% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.02	ND	4.2	-0.003	-0.002	-0.003	-0.003
	2	-0.03		4.6	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
	3	-0.02		3.4	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
กากตะกอนจากระบบ บำบัดสีเหลืองเร็ว	1	-0.03	ND	3.3	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
	2	-0.02		3.1	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	3	-0.03		2.7	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
สัดส่วน A + กากตะกอน 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.02	ND	6.3	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	2	-0.02		9.3	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	3	-0.02		6.4	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003
สัดส่วน A + กากตะกอน 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.03	ND	4.1	-0.003	-0.003	-0.002	-0.003
	2	-0.02		8.3	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	3	-0.02		5.9	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003
สัดส่วน B + กากตะกอน 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.02	ND	4.5	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	2	-0.02		7.6	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	3	-0.02		4.8	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
สัดส่วน B + กากตะกอน 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	-0.03	ND	5.7	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
	2	-0.02		0.0	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
	3	-0.02		3.1	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002

ND หมายถึง Non Detectable

ตารางที่ ข.18 ปริมาณโลหะหนักนิกเกิลในน้ำทะเลชาย

ส่วนผสม	ตัวอย่าง	นิกเกิล					
		ผลการวิเคราะห์					
		ความเข้มข้น (มก./ล.)	ค่าเฉลี่ย (มก./ล.)	ค่าความ แม่นยำ	ค่าเฉลี่ยที่ อ่านได้	ค่าที่อ่านໄห้	
เศษสีแห้งเร็ว	1	0.51	0.51	0.8	0.039	0.039	0.039
	2	0.51		2.4	0.040	0.040	0.041
	3	0.51		2.7	0.040	0.040	0.041
สัดส่วน A + เศษสีแห้ง เร็ว 3% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.47	0.46	1.5	0.038	0.039	0.037
	2	0.45		1.7	0.036	0.036	0.037
	3	0.46		2.1	0.037	0.037	0.038
สัดส่วน A + เศษสีแห้ง เร็ว 5% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.48	0.48	1.2	0.038	0.038	0.038
	2	0.47		1.3	0.038	0.038	0.037
	3	0.48		0.9	0.038	0.037	0.038
สัดส่วน A + เศษสีแห้ง เร็ว 7% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.47	0.48	1.5	0.038	0.038	0.039
	2	0.48		1.0	0.038	0.038	0.039
	3	0.48		1.6	0.038	0.038	0.039
สัดส่วน B + เศษสีแห้ง เร็ว 3% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.46	0.47	2.2	0.037	0.037	0.036
	2	0.48		2.0	0.038	0.038	0.039
	3	0.48		1.7	0.038	0.038	0.038
สัดส่วน B + เศษสีแห้ง เร็ว 5% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.45	0.46	1.1	0.036	0.036	0.036
	2	0.48		1.1	0.038	0.038	0.039
	3	0.45		1.5	0.036	0.036	0.037
สัดส่วน B + เศษสีแห้ง เร็ว 7% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.45	0.46	2.0	0.036	0.036	0.036
	2	0.48		0.9	0.039	0.039	0.039
	3	0.46		2.1	0.037	0.037	0.038
ภาคตะกอนจากตะกอน นำบัคสีแห้งเร็ว	1	2.41	2.40	0.4	0.185	0.185	0.186
	2	2.39		1.1	0.185	0.185	0.186
	3	2.39		1.4	0.185	0.185	0.185
สัดส่วน A + ภาคตะกอน 3% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.49	0.49	1.2	0.039	0.039	0.040
	2	0.49		1.5	0.040	0.040	0.039
	3	0.49		1.5	0.039	0.039	0.040
สัดส่วน A + ภาคตะกอน 5% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.49	0.50	1.7	0.039	0.040	0.039
	2	0.50		2.7	0.040	0.040	0.039
	3	0.51		2.1	0.041	0.040	0.041
สัดส่วน B + ภาคตะกอน 3% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.49	0.49	1.3	0.039	0.039	0.040
	2	0.49		2.7	0.039	0.040	0.038
	3	0.49		1.6	0.039	0.039	0.040
สัดส่วน B + ภาคตะกอน 5% + เวลาบ่ำ 28 วัน	1	0.47	0.48	2.5	0.038	0.039	0.037
	2	0.49		1.3	0.039	0.039	0.039
	3	0.49		2.0	0.039	0.039	0.039

ตารางที่ ข.19 ปริมาณโลหะหนักตะกั่วในน้ำทะเลลาม

ส่วนผสม	ตัวอย่าง	ตะกั่ว					
		ผลการวิเคราะห์					ค่าที่อ่านได้
		ความเข้มข้น (มก./ล.)	ค่าเฉลี่ย (มก./ล.)	ค่าความ แม่นยำ	ค่าเฉลี่ยที่ อ่านได้		
เศษสีแห้งเร็ว	1	2.22	2.19	0.9	0.075	0.074	0.075
	2	2.16		0.8	0.070	0.071	0.070
	3	2.16		1.1	0.070	0.071	0.070
สัดส่วน A + เศษสีแห้ง เร็ว 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.22	0.24	4.8	0.007	0.007	0.008
	2	0.26		5.1	0.009	0.009	0.009
	3	0.26		3.4	0.009	0.009	0.009
สัดส่วน A + เศษสีแห้ง เร็ว 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.51	0.57	9.0	0.016	0.014	0.017
	2	0.62		4.9	0.021	0.021	0.020
	3	0.62		7.2	0.021	0.021	0.021
สัดส่วน A + เศษสีแห้ง เร็ว 7% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	1.81	1.75	0.6	0.060	0.062	0.059
	2	1.68		1.2	0.055	0.055	0.055
	3	1.68		2.1	0.056	0.055	0.056
สัดส่วน B + เศษสีแห้ง เร็ว 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.14	0.16	19.7	0.005	0.004	0.006
	2	0.18		10.8	0.006	0.007	0.006
	3	0.15		14.1	0.005	0.004	0.005
สัดส่วน B + เศษสีแห้ง เร็ว 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.35	0.36	7.9	0.011	0.012	0.011
	2	0.37		6.4	0.012	0.012	0.012
	3	0.35		4.4	0.011	0.012	0.011
สัดส่วน B + เศษสีแห้ง เร็ว 7% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	1.20	1.28	2.1	0.039	0.039	0.038
	2	1.35		4.9	0.044	0.044	0.045
	3	1.34		6.2	0.044	0.044	0.044
ภาคตะกอนจากตะกอน นำบัดสีแห้งเร็ว	1	2.04	2.03	0.4	0.068	0.068	0.069
	2	2.01		1.6	0.067	0.068	0.066
	3	2.00		1.1	0.067	0.067	0.066
สัดส่วน A + ภาคตะกอน 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.18	0.18	5.7	0.006	0.006	0.005
	2	0.17		7.7	0.005	0.005	0.006
	3	0.17		9.2	0.005	0.005	0.006
สัดส่วน A + ภาคตะกอน 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.68	0.74	3.9	0.022	0.023	0.022
	2	0.80		10.9	0.026	0.023	0.026
	3	0.67		4.9	0.021	0.021	0.021
สัดส่วน B + ภาคตะกอน 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.10	0.11	8.4	0.003	0.003	0.003
	2	0.12		17.0	0.004	0.004	0.004
	3	0.14		19.7	0.005	0.004	0.006
สัดส่วน B + ภาคตะกอน 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.21	0.20	9.0	0.007	0.007	0.008
	2	0.18		8.3	0.005	0.006	0.005
	3	0.19		10.8	0.006	0.007	0.006

ตารางที่ ข.20 ปริมาณ โลหะหนักโครเมียมในน้ำทะเลลักษณะ

ส่วนผสม	ตัวอย่าง	โครเมียม					
		ผลการวิเคราะห์					ค่าที่อ่านได้
		ความเข้มข้น (มก./ล.)	ค่าเฉลี่ย (มก./ล.)	ค่าความ แม่นยำ	ค่าเฉลี่ยที่ อ่านได้		
เศษสีเหลืองเร็ว	1	1.84	1.84	6.2	0.018	0.018	0.018
	2	1.80		5.9	0.018	0.018	0.017
	3	1.88		9.5	0.017	0.017	0.017
สัดส่วน A + เศษสีเหลือง เร็ว 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.29	0.32	10.8	0.002	0.002	0.002
	2	0.34		8.0	0.003	0.003	0.002
	3	0.29		7.8	0.002	0.002	0.003
สัดส่วน A + เศษสีเหลือง เร็ว 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.33	0.34	6.5	0.003	0.003	0.002
	2	0.35		4.6	0.003	0.003	0.003
	3	0.35		3.9	0.003	0.003	0.003
สัดส่วน A + เศษสีเหลือง เร็ว 7% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.34	0.37	6.5	0.003	0.002	0.003
	2	0.39		6.7	0.003	0.003	0.003
	3	0.33		6.3	0.003	0.003	0.003
สัดส่วน B + เศษสีเหลือง เร็ว 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.27	0.28	4.7	0.002	0.002	0.002
	2	0.28		7.2	0.003	0.003	0.003
	3	0.28		8.9	0.003	0.003	0.003
สัดส่วน B + เศษสีเหลือง เร็ว 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.30	0.31	6.3	0.003	0.003	0.003
	2	0.31		10.7	0.002	0.002	0.003
	3	0.29		7.9	0.002	0.002	0.003
สัดส่วน B + เศษสีเหลือง เร็ว 7% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.34	0.33	9.1	0.003	0.002	0.003
	2	0.32		8.9	0.002	0.003	0.002
	3	0.34		8.9	0.003	0.003	0.003
กากตะกอนจากระบบ บำบัดสีเหลืองเร็ว	1	1.47	1.47	4.8	0.016	0.015	0.016
	2	1.44		5.1	0.016	0.016	0.016
	3	1.50		6.3	0.016	0.015	0.016
สัดส่วน A + กากตะกอน 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.11	0.11	8.9	0.001	0.001	0.001
	2	0.10		17.2	0.001	0.001	0.001
	3	0.13		7.1	0.002	0.002	0.002
สัดส่วน A + กากตะกอน 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.15	0.15	0.0	0.001	0.001	0.001
	2	0.14		21.9	0.001	0.001	0.001
	3	0.17		9.2	0.001	0.001	0.001
สัดส่วน B + กากตะกอน 3% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.13	0.15	6.4	0.002	0.002	0.002
	2	0.17		17.7	0.001	0.001	0.001
	3	0.14		8.9	0.001	0.001	0.001
สัดส่วน B + กากตะกอน 5% + เวลาบ่ม 28 วัน	1	0.21	0.21	11.8	0.002	0.001	0.002
	2	0.20		0.0	0.001	0.001	0.001
	3	0.21		5.4	0.001	0.001	0.001

ตารางที่ ข.21 ส่วนผสมคอนกรีตบล็อกก่อผนังขนาด 7 x 19 x 39 เซนติเมตร

ส่วนผสม (กรัม)	kakของเสีย	ซีเมนต์	ทรายหยาบ	หินเกร็ด	น้ำ
Kakตะกอนจากระบบบำบัดสีเหลืองเร็ว	380	1001	2076	4172	1029
เศษสีเหลืองเร็ว	483	872	1820	3659	863

ตารางที่ ข.22 ค่ากำลังรับแรงอัด ค่าความหนาแน่น และการดูดกลืนน้ำที่ระยะเวลาบ่ำ 28 วันของ ก้อนคอนกรีตบล็อกก่อผนัง

คอนกรีตบล็อก	น้ำหนัก(กก.)		ความหนาแน่น กิโลกรัมต่อลบ.ม.	การดูดกลืนน้ำ กิโลกรัมต่อลบ.ม.	แรงกด (ตัน)	เมกะ ปascal
	ก้อน	หลัง				
Kakตะกอนจากระบบบำบัดสีเหลืองเร็ว 5%	8.6	8.4	2390.6	56.9	14.5	7.7
	8.6	8.4	2390.6	56.9	13.0	6.9
	8.5	8.3	2362.1	56.9	12.5	6.6
	ค่าเฉลี่ย		2381.1	56.9	13.3	7.1
เศษสีเหลืองเร็ว 7%	7.1	7.0	1992.2	28.5	5.0	2.7
	7.5	7.4	2106.0	28.5	6.0	3.2
	7.4	7.3	2077.5	28.5	5.5	2.9
	ค่าเฉลี่ย		2058.6	28.5	5.5	2.9

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ค.

ผลวิเคราะห์การกระจายขนาดอนุภาค

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ค.1 การกระจายขนาดอนุภาคและสัดส่วนคละของวัสดุผสม

ตะแกรงมาตรฐาน	ร้อยละสะสมที่ค้างบนตะแกรง		
	หินเกล็ด	ทราย	วัสดุผสม
No.100	99.96	94.01	97.26
No.50	99.93	55.79	81.12
No.30	99.70	6.71	62.37
No.16	98.03	0.23	58.90
No.8	65.24	0.07	39.16
No.4	0.00	0.00	0.00
3/8"	0.00	0.00	0.00
1/2"	0.00	0.00	0.00
3/4"	0.00	0.00	0.00
1"	0.00	0.00	0.00

ไมดูลัลส์ความละเอียดของหินเกล็ด 4.63


ไมดูลัลส์ความละเอียดของทราย 1.57

ไมดูลัลส์ความละเอียดของวัสดุผสม 3.39

ศูนย์วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Concentration: Span : Uniformity: Result units:
 0.0013 %Vol 4.778 1.41 Volume
 Specific surface area : Surface Weighted Mean D[3,2]: Vol. Weighted Mean D[4,3]:
 0.175 m²/g 34.278 μm 110.189 μm

d(0.1): 15.208 μm d(0.5): 57.807 μm d(0.9): 291.432 μm



Size (μm)	Volume In %										
0.020	0.00	0.142	0.00	1.002	0.00	7.096	0.57	50.238	3.64	355.656	1.84
0.022	0.00	0.159	0.00	1.125	0.00	7.992	0.76	56.308	3.51	399.052	1.54
0.025	0.00	0.178	0.00	1.262	0.00	8.904	0.98	63.246	3.31	447.744	1.21
0.028	0.00	0.200	0.00	1.416	0.00	10.024	1.24	70.963	3.23	502.377	0.98
0.032	0.00	0.224	0.00	1.589	0.03	11.247	1.54	79.821	3.09	563.577	0.57
0.036	0.00	0.252	0.00	1.783	0.05	12.619	1.85	89.337	2.97	632.456	0.19
0.040	0.00	0.283	0.00	2.000	0.05	14.159	2.20	100.237	2.86	709.627	0.00
0.045	0.00	0.317	0.00	2.244	0.05	15.887	2.54	112.468	2.78	766.214	0.00
0.050	0.00	0.356	0.00	2.518	0.05	17.825	2.87	126.191	2.72	893.367	0.00
0.056	0.00	0.399	0.00	2.825	0.05	20.000	3.17	141.586	2.68	1002.374	0.00
0.063	0.00	0.448	0.00	3.170	0.05	22.440	3.43	158.898	2.66	1124.683	0.00
0.071	0.00	0.502	0.00	3.557	0.09	25.179	3.63	178.250	2.64	1281.915	0.00
0.080	0.00	0.564	0.00	3.991	0.12	28.251	3.77	200.000	2.61	1415.852	0.00
0.089	0.00	0.632	0.00	4.477	0.17	31.698	3.85	224.404	2.56	1588.656	0.00
0.100	0.00	0.710	0.00	5.024	0.23	35.566	3.87	251.785	2.46	1762.502	0.00
0.112	0.00	0.796	0.00	5.637	0.33	39.906	3.83	282.508	2.31	2000.000	0.00
0.126	0.00	0.893	0.00	6.325	0.43	44.774	3.75	316.979	2.10	355.666	0.00
0.142	0.00	1.002	0.00	7.096	0.43	50.238	3.75				

รูปที่ ค.1 ผลวิเคราะห์การกระจายขนาดอนุภาคของเศษสีแห้งเร็วที่ผ่านการอบและบด



Size (μm)	Volume In %										
0.020	0.00	0.142	0.00	1.002	0.83	7.096	1.77	50.238	1.82	355.656	1.07
0.022	0.00	0.159	0.00	1.125	0.92	7.952	1.81	56.368	1.90	399.052	1.02
0.025	0.00	0.178	0.00	1.252	1.01	8.934	1.84	63.246	1.90	447.744	0.96
0.028	0.00	0.200	0.00	1.416	1.10	10.024	1.85	70.963	1.99	502.377	0.95
0.032	0.00	0.224	0.00	1.589	1.17	11.247	1.85	79.621	2.08	563.677	0.90
0.036	0.00	0.252	0.00	1.783	1.24	12.619	1.85	89.337	2.15	632.456	0.90
0.040	0.00	0.283	0.01	2.000	1.30	14.159	1.85	100.237	2.22	709.627	0.68
0.045	0.00	0.317	0.10	2.244	1.35	15.807	1.80	112.468	2.29	796.214	0.74
0.050	0.00	0.356	0.13	2.518	1.40	17.825	1.80	126.191	2.21	889.367	0.74
0.056	0.00	0.399	0.16	2.825	1.40	20.000	1.77	141.529	2.21	1002.374	0.60
0.063	0.00	0.448	0.16	3.170	1.44	22.440	1.74	158.866	2.14	1124.683	0.76
0.071	0.00	0.502	0.24	3.557	1.40	25.179	1.71	178.250	2.03	1261.915	0.76
0.080	0.00	0.564	0.30	3.991	1.51	28.251	1.69	200.000	1.89	1415.862	0.68
0.089	0.00	0.632	0.38	4.477	1.56	31.696	1.67	224.404	1.73	1588.656	0.56
0.100	0.00	0.710	0.46	5.024	1.59	36.596	1.67	251.785	1.56	1782.502	0.38
0.112	0.00	0.795	0.54	5.637	1.63	39.905	1.68	282.600	1.40	2000.000	0.23
0.126	0.00	0.863	0.54	6.325	1.68	44.774	1.71	316.879	1.26		
0.142	0.00	1.002	0.73	7.096	1.73	50.238	1.76	356.666	1.14		

รูปที่ ค.2 ผลวิเคราะห์การกระจายขนาดอนุภาคกากตะกอนระบบบำบัดสีแห้งรีวิวที่ผ่านการอบและบด



ภาคพนวก ๑.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกก่อผนัง

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (มอก.57-2530)

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ประเภทและชั้นคุณภาพ ขนาดและเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน วัสดุ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การซักดูอย่าง เกณฑ์ในการตัดสิน และการทดสอบคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก

2. บทนิยาม

2.1 คอนกรีตบล็อก (hollow concrete block or hollow concrete masonry unit) หมายถึง ก้อนคอนกรีตทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำ และวัสดุผสมที่เหมาะสมชนิดต่าง ๆ และมีสารอื่นผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ สำหรับก่อผนังหรือกำแพง มีรูหรือโพรงขนาดใหญ่ที่ลุกตลอดก้อน และมีพื้นที่หน้าตัดสูตรที่ระหว่างหนานกับผิวน้ำกว่าร้อยละ 76 ของพื้นที่หน้าตัดรวมที่ระหว่างเดียวกัน

2.2 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (hollow load-bearing concrete masonry unit) หมายถึง คอนกรีตบล็อกใช้สำหรับผนังที่ออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักตัวเอง

2.3 เปล็อก (face-shell) หมายถึง ผนังด้านนอกของคอนกรีตบล็อก

2.4 ผนังกั้นโพรง (web) หมายถึง ผนังภายในซึ่งแบ่งโพรงในคอนกรีตบล็อก

3. ประเภทและชั้นคุณภาพ

3.1 ประเภท

คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ซึ่งทำขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1.1 ประเภทควบคุมความชื้น

3.1.2 ประเภทไม่ควบคุมความชื้น

3.2 ชั้นคุณภาพ

คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ คือ

3.2.1 ชั้นคุณภาพ ก ใช้สำหรับกำแพงภายนอกทั้งต่ำกว่าและเหนือระดับดิน โดยที่ไม่มีการป้องกันผิวแต่อย่างใด เช่น ใช้ในกรณีที่การรั่วซึมจากน้ำได้ดินหรือฝนไม่ทำความเสียหายต่องานนั้น

3.2.2 ชั้นคุณภาพ ข ใช้สำหรับกำแพงภายนอกทั้งต่ำกว่าและเหนือระดับดิน แต่มีการป้องกันผิว

3.2.3 ชั้นคุณภาพ ก ใช้ทั่วไปสำหรับกำแพงภายใน และกำแพงภายนอกเหนือระดับดิน ที่มี การป้องกันความเสียหายเนื่องจากดินฟ้าอากาศ

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

4.1 ความหนาของเปลือกและผนังกั้นโครงต้องเป็นไปตามตารางที่ 1

หมายเหตุ คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักที่ออกแบบพิเศษให้มีโลหะทนต่อการกัดกร่อนเพื่อยืด ระยะเวลาของเปลือกของก้อน อาจอนุญาตให้ทำได้ ในเมื่อการทดสอบแสดงว่าโลหะยึดนั้นมีสภาพโครงสร้างที่เทียบเท่ากับผนังกั้นโครงคอนกรีตในทางความยึดตัวแข็งกำลังและการยึดกับผนังกั้นโครง 4.2 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ให้มีขนาดดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 2 โดยจะมี ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร

ตารางที่ 1 ความหนาของเปลือกและผนังกั้นโครง (ข้อ 4.1)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ความหนา ระบุ ของก้อน	ความหนา ของเปลือก ต่ำสุด ¹⁾	ความหนาของผนังกั้นโครง ²⁾	
		ผนังกั้นโครง ต่ำสุด ¹⁾	ความหนาของผนัง กั้นโครงเทียบเท่า ต่ำสุด ต่อกำลัง 1 เมตร
90	19	19	135
140	25	25	185
190	31	25	185

- หมายเหตุ 1) เนื่องจากการวัด 5 ก้อน โดยวัดจากส่วนที่บางที่สุดเมื่อวัดตามวิธีที่กำหนด ในมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีซักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อ ซึ่งทำด้วย คอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มาตรฐานเลขที่ มอก.109
- 2) ผลรวมจากการวัดความหนาของผนังกั้นโครงทั้งหมดในก้อน คูณด้วย 1000 หาร ด้วยความยาวของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก เป็นมิลลิเมตร

ตารางที่ 2 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (ข้อ 4.2)

มิติพิกัด หนา x สูง x ยาว พ	ขนาดที่ทำ หนา x สูง x ยาว มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร
1 x 2 x 1 ½	90 x 190 x 140
1 ½ x 2 x 1 ½	140 x 190 x 140
2 x 2 x 1 ½	190 x 190 x 140
1 x 2 x 2	90 x 190 x 190
1 ½ x 2 x 2	140 x 190 x 190
2 x 2 x 2	190 x 190 x 190
1 x 2 x 3	90 x 190 x 290
1 ½ x 2 x 3	140 x 190 x 290
2 x 2 x 3	190 x 190 x 290
1 x 2 x 4	90 x 190 x 390
1 ½ x 2 x 4	140 x 190 x 390
2 x 2 x 4	190 x 190 x 390

หมายเหตุ ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักที่กำหนดนี้ เป็นขนาดที่ออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประสานทางพิกัด ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งได้กำหนดหน่วยวิพากษ์มาตรฐาน พ ให้เท่ากับ 100 มิลลิเมตร และกำหนดความหนาของปูนก่อในรอยต่อมาตรฐาน เท่ากับ 10 มิลลิเมตร

5. วัสดุ

5.1 ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ย่างโดยย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่น 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเลขที่ มอก.15 เล่น 1

5.1.2 ปูนซีเมนต์ผสม

ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ผสม มาตรฐานเลขที่ มอก.80

5.2 มวลพสมคอนกรีต

ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มวลพสมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.566 ยกเว้นกรณีที่ กำหนดการคัดขนาดมวลพสมคอนกรีต

5.3 ส่วนผสมอื่น ๆ

ตัวทำฟองอากาศ สารเป็นน้ำ ฯลฯ ที่นำมาใช้ ควรเป็นสารที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอนกรีต และควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 ลักษณะทั่วไป

6.1.1 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักทุกก้อนต้องแข็งแรง ปราศจากรอยแตกร้าวหรือส่วนเสีย อื่น ใดอันเป็นอุปสรรคต่อการก่อคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักอย่างถูกต้อง หรือทำให้สิ่งก่อสร้างเสียกำลังหรือความคงทนถาวร รอยร้าวเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นในกรรมวิธี พลิตตามปกติ หรืออยู่ปริเล็กน้อยเนื่องจากวิธีการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งอย่างธรรมชาติ จะต้องไม่เป็นสาเหตุอ้างในการไม่ยอมรับ

6.1.2 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ซึ่งต้องการฉาบปูนหรือแต่งปูน ต้องมีผิวน้ำหนาของควรแก่การขับขีดของปูนฉาบ หรือปูนแต่งได้อย่างดี

6.1.3 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักซึ่งต้องการก่อแบบผิวเผย ด้านผิวเผยนี้ต้องไม่มีรอยบิ่น รอยร้าวหรือตำหนิอื่น ด้านในการสั่งคราวหนึ่งมีก้อนซึ่งมีรอยบิ่นเล็กน้อยที่ข้ามกัน กว่า 25 มิลลิเมตร เป็นจำนวนไม่นานกวาร้อยละ 5 จะต้องไม่ถือเป็นสาเหตุในการไม่ยอมรับการทดสอบให้ทำการตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

6.2 ความต้านแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักเมื่อส่งถึงที่ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามตารางที่ 3 การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก.109

6.3 ปริมาณความชื้น (เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักประเภทควบคุมความชื้น) เมื่อส่งถึงที่ก่อสร้าง ต้องไปตามตารางที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 ความต้านแรงอัดและการดูดกลืนน้ำ

(ข้อ 6.2)

		ความต้านแรงอัด ต่ำสุด เมกะพาสคัล				การดูดกลืนน้ำ สูงสุด เนลี่ยจากคอนกรีตบล็อก 5 ก้อน กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร					
ชั้น คุณภาพ ¹⁾	เนลี่ยจากพื้นที่รวม	เนลี่ยจากพื้นที่สุทธิ	นำหนักคอนกรีตเมื่ออบแห้ง กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร								
	เนลี่ยจาก คอนกรีต บล็อก 5 ก้อน	คอนกรีต บล็อก แต่ละ ก้อน	เนลี่ยจาก คอนกรีต บล็อก 5 ก้อน	คอนกรีต บล็อก แต่ละ ก้อน	น้ำหนัก	1681	1761	1841	1921	มาก	
ก	7	5.5	14	11	240	224	208	192	176	160	
ข	7	5.5	-	-	288	272	256	240	224	208	
ค	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ¹⁾ คุณสมบุติในการใช้คอนกรีตบล็อกชั้นคุณภาพต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการใช้คอนกรีตบล็อกชั้นคุณภาพต่างๆ

ลักษณะของกำแพง	ป้องกันผิว	ไม่ป้องกันผิว
กำแพงฐานราก และ กำแพงขึ้นฐาน	ชั้นคุณภาพ ก และ ชั้นคุณภาพ ข	ชั้นคุณภาพ ก ¹⁾
กำแพงภายนอก (เหนือระดับดิน)	ชั้นคุณภาพ	ชั้นคุณภาพ ก ¹⁾
กำแพงภายใน	ชั้นคุณภาพ	ทุกชั้นคุณภาพ

หมายเหตุ¹⁾ ควรทาผิวด้านนอกของกำแพงด้วยน้ำยากันซึม

**คุณสมบุติของพยุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ตารางที่ 4 ความชื้น (เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักประเภทควบคุมความชื้น)

(ข้อ 6.3)

การทดสอบตัวทางยาว ¹⁾ ร้อยละ	ความชื้น สูงสุด ร้อยละของการดูดซึมน้ำทั้งหมด (เฉลี่ยจากคอนกรีตบล็อก 5 ก้อน)		
	น้อยกว่า 50	50 ถึง 75	มากกว่า 75
0.03 และน้อยกว่า มากกว่า 0.03 ถึง 0.045	35	40	45
มากกว่า 0.045	30	35	40
	20	30	35

หมายเหตุ ¹⁾ ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบการทดสอบแห้งของคอนกรีตบล็อก (ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการประปาศก้ามานำมาตรวจสอบดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ASTM C 426) และทดสอบก่อนกำหนดจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

²⁾ อาศัยสถิติตามประการของกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับสถานีที่ใกล้แหล่งผลิตมากที่สุด

7. เครื่องหมายและฉลาก

7.1 ที่คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักทุกก้อน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- (1) ประเภท
- (2) ชั้นคุณภาพ
- (3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.2 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะสามารถแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

8. การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง คونกรีตบล็อกรับน้ำหนักประเภท ชั้นคุณภาพและขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือ ส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- 8.2 การซักตัวอย่างเพื่อการทดสอบ ให้กระทำ ณ สถานที่ผลิต และต้องให้เวลาอย่างน้อย 10 วัน เพื่อทดสอบให้เสร็จ
- 8.3 การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจ ใช้แผนการซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- 8.3.1 การซักตัวอย่างให้เป็นไปตาม มอก.109
 - 8.3.2 เกณฑ์ตัดสิน

ในการนี้ที่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน อาจคดบางส่วนออก แล้วเลือกซักตัวอย่างใหม่จากส่วนที่ เหลือเพื่อทดสอบใหม่ ถ้าตัวอย่างจากชุดที่สองนี้ทดสอบแล้วไม่ผ่านอีก ให้ถือว่า คุณกรีตบล็อกรับน้ำหนักทั้งรุ่นไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาคผนวก ก.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก (มอก.58-2530)

1. ขอนขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ประเภท ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การซักตัวอย่าง เกณฑ์ในการตัดสิน และการทดสอบ คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก

2. บทนิยาม

2.1 คอนกรีตบล็อก (hollow concrete block or hollow concrete masonry unit) หมายถึง ก้อน คอนกรีตทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำ และวัสดุผสมที่เหมาะสมชนิดต่าง ๆ และมีสารอื่นผสม อญุค์ด้วยหรือไม่ก็ได้ สำหรับก่อผนังหรือกำแพง มีรูหรือโพรงขนาดใหญ่ทั่งลุตลดอกก้อน และมีพื้นที่ หน้าตัดสูงที่ rr ระหว่างบานานกับผิวน้อยกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่หน้าตัดรวมที่ rr ระหว่าง 2.2 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก (hollow non-load-bearing concrete masonry unit) หมายถึง คอนกรีตบล็อกใช้สำหรับผนังที่ออกแบบไม่รับน้ำหนักบรรทุกได้ฯ นอกจากน้ำหนักตัวเอง 2.3 เปลี้ยอก (face-shell) หมายถึง ผนังด้านนอกของคอนกรีตบล็อก

3. ประเภท

3.1 ประเภท

คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ซึ่งทำขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1.1 ประเภทควบคุมความชื้น

3.1.2 ประเภทไม่ควบคุมความชื้น

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

4.1 ความหนาของเปลือกต้องไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร

4.2 ขนาดของคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ให้มีขนาดดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 2 โดยจะมี ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร

ตารางที่ 1 ขนาดของคอนกรีตล็อกไม่รับน้ำหนัก (ข้อ 4.2)

มิติพิกัด หนา x สูง x ยาว พ	ขนาดที่ทำ
	หนา x สูง x ยาว
	มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร
4/5 x 2 x 1½	70 x 190 x 140
1 x 2 x 1½	90 x 190 x 140
1½ x 2 x 1½	140 x 190 x 140
2 x 2 x 1½	190 x 190 x 140
4/5 x 2 x 2	70 x 190 x 190
1 x 2 x 2	90 x 190 x 190
1½ x 2 x 2	140 x 190 x 190
2 x 2 x 2	190 x 190 x 190
4/5 x 2 x 3	70 x 190 x 290
1 x 2 x 3	90 x 190 x 290
1½ x 2 x 3	140 x 190 x 290
2 x 2 x 3	190 x 190 x 290
4/5 x 2 x 4	70 x 190 x 390
1 x 2 x 4	90 x 190 x 390
1½ x 2 x 4	140 x 190 x 390
2 x 2 x 4	190 x 190 x 390

หมายเหตุ ขนาดของคอนกรีตล็อกรับน้ำหนักที่กำหนดนี้ เป็นขนาดที่ออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประสานทางพิกัด ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งได้กำหนดหน่วยพิกัดมูลฐาน พ ให้เท่ากับ 100 มิลลิเมตร และกำหนดความหนาของปูนก่อในรอยต่อมาตรฐาน เท่ากับ 10 มิลลิเมตร

5. วัสดุ

5.1 ปูนซีเมนต์ ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเลขที่ นอ ก.15 เล่ม 1

5.1.2 ปูนซีเมนต์ผสม

ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ผสม มาตรฐานเลขที่ มอก.80

5.2 มวลผสมคอนกรีต

ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มวลผสมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.566 ยกเว้นกรณ์ที่ กำหนดการคัดขนาดมวลผสมคอนกรีต

5.3 ส่วนผสมอื่น ๆ

ตัวทำฟองอากาศ สี สารปืนน้ำ ฯลฯ ที่นำมาใช้ ควรเป็นสารที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอนกรีต และควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 ลักษณะทั่วไป

6.1.1 คอนกรีตลือกไม่รับน้ำหนักทุกก้อนด้วยแข็งแรง ปราศจากการแตกร้าวหรือส่วนเลี้ยง อื่น ใดอันเป็นอุปสรรคต่อการก่อคอนกรีตลือกรับน้ำหนักอย่างถูกต้อง หรือทำให้ลิ่ง ก่อสร้างเสียกำลังหรือความคงทนถาวร อย่างร้าวเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นในกรรมวิธีผลิต ตามปกติ หรือรอยปริเล็กน้อยเนื่องจากวิธีการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งอย่างธรรมชาติ จะ ต้องไม่เป็นสาเหตุอ้างในการไม่ยอมรับ

6.1.2 คอนกรีตลือกไม่รับน้ำหนัก ซึ่งต้องการฉาบปูนหรือแต่งปูน ต้องมีผิวน้ำหนาของพอก ควรแก่การจับยึดของปูนฉาบ หรือปูนแต่งได้อย่างดี

6.1.3 คอนกรีตลือกไม่รับน้ำหนัก ซึ่งต้องการก่อแบบผิวเผย ด้านผิวเผยต้องไม่มีรอยบิ่น รอยร้าวหรือตำหนิอื่น ถ้าในการสั่งครัวหนึ่งมีก้อนซึ่งมีรอยบิ่นเล็กน้อยที่ยาวมากกว่า 25 มิลลิเมตร เป็นจำนวนไม่นานกว่าร้อยละ 5 ต้องไม่ถือเป็นสาเหตุในการไม่ยอมรับ การทดสอบให้ทำการตรวจสอบให้โดยการตรวจพินิจ

6.2 ความต้านแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตลือกไม่รับน้ำหนัก

เมื่อส่งถึงที่ก่อสร้าง ทั้งค่าเฉลี่ยและค่าแต่ละก้อน ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2 การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก.109

ตารางที่ 2 ความต้านแรงอัด (ข้อ 6.2)

ความต้านแรงอัดต่ำสุด เมกะปาส卡ล (เฉลี่ยจากพื้นที่รวม)	
เฉลี่ยจากคอนกรีตลือก 5 ก้อน	คอนกรีตลือกแต่ละก้อน
2.5	2.0

6.3 ปริมาณความชื้น (เฉพาะคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักประเภทควบคุมความชื้น) เมื่อส่งถึงที่ก่อสร้าง ต้องไปตามตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ความชื้น (เฉพาะคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักประเภทควบคุมความชื้น)

(ข้อ 6.3)

การทดสอบทางยาว ¹⁾		ความชื้น สูงสุด ร้อยละของการดูดซึมน้ำทั้งหมด (เฉลี่ยจากคอนกรีตบล็อก 5 ก้อน)		
		ความชื้นสัมพัทธ์รายปีเฉลี่ย ร้อยละ ²⁾		
ร้อยละ	น้อยกว่า	51 ถึง	มากกว่า	
	50	75	75	
0.03 และน้อยกว่า	35	40	45	
มากกว่า 0.03 ถึง 0.045	30	35	40	
มากกว่า 0.045	25	30	35	

หมายเหตุ ¹⁾ ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบการทดสอบแห้งของคอนกรีตบล็อก (ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ASTM C 426) และทดสอบก่อนกำหนดจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

²⁾ อาศัยสถิติความประ公示ของกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับสถานีที่ใกล้แหล่งผลิตมากที่สุด

7. เครื่องหมายและฉลาก

7.1 ที่คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักทุกก้อน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น ได้ง่าย ชัดเจน

(1) ประเภท

(2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.2 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะสามารถแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

8. การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 รุ่น ในที่นี่ หมายถึง คุณกรีบลือกรับน้ำหนักประเภท ชั้นคุณภาพและขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- 8.2 การซักตัวอย่างเพื่อการทดสอบ ให้กระทำ ณ สถานที่ผลิต และต้องให้เวลาอย่างน้อย 10 วัน เพื่อทดสอบให้เสร็จ
- 8.3 การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- 8.3.1 การซักตัวอย่างให้เป็นไปตาม มอก.109
 - 8.3.2 เกณฑ์ตัดสิน
ในกรณีที่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน อาจคดบางส่วนออก แล้วเลือกซักตัวอย่างใหม่จากส่วนที่เหลือเพื่อทดสอบใหม่ ถ้าตัวอย่างจากชุดที่สองนี้ทดสอบแล้วไม่ผ่านอีก ให้ถือว่า คุณกรีบลือกรับน้ำหนักทั้งรุ่นไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายวรุติ อะมาน เกิดวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวกรรมสิ่งแวดล้อม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2545 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาชีวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545

