

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิจารณ์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการนำกากของเสียจากการเคลือบสีรถยนต์มาใช้ ในการผลิตคอนกรีตบล็อก ทำโดยการนำเอาวัสดุดังกล่าวมาอบแห้งและบดให้ละเอียดเพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิต ส่วนวัสดุผสมอื่นๆ ที่ใช้ก็ต้องล้างให้สะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นที่เกาะติดผิวเพื่อจะลดผลกระทบที่มีต่อสมบัติของคอนกรีตบล็อกที่ผลิตได้ ตลอดจนต้องมีการอบแห้งวัสดุผสม พิจารณา สักส่วนคละ และการดูดซึมน้ำของวัสดุ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องทดสอบเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในการผลิตด้วย โดยลักษณะของคอนกรีตบล็อกที่ผลิตได้จะพิจารณาจากค่ากำลังรับแรงอัด ค่าความหนาแน่น การดูดกลืนน้ำ และปริมาณการถูกชะละลายของโลหะหนักเป็นสำคัญ สุดท้ายจะพิจารณา จากความคุ้มค่าโดยประมาณค่าใช้จ่ายในการบำบัด พร้อมทั้งประเมินราคาค้นทุนการผลิต

#### 4.1 การเตรียมวัสดุสำหรับการวิจัย

นำตัวอย่างเศษสีแห้งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วอบแห้งที่ อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส จนกระทั่งกากของเสียมีมวลคงที่ เพื่อให้สามารถควบคุมความชื้น ในการทำวิจัยได้ บดเศษสีแห้งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วที่อบแห้งแล้ว จากนั้น ร่อนวัสดุที่ผ่านการบดแล้วด้วยตะแกรงขนาดมาตรฐานเบอร์ 40 ซึ่งมีขนาดช่องเปิดเป็น 425 ไมครอน ส่วนวัสดุผสมเช่น ทรายและหินเกล็ดก็ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะได้ควบคุมปริมาณน้ำของส่วนผสมและเป็นการกำจัดฝุ่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพด้านการเพิ่มการหดตัวของคอนกรีตบล็อกที่ผลิตด้วย

#### 4.2 สมบัติทางกายภาพและเคมีพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 องค์ประกอบของเศษสีแห้งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว กากของเสียทั้ง 2 ชนิดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้รับมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เคลือบสีรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันทางโรงงานได้ทำการกำจัดด้วยวิธีการ ฝังกลบโดยมีบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและปริมาณ โลหะหนักที่อยู่ในกากของเสีย ดังสรุปในตารางที่ 4.1 ถึงตารางที่ 4.4

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของเศษสีแห้งเร็วพบว่า เศษสีแห้งเร็วที่นำมาใช้ในการทดลองมีลักษณะเป็นยางเหนียวคล้ายหมากฝรั่ง มีสีน้ำเงิน มีกลิ่นบ้างเล็กน้อย มีค่าพีเอชอยู่ที่ประมาณ 6.95 ไม่ไวไฟและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำชะละลายเศษสีแห้งเร็ว พบว่ามีปริมาณของโลหะหนักเจือปนอยู่ในกากของเสียค่อนข้างสูงและเกินค่ามาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 ปี 2540 ภาคผนวกที่ 1 หมวด 1 ข้อ 5) โดยมีโลหะหนักที่สนใจศึกษาคือ โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และนิกเกิลซึ่งมีปริมาณเท่ากับ 18.49 2106.99 12.23 และ 473.14 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.2

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วพบว่า กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วที่ได้นำมาใช้ในการทดลองมีลักษณะเป็นตะกอนสีน้ำตาลคล้ายดิน ไม่มีกลิ่น มีค่าพีเอชอยู่ที่ประมาณ 6 ไม่ไวไฟและไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ดังแสดงในตารางที่ 4.3 ส่วนผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำชะละลายกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว พบว่ามีปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำชะละลายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 ปี 2540 ภาคผนวกที่ 1 หมวด 1 ข้อ 5) ดังแสดงในตารางที่ 4.4 แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 ปี 2540 ข้อ 7 จัดให้กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วเป็นของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดจำเพาะประเภทหรือจำเพาะชนิด ซึ่งจะต้องมีการทำลายฤทธิ์ก่อนที่จะมีการนำไปกำจัดต่อไป โดยวิธีการทำลายฤทธิ์ที่ได้แนะนำไว้ก็คือการทำก้อนแข็ง งานวิจัยนี้จึงเลือกที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำกากของเสียทั้ง 2 ชนิดนี้ไปใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกซึ่งถือเป็นวิธีการทำก้อนแข็งวิธีหนึ่งและยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ทั้งยังอาจเป็นอีกแนวทางในการกำจัดกากของเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางกายภาพของเศษสีแห้งเร็ว (วันที่วิเคราะห์ 27/04/2544)

สีที่ปรากฏ	สีน้ำเงิน	การทำปฏิกิริยากับน้ำ	ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ
องค์ประกอบของแข็ง	62.62 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	ความหนาแน่นเชิงมวล	0.4 เมกกะตัน/ลบ.ม.
กลิ่นที่ปรากฏ	มีกลิ่นเล็กน้อย	ความหนาแน่นจริง	ไม่ได้ทำการตรวจวัด
พีเอช	6.95	ผลตรวจสอบซัลไฟด์	เจือปนอยู่พอประมาณ
ปฏิกิริยากับออกซิเจน	<MDL*	ผลตรวจสอบไซยาไนด์	<MDL*
ความไวไฟ	ไม่ไวไฟ	ผลตรวจสอบแอมโมเนีย	เจือปนอยู่น้อย
กัมมันตรังสี	น้อยกว่าปริมาณรังสีพื้นหลัง	ผลตรวจสอบฟีนอล	<MDL*

\*Minimum Detection Limit (MDL) คือปริมาณน้อยสุดที่สามารถตรวจพบได้ เป็นการทดสอบอย่างคร่าวๆ โดยนำกระดาษ KI ไปแตะที่กากตะกอนเพื่อดูว่าในเบื้องต้นมีสารที่ต้องการตรวจสอบหรือไม่

ตารางที่ 4.2 ลักษณะสมบัติทางเคมีของน้ำชะละลายเศษสีแห้งเร็ว

พารามิเตอร์	หน่วย	ปริมาณที่พบในตะกอน	ปริมาณที่พบในน้ำชะละลาย	มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แบเรียม (Ba)	ส่วนในล้านส่วน	524.42	0.06	100
แคดเมียม (Cd)	ส่วนในล้านส่วน	<0.01	<0.01	1.0
โครเมียม (Cr)	ส่วนในล้านส่วน	18.49	0.05	5.0
ทองแดง (Cu)	ส่วนในล้านส่วน	2106.99	0.04	-
ตะกั่ว (Pb)	ส่วนในล้านส่วน	12.23	<0.01	5.0
แมงกานีส (Mn)	ส่วนในล้านส่วน	18.62	0.30	-
ปรอท (Hg)	ส่วนในล้านส่วน	0.125	0.015	0.2
นิกเกิล (Ni)	ส่วนในล้านส่วน	473.14	0.21	-
ซีลีเนียม (Se)	ส่วนในล้านส่วน	<0.01	<0.01	1.0
เงิน (Ag)	ส่วนในล้านส่วน	-	<0.01	5.0
สังกะสี (Zn)	ส่วนในล้านส่วน	92.03	2.45	-
TPH*	ส่วนในล้านส่วน	2191.0	-	-

\* Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) เป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่าในของเสียนี้น้ำมันไฮโดรคาร์บอนเจือปนอยู่ ซึ่งอาจมีที่มาจากชนิดของตัวทำละลาย หรือสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

ตารางที่ 4.3 ลักษณะทางกายภาพของกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว

(วันที่วิเคราะห์ 19/02/2545)

สีที่ปรากฏ	สีน้ำตาล	พีเอช	6
ความขุ่น	ทึบแสง	ความหนาแน่น	0.83 กรัม/มิลลิลิตร
ความหนืด	ต่ำ	ผลตรวจสอบซัลไฟด์	ไม่พบ
กลิ่นที่ปรากฏ	ไม่มีกลิ่น	ผลตรวจสอบไซยาไนด์	ไม่พบ
ความสามารถติดไฟได้	ไม่สามารถติดไฟได้	ปฏิกิริยากับออกซิเจน	ไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
องค์ประกอบของแข็ง	50-60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก		

ตารางที่ 4.4 ลักษณะสมบัติทางเคมีของน้ำชะละลายของกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว

พารามิเตอร์	หน่วย	ปริมาณที่พบในน้ำชะละลาย	มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อาร์ซีนิก (As)	มิลลิกรัม/ลิตร	<0.167	5.0
แบเรียม (Ba)	มิลลิกรัม/ลิตร	0.320	100
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัม/ลิตร	0.015	1.0
โครเมียม (Cr)	มิลลิกรัม/ลิตร	1.004	5.0
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัม/ลิตร	0.084	5.0
ปรอท (Hg)	ไมโครกรัม/ลิตร	0.074	0.2
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัม/ลิตร	<0.208	1.0
เงิน (Ag)	มิลลิกรัม/ลิตร	0.004	5.0


#### 4.2.2 การกระจายขนาดของอนุภาค (Particle size distribution) ของเศษสีแห้งเร็ว กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วและวัสดุผสม

เพื่อที่จะให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้จึงต้องมีการพิจารณาในเรื่องการกระจายขนาดอนุภาคของวัสดุรวมด้วย โดยการกระจายขนาดอนุภาคของเศษสีแห้งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว วิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle size analyzer) ส่วนการวิเคราะห์การกระจายขนาดอนุภาคของหินเกล็ดและทรายใช้การคัดแยกด้วยตะแกรงโดยเครื่องเขย่า (Sieve analysis) ตามมาตรฐาน ASTM C33-93 และ ASTM C136-95a ซึ่งมีผลการทดลองดังนี้

จากผลวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาค พบว่า เศษสีแห้งเร็วมีขนาดของอนุภาคที่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 เป็น 57.81 ไมครอน ดังแสดงในตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.1 (ก) ส่วนกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วมีขนาดของอนุภาคที่ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 เป็น 32.08 ไมครอน ดังแสดงในตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.1 (ข) ซึ่งมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าเศษสีแห้งเร็ว สาเหตุเนื่องจากเศษสีแห้งเร็วมีลักษณะเป็นยางเหนียวคล้ายหมากฝรั่ง ทำให้ทำการบดให้ละเอียดได้ยากกว่ากากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วซึ่งมีลักษณะคล้ายดิน

ตารางที่ 4.5 ขนาดอนุภาคของเศษสีแห้งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว

ขนาดอนุภาคของ กากตะกอนจากการเคลือบสีรถยนต์	D <sub>10%</sub>	D <sub>50%</sub>	D <sub>90%</sub>
	(ไมครอน)		
เศษสีแห้งเร็ว	15.21	57.81	291.43
กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว	2.00	32.08	410.78




รูปที่ 4.1 การกระจายขนาดอนุภาคของกากของเสียจากการเคลือบสีรถยนต์

(ก) เศษสีแห้งเร็ว (ข) กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว

ส่วนคละ (Gradation) ของวัสดุผสมที่ตีมีผลให้ปริมาณซีเมนต์เฟสค์ที่ใช้ลดลง ความสามารถในการทำงานได้ของคอนกรีตสดดีขึ้น และยังมีส่วนช่วยป้องกันการแยกตัว (Segregation) ของส่วนผสมได้อีกด้วย หฤษฎ์ ธิตินันท์ (2546) วิเคราะห์ส่วนคละของวัสดุผสมแสดงผลด้วยกราฟแบบ Semi-log scale โดยแกนนอนเป็นขนาดตะแกรงมาตรฐาน และแกนตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักสะสมของวัสดุผสมที่ค้ำบนตะแกรงมาตรฐาน ดังรูปที่ 4.2 พบว่าหินเกล็ดที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกก่อผนังมีขนาดเล็กกว่า 4.75 มิลลิเมตร (ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4) โดยมีค่าโมดูลัสความละเอียด\* เท่ากับ 4.63 ขณะที่ทรายละเอียดที่ใช้มีขนาดของอนุภาคเล็กกว่า 2.36 มิลลิเมตร (ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 8) และมีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 1.57 และเมื่อผสมทรายต่อหินเกล็ดในสัดส่วนเท่ากับ 0.67 โดยปริมาตร ซึ่งเป็นค่าอยู่ในช่วงแนะนำ (0.55 - 0.70) โดย ประณต กุลประสูตร (2541) วัสดุผสมที่ได้จะมีค่าโมดูลัสความละเอียดเป็น 3.39

\* โมดูลัสความละเอียด คือ ตัวเลขดัชนีที่เป็นปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของวัสดุผสม

วินิต ช่อวิเชียร (2539) กล่าวว่า หินและทรายสำหรับผลิตคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างควรมีค่าโมดูลัสความละเอียดระหว่าง 5.5 - 7.5 และ 2.25 - 3.25 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าค่าโมดูลัสความละเอียดของหินและทรายที่ใช้ในงานวิจัย มีค่าต่ำกว่าของวัสดุผสมที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ถึงแม้ว่ามาตรฐาน ASTM C90-96 และมาตรฐาน ASTM C129-96 จะกำหนดลักษณะของวัสดุผสมสำหรับผลิตคอนกรีตบดสูบน้ำหนักและคอนกรีตบดสูบน้ำหนัก ตามลำดับ โดยอ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM C33-93 แต่ที่ระบุไว้ชัดเจนว่ายกเว้นส่วนคละของวัสดุผสมที่ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นงานวิจัยหรือการผลิตคอนกรีตบดสูบน้ำหนักซึ่งมีขนาดเล็กกว่างานโครงสร้างทั่วไปอย่างมากและเพื่อให้สามารถเทส่วนผสมลงในแบบหล่อคอนกรีตบดสูบน้ำหนักได้ ในเชิงอุตสาหกรรมจึงต้องใช้วัสดุผสมที่มีขนาดเล็กลง ไม่สามารถใช้วัสดุผสมที่มีขนาดตามกำหนดมาตรฐาน ASTM C33-93 สำหรับงานโครงสร้างได้



รูปที่ 4.2 ส่วนคละของวัสดุผสมที่ใช้ในการวิจัย (หฤษฎ์ ธิตินันท์, 2546)

### 4.2.3 ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ (Water Absorption)

จากตารางที่ 4.6 การทดลองหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของวัสดุผสม เศษสีแห้งเร็ว และกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วตามมาตรฐาน ASTM C128-93 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สำหรับวัสดุผสมละเอียด และหินเกล็ดใช้วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM C127-88 ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ก.1 และ ก.2 พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของหินเกล็ดทรายละเอียด เศษสีแห้งเร็ว และกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วมีค่าเท่ากับ 1.06 2.35 72 และ 114 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของวัสดุต่างๆ นี้เป็นพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญมากเพื่อใช้ในการควบคุมปริมาณน้ำของส่วนผสมให้เพียงพอสำหรับส่วนผสมคอนกรีต มีหน้าที่ทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน ช่วยให้คอนกรีตสดทำงานได้ และเคลือบผิววัสดุผสม

ตารางที่ 4.6 ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของวัสดุผสม

วัสดุผสม	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ
หินเกล็ด	1.06
ทรายละเอียด	2.35
เศษสีแห้งเร็ว	72
กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว	114

### 4.3 สภาพที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตบล็อก

#### 4.3.1 อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตก้อนคอนกรีตลูกบาศก์

จากการทดลองใช้อัตราส่วนผสมซีเมนต์ : ทราย : หินเท่ากับ 1 : 2 : 4 และ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร มีการเติมเศษสีแห้งเร็ว กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วต่อมวลรวมที่เป็นของแข็งเท่ากับ 0.03 0.05 0.07 0.10 0.20 0.30 และ 0.40 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.50 หล่อก้อนตัวอย่างขนาด 5 x 5 x 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร และแปรระยะเวลาบ่มที่ 7 และ 28 วัน ผลการทดลองดังสรุปในตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.3 แสดงก้อนคอนกรีตลูกบาศก์ที่มีการเติมเศษสีแห้งเร็วเป็นปริมาณต่างๆ

ผลการทดลองพบว่า ที่สัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน เมื่อมีการเติมเศษสีแห้งเร็วเป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจาก 0 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด จะส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างลดลง จากกรณีที่ไม่มีการเติมเศษสีแห้งเร็ว ให้ค่ากำลังรับแรงอัด 10.69 เมกะปาสกาล และค่าความหนาแน่น 2.07 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่เมื่อมีการเติมเศษสีแห้งเร็วจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง โดยที่การเติมเศษสีแห้งเร็วปริมาณ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นต่ำสุดคือ 0.71 เมกะปาสกาล


และ 1.29 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับและเมื่อพิจารณาที่อัตราส่วนผสมเดียวกันแต่เพิ่มระยะเวลาบ่มเป็น 28 วัน พบว่า ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่มีการเติมเศษสีแห้งเร็ว จะมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยการเติมเศษสีแห้งเร็วปริมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นเป็น 12.35 เมกกะปาสคาล และ 1.92 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งสามารถผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1618 ปี 2544 กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ต้องการได้ค่ากำลังรับแรงอัด 7 เมกกะปาสคาล) ในขณะที่ก้อนตัวอย่างที่ไม่เติมเศษสีแห้งเร็วให้ค่ากำลังรับแรงอัด 47.37 เมกกะปาสคาล และค่าความหนาแน่นเท่ากับ 2.18 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ตารางที่ 4.7 ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นของคอนกรีตลูกบาศก์ที่เติมเศษสีแห้งเร็ว


ภาคของเสียที่เติม (%โดยน้ำหนัก ของแข็งทั้งหมด)	สัดส่วนผสมซีเมนต์ : ทราย : หิน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร (สัดส่วน A)				สัดส่วนผสมซีเมนต์ : ทราย : หิน 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร (สัดส่วน B)			
	ค่ากำลังรับแรงอัด (เมกกะปาสคาล)		ค่าความหนาแน่น (กรัมต่อลบ.ซม.)		ค่ากำลังรับแรงอัด (เมกกะปาสคาล)		ค่าความหนาแน่น (กรัมต่อลบ.ซม.)	
	ระยะเวลาบ่ม (วัน)							
	7	28	7	28	7	28	7	28
0.00	10.69	47.37	2.07	2.18	38.72	51.11	2.31	2.36
3.00	-	14.67	-	1.96	-	18.26	-	1.82
5.00	-	13.32	-	1.93	-	16.58	-	1.89
7.00	-	12.35	-	1.92	-	13.54	-	1.78
10.00	4.45	4.10	1.55	1.66	5.1	7.01	1.63	1.61
20.00	2.67	2.40	1.57	1.47	2.77	3.32	1.44	1.49
30.00	1.42	2.20	1.44	1.43	2.02	2.07	1.37	1.35
40.00	0.71	0.79	1.29	1.30	0.92	0.90	1.25	1.19
มอก.คอนกรีต บล็อกรับน้ำหนัก	7		ไม่กำหนด		7		ไม่กำหนด	

(-) หมายถึง ไม่ได้ทำการทดลอง







(ก)



(ข)



(ค)




(ง)

#### รูปที่ 4.3 คอนกรีตลูกบาศก์ที่มีการเติมเศษสีแห้งเร็วเป็นปริมาณต่างๆ


- (ก) สัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 7 วัน
- (ข) สัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 28 วัน
- (ค) สัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 7 วัน
- (ง) สัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 28 วัน

เมื่อพิจารณาผลการทดลองที่สัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร พบว่าจะให้ผลการทดลองที่คล้ายคลึงกับสัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร กล่าวคือที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน เมื่อมีการเติมเศษสีแห้งเร็วเป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจาก 0 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด จะส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง จากกรณีที่ไม่มีการเติมเศษสีแห้งเร็ว ให้ค่ากำลังรับแรงอัด 38.72 เมกกะปาสกาล และค่าความหนาแน่น 2.31 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (ซึ่งมากกว่าผลการทดลองที่ได้จากสัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร) แต่เมื่อมีการเติมเศษสีแห้งเร็วจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง โดยที่การเติมเศษสีแห้งเร็วเป็นปริมาณ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นต่ำที่สุดคือ 0.92 เมกกะปาสกาล และ 1.25 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับและเมื่อพิจารณาอัตราส่วนผสมเดียวกันแต่เพิ่มระยะเวลาบ่มเป็น 28 วัน พบว่า ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่เติมเศษสีแห้งเร็ว นั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยการเติมเศษสีแห้งเร็วปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด จะให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นเป็น 7.01 เมกกะปาสกาล และ 1.61 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบดล้อมน้ำหนักรับ (7 เมกกะปาสกาล) ได้ในขณะที่ก้อนตัวอย่างที่ไม่เติมเศษสีแห้งเร็วให้ค่ากำลังรับแรงอัด 51.11 เมกกะปาสกาล และค่าความหนาแน่น 2.36 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

โดยสรุปจากผลการทดลองของการนำเศษสีแห้งเร็วมาใช้ทำก้อนคอนกรีตลูกบาศก์ดังตารางที่ 4.7 รูปที่ 4.4 และ 4.5 พบว่า การเติมปูนซีเมนต์ปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการแปรระยะเวลาบ่มนานขึ้นจะช่วยให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเติมเศษสีแห้งเร็วปริมาณเพิ่มขึ้น กลับทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง ดังนั้นจึงเลือกเฉพาะสัดส่วนที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบดล้อมน้ำหนักรับ คือให้ค่ากำลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่า 7 เมกกะปาสกาล ได้แก่ ที่สัดส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร มีการเติมเศษสีแห้งเร็ว 3 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ระยะเวลาบ่ม 28 วัน และที่สัดส่วนการผสมปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร ที่การเติมเศษสีแห้งเร็ว 3 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ระยะเวลาบ่ม 28 วัน มาทำการทดสอบการชะละลายโลหะหนัก



รูปที่ 4.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณการเติมเศษสีกิ่งเร็ว



รูปที่ 4.5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นกับปริมาณการเติมเศษสีกิ่งเร็ว

ผลการทดลองดังตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.6 แสดงก่อนคอนกรีตลูกบาศก์ที่เติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วเป็นปริมาณต่างๆ พบว่า ที่สัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 7 วัน เมื่อมีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด จะส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง จากกรณีที่ไม่มีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว ให้ค่ากำลังรับแรงอัด 10.69 เมกกะปาสคาล และค่าความหนาแน่น 2.07 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่เมื่อมีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง โดยที่การเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วปริมาณ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นต่ำที่สุดคือ 0.37 เมกกะปาสคาล และ 1.44 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับและเมื่อพิจารณาที่อัตราส่วนผสมเดียวกันแต่เพิ่มระยะเวลาบ่มนานเป็น 28 วัน พบว่า ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่มีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว จะมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยที่การเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วเป็นปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นเป็น 8.87 เมกกะปาสคาล และ 2.04 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (7 เมกกะปาสคาล) ได้ในขณะที่ก้อนตัวอย่างที่ไม่เติมเศษสีแห้งเร็วจะให้ค่ากำลังรับแรงอัด 47.37 เมกกะปาสคาล และค่าความหนาแน่นเท่ากับ 2.18 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร


เมื่อพิจารณาผลการทดลองที่สัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร พบว่าให้ผลของการทดลองคล้ายคลึงกับสัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร กล่าวคือที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน เมื่อมีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ส่งผลทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง จากกรณีที่ไม่มีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว ให้ค่ากำลังรับแรงอัด 38.72 เมกกะปาสคาล และค่าความหนาแน่น 2.31 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (ซึ่งมากกว่าผลการทดลองที่ได้จากสัดส่วนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร) แต่เมื่อมีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง โดยที่การเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วปริมาณ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถวัดค่ากำลังรับแรงอัดได้และให้ค่าความหนาแน่นต่ำที่สุดคือ 1.54 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรตามลำดับ และเมื่อพิจารณาที่อัตราส่วนผสมเดียวกันแต่เพิ่มระยะเวลาบ่มเป็น 28 วัน พบว่า ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่มีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วนั้น จะมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยที่การเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วปริมาณมากที่สุด 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นเป็น 15.22 เมกกะปาสคาล และ 1.98 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ

ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบดสูบน้ำหนักได้ ในขณะที่ก้อนตัวอย่างที่ไม่เติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วให้ค่ากำลังรับแรงอัด 51.11 เมกกะปาสกาล และค่าความหนาแน่น 2.36 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร


ตารางที่ 4.8 ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นของคอนกรีตลูกบาศก์ที่มีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว

กากของเสียที่เติม (%โดยน้ำหนัก ของแข็งทั้งหมด)	สัดส่วนผสมซีเมนต์ : ทราย : หิน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร (สัดส่วน A)				สัดส่วนผสมซีเมนต์ : ทราย : หิน 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร (สัดส่วน B)			
	ค่ากำลังรับแรงอัด (เมกกะปาสกาล)		ค่าความหนาแน่น (กรัมต่อลบ.ซม.)		ค่ากำลังรับแรงอัด (เมกกะปาสกาล)		ค่าความหนาแน่น (กรัมต่อลบ.ซม.)	
	ระยะเวลาบ่ม (วัน)							
	7	28	7	28	7	28	7	28
0.00	10.69	47.37	2.07	2.18	38.72	51.11	2.31	2.36
3.00	-	21.88	-	2.13	-	28.42	-	2.04
5.00	-	8.87	-	2.04	-	15.22	-	1.98
7.00	-	3.15	-	2.06	-	6.49	-	1.93
10.00	1.25	1.27	1.91	2.02	3.67	4.31	1.88	1.99
20.00	0.91	1.11	1.73	1.82	0.38	0.75	1.74	1.78
30.00	0.56	0.51	1.56	1.67	0.30	0.55	1.61	1.64
40.00	0.37	0.39	1.44	1.54	0	0.38	1.54	1.57
มอก.คอนกรีต บดสูบน้ำหนัก	7		ไม่กำหนด		7		ไม่กำหนด	


(-) หมายถึง ไม่ได้ทำการทดลอง




(ก)



(ข)



(ค)



(ง)


รูปที่ 4.6 คอนกรีตลูกบาศก์ที่มีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วเป็นปริมาณต่างๆ

- (ก) สัดส่วนซีเมนต์ : ทราช : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 7 วัน
- (ข) สัดส่วนซีเมนต์ : ทราช : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 28 วัน
- (ค) สัดส่วนซีเมนต์ : ทราช : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 7 วัน
- (ง) สัดส่วนซีเมนต์ : ทราช : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร ระยะเวลาบ่ม 28 วัน


โดยสรุปจากผลการทดลองการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห่งเร็ว มาใช้ทำคอนกรีตลูกบาศก์ดังตารางที่ 4.8 รูปที่ 4.7 และ 4.8 พบว่า การเติมปูนซีเมนต์ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและการแปรระยะเวลาบ่มนานขึ้นจะช่วยให้ได้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห่งเร็วปริมาณเพิ่มขึ้น กลับทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่นลดลง ดังนั้นจึงเลือกที่จะนำเฉพาะสัดส่วนที่ให้ค่ากำลังรับแรงอัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก คือให้ค่ากำลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่า 7 เมกะปาสคาล ได้แก่ สัดส่วนการผสมของปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ที่การเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห่งเร็ว 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ระยะเวลาบ่ม 28 วัน และที่สัดส่วนการผสมของปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร ที่การเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห่งเร็ว 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ระยะเวลาบ่ม 28 วัน มาทำการทดสอบการชะละลายโลหะหนัก

#### 4.3.2 ปริมาณโลหะหนักที่ถูกรวบรวมในน้ำชะละลาย ภายหลังจากที่มีการนำกากของเสียมาใช้เป็นวัสดุผสมในการผลิตคอนกรีตลูกบาศก์

ผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำชะละลายสำหรับสัดส่วนที่ได้จากการทดลองที่ 4.3.1 ที่มีค่ากำลังรับแรงอัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ซึ่งผลการทดลองดังตารางที่ 4.9 รูปที่ 4.9 และ 4.10 แสดงให้เห็นว่าทุกสัดส่วนที่นำมาทดสอบมีปริมาณโลหะหนักในน้ำชะละลายผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2540 แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำชะละลายของกากของเสียโดยตรงนั้น ก็พบว่าปริมาณโลหะหนักในน้ำชะละลายต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน โดยเศษสีแห่งเร็วมีปริมาณ ทองแดง นิกเกิล ตะกั่วและโครเมียม เท่ากับ <math><0.01, 0.51, 2.19</math> และ <math>1.84</math> มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ส่วนกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห่งเร็วมีปริมาณ ทองแดง นิกเกิล ตะกั่วและโครเมียม เท่ากับ <math><0.01, 2.40, 2.03</math> และ <math>1.47</math> มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ดังนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกก่อผนัง จึงเลือกจากสัดส่วนที่มีการใช้ซีเมนต์น้อยที่สุดและสามารถเติมกากของเสียได้มากที่สุด ในขณะที่กำลังรับแรงอัดยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งก็คือที่สัดส่วนการผสมปูนซีเมนต์ : ทราย : หินเฉลี่ย เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร และที่มีการเติมกากของเสีย 7 และ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมดสำหรับเศษสีแห่งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห่งเร็วตามลำดับ



รูปที่ 4.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณการเติม  
กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่เติม



รูปที่ 4.8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นกับปริมาณการเติม  
กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่เติม




ตารางที่ 4.9 ปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง นิกเกิล ตะกั่ว และโครเมียม) ที่ตรวจพบในน้ำชะละลาย

ตัวอย่าง	หน่วย	ทองแดง	นิกเกิล	ตะกั่ว	โครเมียม
เศษสีแห้งเร็ว	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.51	2.19	1.84
สัดส่วน A+เศษสีแห้งเร็ว 3% +เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.46	0.24	0.32
สัดส่วน A+เศษสีแห้งเร็ว 5% +เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.48	0.57	0.34
สัดส่วน A+เศษสีแห้งเร็ว 7% +เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.48	1.75	0.37
สัดส่วน B+เศษสีแห้งเร็ว 3% +เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.47	0.16	0.28
สัดส่วน B+เศษสีแห้งเร็ว 5% +เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.47	0.36	0.31
สัดส่วน B+เศษสีแห้งเร็ว 7% +เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.47	1.28	0.33
กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	2.40	2.03	1.47
สัดส่วน A+กากตะกอนจากระบบบำบัด สีแห้งเร็ว 3%+เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.49	0.18	0.11
สัดส่วน A+กากตะกอนจากระบบบำบัด สีแห้งเร็ว 5%+เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.50	0.74	0.15
สัดส่วน B+กากตะกอนจากระบบบำบัด สีแห้งเร็ว 3%+เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.49	0.11	0.15
สัดส่วน B+กากตะกอนจากระบบบำบัด สีแห้งเร็ว 5%+เวลาบ่ม 28 วัน	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ND	0.48	0.20	0.21
มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม	มิลลิกรัม ต่อลิตร	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	5.00	5.00


หมายเหตุ สัดส่วน A = ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร

สัดส่วน B = ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 1 : 2 โดยปริมาตร

ND = Non Detectable



รูปที่ 4.9 ปริมาณ โลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำชะละลายเศษสีกแห้งเร็วที่ตัดส่วนการผสมต่างๆ



รูปที่ 4.10 ปริมาณ โลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำชะละลายกากตะกอนจากระบบบำบัดสีกแห้งเร็ว ที่ตัดส่วนการผสมต่างๆ

#### 4.3.3 สมบัติของคอนกรีตบล็อกรูปแบบเดียวกับที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด โดยพิจารณาค่าการดูดกลืนน้ำ และค่ากำลังรับแรงอัด เมื่อมีการนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างจริง


จากการหล่อคอนกรีตบล็อกก่อผนังขนาด 7 x 19 x39 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยใช้สภาวะที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 4.3.1 และ 4.3.2 คือ อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร และที่มีการเติมกากของเสีย 7 และ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็ง ทั้งหมดสำหรับเศษซีเมนต์แห้งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแห้งเร็วตามลำดับ ผลลัพท์ของคอนกรีตบล็อกก่อผนังที่มีการเติมเศษซีเมนต์แห้งเร็วมีลักษณะเนื้อเรียบเนียน มีสีน้ำตาลเช่นเดียวกับเศษซีเมนต์แห้งเร็วที่เติม น้ำหนักเบาและมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยกฎฟิงค์ ทวิทรีพีย์ (2540) กล่าวว่า สาเหตุเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบซัลเฟตในเนื้อสีกับ ไตรแคลเซียมอะลูมิเนตในปูนซีเมนต์ กลายเป็นแคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนต (Calcium Sulphoaluminate) จึงทำให้ปริมาตรที่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นก่อนนำไปวัดค่ากำลังรับแรงอัดจึงต้องทำการขัดผิวหน้าของคอนกรีตบล็อกก่อผนังให้เรียบเสียก่อน ผลการทดลองพบว่าผลลัพท์มีค่ากำลังรับแรงอัดเพียง 2.9 เมกกะปาสกาล และค่าการดูดกลืนน้ำ 28.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1619 ปี 2544 กำหนดมาตรฐานผลลัพท์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ต้องการได้ค่ากำลังรับแรงอัด 2.5 เมกกะปาสกาล) ส่วนผลลัพท์ของคอนกรีตบล็อกก่อผนังที่มีการเติมกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแห้งเร็วมีลักษณะเนื้อเรียบเนียน มีสีน้ำตาลเช่นเดียวกับกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแห้งเร็วที่เติม มีค่ากำลังรับแรงอัด 7.1 เมกกะปาสกาล ค่าการดูดกลืนน้ำ 56.9 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1618 ปี 2544 กำหนดมาตรฐานผลลัพท์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ต้องการได้ค่ากำลังรับแรงอัด 7 เมกกะปาสกาล และค่าการดูดกลืนน้ำ 160 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ดังตารางที่ 4.10 และรูปที่ 4.11 แสดงรูปของคอนกรีตบล็อกก่อผนังที่สัดส่วนการผสมปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร และที่มีการเติมกากของเสีย 7 และ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแข็ง ทั้งหมดสำหรับเศษซีเมนต์แห้งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแห้งเร็วตามลำดับ

ผลการทดลองพบว่าค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกก่อผนังที่ผลิตได้จากการทดลองที่ 4.3.3 นั้นน้อยกว่าค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนคอนกรีตลูกบาศก์จากการทดลองที่ 4.3.1 ที่สัดส่วนเดียวกัน สาเหตุมาจากปริมาณน้ำมันในกากของเสียมีผลขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโลหะหนักในกากของเสียกับสารประกอบไฮดรอกไซด์ในปูนซีเมนต์ (สุวรรณานทิวศกิจ, 2539) ดังนั้นสำหรับการนำเอาเศษซีเมนต์แห้งเร็วซึ่งมีสารจำพวกไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบมาใช้ทำคอนกรีตบล็อก จึงทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดลดลงเช่นกัน นอกจากนี้รูปร่างของคอนกรีตบล็อกก่อผนังนั้นมีความกลวงและความสูงมากกว่าก้อนคอนกรีตลูกบาศก์ การขึ้นรูปด้วย


มือจึงไม่อาจอัดแรงได้เท่ากัน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดลดลง ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เศษสีแห้งเร็วเป็นสารเติม จึงควรใช้สำหรับงานที่ไม่ต้องการรับแรงมากนัก อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกำลังรับแรงอัด ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็วเป็นสารเติม สามารถใช้ได้กับงานทั่วไป

ตารางที่ 4.10 ค่ากำลังรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตบล็อกก่อผนังที่ผลิตได้


ค่าที่ต้องการทดสอบ	ค่ากำลังรับแรงอัด (เมกะปาสกาล)		การดูดกลืนน้ำ (กิโกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร)
	ก่อนคอนกรีตถูกบด	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง	
เศษสีแห้งเร็ว	12.35	2.9	28.5
มอก.คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก	ไม่กำหนด	2.5	ไม่กำหนด
กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว	8.87	7.1	56.9
มอก.คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก	ไม่กำหนด	7.0	160



(ก)



(ข)



(ค)

รูปที่ 4.11 คอนกรีตบล็อกที่สัดส่วนการผสมซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร

- (ก.) ปริมาณเศษสีแห้งเร็ว 7 % โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด
- (ข.) ปริมาณกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว 5 % โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด
- (ค.) เปรียบเทียบสีกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกตามท้องตลาด (ซ้ายสุด)

#### 4.4 การประมาณค่าใช้จ่ายในการนำกากของเสียจากการเคลือบสีรถยนต์มาทำคอนกรีตบล็อกก่อผนัง

จากการประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำเอากากของเสียจากการเคลือบสีรถยนต์มาใช้ทำคอนกรีตบล็อกก่อผนังดังตารางที่ 4.11 พบว่า ต้องเสียค่าใช้จ่าย 5,276 บาท ต่อตันเศษสีแห้งเร็ว และ 7,687 บาทต่อตันกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2.57 และ 2.94 บาทต่อก้อนสำหรับเศษสีแห้งเร็วและกากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว ตามลำดับ ทั้งนี้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการอบและบดวัสดุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดการคำนวณดังภาคผนวก ก.6

ตารางที่ 4.11 ค่าใช้จ่ายและวิธีการในการบำบัดกากของเสียจากการเคลือบสีรถยนต์

ชนิดของเสีย	ค่าใช้จ่ายต่อก้อน (บาท)	ค่าใช้จ่ายและวิธีการบำบัด (บาทต่อตันของเสีย)	
		คอนกรีตบล็อกก่อผนัง	ฝังกลบ
เศษสีแห้งเร็ว	2.57	5,276	3,687
กากตะกอนจากระบบบำบัดสีแห้งเร็ว	2.94	7,687	3,787

หมายเหตุ : ราคาขายของผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกก่อผนังตามท้องตลาดอยู่ที่ก้อนละ 4 บาท