

บทที่ 5

การประยุกต์ใช้ในสายการผลิต

ในบทนี้จะนำเสนอวิธีการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการปรับปรุง ซึ่งจะว่าด้วยการออกแบบการทดลอง และผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการควบคุม จะว่าด้วยการควบคุมค่าตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้า

5.1 ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการปรับปรุง

เป็นขั้นตอนของการออกแบบการทดลอง (Design of experiment, DOE) เพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการควบคุมตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าที่มีผลต่อตัวแปรวัดผล

นำตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าของกระบวนการที่มีความสำคัญ ที่ผ่านการพิสูจน์สมมติฐานว่ามีผลต่อตัวแปรวัดผลจากกระบวนการที่มีความสำคัญ มาทำการทดลองโดยใช้การออกแบบการทดลอง แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบผลทางสถิติเพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการควบคุมปัจจัยโดยมีการทดลอง 2 ขั้นตอนดังนี้

5.1.1 ผลการทดลองเพื่อศึกษาความสามารถในการลดน้ำหนักรสฟลูออเรสเซนต์ของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์รายต่างๆที่หลอดชนิด 36 วัตต์

การออกแบบการทดลองจะดำเนินการที่หลอดชนิด 36 วัตต์ก่อนและนำผลการทดลองมาใช้ที่ ชนิด 18 วัตต์ เพราะว่าถ้าคุณภาพของสารฟลูออเรสเซนต์ไม่ได้มาตรฐานในหลอดชนิด 36 วัตต์ ก็จะได้มาตรฐานในหลอดชนิด 18 วัตต์ ด้วย เนื่องจากคุณสมบัติของหลอดเหมือนกันต่างกันแค่ความยาวหลอด ดังนั้นเราสามารถเลือกเฟ้นบริษัทผู้ผลิตสารฟลูออเรสเซนต์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากการทดลองในหลอดชนิด 36 วัตต์ มาใช้ในหลอดชนิด 18 วัตต์ได้เลยในขั้นตอนข้อ 5.1.2

การทดลองนี้เป็นการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาความสามารถในการลดน้ำหนักรสฟลูออเรสเซนต์ของแต่ละคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์โดยที่ค่าการส่องสว่าง ค่าประสิทธิภาพของการส่องสว่าง สีของแสง และความเรียบเนียนของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์ ยังคงได้ตามมาตรฐาน ตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าของกระบวนการที่มีความสำคัญที่สนใจมี 2 ปัจจัย คือ คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ 5 รายเป็นปัจจัยเป็นแบบมีค่าตายตัว (Fixed Effect) และน้ำหนักรสฟลูออเรสเซนต์มี 4 ระดับเป็นแบบมีค่าตายตัว (Fixed Effect) และการทดลองนี้เป็นการออกแบบ

การทดลองแบบบล็อกโดยจะบล็อกการทำซ้ำ (Replicate) แต่ลำดับการทดลองร่วมปัจจัยในแต่ละบล็อกจะเป็นแบบสุ่ม และการทำการทดลองจะเคลือบหลอดชนิด 36 วัตต์ด้วยมือแล้วใส่หลอดเข้าในเครื่องเคลือบหลอด (Cassette Coating Machine: CCM) เพื่อผ่านกระบวนการทำให้สารฟลูออเรสเซนต์แห้ง ตามลำดับการทดลองร่วมปัจจัยแบบสุ่ม (Run order) ตามตารางที่ ง-1 ในภาคผนวก ง เนื่องจากจำนวนสารฟลูออเรสเซนต์ตัวอย่างมีน้อยเกินกว่าจะใช้เครื่องเคลือบหลอดพ่นหลอดได้และการทดสอบฟลูออเรสเซนต์ลงเคลือบหลอดด้วยมือก็ไม่ได้ให้ความแตกต่างกับการพ่นด้วยเครื่องเคลือบหลอดเพราะใช้กระบวนการทำให้สารฟลูออเรสเซนต์แห้งกระบวนการเดียวกัน จากนั้นนำหลอดที่แห้งตัวแล้วไปผ่านการทำให้หลอดไฟ จากนั้นนำหลอดสำเร็จรูปไปทำการวัดค่าความแสงสว่างที่ 0 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง และ 2,000 ชั่วโมง ค่าที่ได้จากการวัดค่าการส่องสว่างที่เวลาต่างๆนั้นต้องผ่านมาตรฐานบริษัทดังตารางที่ 5.1



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.1 ตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าและตัวแปรวัดผลในการทดสอบศึกษาความสามารถในการลดน้ำหนักรสฟลูออเรสเซนต์ของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์รายต่างๆที่หลอดชนิด 36 วัตต์

| ตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้า | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ ● น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ | |
| ตัวแปรวัดผล | ค่าวัด |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าความส่องสว่าง | > 2500 ลูเมน |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง - จาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมง - จาก 100 ชั่วโมง ถึง 2000 ชั่วโมง | ลดลง $\leq 5\%$ $\geq 90\%$ |
| <ul style="list-style-type: none"> ● สีของแสง | ต้องอยู่ในกราฟวงรีที่ 1, 2, 3 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● คุณลักษณะภายนอก : - ความเรียบเนียนของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์ - ความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์ด้านหัวหลอด | Particle มีขนาด < 1 มิลลิเมตรมี ไม่เกิน 5 เม็ดใน 1 ฟุต ต้องมองไม่เห็นได้หลอด |

- ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างจาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมง (%) คือ

$$\frac{(\text{ค่าความส่องสว่างที่ } 0 \text{ ชั่วโมง} - 100 \text{ ชั่วโมง}) \times 100}{\text{ค่าความส่องสว่างที่ } 0 \text{ ชั่วโมง}} \text{ ที่ลดลง } \leq 5\%$$

- ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างจาก 100 ชั่วโมง ถึง 2000 ชั่วโมง (%) คือ

$$\frac{(\text{ค่าความส่องสว่างที่ } 2000 \text{ ชั่วโมง}) \times 100}{\text{ค่าความส่องสว่างที่ } 100 \text{ ชั่วโมง}} \geq 90\%$$

5.1.1.1 ค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง (หลอดใหม่ยังไม่ผ่านการจุดติด)

การออกแบบการทดลองของค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง สามารถแสดงได้ดังตารางที่

5.2 ซึ่งได้จากการทำการทดลองตามตารางที่ ง-1 แสดงผลของค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของการทำการทดลองเคลือบหลอดตามลำดับการทดลองร่วมปัจจัยแบบสุ่ม

ตารางที่ 5.2 ผลการทดลองของค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง (ลูเมน)

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | | รายชื่อ 3 | | รายชื่อ 4 | | รายชื่อ 5 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ (กรัม) | 2.20 ± 0.10 | 2548 | 2534 | 2584 | 2594 | 2504 | 2521 | 2571 | 2573 | 2549 | 2556 |
| | 2.60 ± 0.10 | 2600 | 2614 | 2673 | 2668 | 2551 | 2569 | 2609 | 2598 | 2646 | 2656 |
| | 3.00 ± 0.10 | 2636 | 2646 | 2699 | 2711 | 2643 | 2636 | 2629 | 2634 | 2676 | 2663 |
| | 3.40 ± 0.10 | 2646 | 2641 | 2754 | 2765 | 2659 | 2658 | 2645 | 2646 | 2693 | 2701 |

การวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง

จากตารางที่ 5.2 จะเห็นว่าค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ทุกรายที่ทุกน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ให้ค่าความส่องสว่างมากกว่า 2500 ลูเมน ทุกค่า จากนั้นทำการทดสอบดังนี้

1. ความเป็นปกติของข้อมูล (Normality plot) พบว่าข้อมูลมีการกระจายแบบนอร์มอล (Normal distribution) ดูจาก P-Value ≥ 0.05 ดังรูปที่ ง-1 ในภาคผนวก ง

2. จากนั้นทำการประมวลผลการทดลองโดย Minitab ดังตารางที่ 5.2 และรูปที่ 5.1 และ 5.2 ก่อนที่เราจะนำผลสรุปจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที่ 5.3 และรูปที่ 5.1 และ 5.2 ไปใช้นั้น จะต้องมีการนำข้อมูลในตารางที่ 5.2 ไปทำการตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง (Model Adequacy) ทางสถิติเสียก่อนดังตารางที่ ง-2 และรูปที่ ง-2 ถึง ง-4 (สามารถดูความหมาย นิยามของส่วนตกค้าง ค่าที่ถูกพิตได้จากตารางนี้เช่นกัน) ในภาคผนวก ง และพบว่า

- 2.1) การพล็อตความเป็นปกติของส่วนตกค้างมีการแจกแจงเป็นปกติ
- 2.2) การพล็อตส่วนตกค้างตามลำดับการเก็บข้อมูลมีความอิสระของส่วนตกค้าง
- 2.3) การพล็อตส่วนตกค้างกับค่าที่ถูกพิตมีการกระจายแบบอิสระทั้งสองข้างรอบศูนย์และไม่มีรูปแบบ

ดังนั้นเราสามารถนำข้อสรุปจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที่ 5.3 และรูปที่ 5.1 และ 5.2 วิเคราะห์ผลได้ดังนี้

- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงพบว่าคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์อย่างน้อย 1 รายมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P-Value ≤ 0.05)
- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง พบว่าน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์อย่างน้อย 1 ระดับมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P-Value ≤ 0.05)
- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง พบว่าอันตรกิริยาระหว่างคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์อย่างน้อย 1 ระดับมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P-Value ≤ 0.05)
- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง พบว่าการบล็อกการทำซ้ำไม่ให้ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P-Value ≥ 0.05)
- จากรูปที่ 5.1 และ 5.2 แสดงให้เห็นว่าค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ทุกรายที่ทุกน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ให้ค่าความส่องสว่างมากกว่า 2500 ลูเมน ดังนั้นสามารถเลือกใช้น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ค่าน้ำหนักต่ำสุดได้ในคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ทุกราย แต่คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์รายที่สองให้ค่าความส่องสว่างสูงสุดที่น้ำหนักสูงดังตารางที่ ง-3 ในภาคผนวก ง

ตารางที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล 2 ปัจจัยแบบบล็อกการทำซ้ำ

General Linear Model: Response-Lumen 0 hr versus Blocks, C-Suppliers, Coating weight

| Factor | Type | Levels | Values |
|----------|-------|--------|-----------|
| Blocks | fixed | 2 | 1 2 |
| C-Suppli | fixed | 5 | 1 2 3 4 5 |
| Coating | fixed | 4 | 1 2 3 4 |

Analysis of Variance for Response, using Adjusted SS for Tests

| Source | DF | Seq SS | Adj SS | Adj MS | F | P |
|------------------|----|----------|---------|---------|--------|-------|
| Blocks | 1 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 2.43 | 0.136 |
| C-Suppli | 4 | 39084.4 | 39084.3 | 9771.1 | 199.09 | 0.000 |
| Coating | 3 | 93025.5 | 93025.5 | 31008.5 | 631.83 | 0.000 |
| C-Suppli*Coating | 12 | 9402.7 | 9402.7 | 783.6 | 15.97 | 0.000 |
| Error | 19 | 932.5 | 932.5 | 49.1 | | |
| Total | 39 | 142564.0 | | | | |

รูปที่ 5.1 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และปัจจัยน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์มีผลต่อค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงและรูปที่ 5.2 แสดงการทดลองร่วม

ปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์มีผลต่อค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง โดยที่หมายเลขต่างๆในรูปที่ 5.3 และ 5.4 แสดงความหมายได้ดังนี้

หมายเลข 1 คือ รายที่ 1

หมายเลข 2 คือ รายที่ 2

หมายเลข 3 คือ รายที่ 3

หมายเลข 4 คือ รายที่ 4

หมายเลข 5 คือ รายที่ 5


และ

หมายเลข 1 คือ น้ำหนักสาร 2.2 ± 0.1 กรัม

หมายเลข 2 คือ น้ำหนักสาร 2.6 ± 0.1 กรัม


หมายเลข 3 คือ น้ำหนักสาร 3.0 ± 0.1 กรัม

หมายเลข 4 คือ น้ำหนักสาร 3.4 ± 0.1 กรัม



รูปที่ 5.1 ปัจจัยคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์มีผลต่อค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.2 การทดลองร่วมปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักรฟลูออเรสเซนต์ที่มีผลต่อค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง

5.1.1.2 ค่าประสิทธิภาพของความส่องสว่างจาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมง และจาก 100 ชั่วโมง ถึง 2000 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของความส่องสว่างจาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมงที่ลดลงดังตารางที่ 5.4 และรูปที่ 5.3 และค่าประสิทธิภาพของความส่องสว่างจาก 100 ชั่วโมง ถึง 2,000 ชั่วโมง ต้องไม่ต่ำกว่า 90 % จาก 100 ชั่วโมงดังตารางที่ 5.5 และรูปที่ 5.4

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตารางที่ 5.4 ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างที่ลดลงจาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมง (%)

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | | รายชื่อ 3 | | รายชื่อ 4 | | รายชื่อ 5 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ (กรัม) | 2.20 ± 0.10 | 3.12 | 3.05 | 4.57 | 4.55 | 10.07 | 10.14 | 8.48 | 9.40 | 9.12 | 9.61 |
| | 2.60 ± 0.10 | 3.01 | 3.08 | 4.37 | 4.50 | 10.91 | 11.26 | 8.66 | 9.62 | 9.47 | 9.57 |
| | 3.00 ± 0.10 | 3.62 | 3.64 | 4.77 | 4.35 | 13.00 | 12.84 | 10.98 | 10.86 | 8.87 | 9.14 |
| | 3.40 ± 0.10 | 3.52 | 3.73 | 4.08 | 3.99 | 11.35 | 10.98 | 9.80 | 9.57 | 9.07 | 8.39 |

จากตารางที่ 5.4 สามารถนำไปพล็อตกราฟแสดงการทดลองร่วมปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่ประสิทธิภาพค่าความส่องสว่างลดลงจาก 0 ชั่วโมงไป 100 ชั่วโมงได้ดังรูปที่ 5.3 และพบว่า

- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงและ 100 ชั่วโมง พบว่าค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ 3 รายได้แก่ รายที่ 3 รายที่ 4 และ รายที่ 5 ลดลงมากกว่า 5 % ดังนั้นมีคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ใน 2 รายเท่านั้นที่ได้ตามมาตรฐานคือ คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์รายชื่อ 1 และ 2

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 5.3 การทดลองร่วมปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่มีผลต่อค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างจาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมง (%)

ตารางที่ 5.5 ข้อมูลของค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างจาก 100 ชั่วโมง ถึง 2000 ชั่วโมง (%)

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | | รายชื่อ 3 | | รายชื่อ 4 | | รายชื่อ 5 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ เซ็นต์(กรัม) | 2.20 ± 0.10 | 91.72 | 91.33 | 91.06 | 91.01 | 88.70 | 88.25 | 89.54 | 89.84 | 88.19 | 88.73 |
| | 2.60 ± 0.10 | 91.74 | 91.90 | 90.61 | 90.98 | 89.34 | 89.41 | 88.68 | 89.15 | 85.88 | 85.57 |
| | 2.60 ± 0.10 | 91.76 | 92.22 | 91.76 | 90.47 | 89.84 | 89.59 | 88.11 | 88.22 | 84.96 | 83.45 |
| | 2.60 ± 0.10 | 91.83 | 91.76 | 91.28 | 90.28 | 89.72 | 88.70 | 88.17 | 87.69 | 82.40 | 83.33 |

จากตารางที่ 5.5 สามารถนำไปพล็อตกราฟแสดงการทดลองร่วมปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างลดลงจาก 100 ชั่วโมงไป 2000 ชั่วโมงได้ดังรูปที่ 5.4 พบว่า

- ด้วยข้อมูล % ของประสิทธิภาพความส่องสว่างที่ 2000 ชั่วโมงของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ 2 รายที่ได้ตามมาตรฐานคือความส่องสว่างที่ 2000 ชั่วโมงเทียบกับ 100 ชั่วโมง ต้องไม่ต่ำกว่า 90 % ได้แก่ รายที่ 1 และ รายที่ 2



รูปที่ 5.4 การทดลองร่วมปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่มีผลต่อค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างจาก 100 ชั่วโมง ถึง 2000 ชั่วโมง (%)

5.1.1.3 สีของแสงของหลอดชนิด 36 วัตต์ อยู่ในกราฟวงที่ 1, 2 และ 3

พบว่าการทดลองร่วมปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ให้ค่าสีของแสงดังตารางที่ 5.6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.6 ข้อมูลสีของแสงของการทดลองร่วมปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และนำหน้าสารฟลูออเรสเซนต์


| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | | | รายชื่อ 2 | | | | รายชื่อ 3 | | | | รายชื่อ 4 | | | | รายชื่อ 5 | | | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| | | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 | x*1000 | y*1000 |
| นำหน้าสารฟลูออเรสเซนต์ (กรัม) | 2.20 ± 0.10 | 313 | 341 | 313 | 342 | 315 | 344 | 315 | 344 | 312 | 342 | 312 | 343 | 310 | 341 | 310 | 341 | 312 | 341 | 312 | 341 |
| | 2.60 ± 0.10 | 315 | 342 | 314 | 342 | 315 | 344 | 316 | 344 | 312 | 342 | 312 | 343 | 311 | 341 | 311 | 341 | 313 | 342 | 313 | 342 |
| | 3.00 ± 0.10 | 315 | 343 | 315 | 342 | 316 | 344 | 316 | 344 | 313 | 342 | 313 | 343 | 311 | 341 | 311 | 341 | 313 | 342 | 313 | 343 |
| | 3.40 ± 0.10 | 316 | 343 | 316 | 343 | 316 | 344 | 316 | 344 | 312 | 343 | 312 | 342 | 311 | 341 | 311 | 341 | 313 | 343 | 313 | 343 |

จากตารางค่าสีของแสงที่ได้จากตารางที่ 5.6 เมื่อเช็คจากกราฟการควบคุมค่าสีของแสงในรูปที่ 5.5 ต้องอยู่ในวงที่ 1, 2 และ 3 เนื่องจากค่าสีของแสงที่อยู่ในวงที่ 1, 2 และ 3 ตามมนุษย์ไม่สามารถตรวจจับหรือแยกแยะความแตกต่างของสีของแสงในหลอดไฟแต่ละหลอดได้ และค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดค่าความส่องสว่างจะอยู่ในรูปทศนิยม 3 ตำแหน่งทั้งค่า X และ Y จากนั้นนำค่า X และ Y คูณด้วย 1000 ก่อนนำไปอ่านค่าในรูปที่ 5.5

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

For all lamp "straight" lamp types(diameter26 mm) in colour 54 (Daylight)

TARGET : 315/341



รูปที่ 5.5 กราฟการควบคุมค่าสีของแสงของสีที่เป็นเดย์ไลท์ (lighting manual ของบริษัท, 1998)

จากการตรวจเช็คพบว่าคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ทุกรายให้ค่าสีของแสงอยู่ในมาตรฐานของกราฟการควบคุมค่าสีของแสงในหลอดไฟ

5.1.1.4 ความเรียบเนียนของเนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์

- ความหยาบของเนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์

พบว่าความหยาบของเนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์ในบริษัทผู้ผลิต 3 รายไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 ข้อมูลความหยาบของเนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์ในหลอดชนิด 36 วัตต์

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนซ์ | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | | รายชื่อ 3 | | รายชื่อ 4 | | รายชื่อ 5 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนซ์ (กรัม) | 2.20 ± 0.10 | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F |
| | 2.60 ± 0.10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| | 3.00 ± 0.10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| | 3.40 ± 0.10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |

F = ไม่ผ่าน

P = ผ่าน

- ความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์ด้านหัว

พบว่าความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์ด้านหัวที่น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนซ์ 2.20 กรัมในบริษัทผู้ผลิต 5 ราย ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังตารางที่ 5.8

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.8 ข้อมูลความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์ด้านหัวของหลอดชนิด 36 วัตต์

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนซ์ | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | | รายชื่อ 3 | | รายชื่อ 4 | | รายชื่อ 5 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนซ์(กรัม) | 2.20 ± 0.10 | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F |
| | 2.60 ± 0.10 | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F |
| | 3.00 ± 0.10 | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F |
| | 3.40 ± 0.10 | P | P | P | P | F | F | F | F | F | F |


F = ไม่ผ่าน

P = ผ่าน


จากตารางที่ 5.8 พบว่าความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์ด้านหัวของบริษัทผู้ผลิตทั้งรายชื่อ 1 และรายชื่อ 2 ที่น้ำหนัก 2.20 กรัมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่เนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์เริ่มบางด้านหัว ดังนั้นต้องพิจารณาน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนซ์ที่สูงกว่า 2.20 กรัมขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นเราเลือกน้ำหนักในช่วง 2.20 กรัม- 2.70 กรัม มาทำการทดสอบต่อว่าที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่าใดจึงไม่ทำให้เนื้อสารฟลูออเรสเซนซ์ด้านหัวบาง และการที่เรายังคงดำเนินการทดลองคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนซ์ทั้ง 2 รายต่อไปทั้งที่รายชื่อ 1 ให้ราคาสารฟลูออเรสเซนซ์ต่ำกว่า เนื่องจากบริษัทมีนโยบายต้องการสารฟลูออเรสเซนซ์รายชื่อ 2 ไว้เป็นบริษัทผู้ผลิตสำรอง ดังนั้นการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนซ์กับค่าความส่องสว่างของทั้งสองรายชื่อในหลอดชนิด 36 วัตต์ จะเป็นไปตามรูปที่ 5.6 ของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนซ์รายชื่อ 1 และรูปที่ 5.7 ของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนซ์รายชื่อ 2

เช็คความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนซ์กับค่าความส่องสว่างของทั้งสองเจ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ในช่วง 2.20 - 2.70 กรัมกับค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์รายที่ 1



รูปที่ 5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ในช่วง 2.20 - 2.70 กรัมกับค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์รายที่ 2

พบว่าความสัมพันธ์ของน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ในช่วง 2.20-2.70 กรัมกับค่าความส่องสว่างมีลักษณะเส้นตรงเหมือนกันทั้งสองเจ้าโดยมีค่า $R-Sq = 91.9\%$ และ $R-Sq = 88.0\%$ ตามลำดับแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้ 91.9 % และ 88.0 % สามารถอธิบายด้วยสมการเส้นตรง 2 เส้นนี้ตามลำดับ ดังนั้นน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่อยู่ในช่วง 2.20-2.70 กรัมสามารถนำไปใช้ได้หมดขึ้นอยู่กับว่าบริษัทผู้ผลิตรายใดขายราคาต่ำสุด

และพบว่าน้ำหนักที่ 2.30 กรัมขึ้นไปของทั้งสองรายเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้เนื้อสารฟลูออเรสเซนต์บริเวณหัวหลอดไม่บาง ดังนั้นทางทีมีวิเคราะห์แล้วว่าปลอดภัยที่สุดให้น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์อยู่ที่ 2.40 ± 0.10 กรัม

5.1.2 ผลการศึกษาอิทธิพลของสารรองพื้นที่มีผลต่อคุณภาพของสารฟลูออเรสเซนต์ของแต่ละบริษัทผู้ผลิตสารฟลูออเรสเซนต์

โดยดำเนินการทดลองเหมือนขั้นตอนในหัวข้อ 5.1.1 มาศึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดในหลอดชนิด 36 วัตต์ก่อน เพื่อหาอิทธิพลของสารรองพื้นมีผลมากน้อยต่อสารฟลูออเรสเซนต์หรือไม่ ถ้าสารฟลูออเรสเซนต์ที่มีคุณภาพดีจริงๆ สารรองพื้นจะมีอิทธิพลการส่องสว่างน้อยมากที่น้ำหนักต่างๆ จากนั้นนำผลการทดลองที่ได้ (ใช้สารรองพื้น/ไม่ใช้สารรองพื้น) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมในหลอดชนิด 18 วัตต์

พบว่ามีความสัมพันธ์ของสารฟลูออเรสเซนต์ 2 รายเท่านั้นที่สามารถผลิตสารฟลูออเรสเซนต์ผ่านทุกเกณฑ์ตามมาตรฐานคือ รายที่ 1 และ รายที่ 2 ดังนั้นจะนำคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ 2 รายมาทดลองต่อไปดังนี้เนื่องจากว่าบริษัทผู้ผลิตบางรายได้กล่าวว่าสารฟลูออเรสเซนต์ของเขามีคุณภาพดีโดยไม่ต้องใช้สารรองพื้นเพื่อช่วยเพิ่มค่าความส่องสว่าง ดังนั้นตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าของกระบวนการที่มีความสำคัญที่สนใจมี 3 ปัจจัย คือ คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ 2 ราย เป็นปัจจัยแบบมีค่าตายตัว(Fixed Effect) น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์มี 4 ระดับเป็นแบบมีค่าตายตัว(Fixed Effect) และสารรองพื้นเป็นแบบมีค่าตายตัว(Fixed Effect) ดังตารางที่ 5.9 การทดลองนี้เป็นการออกแบบการทดลองแบบบล็อกการทำซ้ำ แต่ลำดับการทดลองร่วมปัจจัยในแต่ละบล็อกจะเป็นแบบสุ่ม

5.1.2.1 ผลการทดลองที่หลอดชนิด 36 วัตต์

ทำการเคลือบหลอดด้วยมือแล้วใส่หลอดในเครื่องเคลือบหลอด (Cassette Coating Machine: CCM) เพื่อผ่านกระบวนการทำให้สารฟลูออเรสเซนต์แห้ง ตามลำดับการทดลองร่วมปัจจัยแบบสุ่ม (Run order) ตามตารางที่ ง-4 ในภาคผนวก ง เนื่องจากจำนวนสารฟลูออเรสเซนต์

ตัวอย่างมีน้อยเกินกว่าจะใช้เครื่องเคลือบหลอดพ้นหลอดได้และการทดสอบฟลูออเรสเซนส์ลงเคลือบหลอดด้วยมือก็ไม่ได้ให้ความแตกต่างกับการพ่นด้วยเครื่องเคลือบหลอดเพราะใช้กระบวนการทำให้สารฟลูออเรสเซนส์แห้งกระบวนการเดียวกัน จากนั้นนำหลอดที่แห้งตัวแล้วไปผ่านการทำหลอดไฟ จากนั้นนำหลอดสำเร็จรูปไปทำการวัดค่าการวัดแสงสว่างที่ 0 ชั่วโมง ดังตารางที่ 5.10

ตารางที่ 5.9 ตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าและตัวแปรวัดในการทดลองอิทธิพลของสารรองพื้นในหลอด 36 วัตต์

| ตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้า | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนส์ที่ได้มาตรฐาน จากหัวข้อ 5.1.1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ช่วงน้ำหนักรองพื้นสารฟลูออเรสเซนส์ที่ได้จากหัวข้อ 5.1.1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> สารรองพื้น(มี/ไม่มี) | |
| ตัวแปรวัดผล | ค่าวัด |
| <ul style="list-style-type: none"> ค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง สีของแสง | <p>> 2500 ลูเมน</p> <p>ต้องอยู่ในกราฟวงรีที่ 1, 2, 3</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> คุณลักษณะภายนอก : <ul style="list-style-type: none"> - ความเรียบเนียนของเนื้อสารฟลูออเรสเซนส์ - ความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซนส์ด้านหัวหลอด | <p>Particle มีขนาด < 1 มิลลิเมตร</p> <p>มีไม่เกิน 5 เม็ดใน 1 ฟุต</p> <p>ต้องมองไม่เห็นได้หลอด</p> |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.10 ผลทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของหลอดชนิด 36 วัตต์ ของปัจจัยคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์และสารรองพื้น (ลูเมน)

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | | | รายชื่อ 2 | | | |
| | | สารรองพื้น | | ไม่ใช้สารรองพื้น | | สารรองพื้น | | ไม่ใช้สารรองพื้น | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์(กรัม) | 2.20 ± 0.10 | 2537 | 2547 | 2504 | 2498 | 2583 | 2574 | 2526 | 2529 |
| | 2.60 ± 0.10 | 2602 | 2607 | 2570 | 2566 | 2649 | 2644 | 2612 | 2628 |

การวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง

จากตารางที่ 5.10 จะเห็นว่าค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง ที่น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ 2.20 กรัม ไม่ใช้สารรองพื้นให้ค่าความส่องสว่างน้อยกว่าใช้สารรองพื้น ดังนั้นทำการทดสอบอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นปกติของข้อมูล (Normality plot) พบว่าข้อมูลมีการกระจายแบบนอร์มอล (Normal distribution) ดูจาก P-Value ≥ 0.05 ดังรูปที่ ง-5 ในภาคผนวก ง

2. จากนั้นทำการประมวลผลการทดลองโดย Minitab ดังตารางที่ 5.11 และรูปที่ 5.8 ก่อนที่เราจะนำผลสรุปจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที่ 5.11 และรูปที่ 5.8 ไปใช้นั้น จะต้องมีการนำข้อมูลในตารางที่ 5.10 ไปทำการตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง (Model Adequacy) ทางสถิติเสียก่อนดังตารางที่ ง-4 และรูปที่ ง-6 ถึง ง-8 ในภาคผนวก และพบว่า

- 2.1) การพล็อตความเป็นปกติของส่วนตกค้างมีการแจกแจงเป็นปกติ
- 2.2) การพล็อตส่วนตกค้างตามลำดับการเก็บข้อมูลมีความอิสระของส่วนตกค้าง
- 2.3) การพล็อตส่วนตกค้างกับค่าที่ถูกฟิตมีการกระจายแบบอิสระทั้งสองข้างรอบศูนย์และไม่มีรูปแบบ

ดังนั้นเราสามารถนำข้อสรุปจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที่ 5.11 วิเคราะห์ผลได้ดังนี้

- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงพบว่าคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์อย่างน้อย 1 รายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P-Value ≤ 0.05)

- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง พบว่าน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนส์อย่างน้อย 1 ระดับแตกต่างกันอย่าง (P-Value ≤ 0.05) และพบว่าถ้าใช้สารรองพื้นสามารถให้ค่าการส่องสว่างสูงกว่าไม่ใช้สารรองพื้น ดังนั้นการทดลองในหลอดชนิด 18 วัดต์ ในหัวข้อ 5.1.2.2 จะใช้สารรองพื้นเนื่องจากว่าการใช้สารรองพื้นให้ค่าการส่องสว่างที่สูงกว่า
- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง อันตรกิริยาระหว่างคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนส์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนส์อย่างน้อย 1 ระดับมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P-Value ≤ 0.05)

ตารางที่ 5.11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล 3 ปัจจัยแบบบล็อกการทำซ้ำโดยโปรแกรม Minitab

General Linear Model: Response-0 hr versus C-Suppliers, Precoat, ...


| Factor | Type | Levels | Values |
|----------|-------|--------|--------|
| C-Suppli | fixed | 2 | 1 2 |
| Precoat | fixed | 2 | 1 2 |
| Coating | fixed | 2 | 1 2 |
| Blocks | fixed | 2 | 1 2 |

Analysis of Variance for Response, using Adjusted SS for Tests

| Source | DF | Seq SS | Adj SS | Adj MS | F | P |
|--------------------------|----|---------|---------|---------|--------|-------|
| C-Suppli | 1 | 6162.2 | 6162.3 | 6162.3 | 161.10 | 0.000 |
| Precoat | 1 | 6006.2 | 6006.2 | 6006.2 | 157.03 | 0.000 |
| Coating | 1 | 21025.0 | 21025.0 | 21025.0 | 549.67 | 0.000 |
| C-Suppli*Precoat | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.000 |
| C-Suppli*Coating | 1 | 240.2 | 240.2 | 240.2 | 6.28 | 0.041 |
| Precoat*Coating | 1 | 210.2 | 210.2 | 210.2 | 5.50 | 0.052 |
| C-Suppli*Precoat*Coating | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.61 | 0.150 |
| Blocks | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.16 | 0.698 |
| Error | 7 | 267.8 | 267.8 | 38.3 | | |
| Total | 15 | 34018.0 | | | | |

จากตารางที่ 5.10 สามารถนำไปแสดงอยู่ในรูปที่ 5.8

Main Effects Plot - LS Means for Response-0 h



หมายเลข 1 คือ รายที่ 1

หมายเลข 2 คือ รายที่ 2

และหมายเลข 1 คือ น้ำหนักสาร 2.2 ± 0.10 กรัม หมายเลข 2 คือ น้ำหนักสาร 2.6 ± 0.10 กรัม

รูปที่ 5.8 ปัจจัยคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ และสารรองพื้น มีผลต่อค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง

5.1.2.2 ผลการทดลองที่หลอดชนิด 18 วัตต์

จากผลการทดลองในหัวข้อ 5.1.2.1 พบว่าใช้สารรองพื้นให้ค่าความส่องสว่างที่สูงกว่า ดังนั้นการทดลองนี้จะใช้สารรองพื้นในการศึกษาตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าที่สนใจมี 2 ปัจจัย คือ คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ 2 เจ้า เป็นปัจจัยแบบมีค่าตายตัว (Fixed Effect) และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์มี 4 ระดับเป็นแบบมีค่าตายตัว (Fixed Effect) ตามลำดับการทดลองร่วมปัจจัยแบบสุ่ม (Run order) ตามตารางที่ 5-5 ในภาคผนวก ง จากนั้นทำหลอดแล้ววัดค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง ดังตารางที่ 5.13

ตารางที่ 5.12 ตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าและตัวแปรวัดผลของการทดลองที่หลอดชนิด 18 วัตต์

| ตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้า | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ที่ได้มาตรฐาน จากหัวข้อ 5.1.1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้สารรองพื้นเนื่องจากให้ค่าความส่องสว่างสูงกว่า | |
| ตัวแปรวัดผล | ค่าวัด |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าความส่องสว่าง | > 1040 ลูเมน |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง - จาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมง - จาก 100 ชั่วโมง ถึง 2000 ชั่วโมง | ลดลง $\leq 5\%$ $\geq 90\%$ |
| <ul style="list-style-type: none"> ● สีของแสง | ต้องอยู่ในกราฟวงรีที่ 1, 2, 3 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● คุณลักษณะภายนอก : - ความเรียบเนียนของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์ - ความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์ด้านหัวหลอด | Particle มีขนาด < 1 มิลลิเมตร มีไม่เกิน 5 เม็ดใน 1 ฟุต ต้องมองไม่เห็นได้หลอด |

ค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง

ตารางที่ 5.13 ผลการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของหลอดชนิด 18 วัตต์ ของปัจจัยคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ (ลูเมน)

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------|------------|
| | | รายชื่อที่ 1 | | รายชื่อที่ 2 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ (กรัม) | 1.15 ± 0.10 | 1071 | 1065 | 1086 | 1073 |
| | 1.35 ± 0.10 | 1097 | 1101 | 1109 | 1105 |
| | 1.55 ± 0.10 | 1112 | 1117 | 1142 | 1132 |
| | 1.75 ± 0.10 | 1114 | 1110 | 1140 | 1145 |

การวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง ของหลอดชนิด 18 วัตต์ ของปัจจัยคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์

จากตารางที่ 5.13 จะเห็นว่าค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ทั้งรายชื่อที่ 1 และรายชื่อที่ 2 ที่น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ 1.15 กรัม ให้ค่าความส่องสว่างมากกว่าค่ามาตรฐานคือ 1040 ลูเมนทุกค่า และเมื่อทำการทดสอบอื่นๆ ได้ผลดังนี้

1. ความเป็นปกติของข้อมูล (Normality plot) พบว่าข้อมูลมีการกระจายแบบนอร์มอล (Normal distribution) ดูจาก P-Value ≥ 0.05 ดังรูปที่ ง-9 ในภาคผนวก ง
2. จากนั้นทำการประมวลผลการทดลองโดย Minitab ดังตารางที่ 5.14 ก่อนที่เราจะนำข้อสรุปจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที่ 5.14 ไปใช้นั้น จะต้องมีการนำข้อมูลในตารางที่ 5.13 ไปทำการตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง (Model Adequacy) ทางสถิติก่อนเสียก่อนดังตารางที่ ง-5 และรูปที่ ง-10 ถึง ง-12 ในภาคผนวก ง และพบว่า
 - 2.1) การพล็อตความเป็นปกติของส่วนตกค้างมีการแจกแจงเป็นปกติ
 - 2.2) การพล็อตส่วนตกค้างตามลำดับการเก็บข้อมูลมีความอิสระของส่วนตกค้าง
 - 2.3) การพล็อตส่วนตกค้างกับค่าที่ถูกพิตมีการกระจายแบบอิสระทั้งสองข้างรอบศูนย์และไม่มีรูปแบบ

ดังนั้นเราสามารถนำข้อสรุปจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที่ 5.14 มาวิเคราะห์ผลได้ดังนี้

- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงพบว่าคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์อย่างน้อย 1 รายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P\text{-Value} \leq 0.05$)
- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง พบว่าน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์อย่างน้อย 1 ระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P\text{-Value} \leq 0.05$)
- ด้วยข้อมูลจากการทดลองของค่าการส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง อันตรกิริยาระหว่างคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์อย่างน้อย 1 ระดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P\text{-Value} \leq 0.05$)

ตารางที่ 5.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล 2 ปัจจัยแบบบล็อกการทำซ้ำโดยโปรแกรม Minitab

General Linear Model: Response=0hr versus C-Suppliers, Coating weight, ...

| Factor | Type | Levels | Values |
|----------|-------|--------|---------|
| C-Suppli | fixed | 2 | 1 2 |
| Coating | fixed | 4 | 1 2 3 4 |
| Blocks | fixed | 2 | 1 2 |

Analysis of Variance for Response, using Adjusted SS for Tests

| Source | DF | Seq SS | Adj SS | Adj MS | F | P |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|
| C-Suppli | 1 | 1314.1 | 1314.1 | 1314.1 | 54.61 | 0.000 |
| Coating | 3 | 7529.7 | 7529.7 | 2509.9 | 104.31 | 0.000 |
| C-Suppli*Coating | 3 | 318.7 | 318.7 | 106.2 | 4.41 | 0.048 |
| Blocks | 1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 1.37 | 0.279 |
| Error | 7 | 168.4 | 168.4 | 24.1 | | |
| Total | 15 | 9363.9 | | | | |

ประสิทธิภาพของความส่องสว่างจาก 0 ชั่วโมงไป 100 ชั่วโมง และจาก 100 ชั่วโมงถึง 2,000

ค่าประสิทธิภาพของความส่องสว่างจาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมงที่ลดลงน้อยกว่า 5 % ดังตารางที่ 5.15 และค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างที่ 100 ชั่วโมง ถึง 2,000 ชั่วโมงต้องไม่ต่ำกว่า 90 % จาก 100 ชั่วโมงดังตารางที่ 5.16

ตารางที่ 5.15 ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างที่ลดลงจาก 0 ชั่วโมง ถึง 100 ชั่วโมง (%)

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ (กรัม) | 1.15 ± 0.10 | 2.90 | 2.81 | 3.66 | 3.55 |
| | 1.35 ± 0.10 | 3.01 | 2.88 | 3.84 | 3.84 |
| | 1.55 ± 0.10 | 3.03 | 3.44 | 3.86 | 3.51 |
| | 1.75 ± 0.10 | 3.59 | 3.40 | 3.90 | 3.99 |

ตารางที่ 5.16 ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่างที่ลดลงจาก 100 ชั่วโมง ถึง 2000 ชั่วโมง (%)

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ (กรัม) | 1.15 ± 0.10 | 93.98 | 91.92 | 91.32 | 93.32 |
| | 1.35 ± 0.10 | 93.34 | 92.91 | 92.61 | 93.15 |
| | 1.55 ± 0.10 | 92.59 | 93.15 | 92.26 | 91.17 |
| | 1.75 ± 0.10 | 93.39 | 93.69 | 92.22 | 92.22 |

พบว่าทั้งค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างที่ 100 ชั่วโมง และ 2,000 ชั่วโมง ดังตารางที่ 5.15 และ 5.16 ตามลำดับให้ค่าได้ตามมาตรฐาน

สีของแสงในหลอดชนิด 18 วัตต์อยู่ในกราฟวงที่ 1, 2 และ 3

พบว่าการทดลองร่วมปัจจัยของบริษัทผู้ผลิตและน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ให้ค่าสีของแสงดังตารางที่ 5.17

ตารางที่ 5.17 ข้อมูลสีของแสงของการทดลองร่วมปัจจัยของคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์และ
น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | | | รายชื่อ 2 | | | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| | | X*1000 | Y*1000 | X*1000 | Y*1000 | X*1000 | Y*1000 | X*1000 | Y*1000 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ (กรัม) | 1.15 ± 0.10 | 318 | 344 | 317 | 344 | 316 | 344 | 316 | 344 |
| | 1.35 ± 0.10 | 318 | 344 | 318 | 344 | 317 | 344 | 317 | 344 |
| | 1.55 ± 0.10 | 318 | 344 | 318 | 345 | 317 | 344 | 317 | 344 |
| | 1.75 ± 0.10 | 318 | 344 | 318 | 345 | 317 | 345 | 317 | 344 |

จากข้อมูลค่าสีของแสงที่ได้จากตารางที่ 5.17 เมื่อเช็คจากกราฟการควบคุมค่าสีของแสง
ในรูปที่ 5.5 แล้วพบว่าทั้งสองรายชื่อให้ค่าสีของแสงอยู่ในวงที่ 1, 2 และ 3

ความเรียบเนียนของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์

- ความหยาบของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์

พบว่าความหยาบของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์ในบริษัทผู้ผลิต 2 รายคือ รายที่ 1 และ รายที่ 2
ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังตารางที่ 5.18

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.18 ข้อมูลความหยابของเนื้อสารฟลูออเรสเซ็นต์ในหลอดชนิด 18 วัตต์

| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซ็นต์ | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซ็นต์(กรัม) | 1.15 ± 0.10 | P | P | P | P |
| | 1.35 ± 0.10 | P | P | P | P |
| | 1.55 ± 0.10 | P | P | P | P |
| | 1.75 ± 0.10 | P | P | P | P |

F = ไม่ผ่าน

P = ผ่าน

- ความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซ็นต์ด้านหัว

พบว่าความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซ็นต์ด้านหัวที่น้ำหนักสารฟลูออเรสเซ็นต์ 1.15 กรัมในคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซ็นต์ 2 รายไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ดังตารางที่ 5.19

ตารางที่ 5.19 ข้อมูลความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซ็นต์ด้านหัวที่หลอดชนิด 18 วัตต์


| | | คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซ็นต์ | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | | รายชื่อ 1 | | รายชื่อ 2 | |
| | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| น้ำหนักสารฟลูออเรสเซ็นต์(กรัม) | 1.15 ± 0.10 | F | F | F | F |
| | 1.35 ± 0.10 | P | P | P | P |
| | 1.55 ± 0.10 | P | P | P | P |
| | 1.75 ± 0.10 | P | P | P | P |

F = ไม่ผ่าน

P = ผ่าน


ความบางของเนื้อสารฟลูออเรสเซนต์ด้านหัวที่น้ำหนัก 1.15 กรัมเป็นระดับต่ำสุดที่เนื้อสารฟลูออเรสเซนต์เริ่มบางด้านหัวหลอด ดังนั้นต้องพิจารณาน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่สูงกว่า 1.15 กรัมขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นเราเลือกน้ำหนักในช่วง 1.15 - 1.55 กรัม มาทำการทดสอบต่อว่าที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่าใดจึงไม่ทำให้เนื้อสารฟลูออเรสเซนต์ด้านหัวบางและค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง ยังคงได้ตามมาตรฐานตามรูปที่ 5.9 และรูปที่ 5.10 ดังนี้

เช็คความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์กับค่าความส่องสว่างของหลอดชนิด 18 วัตต์



รูปที่ 5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ในช่วง 1.15 – 1.55 กรัมกับค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง ของคุณสมบัติสารฟลูออเรสเซนต์รายที่ 1

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ในช่วง 1.15–1.55 กรัมกับค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมง ของคุณสมบัติสารฟลูออเรสเซนต์รายชื่อที่ 2

พบว่าความสัมพันธ์ของน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ในช่วง 1.15-1.55 กรัม กับค่าความส่องสว่างมีลักษณะค่อนข้างเป็นเส้นตรงเหมือนกันทั้งสองรายชื่อโดยมีค่า R-Sq = 86.8 % และ R-Sq = 96.0 % แสดงว่าข้อมูลนี้ 86.8.0 % และ 96.0 % สามารถอธิบายด้วยสมการเส้นตรงทั้ง 2 เส้นได้ตามลำดับ ดังนั้นน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่อยู่ในช่วง 1.15-1.55 กรัม สามารถนำไปใช้ได้หมดขึ้นอยู่กับว่าสารฟลูออเรสเซนต์บริษัทผู้ผลิตรายใดให้ราคาต่ำสุด และพบว่าน้ำหนักที่ 1.25 กรัมขึ้นไปของบริษัทผู้ผลิตทั้ง 2 รายเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้เนื้อสารฟลูออเรสเซนต์บริเวณหัวหลอดไม่บาง ดังนั้นทางทีมวิเคราะห์แล้วว่าปลอดภัยที่สุดให้น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์อยู่ที่ 1.35 ± 0.10 กรัม

5.2 ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการควบคุม

เป็นขั้นตอนของการควบคุมตัวแปรวัดปัจจัยป้อนเข้าที่มีผลต่อตัวแปรวัดผล


จากการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลพบว่าปัจจัยที่ต้องควบคุมมีอยู่ 2 ปัจจัย คือ คุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ของรายชื่อที่ 1 และน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตที่หลอดชนิด 36 วัดดีเท่ากับ 2.40 ± 0.10 กรัม และชนิด 18 วัดดีเท่ากับ 1.35 ± 0.10 กรัม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์ในรายชื่อที่เราเลือก

กับน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ที่เราเลือกนั้นมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน จึงมีการทดลองนำสารฟลูออเรสเซนต์ของ รายที่ 1 ไปใช้ในสายการผลิตที่น้ำหนัก 2.40 ± 0.10 กรัม สำหรับชนิด 36 วัตต์ และ 1.35 ± 0.10 กรัมสำหรับชนิด 18 วัตต์ ทำการพ่นสารฟลูออเรสเซนต์เคลือบหลอดตามปกติในเครื่อง Cassette Coating Machine (CCM) ที่หลอดชนิด 36 วัตต์ เป็นเวลา 1 กะ (8 ชั่วโมง) และที่หลอดชนิด 18 วัตต์เป็นเวลา 1 กะ (8 ชั่วโมง) จากนั้นทำการเก็บข้อมูลน้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์โดยใช้ $\bar{X} - R$ chart ซึ่งเป็นการใช้สถิติควบคุมกระบวนการผลิตดังรูปที่ 5.11 และ 5.12 ซึ่งพบว่าอยู่ในช่วงของการควบคุมสำหรับชนิด 36 วัตต์ และชนิด 18 วัตต์ ส่วนค่าความส่องสว่างสามารถแสดงผลการทดลองใช้ในสายการผลิตดังตารางที่ 5.20 และ 5.21

ตารางที่ 5.20 ค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของหลอด ชนิด 36 วัตต์

| | |
|--|--|
| หลอดที่สุ่มจากสายการผลิตใน 1 กะ (35 หลอด) | ผลของค่าความส่องสว่างที่ได้เทียบกับมาตรฐาน (2500 ลูเมน) |
| ค่าความส่องสว่างที่ได้จากหลอดสุ่ม | ผ่านทุกหลอด |

Xbar/R Chart for c.w.1-c.w.5




รูปที่ 5.11 น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ในหลอด ชนิด 36 วัตต์

จากรูปที่ 5.11 พบว่าข้อมูลน้ำหนักมีการกระจายอยู่ในช่วงน้ำหนักที่เลือก

ตารางที่ 5.21 ค่าความส่องสว่างที่ 0 ชั่วโมงของหลอดชนิด 18 วัตต์

| | |
|---|--|
| หลอดที่สุ่มจากสายการผลิตใน 1 กระ (35 หลอด) | ผลของค่าความส่องสว่างที่ได้เทียบกับมาตรฐาน (2500 ลูเมน) |
| ค่าความส่องสว่างที่ได้จากหลอดสุ่ม | ผ่านทุกหลอด |

Xbar/R Chart for c.w.1-c.w.5



รูปที่ 5.12 น้ำหนักสารฟลูออเรสเซนต์ในหลอดชนิด 18 วัตต์

จากรูปที่ 5.12 พบว่าข้อมูลน้ำหนักมีการกระจายอยู่ในชวงน้ำหนักที่เลือก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย