

บทที่ 6

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองการนำซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์เป็นตัวแทนไฟในการทำเซรามิก โดยใช้แทนที่อะลูมินาบริสุทธิ์ในสูตรเนื้อดินประเทกอะลูมินาเอิร์ทเทินแวร์ โดยมีดินดำและเพล็ดส์ปาร์เป็นวัตถุดิบร่วมในการผลิต สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

1. อัตราส่วนซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วในส่วนผสมที่เหมาะสม คือ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้ค่ากำลังรับแรงดัดหลังเผาสูงที่สุดเท่ากับ 199.34 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(19.55 เมกะปาสคัล) ค่าการหดตัวหลังเผา 15.86 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนาแน่นหลังเผา 2.30 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าการดูดซึมน้ำ 2.78 เปอร์เซ็นต์

2. ขนาดอนุภาคของซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วที่ให้ค่ากำลังรับแรงดัดหลังเผาสูงที่สุด คือ ขนาด 100 เมช(0.149 มม.- 0.105 มม.) ซึ่งให้ค่ากำลังรับแรงดัดหลังเผาเท่ากับ 205.70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(20.17 เมกะปาสคัล) มีค่าการหดตัวหลังเผา 15.49 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนาแน่นหลังเผา 2.30 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าการดูดซึมน้ำ 2.06 เปอร์เซ็นต์

3. อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาที่เหมาะสม คือ 1100 องศาเซลเซียส(1173 เคลวิน) ซึ่งให้ค่ากำลังรับแรงดัดเท่ากับ 227.80 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(22.34 เมกะปาสคัล) ค่าการหดตัวหลังเผา 10.85 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนาแน่นหลังเผา 2.03 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าการดูดซึมน้ำ 11.66 เปอร์เซ็นต์ โดยพิจารณาค่าการดูดซึมน้ำร่วมกับค่ากำลังรับแรงดัดหลังเผา เนื่องจากที่อุณหภูมิในการเผา 1000 องศาเซลเซียส(1273 เคลวิน) ให้ค่ากำลังรับแรงดัดหลังเผาสูงที่สุด แต่มีค่าการดูดซึมน้ำสูงถึง 22.94 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการผลิตเซรามิก เพราะจะทำให้เซรามิกที่ผลิตได้มีความชื้นสะสมได้ง่าย

4. อัตราเร็วที่ใช้ในการเผาที่เหมาะสม คือ 3 องศาเซลเซียสต่อนาที ซึ่งให้ค่ากำลังรับแรงดัดหลังเผาเท่ากับ 247.34 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(24.25 เมกะปาสคัล) ค่าการหดตัวหลังเผา 11.42 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนาแน่นหลังเผา 2.00 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าการดูดซึมน้ำ 11 เปอร์เซ็นต์

5. stopwatch ที่เหมาะสมในการผลิตเซรามิกจากซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้ว คือ ที่อัตราส่วนซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ ขนาดอนุภาคของซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้ว 100 เมช(0.149 มม.- 0.105 มม.) อุณหภูมิที่ใช้ในการเผา 1100 องศาเซลเซียส(1373 เคลวิน) และอัตราเร็วที่ใช้ในการเผา 3 องศาเซลเซียสต่อนาที ซึ่งให้ค่ากำลังรับแรงดัดหลังเผาเท่ากับ 247.34

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(24.25 เมกะปascal) ค่าการหดตัวหลังเผา 11.42 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนาแน่นหลังเผา 2.00 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าการดูดซึมน้ำ 11 เปอร์เซ็นต์

6. ผลการทดสอบการชีลลารายจากเซรามิกที่ผลิตได้ “ไม่พบสารแอนතราควิน ในน้ำในน้ำชาและน้ำอุ่น แต่ไม่พบโลหะหนัก (ตะกั่วและแคนเดเมียม) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร

7. การตรวจสอบแม่ลิ้นจากการผลิตได้โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ดิฟเฟรนซ์ มิเตอร์ “ไม่พบผลึกแม่ลิ้น” เนื่องจากระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไม่นานและสูงพอที่จะทำให้เกิดผลึกแม่ลิ้น ซึ่งเป็นข้อจำกัดของเตาเผาที่ใช้ในการทดลอง

8. การประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น พบร่วมกับ “ในการผลิตเซรามิกจากการใช้ชิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วเป็นตัวแทนไฟแทนที่อะลูมินาบริสุทธิ์ 1 กิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายประมาณ 94 บาท ซึ่งค่อนข้างสูง ไม่เหมาะสมสมที่จะใช้ในการผลิตจริง แต่จะสังเกตเห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากค่าพลังงานที่ใช้ในการเผาซึ่งสามารถลดลงได้เมื่ออุ่นภูมิในการอุตสาหกรรม และสามารถลดต้นทุนในด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ อะลูมินาบริสุทธิ์ลงได้อีกด้วย”

9. การนำชิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วมาใช้เป็นตัวแทนไฟแทนที่อะลูมินาบริสุทธิ์ เป็นวิธีการนำของเสียกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งเป็นทางเลือกในการนำบดของเสียที่ดีทางหนึ่ง และยังเป็นการทำให้ของเสียกลับมามีมูลค่า โดยลดค่าใช้จ่ายในด้านวัตถุดิบ ช่วยให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝังกลบของเสียลงในหลุมฝังกลบ และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ศูนย์วิทยบริพาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย