

บทที่ 1

บทนำ

ในปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาสนใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น เนื่องจากพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น แก๊สธรรมชาติ และน้ำมันนับวันจะหมดไป เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเป็นอุปกรณ์กำเนิดกระแสไฟฟ้าที่สำคัญอันหนึ่ง สามารถให้กระแสไฟฟ้าโดยการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีที่อุณหภูมิ 800 - 1000°C โดยการใส่แก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน ข้อดีของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งคือมีประสิทธิภาพสูง และเป็นแหล่งพลังงานสะอาด [1] เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบท่อ (tube) และแบบแผ่น (planar) โดยแบบแผ่นได้รับความสนใจมากกว่า เพราะว่าให้กำลังไฟฟ้า (high power density) สูงกว่า และค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตต่ำกว่าแบบท่อ แต่สิ่งที่ปัญหาสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบแผ่นคือการป้องกันแก๊สรั่ว โดยวัสดุป้องกันแก๊สรั่วทำหน้าที่ป้องกันแก๊สรั่วบริเวณขอบของเซลล์ (edges of cell), ระหว่างชั้นของเซลล์ (cell stack) และบริเวณที่มีแก๊สไหลผ่าน (gas manifold) โดยวัสดุป้องกันแก๊สรั่วทำหน้าที่ป้องกันการผสมกันระหว่างแก๊สไฮโดรเจนที่ขั้วแอโนดกับแก๊สออกซิเจนที่ขั้วแคโทดที่อุณหภูมิสูง ถ้าแก๊สทั้งสองชนิดเกิดการผสมกันจะเกิดการสันดาปทำให้เซลล์เชื้อเพลิงเกิดความเสียหายและไม่ได้กระแสไฟฟ้าออกมา [2] นอกจากนั้นถ้าแก๊สไฮโดรเจนรั่วเข้าไปที่ขั้วแคโทดจะทำให้ความดันย่อย (partial pressure) ของแก๊สออกซิเจนลดลง จะทำให้วัสดุที่ใช้ทำขั้วแคโทดคือ แลนทานัม สตรอนเชียม แมงกานีส (lanthanum strontium manganite) เกิดปฏิกิริยารีดักชันทำให้ขั้วแคโทดเกิดความเสียหาย [3] และถ้าแก๊สออกซิเจนรั่วเข้าไปที่ขั้วแอโนดจะเกิดนิเกิลที่อยู่ในวัสดุที่ใช้ทำขั้วแอโนดคือ นิเกิล-อิตเทรีย สเตบิลไลซ์เซอร์โคเนีย (Ni-yttria stabilized zirconia) จะสูญเสียสภาพในการทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) และนิเกิลเกิดการขยายตัวทำให้ขั้วแอโนดถูกทำลาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงลดลง [2]

ได้มีผู้ศึกษาวัสดุที่นำมาใช้เป็นวัสดุป้องกันแก๊สรั่วในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งหลายชนิด เช่น แก้วอะลูมิโนซิลิเกต [1, 4, 5, 6, 7, 8] แก้วเซรามิกไมคา [3, 4, 9, 10, 11, 12, 13] กาวเซรามิกใช้งานที่อุณหภูมิสูง [6] และเส้นใยเซรามิก [14, 15] จากการที่ R.J. Boersma et al. [6] ศึกษาแก้วเซรามิกชนิด 503, 516, 571S และ 671 พบว่าแก้วเซรามิกชนิด 503, 516, และ 671 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำคือ $7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ สามารถยึดติดกับ 8YSZ และอะลูมินา แต่ก็หลุดเมื่อผ่านวัฏจักรความร้อน ส่วนแก้วเซรามิกชนิด 571S มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนสูงคือ $12.6 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง ไม่ยึดติดกับ 8YSZ และได้ทำการทดสอบการรั่วระหว่างแก้วเซรามิกชนิด 503 กับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด DIN 1.4893 ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนสูงคือ $16 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ที่

อุณหภูมิ 900 °C ผลคือเกิดการรั่วของแก๊ส เนื่องจากยังไม่มีผู้ทำการศึกษากาวเซรามิกอีกหลายชนิด ที่มีค่าการขยายตัวทางความร้อนใกล้เคียงกับเซลล์เชื้อเพลิงคือ กาวเซรามิกชนิด 584, 645N, 685 และ 3062 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน 11.7, 9.9, 10.8 และ $9 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ตามลำดับ ดังนั้นผู้ทำการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษากาวเซรามิกชนิดกับเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดเฟอร์ริติกซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน $12.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ (800°C) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับส่วนต่างๆ ของเซลล์เชื้อเพลิง นอกจากนั้นจะทำการทดสอบการเข้ากันได้ทางเคมีกับส่วนต่างๆ ของเซลล์ X. Qi. et al. [16] ศึกษาวัสดุป้องกันการรั่วของแก๊สแบบวัสดุเชิงประกอบ โดยใช้แก้วไฟเร็กซ์ผสมกับผง $\text{SrCe}_{0.95}\text{Tb}_{0.05}\text{O}_3$ (SCT) ซึ่งเป็นผงของตัวนำไอออนเมมเบรน (ionic conducting membrane) และสารเติมแต่งคือโซเดียมอะลูมิเนต พบว่าสามารถป้องกันการรั่วของแก๊สได้ดีที่อุณหภูมิ 900°C โดยมีอัตราการรั่ว $0.0013 \text{ cm}^3 / \text{min} \cdot \text{cm}^2$ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนจากผง SCT เป็นผง 8YSZ และทำการทดสอบสมบัติการยึดติด การขยายตัวทางความร้อน การเข้ากันได้ทางเคมีกับส่วนต่างๆ ของเซลล์ และอัตราการรั่วของแก๊สเมื่อทดสอบกับเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดเฟอร์ริติก และกับเพลตเต็ทของ YSZ S. Taniguchi et al [14] ศึกษาการใช้เส้นใยเซรามิกที่มีส่วนผสมของซิลิกา และอะลูมินา 52 และ 48 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก หุ้มอิเล็กโทรไลต์ โดยเส้นใยเซรามิกช่วยลดความเค้นที่เกิดจากวัสดุป้องกันการรั่วสัมผัสกับอิเล็กโทรไลต์โดยตรง ผลคือช่วยให้ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้า (power density) มีค่าสูงคือ $0.26 \text{ W} / \text{m}^2$ การนำเส้นใยเซรามิกมาทำเป็นวัสดุป้องกันการรั่วนี้ยังมีข้อมูลน้อย จึงทำการศึกษาความสามารถในการป้องกันการรั่วของแก๊สโดยนำเส้นใยเซรามิก 650 มาใช้ร่วมกับวัสดุป้องกันการรั่วแบบวัสดุเชิงประกอบของแก้วไฟเร็กซ์ผสมกับผง YSZ

จุดประสงค์ของการทดลอง ต้องการที่จะศึกษาชนิดของกาวเซรามิกเพิ่มเติมคือชนิด 516, 569, 571, 575, 586, 685, 835 และ 3062 จากที่ได้มีการศึกษามาแล้วบางชนิดคือ 503, 516, 571S และ 671 และศึกษาวัสดุป้องกันการรั่วแบบวัสดุเชิงประกอบนำแก้วไฟเร็กซ์ผสมกับผงอิเล็กโทรไลต์ YSZ และสารเติมแต่งคือโซเดียมอะลูมิเนตจำนวน 5 สูตร โดยศึกษาการยึดติดกับเหล็กกล้าไร้สนิมและกับเพลตเต็ทของอิเล็กโทรไลต์ YSZ, การเข้ากันได้ทางเคมีกับส่วนต่างๆ ของเซลล์, ค่าความพรุนปรากฏ และวัดอัตราการรั่วของแก๊สของวัสดุป้องกันการรั่วทั้ง 2 ชนิด ที่อุณหภูมิ 800 °C และยังคงศึกษาอัตราการรั่วของแก๊ส โดยนำวัสดุป้องกันการรั่วแบบวัสดุเชิงประกอบมาใช้ร่วมกับเส้นใยเซรามิก 650

1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

1.1.1 ศึกษาชนิดของกาวเซรามิกเพิ่มเติมคือชนิด 516, 569, 571, 575, 586, 685, 835 และ 3062 โดยศึกษาการยึดติดกับเหล็กกล้าไร้สนิมและกับเพลตเต็ทของอิเล็กโทรไลต์ YSZ การเข้ากันได้

ทางเคมีกับส่วนต่างๆของเซลล์ ค่าความพรุนปรากฏ และวัดอัตราการรั่วของแก๊สกับหน้าแปลน เหล็กกล้าไร้สนิมที่อุณหภูมิ 800 °C

1.1.2 ศึกษาวัสดุป้องกันแก๊สรั่วแบบวัสดุเชิงประกอบนำแก้วไฟเร็กซ์มาผสมกับผงอิเล็กโทรไลต์ YSZ และสารเติมแต่งคือโซเดียมอะลูมิเนตจำนวน 5 สูตร โดยศึกษาการยึดติดกับเหล็กกล้าไร้สนิมและกับเพลลีสของอิเล็กโทรไลต์ YSZ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน การเข้ากันได้ทางเคมีกับส่วนต่างๆของเซลล์ ค่าความพรุนปรากฏ และวัดอัตราการรั่วของแก๊สของวัสดุป้องกันแก๊สรั่วกับหน้าแปลนเหล็กกล้าไร้สนิมและกับเพลลีสของYSZ ที่อุณหภูมิ 800°C

1.1.3 วัดอัตราการรั่วของแก๊สกับหน้าแปลนเหล็กกล้าไร้สนิมที่อุณหภูมิ 800°C โดยนำวัสดุป้องกันแก๊สรั่วแบบวัสดุเชิงประกอบในข้อ 1.1.2 มาใช้ร่วมกับเส้นใยเซรามิก 650

1.2 ความสำคัญหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2.1 เพื่อหาวัสดุป้องกันแก๊สรั่วที่มีความสามารถป้องกันแก๊สรั่วได้ดี และมีผลกระทบต่อเซลล์เชื้อเพลิงน้อยที่สุด

1.2.2 เพื่อนำวัสดุป้องกันแก๊สรั่วที่มีความสามารถป้องกันแก๊สรั่วได้ดีที่สุด ไปใช้งานในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย