

เอกสารอ้างอิง

- Andres, H. 1985. Experiences with Chrome Recycling. Leder 36(2):17-21.
Chemical Abstracts : Abstract No.CA102(20) : 168620a.
- Block, H.D. 1989. Precipitation of Chromium from Tannery Wastewater.
Eur. Pat. Appl. : 13. Chemical Abstracts : Abstract No.CA112
(12) : 104307c.
- Boast. D.A. 1988. Large Scale Chrome Recovery from Chrome Wash Liquors.
J.Am. Leather Chem. Assoc. 83(1): 17-23. Chemical Abstracts
: Abstract No.CA108(20) : 169558x.
- Butler, N. 1981, Solubility and pH Calculation, Addison Wesley Pub.
Company.
- Comino, P.et al. 1980 Continuous Recovery of Chromium (3⁺) from
Tannery Wastewaters. AES. 2(6): 83-85.. Chemical Abstracts :
Abstract No.CA93(24) : 225200k.
- Costas, I.D.,et al. 1985. Study of the Use of Basic Chromium Salts
Recovered from Wastewater in Industrial Processing of Cattle
Hides. Ind. Usoara. 32(1): 16-19. Chemical Abstracts :
Abstract No.CA103(20) : 162152y.
- Daigle, R.P. and Bennett, D.J. 1986. Effluent Chrome Recovery at Thru-
Blu. J. Am. Leather Chem. Assoc. 81(9): 305-311. Chemical
Abstracts : Abstract No.CA105(22) : 193287s.
- Dobrescu, F. 1978. Chromium Sesquioxide from Spent Wastewater. Rom.:
2. Chemical Abstracts : Abstract No.CA92(4) : 25099b.
- Dreiss S.J., 1986. Chromium Migration Through Sludge - Treated Soils.
Ground Wat. 24: 312-321.
- Donati, M. 1978. Recycling Process of Tannery Wastes. Cuoio,Pelli,
Mater, Concianti. 54(3) : 419-429. Chemical Abstracts :
Abstract No.CA90(8) : 56343q.

- Huang, C.P. and WU, M.H. 1975. Chromium Removal by Carbon Adsorbtion. Journal WPCF. 47(10) : 2437-2446.
- Khavroshin, G.N. 1987. Intensification of the Recovery of Chromium Compounds from Spent Tanning Solutions. Kozh - Obuvn.Prom-st. 9 : 14-15. Chemical Abstracts : Abstract No.CA108(4) : 23543s.
- Kim, J.I. 1976. Adsorption of Chromium on Activated Carbon. Doctoral Degree Dissertation, University of Florida, 196 pp.
- Langerwerf, J.S.A. 1978. Recovery and Reuse of Trivalent Chromium. Proc.- Congr. Leather Ind. 6(1) : 251-261. Chemical Abstracts : Abstract No.CA92(8) : 60354c.
- Langerwerf, J.S.A. and De Wijs, J.C. 1977. Precipitation and Reuse of Trivalent Chromium. Leder. 28(1) : 1-8. Chemical Abstracts : Abstract No.CA86(14) : 91774v.
- LO, K.S.L. and Chen, Y.H. 1990. Extracting Heavy Metals from Municipal and Industrial Sludge. The Science of the Total Environment. 90 : 99-116. Elsevier Science Publisher.
- Macchi, G., et al. 1991. A Bench Study on Chromium Recovery from Tannery Sludge. Wat. Res. 25(8) : 1019-1026. Pergamon Press Ple.
- Mamakov, A.A., et al. 1973. Electroflotation Removal of Chromium from Tannery Wastewater and Recovery of the Chromium from the Flotation Product. Izv. Akad. Nauk Mold. (1) : 87-89. Chemical Abstracts : Abstract No. CA79(14) : 83157m.
- Mearns, A.J., Oshida, P.S., and Sherwood, M.J., 1976. Chromium Effect on Coastal Organism. Journal WPCF. 48(8) : 1928-1939.
- Moore, J.W. and Ramamoorthy, S. 1984. Chromium. In Heavy Metals in Natural Waters. Springer. N.Y. : 58-76.
- Nikolov, A. and Papazov, I. 1970. Treatment of Chrome Tanning Wastewaters and Possibilities of Recovering the Chromium. Tr. Nauchnoizsled. Inst. 5 : 159-168. Chemical Abstracts : Abstract No.CA79(18) : 107901c.

- Popa, G., et al. 1975. Recovery of Chromium Salts from Leather Wastes.
Rom.: 2. Chemical Abstracts : Abstract No. CA88(26) : 197184j.
- Rajamani, S., et al. 1992. Chrome Recovery an Reuse in India. Water Environment and Technology.
- Shinskey, F.G. 1973. pH and pION Control in Process and Waste Stream.
 New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Shroeder, D.C. and Lee, G.F. 1975. Potential Transformations
 of Chromium in Natural Waters. Water, Air and Soil Pollution.
 4 : 335-365.
- Simoncini, A. and Tomaselli, M. 1977. Recovery of Chromium from
 Tanning Bath Wastes. Mater.Concianti. 53(3): 251-269. Chemical Abstracts : Abstract No.CA87(22) : 169270v.
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 15th
 edition, APHA, Washington D.C., 1980.
- Stanik, V. 1987. Chromic Ion Recovery from Tanning Wastewaters.
Czech.: 7. Chemical Abstracts : Abstract No.CA108(12) : 100660g.
- Svancer, J. 1973. Recovery of Chromium (III) hydroxide from Chrome
 Tanning Wastewaters by Precipitation with Ammonia. Kozaratvi.
 23(4):108-109. Chemical Abstracts : Abstract No.CA79(2):9471t.
- Theis, et al. 1978. Chemistry of Wastewater Tech. : 403.
- Tibaldi, G. 1984. Method and Apparatus for Recovery of Chromium Salts
 from Tannery Wastewater. Ger. Offen. : 14. Chemical Abstracts :
 Abstract No.CA101(20) : 173424y.
- บ้าน บรรจงปู. การสำรวจน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

ภาคพนวก ก

วิชการวิเคราะห์โครงเนื่อง



ศูนย์วิทยบริการ
มหาลัยครุศาสตร์วิทยาลัย

วิธีวิเคราะห์โคโรเนียม

วิธีการวิเคราะห์โคโรเนียมในการวิจัยน้ำมัน 2 วิธี คือ

- 1) วิเคราะห์โดยการวัดสี (colorimetric method)
- 2) วิเคราะห์โดยการไต้เตอร์ (titration method)
- 3) วิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมืออัตโนมัติแบบชอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมทรี (Atomic Absorption Spectro photometry)

การเตรียมน้ำดื่มอย่าง

ก. ส่าหรับวิเคราะห์โคโรเนียมรวม

สารเคมีที่ใช้

1. กรดไนตริกเข้มข้น
2. กรดซัลฟูริกเข้มข้น
3. กรดไนตริก 1+1
4. กรดเบอร์คลอริกเข้มข้น
5. ไฮโดรเจนเบอร์ออกไซด์ เข้มข้น 30 %
6. เมซิลลูโรเรนจ์

ขั้นตอนการย้อม

1. ผสมตัวอย่างน้ำให้เข้ากันแล้วปิเป็ตติส่องในบิกเกอร์ขนาด 250 มล. ปริมาณ 10 มล. เติมน้ำกลั่นผสมให้เป็น 100 มล.

2. หยดเมซิลลูโรเรนจ์ 2-3 หยด เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้นจนเป็นสีแดง แล้วเติมกรดไนตริกเข้มข้น 5 มล. ไฮโดรเจนเบอร์ออกไซด์ 2 มล. ตามลำดับ ใช้สูญญากาศ吹干 ประมาณ 1 นาที บนแก้วพลาสติกแล้วนำไปต้มบนแก่นร้อน

3. เมื่อปริมาตรสารละลายเหลือประมาณ 10-20 มล. เติมกรดไนตริกเข้มข้น 12 มล. นำไปต้มต่อจนคราฟลีน้ำหายไป (ปริมาตรสารละลายเหลือ 10-20 มล.)

4. เติมกรดไนตริก 1+1 25 มล. และกรดเบอร์คลอริกเข้มข้น 24 มล. ต้มต่อจนคราฟลีนหายไป และจะได้สารละลายที่มีสีเหลืองใส ยกลงตึ้งไว้ให้เย็น

5. เติมน้ำกลั่น 50 มล. ต้มต่อจนเดือดเพื่อลดลายเกลือที่เกิดขึ้น ยกลงตึ้งไว้ให้เย็น

6. เติมน้ำกลั่นปรับปริมาตรให้เป็น 100 มล. (เจือจากตัวอย่างน้ำลง 10 เท่า)

7. นำสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์โคโรเนียมโดยวิธีวัดสีต่อไป

ก. ส่าหรับวิเคราะห์โคโรเนียมในรูปสารละลาย

ขั้นตอนการเตรียม

นำน้ำตัวอ่อนมากรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (GF/C) ชิ้งมีขนาดช่องเปิด 0.45 ไมครอนด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ นำที่ผ่านการกรองน้ำไปวิเคราะห์โดยเมื่อวันที่ (ข้อ 1) หรือ วิธีไตรีต (ข้อ 2) ต่อไป

1) วิธีวิเคราะห์โดยการวัดสี

การใช้งาน : ใช้กับน้ำตัวอ่อนที่มีความเข้มข้นโครเนียมต่ำ (ไม่ควรมากกว่า 200 มก./ล.) อุปกรณ์หลักที่ใช้

1. สเปคโตรโฟโตมิเตอร์

2. แท่นร้อน

สารเคมีที่ใช้

1. สารละลายอินดิเคเตอร์เมซิลօโรเรนจ์

2. สารละลายกรดชัลฟูริก (1+1)

3. สารละลายบอปตัสเซียมเบอร์มังกาเนต ($KMnO_4$)

4. สารละลายโซเดียมเออไซด์ (NaN_3)

5. สารละลาย 1-5 ไดฟินิลคาร์บานาไซด์ ($C_{13}H_{12}N_4O$)

6. กรดฟอสเฟอร์ริกเข้มข้น (H_3PO_4)

ขั้นตอนการวิเคราะห์

1. บีบепน้ำตัวอ่อนให้มีโครเนียมอยู่ประมาณ 20-80 ไมโครกรัม (ถ้านำน้ำตัวอ่อนมีความเข้มข้นโครเนียมสูงต้องทำการเจือจากก่อน) ใส่ลงในขวดรูปชามพู่ เติมน้ำกลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 40 มล. ใส่ลูกแก้ว 2-3 เม็ด

2. หยดเมซิลօโรเรนจ์ 2-3 หยด จากนั้นเติมกรดชัลฟูริก (1+1) จนถึงจุดยอดของเมซิลօโรเรนจ์ (สีส้มแดง) แล้วเติมกรดชัลฟูริก (1+1) ให้เกินพออีก 1 มล.

3. นำสารละลายในข้อ 2 มาต้มบนแท่นร้อนจนเดือดจากนั้นหยดสารละลายบอปตัสเซียมเบอร์มังกาเนสจนได้สารละลายสีแดงเข้ม (คือ ฯ เติมทีละหยด) ต้มต่ออีก 2 นาที แล้วเติมสารละลายโซเดียมเออไซด์ 1 มล. ต้มต่อจนสีแดงจางลง (ประมาณ 30 วินาที) ถ้าสีแดงไม่จางลงให้เติมสารละลายโซเดียมเออไซด์อีก 1 มล. จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้เย็น เติมกรดฟอสเฟอร์ริกเข้มข้น 5 หยด

4. ปรับพีเอชของสารละลายด้วยกรดชัลฟูริก 0.2 แอนโรมอลให้มีพีเอช $1.0 + 0.3$

5. เจือจางสารละลายที่ได้ด้วยน้ำกลั่นแล้วทำให้ปริมาตรเป็น 100 มล. แล้วเติมสารละลายไดฟินิลคาร์บานาไซด์ 2 มล. ตั้งทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วนำไปวัดค่าแอบซอร์ฟแบนช์ที่ความยาว

คลื่น 540 นาโนเมตร โดยใช้เครื่องสเปกต์โรฟอโตมิเตอร์

6. นำค่าแบบชอร์พแบบที่ได้ไปเทียบหาปริมาณโครเมียมจากการแคลิเบรชัน

$$\text{ความเข้มข้นโครเมียม (mg./l.)} = \frac{\text{ปริมาณโครเมียม (ไมโครกรัม)}}{\text{ปริมาตรของน้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)}}$$

2) วิธีวิเคราะห์โครเมียมโดยการรีดเทเรก

2.1 ส่าหรับวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นของเหลว

การใช้งาน : ใช้กับน้ำตัวอย่างที่มีความเข้มข้นโครเมียมสูง หรือมากกว่า 500

mg./l.

อุปกรณ์หลักที่ใช้

- แก่นร้อน

สารเคมีที่ใช้

1. สารละลายน้ำได้โดยเจนเปอร์ออกไซด์ เข้มข้น 30% (H_2O_2)

2. สารละลายน้ำได้โดยออกไซด์โซเดียม 2 N (NaOH)

3. สารละลายนิกเกิลชีลเฟต ($NiSO_4$)

4. สารละลายน้ำได้โดยฟูริก (1+1) (H_2SO_4)

5. สารละลายนิ็ตไนโตรฟอร์โรอิน

6. สารละลามาตรฐานเพอร์รัสแอนโธนีเนียมชีลเฟต 0.1 N (FAS)

ขั้นตอนการวิเคราะห์

1. ปั๊ปน้ำตัวอย่างมาให้มีโครเมียมประมาณ 10-14 mg. ให้สูงในขวดรูปซึ่งใส่ลูกแก้ว 2-3 เม็ด เติมน้ำกลิ่น 100 ml. สารละลายน้ำได้โดยออกไซด์ 10 ml. และสารละลายน้ำได้โดยเจนเปอร์ออกไซด์ 2 ml. นำไปต้มบนแท่นร้อนจนได้สารละลายน้ำเหลือง ถ้าสารละลายน้ำเหลืองเติมไนโตรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเรื่อย ๆ จนได้สารละลายน้ำเหลืองจากนั้นจึงเติมสารละลายนิกเกิลชีลเฟต 2 ml. ต้มต่อไปอีก 3-5 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น

2. เติมกรดชีลฟูริก 20 ml. ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น

3. นำมาไถเทราทกับเอฟเอเอส โดยใช้เพอร์โรอินเป็นอินดิเคเตอร์ จนได้สารละลายน้ำตัวอย่างแล้ว

$$\text{ความเข้มข้นโครเมียม (mg./l.)} = \frac{A \times 1.7 \times 0.1 \times 1000}{B}$$

A : ปริมาณเอฟเออีสที่ใช้ในการไตเตอร์ (มล.)

B : ปริมาณน้ำตัวอย่าง (มล.)

2.2 ส่าหรับวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นตะกอน

การใช้งาน : ใช้กับตัวอย่างตะกอนที่มีความเข้มข้นโรคเนื้อมสูง (ความมีความเข้มข้นโรคเนื้อม > 5000 มก./ล. _{abc})

อุปกรณ์หลักที่ใช้

1. เตาเผาอุณหภูมิสูง
2. เตาอบอุณหภูมิต่ำ

สารเคมีที่ใช้

1. โซเดียมคาร์บอเนตพง (Na_2CO_3)
2. บีดัลสเซียมคาร์บอเนตพง (K_2CO_3)
3. บีดัลสเซียมคลอเรตพง (KClO_3)
4. กรดซัลฟิริกเข้มข้น (H_2SO_4)

ขั้นตอนการวิเคราะห์

1. เตรียมตัวอย่างตะกอนโดยนำตะกอนเหลวใส่ในถ้วยกระเบื้องที่กรา布หน้าหักแล้ว ชั่งตัวอย่างตะกอนพร้อมถ้วยกระเบื้องน้ำไปอบในตู้อบ 105°C นาน 24 ชั่วโมง หรือจนกระถังตะกอนแห้ง นำไปกึ่งให้เย็นในเดี๋ยคเเคร์ ชั่งน้ำหนักสุดท้าย

2. คำนวณหา % ความชื้น (moisture content)

3. ชั่งตัวอย่างตะกอนประมาณ 0.1-0.2 กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบื้องกันลักษณ์โซเดียมคาร์บอเนตพง 10 ก. บีดัลสเซียมคาร์บอเนตพง 6 ก. และบีดัลสเซียมคลอเรต 4 ก. ตามลำดับ ผสมให้เข้ากัน

4. นำตัวอย่างไปใส่ในเตาเผาโดยค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิจนถึง 600°C วางตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมนี้นาน 30 นาที ก็จะได้ตัวอย่างที่แห้ง

5. นำสารผสมพร้อมถ้วยกระเบื้อง แซ่ลงในน้ำกลันต์มีเดียม 200 มล. เพื่อลดละลายสารที่อยู่ในถ้วยกระเบื้องออกมานานหด ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น

6. นำสารละลายที่ได้มาเติมกรดซัลฟิริกเข้มข้น 30 มล. ก็จะได้ตัวอย่างที่แห้ง

7. นำมายาไตเตอร์กับเอฟเออีส โดยใช้เพอร์โตรอินเป็นอินดิเคเตอร์จะได้สารละลายสีน้ำตาลแดง

ความเข้มข้นโรคเนื้อม (มก./ก. ตะกอนแห้ง) = $A \times 1.7$

- A : ปริมาตรเรไฟເອເຊສ ที่ใช้ในการตัดเทรา (มล.)
 B : น้ำหนักตัวอย่างคงgonแห้ง (ก.)

3) วิธีวิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมืออะตอมนิกแบบชอร์พชันสเปกโตรฟโตเมตร

การใช้งาน : ใช้กับน้ำตัวอย่างที่มีความเข้มข้นโรคเนยมต่ำ อุปกรณ์หลักที่ใช้

1. อะตอมนิกแบบชอร์พชันสเปกโตรฟโตเมตรนิเตอร์พร้อมด้วยอุปกรณ์
2. หัวเผาที่มีช่อง 3 ช่อง (3-slot burner head) ถ้าไม่มีหัวเดียว ก็ได้ การเตรียมตัวอย่างน้ำเพื่อใช้หาปริมาณโลหะแต่ละประเภทต้องดังนี้

ก) ประเภทโลหะละลาย

ในการหาปริมาณของโลหะละลาย ต้องกรองตัวอย่างด้วยเยื่อกรองขนาด 0.45 ไมครอนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากเก็บตัวอย่างนั้น (เครื่องมือเครื่องใช้ในการกรองควรใช้ชนิดที่ทำด้วยแก้วหรือพลาสติก เพื่อลดเลื่อนการปนเปื้อน) ใช้ 50-100 ลบ.ซม. แรกของตัวอย่างน้ำล้างหัวกรองรับ เทน้ำส่วนที่เหลือไป แล้วเก็บตัวอย่างน้ำที่กรองได้ต่อมาจนได้ปริมาตรที่ต้องการ นำตัวอย่างน้ำที่กรองได้น้ำทำให้เป็นกรดด้วยกรดไนทริก 1+1 จนกระถังได้พีเอช 2 โดยปกติแล้วใช้กรดไนทริก 1+1 จำนวน 3 ลบ.ซม. ต่อตัวอย่างน้ำ 1 ลบ.ซม. ก็ควรจะพอ เพียงที่จะเก็บรักษาตัวอย่างน้ำไว้ได้ (ได้มีรายงานเสนอแนะไว้ว่า ถ้าตัวอย่างมีคุณสมบัติเป็น "บีฟ เฟอร์" อ่อนมากอาจจะต้องเติมกรดไฮโดรคลอริกให้มีเข้มข้นจำนวน 25 ลบ.ซม./ลบ.ซม. ถ้าต้องการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำนั้นเป็นเวลานาน ๆ ดังนั้น ต้องควรระวังให้ดีในการเก็บตัวอย่างน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษ)

การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำที่ได้เตรียมมาโดยวิธีนี้ ให้นักกิจกรรมทดลองว่าเป็นความเข้มข้นของประเภท "โลหะละลาย"

ข) ประเภทโลหะทึบหมุด

ในขณะที่เก็บตัวอย่างน้ำให้เป็นกรด (พีเอช 2) โดยใช้กรดไนทริก 1+1 น้ำต้องกรองตัวอย่างน้ำก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป เลือกใช้ปริมาตรของตัวอย่างน้ำที่เหมาะสม (เชิงปริมาณของโลหะอยู่ในช่วงที่คาดไว้) ถ้าเป็นตัวอย่างน้ำมีสารแขวนลอยอยู่มาก ปริมาตรที่เลือกใช้คือ 50-100 ลบ.ซม. ของตัวอย่างน้ำที่ฟอกเข้ากันดีแล้ว ก็เป็นการเพียงพอปริมาตรตัวอย่างน้ำที่ใช้น้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนชนิดของโลหะที่ต้องการหาด้วย ถ้ายังตัวอย่างที่ฟอกเข้ากันดีคงกล่าวลงในบีกเกอร์แล้วเติมกรดไนทริกเข้มข้น (กลั่นใหม่) 3 ลบ.ซม. ระหว่างทั้งค่าวัสดุรวมมักระหว่างบันเดาไฟฟ้า โดยไม่ให้ตัวอย่างน้ำเดือดขณะทำการระเหย ทำบีกเกอร์

ให้เย็น แล้วเติมกรดในกรีกเข้มข้นลงไปอีก 3 ลบ.ซม. ปิดฝาบีกเกอร์ด้วยกระจากนาฬิกาแล้วนำไปตั้งบนเตาไฟฟ้าอีก เพิ่มอุณหภูมิของเตาไฟฟ้าจนกระทั่งกำให้ของเหลวในบีกเกอร์เดือดปุดๆ เบาๆ (gentle reflux) ทำให้ร้อนต่อไป (เติมกรดในกรีกเข้มข้นลงไปอีกถ้าจำเป็น) จนกระทั่งการย่อยสลายเป็นไบโอล่างสมบูรณ์ (โดยทั่ว ๆ ไปสังเกตได้จากของแข็งที่เหลือจะมีสีอ่อน ๆ) เติมกรดไฮโดรคลอริก (กลั่นใหม่) 1+1 ลงในบีกเกอร์ให้มีจำนวนพอที่จะละลายส่วนที่ละลายได้ของส่วนที่เหลือ แล้วอุ่นบีกเกอร์เพื่อช่วยในการละลาย จะพังกายในของบีกเกอร์และกระจากนาฬิกาด้วยน้ำกลั่น กรองสารละลายที่ได้เพื่อกำจัดสารพากชิล์ดและสารที่ไม่ละลายอื่น ๆ ออกไป ปรับปริมาตรของสารละลายที่กรองได้ให้มีปริมาตรอันหนึ่งที่คาดว่าความเข้มข้นของโลหะอยู่ในระดับที่คาดไว้ สารละลายตัวอย่างนี้พร้อมที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อไป ความเข้มข้นของโลหะที่ได้ด้วยบีกเกลล์การทดลองเป็นประเภท "โลหะทึบหม้อ"

เมื่อได้เตรียมตัวอย่างน้ำแล้วนำไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมืออะตอมนิกแบบชอร์พชัน สเปกตรอฟโตโนเมตร ซึ่งวิธีการจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง

การเลือกวิธีวิเคราะห์โคโรเนียม

เนื่องจากมีวิธีวิเคราะห์โคโรเนียม 3 วิธี ในการวิจัยครั้งนี้จึงต้องทำการเลือกวิธีที่เหมาะสม และสะดวกในการทำงานรวมทั้งค่าความถูกต้องของข้อมูลด้วย โดยนำน้ำพอกหนังทั้ง 2 ชนิด ตะกอนที่ละลายได้จากห้องสักดิ์และเคก (cake) ด้วยการความเข้มข้นต่าง ๆ และสารละลายโคโรเนียมมาตรฐาน นำไปวิเคราะห์โคโรเนียมทั้ง 3 วิธี ตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น

ผลของการวิเคราะห์โคโรเนียมทั้ง 3 วิธี เป็นดังนี้

TYPE	Sample 1			Sample 2		
	AAS method	Color method	Titrat ^a method	AAS method	Color method	Titrat ^a method
1. WITH ADDITIVE						
1.1 Wastewater	1,490	1,160	1,036	1,790	1,360	1,297
1.2 Sludge+H ₂ SO ₄ 3X	-	5,360	3,850	8,800	7,600	5,745
- % recycle	-	107	86	105	119	94
1.3 Sludge+H ₂ SO ₄ 4X	6,340	5,760	3,701	-	4,880	515
- % recycle	102	119	85	-	74	82
1.4 Cake+H ₂ SO ₄ 3X	-	18,720	12,437	15,640	24,000	19,613
- % recycle	-	134	97	62	126	108
1.5 Cake+H ₂ SO ₄ 4X	16,240	15,520	7,848	-	19,600	12,481
- % recycle	106	129	73	-	118	79
1.6 Cr in Sludge	-	-	1,508 mg/l 5,866 mg/l	-	-	1,285 mg/l 5,840 mg/l
2. NO ADDITIVE						
1.1 Wastewater	6,660	4,200	5,869	5,500	4,700	4,058
1.2 Sludge+H ₂ SO ₄ 2X	21,040	19,200	12,395	14,720	9,200	10,329
- % recycle	101	146	74	101	74	96
1.3 Sludge+H ₂ SO ₄ 2.5X	-	18,800	11,657	-	8,400	10,034
- % recycle	-	145	72	-	70	96
1.4 Cake+H ₂ SO ₄ 2X	38,160	38,800	24,200	13,680	37,600	32,758
- % recycle	88	142	80	93	93	94
1.5 Cake+H ₂ SO ₄ 2.5X	-	36,800	21,840	-	34,400	27,741
- % recycle	-	146	72	-	97	91
1.6 Cr in Sludge	-	-	5,355 mg/l 16,228 mg/l	-	-	-
3. Std. Cr 10,000 mg/l	10,320	8,800	9,149			
4. Std. Cr 20,000 mg/l	19,720	18,400	18,297			

Notes :

1. mg/l_{sample} = mg/l_{standard}
2. mg/l_{sample} = mg/l_{standard}

จากผลการทดสอบสามารถสรุปเหตุผลในการเลือกวิธีวิเคราะห์โครเนียมได้ ดังนี้

1. จากตารางแสดงการเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด คือ อะตอมิกแอบซอร์ชันสเปกโกรฟ็อกเมนต์(เอเออส) จากผลการวิเคราะห์สารละลายน้ำตรากวนโครเนียม แต่เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่พร้อมจึงเลือก 2 วิธีที่เหลือ
2. วิธีเทียนส์จะให้เปอร์เซนต์การนำกลับโครเนียมที่เกินค่าความเบี่ยงเบนจริงคือ เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งต้องเจือจากตัวอย่างน้ำเป็นปริมาณมากเพื่อให้โครเนียมอยู่ในช่วงที่สามารถวัดได้ทำให้มีความคลาดเคลื่อนสูง ดังนั้นการวิจัยจึงใช้วิธีสำหรับการวิเคราะห์โครเนียมในน้ำส่วนบนที่ผ่านการทดสอบก่อนผลักแล้ว
3. วิธีไทเกրต เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะใช้วัดโครเนียมที่อยู่ในปริมาณมากโดยไม่ต้องเจือจากตัวอย่างน้ำหลายครั้ง และเปอร์เซนต์การนำกลับโครเนียมมีแนวโน้มว่าเป็นไปได้ ดังนั้นจึงใช้วิธีนี้ในการวิเคราะห์โครเนียมละลายน้ำเริ่มต้นในน้ำเสียและโครเนียมในสัลต์ แต่วิธีนี้จะมีปัญหาจากสารรบกวน จึงทำการทดสอบหารือเจนต์ที่มีผลต่อการวิเคราะห์โครเนียมด้วยวิธีไทเกรต

การทดสอบรีเอเจนต์ที่มีผลต่อการวิเคราะห์โครเนียมด้วยวิธีไทเกรต

การทดสอบทำโดยแบรพันปริมาณของรีเอเจนต์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งแสดงเป็นตารางและกราฟเปรียบเทียบ ดังนี้

DATE : 14/07/92
FAS = 0.0943 N

Std Cr = 10,000 mg/l
FIX - H₂O₂ = 4 ml.
- NaSO₄ = 4 ml.
- H₂SO₄ = 20 ml.

Std Cr = 10,000 mg/l
FIX - NaOH = 10 ml.
- NaSO₄ = 2 ml.
- H₂SO₄ = 20 ml.

VARY NaOH

DOSE (ml.)	pH	FAS (ml.)	Cr (mg/l)
10	12.81	5.85	9378
15	12.81	5.85	9378
20	12.87	5.7	9138
30	12.92	5.7	9138
40	12.92	5.2	8330

Std Cr = 20,000 mg/l
FIX - NaOH = 10 ml.
- NaSO₄ = 2 ml.
- H₂SO₄ = 20 ml.

VARY H₂O₂

DOSE (ml.)	pH	FAS (ml.)	Cr (mg/l)
2	12.85	5.6	8977
3	12.89	5.8	9298
4	12.89	5.8	9298
5	12.71	5.7	9138
6	12.70	5.9	9458
8	12.71	5.8	9298

Std Cr = 40,000 mg/l
FIX - NaOH = 10 ml.
- NaSO₄ = 2 ml.
- H₂SO₄ = 20 ml.

VARY H₂O₂

DOSE (ml.)	pH	FAS (ml.)	Cr (mg/l)
2	-	9.2	14749
3	-	11.7	18756
4	-	11.7	18756
5	-	11.6	18596
6	-	11.5	18436
8	-	11.8	18017

VARY H₂O₂

DOSE (ml.)	pH	FAS (ml.)	Cr (mg/l)
2	12.75	9.8	15710
3	12.75	13.2	21161
4	12.74	16.3	29337
5	12.75	21.7	34787
6	12.77	23.1	37032
8	12.75	22.9	36711

DATE : 26/07/92
FAS = 0.0890 N

Std Cr = 30,000 mg/l
FIX - NaOH = 10 ml.
- NiSO_4 = 2 ml.
- H_2SO_4 = 20 ml.

VARY H_2O_2

DOSE (ml.)	pH	FAS (ml.)	Cr (mg/l)
2	-	7.8	11801
3	-	9.3	14071
4	-	15	22695
5	-	18.3	27688
6	-	18.8	28444
8	-	18.4	27839

Std Cr = 60,000 mg/l
FIX - NaOH = 10 ml.
- NiSO_4 = 2 ml.
- H_2SO_4 = 20 ml.

VARY H_2O_2

DOSE (ml.)	pH	FAS (ml.)	Cr (mg/l)
2	-	8.3	12558
4	-	16	24208
6	-	23.3	35253
7	-	27	40851
8	-	30.7	46440
9	-	34	51442
10	-	35.1	53108
11	-	36.7	55527
12	-	36.4	55073

Std Cr = 40,000 mg/l
FIX - NaOH = 10 ml.
- H_2O_2 = 8 ml.
- H_2SO_4 = 20 ml.

VARY NiSO_4


DOSE (ml.)	pH	FAS (ml.)	Cr (mg/l)
2	-	22.5	34043
3	-	22.6	34194
4	-	22.4	33891
5	-	22.4	33891
6	-	22.6	34194
8	-	-	-

Std Cr = 30,000 mg/l
FIX - NaOH = 10 ml.
- H_2O_2 = 8 ml.
- NiSO_4 = 2 ml.


VARY H_2SO_4 (1+1)

DOSE (ml.)	pH	FAS (ml.)	Cr (mg/l)
15	-	22.3	33740
20	-	21.9	33135
25	-	22.6	34194
30	-	22.3	33740
35	-	22.4	33891
40	-	22.5	34043




RELATION BETWEEN Cr CONCENTRATION AND H_2O_2 DOSES



RELATION BETWEEN Cr CONCENTRATION AND H_2SO_4 DOSES



A:VARYG.WK1



จากการแปรผันปริมาณรีเอเจนต์ พบร่วมกับยาครูเจนเบอร์ออกไซด์ มีผลต่อการวิเคราะห์ด้วยวิธีทักษะ ดังนี้ในการวิเคราะห์ต้องสังเกตในขั้นตอนการย้อมร่วมกับยาครูเจนเบอร์ออกไซด์ขั้นต่ำที่เติม คือ 2 มล. สามารถเปลี่ยนยาครูเมื่อมbaughสามเป็นยาครูเมื่อบากหกได้หมดหรือไม่ โดยสังเกตจากสี ถ้าเป็นสีเขียวอ่อนต้องเติมยาครูเจนเบอร์ออกไซด์จนได้สีเหลือง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปกรณ์การสอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคผนวก ๙

ผลการศึกษาการทดลองของกลัคโกรเนียม



ศูนย์วิทยบริพัทัยภา
รชุพารณ์ภาณุมาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการก่อตะกอนหลักโดยเมื่อมีความชันต่างๆ ในน้ำพอกโครมที่ไม่มีสารช่วยตรึงโครมเมื่อมี

$$\text{Cr}_o = 2,742 \text{ mg/l SAM.DATE 27/4/92 JAR.DATE 28/4/92}$$

ITEM	Value					
	1.5X	2.0X	2.2X	2.4X	2.5X	2.6X
MgO (mg)	4,771.10	6,361.40	6,997.50	7,633.70	7,951.80	8,269.80
MgO 100 g/l (ml)	47.71	63.61	69.98	76.34	79.52	82.70
Total Volume (ml)	1,047.71	1,063.61	1,069.98	1,076.34	1,079.52	1,082.70
pH of WW.	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
pH After SM. 2 hrs.	6.52	7.40	8.58	8.86	8.40	8.93
pH After Sed. 1 hr.	6.42	7.34	8.36	8.83	8.28	8.97
Cr (mg/l)	240.0	48.0	24.0	23.2	20.0	22.4
COST(baht/m ³ WW.)	83.67	111.56	122.71	133.87	139.45	145.03
COST (baht/kg.Cr)	30.51	40.69	44.75	48.82	50.86	52.89
SV 1 hr. (ml.)	200	220	230	240	250	250

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการก่อตะกอนหลักโดยเมื่อมีความชันต่างๆ ร่วมกับโพลีเมอร์ประจุลบความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำพอกโครมที่ไม่มีสารช่วยตรึงโครมเมื่อมี

$$\text{Cr}_o = 1,748 \text{ mg/l SAM.DATE 26/10/92 JAR.DATE 27/10/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
ANIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36
MgO 100 g/l (ml)	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60
Total Volume (ml)	1,040.60	1,040.80	1,041.00	1,041.20	1,041.40	1,041.60
pH of WW.	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
pH After SM. 2 hrs.	8.46	8.43	8.45	8.48	8.45	8.45
pH After Sed. 1 hr.	8.44	8.40	8.42	8.44	8.41	8.41
Cr (mg/l)	1.3	2.0	1.2	1.2	1.4	2.4
COST (baht/m ³ WW.)	71.11	71.17	71.22	71.27	71.33	71.38
COST (baht/kg.Cr)	40.68	40.71	40.74	40.77	40.81	40.84
SV 1 hr. (ml.)	195	185	175	190	180	190

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโครมเมียมด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับโพลิเมอร์ประจุบวกความเข้มข้นต่ำๆ 1 ในน้ำฟอกโครงที่ไม่มีสารช่วยตรึงโครมเมียม

$$\text{Cr}_o = 1,748 \text{ mg/l SAM.DATE 26/10/92 JAR.DATE 28/10/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
CATIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36
MgO 100 g/l (ml)	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60
Total Volume (ml)	1,040.60	1,040.80	1,041.00	1,041.20	1,041.40	1,041.60
pH of WW.	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
pH After SM. 2 hrs.	8.58	8.58	8.58	8.57	8.59	8.56
pH After Sed. 1 hr.	8.58	8.58	8.58	8.56	8.56	8.59
Cr (mg/l)	3.5	3.5	2.0	2.8	4.4	3.0
COST (baht/m ³ WW.)	71.11	71.17	71.22	71.28	71.34	71.39
COST (baht/kg.Cr)	40.68	40.71	40.75	40.78	40.81	40.84
SV 1 hr. (ml.)	140	160	140	150	140	140



ตารางที่ 4 ผลการศึกษาการก่อ ตะกอนพลีกโครมเมียมด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับโพลิเมอร์ไวร์จุความเข้มข้นต่ำๆ 1 ในน้ำฟอกโครงที่ไม่มีสารช่วยตรึงโครมเมียม

$$\text{Cr}_o = 1,748 \text{ mg/l SAM.DATE 26/10/92 JAR.DATE 28/10/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
NONIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36	4,055.36
MgO 100 g/l (ml)	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60	40.60
Total Volume (ml)	1,040.60	1,040.80	1,041.00	1,041.20	1,041.40	1,041.60
pH of WW.	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
pH After SM. 2 hrs.	8.58	8.57	8.55	8.59	8.54	8.57
pH After Sed. 1 hr.	8.58	8.57	8.56	8.58	8.57	8.56
Cr (mg/l)	3.5	3.4	7.6	5.5	7.7	5.5
COST (baht/m ³ WW.)	71.11	71.16	71.20	71.25	71.30	71.34
COST (baht/kg.Cr)	40.68	40.71	40.73	40.76	40.79	40.81
SV 1 hr. (ml.)	140	145	150	140	150	150

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาการก่อตัวของกลุ่มโลหะเมียมด้วยแมกนีเซียมออกไซด์อุ่นความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำพอกโครมที่ไม่มีสารช่วยตัวกรองเมียม

$$\text{Cr}_o = 2,742 \text{ mg/l SAM.DATE 27/4/92 JAR.DATE 29/4/92}$$

ITEM	Value					
	1.5X	2.0X	2.2X	2.4X	2.5X	2.6X
MgO (mg)	4,771.10	6,361.40	6,997.50	7,633.70	7,951.80	8,269.80
MgO 100 g/l (ml)	47.71	63.61	69.98	76.34	79.52	82.70
Total Volume (ml)	1,047.71	1,063.61	1,069.98	1,076.34	1,079.52	1,082.70
pH of WW.	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
pH After SM. 2 hrs.	6.55	7.30	7.75	8.08	8.82	8.95
pH After Sed. 1 hr.	6.29	7.22	7.72	8.16	8.80	8.94
Cr (mg/l)	100.9	62.5	42.0	11.6	24.8	26.0
COST(baht/m ³ WW.)	83.67	11.56	122.71	133.87	139.45	145.03
COST (baht/kg.Cr)	30.51	40.69	44.75	48.82	50.86	52.89
SV 1 hr. (ml.)	205	225	240	250	290	250

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาการก่อตัวของกลุ่มโลหะเมียมด้วยแมกนีเซียมออกไซด์อุ่นร่วมกับโพลิเมอร์ประจุลบความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำพอกโครมที่ไม่มีสารช่วยตัวกรองเมียม

$$\text{Cr}_o = 3,820 \text{ mg/l SAM.DATE 18/11/92 JAR.DATE 19/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
ANIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40
MgO 100 g/l (ml)	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60
Total Volume (ml)	1,088.60	1,088.80	1,089.00	1,089.20	1,089.40	1,089.60
pH of WW.	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
pH After SM. 2 hrs.	8.93	8.95	8.92	8.92	8.93	8.93
pH After Sed. 1 hr.	8.92	8.91	8.91	8.93	8.93	8.88
Cr (mg/l)	8.6	7.6	8.5	8.4	7.5	5.5
COST(baht/m ³ WW.)	71.11	71.17	71.22	71.27	71.33	71.38
COST(baht/kg.Cr)	40.68	40.71	40.74	40.77	40.81	40.84
SV 1 hr. (ml.)	270	265	280	270	275	270

ตารางที่ 7 ผลการศึกษาการก่อตะกอนผลึกโกรนเมียมด้วยแมกนีเซียมออกไซด์อุ่นร่วมกับโพลีเมอร์ประจุบวกความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำพอกโครมที่ไม่มีสารช่วยตัวเรืองโกรนเมียม

$\text{Cr}_o = 3,820 \text{ mg/l}$ SAM.DATE 18/11/92 JAR.DATE 19/11/92

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
CATIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40
MgO 100 g/l (ml)	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60
Total Volume (ml)	1,088.60	1,088.80	1,089.00	1,089.20	1,089.40	1,089.60
pH of WW.	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
pH After SM. 2 hrs.	8.89	8.90	8.90	8.89	8.89	8.89
pH After Sed. 1 hr.	8.89	8.89	8.89	8.89	8.87	8.88
Cr (mg/l)	3.6	2.4	2.0	0.4	3.0	0.6
COST(baht/m ³ WW.)	71.11	71.17	71.22	71.28	71.34	71.39
COST(baht/kg.Cr)	40.68	40.71	40.75	40.78	40.81	40.84
SV 1 hr. (ml.)	230	220	240	220	225	215

ตารางที่ 8 ผลการศึกษาการก่อตะกอนผลึกโกรนเมียมด้วยแมกนีเซียมออกไซด์อุ่นร่วมกับโพลีเมอร์ไวร์ประจุบวกความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำพอกโครมที่ไม่มีสารช่วยตัวเรืองโกรนเมียม

$\text{Cr}_o = 3,820 \text{ mg/l}$ SAM.DATE 18/11/92 JAR.DATE 19/11/92

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
NONIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40	8,862.40
MgO 100 g/l (ml)	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60
Total Volume (ml)	1,088.60	1,088.80	1,089.00	1,089.20	1,089.40	1,089.60
pH of WW.	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
pH After SM. 2 hrs.	8.91	8.92	8.93	8.89	8.93	8.87
pH After Sed. 1 hr.	8.90	8.92	8.92	8.88	8.92	8.86
Cr (mg/l)	2.9	6.8	1.2	4.2	2.4	4.3
COST(baht/m ³ WW.)	155.41	155.46	155.50	155.55	155.60	155.64
COST(baht/kg.Cr)	40.68	40.70	40.71	40.72	40.73	40.74
SV 1 hr. (ml.)	210	210	190	200	190	200

ตารางที่ 9 ผลการศึกษาการก่อตะกอนผลึกโกรนเมียมด้วยโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโกรนที่ไม่มีสารช่วยตรึงโกรนเมียม

$$Cr_o = 2,742 \text{ mg/l SAM.DATE 27/4/92 JAR.DATE 30/4/92}$$

ITEM	Value					
	1.5X	2.0X	2.2X	2.4X	2.6X	2.8X
Concentration						
Na ₂ CO ₃ (mg)	12,586.00	16,781.00	18,459.00	20,137.00	21,815.00	23,439.00
Na ₂ CO ₃ 300 g/l(ml)	42.00	56.00	62.00	67.00	73.00	78.00
Total Volume (ml)	1,042.00	1,056.00	1,062.00	1,067.00	1,073.00	1078.00
pH of WW.	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
pH After SM. 2 hr.	5.55	6.33	6.57	6.77	6.97	7.20
pH After Sed. 19 hrs.	5.52	6.82	6.98	7.30	7.44	7.85
Cr (mg/l)	169.0	46.0	66.0	6.6	4.5	4.9
COST(baht/m ³ WW.)	89.45	119.26	131.19	143.12	155.04	166.97
COST (baht/kg.Cr)	32.62	43.50	47.84	52.19	56.54	60.89
SV 19 hrs. (ml.)	400	540	505	610	640	665

ตารางที่ 10 ผลการศึกษาการก่อตะกอนผลึกโกรนเมียมด้วยโซเดียมคาร์บอเนตร่วมกับโพลีเมอร์ประจุลบความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโกรนที่ไม่มีสารช่วยตรึงโกรนเมียม

$$Cr_o = 3,820 \text{ mg/l SAM.DATE 18/11/92 JAR.DATE 19/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
ANIONIC (mg/l)						
Na ₂ CO ₃ (mg)	23,378.40	23,378.40	23,378.40	23,378.40	23,378.40	23,378.40
Na ₂ CO ₃ 300 g/l(ml)	77.90	77.90	77.90	77.90	77.90	77.90
Total Volume (ml)	1,077.90	1,078.10	1,078.30	1,078.50	1,078.70	1,078.90
pH of WW.	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
pH After SM. 2 hrs.	8.23	8.23	8.32	8.29	8.30	8.26
pH After Sed. 15 hrs.	8.22	8.21	8.28	8.24	8.24	8.23
Cr (mg/l)	1.8	1.5	1.6	1.8	1.7	1.3
COST(baht/m ³ WW.)	166.15	166.20	166.26	166.31	166.37	166.42
COST(baht/kg.Cr)	43.49	43.51	43.52	43.54	43.55	43.57
SV 15 hrs. (ml.)	965	960	948	965	960	970

ตารางที่ 11 ผลการศึกษาการก่อตัวของกลีกตัวโยโซเมียร์ตามความข้นที่ร่วมกับโพลีเมอร์ประจำความขั้นต่างๆ ในน้ำพอกโครงที่ไม่มีสารช่วยทรัพยากรณ์เมียน

$\text{Cr}_o = 3,820 \text{ mg/l}$ SAM.DATE 18/11/92 JAR.DATE 19/11/92

ITEM	Value					
CATIONIC (mg/l)	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
Na_2CO_3 (mg)	23,378.40	23,378.40	23,378.40	23,378.40	23,378.40	23,378.40
Na_2CO_3 300 g/l(ml)	77.90	77.90	77.90	77.90	77.90	77.90
Total Volume (ml)	1,077.90	1,078.10	1,078.30	1,078.50	1,078.70	1,078.90
pH of WW.	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
pH After SM. 2 hrs.	8.27	8.29	8.27	8.24	8.24	8.27
pH After Sed. 15 hrs.	8.26	8.27	8.33	8.22	8.28	8.26
Cr (mg/l)	1.8	1.7	1.7	2.0	3.7	4.4
COST(baht/m ³ WW.)	166.15	166.21	166.26	166.32	166.37	166.43
COST(baht/kg.Cr)	43.49	43.51	43.52	43.54	43.55	43.57
SV 15 hrs. (ml.)	980	970	745	975	610	763

ตารางที่ 12 ผลการศึกษาการก่อตัวของกลีกโครงเมียนตัวโยโซเมียร์ตามความข้นที่ร่วมกับโพลีเมอร์ประจำความขั้นต่างๆ ในน้ำพอกโครงที่ไม่มีสารช่วยทรัพยากรณ์เมียน

$\text{Cr}_o = 3,663 \text{ mg/l}$ SAM.DATE 10/12/92 JAR.DATE 10/12/92

ITEM	Value					
NONIONIC (mg/l)	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
Na_2CO_3 (mg)	22,417.56	22,417.56	22,417.56	22,417.56	22,417.56	22,417.56
Na_2CO_3 300 g/l(ml)	74.70	74.70	74.70	74.70	74.70	74.70
Total Volume (ml)	1,074.70	1,074.90	1,075.10	1,075.30	1,075.50	1,075.70
pH of WW.	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
pH After SM. 2 hrs.	7.70	7.70	7.70	7.71	7.67	7.74
pH After Sed. 15 hrs.	8.16	8.15	8.11	8.14	7.90	8.13
Cr (mg/l)	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7
COST(baht/m ³ WW.)	159.33	159.37	159.42	159.47	159.51	159.56
COST(baht/kg.Cr)	43.50	43.51	43.52	43.53	43.55	43.56
SV 15 hrs. (ml.)	930	940	928	940	570	923

ตารางที่ 13 ผลการศึกษาการก่อตะกอนผลึกโครมเมียมตัวยามเมาโนซีเยมออกไซด์ร่วมกับปูนขาวความเข้มข้นต่ำๆ ในน้ำพอก
โครมที่ไม่มีสารช่วยตระหงโครมเมียม

$\text{Cr}_o = 3,053 \text{ mg/l}$ SAM.DATE 23/12/92 JAR.DATE 24/12/92

ITEM	Value					
$\text{Ca(OH)}_2 (\text{X})$	0.0	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2
$\text{Ca(OH)}_2 (\text{mg/l})$	0.00	1,950.87	3,251.45	5,202.31	6,502.89	7,803.47
$\text{MgO} (\text{mg})$	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74
$\text{MgO} 100 \text{ g/l (ml)}$	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70
MgO:Ca(OH)_2	0.5:0	0.5:0.3	0.5:0.5	0.5:0.8	0.5:1.0	0.5:1.2
Total Volume (ml)	1,017.70	1,037.21	1,050.21	1,069.72	1,082.73	1,095.73
pH of WW.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42
pH After SM. 2 hrs.	4.62	5.98	7.01	7.77	8.11	8.64
pH After Sed. 3 hrs.	4.96	5.97	7.12	8.10	8.48	9.08
$\text{Cr} (\text{mg/l})$	2994.0	652.0	156.0	22.4	5.2	1.9
COST(baht/ $\text{m}^3\text{WW.}$)	31.04	39.70	45.47	54.13	59.90	65.68
COST(baht/kg.Cr)	10.17	13.00	14.89	17.73	19.62	21.51
SV 3 hrs. (ml.)	0	275	470	845	800	790

ตารางที่ 14 ผลการศึกษาการก่อตะกอนผลึกโครมเมียมตัวยามเมาโนซีเยมออกไซด์ร่วมกับโพลีเมอร์ประจุลบความ
เข้มข้นต่ำๆ ในน้ำพอกโครมที่ไม่มีสารช่วยตระหงโครมเมียม

$\text{Cr}_o = 3,053 \text{ mg/l}$ SAM.DATE 23/12/92 JAR.DATE 26/12/92

ITEM	Value					
ANIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$\text{Ca(OH)}_2 (\text{mg/l})$	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31
$\text{MgO} (\text{mg})$	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74
$\text{MgO} 100 \text{ g/l (ml)}$	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70
Total Volume (ml)	1,069.72	1,069.92	1,070.12	1,070.32	1,070.52	1,070.72
pH of WW.	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59
pH After SM. 2 hrs.	7.84	7.93	7.81	7.77	7.90	7.95
pH After Sed. 3 hrs.	7.50	7.56	7.44	7.49	7.57	7.55
$\text{Cr} (\text{mg/l})$	19.0	23.0	23.0	15.8	12.0	15.0
COST(baht/ $\text{m}^3\text{WW.}$)	54.15	54.20	54.26	54.31	54.36	54.42
COST(baht/kg.Cr)	17.74	17.75	17.77	17.79	17.81	17.82
SV 3 hrs. (ml.)	790	770	775	730	710	700

ตารางที่ 15 ผลการศึกษาการก่อพะกอนหลักโดยมีมิ่นตัวยแมกนีเซียมออกไซด์กับบุนชาร่วมกับโพลีเมอร์ประจุบวกความ
เข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโครงที่ไม่มีสารช่วยครีดิมีมิ่น

$$\text{Cr}_o = 3,053 \text{ mg/l SAM.DATE 23/12/92 JAR.DATE 25/12/92}$$

ITEM	Value					
CATIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Ca(OH) ₂ (mg/l)	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31
MgO (mg)	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74
MgO 100 g/l (ml)	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70
Total Volume (ml)	1,069.72	1,069.92	1,070.12	1,070.32	1,070.52	1,070.72
pH of WW.	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
pH After SM. 2 hrs.	7.71	7.83	7.72	7.69	7.70	7.58
pH After Sed. 3 hrs.	7.52	7.63	7.52	7.51	7.53	7.37
Cr (mg/l)	9.6	6.6	10.1	10.0	7.5	8.2
COST(baht/m ³ WW.)	54.15	54.20	54.26	54.32	54.37	54.43
COST(baht/kg.Cr)	17.74	17.75	17.77	17.79	17.81	17.83
SV 3 hrs. (ml.)	835	820	810	830	820	860

ตารางที่ 16 ผลการศึกษาการก่อพะกอนหลักโดยมีมิ่นตัวยแมกนีเซียมออกไซด์กับบุนชาร่วมกับโพลีเมอร์ไว้ประจุความ
เข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโครงที่ไม่มีสารช่วยครีดิมีมิ่น

$$\text{Cr}_o = 3,053 \text{ mg/l SAM.DATE 23/12/92 JAR.DATE 25/12/92}$$

ITEM	Value					
NONIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Ca(OH) ₂ (mg/l)	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31	5,202.31
MgO (mg)	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74	1,770.74
MgO 100 g/l (ml)	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70
Total Volume (ml)	1,069.72	1,069.92	1,070.12	1,070.32	1,070.52	1,070.72
pH of WW.	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
pH After SM. 2 hrs.	7.57	7.61	7.54	7.56	7.59	7.71
pH After Sed. 3 hrs.	7.35	7.40	7.33	7.36	7.38	7.46
Cr (mg/l)	21.8	5.6	9.0	15.8	12.2	10.8
COST(baht/m ³ WW.)	54.15	54.19	54.24	54.29	54.33	54.38
COST(baht/kg.Cr)	17.74	17.75	17.77	17.78	17.80	17.81
SV 3 hrs. (ml.)	895	870	865	750	740	660

ตารางที่ 17 ผลการศึกษาการก่อตัวของโลหะในเม็ดด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำพอกโคมที่มีสารช่วยกรองเม็ดด้วยแมกนีเซียม

$$\text{Cr}_o = 1,115 \text{ mg/l SAM.DATE 4/11/92 JAR.DATE 5/11/92}$$

ITEM	Value					
	2X	2.5X	3X	3.5X	4X	4.5X
MgO (X)						
MgO (mg)	2,586.80	3,233.50	3,880.20	4,526.90	5,173.60	5,820.30
MgO 100 g/l (ml)	25.90	32.30	38.80	45.30	51.70	58.20
Total Volume (ml)	1,025.90	1,032.30	1,038.80	1,045.30	1,051.70	1,058.20
pH of WW.	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
pH After SM. 2 hrs.	7.79	7.90	8.02	8.20	8.52	8.58
pH After Sed. 1 hr.	7.74	7.84	8.01	8.18	8.51	8.56
Cr (mg/l)	145.0	110.0	84.0	80.0	37.0	20.0
COST (baht/m ³ WW.)	45.37	56.71	68.04	79.39	90.74	102.06
COST (baht/kg.Cr)	40.69	50.86	61.03	71.20	81.38	91.54
SV 1 hr. (ml.)	670	620	520	400	250	220

ตารางที่ 18 ผลการศึกษาการก่อตัวของโลหะในเม็ดด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับโพลิเมอร์ประจุลบความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำพอกโคมที่มีสารช่วยกรองเม็ดด้วยแมกนีเซียม

$$\text{Cr}_o = 1,115 \text{ mg/l SAM.DATE 4/11/92 JAR.DATE 6/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
ANIONIC (mg/l)						
MgO (mg)	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60
MgO 100 g/l (ml)	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70
Total Volume (ml)	1,051.70	1,051.90	1,052.10	1,052.30	1,052.50	1,052.70
pH of WW.	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62
pH After SM. 2 hrs.	8.52	8.53	8.53	8.50	8.52	8.51
pH After Sed. 1 hr.	8.51	8.50	8.48	8.47	8.50	8.47
Cr (mg/l)	35.0	28.0	32.0	34.0	36.0	38.0
COST(baht/m ³ WW.)	90.74	90.79	90.84	90.90	90.95	91.01
COST(baht/kg.Cr)	81.38	81.43	81.47	81.52	81.57	81.62
SV 1 hr. (ml.)	220	150	160	155	170	170

ตารางที่ 19 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโกร่มีymด้วยแมงนีซิมออกไซด์ร่วมกับโพลีเมอร์ประจำความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโครงที่มีสารสกัดครึ่งโกร่มีym

$$Cr_o = 1,115 \text{ mg/l SAM.DATE 4/11/92 JAR.DATE 6/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
CATIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60
MgO 100 g/l (ml)	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70
Total Volume (ml)	1,051.70	1,051.90	1,052.10	1,052.30	1,052.50	1,052.70
pH of WW.	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
pH After SM. 2 hrs.	8.54	8.53	8.54	8.53	8.53	8.53
pH After Sed. 1 hr.	8.50	8.52	8.53	8.51	8.51	8.50
Cr (mg/l)	37.0	37.0	36.0	35.0	32.0	32.0
COST(baht/m ³ WW.)	90.74	90.79	90.85	90.90	90.96	91.02
COST(baht/kg.Cr)	81.38	81.43	81.48	81.53	81.58	81.63
SV 1 hr. (ml/)	230	225	230	210	215	210

ตารางที่ 20 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโกร่มีymด้วยแมงนีซิมออกไซด์ร่วมกับโพลีเมอร์ประจำความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโครงที่มีสารสกัดครึ่งโกร่มีym

$$Cr_o = 1,115 \text{ mg/l SAM.DATE 4/11/92 JAR.DATE 6/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
NONIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60	5,173.60
MgO 100 g/l (ml)	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70
Total Volume (ml)	1,051.70	1,051.90	1,052.10	1,052.30	1,052.50	1,052.70
pH of WW.	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62
pH After SM. 2 hrs.	8.52	8.51	8.51	8.50	8.50	8.50
pH After Sed. 1 hr.	8.50	8.49	8.48	8.48	8.48	8.50
Cr (mg/l)	33.0	37.0	40.0	36.0	36.0	34.0
COST(baht/m ³ WW.)	90.74	90.78	90.83	90.87	90.92	90.97
COST(baht/kg.Cr)	81.38	81.42	81.46	81.50	81.54	81.58
SV 1 hr. (ml.)	220	180	185	170	170	170

ตารางที่ 21 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกໂຄรมเมียมด้วยแมกนีเซียมออกไซด์อุ่นความชื้มขันต่างๆ ในน้ำฟอกไคร์มีสารซ้ายหรือโคเคนเมียม

$$\text{Cr}_o = 1,115 \text{ mg/l SAM.DATE 4/11/92 JAR.DATE 5/11/92}$$

ITEM	Value					
	2X	2.5X	3X	3.5X	4X	4.5X
MgO (X)						
MgO (mg)	2,586.80	3,233.50	3,880.20	4,526.90	5,173.60	5,820.30
MgO 100 g/l (ml)	25.90	32.30	38.80	45.30	51.70	58.20
Total Volume (ml)	1,025.90	1,032.30	1,038.80	1,045.30	1,051.70	1,058.20
pH of WW.	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
pH After SM. 2 hrs.	7.82	7.88	7.98	8.23	8.56	8.59
pH After Sed. 1 hr.	7.75	7.82	7.98	8.20	8.55	8.58
Cr (mg/l)	133.0	104.0	79.0	70.0	34.0	13.0
COST(baht/m ³ WW.)	45.37	56.71	68.04	79.39	90.74	102.06
COST(baht/kg.Cr)	40.69	50.86	61.03	71.20	81.38	91.54
SV 1 hr. (ml.)	700	620	550	400	250	215

ตารางที่ 22 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกໂຄรมเมียมด้วยแมกนีเซียมออกไซด์อุ่นร่วมกับโพลีเมอร์ประจุลบความชื้มขันต่างๆ ในน้ำฟอกไคร์มีสารซ้ายหรือโคเคนเมียม

$$\text{Cr}_o = 2,270 \text{ mg/l SAM.DATE 10/11/92 JAR.DATE 12/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
ANIONIC (mg/l)						
MgO (mg)	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80
MgO 100 g/l (ml)	105.30	105.30	105.30	105.30	105.30	105.30
Total Volume (ml)	1,105.30	1,105.50	1,105.70	1,105.90	1,106.10	1,106.30
pH of WW.	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
pH After SM. 2 hrs.	8.56	8.56	8.58	8.56	8.56	8.56
pH After Sed. 1 hr.	8.57	8.58	8.58	8.57	8.57	8.58
Cr (mg/l)	34.0	23.0	36.0	38.0	35.0	38.0
COST(baht/m ³ WW.)	184.72	184.77	184.82	184.88	184.93	184.99
COST(baht/kg.Cr)	81.37	81.40	81.42	81.44	81.47	81.49
SV 1 hr. (ml.)	770	340	340	310	305	290

ตารางที่ 23 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโคลมีymด้วยแมกนีเซียมออกไซด์กุ่นร่วมกับโพลีเมอร์ประจำความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโครมที่มีสารช่วยตรึงโคลมีym

$$Cr_o = 2,270 \text{ mg/l SAM.DATE 10/11/92 JAR.DATE 12/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
CATIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80
MgO 100 g/l (ml)	105.30	105.30	105.30	105.30	105.30	105.30
Total Volume (ml)	1,105.30	1,105.50	1,105.70	1,105.90	1,106.10	1,106.30
pH of WW.	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
pH After SM. 2 hrs.	8.55	8.58	8.56	8.56	8.55	8.55
pH After Sed. 1 hr.	8.53	8.54	8.53	8.52	8.52	8.56
Cr (mg/l)	31.2	32.3	38.3	38.7	34.2	33.5
COST(baht/m ³ WW.)	184.72	184.77	184.83	184.88	184.94	185.00
COST(baht/kg.Cr)	81.37	81.40	81.42	81.45	81.47	81.50
SV 1 hr. (ml.)	780	770	760	790	750	750

ตารางที่ 24 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโคลมีymด้วยแมกนีเซียมออกไซด์กุ่นร่วมกับโพลีเมอร์ประจำความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโครมที่มีสารช่วยตรึงโคลมีym

$$Cr_o = 2,270 \text{ mg/l SAM.DATE 10/11/92 JAR.DATE 12/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
NONIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
MgO (mg)	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80
MgO 100 g/l (ml)	105.30	105.30	105.30	105.30	105.30	105.30
Total Volume (ml)	1,105.30	1,105.50	1,105.70	1,105.90	1,106.10	1,106.30
pH of WW.	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
pH After SM. 2 hrs.	8.56	8.58	8.57	8.62	8.61	8.65
pH After Sed. 1 hr.	8.58	8.59	8.58	8.62	8.61	8.61
Cr (mg/l)	34.0	36.0	32.0	32.0	32.0	36.0
COST(baht/m ³ WW.)	184.72	184.76	184.81	184.85	184.90	184.95
COST(baht/kg.Cr)	81.37	81.39	81.41	81.43	81.45	81.47
SV 1 hr. (ml.)	720	710	730	710	690	680

ตารางที่ 25 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโกรนเมียมด้วยโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโกรนที่มีสารสกปรกโซเดียม

$$Cr_o = 1,115 \text{ mg/l SAM.DATE 4/11/92 JAR.DATE 5/11/92}$$

ITEM	Value					
	3X	3.5X	4X	4.5X	5X	5.5X
Na ₂ CO ₃ (X)						
Na ₂ CO ₃ (mg)	10,235.70	11,941.65	13,647.60	15,353.55	17,059.50	18,765.45
Na ₂ CO ₃ 300g/l (ml)	34.10	39.80	45.50	51.20	56.90	62.60
Total Volume (ml)	1,034.10	1,039.80	1,045.50	1,051.20	1,056.90	1,062.60
pH of WW.	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51
pH After SM. 2 hrs.	7.81	8.02	8.21	8.34	8.44	8.52
pH After Sed. 17 hrs.	7.82	8.02	8.14	8.25	8.34	8.39
Cr (mg/l)	44.0	15.4	4.6	0.5	1.1	1.9
COST(baht/m ³ WW.)	72.75	84.87	97.00	109.12	121.25	133.37
COST(baht/kg.Cr)	65.25	76.12	86.99	97.87	108.74	119.61
SV 17 hrs. (ml.)	300	360	420	485	550	580

ตารางที่ 26 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโกรนเมียมด้วยโซเดียมคาร์บอเนตร่วมกับโพลีเมอร์ประจุลบความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโกรนที่มีสารสกปรกโซเดียม

$$Cr_o = 2,270 \text{ mg/l SAM.DATE 10/11/92 JAR.DATE 11/11/92}$$

ITEM	Value					
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
ANIONIC (mg/l)						
Na ₂ CO ₃ (mg)	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60
Na ₂ CO ₃ 300 g/l(ml)	69.50	69.50	69.50	69.50	69.50	69.50
Total Volume (ml)	1,069.50	1,069.70	1,069.90	1,070.10	1,070.30	1,070.50
pH of WW.	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
pH After SM. 2 hrs.	8.55	8.56	8.55	8.55	8.51	8.51
pH After Sed. 16 hrs.	8.58	8.58	8.56	8.56	8.53	8.52
Cr (mg/l)	2.4	1.8	2.0	3.9	4.6	6.6
COST(baht/m ³ WW.)	148.11	148.16	148.21	148.27	148.32	148.38
COST(baht/kg.Cr)	65.24	65.27	65.29	65.32	65.34	65.36
SV 16 hrs. (ml.)	1010	1020	1010	1000	1020	1010

ตารางที่ 27 ผลการศึกษาการก่อตะกอนผลึกโกรนเมียมด้วยโซเดียมคาร์บอเนตร่วมกับโพลีเมอร์ประจุบวกความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโกรนที่มีสารช่วยตัวเร่งโกรนเมียม

$$Cr_o = 2,270 \text{ mg/l SAM.DATE 10/11/92 JAR.DATE 12/11/92}$$

ITEM	Value					
CATIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Na ₂ CO ₃ (mg)	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60
Na ₂ CO ₃ 300 g/l(ml)	69.50	69.50	69.50	69.50	69.50	69.50
Total Volume (ml)	1,069.50	1,069.70	1,069.90	1,070.10	1,070.30	1,070.50
pH of WW.	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
pH After SM. 2 hrs.	8.58	8.61	8.60	8.58	8.60	8.56
pH After Sed. 16 hrs.	8.53	8.54	8.53	8.51	8.52	8.50
Cr (mg/l)	1.2	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7
COST(baht/m ³ WW.)	148.11	148.16	148.22	148.27	148.33	148.39
COST(baht/kg.Cr)	65.24	65.27	65.29	65.32	65.34	65.37
SV 16 hrs. (ml.)	1000	1010	1000	1000	980	950

ตารางที่ 28 ผลการศึกษาการก่อตะกอนผลึกโกรนเมียมด้วยโซเดียมคาร์บอเนตร่วมกับโพลีเมอร์ไวร์จุความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโกรนที่มีสารช่วยตัวเร่งโกรนเมียม

$$Cr_o = 2,270 \text{ mg/l SAM.DATE 10/11/92 JAR.DATE 11/11/92}$$

ITEM	Value					
NONIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Na ₂ CO ₃ (mg)	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60	20,838.60
Na ₂ CO ₃ 300 g/l(ml)	69.50	69.50	69.50	69.50	69.50	69.50
Total Volume (ml)	1,069.50	1,069.70	1,069.90	1,070.10	1,070.30	1,070.50
pH of WW.	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
pH After SM. 2 hrs.	8.57	8.56	8.57	8.56	8.56	8.56
pH After Sed. 16 hrs.	8.57	8.56	8.57	8.55	8.55	8.56
Cr (mg/l)	2.4	5.4	0.6	0.5	1.1	3.9
COST(baht/m ³ WW.)	148.11	148.15	148.20	148.24	148.29	148.34
COST(baht/kg.Cr)	65.24	65.27	65.29	65.31	65.33	65.35
SV 16 hrs. (ml.)	1000	1010	990	1000	1010	1020

ตารางที่ 29 ผลการศึกษาการก่อตะกอนหลักโดยเมียมตัวยแมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับปูนซากความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอก
โครมที่มีสารช่วยตรึงโครเมียม

$\text{Cr}_o = 1,526 \text{ mg/l}$ SAM.DATE 15/12/92 JAR.DATE 18/12/92

ITEM	Value					
$\text{Ca}(\text{OH})_2 (\text{mg/l})$	0.00	3250.38	4550.53	5850.68	6500.76	7800.91
$\text{MgO} (\text{mg})$	1,770.16	1,770.16	1,770.16	1,770.16	1,770.16	1,770.16
$\text{MgO} 100 \text{ g/l (ml)}$	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70
$\text{MgO:Ca}(\text{OH})_2$	1:0	1:1	1:1.4	1:1.8	1:2	1:2.4
Total Volume (ml)	1,017.70	1,050.20	1,063.21	1,076.21	1,082.71	1,095.71
pH of WW.	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
pH After SM. 2 hrs.	7.45	7.98	8.47	8.80	8.98	9.20
pH After Sed. 3 hrs.	7.15	7.82	8.33	8.62	8.81	9.07
Cr (mg/l)	229.0	36.0	3.3	0.4	0.2	0.2
COST(baht/m ³ WW.)	31.04	45.47	51.24	57.01	59.90	65.67
COST(baht/kg.Cr)	20.34	29.80	33.58	37.36	39.25	43.03
SV 3 hrs. (ml.)	140	520	610	650	660	680

ตารางที่ 30 ผลการศึกษาการก่อตะกอนหลักโดยเมียมตัวยแมกนีเซียมออกไซด์ร่วมกับโพลีเมอร์ประจุลบความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำฟอกโครมที่มีสารช่วยตรึงโครเมียม

$\text{Cr}_o = 1,383 \text{ mg/l}$ SAM.DATE 22/12/92 JAR.DATE 23/12/92

ITEM	Value					
ANIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$\text{Ca}(\text{OH})_2 (\text{mg/l})$	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79
$\text{MgO} (\text{mg})$	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28
$\text{MgO} 100 \text{ g/l (ml)}$	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Total Volume (ml)	1,045.46	1,045.66	1,045.86	1,046.06	1,046.26	1,046.46
pH of WW.	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
pH After SM. 2 hrs.	7.97	7.96	7.94	7.93	7.89	7.88
pH After Sed. 3 hrs.	7.81	7.85	7.83	7.83	7.80	7.76
Cr (mg/l)	39.0	42.0	53.0	61.0	69.0	73.5
COST(baht/m ³ WW.)	41.21	41.26	41.31	41.37	41.42	41.48
COST(baht/kg.Cr)	29.79	29.83	29.87	29.91	29.95	29.99
SV 3 hrs. (ml.)	690	430	390	355	350	315

ตารางที่ 31 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโกร่มีymด้วยแมกนีเซียมออกไซด์กับปูนขาวร่วมกับโพลีเมอร์ประจุบวกความ
เข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำฟอกโครมที่มีสารช่วยตรึงโกร่มีym

$$\text{Cr}_o = 1,383 \text{ mg/l SAM.DATE 22/12/92 JAR.DATE 23/12/92}$$

ITEM	Value					
CATIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Ca(OH) ₂ (mg/l)	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79
MgO (mg)	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28
MgO 100 g/l (ml)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Total Volume (ml)	1,045.46	1,045.66	1,045.86	1,046.06	1,046.26	1,046.46
pH of WW.	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
pH After SM. 2 hrs.	7.83	7.83	7.77	7.70	7.70	7.69
pH After Sed. 3 hrs.	7.76	7.73	7.72	7.71	7.67	7.65
Cr (mg/l)	51.0	49.0	57.5	66.0	77.0	92.0
COST(baht/m ³ WW.)	41.21	41.26	41.32	41.37	41.43	41.49
COST(baht/kg.Cr)	29.79	29.83	29.88	29.91	29.96	30.00
SV 3 hrs.(ml.)	635	620	590	540	530	510

ตารางที่ 32 ผลการศึกษาการก่อตะกอนพลีกโกร่มีymด้วยแมกนีเซียมออกไซด์กับปูนขาวร่วมกับโพลีเมอร์ไวร์ประจุบวกความ
เข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำฟอกโครมที่มีสารช่วยตรึงโกร่มีym

$$\text{Cr}_o = 1,383 \text{ mg/l SAM.DATE 22/12/92 JAR.DATE 24/12/92}$$

ITEM	Value					
NONIONIC (mg/l)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Ca(OH) ₂ (mg/l)	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79	2945.79
MgO (mg)	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28	1,604.28
MgO 100 g/l (ml)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Total Volume (ml)	1,045.46	1,045.66	1,045.86	1,046.06	1,046.26	1,046.46
pH of WW.	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
pH After SM. 2 hrs.	8.53	8.48	8.52	8.55	8.55	8.55
pH After Sed. 3 hrs.	7.86	7.88	7.89	7.90	7.87	7.88
Cr (mg/l)	52.0	60.0	64.0	52.0	64.0	54.0
COST(baht/m ³ WW.)	41.21	41.25	41.30	41.34	41.39	41.44
COST(baht/kg.Cr)	29.79	29.83	29.86	29.89	29.93	29.96
SV 3 hrs. (ml.)	550	510	440	440	380	420

ประวัติผู้วิจัย

นางสาวเยาวนุช สุริธรรม เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2511 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2528 จากโรงเรียนพะพานหิน จังหวัดพิจิตร และในปีการศึกษา 2532 ได้สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาดัดล้อม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2534



ศูนย์วิทยบริการ
และสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่