



รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการอุตสาหกรรม

ก้านหินในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,

2530.

เกริกชัย สุกฤษจันท์. การกองเก็บถ่านหิน ไอน้ำ และพลังงานจากถ่านหิน. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.

กฤจนา บุณยเกียรติ. การคำนวณเบื้องต้นในวิชาชีวกรรมเคมี. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

ธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์. สนับสนุนเชิงค่าความร้อนกับผลิตภัณฑ์แบบประมาณของถ่านหิน
แบบต่าง ๆ ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2533.

สมชาย พุ่มอิน. นิยามของ Maceral. กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรธรี, 2534.
(อัดสีเนา).

อารยะ นาคชนะ. สภาพผืนฐานทางชีวภาพของถ่านหิน. กรุงเทพมหานคร: กรม
ทรัพยากรธรี, 2534. (อัดสีเนา).

ภาษาอังกฤษ

ASTM Standard D 388. Coal by rank. The American Society for Testing and Material U.S.A., 1992.

—.D 2015. Gross calorific value of solid fuel by the adiabatic bomb calorimeter. The American Society for Testing and Material U.S.A., 1992.

—.D 3172. Proximate analysis of coal and coke. The American Society for Testing and Material U.S.A., 1992.

- ASTM Standard D 3173. Moisture in the analysis sample of coal and coke.
The American Society for Testing and Material U.S.A., 1992.
- _____.D 3174. Ash in the analysis of coal and coke. The American Society for Testing and Material U.S.A., 1992.
- _____.D 3175. Volatile in the analysis of coal and coke. The American Society for Testing and Material U.S.A., 1992.
- _____.D 3177. Total sulfur in the analysis of coal and coke.
The American Society for Testing and Material U.S.A., 1992.
- Brook, K. and Glasser, D. A simplified model of spontaneous combustion in coal stockpiles. Fuel (November 1986): 1035-1041.
- Clemens, A.H., Matheson, T.W., and Rogers, D.E. DTA studies of the low temperature oxidation of low rank coals. Fuel (February 1990): 225-256.
- _____. A.H., Matheson, T.W., and Rogers, D.E. Low temperature oxidation studies of dried New Zealand coals. Fuel (February 1991): 215-221.
- Chakravorty, R.N. and Kar, K. Characterization of Western Canadian coals with respect to their susceptibility combustion.
Canada Centre for Mineral and Energy Technology (December 1986): 1-26.
- Elliott, M.A., and others. Chemistry of coal utilization. vol.1, New York: John Wiley & Sons, 1981.
- Ghosh, R. Spontaneous combustion of certain Indian coal-some physico-chemical consideration. Fuel (November 1986): 1042-1046.
- Kaji, R., Hishinuma, Y. and Nukamura, Y. Low temperature oxidation of coal effects of pore structure and coal composition. Fuel (March 1985): 297-302.
- _____.Hishinuma, Y. and Nukamura, Y. Low temperature oxidation of coal a calorimetric study. Fuel (February 1987): 297-302.

- Kim, A.G. Laboratory studies on spontaneous heating of coal : A summary of information in the literature. U.S. Dept. of the Interior Bureau of Mines IC.8765 (1977): 1-13.
- Kuchta, J.M., Rowe, V.R. and Burgess, D.S. Spontaneous combustion susceptibility of U.S. coals. U.S. Dept. of the Interior Bureau of Mines RI. 8474 (1980): 1-29.
- Meyer, R.F. Long-term energy resources. vol.3, U.S.A.: Pitman, 1981.
- Lowry, H.H., and others. Chemistry of coal utilization. vol.1, New York: John Wiley & Sons, 1963.
- Ogunsola, O.I. Distribution of oxygen-containing functional groups in some Nigerian coals. Fuel (July 1992): 775-777.
- _____.O.I. and Mikula, R.J. A study of spontaneous combustion characteristics of Nigerian coals. Fuel (February 1991): 258-261.
- _____.O.I. and Mikula, R.J. Effect of thermal upgrading on spontaneous combustion characteristics of Western Canadian coals. Fuel (January 1992): 3-8.
- Ratanasthien, B., Factors concerning with spontaneous fires in northern Thailand coals. Proc. GEOSEA V Congress, April 9-13, pp 1/10-9/10. Kuala Lumpur Malaysia, 1984.
- Tarafdar, M.N. and Guha, D. Application of wet oxidation processes for the assessment of the spontaneous heating of coal. Fuel (March 1989): 315-317.
- Unal, S., Piskin, S. Autoignition tendencies of some Turkish lignites. Fuel (September 1993): 1357-1359.



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

วิธีวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์ถ่านหินแบบประมาณ (Proximate Analysis) : ASTM D 3172

1.1 การเตรียมถ่านหินที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Preparing Coal Samples for Analysis) : ASTM 2013

เครื่องมือ เครื่องบดแบบ hammer mill เครื่องบดแบบ cross beater mill เครื่องบดแบบ ball mill ตะแกรงร่อนเบอร์ 4, 8, 20 และ 60 และรีฟเฟิล

วิธีการเตรียมตัวอย่าง

1. นำตัวอย่างถ่านหินดิบ (gross sample) จำนวน 5 กิโลกรัม มาบดด้วย เครื่องบด hammer mill แล้วนำไปผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร) ชั้น น้ำหนักถ่านหินที่ผ่านตะแกรงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 ของน้ำหนักถ่านหินทั้งหมด นำไปแบ่งคู่ยรีฟเฟิล ให้ได้น้ำหนักอย่างน้อย 2000 กรัม

2. นำตัวอย่างถ่านหินดิบมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดแบบ cross beater mill แล้วนำไปผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 8 (2.36 มิลลิเมตร) ชั้น น้ำหนักถ่านหินที่ผ่านตะแกรงร่อนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 ของน้ำหนักถ่านหินทั้งหมด นำไปแบ่งคู่ยรีฟเฟิล ให้ได้น้ำหนักอย่างน้อย 500 กรัม

3. บดตัวอย่างถ่านหินดิบด้วยเครื่องบดแบบ cross beater mill และนำไปร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 (850 ไมโครเมตร) ให้ถ่านหินดิบผ่านตะแกรงร่อนอย่างน้อยร้อยละ 95 และแบ่งคู่ยรีฟเฟิล ให้ได้น้ำหนักอย่างน้อย 250 กรัม

4. บดตัวอย่างถ่านหินดิบด้วยเครื่องบดแบบ cross beater mill และแบบ ball mill แล้วนำไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 60 (250 ไมโครเมตร) โดยให้

ถ่านหินดละເວີຍດັ່ງທະແກຮງຮ່ອນຈຸນໝາດ ນໍາໄປແນ່ງດ້ວຍຣິຟົນເຟີລ ອົກຮັງໃຫ້ໄດ້ນໍ້າໜັກອ່າງ
ນ້ອຍ 50 ກຣຳ

ການເທຶນມີຄວາມຊື່ນໃນຄ່ານໍ້າ ສາມາດແສດຖເປັນຕາງໄດ້ຕັ້ງນີ້

ນັດໃຫ້ນໍ້າໜັກ 95% ເມື່ອຜ່ານທະແກຮງຮ່ອນເບົວໆ	ແນ່ງໃຫ້ນໍ້າໜັກອ່າງນ້ອຍ (ກຣຳ)
4 (4.75 ມິລືລິເມຕີຣ)	2000
8 (2.36 ມິລືລິເມຕີຣ)	500
20 (850 ໄນໂຄຣເມຕີຣ)	250
60 (250 ໄນໂຄຣເມຕີຣ)*	50

* ຕ້ອງຜ່ານ 100 %

1.2 ການຫາປົມາແຄວາມຊື່ນໃນຄ່ານໍ້າ (Moisture content in coal) :

ASTM 3173

ພລກການນໍາຕົວອ່າງຄ່ານໍ້າທີ່ຈະວິເຄຣາຍ໌ມາຮ່ວມຜ່ານທະແກຮງໝາດ 250 ໄນໂຄຣເມຕີຣ ນໍາມາໃຫ້ຄວາມຮ່ວມຄົງທີ່ໃນຕູ້ອົນ (dry oven) ທີ່ອຸ່ນຫຼຸມືປະມາດ 104-110°C ເພື່ອໄຫ້ໄວ້ນໍ້າຮ່ວມເຂົ້າມາຈາກຄ່ານໍ້າ ດ້ວຍຄວາມຊື່ນທີ່ໄດ້ສາມາດຄໍານວັດຈາກນໍ້າໜັກຄ່ານໍ້າທີ່ລົດລອງ

ເຄື່ອງມືອ ຕູ້ອົນ (drying oven), ຈານອຸ່ນເນື່ອມຮ່ວມຝາແລະ desiccator

ວິທີການທົດລອງ

- ອັບຈານອຸ່ນເນື່ອມຮ່ວມຝາ ທີ່ອຸ່ນຫຼຸມືປະມາດ 104-110°C ປະມາດ 15-30 ນາທີ ນໍາອອກຈາກຕູ້ອົນທີ່ໃຫ້ເຮັນໃນ desiccator ແລ້ວຫັ້ງນໍ້າໜັກ
- ນໍາຄ່ານໍ້າໃສ່ໃນຈານອຸ່ນເນື່ອມຮ່ວມຝາໃຫ້ໄດ້ນໍ້າໜັກຄ່ານໍ້າປະມາດ 1 ກຣຳ ປຶກຝາ
- ນໍາເຫັນຕູ້ອົນທີ່ອຸ່ນຫຼຸມືປະມາດ 104-110°C ເປັນເວລາ 1 ຫຼົວໂມງ

4. นำจำนวนอุ่มเนื้อมหرومฝ่าออกจากตู้อบทิ้งให้แห้งใน desiccator ชั่งน้ำหนัก

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$M = \frac{W_2 - W_1}{W_2} \times 100$$

เมื่อ M = ร้อยละของปริมาณความชื้น (%) moisture)

W_1 = น้ำหนักของจำนวนอุ่มเนื้อมหرومฝ่า (กรัม)

W_2 = น้ำหนักของจำนวนอุ่มเนื้อมหرومฝ่าและน้ำหนักถ่านหินก้อนเข้าตู้อบ (กรัม)

W_3 = น้ำหนักของจำนวนอุ่มเนื้อมหرومฝ่าและน้ำหนักของถ่านหินภายหลังจากนำออกจากตู้อบ (กรัม)

1.3 การหาปริมาณถ่านหิน (Ash in coal) : ASTM D 3174

หลักการ นำตัวอย่างถ่านหินที่ซึ่วเคราห์มาร่อนผ่านตะกรงขนาด 250

ไมโครเมตร นำถ่านหินใส่ใน porcelain crucible ชั่งให้ได้น้ำหนัก 1 กรัม นำไปเผาให้ความร้อนในเตาเผาที่อุณหภูมิ $450-500^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้วเพิ่มความร้อนต่อเป็น $700-750^{\circ}\text{C}$ จนกระทั่งได้น้ำหนักคงที่ จำนวนร้อยละของปริมาณถ่านหินสามารถคำนวณได้จากน้ำหนักที่เหลืออยู่ภายหลังการเผาแล้ว

เครื่องมือ เตาเผา (muffle furnace), porcelain crucible และ

desiccator

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$A = \frac{W_3 - W_2}{W_2} \times 100$$

เมื่อ A = ร้อยละของปริมาณถ่านหิน (%) Ash)

W_1 = น้ำหนักของ porcelain crucible พร้อมฝาปิด (กรัม)

W_1 = น้ำหนักของ porcelain crucible พร้อมฝาปิด

และตัวอย่างถ่านหินก่อนเข้าเตาเผา (กรัม)

W_2 = น้ำหนักของ porcelain crucible พร้อมฝาปิด

และเดียวหลังจากการเผา (กรัม)

1.4 การหาปริมาณสารระเหยได้ (volatile matter) : ASTM D 3175

เครื่องมือ เตาเผา (tube furnace) nickel crucible พร้อมฝาปิด

desiccator

วิธีการทดลอง

1. เผา nickel crucible พร้อมฝาที่อุ่นหกมิ 950 องศาเซลเซียส ในเตาเผาประมาณ 30 นาที นำออกจากเตาเผา ทิ้งไว้ให้เย็นใน desiccator ชั่งน้ำหนัก

2. ชั่งตัวอย่างถ่านหินประมาณ 1 กรัม ใส่ใน nickel crucible ปิดฝ่า

3. นำเข้าเตาเผาที่อุ่นหกมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที และที่อุ่นหกมิ 600 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที จากนั้นจึงไส่ลงกล่องเตาที่มีอุ่นหกมิ 950 องศาเซลเซียส นาน 6 นาที

4. นำออกจากเตาเผา ทิ้งไว้ให้เย็นใน desiccator ชั่งน้ำหนัก

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$V = \frac{W_1 - W_2}{W} \times 100 - M$$

เมื่อ V = ร้อยละของสารระเหยได้

W_1 = น้ำหนักของ nickel crucible พร้อมฝาและถ่านหิน ก่อนเผา (กรัม)

W_2 = น้ำหนักของ nickel crucible พร้อมฝาและถ่านหิน หลังเผา (กรัม)

W = น้ำหนักถ่านหิน (กรัม)

$x = \text{ร้อยละความร้อน}$

2. การหาค่าความร้อนของถ่านหิน (gross heating value) : ASTM D 2015

เครื่องมือ ข้อมูลคลอริมเทอร์แบบ adiabatic พร้อมชุดทดลองข้อมูล
คลอริมเทอร์ บิกเกอร์ ปีเปปก นิวเรต ชาครูปชุมพุ่ง ภราดรกรองร้อน/grate furnace เตา
เผา (muffle furnace) ตู้อบ (drying oven) porcelain crucible และ
desiccator

สารเคมี

- สารละลายน้ำยาและน้ำยาต้านการออกซิเดชัน 10
- สารละลายน้ำยากรดเกลือ (HCl) 1 + 9
- สารละลายน้ำยาโซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) 0.0709 N
- methyl orange indicator
- กรดเบนโซอิกอัคเม็ต

วิธีการทดลอง

การหาค่ามาตรฐานของเครื่องบันทึกคลอริมเทอร์ (water equivalent)

1. ชั่งน้ำหนักกรดเบนโซอิกอัคเม็ต ใส่ลงในถ้วยเพาใหม่
2. ตัดส่วนยาวประมาณ 10 เซนติเมตร วัดความยาวลวดที่แน่นอน ผูกกับปลาย
ทึบส่องของแท่งเหล็กด้านล่างของฝาบอนบอน
3. วางถ้วยเพาใหม่ที่ใส่กรดเบนโซอิกอัคเม็ตบนห่วงอิเล็กโทรดที่ติดอยู่ด้านใน
จัลลูดให้อยู่ที่บริเวณผิวน้ำของกรดเบนโซอิกอัคเม็ต
4. ชั่งน้ำหนักน้ำอุ่นหมุนปะมาณ 25 องศาเซลเซียส ให้ได้น้ำหนัก 2000 กรัม
ใส่ลงในถังบรรจุบอนบอน (bucket)
5. ปะกอนฝานบอนน์เข้ากับตัวบอนบอน นำไปอัดก้ารอกรีเจนให้ได้ความดัน 22
บรรยากาศ นำไปวางในถังบรรจุบอนบอน และเดือนสายอิเล็กโทรดเข้ากับข้อต่อทึบส่องของตัว

ข้อมูล และปัจจัยเครื่อง

6. เปิดสวิตช์อ่านค่าอุณหภูมิของน้ำในถังบรรจุข้อมูล และน้ำที่อยู่ในตัวถังของเครื่อง (Jacket) เมื่ออุณหภูมิทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน (ต่างกันไม่เกิน 0.02 องศาเซลเซียส) กดปุ่ม t_{init} และรอจนกราฟทั้งไอล์บูร์สเลิมที่ตัวเครื่องสว่างขึ้น อ่านอุณหภูมิของน้ำในถังบรรจุข้อมูลและน้ำในตัวถังของเครื่อง จนกราฟทั้งสองที่แฟลชเท่ากัน กดปุ่มจุดเบิดบันทึกค่าอุณหภูมิเริ่มต้น และรอจนกราฟทั้งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของทั้งถังบรรจุข้อมูลและน้ำในตัวถังมีค่าคงที่แฟลชเท่ากันอย่างน้อย 4-5 ค่า บันทึกค่าอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิสุดท้าย ปิดเครื่อง

7. เปิดฝ้าเครื่องแฟลชน้ำตัวบ่อน้ำออกจากเครื่อง ปล่อยก๊าซออกจากตัวบ่อน้ำ
ช้า ๆ จนกราฟทั้งหมด

8. ล้างฝ้าแฟลชน้ำตัวบ่อน้ำ และถ่ายเพาไนฟ์ ด้วยสารละลาย methyl orange จนกราฟทั้งได้สารละลายเสื่อมลงจึงหยุดล้าง นำน้ำล้างที่ได้มาราบทกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 0.0709 N ลังเกตจุลทรรศน์จากการที่สารละลายเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเหลือง บันทึกปริมาณสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตที่ใช้ไป

9. วัดความยาวลวดที่เหลือ บันทึกค่า

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$W = \frac{[(H)g + e_1 + e_2]}{t}$$

เมื่อ W = ค่ามาตรฐานของเครื่องข้อมูลแคลอริมิเตอร์
(แคลอริท่องศาสเซลเซียส)

H = ค่าความร้อนของการเผาไหม้ของกรดเบนโซิก (แคลอริท่อกรัม)

g = น้ำหนักของกรดเบนโซิก (กรัม)

e_1 = การแก้ค่าความร้อนของการเกิดกรดในตัวกรอง (แคลอริ)

(จำนวนมิลลิกรัมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 0.0709 N)

e_2 = การแก้ค่าความร้อนลวด (แคลอริ)

(2.3 x ความยาวของลวดที่ใช้เป็นเซนติเมตร)

t = อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งได้แก้ค่าจากเทอร์โมมิเตอร์แล้ว
(องศาสเซลเซียส)

การหาค่าความร้อนของถ่านหิน

1. ปูเลี้นไอยแอลเบล็ตอส (Bentonite) ในถ้วยเผาไหม้ และชั่งน้ำหนักถ่านหิน
ประมาณ 1 กรัม ใส่ลงในถ้วยเผาไหม้
2. ทำการทดลองเช่นเดียวกับการหาค่ามาตรฐานของเครื่องบดบดเคลอริมเทอร์
ตามข้อ 2-9

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$Q = \frac{[t(W) - e_1 - e_2 - e_3 - e_4]}{g}$$

เมื่อ Q = ค่าความร้อนของถ่านหิน (เคลอริต่อกรัม)

t = อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งได้แก้ค่าเนื่องจากเทอร์โนมิเตอร์แล้ว
(องศาเซลเซียส)

W = ค่ามาตรฐานของเครื่องบดบดเคลอริมเทอร์
(เคลอริต่อองศาเซลเซียส)

e_1 = การแก้ค่าความร้อนของการเกิดกรดไฮดริก (เคลอริ)
(จำนวนมิลลิตรของสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 0.0709 N)

e_2 = การแก้ค่าความร้อนของการเกิดกรดฟูริก (เคลอริ)
(13.7 x ร้อยละกำมะถันรวม)

e_3 = การแก้ค่าความร้อนของลาวา (เคลอริ)
(2.3 x ความยาวลาวาที่ใช้ไปเป็นเซนติเมตร)

e_4 = การแก้ค่าความร้อนของด้าม = 0

g = น้ำหนักของถ่านหิน (กรัม)

3. การหาปริมาณกำมะถันในถ่านหินด้วยวิธี bomb washing method : ASTM D 3177

1. นำถ่านหินที่ได้จากการไถเทรตกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ทำการกรองและร้อนด้วยกราดกรองเบอร์ 1 ล้างด้วยน้ำร้อนละลาย ๆ ครั้ง แล้วทำให้เป็นกรดด้วยสารละลายกรดเกลือ (1+9) สังเกตจากลักษณะของสารละลายจะกลายเป็นสีแดง

2. ต้มสารละลายให้เดือด และเติมสารละลายแบบเรียบคลอไรค์ 10 มิลลิลิตร
ขณะเดือด ตั้งทึ่งไว้ค้างคืนหรืออ่างน้ำยา 2 ชั่วโมง

3. กรองตะกอนด้วยกราฟตาข่ายกรองเบอร์ 42 ล้างตะกอนด้วยน้ำร้อนเหลวๆ
ครั้งจนแน่ใจว่าหมดคลอไรค์ ซึ่งทดสอบได้ด้วยสารละลาย AgNO_3

4. นำตะกอนที่กรองได้พร้อมกับกราฟตาข่ายกรอง ใส่ใน porcelain crucible
ที่กรานน้ำหนักแล้วน้ำเข้าที่อ่อนที่อุณหภูมิประมาณ 104-110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ประมาณ 30 นาที จากนั้นนำเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2
ชั่วโมงหรือจนน้ำหนักคงที่ ทิ้งไว้ให้เย็นใน desiccator ซึ่งน้ำหนัก

$$\text{โดยที่ } \text{ร้อยละกำมะถันรวม} = \frac{13.728(A-B)}{g}$$

g

เมื่อ A = น้ำหนักตะกอนของ BaSO_4 ในตัวอ่าง (กรัม)

B = น้ำหนักตะกอนของ BaSO_4 ใน blank (กรัม)

g = น้ำหนักของถ่านหิน (กรัม)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข

ข้อมูลและผลทางล่วงของการทดลอง

1. ผลการทดลองการคุณภาพก้าชอกซีเจน แสดงในตารางที่ ข. 1-18 และรูปที่ ข. 1-9

ตารางที่ ข. 1 ผลการทดลองการคุณภาพก้าชอกซีเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านปู่ BP2
ที่สภาวะถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก้าชอกซีเจน ในตั้งปฏิกานต์ (เปอร์เซนต์)	ก้าชอกซีเจน ในตั้งปฏิกานต์ (มิลลิลิตร)	ก้าชอกซีเจน ที่หายไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ คุ้กซีม ออกซีเจน	ปริมาณก้าช คงเหลือ [*] ต่อหน่วยน้ำหนัก (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	62.66	1096.11	268.35	53.67	0.58
7.00	51.76	905.51	190.60	38.12	1.15
10.00	50.10	876.46	29.05	5.81	1.73
15.00	48.76	853.01	23.45	4.69	2.60
20.00	47.92	838.31	14.70	2.94	3.46
25.00	47.42	829.56	8.75	1.75	4.42
30.00	47.09	823.81	5.75	1.15	5.38
35.00	46.76	818.01	5.80	1.16	6.25
40.00	46.43	812.26	5.75	1.15	7.02
45.00	45.98	804.31	7.95	1.59	7.88
50.00	45.14	789.61	14.70	2.94	8.85
55.00	44.31	775.11	14.50	2.90	9.81
60.00	43.65	763.56	11.55	2.31	10.77
65.00	43.15	754.81	8.75	1.75	11.54
70.00	42.81	748.86	5.95	1.19	12.50
75.00	42.65	746.06	2.80	0.56	13.36
80.00	42.48	743.11	2.95	0.59	14.23
85.00	42.31	740.16	2.95	0.59	15.19
90.00	42.14	737.21	2.95	0.59	15.96
95.00	41.97	734.26	2.95	0.59	16.92
100.00	41.13	719.56	14.70	2.94	17.69
105.00	40.31	705.06	14.50	2.90	18.65
110.00	39.48	690.56	14.50	2.90	-
115.00	38.64	675.86	14.70	2.94	-

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ช.2 ผลการทดลองการคุณภาพก้าชอกซีเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านบู BP2
ที่สภาวะทึ้งตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 7 วัน

เวลา (ชั่วโมง)	ก้าชอกซีเจน ในลังปฏิกานต์ (เปอร์เซนต์)	ก้าชอกซีเจน ในลังปฏิกานต์ (มิลลิลิตร)	ก้าชอกซีเจน ที่หายไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ* ดูดซึม ออกซีเจน	ปริมาณก้าช คาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซนต์)
0.00	77.97	1353.94	-	-	0.00
5.00	62.94	1101.02	262.92	52.58	0.48
10.00	60.36	1055.97	45.05	9.01	1.34
15.00	59.40	1039.07	16.90	3.38	2.46
20.00	58.86	1029.57	9.50	1.90	3.37
25.00	58.43	1022.07	7.50	1.50	4.23
30.00	58.08	1015.97	6.10	1.22	5.10
35.00	57.59	1007.47	8.50	1.70	5.96
40.00	57.16	999.95	7.52	1.50	6.83
45.00	56.73	992.47	7.48	1.50	7.59
50.00	56.18	982.77	9.70	1.94	8.56
55.00	55.85	976.92	5.85	1.17	9.52
60.00	55.35	968.27	8.65	1.73	10.38
65.00	54.92	960.74	7.52	1.50	11.25
70.00	54.33	950.42	10.32	2.06	12.12
75.00	53.66	938.70	11.72	2.34	13.17
80.00	52.99	926.98	11.72	2.34	13.85
85.00	52.35	915.74	11.24	2.25	14.71
90.00	51.73	904.96	10.78	1.50	16.44
95.00	51.03	892.71	12.25	2.45	16.73
100.00	50.35	880.71	12.00	2.40	17.60
105.00	49.68	869.01	11.70	2.34	18.27
110.00	48.98	856.76	12.25	2.45	-
115.00	48.31	845.06	11.70	2.34	-

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ช.3 ผลการทดลองการคุณภาพกิ๊ฟช็อกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งข้าวบุญ BP2
ที่ส่วน率ทึ้งตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 14 วัน

เวลา (ชั่วโมง) (ปีกัน)	กิ๊ฟช็อกซิเจน ในถังปฏิกิริยา (มิลลิลิตร)	กิ๊ฟช็อกซิเจน ในถังปฏิกิริยา (มิลลิลิตร)	กิ๊ฟช็อกซิเจน ที่หายไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ ออกซิเจน คงเดิม	ปริมาณกิ๊ฟ ออกซิเจน (มิลลิลิตร)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	63.15	1104.76	259.70	51.94	0.48
10.00	61.84	1081.81	22.95	4.59	1.50
15.00	61.25	1071.46	10.35	2.07	2.31
20.00	60.81	1063.71	7.75	1.55	3.23
25.00	60.36	1055.96	7.75	1.55	4.04
30.00	59.92	1048.21	7.75	1.55	4.96
35.00	59.44	1039.86	8.35	1.67	5.77
40.00	59.02	1032.36	7.50	1.50	6.63
45.00	58.56	1024.31	8.05	1.61	7.60
50.00	57.96	1013.96	10.35	2.07	8.27
55.00	57.35	1003.31	10.65	2.13	9.13
60.00	56.89	995.11	8.20	1.64	10.00
65.00	56.47	987.86	7.25	1.45	10.96
70.00	55.87	977.26	10.60	2.12	11.83
75.00	55.23	966.11	11.15	2.23	12.69
80.00	54.56	954.46	11.65	2.33	13.65
85.00	53.96	943.91	10.55	2.11	14.42
90.00	53.40	934.06	9.85	1.97	15.29
95.00	52.73	922.41	11.65	2.33	16.15
100.00	52.06	910.71	11.70	2.34	17.27
105.00	51.38	898.71	12.00	2.40	18.08
110.00	50.70	886.96	11.75	2.35	-
115.00	50.04	875.31	11.65	2.33	-

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ช.4 ผลการทดสอบการคุณภาพซึ่งก้าวออกเรื่องของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่น้ำ MM2
ที่ส่วนภูมิใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก้าวออกเรื่อง ในตั้งปีกาน (เปอร์เซนต์)	ก้าวออกเรื่อง ในตั้งปีกาน (มิลลิเมตร)	ก้าวออกเรื่อง เดียวไป (มิลลิเมตร)	อัตราการ*	คุณภาพ ออกเรื่อง	ปริมาณก้าว คาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-		0.00
5.00	71.22	1245.91	118.55	23.71		0.29
7.00	65.79	1150.86	95.05	19.01		0.38
10.00	61.34	1073.11	77.75	15.55		0.46
15.00	58.59	1024.91	48.20	9.64		0.86
20.00	57.09	998.66	26.25	5.25		1.18
25.00	55.92	978.16	20.50	4.10		1.38
30.00	54.92	960.66	17.50	3.50		1.80
35.00	54.16	947.46	13.20	2.64		2.00
40.00	53.33	932.86	14.60	2.92		2.29
45.00	52.61	920.26	12.60	2.52		2.57
50.00	51.84	906.76	13.50	2.70		2.76
55.00	51.16	894.86	11.90	2.38		3.14
60.00	50.74	887.61	7.25	1.45		3.36
65.00	50.21	878.31	9.30	1.86		3.71
70.00	49.79	871.06	7.25	1.45		4.00
75.00	49.38	863.81	7.25	1.45		4.29
80.00	48.97	856.56	7.25	1.45		4.48
85.00	48.62	850.56	6.00	1.20		4.77
90.00	48.29	844.71	5.85	1.17		5.05
95.00	47.93	838.46	6.25	1.25		5.38
100.00	47.59	832.46	6.00	1.20		5.67
105.00	47.20	825.71	6.75	1.35		6.00
110.00	46.78	818.36	7.35	1.47		6.19

* มิลลิเมตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ช.5 ผลการทดลองการคุณภาพของก๊าซออกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่น้ำ MM2
ที่สภาวะทึบตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 7 วัน

เวลา (ชั่วโมง)	ก๊าซออกซิเจน ในถังปฏิกาน্ড (เปอร์เซนต์)	ก๊าซออกซิเจน ในถังปฏิกาน্ড (มลลิลิตร)	ก๊าซออกซิเจน ที่หายไป (มลลิลิตร)	อัตราหาย去 คูลร์ฟ ออกซิเจน	ปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	71.96	1258.76	105.70	21.14	0.19
7.00	66.49	1163.11	95.65	19.13	0.29
10.00	63.59	1112.46	50.65	10.13	0.38
15.00	60.79	1063.41	49.05	9.81	0.57
20.00	59.49	1040.66	22.75	4.55	0.83
25.00	58.57	1024.61	16.05	3.21	1.05
30.00	57.97	1014.11	10.50	2.10	1.24
35.00	57.40	1004.11	10.00	2.00	1.48
40.00	56.94	996.06	8.05	1.61	1.70
45.00	56.35	985.71	10.35	2.07	1.90
50.00	55.74	975.06	10.65	2.13	2.12
55.00	55.13	964.31	10.75	2.15	2.31
60.00	54.71	957.06	7.25	1.45	2.52
65.00	54.39	951.46	5.60	1.12	2.76
70.00	54.04	945.31	6.15	1.23	2.95
75.00	53.66	938.66	6.65	1.33	3.14
80.00	53.28	932.11	6.55	1.31	3.38
85.00	52.72	922.26	9.85	1.97	3.62
90.00	52.38	916.36	5.90	1.18	3.86
95.00	52.04	910.41	5.95	1.19	4.05
100.00	51.64	903.41	7.00	1.40	4.27
105.00	51.30	897.31	6.10	1.22	4.48
110.00	50.97	891.66	5.65	1.13	4.71

* มลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ช.๖ ผลการทดลองการคุ้มก้าวของเครื่องตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่เมฆ MN2
ที่สภาวะทึบตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 14 วัน

ເງົາ (ປ່ວໂມງ)	ກົດສອກເສີເຈນ ໃນລັບປະເທດ (ເປົ້ອງໜ້າ)	ກົດສອກເສີເຈນ ໃນລັບປະເທດ (ມີລືດີຕາ)	ກົດສອກເສີເຈນ ທີ່ພາຍໃປ (ມີລືດີຕາ)	ລັດຖາມາດ ດູຈີ່	ປິດຈາກກົດ ດາວບອນໄດ້ອອກໄປໜີ
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	71.89	1257.51	106.95	21.39	0.17
7.00	66.47	1162.81	94.70	18.94	0.29
10.00	63.65	1113.41	49.40	9.88	0.38
15.00	62.32	1090.21	23.20	4.64	0.57
20.00	61.95	1083.61	6.60	1.32	0.84
25.00	61.60	1077.51	6.10	1.22	1.05
30.00	61.11	1069.01	8.50	1.70	1.24
35.00	60.73	1062.31	6.70	1.34	1.48
40.00	60.30	1054.81	7.50	1.50	1.67
45.00	59.74	1045.11	9.70	1.94	1.90
50.00	59.41	1039.26	5.85	1.17	2.10
55.00	58.92	1030.61	8.65	1.73	2.38
60.00	58.44	1022.36	8.25	1.65	2.48
65.00	57.93	1013.46	8.90	1.78	2.76
70.00	57.35	1003.31	10.15	2.03	2.95
75.00	56.75	992.76	10.55	2.11	3.19
80.00	56.20	983.11	9.65	1.93	3.38
85.00	55.82	976.46	6.65	1.33	3.62
90.00	55.41	969.21	7.25	1.45	3.81
95.00	55.01	962.21	7.00	1.40	4.00
100.00	54.62	955.51	6.70	1.34	4.26
105.00	54.21	948.26	7.25	1.45	4.46
110.00	53.82	941.56	6.70	1.34	4.71

* มีผลลัพธ์ช้าไม่ถึง 100 กวันของกำนันหิน

ตารางที่ ข.7 ผลการทดลองการคุณภาพซึ่งก้าวออกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านปู BP110
ที่สภาวะถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก้าวออกซิเจน ในถังปฏิกาน্ড (เปอร์เซ็นต์)	ก้าวออกซิเจน ในถังปฏิกาน্ড (มิลลิลิตร)	ก้าวออกซิเจน ที่หายไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ* คุณภาพ ออกซิเจน	ปริมาณก้าว คงอยู่ในถัง (เปอร์เซ็นต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	69.50	1215.76	148.70	29.74	0.48
7.00	62.85	1099.36	116.40	23.28	0.73
10.00	58.21	1018.36	81.00	16.20	0.96
15.00	56.45	987.41	30.95	6.19	1.63
20.00	55.39	968.96	18.45	3.69	2.21
25.00	54.52	953.66	15.30	3.06	2.69
30.00	54.16	947.41	6.25	1.25	3.27
35.00	53.83	941.61	5.80	1.16	3.94
40.00	53.50	935.81	5.80	1.16	4.52
45.00	52.89	925.21	10.60	2.12	5.00
50.00	52.56	919.41	5.80	1.16	5.57
55.00	51.86	907.11	12.30	2.46	6.15
60.00	51.01	892.41	14.70	2.94	6.73
65.00	50.17	877.71	14.70	2.94	7.41
70.00	49.35	863.21	14.50	2.90	7.88
75.00	48.52	848.71	14.50	2.90	8.56
80.00	47.68	834.01	14.70	2.94	9.14
85.00	46.85	819.51	14.50	2.90	9.71
90.00	46.02	805.01	14.50	2.90	10.29
95.00	45.18	790.31	14.70	2.94	10.77

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

คุณย์วิทยารพยากร
อุบลฯกรรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.8 ผลการทดลองการคุณภาพก้าวออกซิเจนของหัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านปู BP163
ที่ส่วนภูมิภาคใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก้าวออกซิเจน ในลักษณะ (เปอร์เซนต์)	ก้าวออกซิเจน ในลักษณะ (มิลลิลิตร)	ก้าวออกซิเจน ที่หายไป (มิลลิลิตร)	อัตราหายไป ก้าว	ค่ารับอนไดออกไซด์ (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	65.03	1137.56	226.90	45.38	0.57
7.00	54.62	955.51	182.05	36.41	0.96
10.00	45.94	803.71	151.80	30.36	1.35
15.00	40.22	703.61	100.10	20.02	2.12
20.00	36.89	645.36	58.25	11.65	2.58
25.00	34.48	603.16	42.20	8.44	3.65
30.00	32.82	574.11	29.05	5.81	4.43
35.00	31.15	544.91	29.20	5.84	5.19
40.00	30.32	530.41	14.50	2.90	5.96
45.00	29.59	517.56	12.85	2.57	6.73
50.00	28.81	504.06	13.50	2.70	7.50
55.00	28.47	498.11	5.95	1.19	8.26
60.00	28.15	492.36	5.75	1.15	9.04
65.00	27.61	482.96	9.40	1.88	9.81
70.00	27.28	477.16	5.80	1.16	10.57
75.00	26.78	468.41	8.75	1.75	11.35
80.00	25.95	453.91	14.50	2.90	12.12
85.00	25.11	439.21	14.70	2.94	12.98
90.00	24.28	424.71	14.50	2.90	13.75
95.00	23.45	410.21	14.50	2.90	14.62
100.00	22.61	395.51	14.70	2.94	15.19
105.00	21.77	380.81	14.70	2.94	15.86
110.00	20.93	366.11	14.70	2.94	16.54
115.00	20.09	351.41	14.70	2.94	17.50

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กวันของถ่านหิน

ตารางที่ ข.9 ผลการทดลองการคุ้มครองก้าชอกรชีเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่เมะ MM1
ที่สภาวะถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก้าชอกรชีเจน ในลังปฏิกานต์ (เปอร์เซนต์)	ก้าชอกรชีเจน ในลังปฏิกานต์ (มิลลิลิตร)	ก้าชอกรชีเจน ที่หายไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ*	คุณสมบัติ ของก้าช มาตรฐาน ควรบ่อนไดออกไซด์ (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	73.45	1284.86	79.60	15.92	0.14
7.00	69.79	1220.81	64.05	12.81	0.19
10.00	66.65	1165.86	54.95	10.99	0.27
15.00	64.48	1127.91	37.95	7.59	0.43
20.00	62.48	1092.91	35.00	7.00	0.57
25.00	60.48	1057.91	35.00	7.00	0.76
30.00	58.48	1022.91	35.00	7.00	0.90
35.00	56.63	990.71	32.20	6.44	1.05
40.00	54.79	958.51	32.20	6.44	1.19
45.00	53.12	929.31	29.20	5.84	1.33
50.00	51.46	900.11	29.20	5.84	1.52
55.00	50.13	876.86	23.25	4.65	1.67
60.00	49.08	858.61	18.25	3.65	1.81
65.00	48.21	843.31	15.30	3.06	2.00
70.00	47.49	830.81	12.50	2.50	2.14
75.00	46.78	818.31	12.50	2.50	2.29
80.00	46.35	810.81	7.50	1.50	2.48
85.00	45.92	803.31	7.50	1.50	2.57
90.00	45.49	795.81	7.50	1.50	2.76
95.00	45.06	788.31	7.50	1.50	2.86
100.00	44.64	780.81	7.50	1.50	3.10

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ข. 10 ผลการทดลองการดัชนีก้าชออกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่เมฆ MM3
ที่สภาวะถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก้าชออกซิเจน ในดังปัจจุบัน (เปอร์เซนต์)	ก้าชออกซิเจน ในดังปัจจุบัน (มิลลิลิตร)	ก้าชออกซิเจน ที่หายไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ*	คุณภาพ ออกซิเจน	ปริมาณก้าช คงเหลือออกไซด์
0.00	78.00	1364.46	-	-		0.00
5.00	71.86	1257.06	107.40	21.48		0.28
7.00	66.67	1166.31	90.75	18.15		0.33
10.00	62.10	1086.36	79.95	15.99		0.48
15.00	58.77	1028.11	58.25	11.65		0.79
20.00	55.77	975.61	52.50	10.50		1.05
25.00	53.44	934.86	40.75	8.15		2.19
30.00	51.77	905.66	29.20	5.84		1.52
35.00	50.01	874.91	30.75	6.15		1.85
40.00	48.35	845.71	29.20	5.84		2.10
45.00	46.68	816.66	29.05	5.81		2.38
50.00	45.15	789.76	26.90	5.38		2.62
55.00	43.76	765.56	24.20	4.84		2.86
60.00	42.43	742.31	23.25	4.65		3.14
65.00	41.46	725.26	17.05	3.41		3.43
70.00	40.59	710.11	15.15	3.03		3.67
75.00	39.82	696.66	13.45	2.69		3.95
80.00	39.29	687.36	9.30	1.86		4.24
85.00	38.76	677.96	9.40	1.88		4.52
90.00	38.30	669.96	8.00	1.60		4.76
95.00	37.84	661.96	8.00	1.60		5.00
100.00	37.38	653.96	8.00	1.60		5.24
105.00	36.93	645.96	8.00	1.60		5.71
110.00	36.47	637.96	8.00	1.60		5.86

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ข.11 ผลการทดสอบการดูดซึมก๊าซออกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่กาน MT
ที่สภาวะถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก๊าซออกซิเจน ในอัตราภาระ [*] (เปอร์เซนต์)	ก๊าซออกซิเจน ในอัตราภาระ [*] (มิลลิลิตร)	ก๊าซออกซิเจน ที่พวยไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ ดูดซึม ของเชื้อน	ค่าวัสดุ ไดออกไซด์ (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	74.67	1306.21	58.25	11.65	0.10
7.00	71.85	1256.96	49.25	9.85	0.17
10.00	69.68	1218.86	38.10	7.62	0.29
15.00	68.10	1191.21	27.65	5.53	0.48
20.00	67.10	1173.71	17.50	3.50	0.71
25.00	66.26	1159.01	14.70	2.94	0.90
30.00	65.41	1144.31	14.70	2.94	1.10
35.00	64.59	1129.81	14.50	2.90	1.29
40.00	63.76	1115.36	14.45	2.89	1.50
45.00	62.93	1100.86	14.50	2.90	1.62
50.00	62.10	1086.36	14.50	2.90	1.92
55.00	61.27	1071.86	14.50	2.90	2.10
60.00	60.77	1063.11	8.75	1.75	2.29
65.00	60.27	1054.36	8.75	1.75	2.48
70.00	59.77	1045.61	8.75	1.75	2.57
75.00	59.43	1039.66	5.95	1.19	2.86
80.00	59.10	1033.86	5.80	1.16	3.05
85.00	58.82	1028.96	4.90	0.98	3.24
90.00	58.54	1024.11	4.85	0.97	3.43
95.00	58.37	1021.11	3.00	0.60	3.52
100.00	58.20	1018.11	3.00	0.60	3.81

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ข. 12 ผลการทดลองการคิดคัมภีร์ออกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่ล่อง ML
ที่สภาวะถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	กิ๙กออกซิเจน ในอั๗ปบีกาน์ (เปอร์เซนต์)	กิ๙กออกซิเจน ในอั๗ปบีกาน์ (มิลลิลิตร)	กิ๙กออกซิเจน ที่หายไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ ดูดซึม ออกซิเจน	ปริมาณกิ๙ก คาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	65.16	1139.86	224.60	44.92	0.38
7.00	55.07	963.26	176.60	35.32	0.58
10.00	48.39	846.56	116.70	23.34	0.96
15.00	43.73	765.06	81.50	16.30	1.35
20.00	40.06	700.86	64.20	12.84	2.12
25.00	36.74	642.61	58.25	11.65	2.69
30.00	33.39	584.16	58.45	11.69	3.27
35.00	30.89	540.41	43.75	8.75	3.85
40.00	28.68	501.66	38.75	7.75	4.42
45.00	26.75	467.91	33.75	6.75	5.00
50.00	25.09	438.91	29.00	5.80	5.58
55.00	23.59	412.71	26.20	5.24	6.15
60.00	22.75	398.01	14.70	2.94	6.63
65.00	22.25	389.26	8.75	1.75	7.12
70.00	21.92	383.46	5.80	1.16	7.88
75.00	21.59	377.66	5.80	1.16	8.46
80.00	21.26	371.86	5.80	1.16	9.04
85.00	20.93	366.06	5.80	1.16	9.62
90.00	20.59	360.26	5.80	1.16	10.19
95.00	20.26	354.46	5.80	1.16	10.77
100.00	19.92	348.51	5.95	1.19	11.44
105.00	19.59	342.71	5.80	1.16	12.02
110.00	19.09	333.96	8.75	1.75	12.59
115.00	18.76	328.16	5.80	1.16	13.07

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมของถ่านหิน

ตารางที่ ช.13 ผลการทดลองการดูดซึมก๊าซออกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่ลະเม้า MLM
ที่สภาวะถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก๊าซออกซิเจน ในถังปฏิกานต์ (เปอร์เซนต์)	ก๊าซออกซิเจน ในถังปฏิกานต์ (มลลิลิตร)	ก๊าซออกซิเจน ที่หายไป (มลลิลิตร)	อัตราการ ดูดซึม ออกซิเจน	ปริมาณก๊าซ คงเหลือในถัง (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	65.83	1151.56	212.90	42.58	0.38
7.00	54.87	959.86	191.70	38.34	0.67
10.00	52.54	919.11	40.75	8.15	0.96
15.00	51.75	905.21	13.90	2.78	1.63
20.00	51.12	894.21	11.00	2.20	2.12
25.00	50.37	881.21	13.00	2.60	2.88
30.00	49.54	866.61	14.60	2.92	3.46
35.00	48.71	852.11	14.50	2.90	4.04
40.00	47.88	837.61	14.50	2.90	4.71
45.00	46.88	820.11	17.50	3.50	5.38
50.00	46.05	805.61	14.50	2.90	5.77
55.00	45.22	791.11	14.50	2.90	6.35
60.00	44.42	777.11	14.00	2.80	6.92
65.00	43.64	763.36	13.75	2.75	7.60
70.00	42.94	751.11	12.25	2.45	8.27
75.00	42.21	738.46	12.65	2.53	8.85
80.00	41.51	726.21	12.25	2.45	9.42
85.00	40.81	713.96	12.25	2.45	10.10
90.00	40.09	701.31	12.65	2.53	10.67
95.00	39.39	689.06	12.25	2.45	11.35
100.00	38.73	677.51	11.55	2.31	11.92
105.00	38.14	667.26	10.25	2.05	12.50

* มลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กวันของถ่านหิน

ตารางที่ ข.14 ผลการทดลองการคุณค่าของก๊าซออกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งนาทราย NT
ที่ส่วนวากถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก๊าซออกซิเจน ในถังปฏิกานต์ (เปอร์เซนต์)	ก๊าซออกซิเจน ในถังปฏิกานต์ (มิลลิลิตร)	ก๊าซออกซิเจน ที่พ่ายไป (มิลลิลิตร)	อัตราการ ดูดซึม	ปริมาณก๊าซ คงเหลือในถัง (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	74.00	1294.51	69.95	13.99	0.19
7.00	71.38	1248.61	45.90	9.18	0.24
10.00	70.04	1225.21	23.40	4.68	0.29
15.00	69.14	1209.46	15.75	3.15	0.50
20.00	68.59	1199.86	9.60	1.92	0.71
25.00	68.27	1194.31	5.55	1.11	0.91
30.00	68.02	1189.91	4.40	0.88	1.10
35.00	67.82	1186.36	3.55	0.71	1.29
40.00	67.65	1183.36	3.00	0.60	1.48
45.00	67.48	1180.36	3.00	0.60	1.60
50.00	67.23	1176.06	4.30	0.86	1.86
55.00	67.02	1172.41	3.65	0.73	2.05
60.00	66.85	1169.41	3.00	0.60	2.24
65.00	66.68	1166.41	3.00	0.60	2.43
70.00	66.51	1163.41	3.00	0.60	2.62
75.00	66.34	1160.41	3.00	0.60	2.81
80.00	66.16	1157.41	3.00	0.60	3.00
85.00	65.99	1154.41	3.00	0.60	3.19
90.00	65.82	1151.41	3.00	0.60	3.38
95.00	65.65	1148.41	3.00	0.60	3.67
100.00	65.48	1145.41	3.00	0.60	3.76

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กรัมชายนีตัน

ตารางที่ ช.15 ผลการทดลองการคุณภาพก้าชอกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่งกันดัง KT
ที่สภาวะถ่านหินใหม่

เวลา (ชั่วโมง)	ก้าชอกซิเจน ในสักปักร้อน (เปอร์เซนต์)	ก้าชอกซิเจน ในสักปักร้อน (มิลลิลิตร)	ก้าชอกซิเจน ที่พายใน (มิลลิลิตร)	อัตราการ* ถูกซึม ออกซิเจน	บริมาณก้าช การบ่อนทำออกไซด์ (เปอร์เซนต์)
0.00	78.00	1364.46	-	-	0.00
5.00	71.73	1254.76	109.70	21.94	0.23
7.00	67.71	1184.51	70.25	14.05	0.58
10.00	66.37	1161.06	23.45	4.69	0.73
15.00	65.21	1140.76	20.30	4.06	0.90
20.00	64.25	1123.96	16.80	3.36	1.25
25.00	63.75	1115.21	8.75	1.75	1.45
30.00	63.42	1109.46	5.75	1.15	1.60
35.00	62.75	1097.76	11.70	2.34	1.78
40.00	62.43	1092.01	5.75	1.15	1.90
45.00	62.10	1086.26	5.75	1.15	2.20
50.00	61.77	1080.51	5.75	1.15	2.40
55.00	61.44	1074.76	5.75	1.15	2.65
60.00	61.11	1069.01	5.75	1.15	2.95
65.00	60.78	1063.26	5.75	1.15	3.43
70.00	60.45	1057.51	5.75	1.15	3.77
75.00	60.13	1051.81	5.70	1.14	3.96
80.00	59.80	1046.06	5.75	1.15	4.24
85.00	59.47	1040.31	5.75	1.15	4.61
90.00	59.14	1034.56	5.75	1.15	4.93
95.00	58.81	1028.81	5.75	1.15	5.12

* มิลลิลิตร/ชั่วโมง/100 กิโลกรัมต่ำน้ำหนัก

ตารางที่ ๙.๑๖ ความตันในการทดลองการดูดซึมก้าชอกซิเจนของตัวอย่างถ่านหินแหล่ง
บ้านปู่ BP2 ที่สภาวะทึบด้วยถ่านหินไว้ในอุณหภูมิเป็นเวลา ๐, ๗ และ ๑๔ วัน

เวลา (นาที)	ความตันออก (กิโลกรัมต่ำ)		
	๐ วัน	๗ วัน	๑๔ วัน
1	1.43	1.38	1.38
2	2.87	2.76	2.62
3	4.31	4.00	3.86
4	5.17	4.48	4.34
5	6.03	5.31	4.89
6	6.62	5.93	5.58
7	7.31	6.55	6.07
8	8.07	7.31	6.62
9	8.76	8.13	7.86
10	9.17	8.41	8.27
11	9.51	9.24	8.82
12	9.93	9.38	9.10
13	10.00	9.65	9.38
14	10.07	9.79	9.51
15	10.34	10.13	9.72
16	10.48	10.27	10.00
17	10.69	10.34	10.27
18	10.89	10.48	10.34
19	11.03	10.55	10.41
20	11.17	10.62	10.48
25	11.17	10.89	10.55
30	11.24	10.96	10.62
35	11.24	10.96	10.69
40	11.31	10.89	10.75
45	11.31	10.89	10.69
50	11.24	10.82	10.62
55	11.24	10.75	10.55
60	11.17	10.69	10.48
65	11.03	10.62	10.41
70	11.03	10.55	10.34
75	10.89	10.48	10.27
80	10.89	10.34	10.20
85	10.89	10.20	10.13
90	10.89	10.13	10.07
95	10.89	10.13	10.00
100	11.03	10.07	9.93
105	11.24	10.00	9.86
110	11.31	9.93	9.79
115	11.31	9.86	9.72
120	11.38	9.79	9.65

លេខរូប	មាត្រាអង់គ្លេស (Millimeters)	0 អូ	7 អូ	14 អូ
1	0.23	0.23	0.23	
2	0.46	0.46	0.46	
3	0.57	0.57	0.57	
4	0.83	0.69	0.68	
5	0.90	0.76	0.69	
6	1.17	1.10	1.03	
7	1.38	1.24	1.17	
8	1.59	1.52	1.45	
9	1.86	1.72	1.65	
10	2.00	1.86	1.79	
11	2.07	2.00	1.93	
12	2.21	2.07	2.07	
13	2.34	2.21	2.14	
14	2.41	2.34	2.28	
15	2.55	2.48	2.41	
16	2.69	2.62	2.55	
17	2.90	2.83	2.76	
18	2.96	2.90	2.76	
19	3.24	3.10	3.03	
20	3.45	3.31	3.24	
25	4.14	4.00	3.86	
30	5.03	4.89	4.76	
35	5.72	5.58	5.52	
40	6.41	6.27	6.20	
45	6.89	6.83	6.62	
50	7.24	6.99	6.83	
55	7.51	7.17	6.89	
60	7.72	7.58	7.45	
65	8.07	7.93	7.79	
70	8.27	8.13	8.07	
75	8.41	8.27	8.20	
80	8.48	8.41	8.34	
85	8.62	8.55	8.48	
90	8.76	8.62	8.62	
95	8.82	8.76	8.69	
100	8.96	8.82	8.82	
105	9.10	8.96	8.96	
110	9.17	9.10	9.03	
115	9.24	9.17	9.10	
120	9.31	9.24	9.17	


14 នូវ

និង 14 នូវ M2 នាមចំនួននាមចំណាំ 17 នាមចំណាំ 16 នាមចំណាំ 0, 7 នាម


នាមចំណាំ 17 នាមចំណាំ 16 នាមចំណាំ 15 នាមចំណាំ 14 នាមចំណាំ 13 នាមចំណាំ 12 នាម

ตารางที่ ช.18 ความคันในการทดสอบการดูดซึมก๊าซออกไซเจนของตัวอย่างถ่านหินจานวน
11 ตัวอย่าง ที่สภาวะถ่านหินใหม่


เวลา (นาที)	ความคันออก (กิโลปอนด์)										
	BP2	BP110	BP163	MM1	MM2	MM3	MT	ML	NT	MLM	KT
1	1.43	0.23	0.34	0.23	0.23	0.23	0.09	0.23	0.11	0.23	0.46
2	2.87	0.64	0.90	0.34	0.46	0.46	0.21	0.46	0.23	0.46	0.90
3	4.31	0.90	1.38	0.51	0.57	0.69	0.28	0.90	0.34	0.83	1.17
4	5.17	1.17	1.93	0.57	0.83	0.90	0.40	1.17	0.46	1.38	1.59
5	6.03	1.38	2.21	0.68	0.90	1.17	0.54	1.38	0.57	1.52	1.86
6	6.62	1.72	2.41	0.76	1.17	1.38	0.61	1.72	0.62	1.72	2.07
7	7.31	2.07	2.62	0.90	1.38	1.59	0.65	1.93	0.68	2.28	2.28
8	8.07	2.28	2.96	1.03	1.59	1.86	0.76	2.28	0.79	2.55	2.55
9	8.76	2.34	3.24	1.10	1.86	2.00	0.79	2.62	0.83	2.76	2.76
10	9.17	2.48	3.58	1.17	2.00	2.21	0.83	2.90	0.90	2.96	2.96
11	9.51	2.76	3.65	1.24	2.07	2.28	0.90	3.24	0.92	3.31	3.24
12	9.93	2.96	3.79	1.31	2.21	2.41	0.97	3.45	1.01	3.65	3.45
13	10.00	3.10	3.93	1.41	2.34	2.62	1.00	3.93	1.04	3.93	3.65
14	10.07	3.31	4.27	1.43	2.41	2.96	1.03	4.14	1.08	4.14	3.93
15	10.34	3.45	4.62	1.45	2.55	3.10	1.10	4.62	1.19	4.48	4.14
16	10.48	3.72	4.69	1.47	2.69	3.31	1.21	4.83	1.24	4.62	4.27
17	10.69	3.93	5.03	1.52	2.90	3.45	1.31	5.03	1.36	4.96	4.48
18	10.89	4.14	5.52	1.59	2.96	3.65	1.38	5.72	1.45	5.03	4.69
19	11.03	4.34	5.65	1.65	3.24	3.79	1.45	6.07	1.52	5.31	4.83
20	11.17	4.55	5.72	1.79	3.45	3.93	1.49	6.41	1.56	5.72	5.03
25	11.17	5.45	6.83	2.07	4.14	4.62	1.79	7.10	1.86	6.69	5.72
30	11.24	6.34	7.58	2.48	5.03	5.31	2.07	7.38	2.14	7.38	6.41
35	11.24	7.10	8.07	2.62	5.72	5.65	2.34	7.72	2.41	7.79	6.89
40	11.31	7.58	8.27	2.83	6.41	6.07	2.55	8.00	2.62	8.07	7.10
45	11.31	7.79	8.76	3.03	6.89	6.41	2.62	8.13	2.69	8.27	7.45
50	11.24	8.13	8.96	3.17	7.24	6.89	2.69	8.27	2.83	8.27	7.79
55	11.24	8.41	9.17	3.24	7.51	7.10	2.69	8.41	2.83	8.34	8.07
60	11.17	8.48	9.44	3.31	7.72	7.58	2.72	8.62	2.83	8.41	8.27
65	11.03	8.62	9.65	3.38	8.07	7.79	2.76	8.76	2.83	8.48	8.62
70	11.03	8.76	9.79	3.52	8.27	8.07	2.83	8.82	2.83	8.41	8.76
75	10.89	8.82	9.86	3.58	8.41	8.76	2.76	8.82	2.83	8.62	8.96
80	10.89	8.96	10.13	3.65	8.48	9.10	2.83	8.76	2.83	8.76	9.10
85	10.89	9.17	10.34	3.72	8.62	9.17	2.76	8.76	2.83	8.82	9.17
90	10.89	9.31	10.48	3.79	8.76	9.44	2.72	8.82	2.88	8.96	9.44
95	10.89	9.44	10.55	3.79	8.82	9.51	2.72	8.82	2.83	8.96	9.51
100	11.03	9.65	10.69	3.86	8.96	9.65	2.76	8.76	2.83	9.10	9.65
105	11.24	9.79	10.82	3.87	9.10	9.72	2.69	8.76	2.83	9.17	9.72
110	11.31	9.86	10.89	3.93	9.17	9.79	2.72	8.82	2.83	9.31	9.79
115	11.31	10.00	10.96	3.96	9.24	9.86	2.76	8.89	2.83	9.44	9.79
120	11.38	10.13	11.03	4.00	9.31	10.00	2.76	8.82	2.83	9.44	9.79




รูปที่ ข.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก้าชอกซีเจนในถังปฏิก্রิย়และอัตราการคุตซีม ก้าชอกซีเจนกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านปู BP110 ที่สภาวะถ่านหินใหม่




รูปที่ ข.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก้าชอกซีเจนในถังปฏิก্রิย়และอัตราการคุตซีม ก้าชอกซีเจนกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านปู BP163 ที่สภาวะถ่านหินใหม่




รูปที่ ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซออกซิเจนในถังปฏิกิริยาและอัตราการผลิต
ก๊าซออกซิเจนกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่น้ำ MM1 ที่สภาวะถ่านหินใหม่




รูปที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซออกซิเจนในถังปฏิกิริยาและอัตราการผลิต
ก๊าซออกซิเจนกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่น้ำ MM3 ที่สภาวะถ่านหินใหม่




รูปที่ ๙.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซออกซิเจนในถังปฏิกรณ์และอัตราการดูดซึม ก๊าซออกซิเจนกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่ท่าน MT ที่สภาวะถ่านหินใหม่




รูปที่ ๙.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซออกซิเจนในถังปฏิกรณ์และอัตราการดูดซึม ก๊าซออกซิเจนกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่ล่อง ML ที่สภาวะถ่านหินใหม่



รูปที่ ๙.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก้าวซึบซึ้งในถังปฏิกรณ์และอัตราการดูดซึม ก้าวซึบซึ้งกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งนาทราย NT ที่สภาวะถ่านหินใหม่



รูปที่ ๙.๘ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก้าวซึบซึ้งในถังปฏิกรณ์และอัตราการดูดซึม ก้าวซึบซึ้งกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่น้ำ MLM ที่สภาวะถ่านหินใหม่



รูปที่ ๙.๙ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก้าชออกซิเจนในถังปฏิกิริยาและอัตราการดูดซึม ก้าชออกซิเจนกับเวลาของตัวอย่างถ่านหินแหล่งกันตัง KT ที่สภาวะถ่านหินใหม่

2. ผลการทดลองออกซิเดชันแบบเบียก แสดงในตารางที่ ข. 19-29

ตารางที่ ข. 19 ผลการทดลองออกซิเดชันแบบเบียกของตัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านปู่ BP2 ที่
ส่วนวากทึ้งตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กอสเก็บ(รุ่น)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความชื้น สักผ้า	ความชื้น สักผ้า	ความชื้น สักผ้า	ความชื้น สักผ้า
	(มิลลิกรัม)	(มิลลิกรัม)	(มิลลิกรัม)	(มิลลิกรัม)
0	335	346	351	354
1	179	190	230	266
2	173	188	189	255
3	164	181	183	246
4	154	173	177	234
5	149	167	171	228
6	144	161	165	220
7	139	157	162	214
8	134	153	158	207
9	130	149	155	198
10	126	145	152	194
15	109	130	139	167
20	91	113	126	147
25	76	101	113	125
30	62	87	100	113
35	50	75	90	100
40	37	63	81	90
45	26	54	72	80
50	16	42	63	71
55	7	30	54	60
60	0	20	46	51
65		13	40	42
70		6	33	34
75		2	27	28
80		0	22	22
85			14	16
90			12	12
95			7	8
100			2	6
105			0	4
110				2
115				0

ตารางที่ ข.20 ผลการทดลองของชีวเคมีแบบเบี่ยงของตัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านปู BP110
ที่ส่วนวายทึ้งตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

คงเหลือ (%)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	หกเดือน	หกเดือน	หกเดือน	หกเดือน
	สักผักชีฟฟาร์ (มิลลิกรัม)	สักผักชีฟฟาร์ (มิลลิกรัม)	สักผักชีฟฟาร์ (มิลลิกรัม)	สักผักชีฟฟาร์ (มิลลิกรัม)
0	359	363	340	352
1	192	219	243	240
2	182	200	219	230
3	175	193	204	209
4	168	186	195	200
5	160	180	186	190
6	154	176	180	186
7	149	170	176	180
8	145	166	173	176
9	140	160	169	172
10	124	157	165	168
15	110	140	151	163
20	97	126	140	160
25	84	112	130	155
30	74	100	122	150
35	64	89	115	145
40	55	77	107	140
45	46	69	100	138
50	39	60	95	125
55	30	51	88	120
60	23	43	82	92
65	16	36	70	80
70	10	29	66	70
75	5	22	51	63
80	0	16	42	53
85		10	38	45
90		0	30	35
95			20	29
100			15	20
105			8	13
110			2	6
115			0	0

ตารางที่ ข.21 ผลการทดลองออกซิเดชันแบบเบี่ยงของตัวอย่างถ่านหินแหล่งบ้านปู BP163
ที่สภาวะทึ้งตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กоличество(กม)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความกว้าง หักไฟฟ้า (มิลลิโอม)	ความกว้าง หักไฟฟ้า (มิลลิโอม)	ความกว้าง หักไฟฟ้า (มิลลิโอม)	ความกว้าง หักไฟฟ้า (มิลลิโอม)
0	341	360	342	353
1	203	212	221	200
2	183	200	209	190
3	175	192	200	186
4	168	187	195	181
5	163	183	190	177
6	158	179	186	174
7	152	175	183	170
8	147	171	180	166
9	143	168	177	163
10	138	165	174	160
15	125	154	164	156
20	112	141	156	151
25	97	125	148	146
30	86	118	140	142
35	72	106	133	138
40	63	97	126	134
45	53	87	120	127
50	41	79	114	121
55	31	70	110	116
60	23	63	105	110
65	17	56	100	107
70	11	49	95	104
75	5	41	91	100
80	0	36	87	96
85		30	83	88
90		23	79	81
95		19	75	76
100		15	69	70
105		11	65	67
110		6	60	62
115		3	51	53
120		0	40	45
125			31	40
130			21	33
135			12	24
140			3	12
145			0	5
150				3
155				0

ตารางที่ ช.22 ผลการทดลองออกซิเจนรั่วน้ำเบี่ยงของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่น้ำแม่เมาย MM1
ที่ส่วนวัดทึ้งตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

ก่อกรรบ (วัน)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความค่า	ความค่า	ความค่า	ความค่า
	ศักยภาพ (มลลิโกร์)	ศักยภาพ (มลลิโกร์)	ศักยภาพ (มลลิโกร์)	ศักยภาพ (มลลิโกร์)
0	351	355	340	355
1	186	190	283	240
2	179	180	230	234
3	176	178	208	232
4	174	177	199	230
5	173	176	194	229
6	172	175	188	228
7	171	174	186	227
8	170	173	185	226
9	169	172	184	225
10	168	171	183	224
15	162	168	178	216
20	155	164	173	215
25	148	159	168	210
30	138	152	162	205
35	128	144	156	200
40	123	135	151	194
45	115	127	146	188
50	110	119	140	180
55	103	112	135	175
60	99	106	130	169
65	92	99	126	164
70	88	93	121	158
75	82	88	117	153
80	77	82	113	148
85	72	77	109	142
90	67	71	104	137
95	62	66	100	132
100	58	62	98	127
105	54	57	92	122
110	50	53	89	117
115	46	48	85	112
120	42	43	81	108
125	38	39	78	103
130	34	35	75	98
135	30	31	70	93
140	26	27	67	88
145	22	23	64	83

ตารางที่ ข. 22 ผลการทดลองออกซิเจนแบบเบี้ยกของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่น้ำ MM1 ที่
ลักษณะทั่วไปอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน (ต่อ)

คงที่กําบ (รน)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความชื้น ต่ำสุดในวันที่ (มิลลิโวต)	ความชื้น ต่ำสุดในวันที่ (มิลลิโวต)	ความชื้น ต่ำสุดในวันที่ (มิลลิโวต)	ความชื้น ต่ำสุดในวันที่ (มิลลิโวต)
150	18	19	61	79
155	14	16	58	74
160	10	11	55	70
165	6	9	52	66
170	2	6	49	62
175	0	3	45	58
180		1	42	55
185		0	40	52
190			37	49
195			35	46
200			32	43
205			30	40
210			28	38
215			26	36
220			24	34
225			22	32
230			20	30
235			19	28
240			18	26
245			17	24
250			16	22
255			14	20
260			12	18
265			10	16
270			8	14
275			7	12
280			5	10
285			2	8
290			0	6
295				4
300				2
305				0

ตารางที่ ช.23 ผลการทดลองออกซิเดชันแบบเบี่ยงของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่น้ำ MM2
ที่ส่วนวายทึบตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กอกรากบ (ร.)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความชื้น สักผักฟ้า (มิลลิโกร์)	ความชื้น สักผักฟ้า (มิลลิโกร์)	ความชื้น สักผักฟ้า (มิลลิโกร์)	ความชื้น สักผักฟ้า (มิลลิโกร์)
0	348	353	340	355
1	196	206	214	205
2	189	198	204	195
3	178	188	196	189
4	170	182	191	185
5	166	178	187	178
6	162	173	182	175
7	159	170	178	172
8	154	165	174	167
9	150	162	171	164
10	146	158	167	156
15	131	145	157	146
20	115	133	149	132
25	109	124	136	129
30	102	117	129	126
35	96	110	122	122
40	90	104	115	117
45	83	97	109	113
50	77	91	102	107
55	70	84	96	103
60	62	77	89	99
65	56	71	83	95
70	50	64	76	91
75	45	58	69	87
80	39	53	63	83
85	34	48	58	74
90	30	42	52	67
95	25	37	47	60
100	20	32	42	53
105	16	28	37	48
110	11	23	33	42
115	5	18	28	29
120	1	13	23	26
125	0	8	19	23
130		4	15	20
135		2	12	17
140		0	8	15
145			5	13
150			0	11
155				8
160				6
165				0

ตารางที่ ข.24 ผลการทดลองของเครื่องเดินแบบเบี่ยงของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่เมฆ MM3
ที่ส่วนวายทั้งตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กอนเก็บ(วัน)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความสูง ศักย์ไฟฟ้า (มิลลิโวต์)	ความสูง ศักย์ไฟฟ้า (มิลลิโวต์)	ความสูง ศักย์ไฟฟ้า (มิลลิโวต์)	ความสูง ศักย์ไฟฟ้า (มิลลิโวต์)
0	358	360	340	350
1	193	206	214	200
2	181	198	196	190
3	178	177	190	185
4	170	171	185	175
5	165	167	180	170
6	160	162	176	168
7	155	157	172	164
8	152	151	170	155
9	144	145	168	145
10	139	140	156	130
15	129	135	145	125
20	109	124	135	122
25	102	115	126	120
30	95	108	120	115
35	90	100	113	110
40	83	95	105	103
45	72	86	100	100
50	65	82	95	95
55	62	17	85	92
60	55	73	80	89
65	49	67	74	85
70	45	60	65	82
75	38	56	60	70
80	33	50	55	63
85	28	45	50	55
90	22	35	45	50
95	18	30	40	45
100	10	25	35	40
105	5	20	30	35
110	1	18	25	27
115	0	14	20	20
120		10	15	16
125		5	13	15
130		2	8	13
135		0	5	10
140			1	8
145			0	6
150				2
155				0

ตารางที่ ข. 25 ผลการทดลองของรัฐเดชั้นแบบเบี่ยงของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่ท่าน M.T ที่
ลักษณะทั่วไปอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กอสเก็บ(วัน)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความค้าง สักผีไฟฟ้า (มิลลิโวต)	ความค้าง สักผีไฟฟ้า (มิลลิโวต)	ความค้าง สักผีไฟฟ้า (มิลลิโวต)	ความค้าง สักผีไฟฟ้า (มิลลิโวต)
0	357	334	344	350
1	220	199	240	260
2	201	188	220	253
3	193	181	208	248
4	187	176	200	243
5	183	171	194	238
6	179	187	189	234
7	175	163	184	229
8	172	159	179	225
9	170	155	176	220
10	168	150	171	216
15	155	134	157	201
20	145	127	145	183
25	135	120	136	171
30	130	112	127	158
35	123	105	120	146
40	117	99	113	136
45	110	93	106	126
50	103	87	100	118
55	94	82	94	107
60	89	78	89	98
65	85	71	85	92
70	79	67	78	87
75	73	62	73	81
80	68	57	69	76
85	63	50	65	70
90	57	43	62	65
95	52	38	59	60
100	47	35	55	56
105	43	31	52	53
110	39	28	48	50
115	35	25	44	46
120	31	21	40	43
125	27	18	36	39
130	24	15	33	36
135	20	13	30	33
140	17	11	27	30
145	13	9	25	27
150	9	7	22	25
155	6	5	19	21
160	2	3	18	19
165	0	2	12	17
170		1	9	15
175		0	6	12
180			4	9
185			1	6
190			0	3
195				2
200				0

ตารางที่ ข.26 ผลการทดลองออกซิเดชันแบบเบี่ยงของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่ล่อง ML ที่
สภาวะทึบตันตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กอสเก็บ(รูป)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความชื้น ตักมีไฟฟ้า (มิลลิโวต์)	ความชื้น ตักมีไฟฟ้า (มิลลิโวต์)	ความชื้น ตักมีไฟฟ้า (มิลลิโวต์)	ความชื้น ตักมีไฟฟ้า (มิลลิโวต์)
0	360	360	344	355
1	176	177	200	211
2	164	166	184	200
3	155	163	175	193
4	150	158	167	187
5	147	154	161	184
6	143	148	155	179
7	137	142	150	175
8	132	136	146	170
9	129	131	143	167
10	125	129	140	163
15	107	112	129	150
20	86	95	118	138
25	70	82	107	129
30	56	65	99	119
35	43	53	91	109
40	32	39	83	104
45	21	30	76	96
50	12	20	70	88
55	3	10	64	81
60	0	5	57	75
65		0	50	69
70			45	64
75			40	58
80			35	53
85			30	50
90			25	46
95			20	41
100			16	37
105			12	33
110			9	30
115			5	26
120			2	22
125			0	18
130				14
135				12
140				9
145				6
150				3
155				0

ตารางที่ ข. 27 ผลการทดลองออกซิเดชันแบบเบี่ยงของตัวอย่างถ่านหินแหล่งแม่ล่องเมือง MLM
ที่สภาวะทึบตัวอย่างถ่านหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กอนทั่ง(รี)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความชื้น สักผักฟ้า (มิลลิโวต)	ความชื้น สักผักฟ้า (มิลลิโวต)	ความชื้น สักผักฟ้า (มิลลิโวต)	ความชื้น สักผักฟ้า (มิลลิโวต)
0	362	363	350	352
1	186	196	251	257
2	180	186	221	240
3	173	179	212	230
4	169	173	204	221
5	162	166	198	213
6	158	162	192	207
7	152	158	187	203
8	149	154	183	199
9	146	150	179	195
10	142	146	177	192
15	124	130	162	178
20	108	116	149	165
25	94	104	139	154
30	79	93	130	144
35	65	83	120	139
40	53	73	114	127
45	42	63	106	119
50	32	55	100	112
55	24	46	94	105
60	15	39	87	99
65	8	31	81	93
70	1	24	74	87
75	0	18	68	82
80		12	60	76
85		7	54	71
90		3	38	66
95		0	32	61
100			26	56
105			20	52
110			14	45
115			7	40
120			0	34
125				29
130				23
135				17
140				11
145				5
150				0

ตารางที่ ข.28 ผลการทดลองออกซิเจนและออกซิเจนในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน
ที่สภาวะทึบตันอย่างถาวรหินไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กอสเก็บ(วัน)	0	7	14	21
เวลา (นาที)	ความชื้น สักผ้า	ความชื้น สักผ้า	ความชื้น สักผ้า	ความชื้น สักผ้า
	(มลส่วน)	(มลส่วน)	(มลส่วน)	(มลส่วน)
0	338	343	342	352
1	232	217	260	255
2	191	197	230	242
3	179	185	215	241
4	169	177	207	240
5	163	171	201	239
6	157	164	198	238
7	152	159	192	237
8	148	155	187	236
9	144	151	184	235
10	140	147	180	234
15	124	135	167	232
20	113	124	158	230
25	103	114	151	222
30	95	105	148	214
35	89	96	141	206
40	83	89	135	198
45	77	82	130	190
50	71	75	128	182
55	66	68	120	175
60	62	63	116	168
65	58	56	112	161
70	54	50	107	156
75	50	45	103	151
80	47	41	99	146
85	43	36	95	140
90	40	33	90	135
95	36	30	86	130
100	33	27	82	126
105	30	24	76	121
110	27	21	70	115
115	25	19	66	110
120	21	17	62	106
125	18	15	58	100
130	15	13	54	96
135	12	11	48	90
140	10	9	44	77
145	7	8	39	71
150	5	6	35	65
155	3	4	30	60
160	0	2	25	56
165		1	20	51
170		0	10	45
175			0	40
180				32
185				27
190				22
195				17
200				6
205				0


ตารางที่ ช.29 ผลการทดลองออกซิเดชันแบบเปือกของตัวอย่างถ่านหินแหล่งกันดัง KT ที่
สภาวะทั้งตัวอย่างไว้ในอากาศเป็นเวลา 0, 7, 14 และ 21 วัน

กคงทับ(รีน)	0	7	14	21
เวลา(ชม.)	ความท้าอ ติกฟ้า (มลลิโวต)	ความท้าพ ติกฟ้า (มลลิโวต)	ความท้าห ติกฟ้า (มลลิโวต)	ความท้าห ติกฟ้า (มลลิโวต)
0	359	362	336	350
1	199	206	192	192
2	185	187	183	185
3	178	180	175	179
4	171	173	170	174
5	165	166	165	170
6	158	159	160	165
7	152	153	155	160
8	146	148	150	156
9	140	141	148	151
10	135	137	145	147
15	118	121	132	139
20	106	109	121	131
25	94	98	112	118
30	84	88	100	106
35	73	78	93	97
40	64	68	85	88
45	55	60	76	80
50	47	52	69	73
55	40	45	62	65
60	32	37	56	60
65	26	31	50	54
70	20	25	45	50
75	15	20	39	44
80	10	15	35	40
85	5	11	30	36
90	0	6	26	31
95		3	20	25
100		0	15	20
105			11	15
110			5	9
115			0	4
120				0

ภาคผนวก C

การวิเคราะห์ด้วยเครื่องก้าซ์chromatograph

นำก้าซ์ในถังปฏิกรณ์ด้านบนรุ่นถ่านหินออกมาวิเคราะห์ทางค่าประกอบ โดยฉีดเข้าเครื่องก้าซ์chromatograph ก้าซ์สมจะถูกก้าซ์เลื่อนชี้งเป็นก้าซ์ตัวพาไนหล่อป่านาไปตามคอลัมน์พอร์แพคคิว (porapak Q) ที่บรรจุด้วยสับปะรดไว้ ก้าซ์ที่ถูกดูดซึบน้อยจะถูกพาออกจากคอลัมน์ก่อน ทำให้ก้าซ์แต่ละชนิดแยกออกจากคอลัมน์ไม่พร้อมกัน ปริมาณของก้าซ์แต่ละชนิดแสดงออกมาเป็นพีค (peak) พร้อมค่าของพื้นที่ใต้พีคโดยเครื่องอินทิเกรเตอร์ (integrator) จากค่าพื้นที่ใต้พีคสามารถคำนวณหาเปอร์เซนต์ของก้าซ์แต่ละชนิดได้ โดยนำมาเบรเยนเทียบกับพื้นที่ใต้พีคของก้าซ์มาตรฐาน ในการทดลองchromatogramที่ได้พบว่ามีพีคเกิดขึ้น 3 พีคคือพีคของก้าซ์ในโครงเจน ก้าซ์คาร์บอนไดออกไซด์และก้าซ์ออกซิเจน ดังแสดงในรูปที่ C.1



รูปที่ C.1 พีคของก้าซ์แต่ละชนิดที่ได้จากการวิเคราะห์ก้าซ

ตัวอย่างการคำนวณ

เวลา	กําชี	พนท./เดช
1.534	CO ₂	142692
7.538	O ₂	525341

พนท./เดชของกําชีออกซิเจนมาตรฐาน 98.87 % = 2297236

พนท./เดชของกําชีคาร์บอนไดออกไซด์มาตรฐาน 99.8 % = 937502

ตัวอย่างถ่านหินบ้านปู BP163

พนท./เดชของกําชีออกซิเจน = 525341

เบอร์เซนต์กําชีออกซิเจน = 525341 x 98.87 = 22.61

2297236

พนท./เดชของกําชีคาร์บอนไดออกไซด์ = 142692

เบอร์เซนต์กําชีคาร์บอนไดออกไซด์ = 142692 x 99.8 = 15.19

937502



ประวัติผู้เขียน

นางสาวสุกรินทร์ ไชยกลางเมือง เกิดวันที่ 3 มกราคม 2507 ที่ อ่าเภอเมือง จังหวัดน่าน สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2529 ทำงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 4 ปี จึงลาออกจากมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
บุคลากรณ์มหาวิทยาลัย