

บทที่ 5สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากผลการทดสอบในการศึกษาがらลังรับแรง เฉือนของคานคอนกรีต เสริม เหล็กใช้คอนกรีต がらลังสูงมาก ทั้งไม่มีและมีเหล็กปลอก เสริม ภายใต้ข้อบ่งชี้ทางวิจัยนี้ ผลสรุปที่สำคัญมีดังดังดังนี้

1. がらลังรับแรงดัดประดับของคานคอนกรีต เสริม เหล็กใช้คอนกรีตがらลังสูงมาก โดยการใช้วิธีการกระจายหน่วยแรงอัดสูบพาราโนลา, ACI (318-83) และ Nedderman ให้คำในการคำนวณในด้านปลดล็อกภัย (Conservative) โดยให้คำที่คำกว่าการทดสอบประมาณ 11, 13 และ 15 % ตามลำดับ และความเครียดสูงสุดที่ผิวนรับแรงอัดของคานคอนกรีต เสริม เหล็กใช้คอนกรีตがらลังสูงมาก มีค่าเท่ากับ 0.003

2. がらลังรับแรงดึงของคอนกรีตがらลังสูงมากจะเพิ่มขึ้นตามがらลังอัดประดับที่เพิ่มขึ้น คำがらลังดึงแยกตัวจากการทดสอบมีค่ามากกว่าคำที่คำนวณโดย ACI (363R-84) 19 % และคำไม่ถูกลดแตกร้าวจากการทดสอบมีคำน้อยกว่าคำที่คำนวณโดย ACI (363R-84) 19 % โดยがらลังดึงแยกตัว และคำไม่ถูกลดแตกร้าวของคอนกรีตがらลังสูงมากมีค่าประมาณ 9 % ของคำがらลังอัดประดับ ซึ่งคำไม่ถูกลดแตกร้าวของคอนกรีตがらลังสูงมากจะให้คำมากกว่าがらลังดึงแยกตัว เล็กน้อย

3. จากคำがらลังอัดประดับและがらลังดึงแยกตัว がらลังรับแรง เฉือนล้วนของคอนกรีตがらลังสูงมากจะหาได้โดยทฤษฎีของ Mohr ได้สมการ

$$v_{PS} = 2.13 \sqrt{f'_c} \quad \text{กก./ซม}^2.$$

โดยがらลังรับแรง เฉือนล้วนของคอนกรีตがらลังสูงมากจะมีค่าประมาณ 8 % ของคำがらลังอัดประดับ

#### ประดับ

4. がらลังรับแรง เฉือน ณ จุดแตกร้าวแนวทแยงและจุดประดับของคานคอนกรีต เสริม เหล็ก ที่ไม่เสริม เหล็กปลอกใช้คอนกรีตがらลังสูงมากจะเพิ่มขึ้นตามがらลังอัดประดับของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น โดยがらลังด้านท่านแรง เฉือนส่วนที่เหลืออยู่ภายหลังการเกิดรอยแตกร้าวแนวทแยงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามがらลังอัดประดับที่เพิ่มขึ้น เช่นกัน

5. กำลังรับแรง เนื่อง ณ จุดแแทกร้าวแนวทแยงหรืออักนัยหนึ่งกำลังรับแรง เนื่องของคานคอนกรีต เสริม เหล็กที่ไม่เสริม เหล็กปลอกในมาตรฐาน ACI คำที่ได้จากการทดสอบจะให้คำที่สูงกว่าคำที่ได้จากการคำนวณโดยสมการ (3-32) ของ ACI (318-83) และ Zsutty ประมาณ 73 และ 26 % ตามลำดับ ส่วนรับกำลังรับแรง เนื่อง ณ จุดประดับ คำที่ได้จากการทดสอบจะให้คำที่สูงกว่าคำที่ได้จากการคำนวณโดยสมการของ Zsutty และ Ahmad, Khaloo & Poveda ประมาณ 33 และ 79 % ตามลำดับ

6. อัตราล่วนของกำลังรับแรง เนื่องประดับจากการทดสอบต่อกำลังรับแรง เนื่อง ณ จุดแแทกร้าวแนวทแยงโดยสมการ (3-32) ของ ACI (318-83) จะเพิ่มขึ้นจาก 1.80 ถึง 2.14 เมื่อกำลังอัคประดับเพิ่มขึ้นจาก 672.65 ถึง 773.56 กก./ $\text{cm}^2$ . และ  $\rho$  มีค่าประมาณ 5 %

7. กำลังรับแรง เนื่องของคานคอนกรีต เสริม เหล็กใช้คอนกรีตกำลังสูงมากที่ไม่เสริม เหล็กปลอก โดย  $f'_c$  อยู่ในช่วง 620-955 กก./ $\text{cm}^2$ .  $\rho$  อยู่ในช่วง 1.77-6.64 % และ  $a/d$  อยู่ในช่วง 2.7-4.0 สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$v_c = |10.37(f'_c \rho \frac{d}{a})^{1/3}| bd$$

$$v_{uo} = |12.44(f'_c \rho \frac{d}{a})^{1/3}| bd$$

8. การเสริมเหล็กปลอกด้วยระยะเรียงที่เท่ากับความลึกประดิษฐ์จะจะไปช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรง เนื่องของคาน เลย และความสามารถในการรับแรง เนื่องของ เหล็กปลอกจะมีค่ามากกว่ากำลังรับแรง เนื่องของ เหล็กปลอกโดยวิธีโครงข้อหมุนอุปมัย

9. ในการคำนวณกำลังรับแรง เนื่องของคานคอนกรีต เสริม เหล็กใช้คอนกรีตกำลังสูงมากที่เสริม เหล็กปลอกควรใช้กำลังรับแรง เนื่อง ณ จุดประดับของคานที่ไม่เสริม เหล็กปลอกรวมกับความสามารถในการรับแรง เนื่องของ เหล็กปลอก

#### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ทราบพฤติกรรมในการรับแรง เนื่องของคานคอนกรีต เสริม เหล็กใช้ค่อนกรีต กำลังสูงมากเพิ่มขึ้น ควรทำการศึกษาถึงปริมาณการ เสริม เหล็กตามยาวที่เหมาะสม เพื่อรักษาแรงขัดประสานของผิวรอยเหล็กร้าวในค่อนกรีตกำลังสูงมาก และปริมาณการ เสริม เหล็กปลอกที่น้อยที่สุดและระยะ เรียงของ เหล็กปลอกที่มากที่สุดในการบ่องกันการวิบัติในทันทีทันใดเนื่องจากแรง เนื่อง