



ผลการทดลองและวิจารณ์

3.1 การเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของผ้าโพลีเอสเตอร์เพื่อย้อมสีไคเรกท์

การเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของผ้าโพลีเอสเตอร์ โดยวิธีเตรียมผ้าโดยใช้ เปอร์คลอโรเอทิลีน, ไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟ และเรซิน ก. แล้วย้อมด้วยสีไคเรกท์ ผลการติดสีได้มาน้อยเพียงใดของผ้าที่เตรียมทั้ง 3 วิธี เปรียบเทียบกันถือเป็นเกณฑ์ตัดสิน ในการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมผ้า

การวัดการติดสีบนผ้าอาศัยการวัดค่า L และค่า K/S ตามการทดลองในข้อ 2.4.1 โดยค่า L (lightness) คือ ค่าความสว่างของแสงบนผืนผ้าที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสีย้อมที่ติดบนผ้า

ΔL คือ ผลต่างระหว่างค่า L ของ blank กับค่า L ของตัวอย่างผ้าทดลอง ซึ่งใช้เป็นตัวชี้ผลการติดสีเปรียบเทียบ ดังนี้ :

$$\Delta L = L(\text{blank}) - L(\text{sample})$$

สำหรับค่า K/S คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสงกับการสะท้อนแสงของสีย้อมบนผืนผ้า ทำให้รู้ระดับความเข้มของสี ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสีย้อมบนผ้า จาก reflectance curve ตามสมการของ Kubelika-Munk [11]

$$K/S = \frac{(1 - R)^2}{2R}$$

เมื่อ K และ S = ค่าคงที่ของ Kubelka-Munk โดยที่ K = สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (absorption coefficient), S = สัมประสิทธิ์การกระจายแสง (scattering coefficient).


R = การสะท้อนแสงจากผิวที่มีความหนา ซึ่งการสะท้อนแสงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปโดยการเพิ่มความหนาขึ้น

ค่านี้อาจใช้เป็นองค์ประกอบที่จะยืนยันผลการติดสีของผ้าได้อีกอย่างหนึ่ง

3.1.1 การเตรียมผ้าโดยใช้เปอร์คลอโรเอทิลีนและย้อมสีโดเรกซ์

วิธีการนี้เป็นการทำให้ผิวหน้าของเส้นใย ขนาด หรือช่องว่างภายในของเส้นใยเปลี่ยนแปลงไป และสามารถที่จะให้น้ำย้อมของสีโดเรกซ์แทรกซึมเข้าไปยึดติดด้วยการกระจายแรงยึดระหว่างโมเลกุลสีย้อมและเส้นใย แต่ในการยึดติดนั้น เนื่องจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ เมื่อถูกกระทำด้วยเปอร์คลอโรเอทิลีน ซึ่งเป็นตัวทำละลายแบบไม่มีขั้ว (non-polar solvent) จะกำจัดสารจำพวกไขเคลือบผิว (surface waxes) [16] และทำให้เส้นใยพองตัว (ดูภาพประกอบในภาคผนวก ก.) ดังนั้นทำให้เส้นใยมีสัมพรรคภาพ (affinity) ในการยึดติดสีโดเรกซ์

ผลที่ได้จากการวัดค่าหาความแตกต่างระหว่างผ้าดิบฟอกและย้อมสีโดเรกซ์เป็น blank เปรียบเทียบกับผ้าที่ใช้ในการทดลองค่าของ ΔL ที่ D65 [12] มีผลต่างกันเท่ากับ 19.73 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ค., ตารางที่ ค.1) แสดงว่า การติดสีโดเรกซ์บนผ้าโพลีเอสเตอร์ได้เพียงเล็กน้อย และระดับความเข้มของสีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของสีย้อมบนผ้าจาก reflectance curve ของค่า K/S ที่แตกต่างกันกับ blank เท่ากับ 0.41 ซึ่งเป็นค่าที่แสดงระดับความแตกต่างของ reflectance curve ที่ได้จากค่า $\Delta K/S$ เพียงเล็กน้อยสอดคล้องกับผลที่แสดงด้วยค่า L ดังรูปที่ 3.1




ความยาวคลื่น, นาโนเมตร

รูปที่ 3.1 ค่า K/S ของผ้าที่เตรียมโดยใช้เปอร์คลอโรเอทิลีน และ
ย้อมสี 1% owf. C.I. Direct Red 28

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1.2 การเตรียมผ้าโดยวิธีไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟและย้อมสีไคเรนท์

ในการศึกษาด้วยวิธีการนี้ [6] น้ำหนักของผ้าหายไปเนื่องจากปฏิกิริยาของโซดาไฟกับโพลีเอสเทอร์ พบว่า ปฏิกิริยาเริ่มจากไอออนของไฮดรอกซิลทำลายประจุบวกของคาร์บอนอะตอมในโครงสร้างโพลีเอสเทอร์ โปรตอนของน้ำจะแยกหมู่ OR^- ออกมาในขณะที่ประจุลบของคาร์บอนอกซิลกับโซเดียมไอออนก่อให้เกิดเกลือขึ้น ดังสมการ :




โพลีเอสเทอร์

(นน. โมเลกุล = 192)

โซดาไฟ

(นน. โมเลกุล = 40)



ไดโซเดียม เทเรพทาเลต

(นน. โมเลกุล = 210)

เอทิลีนไกลคอล

(นน. โมเลกุล = 62)

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงนำผ้าที่ผ่านการไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟหาเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผ้าที่หายไป และทดสอบสมบัติของเส้นใยทางด้านความคงทนทานต่อแรงดึงและอัตราการยืดตัว เพื่อหาค่าที่เหมาะสมนำไปทดลองหาความเป็นไปได้ต่อการย้อมสี ตามตารางที่ 3.1 และ 3.2

ตารางที่ 3.1 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักผ้าที่หายไป

| ภาวะของไฮโดรลิซิส % น้ำหนักผ้าที่หายไป | ปริมาณโซดาไฟ(กรัมต่อลิตร) | | | |
|---|---------------------------|------|-------|-------|
| | 5 | 15 | 30 | 45 |
| ก) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส | | | | |
| - เวลา 30 นาที | 1.61 | 2.82 | 6.89 | 11.21 |
| - เวลา 60 นาที | 1.85 | 6.26 | 14.31 | 23.24 |
| ข) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส | | | | |
| - เวลา 30 นาที | 1.56 | *** | 8.62 | *** |
| - เวลา 60 นาที | 1.74 | 4.57 | 9.52 | 17.18 |

ตารางที่ 3.2 ค่าความทนทานต่อแรงดึง และอัตราการยิดตัวที่ไฮโดรลิซิสผ้าด้วยโซดาไฟ


| ภาวะของไฮโดรลิซิส หน่วย | อุณหภูมิ 100 °ซ | | | | อุณหภูมิ 80 °ซ | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | เวลา 30 นาที | | เวลา 60 นาที | | เวลา 60 นาที | |
| | กรัม ¹ | (%) ² | กรัม ¹ | (%) ² | กรัม ¹ | (%) ² |
| ปริมาณโซดาไฟ | | | | | | |
| 5 กรัมต่อลิตร | 1,200 | 24.0 | 1,200 | 25.0 | 1,270 | 22.5 |
| 15 กรัมต่อลิตร | *** | *** | 1,200 | 23.5 | 1,150 | 22.5 |
| 30 กรัมต่อลิตร | 1,175 | 23.5 | 1,175 | 23.5 | 1,150 | 22.5 |
| 45 กรัมต่อลิตร | *** | *** | 750 | 22.5 | 900 | 22.5 |

¹ = ค่าความทนทานแรงดึง มีหน่วยเป็นกรัม

² = ค่าอัตราการยิดตัว มีหน่วยเป็นร้อยละ (%)


*** = ไม่ได้ทำการทดลอง

จากการทดลองวิธีการหาเปอร์เซ็นต์การหายไปของน้ำหนักผ้าปรากฏว่า ความเข้มข้นของโซดาไฟ อุณหภูมิ และเวลา มีผลต่อสมบัติของผ้าและปริมาณความเข้มข้นของโซดาไฟ 30 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 100 °ซ นาน 60 นาที มีภาวะที่เหมาะสมนำไปทดลองย้อมสีต่อไป ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักผ้าที่หายไปและปริมาณของโซดาไฟ

เพราะวิธีไฮโดรลีสด้วยโซดาไฟ นอกจากที่ให้สมบัติของผ้าโพลีเอสเตอร์มีผิวสัมผัสดีขึ้นแล้ว [17] ทำให้การดูดซับของสีย้อมดีขึ้นด้วย ดังนั้นในการทดลองนำผ้าที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรลีสด้วยโซดาไฟมาย้อมด้วยสีโคเรกต์ แล้วทดสอบวัดค่าความแตกต่างของสีระหว่างผ้าดิบฟอกและย้อมสีโคเรกต์เป็น blank เปรียบเทียบกับผ้าที่ใช้ในการทดลองได้ค่าของ ΔL ที่ D65 [12] มีผลต่างกันเท่ากับ 22.83 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ค., ตารางที่ ค.2) แสดงว่า การติดสีโคเรกต์บนผ้าโพลีเอสเตอร์ได้เล็กน้อย และระดับความเข้มของสีที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสีย้อมบนผ้าจาก reflectance curve ให้เห็นชัดเจนด้วยค่า $\Delta K/S$ ที่ต่างกันเท่ากับ 0.581 ดังรูปที่ 3.3



ความยาวคลื่น, นาโนเมตร

รูปที่ 3.3 ค่า K/S ของผ้าที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟ และย้อมสี 1% owf. C.I. Direct Red 28

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1.3 การเตรียมผ้าก่อนย้อมโดยใช้เรซิน ก. และย้อมสีไดเรกต์

การย้อมผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. ด้วยสีไดเรกต์นั้น มีข้อพิจารณาทั่วไป 2 แนวทาง คือ

1. เรซิน ก.
2. โครงสร้างของสีย้อมและการยึดติดเส้นใย

1. เรซิน ก.

จากสูตรโครงสร้างทางเคมีของเรซิน ก. กลุ่มเคมีที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงอนุของสีย้อม คือ


1. $>N^+R_2$: หมู่ควอเทอนารีแอมโมเนียม
(quarternary ammonium group)
2. $-OH$: หมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group)

ดังนั้น การที่เตรียมผ้าด้วยเรซิน [18] หมายถึง กระบวนการที่ทำให้โมโนเมอร์ของเรซินสามารถผ่านเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเส้นใย หรือช่องว่างระหว่างโครงสร้างของผ้าทอและเปลี่ยนเป็นโพลิเมอร์ได้ภายหลัง เนื่องจากโมเลกุลบางส่วนของเรซินที่ซึมเข้าไปในเส้นใยนั้น จะคงรูปเป็นสารเหนียวในตอนแรก ที่อยู่ในรูปของพรีคอนเดนเสต (precondensate) ในสภาวะนี้ เรซินจะผ่านแทรกซึมเข้าไปในเส้นใย ไม่ใช่ติดอยู่ที่ผิว เมื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน แล้วเป็นโพลิเมอร์เกาะติด หรือแทรกเข้าไปในผิวของเส้นใยโดยเกิดกลไกการเชื่อมโยงขึ้นภายในโมเลกุล ทำให้เส้นใยแข็งแรง ยึดหยุ่นดีขึ้น และมีสมบัติเฉพาะกาลตามเรซินชนิดนั้น ๆ


2. โครงสร้างของลีย้อม และการเกาะติดเส้นใย

เป็นที่ยอมรับกันว่าสีโดเรกท์ย้อมติดเส้นใยได้นั้น เกิดจากแอนไอออนในส่วนประกอบที่ให้สี ในหลักการนี้อาจจะใช้ทฤษฎีเดียวกับการย้อมสีแอซิดได้ในบางกรณี สำหรับการทดลองย้อมผ้าโพลีเอสเตอร์ด้วยสีโดเรกท์นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผิวหน้าของใยโพลีเอสเตอร์ ให้มีกลุ่มเคมีของหมู่ควอเทอนารีแอมโมเนียม คล้ายๆ กับโครงสร้างภายในของขนสัตว์หรือไนลอน ทั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการที่ใช้เรซินเป็นตัวกลางเกาะยึดติดภายในช่องว่างของเส้นใย และช่องว่างระหว่างโครงสร้างของลายทอ ซึ่งหมู่ควอเทอนารีแอมโมเนียมที่เกิดจากเรซินนี้จะเรียงรายอยู่ และสามารถรวมกับแอนไอออนของสีได้


ดังนั้นการยึดติดระหว่างลีย้อม และเส้นใย ในกรณีนี้สามารถเขียนความสัมพันธ์การทำหน้าที่ของหมู่ควอเทอนารีแอมโมเนียมที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้ลีย้อมติดได้ดังนี้



จากหลักการนี้ ข้อควรพิจารณาของทฤษฎีการย้อมสีแอซิด เปรียบเทียบพบว่า จะสอดคล้องกับข้อสมมุติฐานในการย้อมนี้ กล่าวคือ สีแอซิดย้อมติดเส้นใยได้โดยก่อรูปกับหมู่เคมีกลุ่มอะมิโนของโปรตีน โดยที่เส้นใยโปรตีนหรือไนลอนจะมีหมู่ $-N^+H_3$ เรียงรายอยู่ และสามารถรวมตัวกับแอนไอออนของสีได้ตามสมการ [19] :




จากสมการนี้ที่เป็นหลักการที่อธิบายได้ตามทฤษฎีของสีย้อมชนิดแอนไอออนทั่วไปตั้งตัวอย่างทฤษฎีการติดสีของคองโกเรดที่มีต่อเส้นใยเซลลูโลส ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของทฤษฎีนี้ ดังรูปที่ 3.4 [9]



รูปที่ 3.4 การดูดซึมของสีคองโกเรดบนใยเซลลูโลส

จากการเตรียมผ้าโพลีเอสเตอร์เพื่อย้อมสีโคเรกซ์ โดยใช้เรซิน ก. และวัดหาค่าความแตกต่างของสีระหว่างผ้าดิบฟอกและย้อมสีโคเรกซ์เป็น blank เปรียบเทียบกับผ้าที่ใช้ในการทดลอง ได้ค่าของ ΔL ที่ 0.65 [12] มีผลต่างกันเท่ากับ 37.35 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ค., ตารางที่ ค.3) แสดงว่า การติดสีโคเรกซ์บนผ้าโพลีเอสเตอร์ได้ดี และสอดคล้องกับระดับความเข้มข้นของสีที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสีย้อมบนผ้าจาก reflectance curve ที่เห็นได้ชัดเจนด้วยค่า $\Delta K/S$ ที่ต่างกันเท่ากับ 2.104 ตามรูปที่ 3.5



ความยาวคลื่น, นาโนเมตร

รูปที่ 3.5 ค่า K/S ของผ้าที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. และย้อมสี
1% owf. C.I. Direct Red 28

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1.4 ผลการทดลองเปรียบเทียบการเตรียมผ้า

จากการทดสอบหาค่าความแตกต่างของสี ในข้อ 3.1.1, 3.1.2 และ 3.1.3 ปรากฏว่า ค่าของ ΔL ที่ D65 ของการเตรียมผ้าโดยใช้เรซิน ก. ทำให้ดูดซับสีโคเรกซ์ได้ดีที่สุด (ΔL ที่ D65 โดยวิธีใช้เรซิน ก. เปรียบเทียบกับ blank เท่ากับ 37.35) วิธีไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟดูดซับสีโคเรกซ์ได้ปานกลาง (ΔL ที่ D65 โดยวิธีไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟเปรียบเทียบกับ blank เท่ากับ 22.83) และใช้เปอร์คลอโรเอทิลีนดูดซับสีโคเรกซ์ได้น้อยที่สุด (ΔL ที่ D65 โดยวิธีใช้เปอร์คลอโรเอทิลีนเปรียบเทียบกับ blank เท่ากับ 19.73) และการติดสีของการใช้เรซิน ก. ดีกว่าวิธีอื่น ๆ เพราะว่าเรซิน ก. มีกลุ่มเคมีหมู่ควอเทอนารี แอมโมเนียม ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางยึดติดสีย้อมเหมือนกับสีแอซิด ที่ย้อมติดบนลัตว์ [8] แสดงให้เห็นได้ชัดเจนจากค่าความแตกต่างของ $\Delta K/S$ ที่สอดคล้องกับค่าของ ΔL ดังนี้

- ใช้เปอร์คลอโรเอทิลีน, $\Delta K/S = 0.479$
- ใช้ไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟ, $\Delta K/S = 0.658$
- ใช้เรซิน ก., $\Delta K/S = 2.296$

ดังนั้นจึงเลือกใช้เรซิน ก. เป็นสารเคมีที่ใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของผ้าโพลีเอสเตอร์ก่อนย้อมด้วยสีโคเรกซ์

3.2 การย้อมผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก.

3.2.1 การเลือกปริมาณเรซิน ก. ที่เหมาะสม

การทดสอบหาค่าความแตกต่างของสีจากการเตรียมผ้าโพลีเอสเตอร์เพื่อย้อมสีโคเรกซ์ ปรากฏว่า การเตรียมผ้าโดยใช้เรซิน ก. เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดต่อการย้อม จึงได้ทดลองย้อมเลือกปริมาณความเข้มข้นของเรซิน

ก. ที่เหมาะสมด้วยสี 1% owf. C.I. Direct Blue 6 โดยกำหนดปริมาณ เรซิน ก. ที่ร้อยละ 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0 และ 9.0 ตาม ลำดับ นำผ้าที่ย้อมได้มาวัดหาค่าความแตกต่างของสี ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของ L ที่มีต่อปริมาณการใช้เรซิน ก. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ค., ตารางที่ ค. 4) ตามตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ค่าความแตกต่างของสีที่มีต่อปริมาณเรซิน ก.


| ปริมาณเรซิน ก. (%) | ค่าเฉลี่ยของ L |
|--------------------|----------------|
| blank | 78.98 |
| 0.25 | 64.54 |
| 0.5 | 62.40 |
| 1.0 | 51.53 |
| 3.0 | 40.53 |
| 5.0 | 30.01 |
| 7.0 | 27.38 |
| 9.0 | 24.62 |

จากตารางที่ 3.4 ใช้หลักการทางสถิติ เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสม ของค่า L มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันที่ t value = 95% ปรากฏว่า ค่าที่เหมาะสมที่สุดปริมาณเรซิน ก. เท่ากับร้อยละ 5 และพิจารณาค่า L สามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ดังนี้

ปริมาณการใช้เรซิน ก. ที่ร้อยละ 3 มีค่า L เท่ากับ 40.53 และ ปริมาณการใช้เรซิน ก. ที่ร้อยละ 5 มีค่า L เท่ากับ 30.01 แสดงว่า มีค่า ความแตกต่างของปริมาณการใช้เรซิน ก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 แต่มีความแตกต่าง ค่าของ L ของปริมาณการใช้เรซิน ก. ลดลงเท่ากับ 10.52

ปริมาณการใช้เรซิน ก. ที่ร้อยละ 7 มีค่า L เท่ากับ 27.38 (จากปริมาณการใช้เรซิน ก. ร้อยละ 5 ค่า L เท่ากับ 30.01) พบว่า ค่าของ L ลดลงจากปริมาณการใช้เรซิน ก. ที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เท่ากับ 2.63


ดังนั้นปริมาณการใช้เรซิน ก. ที่เหมาะสม คือ ปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 5 เพราะว่า อัตราที่เพิ่มขึ้นของการใช้เรซิน ก. จากร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 สรุปได้ว่า ค่า ΔL ระหว่างที่ปริมาณการใช้เรซิน ก. ร้อยละ 3 กับ 5 มีค่าความแตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด (ΔL เท่ากับ 10.552) แต่การเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของการใช้เรซิน ก. จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7 ค่า ΔL แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย (ΔL เท่ากับ 2.63) ดังนั้นการเพิ่มปริมาณการใช้เรซิน ก. สูงขึ้นอีกร้อยละ 2 (จากปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 5) เป็นการเพิ่มปริมาณที่ไม่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ เมื่อเทียบกับปริมาณการติดสีที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ของค่า L กับปริมาณเรซิน ก. ได้ตามรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 ความสัมพันธ์ของค่า L ที่มีต่อปริมาณเรซิน ก. และ
ย้อมสี 1% owf. C.I. Direct Blue 6

3.2.2 การย้อมผ้าโพลีเอสเตอร์ด้วยสีโดเรกท์ให้ได้จุดสมมูล


การตัดลีนค่าของจุดสมมูลแห่งการย้อม โดยวิธีไอโซเทอร์มของการดูดซึม ในกรณีของผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ทดลองย้อมด้วยสีโดเรกท์นี้ พิจารณาจากสมการเส้นตรงของแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม [9] ตามรูปที่ 1.3 นั้น โดยกำหนดตัวแปรต่างๆ ในการย้อมสีให้คงที่ สำหรับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจาก 30, 60, 120, 180, 300, และ 420 นาที วัดค่าความแตกต่างของสี ได้ค่า L ที่ D65 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค., ตารางที่ ค.5) เปรียบเทียบกับผ้าดิบฟอกย้อมสีโดเรกท์เป็น blank (85.10) เท่ากับ 68.49, 59.58, 58.04, 62.80, 60.00 และ 59.94 ตามลำดับ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ตามรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ความสัมพันธ์ค่า L กับเวลาที่จุดสมมูลของการย้อมสี

จากรูปแสดงว่า ไม่เป็นไปตามสมการเส้นตรงที่ได้จากแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม เพราะว่า ความสัมพันธ์ที่ได้ไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติระหว่างสีย้อมกับเส้นใย แต่ในที่นี้พบว่า จะขึ้นอยู่กับสีย้อมและปริมาณการใช้เรซิน ก. เท่านั้น

ส่วนค่า K/S ที่แสดงผลการติดของสีย้อมบนผืนผ้า จะสอดคล้องกับค่าของ L ที่เปรียบเทียบกับ blank ที่เป็นผ้าดิบฟอกและย้อมสีไคเรนท์ ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98, 0.935, 1.123, 0.721, 1.005 และ 0.905 ของเวลาเปลี่ยนแปลงที่ 30, 60, 120, 180, 300 และ 420 นาที เปรียบเทียบกับผ้าดิบฟอกย้อมสีไคเรนท์ (0.093) ซึ่งค่า K/S ของผ้าที่ย้อมได้เหล่านี้มีค่าไม่แตกต่างกันมาก แม้ว่าเวลาที่ใช้ย้อมเปลี่ยนแปลงจากเดิมแตกต่างกันถึง 390 นาที (จาก 30 นาที ถึง 420 นาที) ซึ่งความสัมพันธ์ของค่า K/S นี้แสดงให้เห็นดังรูปที่ 3.8



ความยาวคลื่น, นาโนเมตร

รูปที่ 3.8 ค่า K/S หาความสัมพันธ์ของการย้อมสีไคเรนท์ให้ได้จุดสมมูลด้วยสี 1 % owf. C.I. Direct Red 28

3.2.3 การย้อมสีไดเรกต์หมู่เอ, บี และซี

1. การหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึม

น้ำย้อมที่ได้จากการทดลองของการย้อมผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. และย้อมด้วยสีหมู่เอ หมู่บี และหมู่ซี ปริมาณความเข้มข้นเรซิน ก. ที่ร้อยละ 5 ปรากฏว่า การดูดซึมของสีหมู่เอโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 64.23 (ค่าคงที่ = 0.9855) สีหมู่บีเท่ากับร้อยละ 47.57 (ค่าคงที่ = 1.0169) และสีหมู่ซีเท่ากับร้อยละ 54.89 (ค่าคงที่ = 0.9757) และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การดูดซึมของสีย้อมตามปริมาณสีย้อมของสีไดเรกต์ทั้งสามหมู่เท่ากับ 55.56 ตามตารางที่ 3.4


ตารางที่ 3.4 เปอร์เซนต์การดูดซึมของสีย้อม

| สีย้อม | ปริมาณสีย้อม (% owf.) | % การดูดซึม |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| C.I.Direct Yellow 12 | 0.2 | 66.42 |
| | 0.5 | 62.48 |
| | 1 | 65.88 |
| | 3 | 61.95 |
| | 5 | 64.41 |
| C.I.Direct Blue 6 | 0.2 | 49.77 |
| | 0.5 | 45.31 |
| | 1 | 51.96 |
| | 3 | 44.71 |
| | 5 | 46.12 |

ตารางที่ 3.4 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์การดูดซึมของสีย้อม

| สีย้อม | ปริมาณสีย้อม (% owf.) | % การดูดซึม |
|--|--------------------------|-------------|
| C.I. Direct Red 28 | 0.2 | 56.93 |
| | 0.5 | 50.11 |
| | 1 | 59.27 |
| | 3 | 51.55 |
| | 5 | 56.59 |
| ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การดูดซึมของ- สีย้อมทั้งสามหมู่ (\bar{x}) | | 55.56 |

จากตารางที่ 3.4 แสดงว่า เปอร์เซ็นต์การดูดซึมของสีย้อมที่มีต่อผ้าที่เตรียมโดยวิธีใช้เรซิน ก. สีย้อมเอมีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมดีที่สุด สีย้อมซิมิเปอร์เซ็นต์การดูดซึมปานกลาง และสีย้อมบีมีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมต่ำกว่าหมู่เอและหมู่ซีตามลำดับ ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์การดูดซึมกับปริมาณสีย้อมของหมู่สีต่างๆ

2. การหาความแตกต่างของสีบนผ้าที่ย้อมสีไคเรกท์หมู่เอ, หมู่บี และหมู่ซี

นำผ้าที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. ปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 5 และ ย้อมสีไคเรกท์หมู่เอ, บี และซี ที่มีปริมาณสีย้อมตั้งแต่ 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 และ 5.0 % owf. ตามลำดับ วัดค่าความแตกต่างของสี ซึ่งค่าของ L ที่ D65 เปรียบเทียบระหว่างผ้าดิบฟอกย้อมสีไคเรกท์เป็น blank (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ค., ตารางที่ ค.6 ถึง ค.8) ตามตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 ค่า L ที่ D65 ของความแตกต่างของสีบนผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ ย้อมด้วยสีไคเรกท์หมู่เอ, บี และซี


| สีย้อม | ปริมาณสีย้อม (% owf.) | ค่า L |
|--------|-----------------------|-------|
| หมู่เอ | Blank | 85.53 |
| | 0.2 | 81.06 |
| | 0.5 | 78.50 |
| | 1.0 | 74.53 |
| | 3.0 | 70.66 |
| | 5.0 | 67.79 |
| หมู่บี | Blank | 76.39 |
| | 0.2 | 58.99 |
| | 0.5 | 60.41 |
| | 1.0 | 52.21 |
| | 3.0 | 42.84 |
| | 5.0 | 36.22 |

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ค่า L ที่ D65 ของความแตกต่างของสีบนผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ย้อมด้วยสีไลเรกท์หมู่เอ, บี และซี

| สีย้อม | ปริมาณสีย้อม (% owf.) | ค่า L |
|--------|-----------------------|-------|
| หมู่ซี | Blank | 76.64 |
| | 0.2 | 63.54 |
| | 0.5 | 65.87 |
| | 1.0 | 52.03 |
| | 3.0 | 41.86 |
| | 5.0 | 45.99 |


ส่วนค่า K/S ที่แสดงผลการติดสีย้อมบนพื้นผ้า มีค่าเฉลี่ยโดยสรุปของสีหมู่เอเท่ากับ 0.431, 0.8, 1.526, 3.211 และ 3.942 สีหมู่บีเท่ากับ 0.807, 0.837, 1.287, 2.383 และ 3.959 สีหมู่ซีเท่ากับ 0.617, 0.784, 1.988, 3.317 และ 4.807 ซึ่งหาความสัมพันธ์ของค่า K/S เปรียบเทียบกับ blank เมื่อค่า L ของสีไลเรกท์หมู่เอเท่ากับ 0.219, หมู่บีเท่ากับ 0.114, หมู่ซีเท่ากับ 0.213 ในขณะที่ค่า K/S ของผ้าดิบเท่ากับ 0.9 ซึ่งสอดคล้องกับค่าของ L และแสดงให้เห็นได้ตามรูปที่ 3.10 ถึง 3.12

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.10 ค่า K/S ของผ้าที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. และย้อมสีไดเรกต์ หมู่เอ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ความยาวคลื่น, นาโนเมตร

รูปที่ 3.11 ค่า K/S ของผ้าที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. และย้อมสีโดเรกท์
หมู่บี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ความยาวคลื่น, นาโนเมตร

รูปที่ 3.12 ค่า K/S ของผ้าที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. และย้อมสีไดเรกต์ หมู่ซี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


3.3 การหาสมบัติความทนทานต่อแรงดึงและอัตราการยืดตัว

นำผ้าตัวอย่างที่ทำการทดลองมาหาค่าความทนทานต่อแรงดึง และอัตราการยืดตัวของเส้นด้ายพิลาเมนต์จากผ้าตัวอย่างที่ใช้ทดลองปรากฏว่า สมบัติของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสมบัติเดิม ซึ่งค่าเฉลี่ยโดยสรุปตามตารางที่ 3.6 และความสัมพันธ์ของกราฟดังรูปที่ 3.13 ถึง 3.16


ตารางที่ 3.6 ความทนทานต่อแรงดึงและอัตราการยืดตัวของผ้าที่ย้อมสีโดเรกซ์

| เส้นด้ายพิลาเมนต์ของตัวอย่าง | ความทนทานต่อแรงดึง | | อัตราการยืดตัว | |
|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | กรัม | CV% ^a | % | CV% ^a |
| 1) ผ้าดิบ | 1,499 | 2.43 | 28.1 | 5.15 |
| 2) ผ้าดิบฟอก | 1,450 | 3.56 | 34.4 | 3.49 |
| 3) ผ้าดิบฟอก เตรียมโดยเปอร์-คลอโรเอทีลีน และย้อมสี | 1,513 | 1.55 | 34.3 | 3.55 |
| 4) ผ้าดิบฟอก เตรียมโดยไฮโดร-ลิซีสด้วยโซดาไฟ และย้อมสี | 1,463 | 2.63 | 37.0 | 8.82 |
| 5) ผ้าดิบฟอก เตรียมโดยใช้เรซิน ก. และย้อมสี | | | | |
| 5.1 โดเรกซ์หมู่เอ | 1,549 | 2.76 | 38.3 | 6.19 |
| 5.2 โดเรกซ์หมู่บี | 1,487 | 1.12 | 38.0 | 4.29 |
| 5.3 โดเรกซ์หมู่ซี | 1,506 | 3.32 | 32.7 | 8.96 |
| 6) ผ้าดิบฟอก และย้อมสี (blank) | 1,483 | 1.27 | 33.8 | 6.38 |


หมายเหตุ : $CV\%^a =$ เปอร์เซนต์ของค่าสัมประสิทธิ์แห่งการแปรผัน
(coefficient of variation)




รูปที่ 3.13 ความทนทานต่อแรงดึงและอัตราการยัดตัวของผ้า
ที่ย้อมด้วยสี 1% owf. C.I. Direct Yellow 12



รูปที่ 3.14 ความทนทานต่อแรงดึงและอัตราการย้อมตัวของผ้าที่ย้อมด้วยสี 1% owf. C.I. Direct Blue 6



รูปที่ 3.15 ความทนทานต่อแรงดึงและอัตราการยัดตัวของผ้า
ที่ย้อมด้วยสี 1% owf. C.I. Direct Red 28



รูปที่ 3.16 ความทนทานต่อแรงดึงและอัตราการใช้ตัวของผ้าที่เตรียมผิวแต่ละชนิด และย้อมด้วยสี 1% owf. C.I. Direct Red 28

3.4 การหาสมบัติความคงทนต่อแสง

นำผ้าที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. ปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 5 และ ย้อมด้วยสีโคเรกต์ที่มีความเข้มข้นของสีย้อม 5% owf. มาทดสอบหาความคงทนต่อแสงในระยะเวลาตามมาตรฐานของ AATCC ตั้งแต่ 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 และ 640 ชั่วโมงตามลำดับ เทียบค่ากับสเกลสีเทาสำหรับค่าความเปลี่ยนแปลงของสี ปรากฏว่า ค่าความแตกต่างของสีโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 ถึง 3 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวพบว่า สภาพการใช้งานดีพอใช้ ตามตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 ค่าความคงทนต่อแสง เทียบกับสเกลสีเทามาตรฐาน

| ระยะเวลา ที่ทดลอง | C.I.Direct Yellow 12 | C.I.Direct Blue 6 | C.I.Direct Red 28 |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 5 ชั่วโมง | 5 | 5 | 5 |
| 10 ชั่วโมง | 5 | 5 | 5 |
| 20 ชั่วโมง | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 40 ชั่วโมง | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 80 ชั่วโมง | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 160 ชั่วโมง | 4 | 4 | 4 |
| 320 ชั่วโมง | 3 | 3 | 3 |
| 640 ชั่วโมง | 3 | 3 | 3 |

หมายเหตุ : เกณฑ์การแบ่งระดับความแตกต่างของสี โดยใช้สเกลสีเทาสำหรับวัดค่าเปลี่ยนแปลงของสีต่อแสง ตามมาตรฐานของ AATCC แยกออกเป็นระดับชั้น ดังนี้

- ระดับชั้น 9 : ดีสุดยอด (superlative)
 ระดับชั้น 8 : ดีเด่น (outstanding)
 ระดับชั้น 7 : ดีเยี่ยม (excellent)
 ระดับชั้น 6 : ดีมาก (very good)
 ระดับชั้น 5 : ดี (good)
 ระดับชั้น 4 : ดีพอใช้ (fairly good)
 ระดับชั้น 3 : พอใช้ (fair)
 ระดับชั้น 2 : เลว (poor)
 ระดับชั้น 1 : เลวมาก (very poor)

3.5 การหาสมบัติความคงทนต่อการซัก

นำผ้าที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. ปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 5 และย้อมสีโคเรกต์ที่มีความเข้มข้น 5% owf. มาทดสอบหาค่าความคงทนต่อการซักตามมาตรฐานของ ISO ผลที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับสีที่เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิมก่อนทำการทดลอง และเทียบกับสเกลสีเทามาตรฐาน สำหรับวัดค่าเปลี่ยนแปลงของสี ผลการทดลองโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4 ถึง 3 ซึ่งจัดระดับขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง ตามตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 ผลของความคงทนต่อการซัก เทียบกับสเกลสีเทามาตรฐาน

| มาตรฐาน การทดสอบ | C. I. Direct Yellow 12 | C. I. Direct Blue 6 | C. Γ. Direct Red 28 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| ISO-105-1 | 4 | 4 | 4 |
| ISO-105-2 | 4 | 4 | 4 |
| ISO-105-3 | 4 | 4 | 4 |
| ISO-105-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| ISO-105-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |

หมายเหตุ : เกณฑ์การแบ่งระดับความแตกต่างของสเกลลีเทามาตรฐาน
ที่มีความคงทนต่อการชั่ง แบ่งได้ตามระดับชั้น ดังนี้

| | | |
|---------|---------|-------------|
| ระดับ 5 | ดีมาก | (excellent) |
| ระดับ 4 | ดี | (good) |
| ระดับ 3 | ปานกลาง | (fair) |
| ระดับ 2 | เลว | (poor) |
| ระดับ 1 | เลวมาก | (very poor) |



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย