

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

จากหลักการวิเคราะห์โดยวิธีสถิติฟอนต์โดยตรงที่ได้ถูกถ่ายมาแล้ว และผลการวิเคราะห์ที่ได้แสดงในตัวอย่างต่าง ๆ สามารถจะสรุปผลได้ดังนี้

1. วิธีการวิเคราะห์การทดสอบตัวของเสาเดี่ยว โดยวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งตัวบาร์ชีคิดอย่างละเอียดตามขั้นตอนการก่อสร้างให้ค่าที่ตรงกับวิธีแรงโดย Beasley (1994) และ Gilbert (1988)
2. วิธีวิเคราะห์อย่างละเอียดมีความสูงมากเมื่อนำไปใช้กับโครงสร้างที่มีขั้นตอนการก่อสร้างมาก ๆ วิธีประมาณนึงใช้ค่าโมดูลัสปรับแก้อย่างเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่พิจารณาจะสะดวกกว่าในการคำนวณปัญหาที่สลับซับซ้อน วิธีนี้ให้ค่าผิดพลาดจากค่าจริงประมาณ 10-12% สำหรับการวิเคราะห์เสาเดี่ยวภายใต้หนักบรรทุกคงค้าง ซึ่งยอมรับได้สำหรับปัญหาการวิเคราะห์ผลแปลงเปลี่ยนเชิงเวลาจากการศึกษา และการทดสอบ
3. จากการศึกษา และเปรียบเทียบผลการแปลงเปลี่ยนเหล็กเสริมที่ 0%, 1%, 2%, 5% และ 8% ในเสาเดี่ยวซึ่งคำนวณโดยวิธีประมาณพบว่าให้ค่าการทดสอบตัวที่ได้จากการวิจัยนี้ได้จากการวิจัยนี้มากกว่าวิธีของ Beasley (1994) เล็กน้อยโดยค่าความผิดพลาดซึ่งอยู่กับปริมาณเหล็กเสริม ถ้าใช้ปริมาณเหล็กเสริมน้อย ๆ เช่น 1%-2% ค่าผิดพลาดเป็นประมาณ 6%-7% แต่เมื่อปริมาณเหล็กเสริมสูงถึง 8% ความผิดพลาดจะเป็นประมาณ 11% สังเกตว่าอัตราการผิดพลาดจะมีมากที่ปริมาณเหล็กเสริมน้อย ๆ และจะลดลงเมื่อปริมาณเหล็กเสริมมีมากขึ้น
4. ผลจากน้ำหนักบรรทุกคงค้างในองค์อาคารซึ่งระยะเวลา 3 เดือนแรก จะทำให้เกิดการศึกษาค่าอ่อนตัวมากประมาณ 60% หลังจากนั้นลดลงของการศึกษาค่าอ่อนตัวในระยะยาวจะมีค่าน้อยลงมาก
5. เหล็กเสริมในคอนกรีตให้ผลเหมือนกับตัวที่จากการทดสอบเชิงเวลาของคอนกรีต ทำให้ลดการทดสอบตัวของเสาคอนกรีตเหล็กอันเกิดจากการศึกษา และการทดสอบจากการสูญเสียความร้อนในคอนกรีตให้น้อยลงได้ ซึ่งจากการศึกษาผลของปริมาณเหล็กเสริมตามข้อกำหนด ACI ที่ให้ไว้อยู่ในช่วง 1%-8% เหล็กเสริมเพียง 1% จะลดการทดสอบตัวลงถึง 20% และที่ปริมาณเหล็กเสริมมากที่สุด 8% การทดสอบจะลดลง 70% โดยอัตราการลดลงจะไม่เป็นแบบเชิงเส้นแต่จะมีอัตราลดลงเร็วประมาณ 20%-15% ในช่วงปริมาณเหล็กเสริมต่ำ ๆ เช่น 1%-2% และอัตราการทดสอบตัวจะลดลงเหลือประมาณ 5% ที่ปริมาณเหล็กเสริม 8%
6. ผลจากการเห็นว่ารั้งของเหล็กเสริมในคอนกรีตทำให้เกิดการปรับกระจาดแรงภายในคอนกรีตไปยังเหล็กเสริมเพิ่มขึ้น ทำให้หน่วยแรงภายในเหล็กเสริมที่เวลาอันดับมีค่าประมาณ 2-3.5 เท่าของหน่วยแรงเริ่มแรก โดยที่หน่วยแรงในเหล็กจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสำหรับกรณีเหล็กเสริมน้อยกว่า ดังนั้นถ้าใส่ปริมาณเหล็กเสริมในเศษน้อยมาก ๆ เช่นน้อยกว่า 1% จะทำให้หน่วยแรงเหล็กเสริมในคอนกรีตถึงจุดคลาก (Yield point) ได้ ถึงแม้หน่วยแรงเริ่มแรกในเหล็กเสริมจะมีค่าใกล้เคียงหน่วยแรงที่ยอมให้ (Permissible stress) ก็ตาม
7. การทดสอบตัวที่แตกต่างกันของเสาในอาคารสูงนั้นมีความสำคัญต้องคำนึงถึงในการออกแบบอาคารสูง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาพฤติกรรมร่วมของโครงข้อแข็ง (Frame interaction) ด้วยใน การวิเคราะห์ จากการนี้

ศึกษาของอาคารในหยก 2 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอย่างยิ่งของเสาต้นที่อยู่ใกล้กันมากได้ค่าการทดสอบที่แตกต่างกันของเสามากที่สุดประมาณ 22.5 มม. ที่รั้นบนชุด แต่ถ้าพิจารณาผลการทดสอบทั้งชุดของเสาทุกชุด พบรากการทดสอบที่ต่างกันของเสาเมื่อค่าลดลงประมาณ 20% เนื่องจากผลการเหลี่ยมรั้งของคานจะร้ายแรงถ่ายนำ้หน้าจากเสาต้นริม CA ที่ทดสอบมากกว่าไปยังเสาต้นกลาง CC ที่ทดสอบน้อยกว่า ทำให้เกิดการปรับกระจายแรงอัดภายในเสาตามแนวแกนไปที่เสา CC เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% ที่รั้นบนชุด

