



## บทที่ 3

วิเคราะห์ผลการทดสอบ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม, ปริมาณสารลดน้ำพิเศษและเวลาก่อนการผสมซ้ำ ที่มีต่อคุณสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรีตผสมซ้ำ การทดสอบทำในสภาวะที่ถูกควบคุมในห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างทดสอบ  $35^{\circ}\text{C}$  ควบคุมการระเหยของน้ำออกจากผสมของคอนกรีตด้วยผ้าขาวบางขึ้นและทำการกวนส่วนผสมทุก 30 นาที สำหรับคุณสมบัติต่างๆของคอนกรีตผสมซ้ำที่ได้จากการศึกษามีดังนี้

3.1 พฤติกรรมการพัฒนาหน่วยแรงต้านทานและการก่อตัวของคอนกรีตผสมซ้ำ (Stiffening & Setting)

ขบวนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีตสดจากสภาพเหลวและสามารถไหลลื่นได้ เป็นสถานะแข็งนั้นสามารถแสดงได้ด้วยการ พิจารณาหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็มมาตรฐาน ที่เวลาต่าง ๆ หลังจากการผสม ตามมาตรฐาน ASTM:C-403 ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อการพัฒนาหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็มสำหรับคอนกรีตผสมซ้ำ สามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้คือ

3.1.1 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ จากการศึกษาคอนกรีตผสมซ้ำที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ระหว่าง 0.4-0.6 และปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมคงที่ 300 กก./ลบม.

เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมา เขียนความสัมพันธ์ระหว่างเวลาหลังการผสมกับหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็ม สามารถลากเส้นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีกำลังสองต่ำสุดตามแสดงในรูปที่ 2.1

จากรูปที่ 2.1 จะเห็นได้ว่าสำหรับคอนกรีตที่ผสมครั้งแรก การพัฒนาหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็มจะมีอัตราสูงสุดเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำสุด และอัตราการพัฒนาจะลดลงตามอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาความต้านทานการจมของเข็มจะแปรโดยตรงกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า (11) อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ต่ำกว่าจะทำให้เกิดเอทริงไจต์ ซึ่งมีผลห่วงปฏิกิริยาไฮเดรชันมีปริมาณลดลง ดังนั้นจึงทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันสามารถเกิดได้ในอัตราที่เร็วขึ้น

การพัฒนาหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็ม สำหรับคอนกรีตผสมซ้ำที่ 1, 2 และ 3 เข็ม. จะมีอัตราการพัฒนาหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็มสูงสุดเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำสุด ซึ่งผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่มีต่อคอนกรีตผสมซ้ำจะมีพฤติกรรมเหมือนกับผลกระทบต่อคอนกรีตที่ผสมครั้งแรก

3.1.2 ผลกระทบของปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม จากการศึกษาคอนกรีตผสมซ้ำที่มีปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม 300-400 กก./ลบม. โดยอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.5 จากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเมื่อนำมาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาหลังการผสมซ้ำกับหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็มสำหรับคอนกรีตผสมซ้ำที่มีปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมต่างๆตามแสดงในรูปที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า ปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็ม แต่การพัฒนาความต้านทานการจมของเข็มจะขึ้นอยู่กับเวลาก่อนการผสมซ้ำซึ่งสามารถลากเส้นความสัมพันธ์สำหรับเวลาก่อนการผสมซ้ำต่าง ๆ ได้ตามรูป

3.1.3 ผลกระทบของปริมาณสารลดน้ำพิเศษ ในการศึกษาผลกระทบของปริมาณสารลดน้ำพิเศษต่อการพัฒนาความต้านทานหลังการผสมซ้ำของคอนกรีตกลุ่ม A-2 และ A-3 โดยทำการผสมซ้ำที่ 1, 2 และ 3 ชั่วโมง และใช้ปริมาณสารลดน้ำพิเศษระหว่าง 0-1, 0-4 และ 0-6 % ของน้ำหนักซีเมนต์ตามลำดับ

รูปที่ 2.3(ก) แสดงผลกระทบของปริมาณสารลดน้ำพิเศษต่อการพัฒนาหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็มสำหรับคอนกรีตกลุ่ม A-2 ที่เวลาก่อนการผสมซ้ำ 1, 2 และ 3 ชั่วโมง จากเส้นความสัมพันธ์ที่ปริมาณสารลดน้ำพิเศษต่างๆ จะเห็นได้ว่าอัตราการพัฒนาหน่วยแรงต้านทานการจมของเข็มมีค่าใกล้เคียงกันสำหรับการผสมซ้ำที่เวลาเดียวกัน แต่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาถูกเลื่อนออกไปตามปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เพิ่มขึ้น ในการผสมซ้ำที่ 1 ชม. เมื่อใช้สารลดน้ำพิเศษ 0.2, 0.5 และ 1 % ของน้ำหนักซีเมนต์จะทำให้เวลาที่คอนกรีตผสมซ้ำเริ่มพัฒนาถูกเลื่อนออกไปประมาณ 15, 25 และ 35 นาที ตามลำดับ โดยมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 1.4, 6.3 และ 2.3 % ตามลำดับ ที่เวลาก่อนการผสมซ้ำ 2 ชั่วโมงเมื่อใช้สารลดน้ำพิเศษ 2 และ 4 % ของน้ำหนักซีเมนต์จะทำให้คอนกรีตผสมซ้ำเริ่มพัฒนาความต้านทานช้าลงประมาณ 15 และ 25 นาที ตามลำดับ โดยมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 28.4 และ 4.8 % ตามลำดับ และที่เวลาก่อนการผสมซ้ำ 3 ชั่วโมง เมื่อใช้สารลดน้ำพิเศษ 3 และ 6 % ของน้ำหนักซีเมนต์ จะทำให้คอนกรีตผสมซ้ำเริ่มพัฒนาความต้านทานช้าลงประมาณ 15 และ 30 นาที ตามลำดับ โดยมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 9.2 และ 9.6 % ตามลำดับ ดังนั้นจากผลที่ได้ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารลดน้ำพิเศษจะมีผลหน่วงปฏิกิริยาไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามปริมาณที่ใช้ จากนั้นปฏิกิริยาไฮเดรชันจะดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในขณะนั้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก (14) สารลดน้ำพิเศษเมื่อถูกเติมลงในส่วนผสมคอนกรีตจะทำหน้าที่แยกอนุภาคซีเมนต์กับน้ำออกจากกันโดยสารลดน้ำพิเศษจะเข้าไปเคลือบอนุภาคซีเมนต์เพื่อให้เกิดความไหลลื่นของคอนกรีตสด ซึ่งทำให้ช่วงเวลาที่สารลดน้ำพิเศษยังไม่แยกตัวออกจากมวลคอนกรีตมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้น้อย และการแยกตัวออก

ของสารลดน้ำพิเศษย่อมต้องใช้เวลานานมากขึ้นเมื่อปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักซีเมนต์มากขึ้น สำหรับคอนกรีตกลุ่ม A-3 ตามแสดงในรูปที่ 2.3(ข) จะเห็นว่า มีพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับคอนกรีตกลุ่ม A-2

### 3.2 เวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมซี้

อัตราการพัฒนาความต้านทานการจมของซีเมนต์แตกต่างกันตามที่กล่าวแล้วในหัวข้อ

3.1 มีผลโดยตรงต่อเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมซี้ จากรูปที่ 2.1-2.3 สามารถหาเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมซี้ได้โดยเวลาก่อตัวเริ่มแรก คือเวลาที่คอนกรีตผสมซี้มีความต้านทาน 35 กก/ซม.<sup>2</sup> และเวลาก่อตัวสุดท้าย คือเวลาที่คอนกรีตผสมซี้มีความต้านทาน 276 กก/ซม.<sup>2</sup> ในการหาเวลาการก่อตัวนี้ในงานวิจัยนี้จะถือเอาเวลาหลังการผสมครั้งแรกเป็นจุดเริ่มต้นในการนับเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมซี้ จากหัวข้อ 3.1 พบว่าอัตราการพัฒนาหน่วยแรงต้านทานการจมของซีเมนต์ในคอนกรีตผสมซี้ขึ้นอยู่กับ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และปริมาณสารลดน้ำพิเศษ ดังนั้นในที่นี้จะกล่าวถึง ผลกระทบเหล่านี้ที่มีต่อเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมซี้ ได้ดังนี้คือ

3.2.1 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ จากเวลาการก่อตัวเริ่มแรกและเวลาการก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีตผสมซี้ที่เวลาต่างๆ ตามอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ซึ่งหาได้จากรูปที่ 2.1 เมื่อนำมาเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับเวลาการก่อตัวจะได้ตามรูปที่ 3.1 และ 3.2

รูปที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับเวลาการก่อตัวเริ่มแรกของคอนกรีตผสมซี้ที่เวลาต่างๆ จากความสัมพันธ์ที่ได้สามารถลากเส้นความสัมพันธ์ด้วยวิธีกำลังสองต่ำสุดให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์เชิงเส้น จะเห็นได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเวลาเริ่มก่อตัวตามอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์จะใกล้เคียงกันทั้งการผสมครั้งแรกและคอนกรีตที่ผสมซี้ใน เวลาต่างๆ กล่าวคือเวลาเริ่มก่อตัวจะยาวขึ้นประมาณ 25 นาที เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น 0.1 โดยมี

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 7 %

รูปที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับเวลาก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีตผสมซีเมนต์ที่เวลาต่าง ๆ เส้นความสัมพันธ์ในรูปได้จากการใช้วิธีกำลังสองต่ำสุดประมาณเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น จะเห็นได้ว่าคอนกรีตที่ผสมครั้งแรกและคอนกรีตผสมซีเมนต์ที่เวลาต่าง ๆ ให้อัตราเปลี่ยนแปลงเวลาก่อตัวเสร็จตามอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ประมาณ 30 นาทีเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง 0.1 โดยมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 12 %

ดังที่จากรูปที่ 3.1 และ 3.2 สามารถประมาณได้ว่า คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.4 จะมีเวลาก่อตัวเริ่มแรกที่ 1:20, 2:05, 2:55 และ 3:45 ชม. และเวลาก่อตัวสุดท้ายประมาณ 2:25, 3:25, 4:15 และ 4:40 ชม. สำหรับการผสมครั้งแรก, ผสมซีเมนต์ที่ 1 ชม., ผสมซีเมนต์ที่ 2 ชม. และผสมซีเมนต์ที่ 3 ชม. ตามลำดับ โดยเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้นทุกๆ 0.1 จะทำให้เวลาก่อตัวเริ่มแรกและเวลาก่อตัวสุดท้ายยาวขึ้น 25 และ 30 นาทีตามลำดับซึ่งจากการประมาณที่สามารถเปรียบเทียบกับการทดลองได้ตามตารางที่ 3.1

3.2.2 ผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษ สารลดน้ำพิเศษทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันถูกหน่วงไว้ระยะเวลาหนึ่งดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 3.1.3 จากรูปที่ 2.3 สามารถหาเวลาก่อตัวเริ่มต้นและเวลาก่อตัวสุดท้ายของคอนกรีตกลุ่ม A-2 และ A-3 และเมื่อนำไปเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารลดน้ำพิเศษกับเวลาก่อตัวได้ตามรูปที่ 3.3 และ 3.4

จากรูปที่ 3.3 และ 3.4 จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณสารลดน้ำพิเศษจะทำให้เวลาก่อตัวยาวขึ้น เป็นสัดส่วนโดยตรงอัตราการเพิ่มเวลาก่อตัวเริ่มแรกและเวลาก่อตัวสุดท้ายตามปริมาณสารลดน้ำพิเศษจะมีค่าใกล้เคียงกันดังจะเห็นได้จากในการผสมซีเมนต์คอนกรีตกลุ่ม A-2 และ A-3

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบเวลาก่อตัวตามอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

เวลา ก่อนการ ผสมซ้ำ	w/c	ผลการทดสอบ		การประมาณ	
		ก่อดัวเริ่มแรก ชม. : นาที	ก่อดัวสุดท้าย ชม. : นาที	ก่อดัวเริ่มแรก ชม. : นาที	ก่อดัวสุดท้าย ชม. : นาที
0	0.4	1:05	2:25	1:20	2:30
	0.5	1:50	3:20	1:45	3:05
	0.6	2:00	3:35	2:10	3:35
1	0.4	2:20	3:25	2:05	3:15
	0.5	2:35	3:45	2:30	3:45
	0.6	3:10	4:25	2:55	4:15
2	0.4	3:10	4:15	2:55	4:00
	0.5	3:20	4:25	3:20	4:35
	0.6	3:50	5:00	3:45	5:05
3	0.4	3:35	4:40	3:45	4:35
	0.5	3:45	4:45	4:10	5:05
	0.6	4:20	5:40	4:35	5:35

หมายเหตุ เวลา ก่อดัว เริ่มนับหลังการผสมครั้งแรก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ 1 ชม. เมื่อใช้สารลดน้ำพิเศษ 1% ของน้ำหนักซีเมนต์ในส่วนผสมจะทำให้เวลาก่อตัวเริ่มแรกและเวลาก่อตัวสุดท้ายยาวขึ้นประมาณ 40 นาที

อัตราเพิ่มเวลาก่อตัวตามปริมาณสารลดน้ำพิเศษจะลดลงเมื่อเวลาก่อนการผสมช้ายาวขึ้น การใช้สารลดน้ำพิเศษเพิ่มขึ้นทุกๆ 1% ของน้ำหนักซีเมนต์จะทำให้เวลาก่อตัวยาวขึ้น 7 และ 4 นาที สำหรับการผสมช้าที่ 2 และ 3 ชม. ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่าประสิทธิภาพของสารลดน้ำพิเศษนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะของซีเมนต์พิเศษในขณะนั้นด้วย

จากที่กล่าวมาแล้วสามารถแสดงเวลาก่อตัวที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณสารลดน้ำพิเศษสำหรับการผสมช้าที่เวลาต่างๆ โดยอาศัยวิธีกำลังสองต่ำสุด ได้ดังนี้คือ

$$\Delta I, \Delta F = (100.7 - 76.5t + 14.8t^2) Q \quad \text{--- (3.1)}$$

เมื่อ  $\Delta I$  = เวลาก่อตัวเริ่มแรกที่ยาวขึ้นเนื่องจากผลของสารลดน้ำพิเศษ, นาที

$\Delta F$  = เวลาก่อตัวสุดท้ายที่ยาวขึ้นเนื่องจากผลของสารลดน้ำพิเศษ, นาที

$t$  = เวลาก่อนการผสมช้า, ชม.

$Q$  = ปริมาณสารลดน้ำพิเศษ, % ของน้ำหนักซีเมนต์ในส่วนผสม

สมการที่ (3.1) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 มีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 10 และ 14% สำหรับการเพิ่มเวลาเริ่มก่อตัวและเวลาก่อตัวแล้วเสร็จตามลำดับ

ตารางที่ 3.2 ขอบเขตการเพิ่มเวลาก่อตัว ตามปริมาณสารลดน้ำพิเศษ

เวลา ก่อนการ ผสมซ้ำ ชม.	สาร ลดน้ำ พิเศษ %	เวลาก่อตัวเริ่มแรก นาที			เวลาก่อตัวสุดท้าย นาที			สมการ 3.1 นาที
		A1	A2	เฉลี่ย	A1	A2	เฉลี่ย	
1	0.2	6	10	8	6	9	8	8
	0.5	16	24	20	15	23	19	20
	1.0	32	49	41	30	46	38	39
2	1	7	6	7	6	7	7	7
	2	13	12	13	13	14	14	14
	4	27	25	26	26	29	28	28
3	1	6	3	5	4	3	4	4
	3	19	8	14	11	9	10	13
	6	39	16	28	23	18	21	26

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### 3.3 ความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมซี้

ในงานวิจัยนี้ได้พิจารณาความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมซี้ 2 ประการคือการยุบตัวและการไหลซึ่งจากการทำการผสมซี้ที่ 1, 2 และ 3 ซม. โดยศึกษาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้คือ

#### 3.3.1 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

จากการทดลองตัวอย่างที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.4, 0.5 และ 0.6 โดยมีปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมคงที่ที่  $300 \text{ กก/ม}^3$  พบว่า การสูญเสียการยุบตัวและการไหลมีความสัมพันธ์กับเวลาก่อนการผสมซี้ดังแสดงในรูปที่ 2.4

รูปที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาก่อนการผสมซี้กับการสูญเสียความสามารถเทได้สำหรับคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.4, 0.5 และ 0.6 จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลงจะทำให้การสูญเสียความสามารถเทได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่เวลาก่อนการผสมซี้เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก (26) การระเหยของน้ำจะมีอัตราสูงสุดเมื่อคอนกรีตมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำสุดตามรูปที่ 1.5 นอกจากนี้ (11) ปฏิริยาไฮเดรชันจะเกิดได้เร็วขึ้น เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลงทำให้เกิดความกระด้างได้มากกว่า

#### 3.3.2 ผลกระทบของปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม

รูปที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์สูญเสียความสามารถเทได้กับเวลาก่อนการผสมซี้ของคอนกรีตที่มีปริมาณในส่วนผสม 300, 350 และ 400  $\text{กก/ม}^3$  จากเส้นความ

สัมพันธภาพที่ได้แสดงให้เห็นว่า การสูญเสียความสามารถทะเลได้ของคอนกรีตผสมซี้ามีผลเนื่องจากเวลา ก่อนการผสมซี้เป็นหลัก และปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมไม่มีผลต่อการสูญเสียความสามารถทะเลได้

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าการสูญเสียการยุบตัวจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา ก่อนการผสมซี้ จากรูปที่ 3.5 พบว่าการสูญเสียการยุบตัวที่เวลา ก่อนการผสมซี้ 1, 2 และ 3 ชม. ประมาณ 40, 70 และ 100% ของการยุบตัวเริ่มต้นตามลำดับ และการสูญเสียการไหลประมาณ 15, 25 และ 35% ของการไหลเริ่มต้นตามลำดับ ค่าประมาณการสูญเสียการยุบตัวสามารถแสดงขอบเขตสูงสุด, ต่ำสุดได้ตามตารางที่ 3.3 และเมื่อเทียบกับงานวิจัยที่แนะนำตามรูปที่ 3.6 จะให้ค่าสูงกว่าผลการทดสอบของธาดา(1) ประมาณ 6% และต่ำกว่าผลการทดสอบของ วินิต(2) ประมาณ 18%

ตารางที่ 3.3 ขอบเขตของการสูญเสียความสามารถทะเลได้

เวลา ก่อนการผสมซี้ ชม.	%สูญเสียการยุบตัว		%สูญเสียการไหล		ค่าประมาณ %สูญเสียการยุบตัว	ค่าประมาณ %สูญเสียการไหล
	สูงสุด	ต่ำสุด	สูงสุด	ต่ำสุด		
1	54	39	17	9	40	15
2	75	47	38	16	70	25
3	100	90	43	28	100	35

สาเหตุของการสูญเสียความสามารถเท่าได้ของคอนกรีตผสมซี้สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

ก. ความร้อนสะสมที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาก่อนการผสมซี้ ทำให้อัตราการระเหยเร็วขึ้น (10) และอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิของมวลคอนกรีตเพิ่มขึ้นเนื่องผลของการขัดสีที่เกิดขึ้นในเครื่องผสม

ข. เมื่อเวลาก่อนการผสมซี้ยาวขึ้น จะได้ซีเมนต์เจลซึ่งเกิดจากซีเมนต์ทำปฏิกิริยากับน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากซีเมนต์เจลมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงกว่าซีเมนต์ถึง 1,000 เท่า (28) ดังนั้นจึงดูดซับน้ำได้มากขึ้น

### 3.3.3 ผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษ

ในการศึกษาผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถเท่าได้ของคอนกรีตผสมซี้ ได้ทำการศึกษาจากคอนกรีตกลุ่ม A-2 และ A-3 ซึ่งมีส่วนผสมที่ต่างกัน จากการเติมสารลดน้ำพิเศษในปริมาณระหว่าง 0-1 %, 0-4 % และ 0-6 % ของน้ำหนักซีเมนต์ในส่วนผสมลงในคอนกรีตผสมซี้ที่ 1, 2 และ 3 ชม. ตามลำดับ พบว่าการเปลี่ยนแปลงความสามารถเท่าได้ของคอนกรีตผสมซี้จะสัมพันธ์กับปริมาณสารลดน้ำพิเศษตามรูปที่ 2.6

จากรูปที่ 2.6 จะเห็นว่าการยุบตัวและการไหลของคอนกรีตผสมซี้จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารลดน้ำพิเศษ การเพิ่มความสามารถเท่าได้ด้วยสารลดน้ำพิเศษจะขึ้นอยู่กับเวลาก่อนการผสมซี้ด้วย กล่าวคือเมื่อเวลาก่อนการผสมซี้ยาวขึ้นจะต้องใช้สารลดน้ำพิเศษในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถเท่าได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจาก (14) การเพิ่มความสามารถ

เทได้ด้วยสารลดน้ำพิเศษนั้น เกิดจากการที่สารลดน้ำพิเศษไปเคลือบอนุภาคซีเมนต์ทำให้เกิดความ  
 ลื่นขึ้นในเนื้อซีเมนต์เฟส แต่เมื่อซีเมนต์ทำปฏิกิริยาได้เป็นซีเมนต์เจลซึ่งมีพื้นที่ผิวจำเพาะเพิ่มขึ้น  
 ดังได้กล่าวแล้ว จึงทำให้ต้องใช้สารลดน้ำพิเศษในปริมาณมากขึ้นเพื่อเคลือบอนุภาคซีเมนต์เจล

ถ้าถือว่าอัตราเพิ่มความสามารถเทได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปริมาณสารลดน้ำพิเศษ  
 ทำให้สามารถเขียนสมการเพื่อประมาณการเปลี่ยนแปลงความสามารถเทได้ของคอนกรีตผสมซีเมนต์  
 ด้วยสารลดน้ำพิเศษได้ดังนี้คือ

$$\Delta_u(t) = \Delta_u^{(-)}(t) + K_u(t) Q \quad (3.2)$$

$$\Delta_f(t) = \Delta_f^{(-)}(t) + K_f(t) Q \quad (3.3)$$

เมื่อ  $\Delta_u(t)$  = %เปลี่ยนแปลงการยุบตัวของคอนกรีตผสมซีเมนต์ด้วยสารลดน้ำพิเศษ  
 เมื่อเทียบกับการยุบตัวเริ่มต้น ที่เวลา t

$\Delta_f(t)$  = %เปลี่ยนแปลงการไหลของคอนกรีตผสมซีเมนต์ด้วยสารลดน้ำพิเศษเมื่อเทียบ  
 การไหลเริ่มต้น ที่เวลา t

$\Delta_u^{(-)}(t)$  = %สูญเสียการยุบตัวเมื่อเทียบกับการยุบตัวเริ่มต้น ที่เวลา t

$\Delta_f^{(-)}(t)$  = %สูญเสียการไหลเมื่อเทียบกับการไหลเริ่มต้น ที่เวลา t

$K_u(t)$  = อัตราเพิ่มการยุบตัวเป็น%ของการยุบตัวเริ่มต้นต่อปริมาณสารลดน้ำพิเศษ  
 1%ของน้ำหนักซีเมนต์ ที่เวลา t, ตามตารางที่ 3.4

$K_f(t)$  = อัตราเพิ่มการไหลเป็น%ของการไหลเริ่มต้นต่อปริมาณสารลดน้ำพิเศษ  
 1%ของน้ำหนักซีเมนต์ ที่เวลา t, ตามตารางที่ 3.4

Q = ปริมาณสารลดน้ำพิเศษ, %ของน้ำหนักซีเมนต์

ตารางที่ 3.4 อัตราเพิ่มความสามารถเทได้ด้วยสารลดน้ำพิเศษ

เวลาก่อนการผสมซ้ำ ชม.	$K_u$	$K_r$
1	200	40
2	30	10
3	25	5

จากสมการที่ 3.2 และ 3.3 พบว่าปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่เหมาะสมซึ่งทำให้คอนกรีตผสมซ้ำด้วยสารลดน้ำพิเศษมีความสามารถเทได้ใกล้เคียงกับค่าเริ่มต้นที่สุด ประมาณ 0.2, 2 และ 4% ของน้ำหนักซีเมนต์ สำหรับการผสมซ้ำที่ 1, 2 และ 3 ชม. ตามลำดับ โดยมีระยะเริ่มก่อตัวหลังการผสมซ้ำประมาณ 90% ของการผสมครั้งแรก

### 3.4 กำลังอัดประลัย

กำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการยอมรับวิธีการผสมซ้ำด้วยสารลดน้ำพิเศษ จากการทดลองสามารถจำแนกผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อกำลังอัดประลัยที่ 28 วันของคอนกรีตผสมซ้ำได้ดังนี้

#### 3.4.1 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

จากการทดลองผสมซีเมนต์คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.4, 0.5 และ 0.6 โดยใช้ปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม 300 กก/ม<sup>3</sup> พบว่าค่าเฉลี่ยของกำลังอัดประลัยที่ 28 วันของคอนกรีตผสมซีเมนต์ที่เวลาต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ผสมครั้งแรก จากรูปที่ 2.7(ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยไม่มีสัมพันธ์กับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ รูปที่ 2.7(ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาก่อนการผสมซีเมนต์กับการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซีเมนต์ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่าง ๆ จะเห็นว่า สามารถลากเส้นความสัมพันธ์ได้ตามรูป ซึ่งแสดงว่าตัวแปรหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซีเมนต์คือเวลาก่อนการผสมซีเมนต์ โดยผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ต่างกันเนื่องจากอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่าง ๆ จะมีผลต่อกำลังอัดประลัยที่ 28 วันน้อยมาก จนสามารถไม่นำมาพิจารณาได้

#### 3.4.2 ผลกระทบของปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม

จากการทดลองผสมซีเมนต์คอนกรีตที่มีปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม 300, 350 และ 400 กก/ม<sup>3</sup> โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.5 ซึ่งนำผลการทดสอบมาแสดงได้ในรูปที่ 2.8 (ก), (ข) จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซีเมนต์แสดงความสัมพันธ์กับเวลาก่อนการผสมซีเมนต์ซึ่งสามารถลากเส้นความสัมพันธ์ได้ตามรูปที่ 2.8(ข) แสดงว่าผลกระทบเนื่องจากปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมที่มีต่อกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน จะมีน้อยมากจนสามารถไม่นำมาพิจารณาได้

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ และปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซีเมนต์น้อยมากดังนั้นจึงสามารถแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาก่อนการผสมซ้ำกับการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน ของคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมต่าง ๆ ได้ดังรูปที่ 3.7 สามารถหาความสัมพันธ์ได้โดยวิธีกำลังสองต่ำสุด พบว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมซ้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4, 9 และ 15% ของกำลังอัดประลัยคอนกรีตผสมครั้งแรก ที่เวลาก่อนการผสมซ้ำ 1, 2 และ 3 ชม. ตามลำดับ ซึ่งเขียนในรูปสมการได้ดังนี้คือ

$$\Delta\sigma = 1.4 + 1.9 t + 0.9 t^2 \quad \text{--- (3.4)}$$

เมื่อ  $\Delta\sigma$  = % การเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน ของคอนกรีตผสมซ้ำเมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ผสมครั้งแรก

$t$  = เวลาก่อนการผสมซ้ำ, ชม.

จากสมการที่ 3.2 เมื่อเทียบกับผลการทดลองของ ซาดา(1) และ วิจิต (2) ตามรูปที่ 3.8 และตารางที่ 3.4 จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้จากการใช้สมการที่ 3.2 จะให้ค่าต่ำกว่าผลการทดลองของ ซาดา (1) และสูงกว่าผลการทดลองของ วิจิต (2)

เมื่อพิจารณาถึงการสูญเสียผลผลิตของปฏิกิริยาไฮเดรชันในการผสมซ้ำ พบว่าสำหรับสภาพอุณหภูมิที่ทำการทดลอง (5, 9, 10) คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.5 สามารถหาปฏิกิริยาไฮเดรชันที่เวลา 1, 2 และ 3 ชม. หลังการผสมครั้งแรกปฏิกิริยาสะสมที่เกิดขึ้นประมาณ 3, 4 และ 5 % ของปฏิกิริยาสะสมที่ 28 วันตามลำดับ ดั้งเดิมแสดงว่าถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบต่อคุณสมบัติด้านรับแรงของคอนกรีตผสมซ้ำแล้ว กำลังอัดประลัยที่ 28 วันของคอนกรีตผสมซ้ำควรจะลดลงในอัตราเดียวกับการสูญเสียผลผลิตของปฏิกิริยาไฮเดรชัน แต่เนื่องจากการผสมซ้ำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กำลังอัดประลัยสูงขึ้นดังต่อไปนี้คือ

ตารางที่ 3.5 ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน

เวลา ก่อนการ ผสมซ้ำ นาที	ผลการทดสอบ		ธาตุ (1)		วินิต (2)		สมการ 3.5
	สูงสุด %	ต่ำสุด %	สูงสุด %	ต่ำสุด %	สูงสุด %	ต่ำสุด %	
30	-	-	+15	-2	+13	-26	+3
60	+22	-3	+1	-11	+11	-12	+4
80	-	-	+18	-2	-	-	+6
90	-	-	-	-	+18	-9	+6
100	-	-	+17	-3	-	-	+7
120	+16	-12	+20	-4	+18	-14	+9
140	-	-	+21	+6	-	-	+11
150	-	-	-	-	+18	-1	+12
160	-	-	+20	-7	-	-	+13
180	+30	-15	-	-	+23	-1	+15

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ก. จากการระเหยของน้ำเนื่องจากผลกระทบของความร้อนของปฏิกิริยา, การขัดสีของมวลรวมและอากาศภายนอก ทำให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของคอนกรีตผสมช้าลดลง (28) ซึ่งทำให้อัตราส่วนเจลต่อช่องว่างของซีเมนต์เพสต์ที่เกิดขึ้นในภายหลังมีค่าลดลง

ข. การระเหยของน้ำ (12) ทำให้ความพรุนของคอนกรีตผสมช้ามีค่าลดลง ซึ่งจากรูปที่ 1.8 พบว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตจะสัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์ความพรุน จะเห็นได้ว่าถ้าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลงเนื่องจากการระเหยของน้ำ จะทำให้สัมประสิทธิ์ความพรุนต่ำลงมีผลให้กำลังอัดประลัยสูงขึ้น

3.4.4 ผลกระทบของสารลดน้ำพิเศษ จากการทดสอบคอนกรีตกลุ่ม A-2 และกลุ่ม A-3 โดยใช้ปริมาณสารลดน้ำพิเศษระหว่าง 0-1, 0-4 และ 0-6 % ของน้ำหนักซีเมนต์ในส่วนผสม สำหรับการผสมช้าที่ 1, 2 และ 3 ชม. ตามลำดับ

รูปที่ 2.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารลดน้ำพิเศษกับการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยเมื่อเทียบกับกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ผสมครั้งแรก จะเห็นได้ว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมช้าด้วยสารลดน้ำพิเศษจะมีค่าสูงกว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ผสมครั้งแรก โดยการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดประลัยไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณสารลดน้ำพิเศษที่ใช้

#### 3.4.5 ผลกระทบของอายุคอนกรีต


จากการทดสอบคอนกรีตกลุ่ม D-2-2 และ D-3-3 ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยที่อายุต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.10 จะเห็นว่าคอนกรีตผสมช้าด้วยสารลดน้ำพิเศษมีการพัฒนากำลังอัดประลัยเร็วกว่าคอนกรีตที่ผสมครั้งแรกซึ่งเป็นผลเนื่องจาก

ก. การระเหยของน้ำทำให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ของคอนกรีตผสมช้าลดลงดังนั้นทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันเร็วขึ้น (11) นอกจากนี้ยังทำให้กำลังอัดประลัยที่อายุเท่ากันเพิ่มขึ้นด้วย


ข. การที่สารลดน้ำพิเศษทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันช้าลงในช่วง 1 ชั่วโมงแรกหลังการผสมช้า ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันในระยะหลังดีขึ้น (27) ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

ซึ่งจากสาเหตุทั้งสองประการนี้ ทำให้คอนกรีตผสมช้าด้วยสารลดน้ำพิเศษมีการพัฒนา กำลังอัดประลัยที่อายุต่าง ๆ ได้เร็วกว่าคอนกรีตที่เก็บตัวอย่างจากการผสมครั้งแรก


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
รูปที่ 3.1 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อ เวลา ก่อตัว เริ่มแรก  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ศูนย์วิทยทรัพยากร  
รูปที่ 3.2 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อ เวลาก่อตัวสุดท้าย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 3.3 ผลกระทบของปริมาณสารลดน้ำพิเศษต่อ เวลา ก่อตัว เริ่มแรก

ศูนย์วิจัยทรัพยากรน้ำ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 3.4 ผลกระทบของปริมาณสารลดน้ำพิเศษต่อ เวลา ก่อตัวสุดท้าย

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




(ก)



(ข)


รูปที่ 3.5 การสูญเสียความสามารถที่ได้อตามเวลาก่อนการผลงทิ้ง




รูปที่ 3.6 เปรียบเทียบการสูญเสียการยุบตัวตามเวลาก่อนการผสมข้าว

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





ศูนย์วิทยทรัพยากร  
รูปที่ 3.7 กำลังอัดปลายที่อายุ 28 วันตามเวลาก่อนการผสมไข่  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
รูปที่ 3.8 เปรียบเทียบกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วันตามเวลาก่อนการผสมข้าว  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย