



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบ เถ้าถ่านหินในรูปของสารประกอบออกไซด์ต่าง ๆ คือ SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , CaO , Na_2O , K_2O , SO_3 , TiO_2 และ P_2O_5 กับอุณหภูมิ การหลอมของเถ้าถ่านหิน ตามมาตรฐาน ASTM D1857 ในสภาวะออกซิไดส์ โดยกำหนดให้ อุณหภูมิอ่อนตัว (ST) เป็นอุณหภูมิหลักที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอ่อนตัว กับ องค์ประกอบเถ้าถ่านหิน เพื่อเป็นแนวทางใช้ประมาณอุณหภูมิอ่อนตัวของ เถ้าถ่านหินตัวอย่างอื่น งานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์เถ้าถ่านหินเหมืองแม่เมาะจำนวน 285 ตัวอย่าง ที่ได้รับ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผลวิเคราะห์ของตัวอย่างเถ้าถ่านหินที่วิเคราะห์เอง จากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศ คือ แม่เมาะ 12 ตัวอย่าง บางปุดา 2 ตัวอย่าง บ้านปู 4 ตัวอย่าง คลองห้วยเล็ก 3 ตัวอย่าง นาดัง ป่าคา และ หนงห้วยปล้อง แหล่งละ 1 ตัวอย่าง รวม 24 ตัวอย่าง นำมาสร้างความสัมพันธ์ โดยใช้วิธีของโคอะแกรมกราฟสามเหลี่ยม หลัก ของสมการถดถอยเชิงซ้อน และใช้สหสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ โดยใช้ข้อมูลของเถ้าถ่านหิน เหมืองแม่เมาะ เป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ แล้วนำผลความสัมพันธ์ที่ได้มาประมาณอุณหภูมิ อ่อนตัวของตัวอย่างเถ้าถ่านหินที่วิเคราะห์ขึ้น สรุปผลของความสัมพันธ์ที่ได้ทั้ง 3 วิธี ดังนี้

1. ผลการใช้โคอะแกรมของกราฟสามเหลี่ยม ซึ่งกำหนดโดย ร้อยละเบส ฟลักซ์ แอซิดิกออกไซด์ และนอนฟลักซ์แอซิดิกออกไซด์ ผลของอุณหภูมิอ่อนตัวของเถ้าถ่านหินประมาณได้ จากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอ่อนตัวโดยรอบ จุดที่มีร้อยละ เบส ฟลักซ์แอซิดิกออกไซด์ และ นอนฟลักซ์ แอซิดิกออกไซด์ ที่ใกล้เคียงกัน วิธีนี้มีข้อจำกัดใช้ได้กับตัวอย่างเถ้าถ่านหินที่มีร้อยละ เบส ฟลักซ์ แอซิดิกออกไซด์ และ นอนฟลักซ์แอซิดิกออกไซด์ ในบริเวณหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเถ้าถ่านหินที่มี ร้อยละ เบส ฟลักซ์แอซิดิกออกไซด์ และ นอนฟลักซ์แอซิดิกออกไซด์ นอกบริเวณดังกล่าวทำไม่ได้ วิธีนี้จึงเหมาะที่จะใช้กับตัวอย่างเถ้าถ่านหินภายในแหล่งเดียวกันมากกว่าต่างแหล่ง แต่ไม่สะดวก ในการนำไปใช้งาน ผลต่างของอุณหภูมิที่ประมาณได้ อยู่ในช่วง ± 70 °ซ

2. ผลการใช้หลักของสมการถดถอยเชิงซ้อน ที่มีตัวแปรเป็น ร้อยละ เบส (B) แอซิดฟลักซ์แพกเคอร์ (F_A) เบสิกฟลักซ์แพกเคอร์ (F_B) ได้สมการความสัมพันธ์เพื่อใช้ประมาณ อุณหภูมิอ่อนตัว (ST) องศาเซลเซียส คือ

ก. เมื่อร้อยละเบสน้อยกว่า 28

$$ST = 1777.93 - 16.11B + 0.27B^2 - 22.39FA$$

ข. เมื่อร้อยละเบสมากกว่า 28

$$ST = 1310.51 + 8.7B - 0.1B^2 + 25.1FA$$

วิธีนี้การประมาณอุณหภูมิอ่อนตัวต้องพิจารณาร้อยละเบสเป็นหลักในการเลือกสมการ การใช้งานโดยวิธีนี้ไม่ยุ่งยาก แต่ผลต่างของอุณหภูมิที่ประมาณได้ค่อนข้างสูงในช่วง $+67^{\circ}\text{C}$

3. ผลการใช้สหสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ โดยกำหนดสารประกอบออกไซด์ที่เป็นตัวแปร คือ SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO , SO_3 และอื่น ๆ ในรูปของสัดส่วนโมลเพื่อนำมาใช้กับสมการ (2.22)

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \sum_{i=1}^n \frac{R}{A_i} \ln(1 - \Delta x_i) \quad \dots\dots\dots (2.22)$$

เพื่อประมาณอุณหภูมิอ่อนตัวของเต้าถ่านหิน โดยกำหนดค่า A_i และ ค่าเฉลี่ยสัดส่วนโมลของสารประกอบออกไซด์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรไว้ในตารางที่ 5.1 และ T_0 คือ 1506 องศาเคลวิน ผลของวิธีนี้ให้ผลต่างของอุณหภูมิที่ประมาณได้ในช่วง $+51^{\circ}\text{C}$

ตารางที่ 5.1 แสดงค่า A และ ค่าเฉลี่ยสัดส่วนโมลของสารประกอบออกไซด์ต่าง ๆ

สาร	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	SO_3	others
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนโมล	0.3459	0.1119	0.0671	0.2237	0.0686	0.1579	0.0248
A (แคลอรี/โมล)	3521	3721	4299	3048	2843	3536	3299

การประมาณอุณหภูมิอ่อนตัวของเต้าดำนหิน จาก 3 วิธีข้างต้น วิธีของสหสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ เป็นวิธีที่ดีที่สุด ให้ค่าสัมประสิทธิ์ความมั่นใจสูงกว่าวิธีของสมการถดถอยเชิงซ้อน ส่วนวิธีของโคอะแกรมกราฟสามเหลี่ยม เหมาะสมกับดำนหินจากแหล่งเดียวกัน แต่ยุ่งยากในการใช้ เมื่อเทียบกับวิธีอื่น

4. สามารถประมาณอุณหภูมิเริ่มผิครูป อุณหภูมิครึ่งทรงกลม และอุณหภูมิของไหลได้ เพราะผลของความสัมพันธ์ในเชิงเส้น กับอุณหภูมิอ่อนตัวที่ได้จากการประมาณแบบสหสัมพันธ์ในหน่วยของศาเคลวิน คือ

$$IDT = 243.08 + 0.83 ST$$

$$HT = -39.87 + 1.03 ST$$

$$FT = -72.10 + 1.06 ST$$

ข้อเสนอแนะ

1. งานวิจัยนี้มีตัวอย่างของเต้าดำนหินแหล่งต่าง ๆ น้อย จึงควรเพิ่มตัวอย่างเต้าดำนหินจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ ที่เป็นตัวแทนของเต้าดำนหินโดยส่วนรวม
2. ควรมีการประมาณอุณหภูมิการหลอมของเต้าดำนหินแบ่งตามศักดิ์ของดำนหิน เพราะการประมาณอุณหภูมิการหลอมของเต้าดำนหินในงานวิจัยนี้ไม่ได้แบ่งตามศักดิ์ของดำนหิน เนื่องจากข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มีได้รับจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไม่มีผลการวิเคราะห์เบื้องต้นที่มีการแบ่งศักดิ์ดำนหิน และมีข้อมูลจำนวนน้อยที่แบ่งศักดิ์ไว้ แต่ไม่มากพอที่จะนำมาสร้างความสัมพันธ์ได้
3. งานวิจัยนี้ไม่สามารถอธิบายถึงผลของสารประกอบแต่ละตัวที่มีต่ออุณหภูมิการหลอมของเต้าดำนหิน จึงควรศึกษาว่าสารประกอบตัวใดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการหลอมอย่างไร โดยเติมสารประกอบตัวที่สนใจลงในเต้าดำนหินที่ทราบองค์ประกอบ แล้วดูผลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการหลอม
4. ควรมีการศึกษาเพิ่มถึงการปรับปรุงคุณภาพดำนหินที่มีอุณหภูมิการหลอมของ เต้าดำนหินที่มีอุณหภูมิการหลอมของ เต้าสูงขึ้น