



บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การให้แรง ในทางทันตกรรมจัดฟันที่จะสามารถเคลื่อนฟัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือแรงที่มีขนาดน้อย ๆ และต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยจะไม่เกิดรู้สึกเจ็บปวดและไม่เกิดอันตราย ต่อเนื้อเยื่อค้ำจุน ซึ่งรูปร่างฟัน ลักษณะและชนิดของการเคลื่อนฟัน จะเป็นตัวกำหนดให้ฟัน แต่ละซี่มีแรงขนาดพอเหมาะที่จะทำให้ฟันเคลื่อน ในขนาดที่แตกต่างกันออกไป การเคลื่อน ฟันในทางทันตกรรมจัดฟัน นิยมใช้กลวิธีเคลื่อน ไกลมากที่สุด โดยแบรคเก็ตซึ่งติดอยู่กับฟันจะ เคลื่อน ไปตามลวดโค้งทำให้เกิดการเคลื่อนฟันในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง ข้อเสียเปรียบ ของวิธีการนี้คือ การเกิดแรงเสียดทานชั้นระหว่างผิวสัมผัสของแบรคเก็ตกับลวดโค้ง ซึ่ง จะไปต้านทานการเคลื่อนที่ของฟัน (Bednar, 1991)

การเกิดแรงเสียดทานในเครื่องมือชนิดติดแน่นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่ฟันเคลื่อนที่ไปตามลวดนั้น จะเกิดแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ชั้นที่ ผิวสัมผัสกันของแบรคเก็ตกับลวด

ในทางคลินิก นอกจากจะให้แรงที่เหมาะสมสำหรับฟันแต่ละซี่ในการเคลื่อนที่แล้ว ยังจะต้องให้แรงอีกส่วนหนึ่งเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่เราควรจะต้องทราบถึงขนาดของแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้น ปัจจุบันนอกจากการใช้แบรคเก็ต ชนิดเหล็กกล้าไร้สนิมแล้ว ยังมีการนำแบรคเก็ตชนิดเซรามิก ซึ่งมีสีคล้ายสีของฟันมาใช้เพื่อ เป็นการเพิ่มความสวยงามแก่เครื่องมือจัดฟัน แต่เซรามิกนั้นมีความเสียดทานสูงกว่าเหล็ก กล้าไร้สนิม จึงต้องตระหนักว่าจะต้องใช้แรงในการเอาชนะความเสียดทานมากกว่าแรงที่ ใช้ในแบรคเก็ตชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม

ในทางคลินิกเมื่อมีการนำแบรคเก็ตชนิดเหล็กกล้าไร้สนิมมาใช้กับฟันหลังและใช้ แบรคเก็ตชนิดเซรามิกในฟันหน้า เมื่อใช้กลวิธีการเคลื่อนไกล ฟันหน้าก็อาจจะมี ความต้านทานต่อการเคลื่อนที่มากกว่าฟันหลัง เนื่องมาจากแบรคเก็ตชนิดเซรามิกมีความเสียดทานที่ มากกว่า ซึ่งจะยังผลให้เกิดการสูญเสียหลักยึดมากกว่าที่คาดไว้ได้

การเกิดแรงเสียดทานในเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันได้เลย แรงเสียดทานดังกล่าวจะขัดขวางกลไกในการดึงฟัน เชื้อเข้าสู่ตำแหน่งฟันกรามน้อยซี่แรกที่ถูกถอนไป นอกจากนี้แรงเสียดทานดังกล่าวยังมีอิทธิพลต่อการดึงฟันหน้าเพื่อปิดช่องว่างหลังการดึงฟัน เชื้อด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสถิตของแบรคเก็ตชนิดเซรามิกและชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งมีขนาดของร่อง 0.018×0.025 นิ้ว เมื่อใช้ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีขนาดเท่ากัน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสถิตในลวดเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติก จำนวน 4 ขนาด ซึ่งนิยมใช้ในการเคลื่อนฟัน เชื้อคือ ลวดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.016 นิ้ว, 0.018 นิ้ว และลวดเหลี่ยมขนาด 0.016×0.016 นิ้ว, 0.016×0.022 นิ้ว ในแบรคเก็ตชนิดเซรามิก และชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีขนาดของร่อง 0.018×0.025 นิ้ว

ประโยชน์ของการวิจัย

ทำให้ทราบถึงปริมาณแรงเสียดทานสถิตของลวดทางทันตกรรมจัดฟันที่นิยมใช้กันในแบรคเก็ตชนิดเซรามิก และชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติงานในทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยให้ทันตแพทย์จัดฟันทราบขนาดของแรงเสียดทานในเครื่องมือชนิดติดแน่นนั้น ทำให้สามารถประเมินปริมาณแรงที่จะใช้ในการเคลื่อนฟันไม่ให้มากเกินไปจนความจำเป็นในการเอาชนะแรงเสียดทาน ซึ่งอาจมีผลต่อการสูญเสียหลักยึดได้

สมมุติฐานของการวิจัย

1. มีความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสถิตในแบรคเก็ต 2 ชนิดที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน
2. มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสถิตในลวดเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติก จำนวน 4 ขนาด ที่นิยมใช้ในการเคลื่อนฟัน เชื้อในแบรคเก็ตแต่ละชนิด

ขอบเขตของการวิจัย

1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสถิตในแบริกเก็ต 2 ชนิด คือ ชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม และชนิดเซรามิก ที่มีขนาดร่อง 0.018×0.025 นิ้ว โดยทดสอบกับ ลวดทั้ง 4 ขนาด คือ ลวดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.016 นิ้ว, 0.018 นิ้ว และลวด เหลี่ยมขนาด 0.016×0.016 นิ้ว, 0.016×0.022 นิ้ว ตัดให้ยาว 50 มม. ตัดปลาย ลวดด้านหนึ่งให้เป็นมุมฉาก นำมายึดติดกับแบริกเก็ตพื้นเซ็วแบบมาตรฐานขนาดร่องแบริก-เก็ต 0.018×0.025 นิ้ว ด้วยยาง โพลียูเรเทน ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงเสียดทาน สถิตของแบริกเก็ตทั้งสองชนิดในลวด 4 ขนาด จากค่าเฉลี่ยแรงเสียดทานสถิตสูงสุด ขณะที่ ลวดแต่ละขนาดเริ่มไถลผ่านแบริกเก็ตด้วยความเร็วคงที่ 1.0 มม. ต่อนาที ทำการวัดแรง เสียดทานเป็นค่าสูงสุดเมื่อเริ่มเคลื่อนที่

2. การศึกษาไม่ได้ครอบคลุมคุณสมบัติประการอื่นของลวด เช่น การกัดกร่อน, ความขรุขระของผิวลวด เป็นต้น

3. ตัวแปรของการวิจัย

3.1 ตัวแปรอิสระ

3.1.1 ขนาดของลวด

3.1.1.1 ลวดกลม

3.1.1.1.1 ลวดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.016 นิ้ว

3.1.1.1.2 ลวดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.018 นิ้ว

3.1.1.2 ลวดเหลี่ยม

3.1.1.2.1 ลวดเหลี่ยมขนาด 0.016×0.016 นิ้ว

3.1.1.2.2 ลวดเหลี่ยมขนาด 0.016×0.022 นิ้ว

3.1.2 ชนิดของแบริกเก็ตที่มีร่องขนาด 0.018×0.025 นิ้ว

3.1.2.1 แบริกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิมแบบแผ่นสยาม

3.1.2.2 แบริกเกิดเซรามิกแบบเดี่ยว

3.2 ตัวแปรตาม

3.2.1 แรงเสียดทานสถิตที่เกิดขึ้นในขณะที่แบริกเกิดเริ่มเคลื่อนที่ผ่าน
ลวด

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ชนิด ขนาด ตลอดจนส่วนประกอบของลวด กำหนดตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต
ตามมาตรฐานของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งสหรัฐอเมริกา
2. ลวดที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็นลวดที่มีใช้ในคลินิกภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. แบริกเกิดฟันซี่ขาวแบบมาตรฐาน ใช้ขนาดร่องแบริกเกิด 0.018 x 0.025
นิ้ว

ชนิดเหล็กกล้าไร้สนิมแบบแปดสยาม มีชื่อทางการค้าว่า มินิ ไดมอน

ชนิดเซรามิกแบบเดี่ยว มีชื่อทางการค้าว่า ลูมินา

ซึ่งแบริกเกิดทั้งสองชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทออรัลโก คอร์ปอเรชั่น

4. ยางโพลียูเรเทน ที่ใช้มัดลวดเข้ากับแบริกเกิดเป็นยางข้อบ "โอ" ริง รุ่น
110 ของบริษัทออรัลโก คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้แรงจากการมัดลวดเข้ากับแบริกเกิดมีขนาดแรง
เท่า ๆ กัน

ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย

1. ลวดขนาดเดียวกันแต่ผลิตจากบริษัทต่างกัน ก็จะมีส่วนประกอบแตกต่างกัน
ผลของการวิจัยจึงเป็นความรู้พื้นฐาน ไม่อาจครอบคลุมถึงลวดที่ผลิตจากบริษัทอื่นที่ไม่ได้นำ
มาใช้ในการทดลอง
2. แบริกเกิดชนิดเดียวกัน แต่ผลิตจากบริษัทต่างกัน ก็อาจมีส่วนประกอบ
และรูปร่างแตกต่างกันบ้าง ผลของการวิจัยจึงเป็นความรู้พื้นฐาน ไม่อาจครอบคลุมถึงแบริก-
เกิดที่ผลิตจากบริษัทอื่นที่ไม่ได้นำมาใช้ในการทดลอง

3. การศึกษาด้านความเสียหายในการวิจัยนี้ ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแรงเสียหายสถิตที่เกิดขึ้นระหว่างดึงฟันซี่ชั่วคราว ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ที่มีผลต่อการควบคุมหลักยึด ซึ่งการวิจัยนี้กระทำเพียงระนาบเดียวเท่านั้น

4. องค์ประกอบอื่นซึ่งอาจมีผลต่อแรงเสียหายสถิตในลวด เช่น น้ำลาย ทิศทางการเคลื่อนที่ แรงจากการบดเคี้ยว การกัดกร่อนของลวดในระหว่างใช้งาน ไม่อาจทำการศึกษาได้ในสภาพการณ์ของการทดลอง

5. การศึกษาในกระทำขณะที่ลวดเคลื่อนที่ผ่านแบรคเกิดด้วยความเร็วคงที่ 1 มม. ต่อนาที แต่ในขณะที่เคลื่อนฟันซี่ชั่วคราวในผู้ป่วย ฟันซี่จะเคลื่อนที่ช้ามาก (ประมาณ 1 มม. ต่อ 3 สัปดาห์) การวิจัยนี้จึงไม่สามารถอธิบายความเสียหายระหว่างการดึงฟันซี่ชั่วคราวได้ทั้งหมด

6. ทำการวัดแรงเสียหายสถิต โดยวัดจากจุดที่เกิดแรงเสียหายสูงสุดขณะที่ลวดเริ่มเคลื่อนที่ผ่านแบรคเกิด ซึ่งที่ระยะทางที่เริ่มทำการวัดแรงนี้อาจไม่ใช่ระยะทางที่ลวดเริ่มเคลื่อนที่ตามนิยามของความเสียหายสถิตอย่างแท้จริง

7. แบรคเกิดที่ทำการทดลองทั้งสองชนิด มีรูปร่างที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็ยังเป็นแบรคเกิดชนิดที่นิยมใช้ในการเคลื่อนฟันซี่ชั่วคราวโดยทั่วไป จึงนำมาศึกษาเปรียบเทียบกัน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย