

บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิจารณ์ผลการทดลอง

การทดลองแบ่งเป็น 2 ตอน คือ การทดลองแบบแบตช์ (Batch System) เพื่อทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับของโปรทและโครเมียม โดยมีปัจจัยที่จะทำการศึกษาคือ พีเอช ความเข้มข้นเริ่มต้นของโปรทและโครเมียม เวลาสัมผัส จากการศึกษาปัจจัยต่างๆเหล่านี้ จะทำให้ทราบถึงความสามารถของการดูดซับ และสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับโครเมียมและโปรท ของถ่านกัมมันต์ นอกจากนี้ยังทำการทดสอบ ไอโซเทอมการดูดซับ เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ในการกำจัดโครเมียมและโปรท ส่วนการทดลองในตอนที่สองเป็นการทดลองแบบต่อเนื่อง (Continucus System) โดยการใช้ถังดูดซับแบบแท่ง (Adsorption Column) โดยจะนำถ่านกัมมันต์ที่มีผลในการกำจัดโครเมียมและโปรทที่ดีที่สุด และสภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองแบบแบตช์มาใช้ในถังดูดซับแบบแท่ง เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนัก

ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการทดลองแบบแบตช์มี 3 ชนิด คือ Carbon A Carbon B และ Carbon C ในการทดลองแบบแบตช์นั้นจะนำถ่านกัมมันต์มาบดแล้วร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ส่วนในการทดลองแบบต่อเนื่อง จะใช้ถ่านกัมมันต์แบบเม็ดซึ่งจะร่อนคัดขนาดโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 12 และค้ำบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 40 จะมีขนาดเท่ากับ 0.42-1.68 มม.

น้ำเสียที่ใช้ในการทดลองมี 2 ชนิด คือ น้ำเสียสังเคราะห์ ซึ่งเตรียมจากการเติมโปรทและโครเมียมลงในน้ำกลั่น และน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งน้ำชะมูลฝอยที่เก็บมานี้ จะเป็นน้ำชะมูลฝอยที่ผ่านจากบ่อเฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) ลักษณะต่างๆของน้ำชะมูลฝอยที่ใช้ในการทดลองแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ลักษณะของน้ำชะมูลฝอยที่ใช้ในการทดลอง (เก็บหลังจากผ่านบ่อเพคัลเททีฟ เคือน ตุลาคม 2539)

Characteristics	Range	Mean
pH	7.72-8.24	7.98
Color (Hazen)	595-1021	853
COD	533-886	746
S.S.	79-126	95
Hg	0.006-0.025	0.014
Cr	0.98-1.32	1.14

All units in mg/l except pH and color


4.1 ผลการทดลองแบบเบคซ์

4.1.1 ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับโครเมียม


ในการศึกษาผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับโครเมียมและปรอทนั้น มีพีเอชที่จะทำการศึกษาทั้งหมด 9 ค่า คือ ตั้งแต่พีเอช 2 ถึง พีเอช 10 โดยจะใช้ 1.0 N HNO₃ และ 1.0 N NaOH ในการปรับพีเอชของน้ำเสีย ปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ใช้เท่ากับ 0.5 กรัม ปริมาณน้ำเสียนำมาทดลองเท่ากับ 100 มล. จะใช้อัตราเร็วรอบการทำงานของเครื่องเขย่าที่ 250 รอบต่อนาที และเวลาสัมผัส 3 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจะนำน้ำเสียไปกรองผ่านกระดาษกรอง โดยจะทิ้งน้ำที่กรองได้ในครั้งแรกประมาณ 10 มล. แล้วจึงเก็บน้ำที่เหลือทั้งหมด เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณของโครเมียมและปรอทที่เหลืออยู่ภายหลังการเติมถ่านกัมมันต์ ผลของการทดลองมีดังนี้

ก. น้ำเสียสังเคราะห์

ผลของพีเอชที่มีต่อการกำจัดโลหะหนัก คือ ปรอท และโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ แสดงดังตารางที่ ก-1 ถึง ก-12 ของภาคผนวก ก. และผลของการทดลองแสดงดังในรูปที่ 4.1 และ 4.2



รูปที่ 4.1 ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ที่ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นต่างกัน



รูปที่ 4.2 ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับปรอทจากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ที่ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้นต่างกัน

จากรูปที่ 4.1 และ 4.2 พบว่าถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด สามารถกำจัดโครเมียมและปรอท ได้ดีเมื่อพีเอชของสารละลายมีค่าระหว่าง 2 - 4 โดยดูได้จากเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมและปรอท สำหรับการกำจัดโครเมียมในรูปที่ 4.1 พบว่าถ่านกัมมันต์ A และ B สามารถกำจัดโครเมียม ได้มากที่สุดเมื่อพีเอชของระบบมีค่าเท่ากับ 2 โดยที่ถ่านกัมมันต์ A และ B สามารถกำจัดโครเมียม ได้ประมาณ 95% และ 91% ตามลำดับ เมื่อความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นเท่ากับ 1.0 มก./ล. ส่วนถ่านกัมมันต์ C นั้นแตกต่างจากถ่านกัมมันต์ A และ B ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมมากที่สุด เมื่อพีเอชของสารละลายเท่ากับ 4 โดยมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมประมาณ 62% ที่ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นเท่ากับ 1.0 มก./ล. ส่วนที่ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นต่างกันพบว่า เมื่อความเข้มข้นโครเมียมเพิ่มขึ้น ความสามารถในการกำจัดโครเมียมของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะลดลง โดยมีแนวโน้มในการลดลงคล้ายคลึงกัน และถ่านกัมมันต์ A และ B จะกำจัดโครเมียมได้มากที่สุด เมื่อพีเอชเท่ากับ 2 ส่วนถ่านกัมมันต์ C จะกำจัดโครเมียมได้มากที่สุดเมื่อพีเอชเท่ากับ 4 เช่นเดิมซึ่งจะสังเกตได้จากกราฟ ผลของความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป เมื่อพีเอชของสารละลายสูงขึ้น เปอร์เซ็นต์การดูดซับโครเมียมของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะมีค่าลดลง โดยเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียม จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อพีเอชของสารละลายมีค่ามากกว่า 5 ซึ่งจะสังเกตได้จาก ความชันของกราฟในการกำจัดโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ และพบว่าการกำจัดโครเมียมเกิดขึ้นน้อยที่สุดเมื่อพีเอชของสารละลายมีค่าเท่ากับ 10 โดยจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมของถ่านกัมมันต์ A, B และ C ประมาณ 30%, 21% และ 6% เมื่อความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นเท่ากับ 1.0 มก./ล.

สำหรับการกำจัดปรอท จากรูปที่ 4.2 พบว่า ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด สามารถกำจัดปรอท ได้ดีที่สุดในพีเอชเท่ากับ 4 โดยมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทประมาณ 94%, 90% และ 73% สำหรับถ่านกัมมันต์ A, B และ C ตามลำดับ เมื่อความเข้มข้นปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 1.0 มก./ล. และเช่นเดียวกับการดูดซับโครเมียม เมื่อความเข้มข้นของปรอทเริ่มต้นเพิ่มขึ้น ความสามารถในการกำจัดปรอทจะลดลง โดยแนวโน้มในการลดลงจะคล้ายคลึงกัน และความสามารถในการกำจัดปรอทที่ดีที่สุดเกิดขึ้นที่พีเอชเท่ากับ 4 เช่นเดิม เมื่อพีเอชของสารละลายสูงขึ้นความสามารถในการกำจัดปรอทจะลดลง แต่การลดลงจะไม่เหมือนกับในกรณีของการดูดซับโครเมียม กล่าวคือ การดูดซับโครเมียมของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะลดลงเร็วกว่าการดูดซับปรอท โดยสังเกตได้จากความชันของเส้นกราฟในรูปที่ 4.1 และ 4.2

ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับโลหะหนักนั้น เป็นผลมาจากโครงสร้างทางเคมีบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ คือโดยทั่วไปแล้วถ่านกัมมันต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ถ่านกัมมันต์แบบแอล (L-type Carbon) ซึ่งจะดูดซับไฮดรอกซิลไอออน (Hydroxyl Ion) ได้ดี ถ่านกัมมันต์


แบบนี้ใช้อุณหภูมิในการกระตุ้นต่ำ ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้จะน้อยกว่า 400 °C ส่วนถ่านกัมมันต์อีกกลุ่มนั้น คือ ถ่านกัมมันต์แบบเอช (H-type Carbon) เป็นถ่านกัมมันต์ที่ใช้อุณหภูมิในการกระตุ้นมากกว่า 750 °C และสามารถดูดซับไอออนไฮโดรเจน (Hydrogen Ion) ได้ดี จากการทดลองพบว่าพีเอชของสารละลายหลังจากเติมถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆลงไปมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.3

จากรูปที่ 4.3 พบว่าถ่านกัมมันต์ A และ B เมื่อเติมลงไปในสารละลายแล้วทำให้พีเอชของสารละลายเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับพีเอชของสารละลายก่อนเติมถ่านกัมมันต์ เช่น ที่พีเอชเริ่มต้น 4 และความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 1.0 มก./ล. เมื่อเติมถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดลงไปพบว่า พีเอชของสารละลายเพิ่มขึ้น โดยมีพีเอชสุดท้ายเท่ากับ 9.64, 8.97 และ 5.54 เมื่อความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้นเพิ่มขึ้นจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงพีเอชของสารละลายเมื่อเติมถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งจะสังเกตได้จากเส้นกราฟที่เกือบจะเป็นเส้นเดียวกัน ถ่านกัมมันต์ A และ B จะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพีเอชคล้ายคลึงกัน ส่วนถ่านกัมมันต์ C มีการเปลี่ยนแปลงของพีเอชน้อยมากเมื่อเทียบกับการเติมถ่านกัมมันต์ A และ B โดยสังเกตได้จากความชันของเส้นกราฟที่แตกต่างกัน จากกราฟแสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์ C ดูดซับไอออนไฮโดรเจนได้น้อยกว่าถ่านกัมมันต์ A และ B เนื่องจากถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดที่ใช้ในการทดลองทำให้พีเอชของสารละลายเพิ่มขึ้นดังนั้น ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดนี้ น่าจะมีคุณสมบัติเป็นถ่านกัมมันต์แบบเอช

Frumkin (1930, Huang and Fu, 1984) ได้อธิบายถึงสาเหตุของพีเอชที่เพิ่มขึ้นของสารละลายภายหลังการเติมถ่านกัมมันต์ไว้ดังนี้ บนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์แบบเอช จะมีกลุ่มฟังก์ชันนอลซึ่งอยู่ในรูปของ C_xO หรือ C_xO_2 เมื่อสัมผัสกับน้ำในสารละลายที่สภาวะเป็นกลางหรือสภาวะที่เป็นกรด กลุ่มฟังก์ชันนอลเหล่านี้จะไปออกซิไดซ์โมเลกุลของน้ำที่อยู่รอบๆ ถ่านกัมมันต์ ดังปฏิกิริยาในสมการที่ 4.1



จากสมการที่ 4.1 ปฏิกิริยาระหว่างน้ำและกลุ่มฟังก์ชันนอลบนผิวของถ่านกัมมันต์ทำให้เกิดไฮดรอกซิลไอออนขึ้น เป็นผลให้พีเอชของสารละลายเพิ่มขึ้น โดยสมการที่ 4.1 ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลของพีเอชที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเติมถ่านกัมมันต์ลงไปบนน้ำเสียสังเคราะห์ที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 4.3 เปรียบเทียบพีเอชของน้ำเสี้ยวสังเคราะห์ก่อนและหลังการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ

Huang และ Wu (1975) ได้อธิบายถึงกลไกการดูดซับผิวโครเมียมด้วยถ่านกัมมันต์ดังต่อไปนี้ เมื่อเติมถ่านกัมมันต์แบบเอซลงไปในสารละลายที่มีโครเมียมปนอยู่ กลุ่มฟังก์ชันนอลบน พื้นผิวของถ่านกัมมันต์จะทำปฏิกิริยากับน้ำดังสมการที่ 4.2




หรือ



จากสมการที่ 4.2 จะเกิดโมเลกุลของสารที่มีประจุบวกขึ้นบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ และภายใต้สภาวะของสารละลายที่พีเอชน้อยกว่า 7 ไบโครเมตไอออน(Bichromate Ion) เป็นรูปแบบของโครเมียมที่มีปริมาณมากที่สุด ไบโครเมตไอออนจะทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารที่มีประจุบวกเหล่านี้ ดังแสดงในสมการที่ 4.3




หรือ



เมื่อรวมสมการที่ 4.2 และ 4.3 เข้าด้วยกันจะได้ปฏิกิริยาทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับกำจัดโครเมียมด้วยถ่านกัมมันต์ ดังแสดงในสมการที่ 4.4



หรือ




จากสมการที่ 4.4 พบว่าแต่ละโมลของไบโครเมตไอออนที่ถูกดูดซับผิว จะเกิดไฮดรอกไซด์ไอออนขึ้นจำนวน 2 โมลในสารละลาย จากกลไกของการกำจัดโครเมียมนี้แสดงให้เห็นว่าการดูดซับผิวโครเมียมจะทำให้พีเอชของสารละลายสูงขึ้น เมื่อพีเอชของสารละลายที่มีโครเมียมปนอยู่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 7 ปริมาณของไบโครเมตไอออนจะลดลงทำให้ความสามารถในการกำจัดโครเมียมลดลง จากรูปที่ 4.1 จะเห็นว่าผลของการกำจัดโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ สอดคล้องกับกลไกของการกำจัดโครเมียม

ส่วนการกำจัดปรอทนั้นยังไม่ทราบกลไกที่แน่นอน อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยของผู้วิจัยอื่นๆ พบว่าน่าจะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างพื้นผิวของถ่านกัมมันต์กับไอออนของปรอท เช่นเดียวกับกลไกการกำจัดโครเมียม กล่าวคือ เมื่อเติมถ่านกัมมันต์แบบเฮซลงในสารละลายที่มีปรอทปนอยู่ กลุ่มฟังก์ชันบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์จะทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำ ทำให้เกิดโมเลกุลของสารที่มีประจุบวกขึ้นบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ และไอออนของปรอทส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีประจุหรือมีประจุลบ โมเลกุลของสารที่มีประจุบวกเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับไอออนของปรอท ทำให้เกิดการดูดซับผิวของปรอทขึ้น


เมื่อนำผลพีเอชที่มีต่อการดูดซับผิวของปรอทและโครเมียมมาทำการเปรียบเทียบกัน ดังรูปที่ 4.4 และ 4.5 จะพบว่าถ่านกัมมันต์ A มีความสามารถในการกำจัดปรอทและโครเมียมได้ดีที่สุด ที่พีเอชต่างๆ รองลงมาคือถ่านกัมมันต์ B และถ่านกัมมันต์ C ตามลำดับ ซึ่งถ่านกัมมันต์ C นั้นมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทและโครเมียมต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ A และ B ทั้งนี้เนื่องจาก คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของถ่านกัมมันต์ที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติที่สำคัญของถ่านกัมมันต์ ในการดูดซับผิวสารอนินทรีย์อิเล็กโทรไลต์ คือพื้นที่ผิวจำเพาะ โครงสร้างของรูพรุน และโครงสร้างทางเคมีบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์นั้นๆ จากคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ A , B และ C ดังตารางที่ 4.2 จะเห็นว่า ถ่านกัมมันต์ A และ B มีคุณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิต พื้นที่ผิวหรือโครงสร้างของรูพรุน และเมื่อพิจารณารูป 4.3 จะเห็นว่าถ่านกัมมันต์ A และ B มีผลการเปลี่ยนแปลงพีเอชของน้ำเสียตั้งแต่กระทั่งใกล้เคียงกัน จึงทำให้ถ่านกัมมันต์ A และ B มีเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทและโครเมียมใกล้เคียงกัน ส่วนถ่านกัมมันต์ C นั้นมีพื้นที่ผิวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับถ่านกัมมันต์ A และ B และมีความสามารถในการดูดซับผิวไฮโดรเจนไอออนน้อยกว่า จึงทำให้มีความสามารถในการกำจัดปรอทและโครเมียมได้น้อยกว่าถ่านกัมมันต์ A และ B นอกจากนี้ถ่านกัมมันต์ A และ B เป็นถ่านกัมมันต์ที่ทำจากวัสดุเดียวกันคือ ถ่านหินบิทูมินัส ส่วนถ่านกัมมันต์ C ทำจากถ่านหินลิกไนต์ จึงทำให้ความสามารถในการกำจัดปรอทและโครเมียมของถ่านกัมมันต์ C แตกต่างไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.4 เปรียบเทียบผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ที่ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นต่างกัน



รูปที่ 4.5 เปรียบเทียบผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับปรอทจากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ที่ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้นต่างกัน

ตารางที่ 4.2 คุณสมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการทดลอง

Carbon characteristics	Carbon A	Carbon B	Carbon C
Material	Bituminous coal	Bituminous coal	Lignite
Surface area (m ² /g)	950-1,050	900	650
Density (g/cc)	1.43	-	-
Pore volume (cc/g)	0.85	-	-
Moisture as packed (%)	max. 2	max. 4	max. 5
Iodine number (mg/g)	900	800	950
Ash content (%)	8	15	1.8

ในการหาพีเอชที่เหมาะสมของการดูดติดผิวพรอทและโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการทดลองต่อไป จะพิจารณาเฉพาะพีเอชระหว่าง 2 - 4 เนื่องจากถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดสามารถกำจัดโครเมียมและปรอทได้มากที่สุดในช่วงพีเอชนี้ ตารางที่ 4.3 แสดงเปอร์เซ็นต์ในการกำจัดปรอทและโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ

ตารางที่ 4.3 ความสามารถของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆในการกำจัดปรอทและโครเมียมที่พีเอช 2-4 และความเข้มข้นปรอทและโครเมียมเริ่มต้นต่างกัน


Hg & Cr Conc.	pH	% Cr Removal			% Hg Removal		
		Carbon A	Carbon B	Carbon C	Carbon A	Carbon B	Carbon C
1.0 mg/l	2	95.15	91.21	42.72	87.23	89.61	60.27
	3	92.20	88.85	51.44	90.37	90.74	69.38
	4	91.45	83.46	62.00	93.91	90.23	73.55
2.0 mg/l	2	86.45	38.54	36.20	81.44	78.76	52.43
	3	81.57	86.35	45.88	84.53	80.11	62.75
	4	80.34	77.61	61.00	88.70	85.96	75.21
5.0 mg/l	2	75.56	68.14	27.53	60.36	54.22	44.10
	3	71.28	62.55	38.67	64.94	59.46	53.38
	4	69.38	60.67	50.25	72.22	69.93	66.30
10.0 mg/l	2	65.34	59.37	20.82	38.06	31.45	25.29
	3	61.47	55.67	34.16	43.15	38.34	31.55
	4	59.14	53.26	41.52	48.42	42.27	34.68

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดกำจัดปรอทได้ดีที่สุด เมื่อพีเอชของสารละลายเท่ากับ 4 ส่วนการกำจัดโครเมียมนั้น ถ่านกัมมันต์ A และ B สามารถกำจัดโครเมียมได้ดีที่พีเอชเท่ากับ 2 และถ่านกัมมันต์ C กำจัดโครเมียมได้ดีที่สุดเมื่อพีเอชเท่ากับ 4 จากการพิจารณาการกำจัดโครเมียม ของถ่านกัมมันต์ A และ B ที่พีเอชเท่ากับ 2 และ 4 เปรียบเทียบกับการกำจัดปรอทของถ่านกัมมันต์ A และ B ที่ พีเอชเท่ากับ 2 และ 4 พบว่า เมื่อพีเอชเปลี่ยนจาก 4 มาเป็น 2 เปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมที่เพิ่มขึ้น มีค่าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทที่ลดลง ซึ่งที่ความเข้มข้นโลหะหนักต่างกันจะมีผลที่คล้ายคลึงกัน เช่นที่ความเข้มข้นปรอทและโครเมียมเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล. เมื่อพีเอชเปลี่ยนจาก 4 เป็น 2 ถ่านกัมมันต์ A มีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมเพิ่มจาก 69% เป็น 76% ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทลดลงจาก 72% เป็น 60% เช่นเดียวกับถ่านกัมมันต์ B เมื่อพีเอชเปลี่ยนจาก 4 เป็น 2 มีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมเพิ่มจาก 61% เป็น 68% ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทลดลงจาก 70% เป็น 54% ดังนั้นจึงเลือกใช้พีเอชเท่ากับ 4 เป็นพีเอชที่เหมาะสมของการกำจัดปรอทและโครเมียมของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจากน้ำเสียสังเคราะห์


ข. น้ำชะมูลฝอย

ในการทดลองนี้จะทำการวัดปริมาณซีโอดี ปรอท และ โครเมียมที่เหลืออยู่หลังจากการเติมถ่านกัมมันต์ลงในน้ำชะมูลฝอยที่มีพีเอชแตกต่างกัน ผลของการวิเคราะห์ปริมาณปรอท โครเมียม และ ซีโอดี ก่อนและหลังการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ แสดงดังตารางที่ ข-1 ถึง ข-3 ของภาคผนวก ข. และแสดงดังรูปที่ 4.6


จากผลการทดลองในรูปที่ 4.6 จะเห็นว่าเมื่อพีเอชของน้ำชะมูลฝอยต่ำ ประมาณ 2-4 ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด สามารถกำจัดปรอท โครเมียม และซีโอดีได้ดี เช่นเดียวกับผลการทดลองที่ใช้น้ำเสียสังเคราะห์ โดยถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีเปอร์เซ็นต์การกำจัดซีโอดีประมาณ 90%, 86% และ 67% ตามลำดับ ส่วนเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมมีค่าประมาณ 88%, 82% และ 64% ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทประมาณ 92%, 85% และ 69% ตามลำดับ เมื่อพีเอชของน้ำชะมูลฝอยเพิ่มขึ้นความสามารถในการกำจัดปรอท โครเมียม และซีโอดี ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีค่าลดลง แต่การลดลงจะเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งจะสังเกตได้จากความชันของเส้นกราฟในรูปที่ 4.6 เมื่อนำผลของพีเอชที่มีต่อการกำจัดปรอทและโครเมียมจากน้ำสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มาทำการเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดลองโดยใช้น้ำชะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 4.7 และ 4.8



รูปที่ 4.6 ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับฟิโวลีน โครเมียม และปรอทจากน้ำระฆังฝอยของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ



รูปที่ 4.7 เปรียบเทียบผลของพีเอชที่มีต่อการกำจัด โครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด (ความเข้มข้นของปรอทและโครเมียมเท่ากับ 5 มก./ล.)



รูปที่ 4.8 เปรียบเทียบผลของพีเอชที่มีต่อการกำจัดปรอทจากน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด (ความเข้มข้นของปรอทและโครเมียมเท่ากับ 5 มก./ล.)

จากรูปที่ 4.7 พบว่าเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมจากน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีค่ามากกว่าผลที่ได้จากน้ำเสียดังเคราะห์ เช่น ที่พีเอช 2 จากการทดลองโดยใช้น้ำเสียดังเคราะห์เปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีค่าประมาณ 76%, 68% และ 28% ตามลำดับ แต่จากการทดลองโดยใช้น้ำชะมูลฝอยพบว่า เปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมเพิ่มสูงขึ้น คือ 88%, 78% และ 62% ตามลำดับ และเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมจะลดลงเช่นเดียวกัน แต่อัตราการลดลงของเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียม ในน้ำเสียดังเคราะห์จะรวดเร็วกว่าการใช้น้ำชะมูลฝอย โดยสังเกตได้จากเส้นกราฟที่มีความชันต่างกัน

จากรูปที่ 4.8 พบว่าเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทจากน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีค่ามากกว่าผลที่ได้จากน้ำเสียดังเคราะห์เช่นเดียวกับรูปที่ 4.7 เช่น ที่พีเอช 4 จากการทดลองโดยใช้น้ำเสียดังเคราะห์ เปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีค่าประมาณ 72%, 70% และ 66% ตามลำดับ แต่จากการทดลองโดยใช้น้ำชะมูลฝอยพบว่า เปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทเพิ่มสูงขึ้น คือ 92%, 85% และ 69% ตามลำดับ และเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทจะลดลงเช่นเดียวกัน แต่อัตราการลดลงของเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอท ในน้ำเสียดังเคราะห์จะรวดเร็วกว่าการใช้น้ำชะมูลฝอย โดยสังเกตได้จากเส้นกราฟที่มีความชันต่างกัน

ผลจากการทดลองโดยใช้น้ำชะมูลฝอย พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทและโครเมียมสูงกว่าผลที่ได้จากการใช้น้ำเสียดังเคราะห์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของน้ำเสียที่ใช้ในการทดลองแตกต่างกัน คือ น้ำเสียดังเคราะห์ที่ใช้ในการทดลองเป็นน้ำกลั่น ซึ่งมีปริมาณของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ต่ำ เมื่อเทียบกับน้ำชะมูลฝอยซึ่งประกอบด้วยสารต่างๆมากมาย ส่วนสาเหตุที่ปรอทและโครเมียมในน้ำชะมูลฝอยถูกกำจัดได้ดีนั้น อาจจะสรุปได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ผลของสารอินทรีย์ในน้ำชะมูลฝอย

สารอินทรีย์บางชนิดที่อยู่ในน้ำชะมูลฝอย ทำหน้าที่เป็นสารถูกดูดซับร่วม(Coadsorbate) ซึ่งจะช่วยให้ไอออนของโลหะหนักและถ่านกัมมันต์เข้าด้วยกัน (Lindstedt et al., 1971 quoted in Argo and Culp, 1972) และเนื่องจากปรอทสามารถจับตัวกับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำได้ดี จึงทำให้เกิดการกำจัดปรอทได้มากขึ้น


2. ผลของสารแขวนลอยและความขุ่นของน้ำชะมูลฝอย

จากการศึกษาของ Chen, Young และ Rohatgi (1974, Goldstone, Kirk and Lester, 1990) พบว่า 45-55% ของโครเมียมจะสามารถดูดซับติดบนผิวของอนุภาคสารแขวนลอย และจากการ

ศึกษาของ Logsdon และ Symons (1973) พบว่าความสามารถในการกำจัดปรอทเพิ่มขึ้น เมื่ออนุภาคสารแขวนลอยและความขุ่นเพิ่มขึ้น

ส่วนผลของพีเอชที่มีต่อการกำจัดซีโอตินั้นจากรูปที่ 4.6 จะเห็นว่าเมื่อพีเอชของน้ำชะมูลฝอยสูงขึ้นการกำจัดซีโอตินจะลดลง เนื่องจากผลของประจุไฟฟ้าบนผิวของถ่านกัมมันต์ ถ่านกัมมันต์จะมีประจุเป็นลบที่พื้นผิว เช่นเดียวกับสารอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในน้ำเสียก็จะมีประจุเป็นลบ เมื่อพีเอชของน้ำชะมูลฝอยต่ำ จะเกิดการสะเทินของประจุไฟฟ้าบนผิวของถ่านกัมมันต์กับไฮโดรเจนไอออน ทำให้เกิดการดูดซับผิวของสารอินทรีย์ขึ้น เนื่องจากการลดลงของแรงผลักระหว่างสารอินทรีย์และถ่านกัมมันต์ เมื่อพีเอชของน้ำชะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็นผลให้ปริมาณไฮโดรเจนไอออนลดลง จึงเกิดการผลักกันระหว่างสารอินทรีย์และถ่านกัมมันต์เพิ่มขึ้น ทำให้การกำจัดซีโอตินลดลง แต่การลดลงจะไม่รวดเร็ว โดยสังเกตได้จากความชันของเส้นกราฟซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ละน้อย เนื่องจาก การดูดซับผิวของสารอินทรีย์ของถ่านกัมมันต์เป็นการดูดซับผิวแบบหลายชั้น (Multilayered) โดยที่แต่ละชั้นของสารอินทรีย์ ที่ถูกดูดซับผิวจะเกิดอยู่บนชั้นของสารอินทรีย์ที่ถูกดูดซับผิวก่อนหน้านี้ เมื่อความหนาของชั้นสารอินทรีย์มากขึ้น แรงผลักระหว่างสารอินทรีย์และถ่านกัมมันต์จะลดลง การดูดซับผิวของสารอินทรีย์จึงเกิดขึ้นได้

ความสามารถในการกำจัดซีโอติน ปรอท และโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ มีค่าแตกต่างกันออกไป เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของถ่านกัมมันต์แต่ละชนิด ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น ส่วนรูปที่ 4.9 แสดงผลของพีเอชที่เปลี่ยนแปลงไปของน้ำชะมูลฝอยหลังเติมถ่านกัมมันต์



รูปที่ 4.9 พีเอชของน้ำชะมูลฝอยก่อนและหลังการเติมถ่านถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ

จากรูปที่ 4.9 จะเห็นว่าการเติมถ่านกัมมันต์ A และ B ลงในน้ำชะมูลฝอยทำให้พีเอชของน้ำชะมูลฝอยเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าการเติมถ่านกัมมันต์ C โดยแนวโน้มของพีเอชที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเติมถ่านกัมมันต์ A และ B มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ส่วนการเติมถ่านกัมมันต์ C จะมีแนวโน้มของพีเอชที่เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างจากการเติมถ่านกัมมันต์ A และ B ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากกราฟ สาเหตุของความแตกต่างนั้น เนื่องมาจากโครงสร้างทางเคมีบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

ในการหาพีเอชที่เหมาะสมของการดูดซับผิวพรอท โครเมียม และซีโอดี จากน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ชนิดต่าง ๆ นั้น จะพิจารณาพีเอชระหว่าง 2 - 4 กับพีเอชเดิมของน้ำชะมูลฝอยซึ่งมีค่าระหว่าง 7 กับ 8 ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับผิวพรอท โครเมียม และซีโอดีจากน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ (ความเข้มข้นของพรอทและโครเมียม 5 มก./ล.)

	Carbon A			Carbon B			Carbon C		
	% Removal			% Removal			% Removal		
pH	Hg	Cr	COD	Hg	Cr	COD	Hg	Cr	COD
2	84.09	88.47	90.54	81.82	78.16	86.55	63.64	62.41	62.28
3	88.64	87.06	88.28	83.18	82.34	85.37	67.05	64.36	66.88
4	92.50	83.46	88.14	85.23	75.44	83.69	69.32	60.11	54.33
7	78.41	78.56	85.72	75.00	70.89	79.12	62.50	53.43	56.71
8	73.86	75.98	84.22	72.73	72.10	76.81	64.77	46.17	48.42

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดสามารถกำจัดปรอท โครเมียม และซีโอดี ได้ดีเมื่อพีเอชของน้ำชะมูลฝอยอยู่ระหว่าง 2 ถึง 4 แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพีเอชระหว่าง 7 กับ 8 ซึ่งเป็นพีเอชเดิมของน้ำชะมูลฝอยดิบ พบว่า เมื่อพีเอชเปลี่ยนจาก 2-4 มาเป็น 7-8 ความสามารถในการกำจัดปรอทของถ่านกัมมันต์ A, B และ C จะลดลงประมาณ 14%, 10% และ 4.6% ตามลำดับ ความสามารถในการกำจัดโครเมียมจะลดลงประมาณ 10%, 10% และ 11% ตามลำดับและ ความสามารถในการกำจัดซีโอดีของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะลดลงประมาณ 5%, 7% และ 10% ตามลำดับ จะเห็นว่าในการปรับพีเอชของน้ำชะมูลฝอยให้ต่ำลงถึงแม้จะทำให้การกำจัด


ปรอท โครเมียม และซีโอดี สูงขึ้น แต่ผลที่ได้รับไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ยังต้องใช้กรดเป็นจำนวนมาก ในการปรับพีเอช ดังนั้นจะเลือกใช้พีเอชเคมีของน้ำชะมูลฝอยดิบเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป

4.1.2 ผลของความเข้มข้นโลหะหนัก


ในการทดลองนี้จะทำการทดลองเฉพาะน้ำเสียสังเคราะห์เท่านั้น ความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมและปรอทที่ใช้ในการทดลองมี 4 ค่า คือ 1.0, 2.0, 5.0 และ 10.0 มก./ล. โดยจะเปลี่ยนค่าพีเอชของน้ำเสียตั้งแต่ 2-10 ปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ใช้เท่ากับ 0.5 กรัม ปริมาณน้ำเสียที่นำมาทดลองเท่ากับ 100 มล. จะใช้อัตราเร็วรอบการทำงานของเครื่องเขย่าที่ 250 รอบต่อนาที และเวลาสัมผัส 3 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจะนำน้ำเสียไปกรองผ่านกระดาษกรอง โดยจะทิ้งน้ำที่กรองได้ในครั้งแรกประมาณ 10 มล. แล้วจึงเก็บน้ำที่เหลือทั้งหมด เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณของโครเมียมและปรอทที่เหลืออยู่ภายหลังจากเติมถ่านกัมมันต์ ผลของการทดลองแสดงในตารางที่ ก-1 ถึง ก-12 ของภาคผนวก ก. และแสดงผลการทดลองได้ดังรูปที่ 4.10 และ 4.11

จากรูปที่ 4.8 และ 4.9 จะเห็นว่าความสามารถในการกำจัดโครเมียมและปรอทของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมและปรอทมีค่าลดลง โดยที่แนวโน้มของเส้นกราฟที่ความเข้มข้นเริ่มต้นต่างๆกัน ของถ่านกัมมันต์แต่ละชนิดมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เมื่อพีเอชเท่ากับ 2 ที่ความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้น 1.0 มก./ล. พบว่า ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดสามารถกำจัดโครเมียมได้ประมาณ 95%, 91% และ 43% ตามลำดับ และสามารถกำจัดปรอทได้ประมาณ 87%, 89% และ 60% ตามลำดับ เมื่อความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้นเปลี่ยนเป็น 5.0 มก./ล. ที่พีเอชเดียวกัน พบว่า ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมและปรอทลดลง คือ สามารถกำจัดโครเมียมได้ประมาณ 76%, 68% และ 28% ตามลำดับ และสามารถกำจัดปรอทได้ประมาณ 60%, 54% และ 44% ตามลำดับ

สาเหตุที่เปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมและปรอทลดลง เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมและปรอท เนื่องจาก ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมและปรอทต่ำ ปริมาณของพื้นที่ที่ใช้ในการดูดซับมีมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของโครเมียมและปรอท เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมและปรอทเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ที่ใช้ในการดูดซับผิวกับปริมาณของโครเมียมและปรอทน้อยลง เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมและปรอทลดลง นอกจากนี้ ความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมและปรอท ยังมีผลต่อปริมาณไอออนของโครเมียมและปรอท เช่น เมื่อความเข้มข้นของโครเมียมเพิ่มขึ้น ปริมาณไอออนโครเมียมจะลดลง ทำให้ความสามารถในการกำจัดโครเมียมลดลง เป็นต้น



รูปที่ 4.10 ผลของความเข้มข้นของโครเมียมเริ่มต้นที่มีต่อการดูดซับโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ




รูปที่ 4.11 ผลของความเข้มข้นของปรอทเริ่มต้นที่มีต่อการดูดติดผิวปรอทของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ


จากการทดลอง เมื่อนำปริมาณของโครเมียมและปรอทที่ถูกกำจัดไปต่อปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการทดลอง มาเขียนเป็นกราฟแสดงความหนาแน่นของการดูดซับโครเมียมและโครเมียมที่พีเอช ต่างๆกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.12 และ 4.13 จะพบว่า ความหนาแน่นการดูดซับโครเมียมเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมและปรอทเพิ่มขึ้น โดยมีแนวโน้มของกราฟคล้ายคลึงกันในถ่านกัมมันต์แต่ละชนิด เช่น เมื่อพีเอช เท่ากับ 2 ที่ความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้น 1.0 มก./ล. พบว่า ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีความหนาแน่นการดูดซับโครเมียมได้ประมาณ 0.22, 0.21 และ 0.10 มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน ตามลำดับ และมีความหนาแน่นการดูดซับโครเมียมได้ประมาณ 0.19, 0.20 และ 0.13 มก.ปรอท/ก.คาร์บอน ตามลำดับ เมื่อความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้นเปลี่ยนเป็น 5.0 มก./ล. ที่พีเอชเดียวกัน พบว่า ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีความหนาแน่นการดูดซับโครเมียมและปรอทเพิ่มขึ้น คือ มีความหนาแน่นการดูดซับโครเมียมได้ประมาณ 0.75, 0.67 และ 0.27 มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน ตามลำดับ และมีความหนาแน่นการดูดซับโครเมียมได้ประมาณ 0.56, 0.50 และ 0.41 มก.ปรอท/ก.คาร์บอน ตามลำดับ

สาเหตุที่ความหนาแน่นการดูดซับโครเมียมและปรอทเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของปรอทและโครเมียมเริ่มต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของปรอทและโครเมียมสูง จะมีปริมาณของโครเมียมและปรอทมาก ซึ่งจะมีโอกาสในการสัมผัสกับคาร์บอนและเกิดการดูดซับได้มากกว่า ในกรณีที่มีความเข้มข้นของปรอทและโครเมียมต่ำ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.12 ความหนาแน่นของการดูดซับโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆที่ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นต่างๆ



รูปที่ 4.13 ความหนาแน่นของการดูดซับปรอทของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆที่ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้นต่างๆ


4.1.3 ผลของเวลาต้มผัก

ในการทดลองนี้ จะศึกษาผลของเวลาต้มผักที่มีต่อการดูดติดผิวโครเมียมและปรอท โดยมีเวลาต้มผักที่จะศึกษา คือ 5, 10, 15, 30, 60, 120 และ 150 นาที ความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล. ปริมาณน้ำมันที่ใส่เท่ากับ 0.5 กรัม ปริมาณน้ำเสียที่นำมาทดลองเท่ากับ 100 มล. จะใช้อัตราเร็วรอบการทำงานของเครื่องเขย่าที่ 250 รอบต่อนาที และพีเอชของน้ำเสียที่ใช้ คือ พีเอชเท่ากับ 4 สำหรับน้ำเสียสังเคราะห์ และพีเอชเดิมของน้ำชะมูลฝอยซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 7.98 สำหรับการทดลองนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจะนำน้ำเสียไปกรองผ่านกระดาษกรอง โดยจะทิ้งน้ำที่กรองได้ในครั้งแรกประมาณ 10 มล. แล้วจึงเก็บน้ำที่เหลือทั้งหมด เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณของโครเมียมและปรอทที่เหลืออยู่ภายหลังจากเติมถ่านกัมมันต์ ผลของการทดลองมีดังนี้

ก. น้ำเสียสังเคราะห์

ผลของเวลาต้มผักที่มีต่อการดูดติดผิวโครเมียม และปรอทของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ แสดงดังตารางที่ ก-13 ถึง ก-15 ในภาคผนวก ก. และแสดงดังรูปที่ 4.14 และตารางที่ 4.5

จากรูปที่ 4.14 และตารางที่ 4.5 จะเห็นว่าอัตราการกำจัดโครเมียมและปรอทเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาต้มผักเท่ากับ 5 นาที และมีแนวโน้มของกราฟที่คล้ายคลึงกันสำหรับถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด โดยจะสังเกตได้จากความชันของกราฟที่มีความชันมาก ที่เวลาต้มผักนี้จะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมประมาณ 51%, 50% และ 33% ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทประมาณ 58%, 55% และ 38% ตามลำดับ เมื่อเวลาต้มผักเพิ่มขึ้น อัตราการกำจัดโครเมียมและปรอทของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะลดลง สังเกตได้จากความชันของกราฟจะลดลง เมื่อเวลาต้มผักมีค่ามากกว่า 15 นาที จะมีอัตราการกำจัดโครเมียมและปรอทค่อนข้างคงที่ โดยที่เวลาต้มผักเท่ากับ 15 นาที ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมประมาณ 73%, 70% และ 53% ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทประมาณ 69%, 68% และ 59% ตามลำดับ และที่เวลาต้มผักเท่ากับ 30 นาที ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมประมาณ 79%, 70% และ 51% ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทประมาณ 72%, 71% และ 63% ตามลำดับ ดังนั้น เวลาต้มผักที่เหมาะสมของการกำจัดโครเมียมและปรอทจากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีค่าประมาณ 15 นาที และเวลาต้มผักที่มากกว่า 2 ชั่วโมงน่าจะเพียงพอสำหรับการเข้าสู่จุดสมดุลของการดูดติดผิวโครเมียมและปรอทของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด



รูปที่ 4.14 ผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับโครเมียมและปรอทจากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ

ตารางที่ 4.5 เปอร์เซ็นต์การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียล้างเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆที่เวลาสัมผัสต่างกัน

Contact time (min)	Carbon A		Carbon B		Carbon C	
	Cr	Hg	Cr	Hg	Cr	Hg
0	0	0	0	0	0	0
5	51.54	58.49	49.88	55.24	32.59	38.47
10	65.33	68.41	63.47	59.66	49.32	58.00
15	72.90	69.16	70.28	68.02	53.07	59.10
30	79.25	72.42	69.76	71.35	51.16	63.65
60	78.09	70.27	70.16	68.50	51.48	66.52
120	79.14	73.67	68.55	68.92	52.60	65.29
150	78.51	70.38	71.62	72.03	56.53	68.41

การที่เลือกเวลาสัมผัสเท่ากับ 15 นาทีเป็นเวลาสัมผัสที่เหมาะสมแทนที่จะเลือกที่ 5 นาที เนื่องจากที่จุดนี้จะมีการใช้ประโยชน์ของคาร์บอนได้สูงสุด และมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโลหะหนักสูงกว่าที่ 5 นาที

ข. น้ำชะมูลฝอย

ผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการกำจัดซีโอดี โปรท และ โครเมียม ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ แสดงดังตารางที่ ข-4 ถึง ข-6 ในภาคผนวก ข. และแสดงดังในรูปที่ 4.15 และตารางที่ 4.6

จากผลการทดลองดังรูปที่ 4.15 และตารางที่ 4.6 จะเห็นว่าอัตราการกำจัดซีโอดี โปรท และ โครเมียม เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาสัมผัสเท่ากับ 5 นาที ดังเหตุได้จากความชันของกราฟ และรูปกราฟจะมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันสำหรับถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด พบว่าที่เวลาสัมผัสเท่ากับ 5 นาที ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมประมาณ 77%, 67% และ 44% ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การกำจัดโปรทประมาณ 62%, 56% และ 34% ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การกำจัดซีโอดีประมาณ 78%, 73% และ 45% ตามลำดับ เมื่อเวลาสัมผัสเพิ่มมากขึ้น การกำจัดซีโอดี โปรท และ โครเมียม ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะลดลง โดยสังเกตจากความชันของกราฟที่ลดลง พบว่าที่เวลาสัมผัสมากกว่า 30 นาที การกำจัดซีโอดี โปรท และ โครเมียม ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3




ชนิดจะเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยที่เวลาสัมผัสเท่ากับ 15 นาที ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมประมาณ 83%, 74% และ 56% ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทประมาณ 72%, 68% และ 50% ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การกำจัดซีโอดีประมาณ 89%, 83% และ 57% ตามลำดับ และเมื่อเวลาสัมผัสเท่ากับ 30 นาที ถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิดจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดโครเมียมประมาณ 85%, 78% และ 58% ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การกำจัดปรอทประมาณ 76%, 72% และ 51% ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การกำจัดซีโอดีประมาณ 91%, 85% และ 57% ตามลำดับ ดังนั้น เวลาสัมผัสที่เหมาะสมของการกำจัดซีโอดี ปรอท และ โครเมียม ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีค่าประมาณ 15 นาที และเวลาสัมผัสที่มากกว่า 2 ชั่วโมง น่าจะเพียงพอสำหรับการเข้าสู่สมดุลการดูดซับของซีโอดี โครเมียมและปรอท ซึ่งเวลาสัมผัสที่ได้เท่ากับผลการทดลองในน้ำสังเคราะห์


เมื่อนำผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับโครเมียมและปรอท จากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มาทำการเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ได้จากน้ำชะมูลฝอย ผลของการเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.16 เมื่อพิจารณารูปที่ 4.16 พบว่า ความสามารถในการกำจัดปรอทและโครเมียมของถ่านกัมมันต์ A และ B จากน้ำชะมูลฝอยสูงกว่าน้ำเสียสังเคราะห์เล็กน้อย ส่วนถ่านกัมมันต์ C นั้นจะกำจัดโครเมียมจากน้ำชะมูลฝอยได้มากกว่าเมื่อเทียบกับน้ำเสียสังเคราะห์ แต่การกำจัดปรอทจะตรงข้ามกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากพีเอชที่ใช้ของน้ำเสียทั้ง 2 ชนิดต่างกันและน้ำเสียที่ใช้ก็แตกต่างกัน ทำให้ความสามารถในการดูดซับและเวลาสัมผัสในการกำจัดโครเมียมและปรอท แตกต่างกันไป

ตารางที่ 4.6 เปอร์เซ็นต์การกำจัดซีโอดีและโลหะหนักจากน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ที่เวลาสัมผัสต่างกัน

Contact time (min)	Carbon A			Carbon P			Carbon C		
	COD	Cr	Hg	COD	Cr	Hg	COD	Cr	Hg
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	78.33	77.60	62.57	73.38	67.26	56.18	45.12	44.38	38.61
10	84.17	80.86	68.34	79.62	66.74	58.65	49.28	50.25	42.34
15	89.17	83.10	72.42	83.54	74.25	68.37	56.69	56.32	50.17
30	90.83	84.93	76.22	85.12	78.11	72.14	57.44	58.51	51.45
60	88.33	88.59	74.41	86.23	70.42	72.28	58.36	58.44	48.50
120	88.83	86.15	72.76	84.77	76.58	78.82	59.25	56.16	54.24
150	90.17	86.56	76.31	85.31	79.36	74.24	60.08	58.84	52.22



รูปที่ 4.15 ผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับโครเมียม และ ซีไอดี จากน้ำชะมูลฝอยของ ถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ



รูปที่ 4.16 เปรียบเทียบผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดติดผิวโครเมียม และปรอทจากน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ

4.1.4 ไอโซเทอมการดูดติดผิวปรอทและโครเมียม

ในการทดลองนี้จะใช้ไอโซเทอมแบบฟรุนคลิช ในการศึกษาผลของการทดลอง เนื่องจากจากไอโซเทอมแบบฟรุนคลิชเหมาะสมที่สุดสำหรับการทดสอบน้ำเสีย สารดูดติดผิวที่ทำการศึกษา คือ ถ่านกัมมันต์ A, B และ C ความเข้มข้นของโครเมียมและปรอทเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 5 มก./ล. เวลาสัมผัสที่ใช้ 3 ชั่วโมง ส่วนพีเอชของน้ำสังเคราะห์น้ำสังเคราะห์เท่ากับ 4 พีเอชของน้ำชะมูลฝอยคือ พีเอชเดิมของน้ำชะมูลฝอยซึ่งในการทดลองนี้เท่ากับ 7.88 และปริมาณของถ่านกัมมันต์ที่ใช้จะมีค่าตั้งแต่ 0.5 ก./ล. ถึง 25 ก./ล.

ก. น้ำสังเคราะห์

ผลของการทดสอบไอโซเทอมการดูดติดผิวของโครเมียมและปรอท แสดงดังในตารางที่ ก-16 ถึง ก-18 ของภาคผนวก ก และ แสดงดังในรูปที่ 4.17 และ 4.18

จากผลการทดลองดังรูปที่ 4.17 และ 4.18 จะ ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ของไอโซเทอมการดูดติดผิวแบบฟรุนคลิชในการดูดติดโครเมียมและปรอท และความจุของการดูดติดผิว (C) ดังนี้

ถ่านกัมมันต์ A

ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้น 5.0 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 0.82 \text{ Log } C_0 + \text{Log } 0.058$$

$$C = 3.99 \text{ มก.ปรอท/ก.คาร์บอน}$$

ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้น 5.0 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 1.21 \text{ Log } C_0 + \text{Log } 0.276$$

$$C = 6.57 \text{ มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน}$$

ถ่านกัมมันต์ B

ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้น 5.0 มก./ล.


$$\text{Log } x/m = 0.78 \text{ Log } C_0 + \text{Log } 0.035$$

$$C = 3.78 \text{ มก.ปรอท/ก.คาร์บอน}$$


ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้น 5.0 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 0.98 \text{ Log } C_0 + \text{Log } 0.201$$

$$C = 5.30 \text{ มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน}$$



รูปที่ 4.17 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนคลิชของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆในการดูดซับโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์



รูปที่ 4.18 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรอนคิชของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ในการดูดซับปรอทจากน้ำเสียสังเคราะห์

ถ่านกัมมันต์ C

ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้น 5.0 มก./ล

$$\text{Log } x/m = 0.67 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.008$$


$$C = 3.22 \text{ มก.ปรอท/ก.คาร์บอน}$$

ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้น 5.0 มก./ล.


$$\text{Log } x/m = 0.59 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.088$$

$$C = 3.16 \text{ มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน}$$

จากสมการแสดงความสัมพันธ์ของไอโซเทอมแบบฟรอนคลิชในการดูดซับของปรอทและโครเมียม จากน้ำเสียสังเคราะห์ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ เมื่อนำมาเขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการกำจัดปรอทและโครเมียม ผลการเปรียบเทียบแสดงได้ดังรูปที่ 4.19 และ รูปที่ 4.20 และตารางที่ 4.7 แสดงผลสรุปของค่าคงที่การดูดซับแบบฟรอนคลิช และความจุของการดูดซับ ที่ได้จากทดสอบ ไอโซเทอมแบบฟรอนคลิชของการทดลองนี้



รูปที่ 4.19 เปรียบเทียบไอโซเทอมแบบฟรอนคลิชของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ในการดูดซับโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์



รูปที่ 4.20 เปรียบเทียบไอโซเทอมแบบฟรอนดลิชของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ในการดูดซับปรอทจากน้ำเสียสังเคราะห์

ตารางที่ 4.7 ค่าคงที่การดูดซับแบบฟรอนดลิชและความจุของการดูดซับปรอทและโครเมียมจากการทดสอบไอโซเทอมแบบฟรอนดลิช

ชนิดของถ่านกัมมันต์	Hg			Cr		
	K (mg/g)	1/n (l/g)	C (mg/g)	K (mg/g)	1/n (l/g)	C (mg/g)
Carbon A	0.058	0.82	3.99	0.276	1.21	6.57
Carbon B	0.035	0.78	3.78	0.201	0.98	5.30
Carbon C	0.008	0.67	3.22	0.088	0.59	3.16

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.19 และตารางที่ 4.7 พบว่าค่าความชัน $1/n$ ของไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรอนดลิชของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ในการกำจัดโครเมียม มีค่าเท่ากับ 1.21, 0.98 และ 0.59 ตามลำดับ ซึ่งเส้นกราฟไอโซเทอมของถ่านกัมมันต์ A จะมีความชันสูงสุด แสดงถึงขีดความสามารถในการดูดซับโครเมียมได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์ B และ C เมื่อใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์ที่เท่ากันในการดูดซับโครเมียม ค่าความชัน $1/n$ ที่มากแสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของการดูดซับที่ความเข้มข้นโครเมียมสูงจะมีค่ามากกว่าที่ความเข้มข้นโครเมียมต่ำ ส่วนค่าคงที่ K แสดงถึง

ความหนาแน่นของการดูดซับเมื่อ C_e มีค่าเท่ากับ 1 โดยที่ถ้าค่า K มากขึ้นเท่าไร ก็จะส่งผลให้ความหนาแน่นของการดูดซับมากขึ้น

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.20 และตารางที่ 4.7 พบว่าค่าความชัน $1/n$ ของไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิชในการกำจัดปรอทของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ มีค่าเท่ากับ 0.82, 0.78 และ 0.67 ตามลำดับ ซึ่งเส้นกราฟไอโซเทอมของถ่านกัมมันต์ A จะมีความชันสูงสุดแสดงถึงขีดความสามารถในการดูดซับปรอทได้ดีกว่า ถ่านกัมมันต์ชนิดอื่นๆที่ใช้ในการทดลอง

เมื่อแทนค่าความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้น (C_0) เท่ากับ 5.0 มก./ล. ลงใน C_e ของสมการความสัมพันธ์ที่ได้ จะได้ค่าความจุของการดูดซับสูงสุด (Ultimate Capacity) หรือ $(x/m)_{C_0}$ ของปรอทและโครเมียมของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด มีค่า ดังนี้ ความจุการดูดซับปรอทคือ 3.99, 3.78 และ 3.22 มก.ปรอท/ก.คาร์บอน ส่วนความจุการดูดซับโครเมียม คือ 6.57, 5.30 และ 3.16 มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน จากค่าความจุการดูดซับสูงสุดสามารถที่จะหาปริมาณน้ำที่บำบัดได้ต่อกรัมของคาร์บอนที่ใช้ โดยแทนค่าต่างๆลงในสมการที่ 4.5

$$V_{C_0} = [(x/m)_{C_0} \times (V)]/C_0 \quad \dots\dots(4.5)$$

โดยที่ V_{C_0} = ปริมาณน้ำที่บำบัดได้ต่อกรัมคาร์บอนที่ใช้ (มล.)
 $(x/m)_{C_0}$ = ความจุของการดูดซับสูงสุดที่ความเข้มข้นเริ่มต้น (มก./ล.)
 V = ปริมาณน้ำที่ใช้ในการทดสอบไอโซเทอม (มล.)
 C_0 = ความเข้มข้นเริ่มต้นของปรอทและโครเมียม (มก./ล.)

เมื่อแทนค่าต่างๆลงในสมการที่ 4.5 จะได้ปริมาณน้ำที่สามารถกำจัดปรอทและโครเมียมต่อกรัมของคาร์บอนที่ใช้ ดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ปริมาณน้ำเสียสังเคราะห์ที่สามารถกำจัดปรอทและโครเมียมต่อกรัมของคาร์บอนชนิดต่างๆที่ใช้

ชนิดของถ่านกัมมันต์	V_{C_0} for Hg Removal (ml.)	V_{C_0} for Cr Removal (ml.)
Carbon A	83.20	126.31
Carbon B	78.73	101.87
Carbon C	67.17	60.69

จากตารางที่ 4.8 จะเห็นว่า ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของปรอทและโครเมียม 5.0 มก./ล. ปริมาณน้ำเสียสังเคราะห์ที่ใช้ทดสอบไอโซเทอม 100 มล. ถ่านกัมมันต์ A สามารถบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีปรอทและโครเมียมปนอยู่ได้มากที่สุด และถ่านกัมมันต์ C บำบัดน้ำได้น้อยที่สุด เมื่อใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์เท่ากัน โดยในการกำจัดปรอท ถ่านกัมมันต์ A สามารถบำบัดน้ำได้ 83.20 มล. ในขณะที่ถ่านกัมมันต์ C บำบัดน้ำได้ 67.17 มล. ซึ่งจะต้องใช้ถ่านกัมมันต์ C ปริมาณ 1.24 กรัม จึงจะสามารถบำบัดน้ำได้เท่ากับถ่านกัมมันต์ A ส่วนการกำจัดโครเมียม ถ่านกัมมันต์ A สามารถบำบัดน้ำได้ 126.31 มล. ในขณะที่ถ่านกัมมันต์ C บำบัดน้ำได้ 60.69 มล. ซึ่งจะต้องใช้ถ่านกัมมันต์ C ปริมาณ 2.08 กรัม จึงจะสามารถบำบัดน้ำได้เท่ากับถ่านกัมมันต์ A ดังนั้นถ่านกัมมันต์ A จึงเป็นถ่านกัมมันต์ที่ดีที่สุดในการกำจัดปรอทและโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์ เมื่อปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ใช้มีปริมาณที่เท่ากัน

ส่วนสาเหตุที่ถ่านกัมมันต์แต่ละชนิดมีค่าความจุของการดูดซับที่แตกต่างกันนั้น เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของถ่านกัมมันต์ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น และจากสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิชที่ได้นี้ สามารถนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณถ่านกัมมันต์ที่จะใช้ในการกำจัดโครเมียมและปรอท จากน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำเสียที่ใช้ในการทดลองได้

ข. น้ำชะมูลฝอย


ผลของการทดสอบไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิช ของถ่านกัมมันต์ต่างๆ ในการดูดซับของซีโอดี โครเมียม และปรอท จากน้ำชะมูลฝอย แสดงดังในตารางที่ ข-7 ถึง ข-9 ของภาคผนวก ข. และแสดงได้ดังรูปที่ 4.21 ถึง 4.23

จากผลของการทดลองดังแสดงในรูปที่ 4.21 ถึง 4.23 จะได้สมการที่แสดงความสัมพันธ์ของไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิช ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ในการกำจัดซีโอดี ปรอท และ โครเมียม และ ความจุของการดูดซับ (C) ดังนี้


ถ่านกัมมันต์ A ความเข้มข้น ซีโอดีเริ่มต้น เท่ากับ 500 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 0.75 \text{ Log } C_e + \text{Log } 19.264$$


$$C = 358.91 \text{ มก.ซีโอดี/ก.คาร์บอน}$$



รูปที่ 4.21 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรอนด์ลิชในการดูดซับวิธีไอดีจากน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ



รูปที่ 4.22 ไอโซเทอมการดูดซับโครเมียมแบบฟรอนดลิชในการดูดซับโครเมียมจากน้ำชะมูลฝอยของ ถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ



รูปที่ 4.23 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรอนด์ลิชในการดูดซับปรอทจากน้ำชะมูลฝอยของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ

ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล

$$\text{Log } x/m = 1.29 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.078$$

$$C = 6.35 \text{ มก. ปรอท/ก.คาร์บอน}$$

ความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 1.86 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.128$$

$$C = 10 \text{ มก.โครเมียม /ก.คาร์บอน}$$

ถ่านกัมมันต์ B

ความเข้มข้นซีโอดี เริ่มต้นเท่ากับ 500 มก./ล

$$\text{Log } x/m = 0.63 \text{ Log } C_e + \text{Log } 19.027$$

$$C = 304.33 \text{ มก.ซีโอดี/ก.คาร์บอน}$$

ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 0.99 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.039$$

$$C = 4.85 \text{ มก.ปรอท/ก.คาร์บอน}$$

ความเข้มข้นโครเมียม เริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 1.32 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.116$$

$$C = 7.13 \text{ มก.โครเมียม / ก.คาร์บอน}$$

ถ่านกัมมันต์ C

ความเข้มข้นซีโอดีเริ่มต้นเท่ากับ 500 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 0.36 \text{ Log } C_e + \text{Log } 11.267$$

$$C = 174.30 \text{ มก.ซีโอดี /ก.คาร์บอน}$$

ความเข้มข้นปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล.

$$\text{Log } x/m = 0.68 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.037$$


$$C = 3.34 \text{ มก./ปรอท/ก.คาร์บอน}$$

ความเข้มข้นโครเมียม เริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล.


$$\text{Log } x/m = 0.88 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.0916$$

$$C = 4.76 \text{ มก.โครเมียม/ ก.คาร์บอน}$$


เมื่อนำสมการความสัมพันธ์ไอโซเทอมแบบฟรอนคิช ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆในการดูดซับซีโอดี ปรอท และ โครเมียมจากน้ำชะมูลฝอย มาทำการเขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการดูดซับซีโอดี ปรอท และ โครเมียมจากน้ำชะมูลฝอย ผลของการเปรียบเทียบแสดงดังในรูปที่ 4.24 ถึง 4.26 และตารางที่ 4.9 แสดงผลสรุปค่าคงที่ของการดูดซับแบบฟรอนคิช และความจุของการดูดซับ จากการทำการทดสอบไอโซเทอมของการทดลองนี้



รูปที่ 4.24 เปรียบเทียบไอโซเทอมแบบฟรุนดลิชของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆในการดูดซับฟิวซีโอดีจากน้ำชะมูลฝอย



รูปที่ 4.25 เปรียบเทียบไอโซเทอมแบบฟรุนดลิชของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆในการดูดซับฟิวโครเมียมจากน้ำชะมูลฝอย



รูปที่ 4.26 เปรียบเทียบไอโซเทอมแบบฟรอนคลิชของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆในการดูดซับปรอทจากน้ำระฆูดฝอย

ตารางที่ 4.9 ค่าคงที่การดูดซับแบบฟรอนคลิช และความจุของการดูดซับซีไอดี ปรอท และโครเมียมจากน้ำระฆูดฝอย ของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ

ชนิดของถ่านกัมมันต์	COD			Hg			Cr		
	1/n	K	C	1/n	K	C	1/n	K	C
Carbon A	0.75	19.264	358.91	1.29	0.078	6.35	1.86	0.128	10
Carbon B	0.63	19.027	304.33	0.99	0.039	4.85	1.32	0.116	7.13
Carbon C	0.36	11.267	174.30	0.68	0.037	3.34	0.88	0.092	4.76

Unit: K in mg/g; 1/n in l/g; C in mg/g

เมื่อพิจารณา รูปที่ 4.24 และตารางที่ 4.9 พบว่าค่าของความชัน $1/n$ ของสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรอนคลิชในการกำจัดซีไอดี ของถ่านกัมมันต์ ทั้ง 3 ชนิด มีค่าเท่ากับ 0.75, 0.63 และ 0.36 ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบเส้นกราฟไอโซเทอมของถ่านกัมมันต์ A จะมีความชันสูงสุด แสดงถึงขีดความสามารถในการดูดซับซีไอดี ได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์ ชนิดอื่น ส่วนค่า K เป็นค่าความหนาแน่นของการดูดซับ เมื่อ $C_e = 1$ ยิ่งค่า K มีค่ามากขึ้นจะทำให้ความหนาแน่นการดูดซับของซีไอดีบนถ่านกัมมันต์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับความชันของสมการไอโซ

เทอม ความชันของกราฟที่ชันมากจะแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของการดูดซับที่ความเข้มข้นซีโอดีสูง จะมีค่ามากกว่าที่ความเข้มข้นซีโอดีต่ำ ความจุการดูดซับสูงสุดของซีโอดีที่ได้จากกราฟ เมื่อความเข้มข้นซีโอดีเริ่มต้นเท่ากับ 500 มก./ล. ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด คือ 358.91, 304.33 และ 174.30 มก.ซีโอดี/ก.คาร์บอน

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบไอโซเทอมการดูดซับโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ ในรูปที่ 4.25 และตารางที่ 4.9 พบว่า ความชัน $1/n$ ของสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิชในการดูดซับโครเมียมของถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ มีค่าเท่ากับ 1.86, 1.32 และ 0.88 ตามลำดับ จะเห็นว่าความชันของเส้นกราฟไอโซเทอมของถ่านกัมมันต์ A มีความชันสูงสุด ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการดูดซับโครเมียมได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์ชนิดอื่นๆ เมื่อใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์เท่ากันในการดูดซับโครเมียม และความจุการดูดซับสูงสุดของโครเมียมที่ได้จากกราฟ เมื่อความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล. ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด คือ 10, 7.13 และ 4.76 มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบไอโซเทอมการดูดซับปรอทดังรูปที่ 4.22 และตารางที่ 4.9 พบว่าความชัน $1/n$ ของสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิชในการดูดซับปรอทของถ่านกัมมันต์ ทั้ง 3 ชนิด มีค่าเท่ากับ 1.29, 0.99 และ 0.68 ตามลำดับ ความชันของเส้นกราฟไอโซเทอมของถ่านกัมมันต์ A มีความชันสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์ A มีขีดความสามารถในการดูดซับปรอทสูงที่สุด และความจุการดูดซับสูงสุดของปรอทที่ได้จากกราฟ เมื่อความเข้มข้นปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล. ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด คือ 6.35, 4.85 และ 3.34 มก.ปรอท/ก. คาร์บอน

จากค่าความจุการดูดซับสูงสุดของซีโอดี ปรอท และโครเมียม สามารถหาปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่สามารถกำจัด ซีโอดี ปรอทและโครเมียมต่อกรัมของคาร์บอนที่ใช้ โดยแทนค่าต่างๆลงในสมการที่ 4.5 ดังแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่สามารถกำจัด ซีโอดี ปรอทและโครเมียมต่อกรัมของคาร์บอนชนิดต่างๆที่ใช้

ชนิดของถ่านกัมมันต์	V_{Co} for COD Removal	V_{Co} for Hg Removal	V_{Co} for Cr Removal
Carbon A	79.25 ml.	130.60 ml.	188.32 ml.
Carbon B	67.20 ml.	99.79 ml.	134.18 ml.
Carbon C	38.49 ml.	68.72 ml.	89.72 ml.

จากตารางที่ 4.10 จะเห็นว่า ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของปรอทและโครเมียม 5.0 มก./ล. ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่ใช้ทดสอบไอโซโทม 100 มล. ถ่านกัมมันต์ A สามารถบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่มีปรอทและโครเมียมปนอยู่ได้มากที่สุด และถ่านกัมมันต์ C บำบัดน้ำได้น้อยที่สุด เมื่อใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์เท่ากัน โดยในการกำจัดปรอท ถ่านกัมมันต์ A สามารถบำบัดน้ำได้ 130.60 มล. ในขณะที่ถ่านกัมมันต์ C บำบัดน้ำได้ 68.72 มล. ซึ่งจะต้องใช้ถ่านกัมมันต์ C ปริมาณ 1.9 กรัม จึงจะสามารถบำบัดน้ำได้เท่ากับถ่านกัมมันต์ A ส่วนการกำจัดโครเมียม ถ่านกัมมันต์ A สามารถบำบัดน้ำได้ 188.32 มล. ในขณะที่ถ่านกัมมันต์ C บำบัดน้ำได้ 89.72 มล. ซึ่งจะต้องใช้ถ่านกัมมันต์ C ปริมาณ 2.1 กรัม จึงจะสามารถบำบัดน้ำได้เท่ากับถ่านกัมมันต์ A ดังนั้นถ่านกัมมันต์ A จึงเป็นถ่านกัมมันต์ที่ดีที่สุดในการกำจัดปรอทและโครเมียมจากน้ำชะมูลฝอย เมื่อปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ใช้มีปริมาณที่เท่ากัน

จากการทดลองหาไอโซโทมการดูดติดผิวแบบฟรอนคลิช ของถ่านกัมมันต์ทั้ง 3 ชนิด ในการกำจัดปรอท และโครเมียม จากน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำชะมูลฝอย พบว่าถ่านกัมมันต์ A มีขีดความสามารถสูงที่สุด ดังนั้นจะเลือกถ่านกัมมันต์ A เพื่อนำไปใช้ในการทดลองแบบต่อเนื่อง โดยพีเอชที่เหมาะสมของการทดลองโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ เท่ากับ 4 และพีเอชของน้ำชะมูลฝอยคือ พีเอชเดิมของน้ำชะมูลฝอยดิบ


4.2 การทดลองแบบต่อเนื่องโดยใช้อัตราดูดติดผิวแบบแบ่ง

ในการทดลองนี้จะใช้อัตราดูดติดผิวแบบแบ่งซึ่งมีการป้อนน้ำเสียแบบไหลลง (Down flow) สารดูดติดผิวที่ใช้คือ ถ่านกัมมันต์ A ซึ่งเป็นถ่านกัมมันต์ที่ให้ผลดีที่สุดในการกำจัดซีโอดี ปรอท และ โครเมียม จากการทดลองแบบเบดซ์ ปริมาณของถ่านกัมมันต์ ที่ใช้มีค่าเท่ากับ 197.42 กรัม ซึ่งจะมีความสูงของชั้นถ่านกัมมันต์ในถังดูดติดผิวแบบแบ่งเท่ากับ 30 ซม. ภาระปริมาณน้ำเท่ากับ $0.6 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{-ชม}$. ทำให้มีเวลาสัมผัสในถังดูดติดผิวแบบแบ่งเท่ากับ 30 นาที น้ำเสียที่ใช้ในการทดลองมี 2 ชนิดคือ น้ำเสียสังเคราะห์ ซึ่งจะมีปริมาณ ของปรอทและโครเมียม ที่ใช้ทดลอง 2 ค่า คือ 1.0 มก./ล. และ 5.0 มก./ล. พีเอชของน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 4 ส่วนน้ำชะมูลฝอยนั้นจะใช้พีเอชเดิมของน้ำชะมูลฝอยดิบ ปริมาณของปรอทและโครเมียมในน้ำชะมูลฝอยจะถูกควบคุมให้มีค่าเท่ากับ 5.0 มก./ล. และซีโอดีของน้ำชะมูลฝอยจะถูกควบคุมให้มีค่าเท่ากับ 500 มก./ล. เพื่อไม่ให้น้ำชะมูลฝอยที่ใช้ทดลองมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก ขั้นตอนการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.11


ตารางที่ 4.11 การทดสอบแบบต่อเนื่องด้วยถังดูดซึมแบบแบ่ง

Column	Waste Type	Hg conc. (mg/l)	Cr conc. (mg/l)	Hydraulic loading (m/h)
1	Synthetic	1.0	1.0	0.6
2	Synthetic	5.0	5.0	0.6
3	Leachate	5.0	5.0	0.6


การเก็บตัวอย่างน้ำเสียจะเก็บที่ทางน้ำเข้าและทางน้ำออก แล้วนำไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณของปรอทและโครเมียมสำหรับน้ำเสียสังเคราะห์ และสำหรับน้ำชะมูลฝอยก่อนที่จะวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก จะต้องทำการย่อย (Digestion) สารอินทรีย์ก่อน และจะวัดค่าซีไอดีของน้ำชะมูลฝอยด้วย การทดลองจะทำจนกว่าจะเกิดการเบรคทอร์ชเท่ากับ 100% ของความเข้มข้นปรอทและโครเมียมในน้ำที่ออกจากถังดูดซึม ในการทดลองเมื่อเกิดการอุดตันที่ผิวหน้าของชั้นสารดูดซึม จะทำการล้างผิวหน้าของสารดูดซึมโดยการกวน แล้วคูลน้ำที่มีความขุ่นออก ผลของการทดลองแสดงในตารางที่ ค-1 ถึง ค-3 ของภาคผนวก ค. และแสดงผังรูปที่ 4.27 ถึง 4.29



รูปที่ 4.27 ผลการทดลองของถังดูดตีผิวแบบแท่งในการกำจัดโครเมียมและปรอทของน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นปรอทและโครเมียมเท่ากับ 1.0 มก./ล.



รูปที่ 4.28 ผลการทดลองของถึงจุดติดผิวแบบแท่งในการกำจัด โครเมียมและปรอท ของน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นปรอทและ โครเมียมเท่ากับ 5.0 มก./ล.



รูปที่ 4.29 ผลการทดลองของถังดูดติดผิวแบบแห้งในการกำจัด โครเมียมและปรอทของน้ำชะมูลฝอยที่มีความเข้มข้นโครเมียมและปรอทเริ่มต้น 5.0 มก./ล.และซีโอดีเริ่มต้นเท่ากับ 500 มก./ล.

จากรูปที่ 4.27 ซึ่งเป็นการทดลองโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ มีความเข้มข้นของโครเมียมและปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 1.0 มก./ล. จะพบว่าในช่วง 3 วันแรกของการทดลองหรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 21.90 ลิตร (124 BV) ปริมาณของปรอทในน้ำที่ออกจากถังดูดคิดผิว มีค่าเท่ากับ 0 หรือคิดเป็นประสิทธิภาพในการกำจัดปรอท เท่ากับ 100% เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการกำจัดปรอทจะลดลง โดยสังเกตได้จากการที่มีปรอทหลุดรอดออกมากับน้ำที่ผ่านการบำบัด ประสิทธิภาพในการกำจัดปรอทจะลดลงเหลือ 50 % เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 204.40 ลิตร (1155 BV) หรือคิดเป็นเวลาที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 28 วัน และจะพบว่าประสิทธิภาพของการกำจัดปรอทจะลดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปริมาณของปรอทในน้ำเข้าและน้ำที่ออกจากถังมีค่าเท่ากัน เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 262.80 ลิตร (1485 BV) หรือ มีระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดน้ำทั้งสิ้น 36 วัน

ส่วนการกำจัดโครเมียมของถังดูดคิดผิวนี้ พบว่าในครั้งแรกของการทดลองหรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 3.65 ลิตร (21 BV) มีปริมาณของโครเมียมในน้ำที่ออกจากถังดูดคิดผิวเท่ากับ 0.02 มก./ล. คิดเป็นประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมเท่ากับ 98% และประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมจะลดลง เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเพิ่มขึ้น โดยประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมจะลดลงจาก 98% เป็น 89% เมื่อเวลาในการบำบัดผ่านไป 8 วัน หรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 58.40 ลิตร (330 BV) และประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมจะลดลงเหลือ 50% เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัด เท่ากับ 175.20 ลิตร (990 BV) หรือคิดเป็นเวลาที่ใช้ในการบำบัดเท่ากับ 24 วัน และประสิทธิภาพของการกำจัดโครเมียมจะลดลงจนกระทั่งปริมาณของโครเมียมในน้ำเข้าและน้ำที่ออกจากถังมีค่าเท่ากัน เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 350.40 ลิตร (1980 BV) หรือคิดเป็นเวลาที่ใช้ในการบำบัดน้ำเท่ากับ 48 วัน

เมื่อพิจารณาผลการทดลองในรูปที่ 4.28 ซึ่งเป็นการทดลองโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ มีความเข้มข้นของโครเมียมและปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล. จะพบว่าในวันแรกของการทดลองหรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 7.30 ลิตร (41 BV) ปริมาณของปรอทในน้ำที่ออกจากถังดูดคิดผิวมีค่าเท่ากับ 0.016 มก./ล. หรือคิดเป็นประสิทธิภาพในการกำจัดปรอทเท่ากับ 99.70% ซึ่งถังดูดคิดผิวจะมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% จนกระทั่งปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 43.80 ลิตร (247 BV) หรือคิดเป็นเวลาที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 6 วัน ประสิทธิภาพในการกำจัดปรอทจะลดลงเหลือ 81% เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการกำจัดปรอทจะลดลง โดยสังเกตได้จากการที่มีปรอทหลุดรอดออกมากับน้ำที่ผ่านการบำบัด ประสิทธิภาพในการกำจัดปรอทจะลดลงเหลือ 50 % เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 116.80 ลิตร (660 BV) หรือคิดเป็นเวลาที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 16 วัน และจะพบว่าประสิทธิภาพของ

การกำจัดปรอทจะลดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปริมาณของปรอทในน้ำเข้าและน้ำที่ออกจากถังมีค่าเท่ากัน เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 219 ลิตร (1237 BV) หรือมีระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดน้ำทั้งสิ้น 30 วัน

ส่วนการกำจัดโครเมียมของถังดูดคิดผิวในการทดลองนี้ พบว่าในครั้งแรกของการทดลองหรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 3.65 ลิตร (21 BV) มีปริมาณของโครเมียมในน้ำที่ออกจากถังดูดคิดผิวเท่ากับ 0.03 มก./ล. คิดเป็นประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมเท่ากับ 99% และประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมจะลดลง เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเพิ่มขึ้น โดยประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมจะลดลงจาก 99% เป็น 84% เมื่อเวลาในการบำบัดผ่านไป 12 วัน หรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัด เท่ากับ 87.60 ลิตร (495 BV) และประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมจะลดลงเหลือ 50% เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 175.20 ลิตร (990 BV) หรือคิดเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดเท่ากับ 22 วัน และประสิทธิภาพของการกำจัดโครเมียมจะลดลงจนกระทั่งปริมาณของโครเมียมในน้ำเข้าและน้ำที่ออกจากถัง เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 292 ลิตร (1650 BV) หรือคิดเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดน้ำเท่ากับ 40 วัน

จากรูปที่ 4.29 ซึ่งเป็นการทดลองโดยใช้น้ำชะมูลฝอย ที่มีความเข้มข้นของโครเมียมและปรอทเริ่มต้นเท่ากับ 5.0 มก./ล. จะพบว่าในช่วงวันแรกของการทดลองหรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 7.30 ลิตร (41 BV) ปริมาณของปรอทในน้ำที่ออกจากถังดูดคิดผิวมีค่าเท่ากับ 0.06 มก./ล. หรือคิดเป็นประสิทธิภาพในการกำจัดปรอท เท่ากับ 98% เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการกำจัดปรอทจะลดลง โดยสังเกตได้จากการที่มีปรอทหลุดรอดออกมากับน้ำที่ผ่านการบำบัด ประสิทธิภาพในการกำจัดปรอทจะลดลงต่ำกว่า 90% เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 146 ลิตร (825 BV) หรือคิดเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 20 วัน และจะพบว่าประสิทธิภาพของการกำจัดปรอทจะลดลง จนกระทั่งมีประสิทธิภาพของการกำจัดปรอทประมาณ 72% เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 219 ลิตร (1237 BV) หรือ มีระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดน้ำ 30 วัน การทดลองจะหยุดลงเนื่องจาก เกิดการอุดตันที่ผิวหน้าของชั้นถ่านกัมมันต์ในระหว่างการทดลอง แม้จะทำการล้างผิวหน้าถ่านกัมมันต์แล้วก็ตาม การอุดตันยังคงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการที่น้ำเสียจะไหลผ่านถังดูดคิดผิว

ส่วนการกำจัดโครเมียมของถังดูดคิดผิวนี้ พบว่าในวันแรกของการทดลองหรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัด เท่ากับ 7.30 ลิตร (41BV) มีปริมาณของโครเมียมในน้ำที่ออกจากถังดูดคิดผิวเท่ากับ 0.08 มก./ล. คิดเป็นประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียม ประมาณ 98% และประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมจะลดลง เมื่อปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดเพิ่มขึ้น โดยประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมจะลดลงจาก 98% เป็น 80% เมื่อเวลาในการบำบัดผ่านไป 30 วัน

หรือคิดเป็นปริมาตรน้ำที่ผ่านกรรบ้ำบัด เท่ากับ 219 ลิตร (1237 BV) และการทดลองจะหยุดลงเนื่องจากเกิดการอุดตันที่ผิวหน้าชั้นถ่านกัมมันต์

จากการทดลองแบบต่อเนื่องในถังดูดซับผิวแบบแห้ง สามารถสรุปปริมาตรน้ำที่ผ่านการบำบัดของถังดูดซับผิวแบบแห้งทั้ง 3 ใบ ได้ดังในตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 ผลการทดลองการกำจัดโครเมียมและปรอทในถังดูดซับผิวแบบแห้ง

Column	Volume Treated (l.)		Bed Volume	
	Cr	Hg	Cr	Hg
1	350.40	262.80	1980	1485
2	292	219	1650	1237
3	219*	219*	1237*	1237*

* เกิดการอุดตันในชั้นถ่านกัมมันต์

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ในถังดูดซับผิวใบที่ 1 สามารถบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีปรอทและโครเมียม 10 มก./ล. โดยมีปริมาณน้ำที่บำบัดได้ทั้งสิ้น 350.40 และ 262.80 ลิตร หรือคิดเป็น 1485 BV และ 1980 BV ตามลำดับ สำหรับการกำจัดโครเมียมและปรอทตามลำดับ ความจุของการดูดซับผิวปรอทมีค่าเท่ากับ 0.995 มก.ปรอท/ก. คาร์บอน และความจุของการดูดซับผิวโครเมียมมีค่าเท่ากับ 1.044 มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน เมื่อทำการคำนวณหาประสิทธิภาพโดยรวมของการกำจัดโครเมียมและปรอท โดยคำนวณจากปริมาณของโครเมียมและปรอททั้งหมดที่ป้อนเข้าถังดูดซับผิวกับปริมาณของโครเมียมและปรอทที่หลุดออกมาจากถังดูดซับผิว พบว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดปรอท เท่ากับ 73% และโครเมียมเท่ากับ 53.44%

ในถังดูดซับผิวใบที่ 2 ซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีปริมาณโครเมียมและปรอทเท่ากับ 5.0 มก./ล. พบว่าสามารถบำบัดน้ำได้ทั้งสิ้น 292 และ 219 ลิตร หรือ 1650 และ 1237 BV สำหรับการกำจัดโครเมียมและปรอทตามลำดับ ความจุของการดูดซับผิวปรอทมีค่าเท่ากับ 2.67 มก. ปรอท/ก.คาร์บอน และความจุของการดูดซับผิวโครเมียมมีค่าเท่ากับ 4.012 มก.โครเมียม/ก.คาร์บอน ความจุของการดูดซับผิวที่ได้จะมากกว่าในถังใบที่ 1 เนื่องจากปริมาณของโลหะหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้โอกาสในการดูดซับผิวมีสูงขึ้น เมื่อทำการคำนวณหาประสิทธิภาพโดยรวมของการกำจัดโครเมียมและปรอท โดยคำนวณจากปริมาณของโครเมียมและปรอททั้งหมดที่ป้อนเข้าถังดูด

ติดผิว กับปริมาณของโครเมียมและปรอทที่หลุดออกมาจากถังดูดติดผิว พบว่า มีประสิทธิภาพในการกำจัดปรอท เท่ากับ 51.6% และ โครเมียมเท่ากับ 52.94% จะเห็นว่าประสิทธิภาพในการกำจัดลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณโลหะหนัก ซึ่งผลที่ได้จะสอดคล้องกับผลของความเข้มข้นในการทดลองแบบแบดซ์

ในถังดูดติดผิวใบที่ 3 ซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่มีปริมาณโครเมียมและปรอทเท่ากับ 5.0 มก./ล. พบว่าการทดลองต้องหยุดลงเมื่อบำบัดน้ำชะมูลฝอยได้ 219 ลิตร หรือเท่ากับ 1237 BV เนื่องจากเกิดการอุดตันของสารแขวนลอยที่ผิวหน้าของชั้นถ่านกัมมันต์ ถึงแม้จะทำการล้างผิวหน้าของชั้นถ่านกัมมันต์ ก็ยังคงเกิดการอุดตันขึ้นเช่นเดิม เช่นเดียวกับการศึกษาของ Huang และ Garrett (1977) พบว่า ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังดูดติดผิวแบบแท่งที่มีการป้อนน้ำเสียแบบไหลลง (Down Flow) อนุภาคของดินสามารถทำให้เกิดการอุดตันที่บริเวณผิวหน้าของถ่านกัมมันต์ เนื่องจากแรงดันที่ผ่านชั้นถ่าน ดังนั้นความสามารถในการดูดติดผิวของถ่านกัมมันต์จะลดลงทีละน้อย อันเนื่องมาจากการอุดตันทางกายภาพ หรือ การสะสมของอนุภาคดินบนผิวหน้าถ่าน

จากผลการทดลองในถังดูดติดผิวใบที่ 3 พบว่า เกิดการหลุดรอดของโครเมียมและปรอทในน้ำที่ออกจากถังเท่ากับ 19% และ 28% ตามลำดับ เมื่อทำการคำนวณหาประสิทธิภาพโดยรวมของการกำจัดโครเมียมและปรอท โดยคำนวณจากปริมาณของโครเมียมและปรอททั้งหมดที่ป้อนเข้าถังดูดติดผิว กับปริมาณของโครเมียมและปรอทที่หลุดออกมา พบว่า มีประสิทธิภาพในการกำจัดปรอท เท่ากับ 92% และ โครเมียมเท่ากับ 94%

เมื่อทำการเปรียบเทียบการดูดติดผิวของโครเมียมและปรอทในถังดูดติดผิวใบที่ 1 และ 2 พบว่าเมื่อความเข้มข้นโลหะหนักเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำที่บำบัดได้จะน้อยลง และประสิทธิภาพในการดูดติดผิวโครเมียมและปรอทจะลดลงเช่นเดียวกัน แต่ความจุของการดูดติดผิวจะเพิ่มขึ้น ซึ่งผลที่ได้จะคล้ายกับการทดลองแบบแบดซ์ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นนั้นคงที่ได้อธิบายไว้ในตอนต้นของการทดลองแบบแบดซ์ ส่วนผลการทดลองในถังดูดติดผิวใบที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับถังดูดติดผิวใบที่ 2 พบว่ามีความสามารถในการกำจัดโครเมียมและปรอทได้ดีกว่า น่าจะมีสาเหตุมาจากปริมาณสารอินทรีย์ และสารแขวนลอยในน้ำชะมูลฝอยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของถ่านกัมมันต์ด้วยเครื่อง X-ray diffraction และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แสดงในภาคผนวก ค โดยรูปที่ ค-1 แสดงลักษณะพื้นผิวของถ่านกัมมันต์เมื่อขยาย 5000 เท่า ส่วนในรูปที่ ค-2 และ ค-3 เป็นผลการวิเคราะห์ธาตุที่มีอยู่บนผิวของถ่านกัมมันต์ก่อนและหลังทำการทดลอง

4.3 ต้นทุนการกำจัดโครเมียมและปรอทโดยสังเขป

จากสมการไอโซเทอมในการการดูดซับปรอทและโครเมียมจากน้ำชะมูลฝอยของ Carbon A คือ

$$\text{ปรอท : } \quad \text{Log } x/m = 1.29 \text{ Log } C_e + \text{Log}0.078 \quad \text{.....(4.6)}$$

$$\text{โครเมียม : } \quad \text{Log } x/m = 1.86 \text{ Log } C_e + \text{Log } 0.128 \quad \text{.....(4.7)}$$

จะพบว่าการกำจัดปรอท 5 มก./ล. ให้เหลือ 0.005 มก./ล. จะต้องใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์ 59.15 กรัมต่อลิตร ดังนั้นในการกำจัดปรอทปริมาณ 0.025 มก./ล. ให้เหลือ 0.005 มก./ล. ต้องใช้ถ่านกัมมันต์จำนวน 1.48 กรัมต่อลิตร และในการกำจัดโครเมียม 5 มก./ล. ให้เหลือ 0.5 มก./ล. จะต้องใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์ 4.25 กรัมต่อลิตร ดังนั้นในการกำจัดโครเมียมปริมาณ 1.32 มก./ล. ให้เหลือ 0.5 มก./ล. ต้องใช้ถ่านกัมมันต์จำนวน 1.12 กรัมต่อลิตร เพราะฉะนั้นในการกำจัดโครเมียมและปรอทจากน้ำชะมูลฝอยที่มีปริมาณโครเมียม 1.32 มก./ล.และปรอท 0.025 มก./ล.ให้เหลือตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจะต้องใช้ถ่านกัมมันต์จำนวน 1.48 กรัมต่อลิตร

สำหรับการบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่มีปรอทและโครเมียมปนอยู่จำนวน 1 ลบ.ม. จะต้องใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์เท่ากับ 1.48 กก. หรือคิดเป็นเงิน $1.48 \times 80 = 118.40$ บาท