

วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ

3.1 รายการการทดสอบ

วัสดุซ่อมแซมที่ใช้ทดสอบในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ วัสดุที่คัดเลือกจากที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อทดสอบคุณสมบัติเชิงกล และกายภาพ และกลุ่มวัสดุที่ผลิตมาโดยมีซีเมนต์เป็นพื้นฐาน โดยกำหนดคุณสมบัติการใช้งานตามมาตรฐานที่ยอมรับ และใช้กันทั่วไป แล้วทดสอบหาคุณสมบัติเชิงกล และคุณสมบัติทางกายภาพ เช่นเดียวกับกลุ่มแรก

3.1.1 วัสดุประสานจากท้องตลาด

1) วัสดุสำหรับการฉีดอัด

ก) อีพ็อกซี (Epoxy) เป็นเนื้ออีพ็อกซีสีขาว ใช้อีพ็อกซีที่มีความหนืดต่ำที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM D1763 ประกอบด้วยสารเคมี 2 ส่วนคือ ยางอีพ็อกซี (Epoxy Resin) และตัวเร่งให้แข็ง (Hardener) สัดส่วนการผสม A : B จะเป็น 2.5 : 1 โดยปริมาตร ทั้งสองส่วนเมื่อผสมกันแล้ว สามารถฉีดเข้าในรอยร้าวเล็กๆของคอนกรีตได้โดยใช้ความดัน

2) วัสดุสำหรับการฉาบปะ

ก) อีพ็อกซีมอร์ตาร์ (Epoxy Mortar) เป็นอีพ็อกซีตามมาตรฐาน ASTM D1763 เช่นเดียวกับแบบฉีดอัด แต่มีทรายเป็นส่วนผสมเพื่อลดเนื้ออีพ็อกซีและลดการขยายตัวตามอุณหภูมิด้วย โดยทรายที่ผสมต้องเป็นทรายที่สะอาด ไม่มีฝุ่นละอองและปราศจากความชื้นหรือแหล่งสั่นเพื่อให้อิทธิพลของการยึดเกาะระหว่างเนื้ออีพ็อกซีกับทรายได้ดี การผสมตัวอย่างทดสอบในอัตราส่วนระหว่างเนื้ออีพ็อกซีต่อทรายโดยน้ำหนักเป็น 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามคำแนะนำจากผู้ผลิต

ข) มอร์ต้า ที่ไม่หดตัว (Non-shrinkage Mortar) ที่เลือกใช้ในการวิจัยนี้ มีวัสดุพื้นฐานเป็น ปูนซีเมนต์ ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดก็มีหลายชนิด แตกต่างกันตามสภาพการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ชั่งและปริมาณการใช้งาน ในการทดสอบจะคัดเพียง 2 อย่างคือประเภทลดน้ำด้วยการเพิ่มความไหลื่น และ ประเภทที่ใช้ซีเมนต์ขยายตัว ส่วนผสมที่ใช้จะเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต

3.1.2 วัสดุซ่อมที่ผลิตมาจากวัสดุที่มีซีเมนต์เป็นพื้นฐาน

วัสดุซ่อมที่ผลิตมาจากวัสดุที่มีซีเมนต์เป็นพื้นฐาน จะมีทั้งที่เป็นซีเมนต์เพส และซีเมนต์ผสมทรายเป็นมอร์ต้า โดยใช้ทรายที่มีขนาดละเอียดตาม ASTM 109 ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ในการศึกษาจะใช้สารเคมีผสมเพิ่มแบบสารลดน้ำพิเศษประเภท G ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C494-80 ปรับแต่งคุณสมบัติทางกายภาพขณะใช้งานให้ได้ตามมาตรฐาน แล้วจึงทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล เมื่อแข็งตัวแล้ว

1) วัสดุสำหรับการปะจาบ

วัสดุสำหรับการปะจาบจะเป็นซีเมนต์มอร์ต้าเพียงอย่างเดียว และควบคุมการไหลตามมาตรฐาน ASTM C109 ที่เหมาะสมสำหรับการปะจาบโดยเฉพาะ โดยจะมีการไหลประมาณ 120 - 150 % กำหนดสัดส่วนผสมทรายต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักเป็น 1:1, 1.5:1, 2:1 และ 2.5:1 โดยปรับแต่งน้ำและสารเคมีผสมเพิ่มให้ได้การไหลตามต้องการ

2) วัสดุสำหรับเกรทท์

วัสดุสำหรับเกรทท์ จะควบคุมการไหลตามมาตรฐาน The U.S. Corp. of Engineers, Method CRD-C79 (Flow cone test) วัสดุประเภทเกรทท์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย

ก) ซีเมนต์เพส

ข) ซีเมนต์มอร์ต้า สัดส่วนการผสมทรายต่อซีเมนต์ ที่ใช้คือ 0.5:1, 1:1 และ 1.5:1 แต่ละสัดส่วนทรายต่อซีเมนต์จะปรับการไหลให้ได้ตามต้องการโดยการปรับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

3.2 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

3.2.1 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล

1) การทดสอบกำลังอัด

ตัวอย่างการทดสอบกำลังอัด จะใช้ทรงลูกบาศก์ ขนาด 50x50x50 มม. โดยหล่อในแบบแล้วคลุมด้วยกระสอบชุบน้ำทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วถอดแบบมาบ่มในน้ำ แล้วนำตัวอย่างมาทดสอบกำลังอัด ตามมาตรฐาน ASTM C109 ที่อายุ 1, 3, 7 และ 28 วัน

2) การทดสอบกำลังดึง

ตัวอย่างทดสอบจะเป็นรูปบีเคเวท หล่อทิ้งไว้ในแบบรูปบีเคเวท และ บ่มด้วยการคลุมด้วยกระสอบชุบน้ำ 24 ชั่วโมง แล้วถอดแบบมาบ่มในน้ำ การทดสอบกำลังดึงจะเป็นแบบดึงโดยตรง ตามมาตรฐาน ASTM C190

3) การทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น

การทดสอบหาโมดูลัสยืดหยุ่นสำหรับพวกซีเมนต์มอร์ต้า และมอร์ต้าแบบไม่หดตัว ใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. และสูง 100 มม. ตามมาตรฐาน JIS A1108 การทดสอบโดยการกดตัวอย่างทดสอบประมาณ 60% ของกำลังอัดสูงสุดและวัดการหดตัวโดยที่ เกจ มีความละเอียดถึง 0.001 มม. ใช้ค่าความเค้นและความเครียดเขียนกราฟความสัมพันธ์ แล้วหาค่า เชื่คเค้นกัโมดูลัส สำหรับวัสดุซ่อมแซมจำพวกอีพ็อกซีที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D695-80 โดยใช้ตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว สูง 1 นิ้ว

3.2.2 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

1) การทดสอบการหดตัว

การทดสอบการหดตัวของตัวอย่างขนาด 1x1x 11-1/4 นิ้ว ตามมาตรฐาน ASTM C490 หล่อตัวอย่างแล้วบ่มโดยการคลุมด้วยกระสอบชุบน้ำจนครบ 24 ชั่วโมงแล้วถอดแบบ นำตัวอย่างทดสอบบ่มในน้ำจนครบ 3 วัน จึงนำมาวัดความยาวเริ่มต้นจากนั้นทิ้งไว้ใน

อากาศ และวัดการเปลี่ยนแปลงความยาว ที่อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน โดยที่ การเปลี่ยนแปลงความยาวต้องมีความละเอียดถึง 0.0001 นิ้ว จากนั้นนำผลการหดตัวมาเขียนความสัมพันธ์กับเวลา โดยที่แกนการหดตัวเป็นมาตราส่วนแบบล็อก และแกนเวลาเป็นมาตราส่วนแบบผกผัน (Reciprocal scale)

2) ตัวอย่างการทดสอบการขยายตัวตามอุณหภูมิ

สำหรับการทดสอบหาสัมประสิทธิ์การขยายตามอุณหภูมิ ตามมาตรฐานต้องสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงความยาวได้ โดยที่ตัวอย่างอยู่ในเตาอบได้ แต่ในการนี้ไม่สามารถทำตามนั้น ได้จึงใช้เครื่องวัดการเปลี่ยนแปลงความยาวอันเดียวกันกับที่ใช้วัดการหดตัวแต่การวัดจะต้องกระทำอย่างรวดเร็วหลังจากที่นำตัวอย่างออกจากเตาอบ ขนาดตัวอย่างที่ใช้ก็ใช้ขนาดเดียวกันกับที่ใช้วัดการหดตัว

3.2.3 การทดสอบการยึดเหนี่ยวทางโครงสร้าง

ตัวอย่างวัดการยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับวัสดุซ่อมแซม ในการวิจัยนี้จะทดสอบกำลังยึดเหนี่ยว 2 วิธีคือกำลังยึดเหนี่ยวแบบ เจียนอัด และกำลังยึดเหนี่ยวแบบตัด

1) การยึดเหนี่ยวแบบ เจียนอัด หล่อคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C39 หลังจากบ่มในน้ำครบ 28 วันแล้วนำมาตัดโดยใช้เครื่องตัดคอนกรีตแยกเป็น 2 ท่อนทำทะแยง 45° และนันทรายที่ผิวของรอยตัดเพื่อให้ผิวของคอนกรีตไม่เรียบมัน จากนั้นจึงนำมาต่อกันใหม่โดยใช้วัสดุซ่อมแซมแบบต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อมดังรูปที่ 3.5 เมื่อประสานโดยวัสดุซ่อมแซมแล้วนำไปบ่มในน้ำอีกครั้งจนอายุได้ครบ 28 วันจึงนำไปทดสอบกำลังอัด

2) การยึดเหนี่ยวแบบตัด หล่อคานคอนกรีตขนาด 15x15x80 ซม. เมื่อบ่มคอนกรีตจนได้อายุ 28 วันแล้วนำมาหักโดยเครื่อง Universal Testing Machine ด้วยการตัดแบบน้ำหนักอยู่ที่ $\frac{1}{3}$ ของช่วงคานจนหักเป็นสองท่อนแล้วนำมาประสานกันกลับคืนโดยวัสดุซ่อมแซม สำหรับการประสานโดยวัสดุประเภทเกราทที่ เซมอร์ตาร์เกราท และการฉีดยิปซั่ม จะ

ต้องนำคานมาประกอปกกันก่อน โดยให้ให้ความกว้างของรอยร้าวตามที่กำหนด เสียก่อนจากนั้นก็ปิดรอยแผล โดยวัสดุที่ใช้สำหรับอุดเพื่อป้องกันการรั่วออกซึ่งอาจใช้อีพ็อกซีโมร์ต้าหรือซีเมนต์มอร์ต้าก็ได้ และจะต้องเสียบท่อไว้สำหรับเป็นที่ฉีดวัสดุประสาน เข้าไปในรอยร้าวท่อที่เสียบไว้ต้องมีสองทางคืออันอยู่ล่างสำหรับฉีดวัสดุซ่อมแซม เข้า ไปอีกอันหนึ่งอยู่บนสำหรับให้อากาศภายในระบายออกมาได้ เพื่อป้องกันการเกิดโพรงอากาศภายในซึ่งอาจมีผลให้กำลังการยึดเหนี่ยวของรอยต่อลดลง ตามที่แสดงในรูปที่ 3.6, 3.7 หลังจากประสานเข้าด้วยกันแล้วจึงนำไปบ่มน้ำอีก 28 วัน ยกเว้นวัสดุซ่อมประเภทอีพ็อกซี เมื่อประสานแล้ว ไม่ต้องการบ่มในน้ำ

อนึ่ง คอนกรีตที่ใช้สำหรับหล่อตัวอย่างสำหรับทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวของวัสดุซ่อมแซมกับคอนกรีตจำเป็น เป็นที่ต้องใช้คอนกรีตที่มีกำลังสูง เหตุเพราะจะได้สามารถวัดกำลังยึดเหนี่ยวของวัสดุซ่อมแซม ได้สูง คอนกรีตที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีกำลังประลัยที่อายุ 28 วัน ประมาณ 400 กก./ซม.² โดยมีสัดส่วนการผสมดังตารางที่ 3.2 สัดส่วนการผสมจำเป็นต้องควบคุมให้มีความสม่ำเสมอ หินที่ใช้มีขนาดโตสุด 3/4 นิ้ว มีขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C-33 ดังแสดงในรูปที่ 3.2 ก. โดยที่ก่อนใช้ทุกครั้งต้องล้างน้ำให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกใด ๆ เจือปนปล่อยให้แห้งก่อนแล้วจึงนำมาใช้ในการผสม ทรายที่ใช้เป็นทรายแม่น้ำเมื่อนำไปวิเคราะห์หาขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C136 พบว่ามีขนาดคละได้ตามมาตรฐาน ASTM C-33 ดังรูปที่ 3.2 ข. และเพื่อลดระยะเวลาในการทำการทดสอบในการทำวิจัยนี้ จึงใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ทรายข้างเอราวัณในการหล่อคอนกรีต ตารางที่ 3.3 แสดงกำลังของตัวอย่างคอนกรีตที่หล่อตามสัดส่วนผสมที่กำหนด โดยมีค่าเฉลี่ย 400 กก./ซม.² โดยมีค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน 32 กก./ซม.² ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 320000 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิ $11 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ดังแสดงในรูปที่ 3.4

3.3 ผลการทดสอบ

3.3.1 วัสดุซ่อมคัดเลือกจากท้องตลาด

1) วัสดุสำหรับฉีด

ก) อีพ็อกซี ที่ใช้ในงานวิจัยเป็นสารเคมี 2 ส่วนคือส่วน A และ ส่วน B

โดยส่วน A เป็นของเหลวไม่มีสีเป็นเรซิน (Resin) ส่วน B เป็นของเหลวสีส้มเหลือง
เป็นตัวทำปฏิกิริยาเคมี (Hardener) ให้แข็งตัว สัดส่วน A : B เป็นไปตามผู้ผลิตกำหนด
คือ 2.5:1.0 โดยปริมาตร การผสมทั้งสองส่วนให้ได้ปริมาตรที่กำหนดแล้วผสมกันในภาชนะใสคน
ให้เข้ากันโดยสังเกตุสีของส่วนผสมหากทั้งสองส่วนเข้ากันดีสีของส่วนผสมจะสม่ำเสมอ จึงเก็บตัว
อย่าง หรือใช้ฉีดอัดในการซ่อมแซมโครงสร้าง ผลการทดสอบกำลังอัดของอีพ็อกซีที่อายุ 3, 7
และ 28 วัน ได้ค่าเฉลี่ย 257, 518 และ 751 กก./ซม.² ตามลำดับดังแสดงในตารางที่
3.4 ผลการทดสอบกำลังดึงของอีพ็อกซีที่หล่อเป็นรูปบีเคทที่อายุ 7 และ 28 วัน ได้ค่าเฉลี่ย
263 และ 280 กก./ซม.² ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 3.5 ผลการทดสอบการหดตัวของอี
พ็อกซีได้ค่าประมาณ 0.046 % ดังแสดงในรูปที่ 3.8 ซึ่งมีค่าน้อยมาก ค่าสัมประสิทธิ์การขยาย
ตัวตามอุณหภูมิของอีพ็อกซีมีค่าประมาณ $93 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ดังแสดงในรูปที่ 3.9 ผลการทดสอบหา
ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของอีพ็อกซีที่อายุ 28 วัน ได้ค่าเฉลี่ย 18860 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่
3.10 ผลการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวระหว่างอีพ็อกซีกับคอนกรีตเก่าโดยวิธีแรงเฉือนอัด โดยใช้
ความกว้างของรอยต่อ 1, 2, 3 และ 4 มม. ได้ค่าเฉลี่ยของกำลังอัด 420, 412, 436
และ 437 กก./ซม.² ตามลำดับ ลักษณะการวิบัติของแท่งคอนกรีตจะไม่วิบัติที่รอยต่อแต่จะวิบัติที่
คอนกรีตเก่าดังแสดงในรูปที่ 3.11 ผลการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวแบบตัดโดยใช้ความกว้างของ
รอยต่อ 1, 2, 3 และ 4 มม. ได้ค่าเฉลี่ยของแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ 66.9, 52.7, 49.8
และ 52.1 กก./ซม.² ตามลำดับ ซึ่งมากกว่าโมดูลัสแตกร้าวของคอนกรีตเดิมดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 3.6

2) วัสดุสำหรับปะฉาบ

ก) อีพ็อกซีมอร์ตาร์ คือส่วนผสมระหว่างเนื้ออีพ็อกซีและทราย โดยใช้
ทรายขนาดความคละมาตรฐานตามตารางที่ 3.1 โดยมีอัตราส่วนระหว่างเนื้ออีพ็อกซีต่อทราย
โดยน้ำหนัก 1:2, 1:3 และ 1:4 ผลการทดสอบกำลังอัดของอีพ็อกซีโดยใช้ขนาดตัวอย่าง
50x50x50 มม. ที่อายุ 28 วัน ได้ค่าเฉลี่ย 650, 501 และ 425 กก./ซม.² ตามลำดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 3.7 ผลการทดสอบกำลังดึงโดยใช้ตัวอย่างทดสอบเป็นรูปบีเคทได้ค่ากำลังดึง
เฉลี่ย 223, 190 และ 176 กก./ซม.² ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิมีค่า
 75×10^{-6} , 64×10^{-6} และ $53 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ดังแสดงในรูปที่ 3.12 ผลการทดสอบกำลังยึด
เหนี่ยวเฉือนอัดระหว่างอีพ็อกซีมอร์ตาร์กับคอนกรีตเก่าโดยใช้ความกว้างรอยต่อ 1 ซม. ได้ค่า

เฉลี่ยกำลังอัด 420, 426 และ 393 กก./ซม.² ตามลำดับ ผลการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวแบบตัดระหว่างอิฐบล็อกซีเมนต์กับคอนกรีตเก่าโดยใช้ความกว้างรอยต่อ 1 ซม. ได้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวตัดเฉลี่ยเท่ากับ 60.7, 57.5 และ 59.5 กก./ซม.² ตามลำดับ ซึ่งมากกว่าค่าโมดูลัสความแตกร้าวของคอนกรีตเดิมดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.8

ข) มอร์ต้าที่ไม่หดตัว (Non-Shrinkage mortar) ในงานวิจัยนี้นำวัสดุซ่อมแซมจำพวกมอร์ต้าที่ไม่หดตัวมาทดลอง 2 ชนิดคือ ประเภทลดน้ำเพิ่มการไหลลื่น และ ประเภทขยายตัว โดยแต่ละชนิดใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

1) ผลการทดสอบประเภทลดน้ำเพิ่มการไหลลื่น กำลังอัดที่อายุ 1, 3, 7 และ 28 วัน ได้ค่าเฉลี่ย 242, 459, 525 และ 598 กก./ซม.² ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.9 ผลการทดสอบกำลังดึงที่อายุ 7 และ 28 วัน ได้ค่าเฉลี่ย 28.7 และ 42.5 กก./ซม.² ตามลำดับ การหดตัวจากการเสียน้ำมีค่าประมาณ 0.130 % ดังแสดงในรูปที่ 3.13 สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิ $4.05 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ดังแสดงในรูปที่ 3.14 ผลการทดสอบหาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นได้ค่าเฉลี่ยประมาณ 304000 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่ 3.15 ผลการทดสอบการยึดเหนี่ยวอัดเฉือนเฉลี่ย 358 กก./ซม.² ผลการทดสอบการยึดเหนี่ยวแบบตัดได้กำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ย 31.2 กก./ซม.² ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.10

2) ผลการทดสอบประเภทขยายตัว กำลังอัดที่อายุ 1, 3, 7 และ 28 วัน ได้ค่าเฉลี่ย 317, 527, 561 และ 847 กก./ซม.² ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.11 ผลการทดสอบกำลังดึงที่อายุ 7 และ 28 วัน ได้ค่าเฉลี่ย 37.1 และ 52.2 กก./ซม.² ตามลำดับ การหดตัวเสียน้ำมีค่าประมาณ 0.110% ดังแสดงในรูปที่ 3.16 สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิ $4.54 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ดังแสดงในรูปที่ 3.14 ผลการทดสอบหาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นได้ค่าเฉลี่ยประมาณ 275000 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่ 3.17 ผลการทดสอบการยึดเหนี่ยวอัดเฉือนเฉลี่ย 245 กก./ซม.² ผลการทดสอบการยึดเหนี่ยวแบบตัดได้กำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ย 29.8 กก./ซม.² ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.12

3.3.2 วัสดุซ่อมที่พัฒนาจากวัสดุที่มีซีเมนต์เป็นพื้นฐาน

การทดสอบวัสดุซ่อมแซมจำพวกซีเมนต์มอร์ต้าแบ่งเป็น 2 ประเภทคือแบบที่ใช้สำหรับการปะฉาบและแบบที่ใช้สำหรับการเกราท์ ทั้งสองประเภทจะทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ เหมือนวัสดุซ่อมจากท้องตลาดโดยเปรียบเทียบกันระหว่างแบบที่ผสมสารลดน้ำพิเศษและมอร์ต้าธรรมดา

1) มอร์ต้าสำหรับการปะฉาบ

มอร์ต้าที่เป็นประเภทสำหรับการปะฉาบจะมีการไหลโดยการทดสอบโดยโต๊ะวัดการไหล (Flow table) ตามมาตรฐาน ASTM C 230 และทดสอบตามขั้นตอนของ ASTM C109 มอร์ต้าที่ใช้จะผันแปรอัตราส่วนระหว่างทรายกับปูนซีเมนต์คือ 1:1, 1.5:1, 2:1 และ 2.5:1 โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อปูนซีเมนต์กับอัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์ต่อทราย ทั้งมอร์ต้าที่ผสมสารลดน้ำพิเศษและมอร์ต้าแบบไม่ผสมสารลดน้ำพิเศษที่ทำให้ได้การไหลพอเหมาะกับการปะฉาบดังแสดงในรูปที่ 3.18

มอร์ต้าสำหรับปะฉาบแบบไม่ผสมสารลดน้ำพิเศษ ที่มีอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1 โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.40, 0.48, 0.58 และ 0.68 ตามลำดับผลการทดสอบกำลังอัดโดยใช้ตัวอย่างทดสอบขนาด 50x50x50 มม. ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 3.19 โดยที่กำลังอัดที่อายุ 28 วันมีค่าเฉลี่ย 805, 560, 437 และ 360 กก./ซม.² ผลการทดสอบกำลังดึงที่อายุ 28 วันได้กำลังดึงเฉลี่ย 55.1, 43.0, 34.0 และ 31.3 กก./ซม.² ตามลำดับผลการทดสอบโมดูลัสความยืดหยุ่นได้ค่าเฉลี่ย 298000, 261400, 230000, 203600 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่ 3.20 ถึงรูปที่ 3.23 ผลการทดสอบการหดตัวจากการเสียน้ำได้การหดตัว 0.117, 0.112, 0.107 และ 0.104 % ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.24 การทดสอบการขยายตัวตามอุณหภูมิได้ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การขยายตัว 4.0×10^{-6} , 5.5×10^{-6} , 7.71×10^{-6} และ 8.53×10^{-6} / °C ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 3.25 ผลการทดสอบการยึดเหนี่ยวเชิงอัดโดยใช้ความกว้างของรอยต่อกว้าง 1 ซม. ได้ค่ากำลังอัดเฉลี่ย 336, 229, 215 และ 173 กก./ซม.² ตามลำดับ ผลการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวแบบตัดโดยใช้ความกว้างรอยต่อ 1 ซม. ได้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ย 19.7, 17.5, 17.6 และ 12.5 กก./ซม.² ดังแสดงในตารางที่ 3.13

มอร์ต้าสำหรับปะฉาบแบบผสมสารลดน้ำพิเศษ ที่มีอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1 โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.30, 0.38, 0.49 และ 0.63 ผลการทดสอบกำลังอัดโดยใช้ตัวอย่างทดสอบขนาด 50x50x50 มม. ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 3.26 กำลังที่อายุ 28 วันมีค่าเฉลี่ย 876, 710, 526 และ 412 กก./ซม.² ผลการทดสอบกำลังดึงที่อายุ 28 วันได้กำลังดึงเฉลี่ย 59.1, 49.1, 39.1 และ 37.9 กก./ซม.² ตามลำดับผลการทดสอบโมดูลัสความยืดหยุ่นได้ค่าเฉลี่ย 344500, 290000, 250000, 205100 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่ 3.27 ถึงรูปที่ 3.30 ผลการทดสอบการหดตัวจากการเสียน้ำได้การหดตัว 0.113, 0.108, 0.101 และ 0.097 % ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.31 การทดสอบการขยายตัวตามอุณหภูมิได้ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การขยายตัว 6.2×10^{-6} , 7.7×10^{-6} , 8.91×10^{-6} และ 9.58×10^{-6} /°C ตามลำดับดังแสดงในรูป 3.32 ผลการทดสอบการยึดเหนี่ยวเนื้ออัดโดยใช้ความกว้างของรอยต่อกว้าง 1 ซม. ได้ค่ากำลังอัดเฉลี่ย 394, 362, 243 และ 214 กก./ซม.² ตามลำดับ ผลการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวแบบตัดโดยใช้ความกว้างรอยต่อ 1 ซม. ได้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ย 35.6, 23.3, 19.5 และ 18.1 กก./ซม.² ดังแสดงในตารางที่ 3.14

2) มอร์ต้าสำหรับการเกราท

มอร์ต้าที่ใช้สำหรับการเกราทวัดการไหลโดยการทดสอบด้วย Flow Cone Test ดังแสดงในรูปที่ 3.33 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบตามมาตรฐานของ The U.S. Corps. of Engineers, Methods CRD-C79 โดยใช้เวลากการไหล 11 วินาที จากการทดลองการไหลดังกล่าวได้ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับอัตราส่วนระหว่างทรายต่อซีเมนต์ที่ทำให้เวลากการไหลได้ 11 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 3.34

ก) ซีเมนต์พิเศษแบบไม่ผสมสารลดน้ำพิเศษ และแบบที่ผสมสารลดน้ำพิเศษ มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.55 และ 0.45 ตามลำดับ ผลการทดสอบกำลังอัดโดยใช้ตัวอย่างทดสอบขนาด 50x50x50 มม. ได้กำลังอัดที่อายุ 28 วัน 388 กก./ซม.² และ 476 กก./ซม.² กำลังดึง 34.2 กก./ซม.² และ 41.0 กก./ซม.² และโมดูลัสยืดหยุ่นได้ค่า 990000 กก./ซม.² และ 190300 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่ 3.36 และรูปที่ 3.43 การทดสอบการหดตัวจากการเสียน้ำ 0.302 % และ 0.304 % ดังแสดงในรูปที่ 3.40 และ 3.48

สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิ ทั้งแบบไม่ผสมสารลดน้ำพิเศษ และแบบผสมสารลดน้ำพิเศษ ให้ค่าเท่ากันคือ $2.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ดังแสดงในรูปที่ 3.41 และ 3.48 การทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวเฉือนอัด ได้กำลังอัดเฉลี่ย 173 กก./ซม.² และ 219 กก./ซม.² ผลการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวแบบตัด ได้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ย 18.2 กก./ซม.² และ 29.7 กก./ซม.² ตามลำดับ

ข) มอร์ต้าสำหรับเกราทแบบไม่ผสมสารลดน้ำพิเศษ โดยที่มอร์ต้ามีอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 0.5:1, 1:1 และ 1.5:1 มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.65, 0.75, 0.81 ผลการทดสอบกำลังอัดโดยใช้ตัวอย่างทดสอบขนาด 50x50x50 มม. ได้กำลังอัดที่อายุ 28 วันเฉลี่ย 433, 440 และ 302 กก./ซม.² ตามลำดับดังรายละเอียดแสดงในรูปที่ 3.35 ผลการทดสอบกำลังดึงที่อายุ 28 วันได้กำลังดึงเฉลี่ย 31.6, 30 และ 31.9 กก./ซม.² ตามลำดับ ผลการทดสอบหาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นได้ค่าเฉลี่ย 119500, 130700 และ 111900 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่ 3.37 ถึงรูปที่ 3.39 การทดสอบการหดตัวจากการเสียน้ำได้การหดตัว 0.232, 0.157 และ 0.125 % ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 3.40 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิได้ค่าเฉลี่ย 2.8×10^{-6} , 4.1×10^{-6} และ $4.8 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 3.41 การทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวเฉือนอัด ได้ค่ากำลังอัดเฉลี่ย 152, 138 และ 130 กก./ซม.² ตามลำดับ ผลการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวแบบตัดได้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ย 13.4, 15.7 และ 19.2 กก./ซม.² ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 3.15

มอร์ต้าสำหรับเกราทแบบผสมสารลดน้ำพิเศษ โดยที่มอร์ต้ามีอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 0.5:1, 1:1 และ 1.5:1 มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.57, 0.65, 0.75 ผลการทดสอบกำลังอัดโดยใช้ตัวอย่างทดสอบขนาด 50x50x50 มม. ได้กำลังอัดที่อายุ 28 วันเฉลี่ย 600, 628 และ 283 กก./ซม.² ตามลำดับดังรายละเอียดแสดงในรูปที่ 3.42 ผลการทดสอบกำลังดึงที่อายุ 28 วันได้กำลังดึงเฉลี่ย 37.0, 31.0 และ 31.5 กก./ซม.² ตามลำดับ ผลการทดสอบหาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นได้ค่าเฉลี่ย 214300, 225900 และ 174300 กก./ซม.² ดังแสดงในรูปที่ 3.44 ถึงรูปที่ 3.46 การทดสอบการหดตัวจากการเสียน้ำได้การหดตัว 0.228, 0.155 และ 0.136 % ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 3.47 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิได้ค่าเฉลี่ย 3.5×10^{-6} , 4.0×10^{-6} และ $5.0 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ตามลำดับ

ดังแสดงในรูปที่ 3.48 การทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวเฉือนอัด ได้ค่ากำลังอัดเฉลี่ย 160, 141 และ 136 กก./ซม.² ตามลำดับ ผลการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวแบบดัดได้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ย 27.5, 22.0 และ 18.7 กก./ซม.² ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.16



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย