

เครื่องมือและวิธีการทดลอง

ในการศึกษาการนำเศษถ่านหินมาอัดก้อนเพื่อใช้ทดแทนถ่านไม้ และหินในคร่าว เรือน ถ่านอัดก้อนอาจทำได้เป็นหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น รูปไข่, ทรงกระบอก, สี่เหลี่ยม เป็นต้น ซึ่งเป็นถ่านอัดก้อนที่มีขนาดเล็กระมาณขนาดของถ่านไม้ และอาจทำเป็นขนาดใหญ่โดยไข่เพียง 1-3 ก้อน ก็พอเพียงพอการใช้งานหนึ่งครั้ง ในการวิจัยนี้ เลือกทำถ่านอัดก้อนขนาดใหญ่ โดยออกแบบถ่านอัดก้อนให้เป็นก้อนรูปทรงกระบอกเพื่อให้เหมาะสมในการใช้งานหรือเหมาะกับรูปร่างของภาชนะในคร่าว เรือน มีช่องเจาะทะลุตามแนวแกนเพื่อให้มีพื้นที่การเผาไหม้มากขึ้น มีช่องให้อากาศไหลผ่านเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม้ จำนวนช่องต้องให้เหมาะสมกับขนาด ถ่านอัดก้อนและอัตราการเผาไหม้ ถ้ามักเกินไปจะทำให้ถ่านอัดก้อนไม่แข็งแรง แต่ถ่านน้อยเกินไป พื้นที่การเผาไหม้ลดลงทำให้การเผาไหม้ไม่ดี และเนื่องจากถ่านอัดก้อนที่ทำขึ้นนี้มีขนาดและรูปร่างต่างจากถ่านไม้มาก เตาที่ใช้ทดลองกับถ่านอัดก้อนนี้จึงต้องออกแบบและสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างและการใช้งาน โดยพยายามรักษาโครงสร้างหลักของเตาอั้งโล่ไว้และคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานและราคาถูกเป็นหลัก

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง


3.1.1 เครื่องบดถ่านหินชนิด Hammer mill โดยมีตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว อยู่ภายใน ดังนั้นถ่านหินที่บดแล้วจะมีขนาดเล็กกว่า 3/8 นิ้ว ดังรูปที่ 3.1

3.1.2 เครื่องผสม ใช้ในการผสมส่วนผสมต่าง ๆ ก่อนการอัดก้อน ดังรูปที่ 3.2


3.1.3 เครื่องทดสอบความแข็งแรง (Compressive strength tester) ใช้ในการวัดความแข็งแรง (compressive strength) ของถ่านอัดก้อน ดังรูปที่ 3.3

3.1.4 เครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ดังรูปที่ 3.4 ประกอบด้วย


ก. กระบอกสูบ 2 อัน อันบนทำหน้าที่อัดเชื้อเพลิงให้เป็นก้อน ส่วนอันล่างทำหน้าที่ดันก้อนเชื้อเพลิงให้หลุดจากแบบอัด




รูปที่ 3.1 เครื่องบดชนิด Hammer mill



รูปที่ 3.2 เครื่องผสม



รูปที่ 3.3 เครื่องทดสอบความแข็งแรง
(compressive strength
tester)



รูปที่ 3.4 เครื่องอัดไฮดรอลิกส์

ข. แบบอัด ส่วนบนเป็นแกนรูปทรงกระบอก 12 แกน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ซม. สูง 6 ซม. ส่วนล่างเป็นเบ้าทรงกระบอกกลวง สำหรับใส่เชื้อเพลิงที่ต้องการอัด ก่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 6 ซม. ดังรูปที่ 3.5

ค. ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ถังน้ำมันไฮดรอลิกส์ ความจุประมาณ 50 ลิตร ปัมป์สูบน้ำมันทำหน้าที่สูบน้ำมันอัดเข้าไปในกระบอกสูบ มอเตอร์ทำหน้าที่หมุนปัมป์สูบน้ำมัน ฯลฯ

เครื่องอัดไฮดรอลิกส์ เครื่องนี้ออกแบบให้มีความสามารถในการอัดได้ความดันสูงถึง 1300 ปอนด์/ตร.นิ้ว

3.1.5 เตาทดลอง ในการออกแบบเตาเพื่อใช้ทดลองกับถ่านอัดก้อนที่ทำขึ้นนั้น ต้องให้เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของถ่านอัดก้อน ควรทำจากวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก มีน้ำหนักเบาและรักษาโครงสร้างหลักของเตาอังโล่ที่ไต่อยู่ทั่วไป ซึ่งมี 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือส่วนที่เกิดการเผาไหม้ ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่ให้อากาศเข้าและเอาแก๊สออก ส่วนที่ 3 คือส่วนที่ไอเสียและความร้อนออกไปจากระบบ ซึ่งได้รูปแบบของเตาทดลองดังรูปที่ 3.6 และตารางที่ 3.1 โดยรายละเอียดและวัสดุในการสร้างเตาแสดงในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 3.1 ขนาดของเตาที่ใช้ในการวิจัย

น้ำหนัก	4.2	กก.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	19	ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	11	ซม.
ผนังเตาหนา	4	ซม.
ความสูง	25	ซม.
ช่องเปิดด้านหน้าเตากว้าง	5	ซม.
ช่องเปิดด้านหน้าเตายาว	15	ซม.
ขารองภาชนะ (ทำหน้าที่แทนเชิงเทิน) สูง	1.3	ซม.
ขารองถ่าน (ทำหน้าที่แทนรังผึ้ง) สูง	5	ซม.

3.1.6 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ประกอบด้วยเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) และ เครื่องบันทึก (recorder) ของบริษัท Sefram Paris ดังรูปที่ 3.7 เทอร์โมคัปเปิลที่ใช้เป็นแบบ Chromel-alumel




รูปที่ 3.5 แบบฮัด แบบที่ 1



รูปที่ 3.6 เตาที่ใช้ในการรียสบตัน Top View และ Side View


116974407



รูปที่ 3.7 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

ศูนย์วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1.7 เครื่องมือวัดความร้อน/หน่วยพื้นที่.เวลา เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ออกมาผ่านพื้นที่หนึ่งหน่วยในยู่่งเวลา ประกอบด้วย heat flux meter และเครื่องบันทึก ดังรูปที่ 3.8 heat flux meter ที่ใช้เป็นชนิด Calorimeter ของบริษัท Hy-Cal-Engineering 12105 Lab Nielos Road Santa Fe Springs, California.



รูปที่ 3:8 เครื่องมือวัดความร้อน/หน่วยพื้นที่ . เวลา

3.2 ถ่านหินและสารที่ใช้ในการทดลอง

- ก. เศษถ่านหินจากเหมืองแม่ตึบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
- ข. ตัวประสานที่ใช้ คือ
 แป้งเปียก ในอัตราส่วนแป้ง 10% น้ำ 90%
 ยางมะตอย (asphalt) จากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่
 แบลคลิกเคอร์ (black liqour) จากโรงงานกระดาษสยามคราฟท์
 กากน้ำตาล (molasses) จากโรงงานน้ำตาลมิตรผล
 ยี่ผึ้งจากโรงกลั่นน้ำมัน (wax from refinery) จากโรงกลั่นน้ำมันผาง
 mixed pitch จากโรงงานสกัดน้ำมันพืช คุณลุ่มบัตติงภาคผนวกที่ 5
 coconut pitch จากโรงงานสกัดน้ำมันพืช คุณลุ่มบัตติงภาคผนวกที่ 5
 ดินเหนียว คุณลุ่มบัตติงภาคผนวกที่ 4
- ค. สารที่ช่วยในการติดไฟคือ โซเดียมไนเตรท (NaNO_3) commercial grade
- ง. สารที่ใช้ลึบกำมะถันคือ ปูนขาว commercial grade, CaO 64.71 %

3.3 วิธีการทดลอง

3.3.1 การเตรียมตัวอย่าง นำเศษถ่านหินมาบดด้วยเครื่องบดชนิด Hammer mill จากนั้นแบ่งส่วนหนึ่งไปวิเคราะห์หาคุณลุ่มบัตติงทั่วไปตามวิธีของ ASTM (33, 34, 35) ได้แก่ค่า ความร้อน ร้อยละกำมะถัน และค่าวิเคราะห์โดยประมาณซึ่งประกอบด้วยร้อยละความชื้น เถ้า ส่าระเหย และคาร์บอนคงตัว นอกจากนี้ นำเศษถ่านที่บดแล้วอีกส่วนหนึ่งมาวิเคราะห์ขนาด sieve analysis ตามวิธีของ ASTM (36)

3.3.2 การศึกษาคุณลุ่มบัตติงของถ่านอัดก้อนเพื่อหาล้วนผสมต่าง ๆ
 การอัดก้อนด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิกส์ ทำได้โดยนำเศษถ่านหินและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องการในอัตราส่วนร้อยละของน้ำหนักถ่านหินแห้ง มาผสมให้เข้ากันในเครื่องผสม แล้วนำไปอัดก้อนที่ความดันลู่ลู่ของเครื่องคือ 1300 ปอนด์/ตร.นิ้ว เป็นเวลา 10 วินาที ตากแห้งถ่านอัดก้อนที่ได้โดยทิ้งไว้ในอากาศประมาณ 5-7 วัน หรือจนความชื้นของถ่านอัดก้อน ไม่เปลี่ยนแปลง แล้วจึงนำไปทดสอบคุณลุ่มบัตติงต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

3.3.2.1 การหาตัวประสานที่เหมาะสม นำเค้กก้านหินที่บดได้มาผสมกับตัวประสานต่าง ๆ ที่ละเอียด คือ แป้งเปียก, ยางมะตอย, แบลคลิกเคอร์, กากน้ำตาล, ยี่ผึ้ง จากโรงกลั่นน้ำมัน (wax from refinery), mixed pitch, coconut pitch และดินเหนียว ในอัตราส่วนร้อยละ 5-30 ตัวประสานถูกตัวบดวันยางมะตอยและยี่ผึ้งต้องใช้น้ำช่วยเพื่อให้การยึดเกาะดีขึ้น ปริมาณน้ำที่ใช้แตกต่างกันไปตามชนิดของตัวประสานจากนั้นนำก้านอัดก้อนที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติในด้านการติดไฟ เช่น ความแข็งแรง กลิ่น ครัน เป็นต้น กับเตาทดลองที่สร้างขึ้น โดยการติดไฟ ทำได้เช่นเดียวกับการจุดก้านไม้ของเตาอังโล่ ดังรายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 2

3.3.2.2 การหาช่วงขนาดก้านที่เหมาะสม นำเค้กก้านหินมาแยกขนาดเป็น 4 ช่วง คือ เล็กกว่า 1 มม., ใหญ่กว่า 1 มม. แต่เล็กกว่า 2 มม., ใหญ่กว่า 2 มม. และขนาดรวมทุกช่วงขนาด นำเค้กก้านหินแต่ละช่วงขนาดมาผสมกับตัวประสานที่เลือกได้จากข้อ 3.3.2.1 ในปริมาณร้อยละ 10 แล้วทำการอัดก้อน นำก้านอัดก้อนที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติในด้านความแข็งแรง (compressive strength) ด้วย เครื่องทดสอบความแข็งแรง

3.3.2.3 การหาปริมาณปูนขาวที่เหมาะสม ใช้น้ำประสานในอัตราส่วนร้อยละ 10 และช่วงขนาดก้านที่ได้จากข้อ 3.3.2.1 และ 3.3.2.2 มาผสมกับปูนขาวในอัตราส่วนร้อยละ 0, 2, 3, 4, 5, 6 แล้วนำไปอัดก้อน จากนั้นนำก้านอัดก้อนที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติด้านการสับกัษะก้น ทำโดยนำก้านอัดก้อนมารูดไฟในเตาทดลอง แล้ววิเคราะห์หาปริมาณกัษะก้นทั้งหมดในแก้ว เพื่อหาประสิทธิภาพการสับกัษะก้นของปูนขาว

3.3.2.4 การหาปริมาณโซเดียมไนเตรทที่เหมาะสม ใช้น้ำประสานร้อยละ 10 ช่วงขนาดก้าน และปริมาณปูนขาวที่เหมาะสมจากการทดลอง ข้อ 3.3.2.1 - 3.3.2.3 มาผสมกับโซเดียมไนเตรทในอัตราส่วนร้อยละ 0, 3, 5, 7 แล้วนำไปอัดก้อน จากนั้นนำก้านอัดก้อนที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติด้านการติดไฟในเตาทดลอง ได้แก่ เวลาในการจุดติดและเวลาที่ควันหมด

3.3.3 การศึกษาคุณสมบัติของก้านอัดก้อนในการนำไปใช้งาน

ใช้ช่วงขนาดก้าน ปริมาณปูนขาว และโซเดียมไนเตรท ที่เหมาะสมจากข้อ 3.3.2.1-3.3.2.4 ผสมกับตัวประสานที่เลือกไว้ในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10, 20, แล้วนำมาอัดก้อน จากนั้นนำก้านอัดก้อนที่ได้มาศึกษาคุณสมบัติในการใช้งาน ดังนี้คือ

3.3.3.1 ความแข็งแรง ทำการวัดความแข็งแรงของถ่านอัดก้อนด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแรง

3.3.3.2 ประสิทธิภาพ ทำการหาประสิทธิภาพในการใช้งาน เริ่มด้วยการจุดถ่านอัดก้อน รอคจนควันหมดจึงตั้งหม้ออูคูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ซม. บรรจุน้ำปริมาณ 3,000 กรัม บันทึกอุณหภูมิน้ำเริ่มต้นไว้ เมื่อน้ำเดือดให้เปิดฝาหม้อปล่อยให้ไอน้ำระเหยกลายเป็นไอ จนกระทั่งไฟรา ยังน้ำหนักของน้ำที่เหลือ แล้วนำไปคำนวณหาประสิทธิภาพตามสูตรที่กล่าวไว้ข้างต้น

3.3.3.3 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความร้อน/หน่วยพื้นที่ เวลา กับ เวลา ทำการวัดอุณหภูมิและความร้อน/หน่วยพื้นที่ เวลา ตั้งแต่ควันหมดจนไฟรา ที่จุดศูนย์กลางของปากเตา ในระดับเดียวกันกับความสูงของ เียง เเทนหรือระดับเดียวกันกับก้นภาชนะเมื่อใช้งาน ดังรูปที่ 3.9 และ 3.10 เพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความร้อน/หน่วยพื้นที่. เวลา กับ เวลา ของ เตา อัง โคล่เมื่อใช้กับถ่านไม้ปริมาณ 500 กรัม

นอกจากนี้ได้สร้างแบบอัดเพิ่มขึ้น 2 แบบ โดยเรียกแบบอัดเดิมที่ใช้ในการทดลองช่วงแรกเป็นแบบที่ 1 ที่สร้างใหม่เป็นแบบที่ 2 และ 3 ขนาดของแบบอัดทั้ง 3 แบบ แสดงในตารางที่ 3.2 และรูปที่ 3.11 นำส่วนผสมของถ่านอัดก้อนแบบที่ 2 และ 3 ซึ่งมีส่วนผสมเช่นเดียวกับถ่านอัดก้อนแบบที่ 1 ไปอัดก้อนด้วยเครื่องไฮโดรลิกส์ที่ความดันสูงสุดของเครื่อง คือ 1,300 ปอนด์/ตร.นิ้ว เป็นเวลา 10 วินาที ตากแห้งถ่านอัดก้อนที่ได้โดยทิ้งไว้ในอากาศประมาณ 5-7 วัน หรือจนความชื้นของถ่านอัดก้อนไม่เปลี่ยนแปลง แล้วนำไปทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นเดียวกับถ่านอัดก้อนแบบที่ 1 กับเตาทดลองที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับถ่านอัดก้อนแบบที่ 2 และ 3 ดังแสดงในรูปที่ 3.12, 3.13 และตารางที่ 3.3


3.3.4 การศึกษาการนำถ่านอัดก้อนไปใช้งานในสภาวะอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการนำถ่านอัดก้อนไปใช้งานที่สภาวะอื่นกับสภาวะเดิม ดังนี้

1. การหาประสิทธิภาพเมื่อใช้ถ่านอัดก้อน 2 ก้อน โดยเริ่มตั้งน้ำเมื่อควันหมด (สภาวะเดิม)


2. การหาประสิทธิภาพเมื่อใช้ถ่านอัดก้อน 2 ก้อน โดยเริ่มตั้งน้ำเมื่อถ่านอัดก้อนติดไฟ (สภาวะใหม่)

3. การหาประสิทธิภาพโดยเริ่มจุดถ่านอัดก้อน 1 ก้อน และตั้งน้ำเมื่อควันหมดทำการเติมถ่านอัดก้อนครั้งละ 1 ก้อน 2 ครั้ง ทุก 30 นาที นับตั้งแต่เริ่มจุดถ่านอัดก้อน ถ้ามีควันเมื่อเติมถ่านอัดก้อนให้ยกน้ำออก แล้วเปิดพัดลมจนควันหมดจึงปิดพัดลม และตั้งน้ำต่อไป (สภาวะเดิม)


4. การหาประสิทธิภาพคล้ายสภาวะที่ 3 ต่างกันที่เริ่มตั้งน้ำเมื่อถ่านอัดก้อนติดไฟ ถ้ามีควันเมื่อเติมถ่านอัดก้อน ไม่ต้องยกน้ำออก แต่ให้เปิดพัดลมจนควันหมดจึงปิด (สภาวะใหม่)



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.9 การวัดอุณหภูมิ




รูปที่ 3.10 การวัดความร้อน/หน่วยพื้นที่ . เวลา

ตารางที่ 3.2 ขนาดของแบบอัดทั้ง 3 แบบ


	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
<u>ส่วนบน</u>			
จำนวนแกนรูปทรงกระบอก (แกน)	12	14	16
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน (ซม.)	1.4	1.4	1.4
ความสูงของแกน (ซม.)	6	8	8
<u>ส่วนล่าง</u>			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเบ้า (ซม.)	10	11	12
ความสูงของเบ้า (ซม.)	6	8	8

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.11 แบบฮัดทั้ง 3 แบบ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.12 เตาที่ใช้ในการวิจัยด้าน Top View



รูปที่ 3.13 เตาที่ใช้ในการวิจัยด้าน Side View

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดเตาที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 3 แบบ

	แบบที่ 1	แบบที่ 2	แบบที่ 3
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ซม.)	19	20	21
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ซม.)	11	12	13
ความหนาของผนังเตา (ซม.)	4	4	4
ความสูงของเตา (ซม.)	25	25	25
ความสูงของขารองถ่านอัดก้อน (ซม.) (ทำหน้าที่แทนรังผึ้ง)	5	5	5
ความสูงของที่รองภาชนะ (ซม.) (ทำหน้าที่แทนเชิงเทียน)	1.3	1.3	1.3
ช่องเปิดด้านหน้าเตากว้างxยาว (ซม.)	5X15	5X15	5X15

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย