

## เอกสารอ้างอิง

## ภาษาไทย

- ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, ศิริพจน์ ศิรินทรพรณ. การประเมินผลการทดสอบกำลังตัวอย่างคอนกรีต. วารสารข่าวช่าง ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 มกราคม กรุงเทพฯ, 2529.
- ธนาคารทหารไทย. แนวโน้มการก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. แนวโน้มเศรษฐกิจ ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 สิงหาคม กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ , 2534.
- ธนาคารทหารไทย. ภาวะการก่อสร้าง. แนวโน้มเศรษฐกิจ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 มีนาคม กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ , 2534.
- มัน ศรีเรือนทอง. อาคาร 11 ชั้น ถล่มที่ถนนรามคำแหง. โยธาสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย , 2533.
- ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย. การควบคุมคุณภาพสำหรับนักบริหารและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็น แอนด์ ดี จำกัด , 2533.
- ฟูคานางะ อิจิโระ. เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC). การทดสอบคอนกรีต. เอกสารประกอบคำบรรยาย. กรุงเทพฯ, 2532.
- \_\_\_\_\_. การผลิต และการทดสอบหินและทรายสำหรับงานคอนกรีต. เอกสารประกอบคำบรรยาย. กรุงเทพฯ, 2532.
- \_\_\_\_\_. คอนกรีตผสมเสร็จ เอกสารประกอบคำบรรยาย. กรุงเทพฯ, 2532.
- พิชิต สุขเจริญพงษ์, ดร. การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม กรุงเทพฯ
- นิพนธ์ สุนทรสมัย. ปฏิบัติการและควบคุมงานคอนกรีต กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2523, ซี.เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2535.
- สิริชัย ไวกาญจนนาค. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับควบคุมการผลิตของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

- เสรี ยูนิพันธ์, รศ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ตำรา ทวิแสงสกลไทย. การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2522.
- สมนึก วิสิทธิ์แพทย์. การปรับปรุงแผนการผลิตของโรงงานผลิตกระเบื้องโลหะขนาดเล็กในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
- สันติ วิลาสศักดิ์กานนท์. การควบคุมคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ภาควิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ, 2520.
- วินิต ช่อวิเชียร. คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : หจก.ป.สัมพันธ์พานิช 2521.
- อนุพงศ์ งามขจรวิวัฒน์. การใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการผลิตในโรงงานประกอบโทรทัศน์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
- อุบลรัตน์ อุ่นประเสริฐวงศ์. ระบบควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- เอกชัย ตั้งบุญธินา การเพิ่มความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานผลิตแผ่นพื้นรองเท้าโดยการปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุง. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
- เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ, ศ.ดร. มาตรการป้องกันการวิบัติของอาคารประเมินจากกรณีตึกถล่มและโครงสร้างวิบัติที่ผ่านมา โยธาสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2534.
- \_\_\_\_\_ . การควบคุมคุณภาพคอนกรีต เอกสารประกอบคำบรรยาย. กรุงเทพฯ
- อรุณ ชัยเสรี, ชัย มุกตพันธ์. คู่มือการตรวจสอบคอนกรีต ของสมาคมคอนกรีตอเมริกัน แปลจาก A.C.I. Manual of Concrete Inspection 1967 5<sup>th</sup> Edition วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, กันยายน 2524.

ภาษาอังกฤษ

- ACI (American Concrete Institute). ACI Manual of Concrete Practice Part I. Michigan, 1981.
- Annual Book of ASTM Standards. Concrete and Mineral Aggregates Part 14. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1981.
- Antonino C.S. Aligaen. An Evaluation of Concreting Practices in the Philippines. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, March, 1983.
- McLaughlin, J.F. and Hanna, S.J. Evaluation of Data. Purdue University Engineering Reprints, Civil Engineering, August, 1966.
- Neville, A.M. The relation between standard deviation and mean strength of concrete test cubes. Magazine of Concrete Research, Vol.11, 1958.
- Orchard, D.F. Concrete Technogy Volumn I Properties of Materials. John Wiley & sons Inc., Avenue South, New york, 1962.
- Soroka I. An application of statistical procedures to quality control of concrete. Material and Structures V.1 Nos.5 Sep-Oct 1968.
- Sparkes, F.N. The control of concrete quality. Proceedings of a symposium on mix design and quality Control of concrete, London, May, 1954.
- Wagner, W.K. Effect of Sampling and Job Curing Procedures on Compressive Strength of Concrete. Materials Research & Standard, Am. Soc. Testing Mats.; Vol.3, No.8, August, 1963, p.629.



Varshney, R.S. Concrete Technology. Oxford & IBH Publishing Co.,  
New Delhi Bombay, Calcutta, 1982.



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ภาคผนวก ก

แนวโน้มนองอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 รายชื่อบริษัทและจำนวนโรงงานผสมของแต่ละบริษัท(ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

ชื่อบริษัท	จำนวนโรงงาน	เปอร์เซ็นต์
1. บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง จำกัด (CPAC)	78	36.97
2. บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด	39	18.48
3. บริษัทปูนซิเมนต์ชลประทาน จำกัด	22	10.43
4. บริษัทน้ำแข็งคอนกรีต จำกัด	17	8.06
5. บริษัท ที พี ไอ จำกัด	10	4.74
6. บริษัทกาญจนาคอนกรีต จำกัด	7	3.32
7. บริษัทเรมิกอน จำกัด	8	3.79
8. บริษัทซิกม่า จำกัด	5	2.37
9. บริษัทเอ็นอีซี จำกัด	2	0.95
10. บริษัท UP-CON จำกัด	2	0.95
11. บริษัท VP-GROUP จำกัด	6	2.84
12. บริษัท เอส วี คอนกรีต จำกัด	2	0.95
13. บริษัทบางปูใหม่ จำกัด	2	0.95
14. บริษัท ช.ไชยภัทร์ จำกัด	1	0.47
15. บริษัทยูนิค จำกัด	3	1.42
16. บริษัทหอมสิน จำกัด	1	0.47
17. บริษัทอนันต์คอนกรีต จำกัด	1	0.47
18. ผู้ชนะเลิศ	1	0.47
19. ประเสริฐทรัพย์	1	0.47
20. เรไร	1	0.47
21. วิณา	1	0.47
21. เทวภูมิ	1	0.47
รวมทั้งสิ้น	211	100.00



รูปที่ 1 รูปแบบการเจริญเติบโตของคอนกรีตผสมเสร็จ ข้อมูลปี 2523


ตาราง 2 องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของคอนกรีตผสมเสร็จ

องค์ประกอบ	ผลที่มีต่อคอนกรีตผสมเสร็จ
1. เทคโนโลยี 1.1) มาตรฐานคอนกรีตที่ดี 1.2) เข้มงวดกับคุณภาพ	เြ่งการเจริญเติบโต เြ่งการเจริญเติบโต
2. การก่อสร้าง 2.1) ค่าจ้างของแรงงานถูก 2.2) คนงานที่มีฝีมือทำได้ง่าย 2.3) การจัดการด้านการก่อสร้างไม่ดี 2.4) มีการผสมคอนกรีตที่หน่วยงานก่อสร้าง 2.5) การวิเคราะห์ราคาอย่างละเอียด	หน่วยงานเจริญเติบโต หน่วยงานเจริญเติบโต หน่วยงานเจริญเติบโต หน่วยงานเจริญเติบโต เြ่งการเจริญเติบโต
3. การผลิต 3.1) มีประสิทธิภาพด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 3.2) ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพ 3.3) มีข้อจำกัดด้านการขนส่ง	เြ่งการเจริญเติบโต เြ่งการเจริญเติบโต หน่วยงานเจริญเติบโต
4. การลงทุน การตลาด 4.1) ราคาที่มีการแข่งขัน 4.2) ลงทุนอย่างมากในด้านรถและเครื่องจักร 4.3) ลงทุนโดยผู้ผลิตซีเมนต์หรือหินทราย	เြ่งการเจริญเติบโต เြ่งการเจริญเติบโต เြ่งการเจริญเติบโต



ตารางที่ 3 ปริมาณการใช้ซีเมนต์ สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จของประเทศต่างๆ ในยุโรป

ประเทศ	% ซีเมนต์ที่ใช้สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ			
	2524	2525	2526	2527
ออสเตรีย	25.50	26.20	27.70	31.00
เบลเยียม	36.00	36.00	34.00	30.00
เดนมาร์ก	34.00	31.00	31.00	33.00
ฟินแลนด์	54.00	44.00	na	57.00
ฝรั่งเศส	26.50	27.00	27.50	28.00
เยอรมัน	49.00	49.00	50.00	na
กรีซ	na	na	na	43.10
ไอร์แลนด์	65.00	65.00	65.00	na
ไอแลนด์	33.00	32.00	34.00	na
อิตาลี	34.80	35.50	35.90	37.20
ลักเซมเบิร์ก	24.00	25.60	45.00	41.00
เนเธอร์แลนด์	45.00	49.00	45.00	44.00
นอร์เวย์	50.00	45.00	45.00	55.00
โปรตุเกส	na	16.00	6.50	na
สเปน	24.00	22.00	16.20	na
สวีเดน	57.00	57.00	55.00	55.00
สวิสเซอร์แลนด์	54.50	54.50	55.80	na
ตุรกี	na	na	na	na
อังกฤษ	43.00	44.00	42.50	41.90



ภาคผนวก ข

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัสดุดิบและคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน (ASTM)

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 วิธีการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีต

การทดสอบวัสดุผสม	วิธีการทดสอบอ้างอิง
1. การทดสอบหาขนาดละเอียดของมวลรวม Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregate	ASTM C 136
2. การทดสอบสารอินทรีย์ที่เจือปนในทราย Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregate for Concrete	ASTM C 40
3. การทดสอบหาปริมาณฝุ่นด้วยวิธีการล้าง Test Method for Materials finer than 75 m (No.200) Sieve in Mineral Aggregate	ASTM C 117
4. การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลละเอียด Test Method for Specific gravity and Absorption of Fine Aggregate	ASTM C 128
5. การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหยาบ Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate	ASTM C 127
6. การทดสอบความคงทน Test Method for Soundness of Aggregates	ASTM C 88
7. การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก และช่องว่างในมวลรวม Test Method for Unit Weight and Voids in Aggregate	ASTM C 29
8. การทดสอบความต้านทานต่อการขีดสีของมวลรวมหยาบ โดยเครื่องลอสแอนเจลิส Test Method for Resistance of Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine	ASTM C 131
การทดสอบน้ำ	วิธีการทดสอบอ้างอิง
1. การทดสอบกำลังอัดระหว่างน้ำที่จะใช้ในการผลิตกับน้ำดี (strength versus control)	ASTM C 109
2. การทดสอบการก่อตัวระหว่างน้ำที่จะใช้ในการผลิตกับน้ำดี (Time of set versus control)	ASTM C 191
3. การทดสอบสิ่งเจือปนในน้ำ (Total solids content)	ASTM D 1888
4. การทดสอบปริมาณคลอไรด์ในน้ำ (Total chlorides)	ASTM D 512
5. การทดสอบสภาพทั่วไปของน้ำ (มาตรฐานตามน้ำที่ใช้ดื่ม) (Potable water (local health standards))	

ตารางที่ 1 (ต่อ) วิธีการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีต

การทดสอบปูนซีเมนต์	วิธีการทดสอบอ้างอิง
1. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties as required)	ASTM C 150 หรือ ASTM C 595
2. การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี (Chemical properties as required)	ASTM C 150 หรือ ASTM C 595
การทดสอบน้ำยา	วิธีการทดสอบอ้างอิง
1. การทดสอบน้ำยาลดน้ำ (Water-reducing admixtures)	ASTM C494

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 2 วิธีการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต

การทดสอบคอนกรีต	วิธีการทดสอบอ้างอิง
1. การทดสอบหน่วยน้ำหนัก Determination of Weight per cubic Metre of Fresh Concrete	BS 1881 : PART 2 หรือ ASTM C 138
2. การทดสอบเวลาก่อตัว Standard Test Method of Time of Setting of Concrete Mixture by Penetration Resistance	ASTM C 403
3. การทดสอบค่ายุบตัว Standard Test Method of Slump of Portland Cement Concrete	ASTM C 143
4. การทดสอบการไหลตัว Method for Determination of Flow	DIN 1048 : PART 1
5. การทดสอบปริมาณอากาศ Standard Test Method of Air Content of Freshly Mixed Concrete by The Pressure Method	ASTM C 231
6. การทำก้อนตัวอย่างรูปลูกบาศก์ Method of Making and Curing Test Specimens	BS 1881 : PART 3
7. การทำก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก Standard Method of Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	ASTM C 39
8. การทดสอบกำลังอัดคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ / รูปทรงกระบอก Method of Testing Concrete for Strength	BS 1881 : PART 4 หรือ ASTM C 39
9. การทดสอบคอนกรีตสดในห้องปฏิบัติการ Standard Method of Making and Curing Concrete Test Specimen in the Laboratory	ASTM C 192

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## ตารางที่ 4 เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์

รายละเอียด	ประเภทหนึ่ง	ประเภทสอง	ประเภทสาม	ประเภทสี่	ประเภทห้า
<b>1. ความละเอียด (FINENESS)</b>					
1.1 ทดสอบด้วยเทอร์มิโนมิเตอร์ ค่าเฉลี่ยค่าสุด (ตร.ชม./กรัม)	1600	1600		1600	1600
ค่าค่าสุดสำหรับตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่ง (ตร.ชม./กรัม)	1500	1500		1500	1500
1.2 ทดสอบด้วยแอร์เพอมีอะมิเตอร์ ค่าเฉลี่ยค่าสุด (ตร.ชม./กรัม)	2800	2800		2800	2800
ค่าค่าสุดสำหรับตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่ง (ตร.ชม./กรัม)	2600	2600		2600	2600
<b>2. ความอยู่ตัว (SOUNDNESS)</b>					
การขยายตัวโดยวิธีไฮโดรแคลฟว์ สูงสุด ร้อยละ	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
<b>3. ระยะเวลาก่อตัว (TIME OF SETTING)</b>					
3.1 ทดสอบแบบกิลต์โมร์ การก่อตัวระยะต้น ไม่น้อยกว่า (นาที)	60	60	60	60	60
การก่อตัวระยะปลาย ไม่เกินกว่า (ชม.)	10	10	10	10	10
3.2 ทดสอบแบบไวแคด การเริ่มก่อตัว ไม่น้อยกว่า (นาที)	45	45	45	45	45
<b>4. ปริมาณอากาศในเมอร์ตาร์ (AIR CONTENT OF MORTAR)</b>					
เมื่อเตรียมและทดสอบตามวิธีมาตรฐาน โดยปริมาณสูงไม่มากกว่าร้อยละ	12	12	12	12	12
<b>5. แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH)</b>					
แรงอัดของก้อนลูกบาศก์เมอร์ตาร์ ซึ่งประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 ส่วน และทรายมาตรฐานที่ร่อนได้ตามขนาด 2.75 ส่วนโดยน้ำหนัก เครีมและทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ต้องเท่ากับหรือมากกว่า ค่าที่กำหนดตามเกณฑ์อายุข้างล่างนี้					
1 วันในอากาศชื้น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร			120		
1 วันในอากาศชื้น และ 2 วันในน้ำ (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)	85	70	210		
1 วันในอากาศชื้น และ 6 วันในน้ำ (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)	150	130		55	105
1 วันในอากาศชื้น และ 27 วันในน้ำ (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)	245	58		140	210
<b>6. ความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำ</b>					
7 วัน สูงสุด (คาลอรีต่อกรัม)		70			
28 วัน สูงสุด (คาลอรีต่อกรัม)		80			
<b>7. การก่อตัวผิดปกติ (FALSE SET) ระยะจมน้ำสูงที่สุด สูงสุด ร้อยละ</b>					
	50	50	50	50	
<b>8. การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (SULPHATE EXPANSION)</b>					
14 วัน สูงสุด ร้อยละ					0.045



ตารางที่ 5 ปริมาณของสิ่งเจือปนในวัสดุผสมที่ยอมให้

สิ่งสกปรกที่เจือปน	เปอร์เซ็นต์ที่ยอมให้สูงสุดโดยน้ำหนัก	
	ในวัสดุผสมละเอียด	ในวัสดุผสมหยาบ
ดินเหนียว	1.00	0.25
ฝุ่นหรือผงละเอียด (SILT) ที่ลอคตะแกรงเบอร์ 200 :		
1. คอนกรีตที่รับแรงเสียดสี	5.00	1.00
2. คอนกรีตทั่วไป	5.00	1.00
ถ่านหินหรือลิกไนท์ :		
1. โนงานที่อวดผิวหน้า	0.50	0.50
2. คอนกรีตทั่วไป	1.00	1.00
วัสดุอ่อน (เช่น รากไม้ เศษไม้)	-	5.00

ศูนย์วิทยพัทยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 6 เกณฑ์กำหนดส่วนขนาดคละของวัสดุผสม

ตะแกรงขนาด	ค่าร้อยละเศษที่ค้างบนตะแกรงขนาดต่างๆ				
	ทราย	หิน			
		ตั้งแต่เบอร์ 4 ถึง 3/4 นิ้ว	ตั้งแต่เบอร์ 4 ถึง 1 นิ้ว	ตั้งแต่เบอร์ 4 ถึง 1 1/2 นิ้ว	ตั้งแต่เบอร์ 4 ถึง 2 นิ้ว
2 นิ้ว				0	0-5
1 1/2 นิ้ว			0	0-5	-
1 นิ้ว		0	0-5	-	30-65
3/4 นิ้ว		0-10	-	30-65	-
1/2 นิ้ว		-	40-75	-	70-90
3/8 นิ้ว	0	45-80	-	70-90	-
เบอร์ 4	0-5	90-100	90-100	95-100	95-100
เบอร์ 8	0-20	95-100	95-100		
เบอร์ 16	15-50				
เบอร์ 30	40-75				
เบอร์ 50	70-90				
เบอร์ 100	90-98				

ตารางที่ 7 ปริมาณที่ยอมให้ของสารเจือปนในน้ำ

สารที่เจือปน	ปริมาณที่ยอมให้สูงสุด (ส่วนต่อล้าน)
เกลือ	
โซเดียมคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนต	1,000
แคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนต	400
แมกนีเซียมซัลเฟตและคลอไรด์	40,000
โซเดียมคลอไรด์	20,000
โซเดียมซัลเฟต	10,000
กรด	10,000
เกลือของแร่เหล็ก	40,000
ฝุ่นหรือผงหรืออนุภาคลอยตัว	2,000
น้ำทะเล	35,000
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	4,000
น้ำโสโครก	400
น้ำคาล	500
ตะไคร่น้ำ	1,000
โปแตสเซียมและโซเดียมไฮดรอกไซด์	0.5-10% (โดยน้ำหนักของซีเมนต์)
น้ำมัน	2.0% (โดยน้ำหนักของซีเมนต์)



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### MATERIALS FINER THAN NO. 200 SIEVE IN AGGREGATE (ASTM C 117)

SAMPLE FROM \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

DESCRIPTION OF SAMPLE \_\_\_\_\_

PROJECT \_\_\_\_\_

DATE & TIME OF TEST \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIPTION	TEST NO.		
		1	2	3
A	Original dry weight of sample g.			
B	Dry weight of sample after washed g.			
	Materials finer than No. 200 sieve $\frac{A-B}{A} \times 100$ %			
	Average %			

REMARK:

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TESTED BY \_\_\_\_\_ APPROVED BY \_\_\_\_\_

รูปที่ 1 แบบฟอร์มการทดสอบหาปริมาณฝุ่นด้วยวิธีการล้าง (ปัจจุบันที่ใช้อยู่)



### ORGANIC IMPURITIES TEST (ASTM C 40)

SAMPLE FROM \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 DESCRIPTION OF SAMPLE \_\_\_\_\_  
 PROJECT \_\_\_\_\_  
 DATE & TIME OF TEST \_\_\_\_\_

DETERMINATION OF COLOR VALUE		
Gardner Color Standard No.	Organic Chart No.	Color of Test Result
5	1	
8	2	
11	3 (Standard)	
14	4	
16	5	

NaOH Solution use : Dissolve 3 parts by wt. of NaOH in 97 parts by wt. of distilled water

REMARK: After 24 hours, compare to the "Standard Color Solution." If the sample color is lighter, the sand is suitable for making concrete. If the color is darker, the sand may have harmful matter in it and should be tested further being approved for use in concrete.

TESTED BY \_\_\_\_\_ APPROVED BY \_\_\_\_\_

รูปที่ 2 แบบฟอร์มการทดสอบอินทรีย์ที่เจือปนในทราย (ปัจจุบันที่)

SPECIMEN FROM LOS ANGELES ABRASION TEST  
 PROJECT \_\_\_\_\_  
 DESCRIPTION OF SAMPLE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 LOCATION \_\_\_\_\_ TESTED BY \_\_\_\_\_

SIEVE SIZE		BEFORE TEST	
PASSING	RETAINED ON.	WEIGHT RETAINED (GM)	TOTAL WEIGHT (GM)
GRADATION _____		AFTER TEST	
NUMBER OF SPHERES _____	WEIGHT OF CHARGE, GM. _____	WEIGHT OF MATERIALS COARSER THAN THE No. 12 SIEVE (AFTER WASHING AND DRYING IN AN OVEN AT 105°C-110°C) GM.	WEIGHT OF MATERIALS LOSS (GM.)
MACHINE ROTATED AT SPEED. RPM=30-33	REVOLUTION _____		
		PERCENTAGE OF WEAR =	%

APPROVED BY \_\_\_\_\_

รูปที่ 3 แบบฟอร์มการทดสอบความต้านทานต่อการขัดสีของมวลรวมหยาบ  
 โดยเครื่องลอสแอนเจลิส (ปัจจุบันที่ใช้อยู่)

## SPECIFIC GRAVITY AND ABSORPTION OF COARSE AGGREGATE (ASTM C 127)

SAMPLE FROM \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

DESCRIPTION OF SAMPLE \_\_\_\_\_

PROJECT \_\_\_\_\_

DATE &amp; TIME OF TEST \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIPTION	TEST NO.		AVERAGE
		1	2	
A	Weight of S.S.D. sample g.			
B	Weight of wire basket in water g.			
C	Weight of S.S.D. sample + basket in water g.			
D	Weight of oven-dry sample in air g.			
E	Weight of S.S.D. sample in water (C-B) g.			
	Bulk sp. gr. (DRY) $\frac{D}{A - E}$			
	Bulk sp. gr. (S.S.D.) $\frac{A}{A - E}$			
	ABSORPTION $\frac{A - D}{D} \times 100$ %			

REMARK: \_\_\_\_\_

TESTED BY \_\_\_\_\_ APPROVED BY \_\_\_\_\_

รูปที่ 4 แบบฟอร์มการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหยาบ (ปัจจุบันที่ใช้อยู่)







**รายงานการออกสำเนา  
ฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต**

หน่วยงาน \_\_\_\_\_ บริษัท/หจก. \_\_\_\_\_  
 รายงานโดย \_\_\_\_\_ (Q.C.) ตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_ (หัวหน้าพื้นที่)  
 วันที่ \_\_\_\_\_ ครั้งที่ \_\_\_\_\_


เที่ยวที่ / หน่วยผลิต																	
รถเลขที่																	
หมายเลขบิล																	
ชอกเวลา																	
ถึงหน่วยงานเวลา																	
เทเสร็จเวลา																	
นณ. 3 เมตร กค./ม <sup>3</sup>																	
น้ำยามผสมคอนกรีต																	
กำลังอัด (ทรงกระบอก, ลูกบาศก์) กค./รณ. <sup>2</sup>																	
จำนวนคิว																	
เก็บตัวอย่างจำนวน <small>ทรงกระบอก ลูกบาศก์</small>																	
การทดสอบ																	
ประเภทของงานที่เท																	

หมายเหตุบันทึก

รูปที่ 7 แบบฟอร์มการรายงานการออกสำเนา (ปัจจุบันที่ใช้)







1




2




3



4




5



6

รูปที่ 9 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างคอนกรีต





รูปที่ 10 ขั้นตอนการทดสอบค่าความยุบตัว

ตารางที่ 1 รายการการตรวจเช็คส่วนต่างๆ ของโรงงานผสมคอนกรีต

ส่วนของแพลนท์	ทุก 100 ชั่วโมง หรือทุกสัปดาห์	ทุก 400-500 ชั่วโมง หรือ ทุก 1 เดือน
<b>1. Chassis</b>		
11 ตรวจเช็ค Aggregate Dosing Shutters ดูว่าปิดดีหรือไม่	X	X
12 ตรวจคู่มือทุกตัว และชั้นน็อตให้แน่น	X	X
13 ตรวจสอบการทำงานเครื่องสั้นทราย	X	X
14 ตรวจสอบการไหลของหิน-ทราย ว่าเป็นปกติหรือไม่	X	X
15 อัปเดตาระบี	X	
<b>2. เครื่องชั่งหิน-ทราย (Aggregate Weigher)</b>		
2.1 ตรวจสอบขอมมีคปาด และปารับว่าอยู่ในแนว ฉากหรือไม่	X	
2.2 ทำความสะอาดและอัปเดตาระบีขอมมีคปาด และปารับ	X	
2.3 ตรวจสอบเข็มตาซึ่งจากศูนย์ถึงเต็มสเกล	X	X
2.4 ตรวจสอบระดับน้ำมันในโซลด์	X	
2.5 เปลี่ยนน้ำมันทุกๆ 1000 ชั่วโมง และ ตรวจเช็คระดับน้ำมัน	X	
2.6 เช็คความถูกต้องของเครื่องชั่งด้วยตุ้ม น้ำหนัก	X	
2.7 เปิดส่วนบน (ส่วนหัวหรือ scale head) ของเครื่องชั่งทำความสะอาดและหล่อลื่น	X	
<b>3. Compressor (คอมเพรสเซอร์)</b>		
3.1 เช็คระดับน้ำมันเครื่องทุกวัน และเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกเดือน		X
3.2 ทำความสะอาดไส้กรอง, เช็ควาล์ว (non-return valve) ตรวจสอบท่อลม	X	
3.3 ตรวจสอบการทำงานของลีนเนอร์	X	X
3.4 ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์เลย์ว่าเดินและ ตัดที่ความดัน 7 และ 10 บรรยากาศหรือไม่	X	X
3.5 เช็คและปรับแต่งสวิทช์ป้องกันมอเตอร์	X	
3.6 ทำความสะอาด oiler เปลี่ยนน้ำมันและปรับแต่ง	X	
3.7 เคนถังลม	X	X
<b>4. Hoist Tracks</b>		
4.1 ปรับแต่งแนวของ hoist track ให้ได้แนว	X	

ตารางที่ 1 รายการการตรวจเช็คส่วนต่างๆ ของโรงงานผสมคอนกรีต

ส่วนของแพลันท์	ทุก 100 ชั่วโมง หรือทุกสัปดาห์	ทุก 400-500 ชั่วโมง หรือ ทุก 1 เดือน
4.2 ปรับระยะห่างระหว่าง hoist track กับส่วนล่างของ hoist track ในช่วงโหลคหรือเติมให้อยู่ในระยะ 2 มิลลิเมตร	X	X
4.3 ตรวจสอบการสึกหรอและการผิดรูปของ hoist track และตัว skip	X	X
4.4 ตรวจสอบการทำงานของตัวหยุดและนอตสกรูต่างๆ	X	X
4.5 กวดขันนอตสกรูที่ใช้ในการปรับแต่ง	X	X
5. Hoisting Unit		
5.1 ตรวจสอบดูการเคลื่อนขึ้นของ skip ว่าถูกต้องหรือไม่	X	X
5.2 ตรวจเช็คสลิง hoist	X	X
5.3 เช็คแนวของลูกกลิ้ง และการสึกหรอลูกกลิ้งของ cable drum	X	X
5.4 ทาจาระบีที่สลิงและตัวกว้านด้วยจาระบีที่กำหนดให้	X	X
5.5 ตรวจสอบการทำงานของลิ้มทสวิตซ์	X	X
5.6 ตรวจเช็คการทำงานของ slack caple switch	X	X
5.7 ตรวจและขันนอตยึดมอเตอร์ของ hoist	X	X
5.8 ตรวจและปรับแต่งเบรคเป็นประจำ	X	X
5.9 เมื่อเปลี่ยนสลิงใหม่ให้ตรวจสอบการบิดตัวของสลิง	X	
5.10 ต้องมีสลิงอยู่ใน drum อย่างน้อย 2 ชั้น	X	
5.11 ตรวจสอบการต่อหรือการยึดสลิงกับ Aggregate skip และ drum	X	
5.12 ตรวจและปรับแต่งให้ Aggregate skip อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	X	X
5.13 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 2 เดือน และตรวจระดับน้ำมันเครื่องทุกสัปดาห์	X	
5.14 ตรวจสอบและปรับแต่งลิ้มทสวิตซ์ของ spindle	X	X
5.15 ตรวจเช็คและบำรุงรักษาคลัทซ์ระหว่าง cable drum และมอเตอร์รับ	X	X
5.16 ตรวจเช็คโซคัท	X	X
5.17 เปิดและตรวจเช็คลิ้มทสวิตซ์ให้อยู่ในตำแหน่งหยุดที่ถูกต้อง	X	X
5.18 เช็ค safety limit switch และ hoisting tunnel entrance	X	X



ตารางที่ 1 รายการการตรวจเช็คส่วนต่างๆ ของโรงงานผสมคอนกรีต

ส่วนของแพลันท์	ทุก 100 ชั่วโมง หรือทุกสัปดาห์	ทุก 400-500 ชั่วโมง หรือ ทุก 1 เดือน
<b>6. Pneumatics</b>		
6.1 ตรวจรอยรั่วของชั้นต่อวาล์ว และ cylinder ต่างๆ ของระบบลม	X	X
6.2 เช็ค remote impulse valve ที่ mixing gate	X	
6.3 เช็คและปรับแต่งเกจความดันต่างๆ ได้บอกความดันที่ถูกต้อง	X	X
6.4 เช็คลมที่เข้าไปในวาล์วแม่เหล็ก	X	X
6.5 เช็คและทำความสะอาดวาล์วแม่เหล็กทุกสัปดาห์	X	X
<b>7. Water Dosification</b>		
7.1 ตรวจการทำงานและความเที่ยงตรงของมิเตอร์น้ำ	X	X
7.2 ตรวจสอบการทำงานของวาล์วแม่เหล็ก	X	X
7.3 ล้างเช็คฝุ่น	X	
7.4 ตรวจเช็คแรงดันน้ำ	X	X
<b>8. Mixer</b>		
8.1 ปรับแต่งใบกวน และใบกวาด	X	X
8.2 ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นไลเนอร์	X	X
8.3 ตรวจเช็คที่คัดน้ำในมิกเซอร์	X	X
8.4 ล้างทำความสะอาดมิกเซอร์	X	X
8.5 ตรวจเช็ค Discharge gate	X	X
8.6 ตรวจเช็คลิทสวิทช์ของ Discharge gate	X	X
8.7 ตรวจเช็คการทำงานและการควบคุม Discharge gate ด้วยระบบธรรมดา (manual)	X	X
8.8 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	X	X
8.9 หล่อลื่น	X	
8.10 ตรวจเช็คความถูกต้องของรางซีเมนต์เข้าและซีเมนต์ออก		X
8.11 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ของ Discharge gate ทุก 500 ชั่วโมง		X
8.12 อัดจาระบี Discharge gate	X	X
8.13 ตรวจเช็คลิทสวิทช์ของ mixer	X	X
<b>9. ตาชั่งซีเมนต์ (Cement Weigher)</b>		
9.1 ตรวจสอบมีดปาด บำรุง ว่าอยู่ในแนวตั้งหรือไม่	X	
9.2 ทำความสะอาดและทาจาระบีขอบมีดปาดและบำรุง	X	



ตารางที่ 1 รายการการตรวจเช็คส่วนต่างๆ ของโรงงานผสมคอนกรีต

ส่วนของแพลันท์	ทุก 100 ชั่วโมง หรือทุกสัปดาห์	ทุก 400-500 ชั่วโมง หรือ ทุก 1 เดือน
9.3 ตรวจสอบเข็มตาซึ่งจากศูนย์ถึงเต็มเกล	X	X
9.4 ตรวจสอบระดับน้ำมันในโซลว	X	X
9.5 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 1000 ชั่วโมง และตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	X	
9.6 เช็คความถูกต้องของเครื่องซึ่งด้วยตุ้มน้ำหนัก	X	X
9.7 เปิดส่วนบน (หรือส่วนหัวหรือ scale head) ของเครื่องซึ่งทำความสะอาดและหล่อลื่น	X	
9.8 เช็คการตัดของสวิทช์ที่ควบคุมการไหลของซีเมนต์	X	X
9.9 เช็ค ailing	X	X
9.10 เช็คและตรวจสอบว่า throttle valve ปิดสนิทหรือไม่	X	X
9.11 เช็คลิมหสวิทช์ที่ throttle valve	X	X
<b>10. สกรูป้อนซีเมนต์ (Cement screw conveyors)</b>		
10.1 เช็คปริมาณซีเมนต์ของสกรูและปริมาณซีเมนต์ที่ออกจาก ไซโล	X	X
10.2 ซีเมนต์สกรูต้องสะอาดและต้องสามารถหมุนได้ด้วยมือ	X	X
10.3 หล่อลื่นทุกวัน	X	
10.4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นทุกๆ สัปดาห์	X	
10.4 a) ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นทุกสัปดาห์	X	
10.5 ตรวจสอบเช็คขอยกภาวะขาด (Universal Joint) และ ตรวจจาระบี	X	X
10.6 เช็ค Connection sleeves	X	X
10.7 ตรวจสอบว่าวาล์วตัดซีเมนต์ปิดสนิททุกครั้งหรือไม่	X	X
10.8 เอาซีเมนต์ออกจากสกรูให้หมด เมื่อเลิกทำงานหรือ หยุดแพลันท์เป็นเวลานาน	X	X
10.9 ตรวจสอบระบบท่อลม ระบบลมที่พ่นเข้าในไซโลซีเมนต์	X	X
10.10 ตรวจสอบว่า explosion flap อยู่หรือไม่	X	
<b>11. Boom Scraper</b>		
11.1 เช็คความลาดเอียงของบูม	X	X
11.2 ชันน็อตสกรูที่ยึด ball race sleeving gear ring กับ support frame	X	X
11.3 ทำความสะอาด chain และชันน็อตให้แน่น	X	X
11.4 ปรับแต่งคลัทช์และเบรคทั้งหมดของระบบ Boom scraper	X	X

ตารางที่ 1 รายการการตรวจเช็คส่วนต่างๆ ของโรงงานผสมคอนกรีต

ส่วนของแพลนท์	ทุก 100 ชั่วโมง หรือทุกสัปดาห์	ทุก 400-500 ชั่วโมง หรือ ทุก 1 เดือน
115 ทำความสะอาดถังเก็บทราย	X	X
116 รัศและชะโลมจาระบี (ตามกำหนด)	X	
117 เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก 8000 ชั่วโมงทำงาน หรือ อย่างน้อยที่สุดทุก 2 ปี	X	
118 ตรวจสอบและการยึดติดของลวดสลิง	X	
<b>12. การตรวจเช็คทั่วไป (General Checking)</b>		
12.1 ตรวจเช็ค alignment ของแพลนท์ในแนวนอนและ แนวตั้ง	X	
12.2 ตรวจสอบสภาพและการทำงานของ circuit breaker ทุกๆ ตัว	X	
12.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสายดิน	X	
12.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยและการทำงานของส่วนต่างๆ ทั้งแพลนท์	X	X
12.5 ตรวจสอบว่ามีกระบวนการบำรุงรักษาแพลนท์ตามที่ได้กำหนด ไว้มากน้อยเพียงใด	X	X
12.6 ตรวจสอบการหมุนการเคลื่อนที่ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไป ตามปกติหรือไม่	X	X
12.7 ตรวจสอบป้ายหรือ sticker แนะนำการทำงานหรือ การบำรุงรักษา หรือแผงวงจรว่าหลุดหายหรือชำรุด หรือไม่	X	X

ตารางที่ 2 ลักษณะของงานก่อสร้างในแต่ละระดับการควบคุมคุณภาพ

Inspection and testing Level A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• High-rise construction</li> <li>• Parking garage construction</li> <li>• Dam construction</li> <li>• Major bridge construction</li> <li>• Power plant construction</li> <li>• Interstate or primary highway construction</li> <li>• Docks and harbor construction</li> </ul>
Inspection and testing Level B
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial and commercial building construction</li> <li>• Low-rise construction</li> <li>• Small bridge construction</li> <li>• Arterial streets or feeder route construction</li> </ul>
Inspection and Testing Level C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Residential construction</li> <li>• Single-family homes construction</li> <li>• Catch basins and small drainage structures construction</li> <li>• Residential streets, curbs, and gutters construction</li> </ul>

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 3 ขอบเขตความรับผิดชอบของการควบคุมคุณภาพคอนกรีตของงานแต่ละระดับ

Level A	Level B	Level C
<p>Scope of activities recommended for acceptance inspection programs</p> <p>Sampling and testing of concrete materials for complete prequalification of materials to required properties.</p> <p>Sampling and testing of concrete materials at established intervals during construction with close monitoring of some properties on a daily, weekly, or monthly basis. Some qualification tests will not be repeated during the construction phase or may be replaced by acceptance of material test reports submitted by the manufacturer.</p> <p>Approval of concrete mixes based on ACI 301.</p> <p>Inspection and certification of batch plant to National Ready-Mixed Concrete Association' requirements prior to construction.</p> <p>Qualification program for concrete mixer trucks with regular program of inspection during construction, including tests for mixer uniformity, calibration of water meters, and inspection of blade wear.</p> <p>Inspection as needed of batching operation during construction with checks for yield.</p> <p>Full-time inspection of preplacement, placement, and post-placement activities (including curing). Special attention to mass concrete, hot-weather concreting, and cold-weather concreting. Also verification of tolerances on placement of reinforcement and dimensions of completed structures.</p> <p>Sampling and testing of concrete in the field at established intervals by independent testing laboratory or other qualified personnel acting as agents for the owner.</p> <p>Monitoring maturity of concrete prior to form removal or monitoring of other activities such as post-tensioning, by means of a field-cured cylinder test program, or a nondestructive testing program.</p> <p>Laboratory tests of concrete cylinders for acceptance of concrete strength.</p>	<p>Sampling and testing of concrete materials prior to construction and at established intervals during construction.</p> <p>Use of proven materials and material test reports accepted for some required tests.</p> <p>Approval of concrete mixes based on ACI 301.</p> <p>Inspection of batch plant storage, production facilities, and delivery trucks prior to construction.</p> <p>Random inspection of batching operation during construction with checks for yields.</p> <p>Preplacement, placement, and post-placement inspection of concreting activities (including curing). Special attention to mass concrete, hot weather concreting, and cold weather concreting.</p> <p>Sampling and testing of concrete in the field at established intervals by independent testing laboratory or other qualified personnel acting as agents for the owner.</p> <p>Monitoring maturity of concrete prior to form removal or monitoring of other activities such as post-tensioning, by means of a field-cured cylinder test program, or a nondestructive testing program.</p> <p>Laboratory tests of concrete cylinders for acceptance of concrete strength.</p>	<p>Use of proven materials and concrete mix designs recommended.</p> <p>Random testing of concrete and materials during construction.</p> <p>Random inspection of concreting activities.</p> <p>Submittal of test samples by the contractor in some instances.</p> <p>Laboratory tests of concrete cylinders for acceptance of concrete strength.</p>

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิมสุวรรณ



## ประวัติผู้เขียน

นางสาวจรรุณี เหลืองเพชรงาม เกิดวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ที่  
อำเภอ نابอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2529 และสำเร็จการศึกษา  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ ในปี พ.ศ. 2533



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย