

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัย

จากผลการทดสอบตัวอย่าง เสาคอนกรีต เสริม เหล็กผลิตด้วยคอนกรีตกำลังสูงมาก ภายใต้ขอบข่ายของการศึกษาในงานวิจัยนี้ เมื่อพิจารณาควบคู่กับผลการวิเคราะห์ที่ต่าง ๆ จะสรุปผลได้ดังนี้คือ

1. ระยะห่างของ เหล็ก เสริมทางขวาง เพื่อป้องกันกาโค้ง เคาะของ เหล็ก เสริม ยื่นก่อนถึงจุดกลาง อาจวิเคราะห์ได้โดยใช้สูตร Euler โดยพิจารณาเป็น 2 ช่วง คือก่อน การแตกร้าของคอนกรีตที่หุ้ม คือวิธีการแปลงหน้าตัดเชิงประกอบของ เหล็กกับคอนกรีตและหลัง การแตกร้าคิหน้าตัดของ เหล็ก เสริมยื่น เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้โดยถือให้สภาพการยึดปลาย ของช่วง เหล็ก เสริมทางขวาง เป็นแบบจุดยึดหมุน (Hinge) ให้ค่าตัวคูณความยาวประสิทธิผล (Effective Length Factor) เท่ากับ 1.0 การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้จะให้ค่าสอดคล้อง กับการคำนวณของ Bresler & Gilbert⁽⁹⁾

2. ความเครียดใน เหล็ก เสริมทางขวางที่แสดงว่าคอนกรีต เกิดการแตกร้าภายใน และทำให้ เหล็ก เสริมทางขวางมีผลค้ำกำลังที่เพิ่มขึ้นของแกนคอนกรีตจะมีค่าเฉลี่ย 191×10^{-6} สำหรับ เหล็กปลอก เหล็ยวและ 230×10^{-6} ของ เหล็กปลอก เต็ยว เปรียบเทียบได้ประมาณ 1.4 และ 1.7 เท่าของความเครียดของ โมดูลัสแตกร้าที่คำนวณจากกำลังดึงแยกตัวของคอนกรีต

3. เมื่อพิจารณาผลการทดสอบในงานวิจัยนี้แล้วพบว่า อิทธิพลการ โอบของ เหล็ก เสริม ทางขวางใน เสาคอนกรีตกำลังสูงมาก จะมีผลเด่นชัดเมื่อสัดส่วนของปริมาตร เหล็ก เสริมทางขวาง ต่อปริมาตรของแกนคอนกรีตมีค่าอยู่ระหว่าง 4.3 % - 13.7 % ทั้งใน เสาปลอก เต็ยวและปลอก เหล็ยว

4. เหล็ก เสริมทางขวางแบบปลอก เหล็ยวจะให้ประสิทธิผลการ โอบได้ดีกว่าแบบปลอก เต็ยว เมื่อพิจารณาปริมาณที่เท่ากัน กำลังที่เพิ่มขึ้นของแกนคอนกรีตจากอิทธิพลการ โอบของ เหล็ก ปลอกเหล็ยวจะสูงกว่าผลที่ได้จากการ เสริม เหล็กปลอก เต็ยวประมาณ 21 % โดย เฉลี่ย

5. หน่วยแรงที่เพิ่มขึ้นสูงสุดของแกนคอนกรีตจากอิทธิพลการโอบของ เหล็กเสริม
ทางขวางใน เสาคอนกรีต เสริม เหล็กทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมาก อาจคำนวณจาก

$$\Delta f_c = (0.001 f_{ly} - 1.593) p_s f'_c \quad \text{สำหรับ เหล็กปลอก เดี่ยว}$$

$$\Delta f_c = (0.001 f_{ly} - 0.718) p_s f'_c \quad \text{สำหรับ เหล็กปลอก เกือบ}$$

และจากอิทธิพลการโอบนี้อาจคาดคะเนกำลังของ เสาก่อนการยุบตัวลงได้จาก

$$\text{เสาปลอกเดี่ยว} \quad P = 0.95 f'_c (A_g - A_s) + A_s f_y + A_c (0.001 f_{ly} - 1.593) p_s f'_c$$

$$\text{เสาปลอกเกือบ} \quad P = 0.95 f'_c (A_g - A_s) + A_s f_y + A_c (0.001 f_{ly} - 0.718) p_s f'_c$$

ทั้งนี้ เมื่อสภาพของ เสาทดสอบแตกต่างไปจากงานวิจัยนี้อาจให้ค่าความสัมพันธ์ของ
หน่วยแรงที่เพิ่มขึ้นของแกนคอนกรีตในรูปตัวแปรต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งต้องการการ
ศึกษาเพิ่มเติม

6. การคาดคะเนกำลังของ เสาคอนกรีต เสริม เหล็กที่ทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมาก
สามารถใช้สูตรคำนวณตามมาตรฐานการออกแบบที่ใช้กับ เสาที่ทำด้วยคอนกรีตธรรมดาได้ โดย
ให้ค่าในเชิงปลอดภัย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย