



## บทที่ 5

### การวิเคราะห์กำลังของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

#### 5.1 การเสียกำลังตัดตามเวลา

ในการวิเคราะห์นี้ เรายังคงสมมติฐานเดิมทั้ง 4 ประการ ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1 ไว้เหมือนเดิม คือ

- พื้นที่หน้าตัดก่อนเกิดการตัดเป็นระนาบ เมื่อเกิดการตัดแล้วยังคงเป็นระนาบ
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงตามแนวแกนและความเครียดของเหล็กเสริมจะต้องทราบมาก่อน
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงตามแนวแกนและความเครียดของคอนกรีตจะต้องทราบมาก่อน
- กำลังดึงในคอนกรีตมีน้อยมาก และสามารถตัดทิ้งได้

ในการวิเคราะห์หาแรงภายในหน้าตัดคาน จะพิจารณาจากระนาบความเครียดที่ได้สมมติขึ้น เพื่อหาหน่วยแรงที่เกิดขึ้นโดยมีความเครียดนั้นๆ ( Strain compatibility ) แล้วใช้วิธีลองผิดลองถูก ( Trial & error method ) เพื่อหากระนาบความเครียดที่ถูกต้องที่ทำให้แรงภายในอยู่ในสมดุล ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไปแล้วในบทต้น ๆ แต่ในบทนี้จะมีผลของเวลา และการกัดกร่อนของวัสดุเข้ามาเกี่ยวข้องกับกำลังของหน้าตัด โดยที่การกัดกร่อนของวัสดุจะมีความสัมพันธ์กับเวลา เช่น อัตราการเกิดคาร์บอนชั่น, อัตราการเกิดสนิม ส่วนตัวแปรที่มีผลกระทบของเวลาที่เกี่ยวกับกำลังของหน้าตัดตัวอื่นๆ ยังมีอีก คือ หน่วยแรงอัดสูงสุด ซึ่งผลเหล่านี้จะมีผลทำให้ค่าต่าง ๆ ที่ได้ในบทที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความสัมพันธ์กับเวลา

จากสมการที่ (2.4) และ (4.4) เราจะได้ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีต จะมีค่าเท่ากับ

$$E_c(t) = 15210\sqrt{f_c'(t)} \quad (5.1)$$

เมื่อ  $f_c'(t)$  เป็นหน่วยแรงอัดคอนกรีตที่มีความสัมพันธ์กับเวลา ดังสมการ (2.4) และ (2.5) และในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความเค้นของคอนกรีตยังคงเดิม หรือรูปกราฟยังคงใช้รูปเดิม แต่ค่าต่าง ๆ ภายในมีการเปลี่ยนแปลงให้สัมพันธ์กับเวลาดังนี้

เมื่อ  $\varepsilon < \varepsilon_0$ ;

$$f_c(t) = f_c'(t) \left[ \frac{2\varepsilon}{\varepsilon_0} - \left( \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \right)^2 \right] \quad (5.2)$$

โดยที่  $\varepsilon_0 = 2 \cdot \frac{f_c'(t)}{E_c(t)}$  (5.3)

เมื่อ  $\varepsilon_0 < \varepsilon < 0.0038$ ;

$$f_c(t) = f_c'(t) - \frac{0.15f_c'(t)}{(0.0038 - \varepsilon_0)} \cdot (\varepsilon - \varepsilon_0) \quad (5.4)$$

ในคุณสมบัติของคอนกรีต ยังมีโมดูลัสการหักตามสมการ (4.5) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$f_r(t) = 2\sqrt{f_c'(t)} \quad (5.5)$$

สำหรับเหล็กเสริมนั้นในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความเค้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเวลา รวมทั้งกำลังในการรับแรงดึงของเหล็กเสริมด้วย แต่เวลาจะมีผลกับหน้าตัดของเหล็กเสริม เนื่องจากการเกิดสนิมดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทำให้เราได้สมการ (3.18) , (3.19) และ (3.22) การที่หน้าตัดของเหล็กเสริมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แรงดึงภายในหน้าตัดเนื่องจากเหล็กเสริมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาดังนี้ คือ

$$T(t) = A_s(t) \cdot \frac{E_s}{\varepsilon_s} = N \cdot A_{sc}(t) \cdot \frac{E_s}{\varepsilon_s} \quad (5.6)$$

เมื่อ  $N$  คือ จำนวนเหล็กเสริมรับแรงดึงในหน้าตัด

ส่วนอัตราการเกิดคาร์บอนเนชั่น จะเกิดผลต่อหน้าตัดของคานานั้นๆ เนื่องจากในที่นี้เราจะพิจารณาว่าในส่วนคอนกรีตที่เกิดคาร์บอนเนชั่นนั้น ไม่สามารถรับแรงกระทำใดๆ ได้ หรือมีหน่วยแรงอัดเป็นศูนย์ ดังนั้น การพิจารณาหน้าตัดของคานจะเป็นไปดังรูปที่ 4.6 เมื่อเรา

พิจารณาคานแบบรูปตัวที ในส่วนของปีกนั้น ความลึกของคอนกรีตปกติจะอยู่ที่ระยะจากผิวบนเท่ากับ

$$e = h - d_c(t) \quad (5.7)$$

เมื่อ  $h$  คือ ความลึกของปีกคาน ดังรูปที่ 4.6

ดังนั้น ในการเกิดแรงอัดภายในเนื่องจากคอนกรีต จะสามารถเกิดได้ 2 กรณี คือ กรณีแรก ถ้าแกนสะเทินอยู่ที่ระยะ  $e$  หรือน้อยกว่า จากผิวบนของคาน เราจะได้แรงอัด ดังนี้

$$C(t) = b \cdot \int_0^a f_c(t) dx \quad (5.8)$$

เมื่อ  $b$  คือ ความกว้างของปีกคาน (ซม.)

$a$  คือ ระยะจากผิวบนถึงแกนสะเทิน (ซม.)

กรณีที่สอง คือ ตำแหน่งแกนสะเทินอยู่ต่ำกว่าระยะ  $e$  จากผิวบน หรือต่ำกว่าปีกคาน เราจะได้แรงอัดภายในหน้าตัดคอนกรีต ดังนี้

$$C(t) = [b_w - 2 \cdot d_c(t)] \cdot \int_0^u f_c(t) dx + b \cdot \int_u^a f_c(t) dx \quad (5.9)$$

เมื่อ  $b_w$  คือ ความกว้างของตัวคาน (ซม.)

$u$  คือ ตำแหน่งที่เปลี่ยนจากคานเป็นปีกคาน ดังรูปที่ 4.6

$$u = a - e = a - h + d_c(t) \quad (5.10)$$

ในการพิจารณาโมเมนต์ดัดและความโค้งของหน้าตัดต่าง ๆ เมื่อเทียบกับเวลา เราสามารถพิจารณาได้ ดังนี้

- โมเมนต์ดัดแตกร้า หมายถึง พื้นผิวด้านล่างของคานเริ่มต้นที่จะแตกร้า โดยความเครียดที่ผิวล่างของคอนกรีตปกติ เป็น

$$\varepsilon_t = \frac{f_r(t)}{E_c(t)} \quad (5.11)$$

จากนั้นทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีลองผิดลองถูก เพื่อหาระยะ  $a$  ที่ทำให้เกิดสมมูลในหน้าตัด โดยที่  $T$  หาได้จากสมการ (5.6) และ  $C$  หาได้จากสมการ (5.8) หรือ (5.9)

จากนั้น หาตำแหน่งที่แรงอัดกระทำในหน้าตัด ดังสมการ

$$\text{เมื่อ } a < e; \quad \bar{y} = b \cdot \frac{\int_0^a f_c(t) \cdot x dx}{C(t)} \quad (5.12)$$

$$a > e; \quad \bar{y} = \frac{[b_w - 2d_c(t)] \int_0^u f_c(t) \cdot x dx + b \cdot \int_u^a f_c(t) \cdot x dx}{C(t)} \quad (5.13)$$

เมื่อ  $\bar{y}$  คือ ระยะที่แรงอัดกระทำ เป็นระยะ  $\bar{y}$  จากแกนสะเทิน (ชม.)

ดังนั้น

$$M_{cr}(t) = T(t) \cdot (d - a + \bar{y}) \quad (5.14)$$

$$\xi_{cr}(t) = \frac{\varepsilon_t}{[h_1 - d_c(t) - a]} = \frac{\varepsilon_c}{a} \quad (5.15)$$

- คอนกรีตได้แกนสะเทินร้าวบางส่วน ในที่นี้เราสมมติให้  $\varepsilon_s = 0.001$  แล้วสมมติ  
ระนาบของหน้าตัดที่เกิดการดัดขึ้นมา จากนั้นจึงพิจารณาหน่วยแรงที่เกิดจากความเครียดที่ได้  
จากระนาบที่สมมตินั้นแล้วใช้วิธีลองผิดลองถูกจนหน้าตัดมีความสมดุลของแรงภายใน จะได้ค่า  
 $\varepsilon_c$  จากสมการ (4.11) และ  $M(t)$  และ  $\xi(t)$  จากสมการ (4.15) และ (4.16) ตามลำดับ

- เหล็กเสริมถึงจุดคดาก ที่หน้าตัดนี้ ความเครียดเหล็กเสริมจะมีค่าเท่ากับ  $\varepsilon_s = \varepsilon_y$   
ดังนั้น กำลังดึงของเหล็กเสริมจะมีค่าที่จุดคดาก คือ  $f_y$  เรายังคงใช้วิธีลองผิดลองถูกเช่นเดิม  
โดยที่แรงดึงของเหล็กในหน้าตัด มีค่าเท่ากับ

$$T(t) = A_{sc}(t) \cdot f_y \quad (5.16)$$

เมื่อเราได้ค่า  $a$  ที่ทำให้หน้าตัดเกิดการสมดุลของแรงภายในแล้ว โมเมนต์ดัดและ  
ความโค้งที่จุดคดากจะหาได้จากสมการ (4.15) และ (4.16) ตามลำดับ

- กำลังดัดสูงสุดของหน้าตัด ยังคงใช้มาตรฐาน ACI เช่นเดียวกับการพิจารณาในหัวข้อ  
ข้อที่ 4.1.3 คือ เหล็กเสริมรับแรงดึงจะถึงจุดคดาก และให้ความเครียดที่ผิวบนของคอนกรีตเท่ากับ  
0.003 ที่สภาวะประลัยจาก  $\varepsilon_c = 0.003$  เราจะได้ค่า  $\varepsilon$  ที่จุดใดๆ จากความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยม  
คล้ายดังนี้

$$\varepsilon = 0.003 \frac{x}{a} \quad (5.17)$$

และทำการลองผิดลองถูก โดยหาค่า  $T(t)$  จาก (5.16) และค่า  $C(t)$  จาก (5.8) หรือ (5.9) เมื่อเรา  
ได้ระนาบที่ถูกต้อง เราจะได้  $M_n(t)$  จากสมการ (4.21) และ  $\xi_n(t)$  จากสมการ (4.22)

ผลของกำลังรับแรงดัดในแต่ละชั้นส่วนโครงสร้างดังรูปที่ 5.14 ถึง 5.17 มีค่าเพิ่มขึ้น  
เนื่องจากอัตราการเพิ่มของกำลังอัดของคอนกรีต เพิ่มขึ้นเร็วในเวลาต้น ๆ ในขณะที่อัตราการเกิด  
คาร์บอนเนชั่นและอัตราการเกิดสนิมเริ่มเกิดได้เพียงเล็กน้อย ทำให้แกนสะเทินเลื่อนสูงขึ้นและ  
โมเมนต์มีค่ามากขึ้น แต่ที่ระยะเวลาอนาคตกำลังรับแรงดัดจะมีค่าลดลงเนื่องจากกำลังอัดเฉลี่ย  
ของคอนกรีตเริ่มมีค่าคงที่ ในขณะที่การเกิดคาร์บอนเนชั่นและการเกิดสนิมเกิดในอัตราที่ค่อนข้าง  
สูง ทำให้แรงดึงและแรงอัดในหน้าตัดคานมีค่าลดลงส่งผลให้โมเมนต์ดัดของหน้าตัดมีค่าลดลง  
ผลที่ได้พบว่า ในคานเก่าเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกทุกแบบ HS-20 กระทำ ทำให้มีการแตกร้าวซึ่งส่งผลให้  
มีอัตราการเกิดสนิมที่เร็ว ทำให้กำลังของโครงสร้างลดลงในอัตราที่ค่อนข้างเร็ว และจะมีค่าถึง  
โมเมนต์เนื่องจากน้ำหนักใช้งานคือ 110 ตัน-เมตร ที่อายุของสะพานกษัตริย์ศึกเท่ากับ 140 ปี  
ขณะที่ปัจจุบันมีกำลังรับแรงดัดเท่ากับ 130 ตัน-เมตร ลดลงจากค่าเริ่มต้นประมาณ 15% และมี  
ค่าความปลอดภัยประมาณ 1.2 เป็นค่าที่ค่อนข้างต่ำ และพบว่าคานที่เป็นแบบรูปตัวทีและมีการ  
ป้องกันผิวบนของคานจะมีอัตราการเสียดังกล่าวน้อยกว่า คานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั่วไป เพราะคาน  
รูปตัวที เกิดแรงอัดในเนื้อคอนกรีตแต่เฉพาะปีกคานด้านบน แกนสะเทินมีค่าน้อยกว่าความหนา  
ของปีกคานทำให้ความลึกคาร์บอนเนชั่นไม่มีผลต่อแรงอัดในเนื้อคอนกรีต แต่จะมีผลเพียงการเกิด  
สนิมเท่านั้น

## 5.2 การเสียดังกล่าวขึ้นตามเวลา

ตามมาตรฐาน ACI ได้กำหนดหน่วยแรงเฉือนไว้ดังสมการ (4.23) แต่ในกรณีนี้มีการ  
พิจารณาถึงผลกระทบเนื่องจากเวลา ทำให้เราได้ค่านักหน่วยแรงเฉือน เท่ากับ

$$v_c = 0.53 \sqrt{f'_c(t)} \quad (5.18)$$

ในส่วนกำลังรับแรงเฉือนเนื่องจากคอนกรีต เมื่อเราได้หน่วยแรงเฉือนดังสมการ (5.18)  
และมีผลกระทบของการเกิดคาร์บอนเนชั่นดังรูปที่ 4.5 แล้ว กำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีต จะมีค่า  
เท่ากับ

$$V_c = 0.53\sqrt{f_c'(t)} \cdot [b_w - 2d_c(t)] \cdot d \quad (5.19)$$

กำลังรับแรงเฉือนเนื่องจากเหล็กเสริมตามขวาง จะได้จากสมการ (4.29) โดยพิจารณาให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์กับเวลา ได้ดังนี้

$$V_s = \frac{A_v(t) \cdot f_y \cdot d}{s} \quad (5.20)$$

$A_v(t)$  คือ หน้าตัดของเหล็กเสริมตามขวางภายในระยะ  $s$  ที่มีความสัมพันธ์กับเวลา เนื่องจากอัตราการเกิดสนิม จะทำให้หน้าตัดเหล็กลดลงเมื่อเวลาผ่านไป หาได้จากสมการ (3.18), (3.19) และ (3.22)

เมื่อ  $V_u = V_c + V_s$

$$V_u = 0.53\sqrt{f_c'(t)} \cdot [b_w - 2d_c(t)] \cdot d + \frac{A_v(t) \cdot f_y \cdot d}{s} \quad (5.21)$$

ถ้าในกรณีที่เกิดคาร์บอนเนชั่นยังไม่เกิดเกินระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กไว้ นั้น เราสามารถใช้สมการ (5.21) ในการหากำลังเฉือนของหน้าตัดได้ แต่ถ้าความลึกคาร์บอนเนชั่นเกินระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก เราจะหากำลังเฉือนของหน้าตัดได้จาก

$$V_u = 0.53\sqrt{f_c'(t)} \cdot [b_w - 2d_c(t)] \cdot [h_1 - d_c(t)] + \frac{A_v(t) \cdot f_y \cdot d}{s} \quad (5.22)$$

เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดประสิทธิภาพมีค่าลดลง เพราะการเกิดคาร์บอนเนชั่น กำลังรับแรงเฉือนให้ผลที่มีลักษณะคล้ายกับกำลังรับแรงดัด คือ มีกำลังเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาต้น ๆ และมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานาน เนื่องจากสาเหตุเดียวกัน กำลังรับแรงเฉือนดังรูปที่ 5.23 ถึง 5.24 ที่อายุ 65 ปีจะมีค่าเท่ากับ 43 ตัน มีค่าลดลงประมาณ 15%

### 5.3 การเสียกำลังอัดตามเวลา

ในการเกิดคาร์บอนเนชั่นในเนื้อคอนกรีตนั้น ทำให้พื้นที่ประสิทธิภาพมีค่าลดลง อย่างในกรณีของเราหน้าตัดสี่เหลี่ยมนั้น เดิมมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ  $A_g$  หรือ  $w \times l$  (กว้าง x ยาว) แต่เมื่อเกิดคาร์บอนเนชั่นในเนื้อคอนกรีต ทำให้ความกว้างและความยาวมีค่าน้อยลง ส่งผลให้พื้นที่ประสิทธิภาพ มีค่า ดังนี้

$$A_g(t) = [w - 2d_c(t)] \cdot [1 - 2d_c(t)] \quad (5.23)$$

เมื่อพิจารณาถึงกำลังรับแรงอัดดั่งสมการ (4.31) โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการเกิดคาร์บอนेटและการเกิดสนิมนั้น เราจะหากำลังรับแรงอัดได้ใหม่ ดังสมการ

$$P_0(t) = 0.85f_c'(t)[A_g(t) - A_{st}] + A_{sc}(t) \cdot f_y \quad (5.24)$$

เมื่อ  $A_g(t)$  คือ หน้าตัดคอนกรีตที่ลดลงตามเวลา เนื่องจากคาร์บอนेट

$A_{st}$  คือ พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมตั้งแต่เริ่มต้น

$A_{sc}(t)$  คือ พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมที่สัมพันธ์กับเวลา เนื่องจากอัตราการเกิดสนิม

กำลังรับแรงอัดให้ผลที่มีลักษณะคล้ายกับกำลังรับแรงดัด และกำลังรับแรงเฉือน คือ มีกำลังเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาต้น ๆ และมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานาน เนื่องจากอัตราการเพิ่มกำลังประลัยของคอนกรีตมีอัตราสูงในช่วงเวลาแรก ทำให้มีผลต่อกำลังอัดมากกว่าการเสียหายหน้าตัดเนื่องจากคาร์บอนेट และการที่คอนกรีตในเสาไม่มีการรับแรงดึง ทำให้เสาไม่เกิดรอยแตกร้าวส่งผลให้อัตราการเกิดสนิมเกิดเนื่องจากการเกิดคาร์บอนेटเท่านั้น โดยไม่มีผลการเกิดสนิมเนื่องจากรอยแตกร้าว ดังนั้น อัตราการเกิดสนิมจะมีอัตราที่ต่ำกว่ากำลังรับแรงดัด ทำให้การเสียดังกล่าวในช่วงเวลาเริ่มต้นขึ้นอยู่กับความเสียหายหน้าตัดเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่า กำลังรับแรงอัดจะมีค่าการสูญเสียน้อยที่สุดในส่วนของกำลังโครงสร้าง ดังรูปที่ 5.25 ถึง 5.26 ที่อายุ 65 ปี ผลการพยากรณ์ได้ว่า กำลังรับแรงอัดของเสามีค่าเท่ากับ 1200 ตัน มีค่าลดลงจากค่าสูงสุดประมาณ 10%

#### 5.4 การแอ่นตัวกับเวลา

ในการหาค่าการแอ่นตัวนั้น โดยหลักใหญ่หาได้จากความแข็งแรงของโครงสร้าง หรือโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดนั่นเอง ซึ่งโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดนี้หาได้จากความกว้างและความลึกของหน้าตัดนั้นๆ แต่ในขณะเดียวกัน หน้าตัดจะมีขนาดลดลงเนื่องจากการเกิดคาร์บอนेटขึ้น และโมดูลัสของหน้าตัดนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับเวลาเช่นกัน ดังนั้นการแอ่นตัวของคานาก็จะเป็นฟังก์ชันของเวลาเช่นกัน โดยค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดหาได้จาก

$$y = \frac{b \cdot (h - d_c(t))^2 / 2 + (b_w - 2d_c(t)) \cdot (h_1 - h) \cdot [(h_1 - h) / 2 + h - d_c(t)]}{[b \cdot (h - d_c(t)) + (b_w - 2d_c(t)) \cdot (h_1 - h)]} \quad (5.25)$$

$$I(t) = \frac{b \cdot (h - d_c(t))^3}{12} + b(h - d_c) \cdot \left(y - \frac{h - d_c}{2}\right)^2 + \frac{(b_w - 2d_c(t)) \cdot (h_1 - h)^3}{12} + (b_w - 2d_c(t)) \cdot (h_1 - h) \cdot \left[\frac{h_1 - h}{2} + h - d_c(t) - y\right] \quad (5.26)$$

เมื่อได้ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดเทียบกับเวลาแล้ว เราจะได้ค่าโมเมนต์ของความเฉื่อยประสิทธิผล,  $I_e(t)$ , ของพื้นที่หน้าตัด โดยแทนค่า  $I(t)$  แทน  $I_0$  ในสมการ (4.34) ดังนี้

$$I_e(t) = \left(\frac{M_{cr}}{M_{max}}\right)^3 \cdot I(t) + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_{max}}\right)^3\right] \cdot I_{ct} \leq I(t) \quad (5.27)$$

จากการวิเคราะห์โครงสร้าง หาค่าการแอ่นตัวเนื่องจากน้ำหนักกระทำ ในที่นี้พิจารณาหน้าหนักกระทำตามมาตรฐาน AASHTO ได้ค่าการแอ่นตัว

จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีงานสมมติ ได้ค่าการแอ่นตัวที่กึ่งกลางคานเนื่องจากน้ำหนักกระทำเป็นจุดดังต่อไปนี้

เมื่อ  $x < L/2$ ;

$$w = \frac{P}{48E(t) \cdot I(t)} \cdot x \cdot (6L^2 - 16x^2) \quad (5.28)$$

รวมกับค่าการแอ่นตัวเนื่องจากน้ำหนักจรร

$$w = \frac{5qL^4}{384 \cdot E(t) \cdot I(t)} \quad (5.29)$$

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีการแอ่นตัวเนื่องจากน้ำหนักกระทำ และมีผลกระทบจากความแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างเป็นสำคัญ จากการศึกษาเบื้องต้นที่ผ่านมา เห็นได้ว่า ความแข็งแรงของโครงสร้างมีค่าลดลง เนื่องจากหน้าตัดเกิดรอยร้าว และมีการเกิดคาร์บอนเนชั่นในคอนกรีต ทำให้หน้าตัดประสิทธิผลของชิ้นส่วนโครงสร้างมีค่าลดลงแปรผกผันกับเวลา หรือ เมื่อโครงสร้างคอนกรีตมีอายุการใช้งานมาก จะทำให้ความแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างลดลง และส่งผลให้การแอ่นตัวของชิ้นส่วนโครงสร้างมีค่าเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 5.5 และ 5.6 และจากรูปที่ 5.29 และ 5.30 การแอ่นตัวของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.97 ซม. เป็น 1.89 ซม. ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 100 %