

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

5.1 แท่งวัสดุท่อไม้เสริมเหล็ก

5.1.1 แท่งวัสดุท่อไม้กรอกปูน

1) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียด จากผลการทดสอบกำลังของแท่งวัสดุท่อขนาดต่างๆ เมื่อนำมาเขียนแสดงร่วมในรูปที่ 5.1 จะพบว่ากำลังอัดที่ได้ จะแตกต่างกันตามขนาดของบล็อก สำหรับน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยจะได้กล่าวในลำดับต่อไป ส่วนค่าความเครียดสูงสุดได้แสดงไว้ในตารางที่ 5.1 ความเครียดสูงสุดที่วัดได้จากการทดสอบสำหรับแท่งวัสดุท่อหน้า 3 นิ้ว มีค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 0.0032 ในขณะที่แท่งวัสดุท่อหน้า 4 นิ้วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0034 ส่วนในแท่งวัสดุท่อหน้า 8 นิ้วและ 8 นิ้ว 1/2 ให้ค่าเฉลี่ยเป็น 0.0030 และ 0.0024 ตามลำดับ ค่าความเครียดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อเปรียบเทียบจากกราฟเฉลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียด โดยพิจารณาที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุดเฉลี่ยของแท่งวัสดุท่อแต่ละขนาด ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.4 ถึง 4.7 หรือเมื่อรวมเข้าด้วยกันในรูปที่ 5.1 จะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันมาก

2) น้ำหนักบรรทุกสูงสุด การคำนวณน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของแท่งวัสดุท่อไม้กรอกปูน ใช้สมการของ Hamid et al<sup>(58)</sup> ตามสมการที่(2.1), สมการของ Parsons<sup>(83)</sup> ซึ่งแสดงไว้ในสมการที่(2.3), และข้อกำหนดโดย Uniform Building Code<sup>(31)</sup> ทั้งนี้โดยใช้กำลังอัดของปูนก่อ และกำลังอัดเฉลี่ยของบล็อกแทนค่าในสมการ และให้ค่าเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 5.2

จากการเปรียบเทียบน้ำหนักบรรทุกสูงสุดเมื่อใช้สมการของ Hamid คำนวณ พบว่า ผลจากการทดสอบมีค่าแตกต่างจากค่าที่คำนวณได้มากถึงร้อยละ 20 ทั้งนี้จะสังเกตเห็นได้ว่า ในชุดตัวอย่างที่มีความแตกต่างของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ได้จากการทดสอบและคำนวณ สูง จะมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังอัดของบล็อกต่อพื้นที่หน้าตัดสุทธิ สูง เช่น กรณีของบล็อก

หน้า 3 และ 4 นี้ว ให้ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังอัดสูงถึง 28.55 และ 15.14 กก. ต่อซม.<sup>2</sup> ตามลำดับ ส่วนในแท่งวัสดุหน้า 6 และ 8 นี้ว ให้ความแตกต่างน้อยกว่า และ ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังอัดของบล็อกก็มีค่าต่ำกว่า ดังแสดงในตารางที่ 3.1 สำหรับ น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ได้จากการคำนวณโดยสมการของ Parsons (83) นั้น ให้ค่าค่อนข้างต่ำ และมีความแตกต่างจากผลการทดสอบอยู่ระหว่างประมาณร้อยละ 30-72 ส่วนค่าน้ำหนักบรรทุก สูงสุดที่ได้จาก Uniform Building Code (31) นั้นมีค่าแตกต่างจากผลการทดสอบอยู่ ระหว่างร้อยละ 13-35

จากการเปรียบเทียบน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ซึ่งหาได้จากทั้ง 3 วิธีนี้จะเห็นได้ ว่า น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ได้จากการคำนวณโดยใช้สมการของ Hamid โดยตัดแปลงค่าสัมประสิทธิ์ ของการโอบรัดเท่ากับ 3.0 ตามผลการทดสอบของ Bellamy (34) จะให้ค่าใกล้เคียงกับผล การทดสอบ จึงเป็นการเหมาะสมที่จะนำสมการของ Hamid มาประยุกต์ใช้กับงานวัสดุก่อด้วย คอนกรีตบล็อกที่ผลิตในประเทศไทยได้

#### 5.1.2 แท่งวัสดุก่อกรอกปูน

1) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียด การวิเคราะห์เพื่อหา ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกของแท่งวัสดุก่อกรอกปูน อาจใช้สมการ(2.24) ซึ่งมาจาก ผลการศึกษาของ สุรพงศ์<sup>(6)</sup> โดยการแทนค่าหน่วยแรงอัดในแท่งวัสดุก่อไม่กรอกปูน,  $f_m$  และ หน่วยแรงอัดในตัวอย่างปูนกรอกรูปทรงกระบอกขนาด  $\phi$  80 x 160 มม.ควบคู่กับความ สัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียดของแท่งวัสดุก่อกรอกปูนขนาดหน้า 3, 4, 6 และ 8 นี้ว ตามลำดับ ซึ่งได้มาจากการทดสอบ

รูปที่ 5.2 ถึง 5.5 ได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ดังกล่าวกับผลการทดสอบ และ พบว่า เมื่อความหนาของบล็อกน้อย จะได้ค่าสอดคล้องกับทดสอบมาก โดยเฉพาะในบล็อก ขนาด 3 และ 4 นี้ว และสำหรับบล็อกขนาดใหญ่จะให้ค่าที่แตกต่างกันมากพอสมควรในแง่ของ กำลังสูงสุด คือประมาณร้อยละ 37 และ 20 ของผลทดสอบของขนาด 6 และ 8 นี้วตามลำดับ ในแง่ของสตีเฟนจะเห็นได้ว่า ในบล็อกขนาด 6 นี้ว จะมีค่าน้อยกว่าที่ได้จาก การทดสอบ ประมาณร้อยละ 45 ในขณะที่บล็อก 8 นี้ว มีค่าน้อยกว่าผลการทดสอบประมาณร้อยละ 35

สำหรับความเครียดสูงสุดในแท่งวัสดุก่อกรอกปูนนี้ หาได้จากผลการทดสอบ ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.8 ถึง 4.11 โดยพิจารณาควบคู่กับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดเฉลี่ย ของแท่งวัสดุก่อแต่ละขนาด ซึ่งในการทดสอบนั้น วัสดุความเครียดจนถึงจุดใกล้จะประลัยเท่านั้น ดังนั้นจึงหาค่าความเครียดสูงสุด โดยการต่อเส้นกราฟขึ้นไปถึงจุดประลัยและอ่านค่าความเครียด ความเครียดสูงสุดที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.0017, 0.0020, 0.0010 และ 0.0015 สำหรับแท่งวัสดุก่อหนา 3, 4, 6 และ 8 นิ้วตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีค่าน้อยกว่าในกรณีของแท่งวัสดุก่อไม่กรอกปูน ดังแสดงในตารางที่ 5.3 และ 5.4

2) น้ำหนักบรรทุกสูงสุด การวิเคราะห์หาค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดโดยใช้สมการที่ (2.21) ซึ่งเสนอแนะในการวิจัยนี้ เมื่อใช้ผลการทดสอบบรรทุกน้ำหนักบนแท่งวัสดุก่อกรอกปูนแทนค่า ในสมการดังกล่าว โดยใช้ค่ากำลังอัดของบล็อกปูนก่อและปูนกรอก เพื่อหาค่าตัวคูณรูปทรงของบล็อก (K) จากการเปลี่ยนการแทนค่ากำลังอัดของแท่งวัสดุก่อกรอกปูนแต่ละขนาดที่ได้จากการทดสอบ จะได้ค่า K เป็น 2.2, 1.9, 1.9 และ 2.1 สำหรับแท่งวัสดุก่อหนา 3, 4, 6 และ 8 นิ้วตามลำดับ ทั้งนี้โดยคิดค่าสัมประสิทธิ์การโอบรัด,  $m = 3.0$  ค่า K นี้จะใช้ได้เฉพาะ กับบล็อกที่มีรูปร่างหน้าตัด เหมือนกับ หรือใกล้เคียงมากกับบล็อกที่ใช้ในการทดสอบสำหรับงานวิจัยนี้ ซึ่งบล็อกที่ใช้ขนาด 3 และ 4 นิ้ว เป็นแบบมีรูกลวง 3 รู ( 3 core stretcher block ) และบล็อกขนาด 6 และ 8 นิ้ว เป็นแบบมีรูกลวง 2 รู ( 2 core stretcher block ) และถ้ารูปร่างหน้าตัดของบล็อกแตกต่างไปจากนี้ จะต้องหาค่า K ใหม่ สำหรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ซึ่งได้จากการคำนวณกลับโดยสมการ (2.21) โดยใช้ค่า K ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 5.5 จะได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 5.6 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ นอกจากนี้ยังคำนวณหาน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของแท่งวัสดุก่อกรอกปูน โดยใช้สมการ (2.24) ซึ่ง สุรพงศ์<sup>(6)</sup> ได้ดัดแปลงมาจากสมการของ Drysdale et al<sup>(51)</sup> และพบว่ามีความแตกต่างจากผลการทดสอบอยู่ระหว่างประมาณร้อยละ 4.40 ถึง 13.60 ดังแสดงในตารางที่ 5.6

## 5.2 แท่งวัสดุก่อเสริมเหล็ก

### 5.2.1 แท่งวัสดุก่อเสริมเฉพาะเหล็กยื่น

1) ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในเหล็กเสริมยื่นและในแท่งวัสดุก่อ จากผลการทดสอบแท่งวัสดุก่อหนา 4 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 2 เส้น ได้กราฟเฉลี่ยของ

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และความเครียดในแท่งวัสดุท่อและเหล็กเสริมยื่นดังแสดง ในรูปที่ 5.6 จะเห็นได้ว่า ความเครียดในเหล็กเสริมยื่น มีค่าใกล้เคียงกับความเครียดในแท่ง วัสดุท่อก่อน สำหรับแท่งวัสดุท่อก่อนหน้า 4 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  18 มม. 2 เส้น และแท่ง วัสดุท่อก่อนหน้า 8 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 4 เส้น ก็ให้กราฟเฉลี่ยแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียดในเหล็กเสริมยื่นและแท่งวัสดุ ในลักษณะเดียวกันดังแสดง ในรูปที่ 5.7 และ 5.8 ซึ่งจากผลการทดสอบนี้ จะได้พิสูจน์ให้เห็นว่า หน่วยแรงอัดในคอนกรีต บล็อก, ปูนก่อ และปูนกรอก เป็นปฏิภาคโดยตรงกับสถิติในแนวแกนของแต่ละส่วน และเหล็ก เสริมยื่นกับปูนกรอกยึดเกาะกันอย่างสมบูรณ์ จะมีการ เบี่ยงเบนออกไปบ้างก็ เฉพาะใกล้ๆกำลัง ปรลัยเท่านั้น

ความเครียดสูงสุดของแท่งวัสดุท่อ เสริม เหล็กยื่นจะมีค่าน้อยกว่าของแท่งวัสดุท่อไม่ เสริมเหล็ก ผลเฉลี่ยจากการทดสอบตัวอย่างแท่งวัสดุท่อทั้ง 2 ขนาด สำหรับขนาด 4 นิ้วจะให้ ค่าความเครียดสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.0007 และ 0.0006 ซึ่งน้อยกว่าแท่งวัสดุท่อไม่เสริม เหล็กประมาณร้อยละ 65.00 และ 70.00 เมื่อเสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. และ  $\phi$  18 มม. 2 เส้นตามลำดับ สำหรับแท่งวัสดุท่อก่อนหน้า 8 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 4 เส้น จะให้ความเครียดสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 0.0009 ซึ่งน้อยกว่าแท่งวัสดุท่อไม่เสริม เหล็กอยู่ประมาณ ร้อยละ 10.00 ดังแสดงในตารางที่ 5.7

2) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียด เมื่อพิจารณาว่ากำลังที่ เพิ่มแก่แท่งวัสดุท่อกรอกปูนโดยเสริมเหล็กยื่นนั้น แปรตามค่าความเครียดที่เกิดขึ้นในเหล็กเสริม ยื่นอันนั้น และเมื่อนำค่านี้ไปรวมกับผลการทดสอบแท่งวัสดุท่อกรอกปูนที่ความเครียดต่างๆกัน ก็ น่าจะได้ผลรวมใกล้เคียงกับผลการทดสอบแท่งวัสดุท่อกรอกปูนที่มีเหล็กเสริมยื่น แต่ผลปรากฏดัง แสดงในรูปที่ 5.9 ถึง 5.11 พบว่า ผลที่ได้จากการคำนวณจะมีค่าน้อยกว่าที่ได้จากการทดสอบ ถึงร้อยละ 30.77 และ 18.88 สำหรับขนาด 4 นิ้วเสริมเหล็ก  $\phi$  12 และ  $\phi$  18 มม. ตาม ลำดับ ส่วนแท่งวัสดุท่อก่อนหน้า 8 นิ้วให้ค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุด น้อยกว่าผลทดสอบประมาณร้อยละ 15.50

ในท่านองเดียวกัน เมื่อผนวกผลของเหล็กเสริมยื่นเข้ากับสมการ(2.24) ซึ่งมาจากผลการวิเคราะห์ของ สุรพงศ์<sup>(6)</sup> แล้วเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำหนักบรรทุก กับ ความเครียด ซึ่งแสดงด้วยเส้นจุดขีดในรูปที่ 5.9 ถึง 5.11 ซึ่งจะให้ค่าต่ำกว่าที่ได้จากการทดสอบ และจากการคำนวณในตอนแรก

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เหล็กเสริมยื่นอาจจะมีผลทางพฤติกรรมเชิงกลต่อปฏิกิริยาของ แต่ข้อมูลจากการทดสอบในการวิจัยนี้ยังมีไม่เพียงพอ จึงยังไม่อาจวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งได้

3) น้ำหนักบรรทุกสูงสุด จากผลการทดสอบได้ค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดโดยเฉลี่ยของแท่งวัสดุก่อนหน้า 4 นิ้ว เสริมเหล็กยื่น  $\phi$  12 มม. 2 เส้น และเสริมเหล็ก  $\phi$  16 มม. 2 เส้น เท่ากับ 42.00 ดัน และ 32.73 ดัน ตามลำดับ และสำหรับแท่งวัสดุก่อนหน้า 6 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 4 เส้น ให้น้ำหนักบรรทุกสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 60.60 ดัน ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และเมื่อคำนวณโดยใช้สมการ(2.25) รวมกำลังอัดของแท่งวัสดุก่อนการรอกปูนกับกำลังที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเหล็กเสริมยื่นที่ความเครียดเดียวกัน จะได้ค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ของแท่งวัสดุก่อนหน้า 4 นิ้ว เสริมเหล็กยื่น  $\phi$  12 มม. 2 เส้น และ  $\phi$  16 มม. 2 เส้น เป็น 29.22 ดัน และ 26.70 ดัน ตามลำดับ ส่วนแท่งวัสดุก่อนหน้า 6 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 4 เส้น ให้ความค่าจากการคำนวณเป็น 51.22 ดัน ซึ่งผลจากการคำนวณโดยสมการ(2.25)นี้ ได้ค่าน้อยกว่าผลการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 30.77, 18.18 และ 15.50 ตามลำดับ ดังได้กล่าวไปแล้วในข้อ 2)

สำหรับน้ำหนักบรรทุกของแท่งวัสดุก่อนหน้า 4 นิ้ว เสริมเหล็กขนาด  $\phi$  16 มม. 2 เส้นนั้น ให้ความค่าน้อยกว่ากรณีที่เสริมเหล็กขนาด  $\phi$  12 มม. 2 เส้น ทั้งๆที่สัดส่วนของปริมาณเหล็กเสริมยื่นมากกว่า และยังให้น้ำหนักบรรทุกสูงสุดใกล้เคียงกับกรณีไม่เสริมเหล็กอีกด้วย ในที่นี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่า มีสาเหตุที่แน่ชัดจากอะไร ทั้งนี้เพราะตัวอย่างทดสอบมีเพียงชนิดละ 3 ตัวอย่าง และปริมาณเหล็กเสริมยื่นแปรค่าอยู่ประมาณร้อยละ 0.67 ถึง 1.19 ของพื้นที่หน้าตัดรวมเท่านั้น จึงไม่สามารถจะสรุปได้ว่า ปริมาณสูงสุดของเหล็กเสริมยื่นที่จะมีผลไปช่วยเพิ่มกำลังของแท่งวัสดุก่อนนั้น ควรจะมีค่าเท่าใด

4) สัดส่วนระหว่างกำลังอัดในเหล็กเสริมยื่นเทียบกับกำลังคลาก จากค่าความเครียดสูงสุดในเหล็กเสริมยื่น ดังแสดงในตารางที่ 5.7 สามารถคำนวณหาหน่วยแรงอัดในเหล็กเสริมได้เป็น 1,648, 1,185 และ 1,597 กก./ $\text{cm}^2$  สำหรับแท่งวัสดุก่อนหน้า 4 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 2 เส้น, เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  16 มม. 2 เส้น และแท่งวัสดุก่อนหน้า 6 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 4 เส้น ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับกำลังคลากของเหล็กเสริมยื่นซึ่งเท่ากับ 4,800 กก./ $\text{cm}^2$  ดังแสดงในรูปที่ 3.2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35, 83, 25, 76 และ 34, 72 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากผลการทดสอบของ Saemann<sup>(91)</sup> พบว่าหน่วยแรงอัดที่เกิดในเหล็กเสริมยื่นที่จุดประลัยของแท่งวัสดุเสริมเหล็กมีค่าเพียงประมาณร้อยละ 12 ของกำลังคลาก

#### 5.2.2 แท่งวัสดุเสริมเหล็กยื่นและเหล็กปลอก

1) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียด กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียด ของแท่งวัสดุก่อนหน้า 6 นิ้ว เสริมเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 4 เส้น และเสริมเหล็กปลอก  $\phi$  8 มม. ทุกๆระยะ 20 ซม. แสดงไว้ในรูปที่ 5.12 จากผลการทดสอบ 3 ตัวอย่าง ค่าความเครียดสูงสุดมีค่าเป็น 0.0008, 0.0009 และ 0.0008 ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0008 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเครียดสูงสุดของแท่งวัสดุขนาด  $\phi$  6 นิ้ว เสริมเฉพาะเหล็กยื่นขนาด  $\phi$  12 มม. 4 เส้น ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5.7 ความเครียดสูงสุดของแท่งวัสดุเสริมเหล็กยื่นและเหล็กปลอก น่าจะมีค่ามากกว่ากรณีไม่มีเหล็กปลอก ทั้งนี้เพราะเหล็กปลอกจะมีส่วนเพิ่มความเหนียว (Ductility) ให้กับแท่งวัสดุดังกล่าว แต่เนื่องจากตัวอย่างที่ 3 ในตารางที่ 5.7 ให้ค่าความเครียดสูงสุดมากกว่าปกติ จึงทำให้ค่าเฉลี่ยสูงถึง 0.0009 ไปด้วย แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่า ความเครียดสูงสุดของแท่งวัสดุเสริมเหล็กยื่นและเหล็กปลอกให้ค่าความเครียดสูงสุดมากกว่า

2) ความเครียดในเหล็กปลอก จากผลการทดสอบสามารถหาค่าความเครียดสูงสุดในเหล็กปลอกได้ จากการอ่านค่าจากเกจวัดความเครียดแบบไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งบนเหล็กปลอกในทิศทางตามความยาวของก้อนบล็อก ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 4.16 จะได้ค่าความเครียดสูงสุดจากการทดสอบ 3 ตัวอย่างให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00018 และหน่วยแรงดึงสูงสุดที่เกิดขึ้นในเหล็กปลอกมีค่าคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของกำลังคลากของเหล็กปลอก

หรือถ้าจะพิจารณาหน่วยแรงที่เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการโอบของเหล็กปลอก ตามสมการที่ (2.26) และ (2.27) จะได้ค่าหน่วยแรงในแกนปูนกรอกมีค่าเพิ่มขึ้น 6.39 กก./ซม.<sup>2</sup> หรือคิดเป็นกำลังเท่ากับ 639 กก.

3) น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ได้จากการทดสอบแท่งวัสดุขนาด 6 นิ้ว เสริมเหล็กยื่น ๑ 12 มม. 4 เส้น และเสริมปลอกขนาด ๑ 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม. 3 ตัวอย่างเท่ากับ 68.53 ดัน และถ้านำมาคูณโดยสมการที่ (2.27) โดยนำเอาค่าน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มเนื่องจากการโอบรัดของเหล็กปลอก ไปผนวกเข้ากับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของแท่งวัสดุท่อเสริมเฉพาะเหล็กยื่นขนาดเดียวกัน จะได้ค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดเป็น 61.24 ดัน ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยจากการทดสอบอยู่ประมาณร้อยละ 10.64 หรือนัยหนึ่งการโอบรัดของเหล็กปลอก ซึ่งมีระยะห่างระหว่างปลอก 20 ซม. ในระยะทางตั้ง ช่วยเพิ่มกำลังให้แท่งวัสดุท่อเสริมเหล็กยื่นประมาณร้อยละ 1.05 ซึ่งนับว่าน้อยมาก



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย