

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความนำ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีผู้ให้ความสนใจในการใช้คอนกรีตหล่อสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น ผนังสำเร็จรูป คาน แผ่นพื้นฯ เนื่องจากทำให้สามารถลดระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง และ ค่าใช้จ่ายได้มาก การใช้คอนกรีตสำเร็จรูปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง อาทิ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม สะพานฯ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในการนำระบบคอนกรีตสำเร็จรูปไปใช้ คือ การถ่ายเทแรงเฉือนที่รอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเหล่านั้น

สำหรับรอยต่อในโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ได้นิยมสร้างสลักคอนกรีตที่บริเวณผิวรอยต่อของชิ้นส่วน เพื่อลดการลื่นไถลของชิ้นส่วน และ ช่วยในการรับแรงเฉือน เนื่องจากรอยต่อที่ไม่มีสลักคอนกรีตจะมีการลื่นไถลสูงมาก เปรียบเทียบกับผิวรอยต่อที่มีสลักคอนกรีตตลอดจนกำลังการรับแรงเฉือนจะมีค่าต่ำกว่า และ เนื่องจากกำลังการรับแรงเฉือนของคอนกรีตมีค่าค่อนข้างจำกัด การแก้ปัญหาได้มีการใช้การอัดแรงที่รอยต่อเพื่อเพิ่มกำลังการรับน้ำหนัก ดังนั้นกำลังการรับแรงเฉือนของรอยต่อแบบที่มีสลักคอนกรีตในการรับแรงเฉือนนี้ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบรอยต่อโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป งานวิจัยนี้จึงได้มีการศึกษาทฤษฎี และ ทำการทดสอบเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบสลักแรงเฉือนคอนกรีตล้นนี้ให้สอดคล้องกับการออกแบบโครงสร้างต่อไป

1.2.งานวิจัยที่ผ่านมา

การศึกษาการถ่ายเทแรงเฉือนผ่านหน้าตัด

Hofbeck, Ibrahim และ Mattock (1) ได้ศึกษากลไกการถ่ายแรงเฉือนในคอนกรีต (Shear Transferring) พบว่าเมื่อคอนกรีตถ่ายแรงเฉือนผ่านหน้าตัดหนึ่งจะเกิดรอยแตกทแยงเนื่องจากแรงดึงทแยงในหน้าตัดที่รับแรงเฉือนนั้น โดยทำมุมอยู่ระหว่าง 40 องศา - 50 องศา มีความยาวประมาณ 5 ซม. หลังจากนั้นคอนกรีตจะเกิดการพังทลายเนื่องจากการแตกออก (Spalling) เนื่องจากแรงอัดของคอนกรีตส่วนที่อยู่ระหว่างรอยแตกทแยงร่วมกับการแตกร้าวเพิ่มขึ้นในลักษณะที่รอยแตกทแยงเชื่อมเข้าด้วยกันในแนวตั้ง

ในปี 1972 Hawkins และ Mattock (2) ได้ศึกษาผลของกำลังอัดของคอนกรีต ลักษณะรูปร่างของหน้าตัดที่รับแรงเฉือน (Shear plane characteristics) และแรงกระทำโดยตรง (Direct stress) ทั้งทางด้านแนวตั้งและแนวราบที่มีผลต่อกำลังการถ่ายแรงเฉือนผ่านหน้าตัดหนึ่งๆ ของคอนกรีต โดยผลการทดสอบสรุปว่า ผลของหน่วยความเค้นดึง (Tension stress) ที่กระทำขนานกับหน้าตัดรับแรงเฉือนจะลดกำลังการถ่ายแรงเฉือนผ่านหน้าตัดของคอนกรีตลงในกรณีที่ไม่มีการแตกร้าวก่อนการทดสอบ (Initially uncracked concrete) แต่จะไม่มีผลต่อกำลังการถ่ายแรงเฉือนของหน้าตัดที่มีการแตกร้าวก่อนการทดสอบ (Initially cracked concrete) นอกจากนี้ Hawkins ได้เสนอกฎการถ่ายเทแรงเฉือนของหน้าตัดที่ไม่มีการแตกร้าวก่อนการทดสอบ (Initially uncracked concrete) โดยเมื่อน้ำตัดของคอนกรีตรับแรงเฉือนจะเกิดการแตกร้าวทแยงเนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ของหน่วยแรงเฉือนทำให้เกิดหน่วยแรงดึงหลัก (Principle normal tension Stress) เมื่อคอนกรีตเกิดการแตกร้าวดังกล่าว ส่วนของคอนกรีตที่อยู่ระหว่างรอยแตกร้าวดังกล่าวจะประพฤติตัวในลักษณะที่เรียกว่าโครงจั่วเสมือน (Truss like action) และการพังทลายของหน้าตัดที่รับแรงเฉือนนั้นจะเกิดจากการพังทลายของส่วนของคอนกรีตเอียงที่อยู่ระหว่างรอยแตกร้าว (Concrete strut) ภายใต้อิทธิพลร่วมของแรงเฉือนและแรงอัดตามแกน Mattocks (2) ยังได้พบว่า สำหรับหน้าตัดที่ไม่มีการเสริมเหล็กผ่านหน้าตัดที่รับแรงเฉือนนั้น รอยแตกร้าวจะทำมุมประมาณ 45 องศา กับหน้าตัดนั้น

Vechio และ Collins (4) ได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อเกิดการแตกร้าว (Crack) ขึ้นในคอนกรีต คอนกรีตส่วนที่อยู่ระหว่างรอยแตกร้าว นั้น จะประพฤติตัวคล้ายกับวัสดุตัวใหม่ที่มีคุณลักษณะของความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเครียดและความเค้น (Stress-strain relation) เป็นของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากความสัมพันธ์ของคอนกรีตเมื่อยังไม่มีเกิดการแตกร้าว

Hsu, Mau และ Chen (5) ได้เสนอข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากแบบจำลอง Truss model ของ Mattock โดยรวมพฤติกรรมการอ่อนตัวของคอนกรีต (Softened compression Stress - Strain relation) ในการคำนวณกำลังการถ่ายแรงเฉือนของคอนกรีตที่หน้าตัดที่รับแรงเฉือนภายหลังจากเกิดการแตกร้าว (Crack) ที่เสนอโดย Vechio และ Collins (4) โดย Vechio ได้พบว่ากำลังอัดของคอนกรีตในส่วนของคอนกรีต ที่อยู่ระหว่างรอยแตกร้าว (Compression strut) จะมีค่าน้อยกว่าค่ากำลังอัดทดสอบมาตรฐาน (Cylinder test compression strength) โดยเสนอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการอ่อนตัวของคอนกรีต (The softening of concrete) ซึ่งค่าการอ่อนตัวของคอนกรีตนี้ มีความสัมพันธ์กับค่าความเค้นดึง (Tensile strain) ของคอนกรีตในทิศทางที่ตั้งฉากกับส่วนรับแรงอัดนั้น (Compression strut) โดย Hsu, ยังได้พบว่าอัตราส่วนของความยาวของหน้าตัดที่รับแรงเฉือน (Length of shear plane) ต่อความกว้างของตัวอย่างที่ทดสอบมีผลต่อกำลังรับแรงเฉือนของหน้าตัดนั้น แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนเนื่องจากขาดข้อมูลที่เพียงพอ

การศึกษากำลังของรอยต่อแบบมีสลักแรงเฉือน

Annamalai และ Brown (6) ได้ศึกษาพฤติกรรมของการถ่ายแรงเฉือนของรอยต่อแบบสลักรับแรงเฉือนของคาน และ เสาหล่อสำเร็จรูปแบบอัดแรงที่รอยต่อ (Post - tension grout - shear keys) โดยใช้อัตราส่วนของความลึกต่อความหนาของสลักคองที่ $(l/d) = 4$ พบว่ากำลังรับแรงเฉือนของหน้าตัดหนึ่ง จะขึ้นอยู่กับกำลังอัดของคอนกรีต (Compressive strength) อัตราส่วนของพื้นที่ของสลัก (Shear keys) ที่รับแรงเฉือนต่อพื้นที่ที่รับแรงเฉือนทั้งหมด (B/Acr) และแรงอัดด้านข้างที่กระทำที่รอยต่อนั้นโดยเสนอว่า อัตราส่วนของพื้นที่ของสลักต่อพื้นที่ทั้งหมดที่รับแรงเฉือนไม่ควรเกิน 0.5 เพื่อหลีกเลี่ยงการพังทลาย (Fail) ของแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปก่อนที่รอยต่อ และ ค่าอัตราส่วนนี้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 - 0.5

Kaneko, Connor (10) ได้เสนอแบบจำลองของการพังทลายของสลักแรงเฉือนคอนกรีตตัวน (Failure of concrete shear key) โดยใช้หลักกลศาสตร์ของการแตกร้าว (Fracture mechanics) โดยกลไกการเกิดแรงเฉือนขาดในคอนกรีตตัวน หรือ คอนกรีตเสริมไฟเบอร์สลักอธิบายได้ด้วย กลไก-การแตกร้าว 2 ส่วน คือการเกิดรอยแตกร้าวแบบ โค้งเดียว (Single-curvilinear crack) และ การเกิดรอยร้าวทแยงจำนวนมาก (Multiple diagonal cracks) ซึ่งกลไกการแตกร้าวทั้ง 2 นี้ จะครอบคลุมพฤติกรรมของสลักคอนกรีตนี้โดยพิจารณากรณีของรอยแตกร้าว แบบโค้งเดียวภายใต้แรงกระทำแบบลิ้ม (Wedging force) ภายใต้การกำหนดโดยกลไกการแตกร้าวยืดหยุ่นแบบเป็นเส้นตรง (Linear elastic fracture mechanism) และการหมุนของส่วนของคอนกรีตส่วนที่อยู่ระหว่างรอยแตกร้าวทแยง (Rotating Smeared Crack Band Model) ซึ่งกำหนดด้วย ทฤษฎี - ของโครงจั่ว (Truss - model theory) อย่างไรก็ตามเพราะว่ายังมีตัวแปรที่จำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น อาทิเช่น พลังงานของการแตกร้าว (fracture energy, G_f) และความกว้างของรอยแตกทแยง (width of crack band, h) รวมอยู่ในแบบจำลองของ Kaneko นี้ ทำให้ในการออกแบบต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้การศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรต่างๆ ยังเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับคุณลักษณะทางกายภาพของคอนกรีตสลักนี้ PCI Committee 1976 (8) เสนอคุณลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของสลักคอนกรีต โดยเสนอข้อกำหนดอัตราส่วนสูงสุดของความยาว และ ความลึกของคอนกรีตสลักนี้คือ 6 มุมเฉียงจากโคนถึงปลายสลักต้องน้อยกว่า 30 องศาถึง 35 องศา CEB - FIP 1990 (3) กำหนดค่าความลึกของคอนกรีตสลักต้องไม่ต่ำกว่า 2 ซม. และความหนาของสลักคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.

การศึกษาค้นคว้าของแรงอัดที่กระทำตั้งฉากกับหน้าตัดที่รับแรงเฉือน

ในปี 1990 Anamalai และ Brown ได้ทำการทดสอบเพื่อตรวจสอบกำลังประลัยของรอยต่อแบบที่มีสลักคอนกรีตรับแรงเฉือนเมื่อมีการอัดแรงที่หลัง โดยมีค่ากำลังอัดของคอนกรีต และ อัตราส่วนของความลึกต่อความหนาของสลักคงที่ ($l/d = 4$) กำหนดให้ค่ากำลังแรงเฉือนประลัยของรอยต่อหาได้จาก $v_u = 0.16 (B/A_{cr}) f'_c + 0.66 N_p / A_{cr}$ และพบว่าการวิบัติของคอนกรีตสลักนี้สอดคล้องกับที่เสนอโดย Hsu นอกจากนี้ Anamalai ได้เสนอให้พิจารณาเหล็กเสริมที่ผ่านหน้าตัดที่รับแรงเฉือน ในกรณีของรอยต่อแบบมีสลักคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็ก

ผ่านหน้าตัด โดยให้พิจารณาค่า $A_s f_y$ ใน ACI และ PCI Committee เสมือนเป็นแรงอัดที่กระทำต่อหน้าตัดนั้น ซึ่งค่าที่ได้ให้ค่าที่ค่อนข้างอนุรักษ์เกินไป โดยแนะนำให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานเป็น 1.1

CEB - FIP Model code 1990 เสนอการหาค่ากำลังเฉือนประลัยของรอยต่อรับแรงเฉือนแบบที่มีคอนกรีตสลักจาก $v_r = \{ \mu A_{cr} (A_s f_y (1 + \cot \alpha) \sin \alpha + N_d) + 0.1 f_{ck} \}$ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานคือ 0.9 จะเห็นว่าในขณะที่ CEB - FIP Code 1990 พิจารณากำลังของรอยต่อจากกำลังอัดของคอนกรีตและแรงอัดที่กระทำต่อหน้าตัดที่รับแรงเฉือน Anamalai ได้พิจารณาอัตราส่วนของพื้นที่ทั้งหมดของสลักต่อพื้นที่ทั้งหมดที่รับแรงเฉือนด้วย

ในปี 1993 Kaneko และ Connor (10) อ้างถึงผลการทดสอบของ Bakhoun ที่กระทำการทดสอบกำลังการรับแรงเฉือนประลัยของสลักรับแรงเฉือนคอนกรีตนี้ โดยใช้กำลังอัดของคอนกรีต และ รูปร่างของคอนกรีตสลักคงที่ และ เสนอการหาค่ากำลังแรงเฉือนประลัยของสลักรับแรงเฉือนคอนกรีตนี้จาก หลักกลศาสตร์ของการแตกร้าว (Fracture mechanics) โดยเสนอวิธีวิเคราะห์กำลังรับแรงเฉือนประลัยของสลักรับแรงเฉือนคอนกรีตล้วนที่เรียกว่า Rotating Smear Crack Band Model นอกจากนี้ Kaneko ได้แนะนำให้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ศึกษามลของกำลังอัดของคอนกรีตสำหรับหน้าตัดที่มีแรงกระทำตั้งฉากยังไม่มี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะศึกษาถึงผลของกำลังอัดของคอนกรีตต่อกำลังรับแรงเฉือนประลัยของสลักแรงเฉือนคอนกรีตล้วน

1.3.วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยจะทำการศึกษาถึงผลกระทบของการโอบรัดด้านข้าง (แรงอัดที่กระทำตั้งฉากต่อหน้าตัด) และกำลังอัดของคอนกรีตที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับแรงเฉือนของสลักแรงเฉือนคอนกรีตล้วน โดยให้กำลังอัดของคอนกรีต (f'_c) และ แรงอัดที่กระทำตั้งฉากกับหน้าตัดเป็นตัวแปร ทั้งนี้จะศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

1. กำลังการรับแรงเฉือน
2. ลักษณะการวิบัติ

1.4. ขอบเขตงานวิจัย

ขอบเขตงานวิจัยจะศึกษาเฉพาะกำลังการถ่ายแรงเฉือนของสลักคอนกรีตล้วน เมื่อมีแรงอัดกระทำตั้งฉากกับหน้าตัดอยู่ระหว่าง 6.77 กก./ซม.^2 13.54 กก./ซม.^2 27.08 กก./ซม.^2 และกำลังอัดประลัยของคอนกรีตคือ $210 - 350 \text{ กก./ซม.}^2$ โดยมีลักษณะของสลักคอนกรีตคือ ค่ามุมเอียงของสลักเท่ากับ 30 องศาซึ่งเป็นค่ามุมเอียงสูงสุดที่กำหนดโดย PCI Committee และ อัตราส่วนความยาว และ ความลึก = 4 ซึ่งเป็นค่าที่นิยมใช้ในทางปฏิบัติ (Anamalai , (6)) การทดสอบจะพิจารณาเฉพาะแรงเฉือนเท่านั้น และนำค่าที่ได้จากการทดสอบเปรียบเทียบกับ วิธี Rotating Smeared Crack Band Model ที่เสนอโดย Kaneko และสูตรทำนายกำลังของ สลักแรงเฉือนคอนกรีตล้วนที่เสนอโดย Bakhoum.