

ไม้ไผ่ คุณสมบัติและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ควรทราบ

ไม้ไผ่เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากชนิดหนึ่ง เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากหน่อไผ่เป็นอาหารได้แล้ว ลำต้นแก่ของไม้ไผ่นำไปใช้ ในการปลูกสร้างบ้านเรือนและของใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน ตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบัน ในยุคของอุตสาหกรรม ไม้ไผ่เป็นแหล่งของวัตถุดิบที่มีราคาถูกและโตเร็ว ใช้สำหรับทำกระดาษ ทำไหมเทียม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี นอกจากนั้น ไม้ไผ่ยังให้คุณประโยชน์ทางอ้อมอีก เช่น ป้องกันลมพายุ เป็นรั้วบ้าน ป้องกันการพังทลายของดินตามฝั่งแม่น้ำลำคลอง ช่วยชะลออัตราความเร็วของกระแสน้ำอันเกิดจากน้ำท่วม เป็นต้น

ถิ่นกำเนิด

ไม้ไผ่เป็นพืชพวก woody perennial ใน Family Gramineae มีขึ้นอยู่ทั่วไป มีมากที่สุด ในเขตร้อน ส่วนในเขตอบอุ่นพบในประเทศจีน ญี่ปุ่น ซิลิและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ส่วนในทวีปยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ แทบไม่มีไม้ไผ่ขึ้นอยู่เลย ไม้ Genus Bambusa มีมากที่สุด ในบรรดา 47 Genera ของพวกไม้ไผ่ ซึ่งไม้ไผ่ใน Genus นี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้พื้นเมืองของแอฟริกา จีน อินเดีย ญี่ปุ่นและไทย เท่าที่ค้นพบในโลกนี้ มีไม้ไผ่อยู่ประมาณ 47 Genera 1,250 species ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้พื้นเมืองของเอเชีย รองลงไปเป็นของอเมริกา ในทวีปแอฟริกามีน้อยที่สุด คือประมาณ 6 Genera 14 species แต่ Haig, Huberman and Din (1958) กล่าวว่า พวกไม้ไผ่ (Bambuseae) มีถึง 60 Genera ประมาณ 600-700 species เท่านั้น

ไม้ไผ่ที่ใช้สำหรับทอตะกร้า เป็นไม้ในสกุล *Thyrsostachys* (T. *Olivevi* Gamble หรือเรียกว่า ไม้ไผ่รวก) มีมากและราคาถูกภายในประเทศ มีลักษณะโดยทั่วไปพอสั่งเกตุไค้ดังนี้

1. เหน้าสั้น มีขนาดใหญ่กว่าลำที่งอกขึ้นมาจากตอนปลาย ไม้ทอดขนานไปทางระดับ

2. คอเหง้าสั้นกว่าเหง้า ลำต้นชิดติดกันไม่เป็นระเบียบ
3. กิ่งตามข้อเรียวยาว ไม่เท่ากันทุกกิ่ง กิ่งอันกลางมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อน
4. ลำต้นตั้งตรง เนื้อลำหนา
5. ช่วงระหว่างดอกยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของกลีบนอกสุด และหักหลุดจากกันไม่ช้าก็เร็ว
6. กาบหุ้มลำบาง แนบชิดกับลำไม่หลุดร่วงเมื่อลำแก่ ยอดกาบยาวเรียวสอบไปหาปลาย ไม่มีครีบกาบ ลำตอนล่างไม่แตกแขนง

(อาศัยหลักเกณฑ์ของ เต็ม สมิตินันท์และชุมศรี ชัยอนันต์ (2512) ซึ่งใช้ลักษณะของเหง้า กิ่งตามข้อ ลำตอนกลาง กาบหุ้มลำ ครีบกาบและลักษณะของเกษรตัวผู้ เกสรตัวเมียประกอบกัน)

คุณสมบัติของไม้ไผ่รวกทางด้านวิศวกรรม (Mechanical Properties of Bamboo)

คุณสมบัติของไม้ไผ่รวกซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการออกแบบคำนวณองค์อาคารคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เท่าที่มีผู้ค้นคว้าและทดลองมาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้

1. แรงดึงและโมดูลัสยืดหยุ่น (Tensile Strength and Modulus of Elasticity)

(11)
- purushotham ซึ่งได้ศึกษาถึงคุณสมบัติของไม้ไผ่ในประเทศอินเดียเป็นจำนวนมาก กล่าวว่า ค่าแรงดึงและโมดูลัสยืดหยุ่น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ สภาพของภูมิอากาศและดินที่ไม้ไผ่นั้น ๆ ขึ้นอยู่ นอกจากนั้นยังมี อายุกับความชื้นของไม้ไผ่ในขณะที่ทำการทดสอบด้วย เขาทดสอบพบว่า ค่าแรงดึงโดยเฉลี่ยเท่ากับ $1,547 \text{ กก/ซม}^2$. และค่าโดยเฉลี่ยของโมดูลัสยืดหยุ่น $145,536 \text{ กก/ซม}^2$.

(11)
- Shimada ได้รายงานเกี่ยวกับไม้ไผ่ในประเทศญี่ปุ่นไว้ว่า

1. ลำต้นของไม้ไผ่ในตระกูลเดียวกัน อาจจะมีค่าแรงดึงต่างกันได้ เนื่องจากอายุ รูปร่างลักษณะของไม้ไผ่ ถิ่นที่ไม้ไผ่เจริญเติบโตอยู่

2. โดยทั่วไปแรงดึงของไม้ไม้แต่ละต้น มีค่าเพิ่มสูงขึ้นจากโคนต้นไปถึงช่วงกลางต้น จากนั้น ค่าแรงดึงลดลงจากส่วนกลางลำต้นไปจนถึงส่วนปลายของลำต้น

3. เกือบทุกกรณีในด้านความแข็งแรง จุดที่อ่อนที่สุดของลำต้นไม้ไม้ คือข้อ

จากผลการทดสอบค่าแรงดึงแปรผันจาก 390-3,789 กก/ซม². ค่าแรงดึงโดยเฉลี่ยที่ระหว่างข้อและที่ข้อมีค่า 2,907 กก/ซม². และ 1,839 กก/ซม². ตามลำดับ

จากการศึกษาค้นคว้าทั้งในสหรัฐอเมริกาและอินเดียหลาย ๆ ข้อมูล ได้แนะว่า แรงดึงและโมดูลัสยืดหยุ่นสูงสุดจะพบในไม้ไม้ที่มีอายุช่วง 3-4 ปี หรือมากกว่า ซึ่งไม้ไม้ที่มีอายุขนาดนี้ จะสังเกตได้ว่า ลำต้นเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้ว

- Glenn⁽¹³⁾ (1950) บันทึกไว้ โมดูลัสยืดหยุ่นแปรเปลี่ยนจาก 1.41×10^5 กก/ซม². - 3.16×10^5 กก/ซม². และแรงดึงอยู่ระหว่าง 1,828-3,515 กก/ซม². ค่าเฉลี่ยแรงดึงสูงสุดที่ข้อ 2,285 กก/ซม². ที่ระหว่างข้อ 2,637 กก/ซม². ค่าสูงสุดของแรงดึงที่ข้อวัดได้ถึง 3,480 กก/ซม². ส่วนค่าต่ำสุดก็วัดได้สูงกว่า 1,266 กก/ซม². เล็กน้อย

- MEHRA, Uppal and CHADDA⁽¹²⁾ (1951) พบว่าค่าแรงดึงในไม้ไม้ของประเทศอินเดียมีค่า 984 กก/ซม². และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 1.69×10^5 กก/ซม².

- SAUCIER AND SMITH⁽¹⁴⁾ (1964) ให้ค่าแรงดึงอยู่ในช่วง 574-745 กก/ซม². และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 106,867-156,082 กก/ซม². และ 130,771 กก/ซม². ตามลำดับ และเชื่อว่าค่านี้จะแตกต่างกันไปตามชนิด (species) ของไม้ไม้ อายุและสภาพ (condition) ของชิ้นไม้ไม้ที่ใช้ทดลอง

- COX AND GEYMAYER⁽¹¹⁾ (1969) พบว่าค่าแรงดึงแปรเปลี่ยนจาก 483 กก/ซม². ถึง 1,760 กก/ซม². ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น $.89 \times 10^5$ - 2.82×10^5 กก/ซม². และให้ค่าเฉลี่ยเป็น 1,083 กก/ซม². 1.84×10^5 กก/ซม². ตามลำดับ เขายังพบต่อไปอีกว่า ความสัมพันธ์

ระหว่าง Stress-Strain เป็น linear และมีลักษณะการ failure แบบเปราะ (Brittle Type)

แรงอัด (Compressive Strength)

(13)
- Glenn (1950) ให้ค่าแรงอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นทางด้านแรงอัดอยู่ในช่วง 310-760 กก/ซม². และ 54,300-178,700 กก/ซม². ส่วนค่าเฉลี่ยนั้นเป็น 610 กก/ซม². และ 150,900 กก/ซม². ตามลำดับ

(12)
- Mehra, Uppal AND CHADDA ให้ค่าโดยเฉลี่ยของแรงอัดไว้เท่ากับ 460 กก/ซม².

ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม้ไผ่สามารถรับแรงดึงได้ดีกว่าแรงอัดถึง 4 เท่าโดยประมาณ และค่าโมดูลัสยืดหยุ่นด้านกำลังอัดก็น้อยกว่าโมดูลัสยืดหยุ่นด้านกำลังดึง

แรงดัด (Flexural Strength)

จากรายงานการค้นคว้าในอเมริกา (มหาวิทยาลัยเคลมสัน) พบว่า อายุของไม้ไผ่ไม่มีผลต่อแรงดัด แต่สิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณา คือ ตำแหน่งการวางของผิวนอกหรือด้านในของชิ้นไม้ไผ่ในการทดสอบ. จากการทดสอบโดย Espinosa ในฟิลิปปินส์และรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอเมริกาสรุปได้ว่า ถ้าวางให้ผิวนอกของไม้ไผ่อยู่ข้างล่าง ได้ค่าเฉลี่ยของแรงดัด 1,600 กก/ซม². ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นโดยเฉลี่ย 1.39×10^5 กก/ซม². และถ้าวางชิ้นไม้ไผ่ที่ทดสอบให้ผิวนอกอยู่ข้างบน ค่าเฉลี่ยแรงดัดและโมดูลัสยืดหยุ่นมีค่า 1,377 กก/ซม². และ 1.24×10^5 กก/ซม². ตามลำดับ

(13)
- Glenn (1950) สรุปไว้ว่าค่าเฉลี่ยแรงดัดในไม้ไผ่ที่ตัดทิ้งตากแห้งไว้นานจะให้ค่าสูงกว่าไม้ไผ่ที่เพิ่งตัดและตากแห้งในระยะนี้ที่สั้นกว่า และจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผิวนอกไม้ไผ่ที่ใช้วางเมื่อตอนทดสอบอีกด้วย ค่าโดยเฉลี่ยของแรงดัดและโมดูลัสยืดหยุ่นเมื่อวางผิวนอกของไม้ไผ่ไว้ด้านล่างที่เขาให้ไว้มีค่า 1,460 กก/ซม². 1.48×10^5 กก/ซม². ส่วนค่าเฉลี่ยของแรงดัดกล่าวเมื่อวางให้ผิวนอกของไม้ไผ่ไว้ข้างบน มีค่า 1,430 กก/ซม². กับ 1.43×10^5 กก/ซม². ตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเนื่องจากความชื้น (Volume Change Due to Moisture Variation)

แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของไม้ไม้สำหรับความชื้นหนึ่ง ๆ ไว้
อย่างแน่นอนก็ตาม แต่ผู้ที่ทำการทดสอบหลายคนได้ชี้ว่า การที่ปริมาตรของไม้ไม้มีค่าไม่แน่นอน
หรือไม่เป็นที่ยืนยันอันเกี่ยวกับความชื้นนี้ จะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงสำหรับการนำเอาไม้ไม้ที่ใช้เป็น
วัสดุเสริมในคอนกรีต หรืออาจจะใช้ได้จำกัดในเฉพาะโครงสร้างบางประเภทเท่านั้น

- Mehra, Uppal and CHADDA ⁽¹²⁾ (1951) กล่าวว่า ไม้ไม้ที่ห่อหุ้มด้วยคอนกรีตนั้น
จะดูดซึมน้ำมากถึง 300 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวมันเอง ซึ่งเป็นผลทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้น เมื่อ
เวลาผ่านไปชั่วระยะหนึ่งหลังจากนี้ได้คายความชื้นออก ปริมาตรของมันก็จะลดลงเหลือเท่าเดิม

- De Simone ⁽¹¹⁾ (1940) บอกไว้ว่า ไม้ไม้ดูดซึมน้ำจากคอนกรีตที่เพิ่งเทใหม่ ๆ อย่าง
รวดเร็วมาก แล้วขยายตัวออกจนอาจจะทำให้คอนกรีตรอบ ๆ แตกร้าวได้ คือเมื่อมีการบ่มคอนกรีต
ต่อไป ไม้ไม้จะคายความชื้นออกและทำให้ปริมาตรลดลง รวมทั้งทำให้แรงยึดเหนี่ยวลดลงไปด้วย

- Cox and Gaymayer ⁽¹¹⁾ (1969) พบว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความชื้นในลำ
ไม้ไม้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ และทางด้านความ
ยาวประมาณ .05 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรข้างต้น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เส้นผ่าศูนย์กลางจะเป็นตัวทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้นรวมทั้งทำให้แรงยึดเหนี่ยวลดลงด้วย

แรงยึดเหนี่ยว (Bond Strength)

ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไม้กับเนื้อคอนกรีตมีเพียงพอหรือไม่ เป็นสิ่งจำเป็นที่ชี้ชัดเลย
ว่า การใช้ไม้ไม้เป็นวัสดุเสริมในคอนกรีตนั้นเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหน

- Glenn ⁽¹³⁾ (1950) สรุปไว้ว่า ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไม้กับคอนกรีตมีค่าสูงสุด
จากประมาณ 24.6 กก/ซม². ถึงค่าต่ำสุด คือไม่มีค่าแรงยึดเหนี่ยวเลย ในกรณีของไม้ไม้ทั้งลำ
ค่าแรงยึดเหนี่ยวทั้งหมดขึ้นอยู่กับส่วนยื่นนูนออกมาจากข้อ ความเรียบและความคดงอของลำไม้ไม้
ค่าแรงยึดเหนี่ยวจะมีค่าสูงกว่าในไม้ไม้ที่ตากแห้งแล้ว ไม้ไม้ที่มีการกระทำที่ผิวเพิ่มเติม การใช้

ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็วสามารถป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากการบวม (Swelling) ของไม้ไม่ได้

- Mehra, Uppal And CHADDA⁽¹²⁾ (1951) แนะนำ การใช้ทรายละเอียดโรยไปทั่วผิวของไม้ที่ชุบน้ำยาไว้ จะช่วยทำให้ไม้ไม่ยิดเกาะคอนกรีตขึ้น และจากค่าที่ไม่เท่ากันของสัมประสิทธิ์แห่งการขยายตัวของไม้ไม้กับของคอนกรีต รวมทั้งการบวมของไม้ไม้เนื่องจากการดูดน้ำจากคอนกรีตที่เทใหม่ ๆ อาจเป็นผลกระทบกระเทือนถึงค่าแรงยึดเหนี่ยวด้วย เขาได้ให้ค่าเฉลี่ยของแรงยึดเหนี่ยวของไม้ไม้แห้งที่ได้โรยทรายละเอียดไว้ทั่วผิวเท่ากับ 6.36 กก/ซม².

- Mentzinger And Plourde⁽¹²⁾ (1966) เน้นถึงการใส่สารบ่มกันน้ำมาใช้กับไม้ไม้รวมทั้งกล่าวถึงประโยชน์ของส่วนยีนที่ขี้ที่ช่วยให้แรงยึดเหนี่ยวเพิ่มขึ้น เขาได้ให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวไว้ในช่วง .90 ถึง 3.2 กก/ซม². และให้ค่าเฉลี่ยไว้เท่ากับ 2.46 กก/ซม². สำหรับไม้ไม้คากแห้งทั่ว ๆ ไป

- Cox And Geymayer⁽¹¹⁾ (1969) แนะนำให้ใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหาการหดตัวและแรงยึดเหนี่ยว

1. ใช้ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว ไม้ไม้ลำต้นเล็ก วางให้ห่างกันมากรวมทั้งให้มีค่าระยะหุ้มของคอนกรีตมากด้วย

2. เอาไม้ไม้แช่ในน้ำก่อน 2-3 วัน

3. ใช้น้ำมันยางชุบให้ทั่วผิวไม้ไม้แล้วโรยด้วยทรายละเอียด เพื่อทำให้ผิวขรุขระ

4. ไม้ไม้ที่แช่ในของเหลวไฮโดรคาร์บอนอื่นด้วย

5. การทำตามวิธีดังกล่าว เป็นการสร้างการยึดเกาะขึ้นระหว่างคอนกรีตกับไม้ไม้

- Puruggaman⁽¹¹⁾ ได้ให้ข้อสังเกตดังนี้

1. ไม่มีข้อแตกต่างของแรงยึดเหนี่ยวในชั้นตัวอย่างทดสอบ ที่อายุคอนกรีต 14 วันหรือ

2. แรงยึดเหนี่ยวของไม้ไม่ทาคัวยน้ำมัน (Coal Tar) หรือสารละลายแอสฟัลท์ (Asphalt Emulsion) จะมีค่าโดยประมาณเท่ากับไม้ไม่ที่ไม่ได้ทาคัวยอะไรเลย

3. ไม้ไม่ที่มีข้อให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวสูงกว่าที่ไม่มีข้อ และค่าของแรงยึดเหนี่ยวจะสูงขึ้นตามจำนวนของส่วนที่ยึดตรงข้อและตามความเร็วของไม้ไม่

เขาได้ให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวไว้ในช่วง 15.6 กก/ซม^2 . และให้ค่าเฉลี่ยไว้ 6.78 กก/ซม^2 . สำหรับไม้ไม่ตากแห้งทั่ว ๆ ไป

พฤติกรรมของคานและแผ่นพื้นที่เสริมด้วยไม้ไม่ (Behaviour of Beam and Slabs with Bamboo Reinforcement)

(13)

- Glenn (1950) ให้ข้อสรุปตามผลงานการทดลองของเขาดังนี้

1. น้ำหนักที่ทำให้คานคอนกรีตเสริมไม้ไม่แตกร้าว เกือบเท่ากับที่ทำให้คานคอนกรีตล้วน ๆ แตกร้าว
2. น้ำหนักประลัยที่คานคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไม่รับได้มากเกือบ 3-4 เท่าของคานคอนกรีตล้วน ๆ
3. คานจะรับน้ำหนักได้สูงสุดเมื่อมีไม้ไม่เสริมในหน้าตัดคาน 3-4 เปอร์เซ็นต์
4. ไม้ไม่ที่ไม่มีการทำอะไรและไม่ได้อากแห้ง ทำให้เกิดการแตกร้าวตามแนวยาวของคานเนื่องจากการบวม (Swelling)
5. แรงดึงโดยพลอคภัยของไม้ไม่เมื่อใช้ในการออกแบบคำนวณมีค่า 352 ถึง 422 กก/ซม².
6. การโค้งตัวจะแปรผันเป็นแบบเส้นตรง (linear) จนกระทั่งเริ่มปรากฏรอยแตกร้าวรอยแรกเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ เส้นกราฟจะลดลงเนื่องจากเกิดการเลื่อนตัวของไม้ไม่แล้วจึงจะแปรเปลี่ยนเป็นแบบเส้นตรงอีกครั้งหนึ่ง แต่ความลาดชันน้อยลง จนกระทั่งพังทลาย

(11)

- Cox And Geymayer (1969) แนะนำว่า ถ้าจะใช้ไม้ไผ่เสริมในคอนกรีต

มีข้อที่ต้องระวังอีกทั้งสังเกตให้ดี ดังต่อไปนี้

1. ไม้ไผ่ที่เสริมต้องยึดตำแหน่งไว้ให้คงที่แน่นอน เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของไม้ไผ่ ในขณะที่ใช้เครื่องสั่นคอนกรีต
2. การใช้ไม้ไผ่ที่ผ่าแล้ว แล้วเว้นส่วนปลายไว้ไม่ผ่าให้ยาวประมาณ 20 ซม. เพื่อช่วยเป็นค้ำยัน และแช่น้ำก่อนนำไปใช้จะมีผลมากในการเพิกกำลังรับน้ำหนัก
3. ขนาดของวัสดุย่อย (หิน) ที่ใหญ่ที่สุดในคอนกรีตต้องไม่เกิน $\frac{3}{8}$ นิ้ว เพื่อจะได้สะดวกและง่ายในการเทคอนกรีต
4. ส่วนโคนและส่วนปลายของไม้ไผ่เวลาเสริมควรวางให้สลับกัน

การทดสอบไม้ไผ่รวกในประเทศไทย

(12)

- AHMAD JAN DURRANI (1975) ได้ศึกษาพฤติกรรมของไม้ไผ่รวกที่ใช้เสริมในแผ่น

พื้นคอนกรีตวางบนดิน ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย แล้วสรุปได้ว่า

1. ไม้ไผ่รวกที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า *Thyrstachys Oliveri* Gamble มีค่าแรงดึงสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ข้อและระหว่างข้อเท่ากับ 1,336 กก/ซม². และ 1,687 กก/ซม². ตามลำดับ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของไม้ไผ่เป็นเส้นตรง และมีการ failure แบบวัสดุเปราะ โดยที่มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นโดยเฉลี่ยประมาณ 1.48×10^5 กก/ซม².
3. แรงยึดเกาะ (Adhesion) ระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตโดยทั่วไปแล้วมีค่าน้อยมาก แรงยึดเหนี่ยว (Bond) จะขึ้นอยู่กับแรงเสียดทาน (Frictional Resistance) ระหว่างผิวโดยรอบของไม้ไผ่กับคอนกรีตเป็นสำคัญ ข้อของไม้ไผ่จะเป็นตัวช่วยยึดไว้จนกว่ามันจะหลุดออกจากกัน แรงยึดเหนี่ยวของไม้ไผ่ที่ตากแห้งแต่ไม่ได้แช่น้ำที่มีข้ออยู่ด้วย ให้ค่าสูงกว่าไม้ไผ่แบบเดียวกันแต่ไม่มีข้อประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

4. การนำไม้ไผ่ไปแช่น้ำไว้นาน ๆ ยิ่งทำให้แรงยึดเหนี่ยว (Bond Stress) ลดลง การแช่ไม้ไผ่ในสารละลายของคลอโรฟอร์มและเฟอริคคลอไรด์ไม่ได้ช่วยให้แรงยึดเหนี่ยวเพิ่มขึ้นเลย อย่างไรก็ตาม การแช่ไม้ไผ่ในสารละลายของซิงค์คลอไรด์ 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง จะทำให้แรงยึดเหนี่ยวมีค่าสูงขึ้นเกือบเป็นสองเท่าของแรงยึดเหนี่ยวที่ได้จากการแช่ไม้ไผ่ในน้ำธรรมดาในระยะเวลาเท่ากัน

5. การใช้อีพอกซี (Epoxy) ทาผิวไม้ไผ่แล้วเอาทรายโดยให้ทั่ว ให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวเพิ่มขึ้น การพันไม้ไผ่ด้วยลวดโดยรอบไม่ได้เพิ่มค่าแรงยึดเหนี่ยวเลย

6. การแช่ไม้ไผ่ในน้ำ 24 ชั่วโมงแรก ไม้ไผ่จะดูดซึมความชื้นเกือบเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักของไม้ไผ่ที่แห้ง

7. การเปลี่ยนแปลงขนาดของไม้ไผ่ (Dimensional Change) 80 เปอร์เซ็นต์ เกิดขึ้นเนื่องจากการเอาไม้ไผ่แช่น้ำในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านรัศมี (Radial) ด้านสัมผัส (Tangential) และทางด้านตามยาว (longitudinal) ของไม้ไผ่และมีค่าประมาณ 8.25, 6.25 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

8. เขาแนะนำว่า แรงยึดเหนี่ยวโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 12.66 กก/ซม^2 . ของไม้ไผ่ที่มีข้อ

Sutat Chansangpetch (1976) ได้ศึกษาและทดลองทำขั้วรูปกรวยใช้ไม้ไผ่รวม *Thyrsostachy Oliveri* Gamble เป็นโครงแล้วฉาบด้วยปูนทราย ได้ให้ค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของไม้ไผ่รวมที่ใช้ไว้ดังนี้

จากการทดสอบไม้ไผ่ตัวอย่าง 6 อัน ให้ค่าแรงดึง (Tensile Strength) และโมดูลัสยึดหยุ่นอยู่ในช่วง $1,700-2,100 \text{ กก/ซม}^2$. และ $2.4 \times 10^5 - 2.75 \times 10^5 \text{ กก/ซม}^2$. ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็น 1937 กก/ซม^2 . และ $2.64 \times 10^5 \text{ กก/ซม}^2$. ส่วนค่าแรงยึดเหนี่ยว (Bond Stress) หลังจากที่ได้ทดสอบไม้ไผ่ตัวอย่าง 9 อัน พบว่า ให้ค่าอยู่ในช่วง $7.58 \text{ กก/ซม}^2 - 9.00 \text{ กก/ซม}^2$. ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยได้ 8.35 กก/ซม^2 .

กำลังรับน้ำหนักต่าง ๆ ของไม้ไผ่ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้

จากการทดลองพบว่า แรงดึงของไม้ไผ่โดยเฉลี่ยมีค่า $1,659 \text{ กก/ซม}^2$. ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากการดึงตัวอย่างแบบมีข้อ 5 ตัวอย่างและไม่มีข้อ 5 ตัวอย่าง และให้ค่าเฉลี่ยเป็น $1,328 \text{ กก/ซม}^2$. และ $1,990 \text{ กก/ซม}^2$. ตามลำดับ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น จากค่าเฉลี่ยของตัวอย่างชนิดมีข้อ $1.74 \times 10^5 \text{ กก/ซม}^2$. และชนิดที่ไม่มีข้อ $1.74 \times 10^5 \text{ กก/ซม}^2$. ให้ค่าเฉลี่ยของโมดูลัสยืดหยุ่นเป็น $1.74 \times 10^5 \text{ กก/ซม}^2$.

แรงยึดเหนี่ยว จากการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวสูงสุดระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตเป็น 4.70 กก/ซม^2 . ซึ่งจากตัวอย่างที่ได้ทดสอบปรากฏว่า ไม่มีรอยแตกร้าวที่คอนกรีตหรือที่ไม้ไผ่เลย เพียงแต่ไม้ไผ่แยกตัวหลุดออกมาจากคอนกรีตเลย ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 5

ค่าความชื้นของไม้ไผ่และการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่ได้ทำการทดลองหาไว้ด้วยตามตารางที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ