

อภิปรายผลการวิจัย

จากการนำ vehicle 6 ชนิด คือ Avicel PH 101 Pregranulated Calcium Sulfate, Lactose Direct Compress, Elcema G 250, Dextrose Anhydrous และ Lactose มาทดสอบเป็น blank tablets โดยวิธี Direct Compression ตามสูตรตำรับที่ 1-6 ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 1 นั้นปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 คือ สูตรตำรับที่ 1-4 ซึ่งมี Avicel PH 101, Pregranulated Calcium Sulfate, Lactose Direct Compress และ Elcema G 250 เป็น vehicle นั้นสามารถทดสอบเป็น blank tablets ได้ พบว่ามีคุณลักษณะทางกายภาพเป็นที่น่าพอใจคือ Weight Variation อยู่ในพิกัดของเกล็ดตำรับอเมริกัน (U.S.P. limit) (37) และเบอร์เซนต์สัมประสิทธิ์ของการแปรเปลี่ยนของน้ำหนักนั้นมีค่า 2.97, 2.88, 1.04 และ 0.73 ตามลำดับ ซึ่งหมายถึงว่ามีความสม่ำเสมอของน้ำหนัก (Uniformity of Weight) ที่เข้าตามมาตรฐานของ Uniformity of Weight ซึ่งจะต้องไม่เกิน 4.5% (38) มีความแข็งพอสมควร ค่าเบอร์เซนต์ความลึกกรอนของหกสูตรตำรับมีค่าไม่เกิน 1 (39) การที่น้ำหนักหายไปในระหว่างทำ friability test นี้เกิดขึ้นจากการกรอนที่ผิวน้ำของเม็ดยามากกว่าที่ขอบ และค่าเวลาการกระเจยค่าวัดอยู่ในพิกัดของเกล็ดตำรับอเมริกัน (37) ส่วนสูตรตำรับที่ 5 และ 6 ซึ่งมี Dextrose Anhydrous และ Lactose เป็น vehicle นั้นไม่สามารถทดสอบเป็น blank tablets ได้เนื่องจากเกิด capping ขึ้นในกรณี Dextrose Anhydrous นั้นเนื่องจากมี binding property ไม่พอ แม้ว่า particle size distribution data อยู่ในช่วงที่น่าจะทดสอบได้ เช่นเดียวกับ preliminary report ที่ได้ใช้ Dextrose Anhydrous Food Grade เป็น vehicle⁽²¹⁾ ส่วน Lactose นั้นเนื่องจากมี binding property ไม่พอ เช่นกัน เพราะฉะนั้นแสดงว่า Avicel PH 101, Pregranulated Calcium Sulfate,

Lactose Direct Compress และ Elcema G250 เป็น directly compressible vehicles ดังที่ทราบมาแล้ว (3,5,6,7,14,15,16,17)

จากผลการทดลองทางค่า compressibility potential ของ Avicel PH 101 โดยใช้ completely non-compressible active material คือ paracetamol powder ดังแสดงในตารางที่ 4 นั้นปรากฏว่าได้ 70% และคงว่า Avicel PH 101 สามารถรับตัวยา paracetamol ได้ถึง 70% จากสูตรทำรับที่ 7-13 ซึ่งมี paracetamol ตั้งแต่ 10-70% สามารถตอกได้ active tablets ที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี คือ ค่า weight variation อยู่ในพิกัดของเกล็ดทำรับอเมริกัน (37) เปอร์เซนต์ส่วนปริมาณที่ของการแปรเปลี่ยนของน้ำหนักเม็ดยาไม่เกิน 4.5 ซึ่งหมายถึงมีความสม่ำเสมอของน้ำหนักเม็ดยา (38) มีความแข็งอยู่ในช่วง 4-5 s.c.u. ซึ่งค่าเปอร์เซนต์ความลึกกรอนของทุกสูตรทำรับก็มีค่าไม่เกิน 1% ซึ่งเข้ามาตรฐาน (39) และค่าเวลาการกระจายตัวก็อยู่ในพิกัดของเกล็ดทำรับอเมริกัน (37) และเปอร์เซนต์ความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablets เข้าตามมาตรฐาน (37) เมื่อใส่ตัวยาเพิ่มเป็น 80% คือ ในสูตรทำรับที่ 14 ก็ไม่สามารถที่จะตอกได้เนื่องจากผงยาไม่สามารถเกาะตัวกัน

ค่า compressibility potential ของ Pregranulated Calcium Sulfate ได้ 20% ดังแสดงในตารางที่ 5 และคงว่า Pregranulated Calcium Sulfate สามารถรับตัวยา paracetamol ได้ 20% เท่านั้นจึงจะตอกเป็น active tablets ได้ จากสูตรทำรับที่ 15, 16 ซึ่งมี paracetamol ตั้งแต่ 10-20% สามารถตอกได้ active tablets ที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี คือ ค่า weight variation อยู่ในพิกัดของเกล็ดทำรับอเมริกัน (37) เปอร์เซนต์ส่วนปริมาณที่ของการแปรเปลี่ยนของน้ำหนักของเม็ดยาไม่เกิน 4.5% ซึ่งหมายถึง มีความสม่ำเสมอของน้ำหนักของเม็ดยา มีความแข็งอยู่ในช่วง 4-5 s.c.u. ซึ่งค่าเปอร์เซนต์ความลึกกรอนของทุกสูตรไม่เกิน 1% ซึ่งเข้ามาตรฐาน (39) ค่าเวลาการกระจายตัวก็อยู่ในพิกัดของเกล็ดทำรับอเมริกัน (37) และเปอร์เซนต์ความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablets

เข้าตามมาตรฐาน⁽³⁷⁾ แต่เมื่อเพิ่มตัวยา paracetamol ลงไปเป็น 30% คือในสูตรที่ 17 สามารถ tok เป็น active tablets ให้มีค่าความแข็ง 4.5 s.c.u. และค่าเบอร์เซนต์ความสึกกร่อนไม่เกิน 1⁽³⁹⁾ และค่าเวลาในการกระจายตัวอยู่ในพิภัตของเกล็ดทำรับอเมริกัน⁽³⁷⁾ แต่ค่า weight variation ในอยู่ในพิภัตของเกล็ดทำรับอเมริกันและค่าเบอร์เซนต์สัมประสิทธิ์การแปรเปลี่ยนของน้ำหนักเม็ดยาเกิน 4.5% และเบอร์เซนต์ความแรงของ paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablet ในเข้าตามมาตรฐานซึ่งเนื่องจากเกิดการแยกตัวของส่วนผสมของผงยาที่นำมา tok ทำให้น้ำหนักของเม็ดยาไม่มีความแตกต่างกันมาก ส่วนสูตรทำรับที่ 18 ประกอบด้วย paracetamol 40% นั้นไม่สามารถจะ tok ได้ เพราะว่าผงยาไม่สามารถเกาะตัวกัน

ค่า compressibility potential ของ Lactose Direct Compress นั้นหาไม่ได้ ดังแสดงในตารางที่ 6 เนื่องจากถ้าเพิ่มตัวยา paracetamol ลงไป 10% ในส่วนรวมจะ tok ได้ เพราะว่าเกิด capping ซึ่งเนื่องจากการใช้ magnesium stearate เป็น lubricant เช่นเดียวกับรายงานของ milosovich⁽¹⁵⁾ หากถ้าตัวยาเปลี่ยนมาใช้ finely divided stearic acid แทน magnesium stearate และ capping อาจจะไม่เกิดขึ้นทำให้หาค่า compressibility potential ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าใช้ตัวยา paracetamol ต่ำกว่า 10% ก็อาจจะ tok ได้⁽¹⁸⁾ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของตัวยาด้วย

ค่า compressibility potential ของ Elcema G 250 ได้ 60% ถูกแสดงในตารางที่ 7 แสดงว่า Elcema G 250 สามารถรับตัวยา paracetamol ได้ถึง 60% สามารถ tok เป็น active tablets ได้ จากทำรับที่ 20-25 สามารถ tok ได้ active tablets ที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี คือ weight variation อยู่ในพิภัตของเกล็ดทำรับอเมริกัน⁽³⁷⁾ เบอร์เซนต์สัมประสิทธิ์ของการแปรเปลี่ยนของน้ำหนักของเม็ดยาไม่เกิน 4.5 ซึ่งหมายถึงน้ำหนักเม็ดยาสำเร็จต่อตัวยา 4.5 s.c.u.⁽³⁸⁾ ค่าความแข็งของเม็ดยาอยู่ในช่วง 4.4 - 4.8 s.c.u. ซึ่งค่าเบอร์เซนต์ความสึกกร่อนของเม็ดยาของทั้งสูตรทำรับไม่เกิน 1% เข้าตามมาตรฐาน⁽³⁹⁾ และค่าเวลาในการกระจายตัวอยู่ในพิภัต

ของเกลือทำรับอเมริกัน (37) และยาเบื้อร์เซนต์ความแรงของทั้งยา paracetamol ที่รับไว้ใน active tablets ก็เข้าอยู่ในมาตรฐาน (37) เช่นกัน ส่วนทำรับที่ 26 มี paracetamol 70% นั้นไม่สามารถจะทดสอบเป็นเม็ดยาได้ เนื่องจากผงยาไม่สามารถจะเก็บตัวกัน

ผลการเปรียบเทียบค่าน้ำหนักโดยเฉลี่ย (กรัม) ของ active tablets ทุกสูตรทำรับซึ่งเตรียมโดย 3 วิธี นั้น พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คังแสลงในตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบความแข็งโดยเฉลี่ย (S.C.U.) ของ active tablets คังแสลงในตารางที่ 9 นั้น สูตรทำรับที่ 7-13 ใช้ Avicel PH 101 เป็น vehicle ซึ่งเตรียมโดย 3 วิธี นั้นความแข็งของ active tablets ซึ่งเตรียมโดย วิธี Wet และ Dry Granulation มีความแตกต่างจากที่เตรียมโดยวิธี Direct Compression อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง active tablets ที่เตรียมโดยวิธี wet และ Dry Granulation นั้น แข็งกว่า active tablets ซึ่งเตรียมโดยวิธี Direct Compression เชนเดียวกับการศึกษาทดลองที่ผ่านมา (5) เนื่องจากการเตรียมโดยวิธี Wet และ Dry Granulation นั้นผงยาเป็น granule ส่วนวิธี Direct Compression ผงยาเป็นผงร่วน โดยสังเกตจากค่า particles size distribution จากตารางที่ 30 ส่วนสูตรทำรับที่ 15-17 ใช้ pregranulated calcium sulfate และ สูตรทำรับที่ 20-25 ใช้ Elcema G 250 เป็น vehicle นั้น active tablets ซึ่งเตรียมจาก 3 วิธี ความแข็งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องมา จากผงยาที่เตรียมจาก 3 วิธีนั้น เป็น granule สังเกตจากค่า particles size distribution จากตารางที่ 30

ผลการเปรียบเทียบเบื้อร์เซนต์ความสึกกร่อนของ active tablets ซึ่งเตรียมโดย 3 วิธีนั้น พบว่าทุกสูตรทำรับที่เตรียมโดยวิธี Direct Compression มีเบื้อร์เซนต์ความสึกกร่อนของเม็ดยาสูงกว่าเพียงเล็กน้อย คังแสลงในตารางที่ 10

ผลการเปรียบเทียบเวลาการกระจายตัวโดยเฉลี่ย (วินาที) ของ active tablets ซึ่งเตรียมจาก 3 วิธีนั้นแสดงไว้ในตารางที่ 11 พบว่า สูตรทำรับที่ 7-13

ซึ่งใช้ Avicel PH 101 เป็น vehicle โดยการเตรียมจาก 3 วิธี มีความแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสัณฐานี active tablets จากสูตรทาร์บที่ 7-13 นี้ ซึ่งเตรียมโดยวิธี Wet & Dry Granulation มีความแข็งไม่แตกหักกันอย่างมีนัยสำคัญทางสัณฐานี แต่เวลาในการกระจายตัวแตกหักกันอย่างมีนัยสำคัญทางสัณฐานี คือ วิธี wet นานกว่าวิธี Dry Granulation และกาว active tablets ที่ใช้ Avicel PH 101 เป็น vehicle นั้น ความแข็งไม่มีผลต่อเวลาในการกระจายตัว แต่วิธีการเตรียม active tablets นี้ มีผลต่อเวลาในการกระจายตัว จาก preliminary report ได้มีการกล่าวถึงการกระจายตัวของยาเม็ดซึ่งเกิดขึ้นเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกยาเม็ดแตกออกเป็น granule และ granule ก็แตกออกเป็น particle ที่เล็ก ๆ ซึ่ง active tablets ของสูตรทาร์บที่ 7-13 ที่เตรียมโดยวิธี Direct Compression นั้นควรจะเร็วที่สุด ปรากฏว่าเร็วกว่า active tablets ที่เตรียมโดยวิธี Wet Granulation แต่หากว่า active tablets ที่เตรียมโดยวิธี Dry Granulation ที่เป็นชนิดนี้อาจเนื่องมาจากการลอกของ lubricant เพราะว่า active tablets ที่เตรียมโดยวิธี Direct Compression นั้นผงยามีจำนวน fine มาก ซึ่ง lubricant จะหุ้มรอบ particle ที่มี surface areaมากทำให้นำเข้าไปใน particle ได้ลำบากมาก เพราะฉะนั้นทำให้เวลาในการกระจายตัวของ active tablets ที่เตรียมโดยวิธี Direct Compression นานกว่าวิธี Dry Granulation ซึ่งผงยาเป็น granule เพราะฉะนั้น surface area ที่หุ้มโดย lubricant จะน้อยกว่า ทำให้นำสามารถเข้าไปใน particle ได้ง่าย และกาววิธีการเตรียมยาเม็ดและ lubricant มีผลต่อเวลาในการกระจายตัวเมื่อใช้ Avicel PH 101 เป็น vehicle ในสูตรทาร์บ สูตรทาร์บที่ 15-17 ซึ่งมี Pregranulated Calcium Sulfate เป็น vehicle นั้น โดยการเตรียมจาก 3 วิธี พิจารณาการกระจายตัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสัณฐานี ซึ่ง active tablets จากสูตรทาร์บที่ 15-17 ซึ่งเตรียมจาก 3 วิธี มีความแข็งไม่แตกหักกันอย่างมีนัยสำคัญทางสัณฐานี แต่ active tablets ซึ่งเตรียมจากวิธี Wet Granulation เวลาในการกระจายตัวช้าสุด วิธี Dry Granulation รองลงมา วิธี Direct Compression เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นแสดงว่าวิธีการเตรียมยาเม็ดมีอิทธิพลต่อเวลาในการกระจายตัวเมื่อใช้ Pregranulated Calcium

Sulfate เป็น vehicle ซึ่งวิธี Direct Compression ให้ผลดีที่สุด ส่วนสูตรทำรับที่ 20-25 ซึ่งมี Elcema G 250 เป็น vehicle นั้นโดยการเตรียมจาก 3 วิธี พนบัว เวลาการกระจายตัวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เพราะฉะนั้นแสดงว่า วิธีการเตรียมยาเม็ดไม่มีอิทธิพลต่อเวลาในการกระจายตัวเมื่อใช้ Elcema G 250 เป็น vehicle ในสูตรทำรับ

ผลการเปรียบเทียบเบอร์เซนต์ความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablets โดยการเตรียมจาก 3 วิธี ทุกสูตรทำรับไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และแสดงว่าการเตรียม active tablets โดยวิธีไหนก็ตามไม่มีผลทำให้เบอร์เซนต์ความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablets เปลี่ยนไป เนื่องจาก paracetamol powder นั้นไม่ sensitive ต่อความร้อนและความชื้น นอกจากสูตรทำรับที่ 17 จากตารางที่ 12 เบอร์เซนต์ความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablets ซึ่งเตรียมโดยวิธี wet Granulation และ Dry Granulation มีความแตกต่างจากที่เตรียมโดยวิธี Direct Compression อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการเตรียมโดยวิธี Direct Compression นี้ weight variation ไม่เข้ามาตรฐานตามพิกัดเกสซ์ทำรับอเมริกัน⁽³⁷⁾ เนื่องจากมีจำนวน fine เป็นสิ่ง และความแตกต่างระหว่าง particle size ของ vehicle และตัวยา ทำให้เกิดการเปลี่ยนของเบอร์เซนต์ความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablets

ผลการเปรียบเทียบความคงสภาพของคุลลักษณะทางกายภาพ คือ น้ำหนักโดยเฉลี่ย ความแข็ง เบอร์เซนต์ความลีกกร่อน เวลาในการกระจายตัว และ ความคงสภาพทางเคมี คือ เบอร์เซนต์ความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ของ active tablets ซึ่งใช้ Avicel PH 101, Pregranulated Calcium Sulfate และ Elcema G 250 เป็น vehicle ทุกสูตรทำรับที่เตรียมจาก 3 วิธี คือ wet Granulation, Dry Granulation และ Direct Compression เมื่อเก็บไว้ในชุดสีชา จุดเกลี่ยปีกฝาสนิทที่อุณหภูมิห้องเก็บไว้เป็นเวลา 4, 8 และ 10 สัปดาห์ จากตารางที่ 13-17 นั้นพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากสูตรทำรับที่ 17 ของ

ตารางที่ 27 ชิ้งเตรียมโดยวิธี Direct Compression พบว่าความคงสภาพของเบอร์เซนต์ ของความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablets ซึ่งใช้ Pregranulated calcium sulfate เป็น vehicle นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่เป็นชนิดนี้ไม่ใช่เนื่องจากไม่มีความคงสภาพทางเคมีของตัวยา แต่เนื่องจาก weight variation ซึ่งไม่เข้าตามพิกัดของเกสัชทำรับเมริกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนของเบอร์เซนต์ความแรงของตัวยา paracetamol ที่ระบุไว้ใน active tablets ขึ้น

ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพ คือ น้ำหนักโดยเฉลี่ย ความแข็ง เบอร์เซนต์ความลึกกร่อน เวลาการกระ化ของตัวของ blank tablets ที่อัตราทำรับที่ 1-4 ชิ้งเตรียมโดยวิธี Direct Compression เมื่อเก็บไว้ในขวดสีชาจากเกลียวปิดฝาชนิด ที่อุณหภูมิห้องเก็บไว้เป็นเวลา 4, 8 และ 10 สัปดาห์ จากตารางที่ 23 - 26 นั้น พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกัน

ผลการเปรียบเทียบค่า weight variation ของ active tablets ของทุกสูตรทำรับซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 28 พบว่าสูตรทำรับที่เตรียมโดยวิธี Direct Compression มีค่าเบอร์เซนต์สัมประสิทธิ์ของการแบร์เปลี่ยนของเม็ดยาสูงกว่าสูตรทำรับที่เตรียมโดยวิธี wet และ Dry Granulation ซึ่งเนื่องจากมีจำนวน fine มาก การเตรียมโดยวิธี wet และ Dry Granulation ทำให้จำนวน fine ลดลง ทำให้เบอร์เซนต์สัมประสิทธิ์ของการแบร์เปลี่ยนของน้ำหนักเม็ดยาอย่างกว้าง ซึ่งแสดงว่าวิธีการเตรียมยาเม็ด (method) มีอิทธิพลต่อ weight variation มากอย่างไรก็ตาม การเตรียมยาเม็ดโดยวิธี Direct Compression นั้น เบอร์เซนต์สัมประสิทธิ์ของการแบร์เปลี่ยนของน้ำหนักเม็ดยาไม่เกิน 4.5 ชิ้งเข้ามาตรฐาน (38) และ Weight variation อยู่ในพิกัดของเกสัชทำรับเมริกัน (37) ส่วน blank tablets ที่ทำโดยวิธี Direct Compression นั้น สูตรทำรับที่ใช้ Elcema G 250 มีเบอร์เซนต์สัมประสิทธิ์ของการแบร์เปลี่ยนของน้ำหนักของเม็ดยาทำสุด แสดงว่าการให้ของผงยาสามารถอุดตันได้ดี

ผลการทดสอบของ particle size distribution ของ vehicle และตัวยาในตารางที่ 29 จะเห็นได้ว่า Avicel PH 101 ใกล้เคียงกับตัวยามากที่สุด ซึ่งจากการทดลองได้ผลว่า มี compressibility potential สูงสุดค่าย

ผลการทดสอบของ particle size distribution ของสูตรทำรับ active tablets ซึ่งเตรียมโดย 3 วิธี ในตารางที่ 30 จะเห็นว่าทุกสูตรทำรับซึ่งเตรียมโดยวิธี Direct Compression จะมีจำนวน fine มากที่สุด และการเตรียมโดยวิธี wet และ Dry Granulationนั้นจะทำให้จำนวน fine ลดน้อยลง