

คุณสมบัติของวัสดุมวลรวมที่ใช้และวิธีการคำนวณ

3.1 คุณสมบัติบางอย่างของวัสดุมวลรวม

3.1.1 ความถ่วงจำเพาะและความดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ของวัสดุมวลรวม การทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวม ก็เพื่อที่จะนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าช่องว่างระหว่างเม็ดของวัสดุมวลรวม และค่าช่องว่างอากาศภายในวัสดุผสม ฯ เครื่องมือ วิธีการทดลอง และวิธีการคำนวณค่าความถ่วงจำเพาะแบบบัลค์ (Bulk Specific Gravity) ของวัสดุมวลรวมละเอียดใช้ตามมาตรฐาน ASTM. C 128 ค่าความถ่วงจำเพาะแบบบัลค์และความดูดซึมน้ำของตัวอย่างทรายทั้ง 6 ชนิด หินฝุ่น และส่วนที่ค้ำตะแกรงเบอร์ 200 ของทรายบกโคราชและทรายบกขอนแก่น แสดงไว้ในตารางที่ 3.1 นอกจากฝุ่นหิน และส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ของทรายบกโคราชและขอนแก่นที่หาความถ่วงจำเพาะแบบปรากฏ

ในการทดลองใช้วัสดุมวลรวมประกอบด้วยวัสดุต่างชนิดกัน คือ ทราย หินฝุ่น และฝุ่น ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน การคำนวณหาค่าสัมพัทธ์ของความถ่วงจำเพาะแบบบัลค์ คำนวณได้โดยการเฉลี่ยดังนี้

$$SGMA = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{\frac{P_1}{G_1} + \frac{P_2}{G_2} + \frac{P_3}{G_3}} \dots\dots\dots(3)$$

ตัวอย่าง	ความถ่วง จำเพาะ แบบบัลด์	ความดูดซึมน้ำ % โดยน้ำหนัก ของวัสดุมวลรวม	ความดูดซึมยาง มะตอย% โดย น้ำหนักของ วัสดุมวลรวม	แซนอีครี วาเลนท์
ทรายแม่น้ำปิง	2.544	1.05	0.73	99
ทรายแม่น้ำมูล	2.596	0.68	0.49	54
ทรายคลองบางรีน	2.547	1.37	1.17	84
ทรายบกแหลมฉับ	2.619	0.96	0.65	95
ทรายบกโคราช	2.627	0.30	0.16	64
ทรายบกขอนแก่น	2.626	0.30	0.11	44
ส่วนค้ำตะแกรงเบอร์ 200 ของทรายบกโคราช	2.621	0.45	0.39	—
ส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ของทรายบกโคราช	2.652 (ปรากฏ)	—	0.04	—
ส่วนค้ำตะแกรงเบอร์ 200 ของทรายบกขอนแก่น	2.619	0.30	0.25	—
ส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ของทรายบกขอนแก่น	2.650 (ปรากฏ)	—	0.04	—
หินฝุ่น	2.588	1.70	0.75	53
หินฝุ่นล้างฝุ่นออก	2.652	0.925	0.80	—
ฝุ่นหินปูน	2.677 (ปรากฏ)	—	0.13	—

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของทราย หินฝุ่น ฝุ่นหิน ส่วนที่ค้ำและผ่านตะแกรงเบอร์ 200
ของทรายบกโคราช และทรายบกขอนแก่น

เมื่อ $SGMA$ = ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจำเพาะแบบบัลค์ของวัสดุมวลรวม

G_1, G_2 = ค่าความถ่วงจำเพาะแบบบัลค์ของทรายและหินฝุ่นตามลำดับ

G_3 = ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏของฝุ่น

P_1, P_2, P_3 = อัตราส่วนโดยน้ำหนักของทราย หินฝุ่น และฝุ่นตามลำดับ



3.1.2 แซนด์อีควิวาเลนต์ (Sand Equivalent) วัสดุผสม ๆ จะมีคุณภาพ

ไม่ดีถ้าหากวัสดุมวลรวมที่ใช้นั้นมีวัสดุมวลละเอียดประเภทดินเหนียวปนอยู่มากเกินไป การทดสอบแซนด์อีควิวาเลนต์ (ASTM D 2419-71) เป็นการหาอัตราส่วนของวัสดุมวลละเอียดประเภทดินเหนียวที่ปนอยู่ในวัสดุมวลรวม และเพื่อเป็นการเชื่อมั่นว่าวัสดุมวลรวมนั้นสะอาดเพียงพอ The Asphalt Institute ได้กำหนดค่าต่ำสุดของค่าแซนด์อีควิวาเลนต์ไว้เท่ากับ 50

3.2 การคำนวณค่าความแน่นของวัสดุผสมทราบ ยางมะตอยที่บดทับแล้ว (CDM) ค่าความแน่นของวัสดุผสม ๆ ภายหลังการบดทับแล้ว คืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนักต่อปริมาตร รวมทั้งช่องว่างอากาศของมันค้ำย

$$CDM = \frac{\text{น้ำหนักในอากาศ}}{\text{ปริมาตร}} = \frac{W_a}{W_a - W_w} \dots\dots\dots(4)$$

เมื่อ W_a = น้ำหนักของตัวอย่างวัสดุผสม ๆ ในอากาศเป็นกรัม

W_w = น้ำหนักของตัวอย่างวัสดุผสม ๆ ในน้ำ โดยที่ไม่มีน้ำอยู่ในช่องว่างภายในเลย

การทำปริมาตรของก้อนตัวอย่างวัสดุผสม ๆ จะไม่ใช้วิธีการวัดขนาด เพราะผิวของมันขรุขระและไม่สม่ำเสมอ

3.3 การคำนวณหาปริมาณช่องว่างระหว่างเม็ดวัสดุภายในวัสดุมวลรวม (VMA) ช่องว่างระหว่างเม็ดวัสดุภายในวัสดุมวลรวม คิดเป็นจำนวนร้อยละของปริมาตรแบบบัลค์ (Bulk Volume) ของวัสดุผสม ๆ เมื่อบดทับแล้ว

$$VMA = \frac{SGMA - CDMA}{SGMA} \dots\dots\dots(5)$$

เมื่อ SGMA = ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจำเพาะแบบบัลคของวัสดุมวลรวม

CDMA = ค่าความแน่นของวัสดุมวลรวม เมื่อบดหีบแล้ว คำนวณได้จาก

$$CDMA = \frac{CDM}{1 + \frac{B}{100}} \dots\dots\dots(6)$$

เมื่อ B = ปริมาณยางมะตอย คิดเป็นจำนวนร้อยละของวัสดุมวลรวมโดยน้ำหนัก

3.4 การกำหนดค่าช่องว่างอากาศภายในวัสดุผสม ฯ (VIM) ช่องว่างอากาศนี้เป็นช่องว่างเล็ก ๆ อยู่ระหว่างเม็ดวัสดุมวลรวมซึ่งถูกเคลือบด้วยยางมะตอยภายในวัสดุผสม ฯ คิดเป็นจำนวนร้อยละของปริมาตรแบบบัลคของวัสดุผสม ฯ เมื่อบดหีบแล้ว

$$VIM = \frac{SGM - CDM}{SGM} \dots\dots\dots(7)$$

เมื่อ SGM = ความถ่วงจำเพาะของวัสดุผสม ฯ เมื่อบดหีบแล้ว คำนวณได้จาก

$$SGM = \frac{100 + B}{\frac{100}{SGMA} + \frac{B - A}{Sg(\text{bit})}} \dots\dots\dots(8)$$

Sg(bit) = ค่าความถ่วงจำเพาะของยางมะตอย

A = ปริมาณยางมะตอยที่ถูกดูดซับโดยวัสดุมวลรวม มีค่าเป็นจำนวนร้อยละของวัสดุมวลรวมโดยน้ำหนัก

ค่าความดูดซึมยางมะตอย (Asphalt Absorption) ของวัสดุมวลรวมสามารถคำนวณได้ตามวิธีของไรซ์ (Rice's Method ASTM D 2041-64T) ค่าความดูดซึมยางมะตอยของทราย หินฝุ่น และ ฝุ่น แสดงไว้ในตารางที่ 3.1

สำหรับการทดลองที่วัสดุรวมประกอบด้วย ทราย หินปูน และปูนอัตราส่วนต่าง ๆ กันโดยน้ำหนัก ค่าของความดูดซึ่มยางมะตอยของวัสดุรวมนี้ คำนวณได้โดยการเฉลี่ย ดังนี้

$$A = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{\frac{P_1}{A_1} + \frac{P_2}{A_2} + \frac{P_3}{A_3}} \dots\dots\dots(9)$$

เมื่อ A = ค่าเฉลี่ยของความดูดซึ่มยางมะตอยของวัสดุรวม

A_1, A_2, A_3 = ค่าความดูดซึ่มยางมะตอยของทราย หินปูน และปูน ตามลำดับ

P_1, P_2, P_3 = อัตราส่วนโดยน้ำหนักของทราย หินปูน และปูน ตามลำดับ