

เอกสารอ้างอิง



1. อำนวย อรุณรุ่งอารีย์ "การศึกษาวิธีการแยกแอร์เอิร์ทในระดับกึ่งห้องทดลอง  
โดยวิธีอ็อกซิเดชันเอกซ์เซนจ์" วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี-  
เคเลียร์เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519.
2. Kashuba, A. T., and Hines, C. R. X-Ray Fluorescence Ion  
Exchange Method for Determination of Lanthanum,  
Cerium and Praseodymium in Carbon Steels. Anal.  
Chem. 43, 1758-1761, 1971.
3. Jaskólska, H., Rowińska, L., and Radwan, M. Determination of  
Lanthanum in large steel samples by the neutron acti-  
vation method. J. Radioanal. Chem. 20, 419-428,  
1974.
4. Dogadkin, N. N.; Kychinskaya, O. I.; Tustanovsky, V. I.,  
and Yakovlev, YU. V. The determination of rare earth  
alloying additives in special steels by neutron activa-  
tion analysis. J. Radioanal. Chem. 29, 251-258, 1976.
5. Bowen, H. J. M and Gibbons, D. Radioactivation Analysis.  
pp. 92-110. Oxford : Clarendon Press, 1963.
6. Soete, D. De.; Gijbels, R., and Hoste, J. Neutron Activation  
Analysis. 445-497, 1972.
7. Lenihan, J. M. A.; Thomson, S. J., and Guinn, V. P. Advances  
in Activation Analysis. Vol 2, New York and London :  
Academic Press, 1972.

8. Phillips, J. C. Bonds and Bands in Semiconductors, pp. 12.  
New York and London : Academic Press, 1973.
9. Ankrum, Paul D. Semiconductor Electronics, pp. 45-46. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall Inc., 1971.
10. Knoll, Glenn F. Radiation detection and measurement, pp. 363.  
John Wiley and Sons Inc., 1979.
11. ORTEC Instrumental For Research Catalog 1002, pp. 35. Oak Ridge, Tenn. USA, 1970-1971.
12. International Atomic Energy Agency. Handbook on Nuclear Activation Cross-Sections ; Technical Reports Series No. 156.  
Vienna : IAEA. 1974.
13. Erdtmann, G. and Soyka, W. Die  $\gamma$  -Linien der Radionuklide.  
Band I, Jül-1003-AC., 1973.
14. Steinnes, E. Determination of rare earth additives in steels by neutron activation analysis using Ge (Li)  $\gamma$  -spectrometry. Radiochem. Radioanal. letters., 28(2), 175-180, 1977.
15. Covell, D. F. Anal. Chem. 31, 1785-1790, 1959.
16. Currie, L. A. Limits for Qualitative Detection and Quantitative Determination, Application to Radiochemistry. Anal. Chem. 48(3), 586-593, 1968.
17. Kennedy, David C. Predict sorption of metals on ion-exchange resins, Chemical Engineering. (June 16, 1980) : 106-118.

18. Chase, Grafton D., and Rabinowitz, Joseph L. Principles of Radioisotope Methodology. pp. 104-107. 3 th ed. Minneapolis Minn : Burgess Publishing Company, 1967.

ภาคผนวก ก.

ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณซีเรียมและแลนทานัมในเหล็กหลอนออกไซด์

ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สารตัวอย่างหมายเลข 5 ในการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 เป็นตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณซีเรียมและแลนทานัม ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

สารตัวอย่างหนัก	100.1	มิลลิกรัม
เติมตัวพาแลนทานัม	10	มิลลิกรัม
น้ำหนักตะกอน $\text{LaF}_3$	12.84	มิลลิกรัม
ความแรงรังสีสุทธิของซีเรียม-141 ซึ่งตกตะกอนร่วมกับตะกอน $\text{LaF}_3$	8966	จำนวนนับต่อ 600 วินาที
ความแรงรังสีสุทธิของแลนทานัม-140 จากตะกอน $\text{LaF}_3$	6212	จำนวนนับต่อ 300 วินาที
ความแรงรังสีเฉลี่ยสุทธิของซีเรียม มาตรฐาน 20 ไมโครกรัม	1151	จำนวนนับต่อ 600 วินาที
ความแรงรังสีเฉลี่ยสุทธิของแลนทานัม มาตรฐาน 10 ไมโครกรัม	2627	จำนวนนับต่อ 300 วินาที
การคำนวณหาปริมาณซีเรียม		

น้ำหนักตะกอน  $\text{LaF}_3$  ที่ได้ 12.84 มิลลิกรัม คิดเป็นเฉพาะ La ได้ 9.106 มิลลิกรัม

$$\begin{aligned} \therefore \text{La แยกออกมาได้} &= 9.11 \times \frac{100}{10} \% \\ &= 91 \% \end{aligned}$$

และ Ce ในตัวอย่างที่ตกตะกอนรวมใน  $\text{LaF}_3$  แยกออกมาได้ = 91 % ด้วย

$$\begin{aligned} \therefore \text{ความแรงรังสีของ } ^{141}\text{Ce} \text{ ทั้งหมด} &= \frac{8966 \times 100}{91.06} \text{ จำนวนนับต่อ } 600 \text{ วินาที} \\ \text{ในสารตัวอย่าง} & \\ &= 9846 \text{ จำนวนนับต่อ } 600 \text{ วินาที} \end{aligned}$$

จากสมการที่ 3.3

$$\text{ปริมาณซีเรียมในสารตัวอย่าง } 100.1 \text{ มิลลิกรัม} = \frac{9846 \times 20}{1151} \text{ ไมโครกรัม}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ซีเรียมในสารตัวอย่าง} &= \frac{9846 \times 20}{1151} \times \frac{1000}{100.1} \text{ พีพีเอม} \\ &= 1709 \text{ พีพีเอม} \end{aligned}$$

การคำนวณหาปริมาณแลนทานัม

$$\text{จาก La ที่แยกออกมาได้} = 91.06 \%$$

$$\therefore \text{La ในตัวอย่างที่ตกตะกอน} = 91.06 \% \text{ ด้วย}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ความแรงรังสีของ } ^{140}\text{La} \text{ ทั้งหมด} &= \frac{6212 \times 100}{91.06} \text{ จำนวนนับต่อ } 300 \text{ วินาที} \\ &= 6826 \text{ จำนวนนับต่อ } 300 \text{ วินาที} \end{aligned}$$

จากสมการที่ 3.3

$$\text{ปริมาณแลนทานัมในสารตัวอย่าง } 100.1 \text{ มิลลิกรัม} = \frac{6826 \times 10}{2627} \text{ ไมโครกรัม}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{แลนทานัมในตัวอย่าง} &= \frac{6826 \times 10}{2627} \times \frac{1000}{100.1} \text{ พีพีเอม} \\ &= 259 \text{ พีพีเอม} \end{aligned}$$

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ในตัวอย่างหมายเลข 5 มีซีเรียม 1709 พีพีเอม และแลนทานัม 259 พีพีเอม ตามแสดงไว้ในตารางที่ 4.1

ภาคผนวก ข.

การหาปริมาณซีเรียมและแลนทานัมใน Misch Metal โดยใช้เฉพาะ  
เครื่องมือนิวตรังดี (Instrumental Neutron Activation Analysis)  
มีปริมาณของซีเรียมและแลนทานัมเท่ากับ  $50.62 \pm 1.97 \%$  และ  $24.21 \pm 1.73 \%$   
ตามลำดับ

ประวัติการศึกษา



ชื่อ นายพิศาล หังพิทยกุล

การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2517  
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521

การทำงาน นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 4 สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง-  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพลังงาน