



บทที่ 3

เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

3.1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 เครื่องมือสำหรับหาค่าคุณสมบัติของวัสดุ

(1) เครื่องทดสอบวัสดุ Amsler ขนาด 20 ตัน ใช้ดึงเหล็กเพื่อหาค่าดึงคั้งของเหล็กขนาดต่าง ๆ ที่ใช้ทดลอง

(2) เครื่องทดสอบวัสดุ Amsler ขนาด 100 ตัน ใช้ทดสอบ กดแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกและลูกบาศก์ ปูนสอขนาด 2 นิ้ว เพื่อหาค่าดึงอัดประลัย

(3) ตะแกรงรอน ใช้รอนหาส่วนกะของหินและทราย

(4) คุชิ่ง ใช้ชั่งน้ำหนักของปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ปูนสอ และคานที่ใช้ทดลอง

3.1.2 เครื่องมือสำหรับการทดลองการรับน้ำหนักของคาน

(1) เครื่อง Amsler 500 tons Compression and Tranverse Testing Machine Model 500 D(B) 74 ใช้เป็นฐานรองรับคานและก่นำหนักลงคานต่าง ๆ ที่ทดลอง

(2) เกจวัดระยะโคง (Mechanical dial gage) พร้อมขายึดแม่เหล็ก ใช้วัดระยะโคงที่กึ่งกลางช่วงของคานที่ทดลอง

(3) เกจวัดความเครียด (Strain gages) แบบ KC-30-AL-11 ของ Kyowa Electronic Instrument Co., Ltd ซึ่งมีระยะเกจ 30 มิลลิเมตร ความต้านทาน 120.0 ± 0.3 โอห์ม เกจแพคเตอร์ $2.08 \pm 1\%$ ใช้วัดความเครียดของเหล็กเสริมเสาเหล็กปลอกอิฐ และคอนกรีตที่เกิดขึ้นในการทดลองการรับน้ำหนักของคาน

(4) เครื่อง Portable Digital Strain Indicator model 1200 และ เครื่อง Switching and Balancing Unit model 1225 ของบริษัท BLH. Electronics, Waltham, Massachusetts ใช้ทานความเครียดที่วัดได้จากเกจวัดความเครียด มีความละเอียดในการอ่านมาก

(5) สายไฟฟ้า ใช้ต่อเกจวัดความเครียดเข้าเครื่อง Strain Indicator และ Balancing Unit.

(6) กรังกริต ใช้เคลือบเกจวัดความเครียด เพื่อป้องกันตอนเทและกระทุ้งคอนกรีตไม่ให้ถูกเกจวัดความเครียด

(7) กานเหล็กรูป C ขนาด 7.3 ซม. x 15.0 ซม. ยาว 1.20 ม. จำนวน 2 อัน นำมาประกอบกันเป็นรูป T ใช้ถายน้ำหนักบรรทุกลงบนคาน แบบ Third point loading.

(8) ไม้บรรทัดเหล็กยาว 50 ซม. ใช้วัดระยะโง่งที่กึ่งกลางช่วงของคานที่ทดสอบและวัดระยะทาง ฯ

3.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

3.2.1 อีฐ ใช้อีฐโปรง "ซี-เอ็ม" ของบริษัทอุปกณ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด มี 4 แบบ กิ่งรูปที่ 3.1 (ภาคผนวก ก.)

คุณสมบัติของอีฐที่ใช้ทดลอง มีดังนี้ คือ

(1) การกุกซึม ผลการทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 3.1 (ภาคผนวก ก.) จากผลการทดลองจะเห็นว่าอีฐทั้ง 4 แบบ มีเปอร์เซ็นต์การกุกซึมในเวลา $\frac{1}{2}$ ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง มากที่สุด 9.4 % และ 11.1 % ตามลำดับ ค่ากุกซึมที่มากที่สุดของอีฐทั้ง 4 แบบนี้ยังน้อยกว่าของ ASTM ซึ่งกำหนดให้ค่ามากที่สุด 16 % สำหรับค่าเฉลี่ย 5 ก้อน และค่ามากที่สุดของอีฐแต่ละก้อน 19 % ฉะนั้นอีฐที่ใช้นี้ไม่มีผลการกุกซึมต่อกอนกรีตและปูนสอมากนัก จึงเหมาะที่จะใช้ในการทดลอง

(2) กำลังอัดประลัยของอิฐ ผลการทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 3.2 (ภาคผนวก ก.) จะเห็นว่ากำลังอัดประลัยของอิฐคานที่แรงกคชนานกับรูจะมีกำลังอัดประลัยมากกว่าคานที่ต่งฉากกับรู อิฐแบบที่ 2 และที่ 3 จะมีกำลังอัดประลัยเฉลี่ย (คิดเนาคัดสุทธิโดยให้แรงกคชนานกับรู) 310 ก.ก./ซ.ม.² และ 282 ก.ก./ซ.ม.² ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าที่มากไม่แพ้กำลังอัดประลัยของคอนกรีต จึงเหมาะที่จะนำมาใช้สร้างคานได้ ส่วนอิฐแบบที่ 1 มีกำลังอัดประลัย 150 ก.ก./ซ.ม.² (คิดเนาคัดสุทธิและแรงกคคชฉากกับรู) ซึ่งมีคานน้อยกว่าแบบที่ 2 และที่ 3 ใช้อิฐแบบที่ 1 เฉพาะคาน B1 - 1.50 เท่านั้น

(3) โมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐ การหาโมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐ หาได้โดยนำอิฐมาติดเคจวัดความเครียดแล้วนำไปกดโดยให้แรงกคชนานกับรู อานคาแรงอัดและความเครียดที่เกิดขึ้น แล้วนำมาเขียนกราฟระหว่างหน่วยแรงอัดและความเครียด ดังรูปที่ 3.2 (ภาคผนวก ก.) ก็จะได้หาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นได้ ในการทดลองนี้ใช้ 2 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่างที่ 1 ใช้อิฐแบบที่ 2 เพียงก่อนติดเคจวัดความเครียดที่คานข้างของอิฐแล้วนำมากด ส่วนตัวอย่างที่ 2 ใช้อิฐแบบที่ 2 จำนวน 2 กอน มากอดติดกันควยปูนสอ ในลักษณะเดียวกันกับที่กอดคานจริง ๆ ติดเคจวัดความเครียดที่อิฐคานที่กอดควยปูนสอแล้วนำมากด แล้วนำมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 1 จะได่ดังนี้

$$\text{ตัวอย่างที่ 1 ไค } E_b = 9.33 \times 10^4 \text{ ก.ก./ซ.ม.}^2$$

$$\text{ตัวอย่างที่ 2 ไค } E_b = 9.48 \times 10^4 \text{ ก.ก./ซ.ม.}^2$$

จากผลการทดลองทั้ง 2 ตัวอย่าง จะเห็นว่าไคค่าใกล้เคียงกันมาก ฉะนั้นจะใช้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐของตัวอย่างที่ 2 ซึ่งตรงกับความเป็นจริงของคานที่ทดลอง นั่นคือใช้

$$E_b = 9.48 \times 10^4 \text{ ก.ก./ซ.ม.}^2$$

3.2.2 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 (ตราช้าง) และชนิดที่ 3 (ตราช้างเอราวัณ)

3.2.3 ทราย ทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตมีโมดูลัสความละเอียด 2.71 ส่วนทรายที่ใช้ผสมปูนสอ มีขนาดผานตะแกรงเบอร์ 20 ทั้งหมด

3.2.4 หิน ใช้หินเบอร์ 1 ซึ่งผ่านตะแกรง $\frac{1}{2}$ นิ้ว ทั้งหมด

3.2.5 น้ำ ใช้น้ำประปา

3.2.6 เหล็กเสริม ใช้เหล็กกลมผิวเรียบ ส่วนปลายของเหล็กเสริมเอียงออกตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1001-16 ยกเว้นเหล็กเสริมเอก ϕ 19 ม.ม. วางยาวเป็นเส้นตรงแทนนี้ ไม่โค้งออกที่ปลาย ทั้งนี้เพราะอิฐที่ใช้ทดสอบกรีตมีขนาดแคบจำกัด ส่วนปลายเหล็กปลอกโค้งออกทั้งสองข้าง ดังรูปที่ 4.3 (ภาคผนวก ข.) เพื่อเพิ่มการยึดหน่วงให้ดีขึ้น

คุณสมบัติของเหล็กเสริมแสดงไว้ในตารางที่ 3.3 (ภาคผนวก ก.) จากผลการทดสอบเหล็ก ϕ 12 ม.ม. ϕ 15 ม.ม. และ ϕ 19 ม.ม. นี้กำลังดึงตลาคเท่ากันคือ 2700 ก.ก./ซ.ม.² ในการหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก ใช้เหล็ก ϕ 15 ม.ม. โดยคิดगेจวักระยะยึด และดึงเหล็ก ϕ 19 ม.ม. โดยคิดगेจวักความเครียดและगेจวักระยะยึด ได้ดังรูปที่ 3.3 (ภาคผนวก ก.) ซึ่งจะได้อค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยของเหล็ก ดังนี้

$$E_s = 2.24 \times 10^6 \text{ ก.ก./ซ.ม.}^2$$

3.2.7 ปูนสอ ส่วนผสมของปูนสอประกอบด้วยปูนซีเมนต์และทราย ตามปกติจะใช้ปูนซีเมนต์ชนิด I ซึ่งมีการยึดและหดตัวน้อย แต่ในการวิจัยนี้มีเวลาจำกัด จึงใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3 ซึ่งให้กำลังเร็ว แต่หดตัวมากกว่า ในที่นี้จะไม่นำการยึดและหดตัวมาเกี่ยวข้องกับ

กำลังอัดประลัยของปูนสอ ใช้อัตราส่วนผสมและเวลาทดสอบต่าง ๆ กันที่ได้จากการทดสอบลูกบาศก์ขนาด 2 นิ้ว ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.4 (ภาคผนวก ก.) คือก่อนที่ 1-6 ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 : ทราย = 1 : 3 โดยปริมาตร จะได้อกำลังอัดประลัยของปูนสอ เมื่อปูนสอมีอายุ 3 วัน และ 15 วัน มีค่าเท่ากับ 99 ก.ก./ซ.ม.² และ 184 ก.ก./ซ.ม.² ตามลำดับ ใช้กับคาน B1 - 1.50 เท่านั้น ส่วนก่อนที่ 7 - 18 ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3 : ทราย = 1 : 3 โดยปริมาตร จะได้อกำลังอัดประลัยของปูนสอ เมื่อปูนสอมีอายุ 3, 6 และ 12 วัน มีค่าเท่ากับ 184 ก.ก./ซ.ม.²

270 ก.ก./ช.ม.² และ 356 ก.ก./ช.ม.² ตามลำดับ ใช้กับคานทุกตัว ยกเว้นคาน
B1 - 1.50 เท่านั้น

3.2.8 คอนกรีต ใสส่วนผสมของปูนซีเมนต์ : หวาย : หิน = 1 : 2 : 4 โดย
ปริมาตร และใช้อัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์ = 0.53 คานทุกตัวใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3
ยกเว้นคาน B1 - 1.50 ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1

กำลังอัดประลัยของคอนกรีต หาได้จากการกดแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.5 (ภาคผนวก ก.) กำลัง
อัดประลัยของคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีอายุ 4, 5, 9, 10 และ 13 วัน มีค่าเท่ากับ 180, 190,
230, 230, และ 260 ก.ก./ช.ม.² ตามลำดับ

ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต หาได้จากการกดแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกโดยฉาบทัด
แกว้ระยะหัดสั้น จะได้อกราฟดังรูปที่ 3.4 (ภาคผนวก ก.) ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดประลัย 230 ก.ก./ช.ม.² (ลำดับที่ 6) และ 260 ก.ก./ช.ม.²
(ลำดับที่ 8) มีค่าเท่ากับ 2.27×10^5 ก.ก./ช.ม.² และ 2.39×10^5 ก.ก./ช.ม.² ตามลำดับ