

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

ในการศึกษาพฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วยคอนกรีตกำลังสูงมาก สามารถสรุปผลจากการทดสอบประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้คือ

1. การคำนวณหากำลังของเสาที่รับน้ำหนักบรรทุกตรงศูนย์ โดยการแปลงความเครียดที่วัดได้เป็นหน่วยแรง ในเหล็กและคอนกรีต พบว่า ผลจากการคำนวณสอดคล้องกันดีเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ โดยเฉพาะในช่วงฮิสตริก แต่จะเบี่ยงเบนไปบ้าง ในช่วงพลาสติก โดยที่การคำนวณจะให้ค่าที่สูงกว่าเล็กน้อย
2. การคาดคะเนน้ำหนักบรรทุกประลัยของเสาที่รับน้ำหนักบรรทุกตรงศูนย์ตามวิธีของ Khan และ ACI จะให้ค่าที่ปลอดภัย โดยผลการทดสอบให้ค่าสูงกว่าวิธีของ Khan และ ACI ประมาณ 9 และ 13 % ตามลำดับ
3. ความเครียดประลัยของคอนกรีตของเสากลุ่มที่รับน้ำหนักบรรทุกตรงศูนย์จะแปรผันกลับกับสัดส่วนเหล็กเสริมยื่น
4. จากผลการทดสอบตัวอย่างแบบรับน้ำหนักบรรทุกตรงศูนย์ โดยที่คอนกรีตมีกำลังอัดประมาณ 850 กก/ซม². พบว่า ถ้าใช้เหล็กเสริมยื่นเกิน 7.5 % มีแนวโน้มว่าเสาจะวิบัติก่อนเหล็กเสริมยื่นถึงกำลังคลาก
5. สติฟเนสสัมพัทธ์ของเสาเส้นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหล่อด้วยคอนกรีตที่มีกำลังอัดประมาณ 850 กก/ซม². สามารถเขียนได้เป็น

$$E_{CS} = 4.37 + 0.215 \rho \quad \text{กก/ซม}^2 \cdot x 10^5$$

6. การคำนวณหากำลังของเสาที่รับน้ำหนักบรรทุกเฉียงศูนย์ โดยการแปลงความเครียดที่วัดได้เป็นหน่วยแรง ในคอนกรีตและเหล็กเสริมยื่น พบว่า ผลการคำนวณสอดคล้องกับการทดสอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงประมาณ 60 % ของน้ำหนักบรรทุกประลัยจากการทดสอบ

และที่ประลัยน้ำหนักบรรทุกจากการทดสอบให้ค่าสูงกว่า 10-15 %

7. สำหรับเสาที่รับน้ำหนักบรรทุกเฉียงศูนย์ สามารถคาดคะเนปฏิสัมพันธ์ของแรงในแนวแกนและแรงดัดสูงสุดได้โดยทฤษฎีประลัยของ Nedderman หรือ ACI โดยให้ค่าที่ถูกต้องเมื่อเสาวัดโดยแรงดัดเป็นหลัก และให้ค่าต่ำกว่าการทดสอบเมื่อเสาวัดโดยแรงอัดเป็นหลัก

8. ความเครียดประลัยของคอนกรีตในเสารับน้ำหนักบรรทุกเฉียงศูนย์ จากการทดสอบให้ค่าประมาณ 0.0034 ซึ่งจะมีค่าน้อยกว่าคอนกรีตธรรมดา

9. ความเครียดประลัยของคอนกรีตที่มีกำลังสูงมาก มีแนวโน้มว่าจะมีค่าน้อยกว่าของคอนกรีตธรรมดา ซึ่งจะทำให้มีความเหนียว (Ductility) ที่น้อยกว่า จึงควรระมัดระวังในการใช้คอนกรีตกำลังสูงมากด้วย

