



การอภิปรายผลการทดลอง

การอภิปรายผลการทดลองต่อไปนี้แยกหัวข้อตามคุณสมบัติสำคัญที่มีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีตหินน้ำมันผสมซีเมนต์

5.1 คุณสมบัติของคอนกรีตหินน้ำมันที่นำมาทดลอง

การเผาหินน้ำมันที่อุณหภูมิสูงถึง 1,100 องศาเซนติเกรด ทำให้น้ำและน้ำมันที่มีอยู่ระเหยกลายเป็นไอ กากที่ได้จึงมีลักษณะเบา พรุน เมื่อทุบจะกลายเป็นผง กากที่ได้นี้อาจมีลักษณะไม่เหมือนกากที่ได้จากการเผาในเตาชนิดอื่นและวิธีอื่นก็ได้ เช่นอาจจะมีขนาดป่นกว่า มีน้ำมันเหลืออยู่น้อยกว่า กากที่ได้เมื่อร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 แล้วจะมีลักษณะคล้ายกับทราย เม็ดมีเหลี่ยมคม ซีเมนต์ยึดเกาะได้ดี เป็นพวกที่ไม่มีความเห็นียว (Plasticity) เช่นเดียวกับทราย ส่วนประกอบที่สำคัญ นอกจากพวก ซิลิกา อลูมินาแล้ว ยังมีออกไซด์ของเหล็ก แคลเซียมออกไซด์ โปแตสเซียมออกไซด์ ซึ่งทำให้คอนกรีตหินน้ำมันมีคุณสมบัติเป็นค้างอย่างอ่อน เหมาะสมกับการผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพราะปฏิกิริยาเคมีของซีเมนต์เกิดได้ดีในสภาพค้างอย่างอ่อน ทำให้วัสดุผสมซีเมนต์ที่ได้มีความแข็งแรงสูง

5.2 ผลของปริมาณซีเมนต์

จากผลการจำแนกเนื้อดินทางวิศวกรรม คอนกรีตหินน้ำมันมีความปนคละตาม Public Road Classification เป็น A-2-5-(0) ซึ่งสถาบัน Portland Cement Association ระบุว่าความปนคละลักษณะนี้ต้องผสมซีเมนต์ระหว่าง 5 - 9 เปอร์เซ็นต์ จึงสามารถใช้ในการก่อสร้างได้ และจากการทดลองเพื่อที่จะให้คอนกรีตมีความแข็งแรงอัดสูงสุด 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามที่ Highway Research Board (1961) ระบุว่าต้องผสมซีเมนต์ 7 เปอร์เซ็นต์ (ผลการทดลองหัวข้อที่ 4.4) ซึ่งเป็นค่าที่ยังไม่ครอบคลุมผลของการกักกร่อนจากการเปียกและแห้ง

ผลการทดลองที่แสดงในกราฟรูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่าเมื่อปริมาณซีเมนต์เพิ่มขึ้น ค่าความเค้นแรงอัดสูงสุดจะเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณซีเมนต์ที่ได้ และถึงแม้ว่าการเพิ่มความเค้นแรงอัดสูงสุดจะขึ้นอยู่กับเวลาที่บ่มด้วย แต่จากกราฟได้แสดงให้เห็นว่า ค่าความเค้นแรงอัดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณซีเมนต์เป็นหลักสำคัญ ความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการยึดเกาะหรือหุ้มอนุภาคกากหินน้ำมัน เข้าด้วยกันของแคลเซียมอลูมิเนตและแคลเซียมซิลิเกตที่เกิดจากปฏิกิริยาของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมกับน้ำ เมื่อปริมาณซีเมนต์เพิ่มขึ้น การยึดเกาะของสาร เหล่านี้ก็เพิ่มขึ้น ความแข็งแรงจึงเพิ่มตามปริมาณซีเมนต์ นอกจากปฏิกิริยา Hydration ของซีเมนต์จะทำให้เกิด CAH และ CSH แล้ว ยังมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)_2) เกิดขึ้นซึ่งจะมีปฏิกิริยากับซิลิกาและอลูมินาของกากหินน้ำมัน (Pozzolanic Reaction) ทำให้เกิด CAH และ CSH อีกทีหนึ่ง แต่ปฏิกิริยานี้เกิดน้อยและใช้เวลานาน

เมื่อก่อนวัสดุถูกทดสอบความคงทนโดยการแช่น้ำและอบแห้งหลาย ๆ ครั้ง แรงบวมตัวเมื่อแช่น้ำ Swell และแรงกึ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออบแห้ง จะทำให้ก้อนวัสดุที่ไม่ผสมซีเมนต์แตกทลายลง แต่สำหรับก้อนกากหินน้ำมันผสมซีเมนต์ ทั้งขนาดและปริมาตร ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่ความแข็งแรงลดลงเป็นเพราะปริมาณของ CAH และ CSH เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อกากหินน้ำมันยังน้อยอยู่ และบางส่วนถูกทำลายโดยแรงภายนอกที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ค่าพิกัด 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าต้องผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 8 เปอร์เซ็นต์

5.3 ผลของปริมาณความชื้นในขณะบดอัด

5.3.1 ผลของปริมาณความชื้นขณะบดอัดที่มีต่อความหนาแน่นดินแห้ง

กราฟรูปที่ 10 และตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นดินแห้งของก้อนกากหินน้ำมันเพิ่มตามปริมาณน้ำจนถึงค่าหนึ่งจึงลดลง ทั้งนี้เป็นเพราะน้ำที่ใส่จะไปหล่อลื่นอนุภาคต่าง ๆ ให้จัดเรียงตัวบดอัดได้ความหนาแน่นสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุด เมื่อปริมาณน้ำมากกว่าจุดนี้ จะเกิดน้ำส่วนเกินไปแย่งที่อยู่ของอนุภาควัสดุ เมื่ออบแห้งก้อนวัสดุจึงมีความ

ความหนาแน่นค่า พบว่าค่าความชื้นที่ความหนาแน่นสูงสุดมีค่าสูงมาก คือระหว่าง 35 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ดินหรือหินคลุกส่วนมากมีค่าต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น การที่จะบดอัดกากหินน้ำมันให้มีความหนาแน่นดินแห้งใกล้เคียงกับดินทั่วไปโดยใช้ความชื้นเท่ากัน ต้องใช้พลังงานสูงมาก ทั้งนี้เป็นผลจากพลังความร้อนได้ทำให้น้ำมันลึกลงหายไปจากแร่ดิน ทำให้คุณสมบัติของแร่ดินเปลี่ยนเป็นแข็งเกร็ง มีเหลี่ยมคม ไม่มีน้ำระหว่างชั้นของแร่ดินซึ่งทำให้การหล่อลื่นขณะบดอัดมีน้อยยากแก่การบดอัดโดยการผสมน้ำมันน้อย

วิธีการบดอัดมีผลต่อความหนาแน่นของก้อนวัสดุด้วย การบดอัดด้วยเครื่องมือ Havard Miniature Compactor มีผลภายหลังบดอัดใกล้เคียงกับการบดอัดด้วยรถบดดินแกละ ซึ่งเป็นวิธีการบดอัดในสนามที่เหมาะสมกับกากหินน้ำมัน เพราะคุณสมบัติของกากหินน้ำมันแม้ว่าจะผ่านตะแกรงเบอร์ 10 และมีคุณสมบัติคล้ายทรายก็ตาม เมื่อโดนทุบ กระแทกต่อไปจะแตกย่อยต่อไปอีก การใช้รถบดดินแกละจะทำให้วัสดุเม็ดใหญ่แตกย่อยลงไป แทรกตัวอยู่ในช่องว่างที่มีอยู่ ความหนาแน่นจะสูงขึ้นมากกว่าการบดอัดด้วยแรงสถิติธรรมดา

5.3.2 ผลของปริมาณความชื้นที่มีต่อค่าความเค้นแรงอัดสูงสุด

จากกราฟรูปที่ 11 และ 12 ถึง 15 แสดงว่าการบดอัดกากหินน้ำมัน ล้วน ๆ ให้ได้ความเค้นแรงอัดสูงสุดต้องการน้ำน้อยกว่าการบดอัดให้ได้ความหนาแน่นดินแห้งสูงสุด เฉลี่ย 2.3 เปอร์เซ็นต์ เพราะการบดอัดกากหินน้ำมัน ล้วน ๆ ทางด้านแห้ง (Dry Side) การจกัตัวแบบเกาะเกี่ยว (Interlock) ของกากหินน้ำมัน เมื่อมีปริมาณน้ำอยู่น้อย จะทำให้โครงสร้างทนแรงเค้นได้สูงกว่าการบดอัดด้านเปียก (Wet Side) สำหรับกากหินน้ำมันผสมซีเมนต์การบดอัดทางด้านเปียก (Wet Side) บวก 2 เปอร์เซ็นต์ จากค่าความชื้นที่ให้ความหนาแน่นสูงสุด จะทำให้ได้ค่าความเค้นแรงอัดสูงสุด เพราะซีเมนต์ต้องการน้ำเป็นพิเศษจำนวนหนึ่งในการทำปฏิกิริยา Hydration

5.4 ผลของความหนาแน่น

ความแข็งแรงของก้อนกากหินน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความหนาแน่นของก้อนวัสดุตามที่ได้แสดงในตารางที่ 8 ทั้งนี้เพราะแต่ละอนุภาคของเม็ดกากหินน้ำมันเมื่อถูกบังคับให้มาเบียดอยู่ชิดกันก่อนต่อกัน จะเพิ่มพื้นที่สัมผัสของเม็ดหิน ซึ่งเป็นผลให้สามารถรับแรงที่เกิดขึ้นได้มากโดยไม่ทำให้โครงสร้างแตกหลายเหมือนการ เกาะกันอยู่อย่างโปรง ๆ เมื่อมีความหนาแน่นค่า


ค่าความหนาแน่นดินแห้งสูงสุดของก้อนกากหินน้ำมัน และกากหินน้ำมันผสมซีเมนต์ค่ามาก คืออยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ในขณะที่ดินทั่วไป เช่น ดินเหนียวกรุงเทพฯ ประมาณ 1.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดินลูกรัง 2.0 ทราบซีเป็ค 1.7 หินคลุก 2.2 ขณะเดียวกันกากหินน้ำมันมีค่าความดวงจำเพาะ 2.69 ซึ่งใกล้เคียงกับดินหรือหินคลุก แสดงว่ากากหินน้ำมันมีช่องว่างระหว่างเม็ดหินอยู่มากกว่า คือมีค่าระหว่าง 1.25 ถึง 1.45 อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกากหินน้ำมัน เมื่อเพิ่มความแข็งแรงของกากหินน้ำมันให้สูงขึ้นถึงขั้นโดยการผสมกับซีเมนต์ จึงสามารถใช้ในการก่อสร้างที่ต้องการวัสดุหนักเบาได้เป็นอย่างดี เช่นงานถมคอสะพาน ทำถนนบนชั้นดินอ่อนและทำวัสดุก่อสร้าง

5.5 ผลของการบ่ม

วัสดุผสมซีเมนต์ทุกชนิดจะต้องบ่มทิ้งไว้เพื่อให้ปฏิกิริยาของซีเมนต์เกิดได้อย่างสมบูรณ์ ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่บ่มจนกว่าปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำจะหมดไป กราฟรูปที่ 16 แสดงให้เห็นว่ากากหินน้ำมันที่บดอัดโดยไม่ผสมกับซีเมนต์ เมื่อเวลาผ่านไปค่าความเค้นแรงอัดจะเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อผสมกับซีเมนต์ ค่าความเค้นแรงอัดจะเพิ่มขึ้นทันทีตามเวลาที่บ่ม สำหรับกากหินน้ำมันผสมซีเมนต์น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเพิ่มความเค้นแรงอัดจะสูงมากในช่วง 14 วันแรก แต่หลังจากนั้นจะไม่เพิ่มขึ้นอีก แสดงว่าปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำได้หมดลงใน 14 วัน และเมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนต์ เช่นที่ 6 % อัตราการเพิ่มความเค้นแรงอัดจะเพิ่มตลอดเวลา 28 วัน ความแข็งแรงของก้อนวัสดุ นอกจากขึ้นอยู่กับเวลาที่บ่มแล้วยังขึ้นอยู่กับลักษณะและวิธีการบ่มด้วย

5.6 ผลการทดลอง Unconsolidated Undrained Test ก่อนการหีนน้ำมันอิ่มตัวด้วยน้ำ

การทดลอง Unconsolidated Undrained Test สำหรับตัวอย่างที่มี Initial Effective Stress เท่ากันได้ความมึเสียคทานภายใน $\phi = 0$ สามารถอธิบายในรูปของ Effective Stress ได้คือ เมื่อก่อนวัสคตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำ (ตรวจสอบโดยทดสอบค่า Parameter $B = 1.0$) ทำให้ค่า Initial Effective Stress ของตัวอย่างทุกก่อนคงที่เสมอ เมื่อถูกทดสอบแบบ Unconsolidated Undrained Test ค่า S_u ที่ failure จึงเท่ากันทุกก่อนตัวอย่าง ถ้าเขียนกราฟ Total Stress Mohr Circle จะให้รัศมีของ Mohr Circle เท่ากันทุกวง และมี Effective Stress Circle เพียงวงเดียว (ดูรูปข้างล่าง) ซึ่งทำให้ ϕ ที่วัดได้มีค่าเท่ากับศูนย์



Mohr stress circle for undrained test on saturated sample

การทดลองพบว่าค่า S_u ที่ได้จาก Unconsolidated Undrain Test มีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จาก Unconfined Compression Test อาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ค่า Effective Stress ($\bar{\sigma}$) ในก่อนตัวอย่างที่ทดลอง Unconsolidated Undrained Test มีค่าสูงกว่าตัวอย่างที่ทดลอง Unconfined Compression Test
 2. Hydration Effect เกิดมากในตัวอย่างที่นำไป Back Pressure
- เหตุผลในข้อที่ 1 มีความสำคัญในขณะที่ไม่มีซีเมนต์ผสม แต่เมื่อเปอร์เซ็นต์มากขึ้น เหตุผลในข้อที่ 2 จะมีผลมากกว่าข้อแรก

ปกติก่อนวัสดุตัวอย่างที่ผสมซีเมนต์เท่ากัน บดอัดด้วยแรงและค่าความชื้นเท่ากัน บ่มในสภาพ
 เดียวกันและเวลาเท่ากัน ควรมีความแข็งแรงเท่ากัน การนำก้อนวัสดุตัวอย่างไป Back
 Pressure ในช่วง 48 ชม. สุดท้ายก่อนครบกำหนดการบ่ม ทำให้ปฏิกิริยา Hydration
 เกิดได้อย่างเต็มที่เพราะมีน้ำอย่างพอเพียง เป็นผลให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นสูงกว่าการ
 บ่มตามปกติ แต่หาก่อนวัสดุนั้นถูกบ่มเป็นเวลานาน ปฏิกิริยา Hydration เกิดเกือบสมบูรณ์
 แล้วจึงนำไป Back Pressure ผลของ Back Pressure ที่มีต่อ Hydration จะมึ่น้อย
 รวมทั้งการที่ Back Pressure อาจจะทำลาย Cohesion บางส่วน ค่า S_u ที่ได้จาก
 Unconsolidated Undrained Test และ Unconfined Compression Test
 ที่ long term จึงเกือบเท่ากัน

5.7 ผลการทดลองความคงทน เปียก-แห้ง

เมื่อผสมซีเมนต์ในกากหินน้ำมันพบว่ามีความคงทนสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปริมาณ
 ซีเมนต์มากกว่า 6 % ขึ้นไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความหนาแน่น (ทดลองโดย
 ไม่ชุก่อนวัสดุ) น้ำหนักที่หายไปเล็กน้อยในการทดลองรอบที่ 1 และ 2 เชื่อว่าเป็นการหลุด
 ไปของอนุภาคกากหินน้ำมันบริเวณผิวที่ไม่ถูกยึดเกาะโดยซีเมนต์ เมื่อทดลองต่อไป ทั้งน้ำหนัก
 และปริมาตรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อทดลองครบ 10 รอบแล้ว ปรากฏว่าความเค้นแรงอัดสูงสุดลดลงเล็กน้อย
 เป็นเพราะการยึดเกาะบางส่วนของซีเมนต์ถูกทำลายในขณะที่ทดลอง