



2.1 ธรรมชาติของหินน้ำมัน

หินน้ำมัน(Oil Shale) เป็นหินชั้นที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่เรียกว่าคีโรเจน (Kerogen) ซึ่งเป็นตัวให้น้ำมัน กับสารอนินทรีย์พวกอื่น เช่น Quartz, Dolomite, Clay, Calcite และแร่อื่น ๆ กำเนิดหินน้ำมันตามแหล่งใหญ่ ๆ ของโลก เช่นที่รัฐไวโอมิ่ง ยูทาห์ โคโรราโด ซึ่งประมาณอายุ 50 ล้านปีมาแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีลักษณะเป็นแอ่งสะสมทรากพืชและสัตว์ เมื่อการทับถมทวีขึ้นและเกิดการยุบตัวด้วยตัวของผิวโลก ทรากสารอินทรีย์เหล่านั้นจะถูกบีบเค้นเข้าไปอยู่ในเนื้อหินหรืออยู่ในชั้นดินที่คอบมากกลายเป็นหิน และภายใต้ความอัดและความร้อนที่เหมาะสมสารอินทรีย์เหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสารที่มีลักษณะชั้นเหนียวคล้ายยาง เรียกว่าคีโรเจน (Kerogen) ซึ่งเป็นสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ส่วนประกอบทางเคมีไม่แน่นอน มีไฮโดรเจนและคาร์บอน เป็นตัวประกอบสำคัญ คีโรเจนเป็นสารที่ไม่ละลายในกรดและด่าง เมื่อโดนความร้อนจะสลายตัวได้น้ำมันดิบที่เรียกว่า น้ำมันหิน(Shale Oil) ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันตามแหล่งกำเนิด เมื่อนำไปกลั่นจะได้น้ำมันและแก๊สต่าง ๆ คล้ายน้ำมันปิโตรเลียม หรือเมื่อปรุงแต่งโดยเติมไฮโดรเจนเข้าไปจะได้ผลพลอยได้ในรูปปุ๋ยแอมมอเนียและกำมะถันบริสุทธิ์

เมื่อนำหินน้ำมันไปเผาที่อุณหภูมิ 480 - 540 องศาเซนติเกรด สารคีโรเจนจะสลายตัวออกมาแต่สารอินทรีย์อื่น ๆ ยังคงเหลืออยู่ เมื่อเผาถึงอุณหภูมิสูงถึง 1,000 - 1,200 องศาเซนติเกรด ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์ที่เหลือจะหมดไป เหลือแต่กากซีไฉ์ซึ่งจะเรียกว่า กากหินน้ำมัน (Spent Shale)

2.2 ธรรมชาติของหินน้ำมันแม่สอก

อาจ ชะนะ และ วัค ธรรมชาติ (2518) ได้รายงานไว้ว่าหินน้ำมันแม่สอก เป็นหินชั้นดี สีน้ำตาลเข้มและเนื้อเคียว เกิดสลับกับชั้นของหินดินคาลสีเทา หรือหินมาร์ล มีลักษณะ เป็นวัฏจักรของการสะสมตัวของหินในทะเลสาบน้ำนิ่ง แหล่งหินน้ำมันแม่สอกมีอาณาเขตกว้างขวางมากแต่จากตัวอำเภอแม่สอกไปทางใต้ 20 กิโลเมตร ไปทางเหนือของอำเภอแม่ระมาด 5 กิโลเมตร รวมความยาวเหนือใต้ 55 กิโลเมตร ช่วงกว้างประมาณ 15 - 30 กิโลเมตร ตามที่ได้แสดงในรูปที่ 1 และ 2 พื้นที่แหล่งหินน้ำมันอยู่ในเขตพม่า 2 ส่วน ในเขตไทย 3 ส่วน มีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นพรมแดน เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทย 500 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นปริมาณหินน้ำมันที่มีอยู่ 2,790 ล้านตันซึ่งมีทั้งหินคุณภาพสูง และต่ำให้ปริมาณน้ำมัน 2.5 - 25 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยเป็นปริมาณน้ำมันที่จะกลั่นได้ทั้งหมด 2,500 ล้านบาเรล จากสภาพหินและทรากสัตว์โบราณที่มีอยู่คาดว่าแอ่งแม่สอกเป็นแหล่งสะสมหินยุคเทอร์เชียรี สามารถแบ่งพื้นที่ของแอ่งออกเป็นสามส่วนคือ

1. แอ่งแม่สอกส่วนบน มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร นับจากรอยต่อของเขตอำเภอแม่สอกถึงอำเภอแม่ระมาดขึ้นไปเหนืออำเภอแม่ระมาด 5 กิโลเมตร เป็นแหล่งหินน้ำมันคุณภาพต่ำถึงปานกลาง แนวเนื้อหินวางตัวในแนวราบมีทรากพืชและสัตว์ปนอยู่มาก

2. แอ่งแม่สอกส่วนกลาง ใต้แกบริเวณบ้านห้วยกะโหลก บ้านห้วยผาลาด บ้านกุหลวง ลักษณะธรณีวิทยาเป็นรอยคดโค้งไปมา แนวแกนของรอยคดโค้งอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ มีหินน้ำมันสลับกับชั้นของหินชั้นและหินมาร์ล หินทราย หินปูน บางแห่งหนาถึง 5 เมตร แต่มีปริมาณน้ำมันต่ำ และมีหินอื่นแทรกอยู่มาก

3. แอ่งแม่สอกตอนใต้ เป็นแหล่งหินน้ำมันคุณภาพดี บางจุดมีน้ำมันถึง 18.1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แนวหินไผ่ยาว 1 กิโลเมตร โค้งงอโดยตลอดเห็นชัดที่บริเวณห้วยผาลาด


ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันในหินน้ำมันแม่สอด

น้ำหนักเฉลี่ย เป็นเปอร์เซ็นต์	หินคุณภาพต่ำ	หินคุณภาพสูง
น้ำมันดิบ	2.4	26.1
น้ำ	3.1	3.8
กากหินน้ำมัน	93.8	66.3
ก๊าซและส่วนสูญเสีย	0.7	3.8
ปริมาณเฉลี่ย ลิตรต่อเมตริกตัน	หินคุณภาพต่ำ	หินคุณภาพสูง
น้ำมันดิบ	29.8	332.0
น้ำ	34.4	42.3
ถ.พ. ของน้ำมันที่ 15.5 องศาเซนติเกรด	0.992	0.876

ตารางนี้ถ่ายถอดจากการวิจัยตัวอย่างหินน้ำมันที่ไผ่ผิงคิน จากตัวอำเภอแม่สอดไปทางทิศใต้ 9 กิโลเมตร ตีพิมพ์ใน Geologic Reconnaissance of the Mineral Deposit of Thailand, 1953



รูปที่ 1 : แหล่งหินน้ำภายในประเทศและแหล่งแร่เชื้อเพลิงอื่น



- บริเวณแหล่งแร่หินน้ำมัน
- บริเวณแหล่งหินน้ำมันโคลนมีวหิน

รูปที่ 2 แผนที่แหล่งหินน้ำมันอำเภอแม่สอด

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหินน้ำมันเก็บจากสถานที่ต่าง ๆ ใน อ.แม่สอด

สถานที่	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	H ₂ O	TiO ₂	P ₂ O ₅	MnO	S	Ig loss	V	Th
บ้านห้วยกะโหลก	26.81	12.47	5.16	1.46	6.65	2.36	2.07	1.15	0.36	0.29	0.02	0.81	40.62	0.59	-
บ้านห้วยผาลาด	24.35	27.36	2.17	2.73	3.85	1.64	2.56	0.99	0.30	0.11	0.02	0.65	30.46	0.96	0.26
ริมแม่น้ำเมย	30.16	15.34	5.76	1.02	3.50	0.35	1.91	4.12	0.42	0.08	0.01	1.02	35.77	0.69	-
บ้านแม่กุหลวง	30.93	10.59	6.89	2.21	4.23	2.48	2.31	1.04	0.48	0.45	0.01	0.51	36.22	0.51	-
สถานที่	ค่าความชื้น (%)		ซีเฝ้า		Volatil Matter		ปริมาณคาร์บอน		ค่าแคลอรี/กรัม						
บ้านห้วยกะโหลก	1.10		60.10		29.14		9.66		3,165						
บ้านห้วยผาลาด	1.33		61.00		30.02		7.66		3,109						
ริมแม่น้ำเมย	3.79		62.34		23.81		10.26		2,662						
บ้านแม่กุหลวง	1.00		64.55		28.34		6.05		2,949						

ผลการวิเคราะห์นี้คัดจากรายงานการวิเคราะห์หินน้ำมันของฝ่ายเคมี กองธรณีวิทยา กรมสภาพัฒน์ 2517 ทำการวิเคราะห์โดยคุณอำไพ อธิธิเกษม และคุณรัชดี บำรุงราชสิทธิ์ คัดลอกจาก อจ ชะนะ และรัก ธรรมชาติ (2518)

หินน้ำมันคุณภาพสูงและมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันมากสามารถพิจารณาตามสภาพสนามได้ดังนี้

1. สี หินน้ำมันที่มีน้ำมันปนอยู่มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ จะมีสีน้ำตาลเข้มปนดำ ถ้าไหลพ้นผิวดินนาน ๆ จะออกสีน้ำตาลเหลืองหรือขาว แต่เมื่อค่อยให้แตกข้างในจะมีสีน้ำตาลดำตามเดิม แตกต่างกับหินดินคาลซึ่งมีสีเหลืองออกเขียวหรือน้ำตาลอ่อน
2. ความแกร่ง มีความเหนียวแกร่งไม่เปื่อยยุ่ยจนรับน้ำหนักได้สูง ไม่แตกหักง่าย
3. กลิ่น เมื่อคอกออกจากแหล่งใหม่ ๆ จะมีกลิ่นฉุนคล้ายยางมะคอย แต่เมื่อทิ้งไว้นาน ๆ จะหมกกลิ่นคอกคอกเข้าใหม่จะไคกลิ่นฉุนเหมือนเดิม เมื่อนำไปติดไฟจะไคกลิ่นยางมะคอยจืดมาก

4. หินน้ำมันที่มีน้ำมันสูงกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคอกจะพบสารไฮโดรคาร์บอนสีน้ำตาลเป็นเม็ดเล็กเหมือนแก้ว คอนข้างเปราะแตกง่ายแทรกอยู่ในเนื้อหิน หินน้ำมันเองจะมีสีน้ำตาลดำเข้มเนื้อเหนียวและแกร่งมาก

2.3 ธรรมชาติของกากหินน้ำมันแมสออก

หินน้ำมันแมสออกประกอบด้วยเนื้อหินดานและสารระเหยติดไฟได้ เมื่อสารติดไฟได้ไหม้หมดไป จะเหลือหินดานที่ตกเผาด้วยอุณหภูมิสูง เนื้อหินดานนี้ปกติจะประกอบด้วยหินเนื้อละเอียดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่แร่หินเหนียวทั้งหลาย รองลงมาได้แก่แร่หินปูน (Calcium Carbonate) แร่ซิลิกา (เช่น Quartz, Chalcedony, Opal etc.) และออกไซด์ของแร่เหล็ก แร่แมกนีเซียม โซเดียม

แร่หินเหนียวเมื่อถูกเผาด้วยความร้อนเกินกว่า 800 องศาเซลเซียสแล้ว น้ำผลึกของแร่จะถูกขับออกไปหมด ซึ่งจะทำให้หินมีลักษณะเบาขึ้นและแข็งขึ้น แร่หินปูนเมื่อถูกความร้อนจะให้ออกไซด์ของแคลเซียมและแมกนีเซียม

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อหินดานถูกเผาด้วยอุณหภูมิประมาณ 1,000 - 1,200 องศาเซลเซียสแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือ โคแอสตาซึ่งเป็นส่วนประกอบของออกไซด์ต่าง ๆ ของอลูมิเนียม ซิลิกา แมกนีเซียม เหล็ก แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียมและอื่น ๆ และเนื่องจากขณะเผามีการระเหยของน้ำมัน น้ำ และแก๊สออกมาจากเนื้อหินด้วย รุที่แก๊สกันออกมาเป็นผลให้กากมีลักษณะพรุนและเป็นผงด้วย ผงมีลักษณะเบา แข็ง มีเหลี่ยมคมมากแต่เปราะและย่อยง่าย กากหินน้ำมันเหล่านี้คล้ายกับอิฐมากในด้านส่วนประกอบทางเคมีต่างกันแต่ลักษณะภายนอกที่กากหินมีลักษณะพรุนปนเป็นผงง่าย แต่อิฐนั้นยึดเกาะแน่นเป็นก้อนแข็ง คุณสมบัติในการยึดเกาะกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนขาวจึงคล้ายกัน

2.4 ปรากฏการณ์เมื่อผสมกากหินน้ำมันกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และน้ำ

เมื่อผสมซีเมนต์กับกากหินน้ำมันและน้ำจะเกิดผลคือ ซีเมนต์จะทำปฏิกิริยากับน้ำให้แคลเซียมซิลิเกตและแคลเซียมอลูมิเนตซึ่งมีลักษณะเป็นวุ้นแข็งตัวได้ในภายหลัง เป็นตัว




รูปที่ 3 กากหินน้ำมันภายหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,000 - 1,100 องศาเซลเซียส

เป็นตัวยึดเกาะแต่ละอนุภาคของกากหินน้ำมันเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ทั้งแคลเซียมซิลิเกต และแคลเซียมออลูมิเนตยังเกิดได้จากตัวกากหินน้ำมันเองทำปฏิกิริยากับน้ำค้ำย การยึดเชื่อมอนุภาคต่าง ๆ ของส่วนผสมเข้าด้วยกันทำให้เกิดวัสดุสารเนื้อเดียวกันทั้งก้อน มีความแข็งแรงสูงเป็นการลดช่องว่างภายในดินและลดการบวมตัว

เมื่อเขียนสูตรสารประกอบทางเคมีด้วยสัญลักษณ์ C, S, H และ A แทน CaO , SiO_2 , H_2O และ Al_2O_3 ตามลำดับ ดังนั้นจึงแทนสารประกอบพวก แคลเซียมซิลิเกตค้ำย CSH และ แคลเซียมออลูมิเนตค้ำย CAH สามารถเขียนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

1. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ CSH, CAH และ $Ca(OH)_2$



2. กากหินน้ำมันซึ่งมี CaO , Al_2O_3 , SiO_2 ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ CSH, CAH และ $Ca(OH)_2$

3. $Ca(OH)_2$ ที่เกิดจาก ข้อ 1 และ 2 ทำปฏิกิริยากับกากหินน้ำมันให้ CSH และ CAH อีกต่อหนึ่ง

ปรากฏการณ์ในข้อ 2 และ 3 มีน้อยมาก CSH, CAH ส่วนใหญ่ได้จากข้อ 1

คุณสมบัติและส่วนประกอบของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราเพชรซึ่งเป็นข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตแสดงไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ส่วนประกอบของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type I)


ส่วนประกอบ	เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
Silicon Dioxide (SiO_2)	21.63
Aluminium Oxide (Al_2O_3)	5.09
Ferric Oxide (Fe_2O_3)	2.92
Magnesium Oxide (MgO)	0.91
Sulfer Trioxide (SO_3)	1.68
Loss of Ignition	0.82
Insoluble Residue	0.11
Tri Calcium Silicate ($3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$)	58.00
Tri Calcium Aluminate ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$)	8.60
Finess Specific Surface	3,000 $\text{cm}^2/\text{gm.}$

2.5 องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณสมบัติส่วนรวมของวัสดุผสมซีเมนต์ที่สำคัญมีดังนี้

1. คุณสมบัติของวัสดุเอง
2. คุณสมบัติและปริมาณของซีเมนต์ที่ใช้
3. อัตราความชื้นของวัสดุผสมซีเมนต์ขณะบดอัด
4. ความหนาแน่นของก้อนวัสดุที่ได้อีกหลังการบดอัด
5. กรรมวิธีและอายุการบ่ม

รูปที่ 4 ได้แจกแจงรายละเอียดขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุผสมซีเมนต์ และสามารถอธิบายรายละเอียดเฉพาะที่สำคัญได้ดังนี้



รูปที่ 4 องค์ประกอบที่มีผลต่อเสถียรภาพของวัสดุผสมซีเมนต์

2.5.1 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้

2.5.1.1 ค่าของ Plasticity และปริมาณ Clay

เมื่อใช้ซีเมนต์เป็นตัวผสม ถ้าวัสดุที่มีปริมาณ Clay อยู่สูง (ค่า Plasticity จะสูงด้วย) จะต้องใช้ซีเมนต์ปริมาณมากซึ่งไม่ประหยัด เมื่อผสมซีเมนต์กับวัสดุที่มีทรายหรือกรวดปนอยู่ ค่า Plasticity ไม่ควรเกิน 30 เมื่อผสมซีเมนต์กับวัสดุเม็ดละเอียด (Fine-grain materials) ค่า Plasticity ไม่ควรเกิน 20 (Portland Cement Association, 1956.)

2.5.1.2 ขนาดและความปนคละ (Gradation)

วัสดุที่ใช้ในการผสมซีเมนต์ ตาม AASHO M 145 -146 สามารถพิจารณาได้ตั้งแต่ หิน กรวด ทราย Silt และ Clay รวมทั้งหินบด หินผุแตกหัก ซีโลหะ แคลไซต์ ซี้ด้า พบว่าผสมกับวัสดุเม็ดหยาบใช้ซีเมนต์ที่ต่ำที่สุด

ความหนาแน่นของวัสดุจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุและความปนคละ (Gradation) ของมัน ความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อช่องว่างระหว่างเม็ดลดลงเพราะมีวัสดุขนาดเล็กเข้าไปอุดอยู่ ดังนั้นถ้าไม่เติมซีเมนต์ให้มากหรือไม่เติมวัสดุขนาดเล็กละเอียดลงไป เมื่อบดอัดความหนาแน่นจะต่ำเพราะความพรุนของมัน

2.5.1.3 คุณสมบัติทางเคมี

ส่วนประกอบทางเคมีที่ปนอยู่ในวัสดุมีผลแตกต่างกันต่อปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำ ถ้ามีสารอินทรีย์อยู่มากเกินไปจะหน่วงเหนี่ยวปฏิกิริยาของซีเมนต์ให้ช้าลง ถ้ามีสารซัลเฟตปนอยู่ วัสดุผสมซีเมนต์จะมีอาการบวม (Swell).

(ก) สารอินทรีย์

สารอินทรีย์ที่ปนอยู่อาจได้แก่รากไม้ ใบไม้ เศษหญ้าเน่า ถ้าจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีของซีเมนต์ไม่ปกติ สารอินทรีย์ต่างกันให้ผลต่อซีเมนต์ต่างกัน ถ้าปนอยู่มากกว่า 2 % ไม่ควรใช้ผสมกับซีเมนต์ แต่ถ้าวัสดุมีค่า pH มากกว่า 12 ปริมาณ



สารอินทรีย์ที่ปนอยู่จะไม่มีผลต่อปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำ (Road Research Laboratory, 1957a)

(ข) สภาพกรด่าง (pH)

ถ้าวัสดุมีค่า pH สูงเกิน 7 เมื่อผสมกับซีเมนต์ จะมีความแข็งแรงสูงขึ้น ถ้าวัสดุมีค่า pH ต่ำ จะทำให้เกิดการรวมตัวเป็นวุ้นในอนุภาคของซีเมนต์ และเกิดการหน่วงเหนี่ยวยับยั้งการเกิด Hydration ทำให้ความแข็งแรงลดลง (Laguros and Davidson, Highway Research Board, 1963)

(ค) ปริมาณซัลเฟต

วัสดุผสมซีเมนต์จะลดความแข็งแรงอย่างมากมาย เมื่อมีซัลเฟตเข้าไปผสมหรือมีน้ำที่มีซัลเฟตปนอยู่ไหลผ่าน เนื่องจาก แคลเซียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟตจะทำลายแคลเซียมอลูมิเนตและแคลเซียมซิลิเกต ที่เกิดในปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำตามสมการ



แคลเซียมซัลเฟตที่ได้จากสมการ 2 จะรวมตัวกับแคลเซียมอลูมิเนตตามสมการที่ 1 ต่อไป

เมื่อมีแมกนีเซียมซัลเฟตปนอยู่ในก้อนวัสดุผสมซีเมนต์มากกว่า 75 % เมื่อจุ่มน้ำก้อนวัสดุจะแตกและความแข็งแรงจะลดลงมากมาย เมื่อนำก้อนวัสดุผสมซีเมนต์ไปแช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตเข้มข้น 0.2 % ความแข็งแรงลดลง 50 % (PT. Sherwood, Highway Research Board, 1958)

2.5.2 ชนิดของซีเมนต์

ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่นิยมในการทำ Soil Cement มี 2 ชนิดคือ Type I Normal Portland Cement ใช้ในงานธรรมดาทั่วไป

Type III High Early Strength Cement ใช้ในกรณีที่มีเวลาบ่มจำกัด เช่นการกำหนดต้องการให้แข็งตัวรับน้ำหนักได้ใน 7 วัน เพื่อทำงานอื่นต่อไป อย่างไรก็ตาม การเติม Alkaline ลงในการผสมเล็กน้อยจะช่วยเร่งอัตราการแข็งตัวให้เร็วขึ้น

2.5.3 ระยะเวลาในการผสม

ระยะเวลาในการผสมเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของซีเมนต์ด้วย ถ้าเกิดมีการชักช้าในการผสมหรือใช้เวลาในการผสมมากเกินไปจะพบว่าค่าความชื้นที่ผสมจะมากขึ้น ขณะที่ความหนาแน่นสูงสุดลดลง น้ำหนักจะหายไปจำนวนมาก เมื่อทำการทดสอบความคงทนเปื่อย - แห้งในแต่ละวงจร

2.5.4 ความชื้นในวัสดุผสมซีเมนต์และการบดอัด

ปกติแนะนำให้ใช้ที่ค่าความชื้นที่ให้ความหนาแน่นสูงสุด ที่ค่าความชื้นเดียวกัน การบดอัดที่ใช้พลังงานมากกว่าจะให้ความหนาแน่นสูงกว่า ปริมาณความชื้นยังมีความสำคัญ คือ Hydration และ Workability เชื่อว่า ถ้ามีน้ำเพียงพอต่อการบดอัดให้ได้ความหนาแน่นสูงสุดย่อมเพียงพอต่อปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำด้วย ในกรณีที่ไม่มีการสูญเสียขณะบ่ม

2.5.5 สภาพการบ่มและระยะเวลา

ถ้าเกิดการขาดช่วงของปฏิกิริยา Hydration จะทำให้ค่าความเค้นแรงอัดสูงสุดของก้อนวัสดุผสมซีเมนต์ลดลงอย่างมากมาย ดังนั้นต้องมีวิธีการรักษาความชื้นภายหลังการบดอัดอย่างดีที่สุดอย่างน้อย 7 วัน ส่วนใหญ่แล้วกำลังของวัสดุเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่บ่ม

2.6 ผลของการผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เข้าไปในดิน

ผลทางวิศวกรรมที่ได้ออกไปนี้เป็นผลที่เกิดจากการผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เข้าไปในดิน

- 2.6.1 การกระจายตัวของเม็ดดิน เกิดการรวมกลุ่มของเม็ดดิน ทำให้ดินร่วนซุย
- 2.6.2 ความเหนียวของดินจะลดลง
- 2.6.3 การเปลี่ยนแปลงปริมาตร การบวมตัวลดลง
- 2.6.4 ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
- 2.6.5 ความคงทนเพิ่มขึ้น