

บทที่ 3


แคดเมียมซัลไฟด์โฟโตคอนดักทีฟเซลล์ (CdS Photoconductive Cells)

แคดเมียมซัลไฟด์เป็นสารประกอบที่ได้จากปฏิกิริยาทางเคมี คือได้จากการตกตะกอนสีเหลืองสดจากการผ่านไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide) ลงในสารละลายที่มีแคดเมียมไอออน (cadmium ions) ตะกอนนี้จะไม่ละลายในกรดเจือจาง แคดเมียมซัลไฟด์บางที่เรียกแคดเมียม - เยลโลว์ (cadmium - yellow)¹ เป็นสารที่ค้ำและทนที่สุดอย่างหนึ่งในการนำเอาไปใช้ทำอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

แคดเมียมซัลไฟด์โฟโตคอนดักทีฟเซลล์เป็นอุปกรณ์กึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่มีความไวต่อแสง เมื่อโดนแสงแล้วความต้านทานของมันจะลดลง เรียกคุณสมบัติแบบนี้ว่าโฟโตคอนดักชัน (photo-conduction) ที่อุณหภูมิปกติในที่มีค่าความต้านทานของแคดเมียมซัลไฟด์เซลล์ใกล้ค่าอนันต์ (infinity) แต่ถาต่อแบตเตอรี่ เซอร์ระหว่างขั้วของมันจะมีกระแสไหลบ้างเล็กน้อยเรียก dark current สัญลักษณ์ของโฟโตคอนดักทีฟเซลล์ใช้ ดังรูป 3-1

005907



รูปที่ 3-1 สัญลักษณ์ของโฟโตคอนดักทีฟเซลล์

¹Encyclopedia of Science and Technology. Vol. 2, McGraw-Hill, Book Company, Inc., p. 422.

3.2 ทฤษฎีโฟโตคอนดักติวิตี (Theory of Photoconductivity)


โฟโตคอนดักชันเกิดขึ้นจากการมีตัวพา (carriers) เกิดในวัสดุกึ่งตัวนำเมื่ออิเล็กตรอนและหลุมถูกทำให้มีขึ้นเนื่องจากโฟโตเอกไซเทชัน (photoexcitation) โฟโตเอกไซเทชันหมายถึงการที่โฟตอนเข้ามาในวัสดุกึ่งตัวนำแล้วถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนเพียงพอที่จะเคลื่อนที่ไปยังระดับพลังงานที่สูงกว่าได้ การค้นตัวของตัวพากระแสซึ่งหมายถึงอิเล็กตรอนหรือหลุมเกิดจากระดับที่เมื่อตัวพาถูกยึดไว้ (bound) ที่อุณหภูมิเท่า ๆ ไปยังแบนด์ (band) ซึ่งอิเล็กตรอนหรือหลุมสามารถเคลื่อนที่ได้โดยอิสระในสนามไฟฟ้า ตัวอย่างการย้ายที่ (transition) ของอิเล็กตรอนได้แสดงดังรูปที่ 3-2

โดยปกติวัสดุกึ่งตัวนำมี energy gap น้อยขนาด (order) 1 อิเล็กตรอนโวลต์² ซึ่งเมื่อวัสดุกึ่งตัวนำได้รับอุณหภูมิหรือพลังงานสูงพออิเล็กตรอนจากระดับสูงสุดปกติสามารถย้ายไปสู่ระดับพลังงานที่สูงสุดในแบนด์ต่อไปได้ สารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้เรียกอินทรินสิคเซมิคอนดักเตอร์ (intrinsic semiconductor) ถ้าวัสดุกึ่งตัวนำใดมีสารอสุทธิมาผสมเรียกว่าอิมพิวริตีเซมิคอนดักเตอร์ (impurity semiconductor)

อินทรินสิคเอกไซเทชัน (Intrinsic excitation) จะทำให้อิเล็กตรอนกระโดดจากรวาเลนส์แบนด์ไปยังคอนดักชันแบนด์ ทำให้เกิดมีอิเล็กตรอนและหลุมที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยอิสระ ส่วนอิมพิวริตีเอกไซเทชัน (Impurity excitation) นั้นทำให้เกิดสองแบบคือ แบบแรกการย้ายที่ของอิเล็กตรอนจากระดับคอนอร์ (donor level) ไปยังคอนดักชันแบนด์จะมีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้อิสระและจะเหลือหลุมไว้ (bound hole) ที่ตำแหน่งคอนอร์ อีกแบบคือการย้ายที่ของอิเล็กตรอนจากรวาเลนส์แบนด์ไปยังระดับแอกเซปเตอร์ จะทำให้มีหลุมอิสระและเหลืออิเล็กตรอนที่ตำแหน่งแอกเซปเตอร์

²Karl R. Spangenberg, Fundamentals of Electron Devices.

(New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1957) p.91.



รูปที่ 3-2 โคอะแกมระดับพลังงานแสดงการ เกิดอิเล็กตรอนและหลุม เนื่องจากการกระตุ้นของ โฟตอนในกรณีโฟโตคอนดักทิฟเซมิคอนดักเตอร์

หลังจากที่เกิดอิเล็กตรอนและหลุมดังกล่าวจาก โฟโตเอกไซเทชันแล้ว เมื่อเราทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วของสารนี้ก็จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้ ซึ่งจะหาค่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วได้จากสมการ (3.1)

$$i = eF \frac{\tau_0}{\tau_r} \dots \dots \dots (3.1)^3$$

- โดยที่ i = กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขั้ว
- e = ประจุของอิเล็กตรอน
- τ_0 = อายุเฉลี่ยของตัวพากระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอนหรือหลุม) ใน free state

³Ibid., p. 409.

$$F = \text{จำนวนทั้งหมดของอิเล็กตรอน} , \text{วินาที}^{-1}$$

$$T_T = \text{เวลาเฉลี่ยจากการเคลื่อนที่}$$


(average transit time)

ซึ่งกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านมากน้อยแค่ไหนยังขึ้นอยู่กับศักดาไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปด้วย

สารที่ใช้ในการทำโฟโตคอนดักทิฟเซลล์มีหลายชนิด ในปัจจุบันนี้เขานิยมใช้แคดเมียมซัลไฟด์ เพราะราคาถูกและมีความไว (sensitive) ต่อแสงดี

ในความเป็นอิเล็กตรอนของแคดเมียมซัลไฟด์ถูกยึดเหนี่ยวไว้หนาแน่นจึงทำให้มีความต้านทานสูงหลายร้อยล้านโอห์ม เมื่อให้ถูกแสงแสงก็จะถ่ายเทพลังงานที่มีอยู่เพียงพอแก่อิเล็กตรอนที่จะสามารถทำให้หลุดออกมาจากบอนด์ (bond) ของมันได้กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระ จึงทำให้ความต้านทานของแคดเมียมซัลไฟด์เซลล์ลดลงอย่างมาก บางตัวเหลือเพียงร้อยกว่าโอห์มซึ่งแล้วแต่ความเข้มของแสง เมื่อเอาแสงออกก็อิเล็กตรอนก็จะถูกยึดไว้ใหม่ทำให้ความต้านทานสูง เหมือนเดิมเนื่องจากอิเล็กตรอนของแคดเมียมซัลไฟด์มันจะคายพลังงานที่มันถูกกักเก็บออกเพื่อกลับสู่สภาวะเดิม

เนื่องจากแคดเมียมซัลไฟด์เซลล์มีความไวต่อแสงมาก เขาจึงสร้างเพียงตัวเล็ก ๆ เช่น บางตัวมีขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว และ หนา 3/8 นิ้ว รูปร่างดังรูปที่ 3-3



รูปที่ 3-3 แคดเมียมซัลไฟด์โฟโตคอนดักทิฟเซลล์แบบต่าง ๆ

แคคเมียมซิลไฟด์ เขามักจะทำเป็นแผ่นเล็ก ๆ บาง ๆ ลงบนฉนวนที่เป็นแผ่นบาง ๆ ชั่วทำควยคีมุก
หรืออินเดียม บรรจุในแก้วหรือพลาสติกเพื่อให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและให้แก้วเป็นเลนส์ไปถวาย
เพื่อให้แสดงตกกระทบผิวหน้าของแคคเมียมซิลไฟด์ได้อย่างสม่ำเสมอ