

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

พฤติกรรมของผนังก่ออิฐที่ได้จากการทดสอบการรับแรงค้ำข้าง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวิบัติเนื่องจากแรงค้ำในแนวทะแยง จากการทดสอบพบว่า ไม่เกิดการวิบัติเนื่องจากแรงอัดหรือการโก่งบิดตัว (Buckling) ดังนั้น การวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการวิบัติด้วยแรงค้ำในแนวทะแยง อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับฝีมือการก่ออิฐ (Workmanship) จึงใช้คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ (Mechanical Properties) จากตัวอย่างที่ตัดออกมาจากแผง BW1, BW2, BW3, BW4 และ BW5 ก็ได้แสดงในตารางที่ 1

4.1 กำลังของวัสดุ (Strength of Material)

การหาค่ากำลังวัสดุสำหรับงานก่ออิฐ เพื่อนำไปใช้กับผนังรับแรงเฉือน (Brick Shear Wall) นั้น นอกจากจะต้องพิจารณาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในผนังก่ออิฐแล้ว ยังจะต้องศึกษาพฤติกรรมของตัวอย่างก่ออิฐอีกด้วย

4.1.1 กำลังอัด กำลังอัดของอิฐก้อนขึ้นกับกำลังอัดของอิฐและปูนก่อ อิฐมอญและอิฐชลบุรีมีค่ากำลังอัดเฉลี่ยเป็น 60.37 และ 170.06 กก./ $\text{cm}^2$  ตามลำดับ ปูนก้อมีกำลังอัดเฉลี่ยเป็น 39.87 กก./ $\text{cm}^2$  ผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐก้อนที่ใช้อิฐมอญและอิฐชลบุรี มีค่าเป็น 40.45 และ 58.89 กก./ $\text{cm}^2$  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ที่ได้จากสมการ (1.2) ผลการคำนวณพบว่า กำลังอัดของอิฐก้อนที่ใช้อิฐมอญและอิฐชลบุรีมีค่าเป็น 34.48 และ 45.02 กก./ $\text{cm}^2$  ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าสมการ (1.2) จะให้ค่าค่อนข้างต่ำกว่าผลการทดสอบ อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐก้อนจะมีค่าอยู่ระหว่างกำลังอัดของอิฐและปูนก่อ

4.1.2 กำลังค้ำ กำลังค้ำของอิฐก่อสามารถหาค่าโดยตรงด้วยการทดสอบอิฐก่อไขว้ (Cross Brick) จากตารางที่ 4.1 หรืออาจหาค่าโดยทางอ้อมด้วยการทดสอบโมดูลัสแตกกร้าว ตัวอย่างก่ออิฐมอญมีกำลังค้ำที่ได้จากการทดสอบโมดูลัสแตกกร้าว และการทดสอบอิฐก่อไขว้ โดยเฉลี่ยเป็น 1.73 และ 1.56 กก./ $\text{cm}^2$  ตามลำดับ ผลการทดสอบตัวอย่างก่ออิฐมอญทั้งสองวิธีจะเห็นว่าให้ค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นเนื้อเดียวกันของอิฐและปูนก่อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกำลังอัดของปูนก่อและอิฐมอญมีค่าใกล้เคียงกัน สำหรับตัวอย่างก่ออิฐชลบุรี กำลังค้ำที่ได้จากการทดสอบโมดูลัสแตกกร้าว และการทดสอบอิฐก่อไขว้มีค่าเฉลี่ยเป็น 1.63 และ 1.16 กก./ $\text{cm}^2$  ตามลำดับ กำลังค้ำของตัวอย่างก่ออิฐชลบุรีจะให้ค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างก่ออิฐมอญ แม้ว่าตัวอย่างก่ออิฐชลบุรีจะมีค่ากำลังอัดค่อนข้างสูงก็ตาม ดังนั้น จะเห็นว่ากำลังค้ำของอิฐก่อจะขึ้นอยู่กับลักษณะผิวอิฐด้วย ผิวอิฐที่ขรุขระจะให้การยึดเหนี่ยวไค้ดีกว่าผิวที่เรียบ ผลการค้นคว้าของนักวิจัย<sup>(7)</sup> พบว่า กำลังค้ำของอิฐก่อจะมีค่าประมาณ 4 % ของกำลังอัด สำหรับผลการทดสอบในงานวิจัยนี้ อิฐก่อมอญมีค่ากำลังค้ำเฉลี่ย 4 % ของกำลังอัด และอิฐก่อชลบุรีมีค่ากำลังค้ำเฉลี่ย 2 % ของกำลังอัดเท่านั้น จากตารางที่ 4.1 ซึ่งเป็นผลการทดสอบตัวอย่างที่คัดออกมาจากแผง อิฐก่อมีค่ากำลังค้ำเฉลี่ย 1.62 กก./ $\text{cm}^2$  สำหรับผนังก่ออิฐมอญ และ 1.16 กก./ $\text{cm}^2$  สำหรับผนังก่ออิฐชลบุรี

4.1.3 หน่วยแรงปฏิสัมพันธ์ของแรงเฉือนและแรงอัด จากการทดสอบอิฐก่อคู่ (Brick Couplet) ดังแสดงในรูปที่ 4.4 จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของหน่วยแรงเฉือนและหน่วยแรงอัดที่จะทำให้เกิดการวิบัติ ตัวอย่างก่ออิฐมอญให้ค่ากำลังเฉือนสูงกว่าตัวอย่างก่ออิฐชลบุรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การยึดเหนี่ยว (Bond) และสัมประสิทธิ์การเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างอิฐและปูนก่อ ผิวอิฐมอญมีลักษณะขรุขระ ทำให้ประสานเข้ากับปูนก่อไค้ดี ขณะที่เกิดการวิบัติอิฐมอญและปูนก่อจะแตกไปด้วยกัน สำหรับผิวของอิฐชลบุรีนั้น มีลักษณะค่อนข้างเรียบ เมื่อเกิดการวิบัติผิวอิฐและปูนก่อจะแยกจากกัน กำลังยึดเหนี่ยวจึงต่ำกว่าอิฐมอญ

#### 4.2 การกระจายของหน่วยแรง (Stress Distribution)

การวิเคราะห์หาหน่วยแรงหลักในแมงกอลิฐรับแรงค้ำข้าง ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์<sup>(18)</sup> โดยใช้เอลิเมนต์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นเอลิเมนต์ชนิดไอโซพารามेटริก ควอดริเลอรัล (Isoparametric Quadrilateral) ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) และอัตราส่วนปอยซอง (Poisson's Ratio) ของวัสดุที่ใช้ในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ ได้มาจากการทดสอบตัวอย่างกอลิฐที่ตัดออกมาจากแมงทดสอบกอลิฐ โดยตัวอย่างกอลิฐจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวภายใน แรงค้ำข้างที่กระทำกับแมงกอลิฐ เป็นแรงแบบจุด (Concentrated Load) ชนิดที่รองรับ (Type of Support) ถือว่าเป็นที่รองรับแบบรอลเลอร์ (Roller) ขั้นตอนการคำนวณด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แสดงไว้ในรูปที่ 2.4 แรงค้ำข้างที่ใช้ในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบแมงกอลิฐขณะเกิดการวิบัติพอดี ผลการคำนวณที่ได้จากโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ คือ ค่าการเคลื่อนที่ของจุดต่าง ๆ (Nodal Displacements) ค่าหน่วยแรงตั้งฉาก (Normal Stresses) ค่าหน่วยแรงเฉือน (Shear Stress) ค่าหน่วยแรงหลัก (Principal Stresses) และมุมของหน่วยแรงหลัก (Angle of Principal Stresses) แมงกอลิฐที่ใช้วิเคราะห์มี 4 ขนาด แต่ละขนาดมีความสูง 150 มม. สัดส่วนความยาวต่อความสูง ( $\frac{L}{H}$ ) มีค่าต่าง ๆ กัน คือ 1.000, 1.333, 1.667 และ 2.000 ตามลำดับ การจัดแบ่งเอลิเมนต์และจุด (Nodes) ต่าง ๆ แสดงไว้ในตารางที่ 4.6 จากผลการคำนวณจากคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ได้นำมาเขียนรูปของระดับหน่วยแรงหลัก ทั้งที่เป็นแรงดึงและแรงอัด จากการพิจารณาเส้นระดับของหน่วยแรงหลัก จะเห็นว่าหน่วยแรงดึงหลัก (Principal Tensile Stress) มีค่ามากที่สุดที่จุดกึ่งกลางของแมงกอลิฐ และจุดที่อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางออกมา จะมีค่าลดลงในลักษณะสมมาตรกัน (Symmetry) สำหรับหน่วยแรงอัดหลัก (Principal Compressive Stress) จะมีค่ามากที่สุดตรงจุดที่อยู่ในบริเวณที่รองรับ (Supports) และที่จุดที่แรงค้ำข้างกระทำ ใช้แรงที่ได้จากการทดสอบขณะที่แมงกอลิฐวิบัติ คำนวณหาแรงดึงในแนวทะแยง และค่าแรงอัดหลักสูงสุดของก่าแพงกอลิฐทดสอบ ทั้ง 5 แฉก

จะไต่ค่าระหว่าง 13.28 และ 24.66 กก./ซม.<sup>2</sup> ดังแสดงในรูปที่ 4.2 (ก.) - 4.2 (ค.) ค่าแรงอัดหลักจะมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 35 - 55 % ของกำลังอัดของตัวอย่างก่ออิฐ การกระจายของหน่วยแรงเฉือนที่แถบกลางของผนังก่ออิฐ ดังรูปที่ 4.3 ค่าหน่วยแรงเฉือนจะมีค่ามากที่สุดที่จุดกึ่งกลางของผนังก่ออิฐ และจุดที่อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางออกมาจะมีค่าลดลงเป็นลำดับกัน ขณะที่ผนังก่ออิฐวิบัติ ค่าหน่วยแรงเฉือนที่ได้จากการวิเคราะห์จะมีค่าอยู่ระหว่าง 3.49 และ 6.32 กก./ซม.<sup>2</sup> ค่าหน่วยแรงเฉือนจะมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 8 - 12 % ของกำลังอัดของอิฐก่อ ค่าหน่วยแรงดึงที่ได้จากการวิเคราะห์จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.55 และ 2.74 กก./ซม.<sup>2</sup> หรือค่าแรงดึงหลักจะมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 4 - 6 % ของกำลังอัดของอิฐก่อ

#### 4.3 สติฟเนสทางก้านข้าง (Lateral Stiffness)

ค่าการโก่งตัว (Deflection) ที่ปลายบนของผนังก่ออิฐซึ่งได้จากการทดสอบ จะให้ค่าค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ตารางที่ 4.2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการเป็นเนื้อเดียวกันของอิฐและปูนก่อยังไม่พัฒนาโดยสมบูรณ์ แต่ในทางการวิเคราะห์นั้นถือว่า คุณสมบัติของวัสดุมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน และอยู่ในช่วงยืดหยุ่นโดยมีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง (Linearly Elastic) ความเป็นเนื้อเดียวกันนี้จะเกี่ยวข้องกับขนาดพื้นที่ของผนังก่ออิฐ มีมือการก่ออิฐ การยึดเหนี่ยวระหว่างอิฐและปูนก่อ ตลอดจนคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ ขณะที่ผนังก่ออิฐเกิดการวิบัติ ค่าการโก่งตัวที่ปลายบนของแผง BW1, BW2, BW3, BW4 และ BW5 มีค่าเป็น 3.99, 4.74, 5.28, 3.51 และ 7.10 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ของแผง BW1, BW2, BW3, BW4 และ BW5 ซึ่งมีค่าการโก่งตัว 2.51, 3.94, 3.50, 3.01 และ 2.50 มม. ตามลำดับ ผนังก่ออิฐมอดูจะให้ค่าการโก่งตัวอยู่ในช่วงประมาณ 1.16 ถึง 1.59 เท่าของผลการวิเคราะห์ สำหรับผนังก่ออิฐชนิด BW5 จะให้ค่าการโก่งตัวถึง 2.8 เท่าของผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของแรงก้านข้างและการโก่งตัวหาได้โดยใช้วิธีสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Least Square) ดังรูปที่ 4.5 (ก.) - 4.5 (ง.) ความสัมพันธ์ที่

ได้จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง ค่าสถิติในสทหทางค่านข้างของแฉง BW1, BW2, BW3, BW4 และ BW5 จะมีค่าเป็น 6,073.59, 8,654.37, 10,001.76, 13,629.74 และ 6,186.48 กก./ซม<sup>2</sup> และเมื่อนำค่าสถิติในสทหทางค่านข้างไปพลัดกับค่าสัดส่วนความยาวต่อความสูง ( $\frac{L}{H}$ ) ของผนังก่ออิฐแล้ว จะได้เส้นความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.6 ค่าสถิติในสทหทางค่านข้างของผนังก่ออิฐจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อสัดส่วนความยาวต่อความสูง ( $\frac{L}{H}$ ) เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ที่ได้นี้ค่อนข้างจะขนานกันโดยประมาณ กับผลการวิเคราะห์ห่วยวิธีไฟไนต์เอลลิเมนต์สำหรับความสัมพันธ์ของเทอม " $\frac{P}{Et\Delta}$ " ซึ่งเป็นเทอมไม่มีหน่วย (Dimensionless Term) กับค่าอัตราส่วนความยาวต่อความสูง ( $\frac{L}{H}$ ) ของผนังก่ออิฐ ดังรูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรง กราฟผลการทดสอบที่ประมาณด้วยวิธีสี่สัดสะแควร์ (Least Square) โดยใช้รูปสมการดังนี้

$$\frac{P}{Et\Delta} = \frac{C_1 \left(\frac{L}{H}\right)}{\frac{L}{H} + C_2} \quad (4.1)$$

จะได้เส้นกราฟที่ค่อนข้างจะขนานกับผลการวิเคราะห์ห่วยวิธีไฟไนต์เอลลิเมนต์ ในกรณีของผนังก่ออิฐมอญ เมื่อ  $1 \leq \frac{L}{H} \leq 2$  จะได้สมการเป็น

$$\frac{P}{Et\Delta} = \frac{0.915 \left(\frac{L}{H}\right)}{\frac{L}{H} + 7}$$

ดังนั้น ค่าสถิติในสทหทางค่านข้าง  $\frac{P}{\Delta} = \frac{0.915 Et \left(\frac{L}{H}\right)}{\frac{L}{H} + 7} \quad (4.2)$

$$\text{ค่าการโก่งตัวที่ปลายบนของผนังก่ออิฐ } \Delta = \frac{\left(\frac{L}{H} + 7\right) P}{0.915 Et \left(\frac{L}{H}\right)} \quad (4.3)$$

จากตารางที่ 4.3 แสดงค่าสถิติในสทหทางค่านข้างของผนังก่ออิฐ เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงประมาณ - 6.29 % ถึง 12.34 % หรือประมาณ  $\pm 12$  % โดยเฉลี่ย

#### 4.4 ความแข็งแรงของผนังก่ออิฐในการรับแรงคานข้าง

ผลการทดสอบการรับแรงคานข้างพบว่า ผนังก่ออิฐจะเกิดการวิบัติทันทีทันทีที่เกิดรอยร้าวในแนวทะแยง เนื่องจากหน่วยแรงดึงหลัก (Principal Tensile Stress) ที่จุดกึ่งกลางของผนังก่ออิฐมีค่าเกินขีดจำกัดของวัสดุที่จะรับได้ ในกรณีนี้ อาจถือได้ว่าแรงคานข้างสูงสุด (Ultimate Lateral Load) มีค่าเท่ากับแรงวิบัติ (Failure Load) การทดสอบนี้สอดคล้องกับการทดสอบของ Like Borchelt, Turnsek และ Cacovic<sup>(20)</sup> ซึ่งได้ทำนายพฤติกรรมการรับแรงคานข้างของผนังก่ออิฐ โดยพิจารณาว่า ผนังก่ออิฐวิบัติด้วยแรงดึงในแนวทะแยง

ผนังก่ออิฐมอดูทั้งหมด 4 แฉก คือ BW1, BW2, BW3, BW4 มีลักษณะความยาวต่อความสูง ( $\frac{L}{H}$ ) อยู่ในระหว่าง 1 และ 2 ดังตารางที่ 4.4 แรงคานข้างที่ได้จากการคำนวณตามทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ดังสมการ (2.24) มีค่าเป็น 0.92, 0.81, 0.95 และ 1.01 เท่าของค่าที่ได้จากการทดสอบตามลำดับ สำหรับการคาดคะเนโดยวิธีของ Benjamin และ William<sup>(11)</sup> ซึ่งใช้หลักการของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ของแรงเฉือนและแรงเสียดทาน ดังสมการ (2.9) โดยใช้คุณสมบัติของวัสดุที่ได้จากการทดสอบอิฐก่อคู่ (Brick Couplet) สำหรับในกรณีของอิฐมอดูจะได้ หน่วยแรงเฉือนเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวเป็น 4.90 กก./ซม.<sup>2</sup> สัมประสิทธิ์การเสียดทานมีค่า 0.66 และใช้ค่าสัมประสิทธิ์ลดกำลังเป็น 0.80 ดังนั้น แรงคานข้างของแฉกสูงกว่าผลที่ได้จากการทดสอบประมาณ 32.46 % โดยเฉลี่ย (ตารางที่ 4.4) แรงคานข้างที่ได้จากทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ของแรงเฉือนและแรงเสียดทาน (Shear Friction Theory) จะให้ค่าคานข้างสูงกว่าการคำนวณด้วยสมการ (2.24) และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์พบว่าขณะที่ผนังก่ออิฐเกิดการวิบัติ แฉก BW1, BW2, BW3 และ BW4 มีค่าหน่วยแรงอัดที่จุดกึ่งกลางของแฉกเป็น 5.63, 9.53, 7.19 และ 6.74 กก./ซม.<sup>2</sup> จะให้ค่าหน่วยแรงเฉือนเป็น 3.59, 5.11, 4.07 และ 3.49 กก./ซม.<sup>2</sup> ตามลำดับ ซึ่งค่าที่ได้นี้จะอยู่ต่ำกว่าเส้นขีดจำกัดปฏิสัมพันธ์ของหน่วยแรงเฉือนและหน่วยแรงอัด อย่างไรก็ตามผลการคำนวณแรงคานข้างตามวิธีของ

Benjamin และ William<sup>(11)</sup> ซึ่งได้นำเอาค่าสัมประสิทธิ์ค้ำกำลัง "C" ซึ่งขึ้นอยู่กับฝีมือการก่ออิฐ (Workmanship) โดยค่า "C" มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 และ 1.00 เมื่อพิจารณาจากสมการ (2.9) ค่าความผิดพลาดในการคาดคะเนจะมีค่ามาก ลักษณะของการวิบัติในแฉง BW 1 BW2, BW3 และ BW4 มีรอยแตกร้าวเกิดในแนวทแยง เกิดรอยแตกร้าวในลักษณะของชั้นบันไดระหว่างผิวของอิฐและปูนก่อ โดยไม่มีรอยแตกร้าวผ่านก้อนอิฐ สำหรับแฉง BW2 นั้น การวิบัติเกิดขึ้นบริเวณกึ่งกลางของผนังก่ออิฐ มีรอยแตกร้าวผ่านก้อนอิฐ โดยที่อิฐและปูนก่อแตกไปด้วยกัน ซึ่งเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้แฉง BW2 รับแรงค้ำข้างได้ค่อนข้างสูง นอกจากนี้กำลังอัดประลัยของตัวอย่างอิฐก่อที่หักออกมาจากแฉง BW2 มีค่าสูงกว่าทุกแฉง

ผนังก่ออิฐชลบุรี (แฉง BW5) ดังตารางที่ 4.4 แรงค้ำข้างที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการ (2.24) มีค่าเป็น 0.80 เท่าของผลการทดสอบ สำหรับการคาดคะเนแรงค้ำข้างตามวิธีของ Benjamin และ William ด้วยสมการ (2.9) โดยใช้กำลังของวัสดุที่ได้จากการทดสอบอิฐก่อคู่ (Brick Couplet) ดังรูปที่ 4.4 หน่วยแรงเฉือนเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวมีค่าเป็น 3.30 กก./ซม.<sup>2</sup> สัมประสิทธิ์การเสียดทานมีค่า 0.41 และใช้ค่าสัมประสิทธิ์ค้ำกำลังเป็น 0.80 แรงค้ำข้างของแฉง BW5 จะให้ค่าน้อยกว่าผลการทดสอบ 44.68% และเมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธ์ของหน่วยแรงเฉือนและหน่วยแรงอัด ดังรูปที่ 4.4 ในกรณีของอิฐชลบุรี เส้นกราฟที่ได้จะอยู่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นกราฟของอิฐมอญ แสดงให้เห็นว่า คุณสมบัติของอิฐมีส่วนในการลดกำลังยึดเหนี่ยวของผนังก่ออิฐให้น้อยลง อย่างไรก็ตามกำลังของผนังก่ออิฐชลบุรีแม้ผิวสัมผัสจะมีส่วนในการลดกำลังของผนังก่ออิฐลงไปบ้าง ผนังก่ออิฐชลบุรีก็ยังสามารถรับแรงค้ำข้างได้สูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโมดูลัสแตกร้าว และกำลังอัดประลัยของอิฐชลบุรีมีค่าค่อนข้างสูง มีส่วนส่งเสริมให้กำลังของผนังก่ออิฐชลบุรีรับกำลังได้สูงขึ้น

#### 4.5 การโก่งบิดตัวของผนังก่ออิฐ

กำลังของผนังก่ออิฐในการรับแรงค้ำข้างจะรับได้น้อยลง ถ้าเกิดการโก่งบิดตัว (Lateral Buckling) ผลการทดสอบของผนังก่ออิฐทั้ง 4 แฉง ในการทดลองนี้ วิบัติด้วยแรงดึง

ในแนวทแยงเสียก่อนการโก่งบิดตัว การวิเคราะห์การโก่งบิดตัวของผนังท่ออิฐ เมื่อใช้ค่า โมดูลัสยืดหยุ่นเฉลี่ย  $9,000 \text{ กก./ซม.}^2$  โดยสมการ (2.17) จะได้ความสัมพันธ์ดังแสดงใน กราฟรูปที่ 4.8 หน่วยแรงค้ำคานจะลดลงเมื่อสัดส่วนความขรุขระ ( $\frac{H}{C}$ ) เพิ่มขึ้น และหน่วยแรง ค้ำคานจะลดลงอีกเมื่อสัดส่วนความยาวต่อความสูงของผนังท่ออิฐเพิ่มขึ้น จากสมการ (2.17) นี้ ค่าหน่วยแรงค้ำคานจะเป็นศูนย์เมื่อสัดส่วนความยาวต่อความสูง ( $\frac{L}{H}$ ) มีค่า 2.58 เนื่องจากใน กรณีนี้ หน่วยแรงค้ำคานจะถูกควบคุมด้วยกำลังค้ำคานที่ขอบนอกสุดของผนังท่ออิฐ ซึ่งถ้าใช้ค่าแรงค้ำคานจาก ผลการทดสอบตามตารางที่ 3.4 จะได้ค่าหน่วยแรงค้ำคานของอิฐก่อเป็น  $1.56 \text{ กก./ซม.}^2$  และ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากการโก่งบิดตัวจะเห็นว่า สำหรับผนังท่ออิฐมอญที่มีความหนา 6.7 ซม. และเมื่อท่ออิฐให้สูง 1.50 เมตร จะต้องมีความยาวถึง 3.56 เมตร จึงจะเกิดการ โก่งบิดตัว ดังนั้น จะเห็นว่าผนังท่ออิฐที่ทดสอบทุกแผงจะไม่มีอาการโก่งบิดตัวจริง ตามที่ได้วัดตรวจ สอบ ในทำนองเดียวกันถ้าพิจารณาถึงผนังท่ออิฐในอาคารโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีความสูงประมาณ 3.00 เมตร และความหนา 10 ซม. เมื่อพิจารณาการโก่งบิดตัวตามรูปที่ 4.8 ผนังท่ออิฐที่ สามารถรับแรงค้ำคานข้างใดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 6.70 เมตร