

## เอกสารอ้างอิง

1. วิณิช ชัยชนะศิริวิทยา, การนำเม็ดดินเผามาใช้ประโยชน์ในงานผิวทางแอสฟัลต์ติก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
2. ประยูร เตชะจินดา, การใช้เม็ดดินเผาเป็นวัสดุมวลรวมในงานผิวทางเซอรัฟเฟสทรีตเมนต์, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
3. เจน บุญซื่อ, การศึกษาการใช้เม็ดดินเผาสำหรับผิวทางแอสฟัลต์ติก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
4. ปรีชา ไกรสิริเดช, การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของเม็ดดินผสมทรายเผาหินปูนเผา แก้ว ตะกรัน เตาถลุงและตะกรัน เตาหลอม เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุผิวทาง, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.
5. วิชัย สังวรปทานสกุล, การผลิตและหาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของเม็ดดินเผาซึ่งทำจากดินเหนียวกรุงเทพฯ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
6. สุทธิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล, การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในการนำไปใช้งาน โดยใช้ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์กับยางแอสฟัลท์อีมีลชั่นโดยวิธีมาร์แชลล์, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
7. ทางหลวง กรม, กองวิเคราะห์และวิจัย, วิธีการทดลองวัสดุก่อสร้าง เล่ม 1, กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, กันยายน 2520.
8. \_\_\_\_\_, กองวิเคราะห์และวิจัย, วิธีการทดลองวัสดุก่อสร้าง เล่ม 2, กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, สิงหาคม 2519.
9. \_\_\_\_\_, กองวิเคราะห์และวิจัย, วิธีการทดลองวัสดุก่อสร้าง เล่ม 3, กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, สิงหาคม 2524.

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. ยอดพล ธนาปริบูรณ์, ไพรัช รุ่งรุจีเมฆ, การทำลองวัสดุแอสฟัลท์และการทดลอง  
แอสฟัลท์คิกคอนกรีต, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม  
เกล้า วิทยาเขตธนบุรี, กันยายน 2523.
11. วัชรินทร์ วิทย์กุล, แอสฟัลท์เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานก่อสร้าง เล่ม 1,  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
เมษายน 2528.
12. \_\_\_\_\_, แอสฟัลท์เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานก่อสร้าง เล่ม 2,  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
ตุลาคม 2528.
13. นิพนธ์ วัฒนันท์, ชาลิต สุขะวรรณ, Skidding Resistance ของผิวทางบางชนิด  
บนทางหลวงสายประธาน หมายเลข 1 ตอนรังสิต-สระบุรี, รายงานฉบับ  
ที่ วว.3 กรุงเทพฯ, กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง, กุมภาพันธ์  
2515.
14. พิภพธ์ อูห์ริฎ, "เรื่องของผิวทาง", วารสารทางหลวง กรมทางหลวง ปีที่ 21 ฉบับที่ 5-9,  
พฤษภาคม-กันยายน 2527.
15. \_\_\_\_\_, "เรื่องของผิวทาง", วารสารทางหลวง กรมทางหลวง ปีที่ 21  
ฉบับที่ 10-12, ตุลาคม-ธันวาคม 2527.
16. อีระชาติ รื่นไกรฤกษ์, "การวิเคราะห์พฤติกรรมและการยึกระหว่างยางแอสฟัลท์  
กับหินโดยอาศัยทฤษฎี Colloid Chemistry และ Surface Chemistry",  
วารสารทางหลวง กรมทางหลวง ปีที่ 20 ฉบับที่ 6-9, มิถุนายน-กันยายน  
2526.
17. ธรมณี วิทยะ, นิวยอร์กใช้ Emulsion Mix, วารสารทางหลวง กรมทางหลวง  
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1, หน้า 21-22, มกราคม 2526.
18. ทางหลวง กรม, กองวิเคราะห์และวิจัย, คำแนะนำ Pre-mix ฉบับแก้ไขใหม่,  
เอกสารวิชาการ กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง, พฤศจิกายน 2511.
19. ณรงค์ ฤทธิลาบ, การออกแบบผิวจราจร, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม  
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มิถุนายน 2521.

20. ชาวลิต สุขะวรรณ, สุรพงษ์ สุธรรมเกษม, Polished Stone Value, เอกสารวิชาการ, ฉบับที่ วว. 5/2528, กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง, ตุลาคม 2528.
21. The Asphalt Institute, A Basic Asphalt Emulsion Manual, Series No. 19 (MS-19), U.S.A., March 1979.
22. Transportation Research Board, Bituminous Emulsions For Highway Pavements, National Research Council, Washington, DC., 1975.
23. The Asphalt Institute, Asphalt Cold-Mix Manual, Manual Series No. 14 (MS-14), U.S.A., February 1977.
24. Charoenchai A., Asphalt Introduction, เอกสารวิชาการที่แจกแก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ยางมะตอย, October 1980.
25. Charles W. Beagle, Deflection and Performance of Deep Lift Asphalt Emulsion Base, Proceedings Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 45, February 1976.
26. ชาวลิต สุขะวรรณ, สันต์ ไชยโชติช่วง, Polished Stone Value และคุณสมบัติอื่นบางประการของ เม็ดดินเผา ตะกรัน เตาถลุงและ เตาหลอมเหล็ก เม็ดแก้ว เครื่องปั้นดินเผาและหินปูน, รายงานฉบับที่ วว. 65 กรุงเทพฯ กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง, กรกฎาคม 2524.
27. ทางหลวง กรม กองวิเคราะห์และวิจัย, ข้อกำหนดแอสฟัลท์, เอกสารบันทึกข้อความที่ คค. 0611/3056 กองวิเคราะห์และวิจัย, กรมทางหลวง, เมษายน 2528.
28. The Asphalt Institute, Asphalt Technology and Construction Practices, Instructor's Guide, Educational Series No. 1 (ES-1), Second Edition, Asphalt Institute Building, College Park, Maryland, 1983.
29. \_\_\_\_\_, Mix Design Methods For Asphalt Concrete and Other Hot-Mix Types, Manual Series No. 2 (MS-2), U.S.A., Third Edition, October 1969.

30. Michael I. Darter, Mark A. Truebe, and Errol S. Abdulla, Factors Affecting the Response of Emulsified Asphalt Mixtures, Proceedings Association of Asphalt Paving Technologists, Vol. 45, Page 353-381, February 1976.
31. R.W. Head, An Informal Report of Cold Mix Research Using Emulsified Asphalt as a Binder, Proceedings Association of Asphalt Paving Technologists, Vol. 43, page 110-131, February 1974.
32. John M. Griffith, Liquid Asphalts New Specifications and Recommended Use, The Asphalt Institute, Information Series No. 124 (IS-124), January 1963.
33. นิตย จิตตสาตรา, การศึกษาสภาพถนนสำหรับงานบำรุง, รายงานฉบับที่ วว. 37, กองวิเคราะห์และวิจัย, กรมทางหลวง, กันยายน 2521.
34. \_\_\_\_\_, การศึกษาความเร่งด่วนในการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1, รายงานฉบับที่ วว. 38, กองวิเคราะห์และวิจัย, กรมทางหลวง, ตุลาคม 2521.
35. สุทธิ ธรรมอานวยสุข, Asphaltic Concrete, เอกสารวิชาการฉบับที่ วว.6/2520 กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง, มีนาคม 2520.
36. The American Association of State Highway Officials, Standard Specification for Highway Materials and Methods of Sampling and Testing Part II, AASHO T 182-70, 1970.
37. L.D. Coyne, R.M. Ripple, Emulsified Asphalt Mix Design and Construction, Proceedings Association of Asphalt Paving Technologists, Vol. 44, page 281-322, February 1975.
38. Transportation Research Board, Emulsion Mix Design, Stabilization, and Compaction, National Academy of Science, Washington, D.C., 1980.

39. Transportation Research Board, Design of Emulsified Asphalt Paving Mixtures, National Research Council, Washington, D.C., Program Report 259, September 1983.
40. พงษ์ศักดิ์ อโถทัยไพบูลย์, การเปรียบเทียบการหลุดลอกของยางแอสฟัลท์ที่เคลือบบนผิวของกรวดดินเผาและหินปูน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
41. Hosking, J.R., Synthetic Aggregate of High Resistance to Polishing: Part 1 - Gritty Aggregate, RRI Report LR 350, Crownthorne, Road Research Laboratory, 1970.
42. P.M. Jarrett, A.N.S. Beaty, and A.S. Wojcik, Cold-Mix Asphalt Technology at Temperature Below 10°C, Proceedings Association of Asphalt Paving Technologist, Vol.53, April 1984.
43. พิพัฒน์ สอนวงษ์, การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติไดนามิกของยางมะตอยผสมที่ใช้ยางมะตอยน้ำประเภทไฮโฟลด์กับยางมะตอยน้ำประเภทมีเดียมเซตติง, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
44. อีระชาติ รื่นไกรฤกษ์, เสรี สูงาม, Stability of Beach Sand Mixed with Emulsified Asphalt and Other Additives, รายงานฉบับที่ วว. 62 กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง, กรกฎาคม 2524.
45. บัญชา เอกธรรมสุทธิ, Evaluation of Special Liquid Asphalt as a Soil Stabilizing Agent, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519.
46. M. Livneh and J. Greenstein, Influence of Aggregate Shape on Engineering Properties of Asphaltic Paving Mixtures, Highway Research Board, National Research Council, Number 404, 1972.

הכנתה

ภาคผนวก ก.  
การผลิตเบ็ดดินเผา

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ก.

## การผลิตเม็ดดินเผา (1,2,3,5)

ก.1 แหล่งวัสดุที่นำมาทำการวิจัย

ดินตัวอย่างที่ได้นำมาใช้ในการทดลองนี้ เป็นดินเหนียวอ่อน (Soft Clay) ซึ่งนำมาจากใกล้ ๆ สถานที่กำลังก่อสร้างอาคารเรียนรวมอาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริจักรพันธ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดแผนผังแสดงตำแหน่งของแหล่งดินในรูปที่ ก.1 และรูปที่ ก.2 การเก็บตัวอย่างดินได้เก็บที่ระดับความลึกประมาณ 2.50 เมตร ถึง 4.00 เมตร จากระดับดินเดิม ลักษณะของดิน เป็นดินเหนียวอ่อนสีเทาดำ (Dark Gray) มีเปลือกหอยและทรายปน (Silty Sand) ปนอยู่บ้างเล็กน้อย ส่วนคุณสมบัติและดัชนีของดินชั้นพื้นฐานได้แสดงในตารางที่ ก.1


ก.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างเม็ดดินเผา

ก.2.1 เครื่องอัดดิน ประกอบด้วยห้องอัดดิน มีลักษณะ เป็นรูปทรงกระบอกกวางอยู่ ในลักษณะแนวนอน มีเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ย 11 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ภายในมีแท่งกลีวยคล้ายสว่าน หมุนรอบตัวเองได้โดยใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า ด้านบนมีช่องสำหรับใส่ดิน มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ด้านหน้าของห้องอัดดินนี้จะมีใบมีดเหล็กมีลักษณะ เป็นใบ 3 ใบคล้ายใบพัด ทำหน้าที่ตัดดินให้เป็นเนื้อเดียวกัน และมีแผ่นเหล็กเจาะรูเล็ก ๆ หลายรูคล้ายรังผึ้งตามขนาดที่ต้องการ สำหรับให้ดินที่ถูกอัดไหลผ่านออกมาลงในภาชนะที่รองรับอีกทีหนึ่ง ดูรูปที่ ก.3

ก.2.2 เครื่องเผาดิน เตาเผาที่ใช้ในการผลิตเม็ดดินเผา นี้ เป็นเตาไฟฟ้าแบบหมุนรอบแกนชนิดกระบอกเดี่ยว (Monotube Rotary Kiln) ประกอบด้วยกระบอกเตาเผารูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร ทำด้วยวัสดุทนความร้อนสูง สามารถหมุนรอบตัวเองได้โดยใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถปรับอัตราการหมุนให้เร็วหรือช้าได้ตามความต้องการ และตัวกระบอกเตาเผาสามารถปรับความลาดเอียงได้ในช่วงตั้งแต่ 0-10 องศาจากแนวระดับของฐานเตาเผา เตาเผาไฟฟ้านี้ให้ความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถเผาได้ถึงอุณหภูมิสูงสุด  $1,600^{\circ}\text{C}$  แต่อัตราการเพิ่ม









รูปที่ ก.2 แผนผังแสดงสถานที่เก็บดินเหนียวอ่อนตัวอย่างภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ ก.๓ เครื่องมือมอดัดดิน




รูปที่ ก.๔ เครื่องเตาเผาไฟฟ้าแบบ Monotube Rotary Kiln

ตารางที่ ก.1 ส่วนประกอบทางเคมี คุณสมบัติและดัชนีชั้นพื้นฐานของแหล่งดินเหนียวบางเขน กรุงเทพมหานคร

ส่วนประกอบทางเคมี		คุณสมบัติและดัชนีของดินชั้นพื้นฐาน	
ชนิดของส่วนประกอบ	% ส่วนประกอบ *	คุณสมบัติ	ดินบางเขน
SiO <sub>2</sub>	63.18	สี	น้ำตาลปน เทาดำ
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	21.50	Liquid Limit (LL)	86
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.60	Plastic Limit (PL)	32.26
CaO	0.31	Plastic Index (PI)	53.74
MgO	0.14	Unified Soil Classification	CH
K <sub>2</sub> O	2.08	-	-
Na <sub>2</sub> O	0.52	-	-

หมายเหตุ \* ที่มา กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม



รูปที่ ก.5 ตัวอย่างเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้ายต่าง ๆ

ความร้อนของ เต่าเผานี้จะช้าในตอนแรก ๆ และจะเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูง ๆ ขึ้นไป เต่าเผาชนิดนี้มีลักษณะ เหมือนกับ เต่าเผาที่ใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ทั่ว ๆ ไป สำหรับในการใช้งานจะแบ่งหลอดเต่าเผาออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงแรกทำหน้าที่อบ เม็ดดินดิบให้แห้งสนิทเสียก่อน ช่วงที่สองทำหน้าที่ให้ความร้อน (โดยในช่วงนี้ เม็ดดินยังไม่เกิดการขยายตัว) เพื่อไล่ก๊าซบางส่วนที่ไม่ต้องการก่อน แล้วผ่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายซึ่งช่วงนี้ เป็นช่วงที่ให้ความร้อนสูงสุด เพื่อให้ เม็ดดินเกิดการขยายตัวได้เต็มที่ ดังแสดงในรูปที่ ก.4 และรูปที่ ก.6


ข้อดีของ เต่าเผาชนิดนี้ คือ ใช้งานได้ง่าย สามารถปรับและควบคุมความร้อนได้ดี การสูญเสียพลังงานน้อย การเพิ่มอุณหภูมิเป็นไปอย่างช้า ๆ ทำให้ผิวห่อหุ้มของ เม็ดดิน เผลาไม่หนาเกินไป และยังสามารถใช้งานที่ต่อเนื่องได้นาน ๆ ด้วย

ส่วนข้อเสีย คือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนภายในบอบบาง ทำให้เกิดการเสียหายได้ง่าย เมื่อใช้งานและหยุดพัก เครื่องบ่อย ๆ จะทำให้ เต่า เผลาชำรุดเสียหายได้ง่าย

ก.2.3 ตะแกรงร้อน ใช้ตะแกรงร้อนตามมาตรฐาน ASTM (U.S. Standard) เพื่อร้อนตัวอย่าง เม็ดดินที่เผาเรียบร้อยแล้ว โดยงานวิจัยนี้ใช้ขนาด 3/4", 1/2", 3/8", เบอร์ 4, เบอร์ 8 และ เบอร์ 50 ดังแสดงในรูปที่ จ.1

### ก.3 การเตรียม เม็ดดิน เหนียว

ขั้นตอนในการ เตรียม เม็ดดิน เหนียวมีดังนี้คือ นำดินเหนียวอ่อนที่นำมาจากแหล่งดินบาง เช่น บานวดคลูกเกล้าให้เป็น เนื้อเดียวกันให้มากที่สุด และให้ปริมาณน้ำในดินมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณน้ำที่ Plastic Limit ของดินนั้น นำเข้า เครื่องอัดดิน ให้อัดดินออกมาเป็น เส้นโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามที่ต้องการ คือขนาด 3/4 นิ้ว, 1/2 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว แล้วตัด เส้นดินนั้นด้วยเส้นลวด ให้เป็นรูปทรงกระบอกโดยมีขนาดความยาวใกล้เคียงกับขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ข้อควรระวังสำหรับขั้นตอนนี้คือ ขนาดครุของแผ่น เหล็กเจาะที่อยู่ด้านหน้าของ เครื่องอัดดิน ควรจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่าขนาดของ เม็ดดิน เหนียวที่ต้องการจริงเล็กน้อย เพราะว่าหลังจากการตัด เม็ดดินออกเป็นท่อน ๆ แล้ว ฟุ้ง เม็ดดินให้แห้งในอากาศ เม็ดดินจะเกิดการหดตัวลงเล็กน้อย) ฟุ้ง เม็ดดินที่ตัดแล้วให้แห้งในอากาศที่อุณหภูมิห้องตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนำเข้าสู่อบ อบด้วยอุณหภูมิ  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จนเม็ดดินเหนียวแห้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อดินติดกับกระบอกเต่าเผาและเม็ดดินเผาเกิดการระเบิดแตกเมื่อถูกเผาด้วยอุณหภูมิสูงตามต้องการ เมื่อเม็ดดินเผาผ่านการเผาหมดแล้ว ปลอຍให้เม็ดดิน



มุมปรับ 0 ถึง 40°

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

รูปที่ ก.6 เครื่องเตาเผาไฟฟ้าแบบ Monotube Rotary Kiln และอุปกรณ์<sup>(3)</sup>

ติดกับกระบอก เต่า เผลา และ เม็ดดิน เผลา เกิดการระเบิดแตก เมื่อถูก เผลา ด้วยอุณหภูมิสูง

#### ก.4 การ เผลา เม็ดดิน เหนียว

ในการ เผลา เม็ดดิน เหนียว ความลาดเอียง (Slope) และความเร็วในการหมุนของ กระบอก เต่า เผลา จะต้องเหมาะสมเพื่อที่จะให้ เม็ดดิน เผลา ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงตลอดทั้ง เม็ด มุมยกและความเร็วในการหมุนของกระบอก เต่า เผลา ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของ เม็ดดิน อุณหภูมิ ที่ใช้ในการ เผลาจะต้องค่อย ๆ เพิ่มขึ้น เป็นช่วง ๆ โดยในแต่ละช่วงควรมีอุณหภูมิต่างกันไม่เกิน  $200^{\circ}\text{C}$  ทั้งนี้ เพราะว่าถ้า เผลา เม็ดดิน ด้วยอุณหภูมิสูง โดยทันที จะทำให้ เม็ดดิน เกิดการแตกเสียหายได้ และ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแตกระเบิดของ เม็ดดิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ทำการ เผลา จึงมีขั้นตอน ในการ เผลา เม็ดดินดังต่อไปนี้คือ

ก.4.1 ติด เครื่องเต่า เผลา โดยค่อย ๆ เพิ่มความร้อนให้แก่เต่า เผลา จนกระทั่งอุณหภูมิ ภายในกระบอก เต่าถึงประมาณ  $450^{\circ}\text{C}$  ถึง  $500^{\circ}\text{C}$  แล้ว จึงนำ เม็ดดิน เหนียวที่ผ่านการอบแห้งมา บ้อน เข้ากระบอก เต่า เผลาอย่างช้า ๆ และค่อ เนื่องอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปริมาณของ เม็ดดินที่อยู่ ภายในกระบอก เต่า เผลาขณะ เผลาประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาตรกระบอก เต่า เผลา และต้องควบคุม เม็ดดิน เผลาแต่ละ เม็ดให้ถูก เผลาอยู่ในกระบอก เต่า เผลานานประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ เม็ดดิน แต่ละ เม็ดได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง เม็ดดินที่ผ่านการ เผลาที่อุณหภูมินี้จะมีสีค่อนข้างดำ (ในการ หลุด เม็ดดิน เผลาครั้งนี้ ความลาดเอียงของกระบอก เต่า เผลาประมาณ 5 องศา และความเร็วในการ หมุนของกระบอก เต่า เผลามีความเร็วปานกลาง)

ก.4.2 เมื่อ เผลา เม็ดดินถึงอุณหภูมิ  $500^{\circ}\text{C}$  แล้ว จึง เพิ่มความร้อนให้แก่กระบอก เต่า เผลา ขึ้นอีก จนกระทั่งอุณหภูมิภายในกระบอก เต่า สูงประมาณ  $700^{\circ}\text{C}$  จึงนำ เม็ดดิน เผลาที่อุณหภูมิ เผลา  $450^{\circ}\text{C}$  ถึง  $500^{\circ}\text{C}$  มาบ้อน เข้ากระบอก เต่า เผลาอีกครั้ง ทำการ เผลาจนกระทั่งถึงอุณหภูมิ  $750^{\circ}\text{C}$  โดยให้ลักษณะการบ้อนและการควบคุม เวลาที่ เม็ดดิน เผลาอยู่ในกระบอก เต่า เผลา เช่นเดียวกับข้อ ก.4.1

ก.4.3 เป็นการ เผลาในขั้นสุดท้าย โดยทำการ เพิ่มอุณหภูมิให้แก่กระบอก เต่า เผลาขึ้นอีก จนกระทั่งถึงอุณหภูมิประมาณ  $900^{\circ}\text{C}$  ถึง  $950^{\circ}\text{C}$ ,  $1000^{\circ}\text{C}$  ถึง  $1050^{\circ}\text{C}$  และ  $1100^{\circ}\text{C}$  ถึง  $1150^{\circ}\text{C}$  จากนั้นจึงนำ เม็ดดิน เผลาที่อุณหภูมิ เผลา  $700^{\circ}\text{C}$  ถึง  $750^{\circ}\text{C}$  มาบ้อน เข้ากระบอก เต่า เผลาอีกครั้ง ซึ่งการ เผลาในขั้นสุดท้ายนี้เป็นการ เผลาให้ เม็ดดิน เผลาขยายตัวเต็มที่ตามต้องการ เมื่อ เม็ดดิน เผลา ผ่านการ เผลาหมดแล้ว ปลอ่ยให้ เม็ดดิน

เผา เหล่านั้น เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องปกติ เม็ดดินเผาที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมินี้จะมีสีส้มอ่อน คล้ายสีของอิฐบดแต่อ่อนกว่า และเนื้อเม็ดดินภายในจะมีสีเทาถึงสีเทาดำ การดำเนินการเผาดังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย ควรจะกระทำให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้น

ข้อควรระวังในการเผา เม็ดดินเผา เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงประมาณ  $1,100^{\circ}\text{C}$  ขึ้นไป การเผาในช่วงนี้ต้องระวังไม่ให้เม็ดดินเผาอยู่ในกระบอบอกเตา เผานานเกินไป เพราะจะทำให้เม็ดดินเผาขยายตัวมากจนหลอมเหลวติดกันเอง และทำให้ติดกระบอบอกเตาเผา สำหรับตัวอย่างเม็ดดินเผาที่ได้ผ่านการเผาที่อุณหภูมิจากการเผาสุดท้ายต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ ก.5

อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ของเตาเผาไฟฟ้าแบบ Monotube Rotary Kiln

1. กรวยสำหรับใส่วัสดุตัวอย่าง
2. มอเตอร์สำหรับเขย่าจานส่งวัสดุตัวอย่าง
3. สกรูสำหรับรับความสูงของกรวย (1)
4. จานส่งวัสดุตัวอย่างสู่กระบอบอกเตาเผา
5. ช่องผ่านวัสดุตัวอย่างจากกรวย
6. ปากกระบอบอกเตาเผา
7. จานเพื่องหนุนกระบอบอกเตาเผา
8. สายพานหนุนจานเพื่อง
9. มอเตอร์ขับสายพาน
10. คันโยกเร่งความเร็วมอเตอร์
11. แกนยึดกระบอบอกเตาเผา
12. กระบอบอกเตาเผา
13. กรวยส่งวัสดุตัวอย่างหลังจากการเผา
14. มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าช่วยระบายความร้อนที่ปากกระบอบอกเตาเผา
15. แกนปรับระดับกระบอบอกเตาเผา
16. หน้าปัทม์วัดกระแสไฟฟ้าแต่ละช่วง
17. หน้าปัทม์แสดงอุณหภูมิในกระบอบอกเตาเผา



18. หน้าปัดวัดแรงดันไฟฟ้าแต่ละช่วง
19. สวิตช์เปิดมอเตอร์ไฟฟ้าขับจานส่งวัสดุตัวอย่าง
20. หน้าปัดบ่งชี้การแสดงผลอุณหภูมิในเตา
21. หลอดไฟแสดงกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เตาเผา
22. ที่ปรับไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิเผา
23. ช่องกระจกดูภายในกระบอกลูกเตาเผา
24. สวิตช์เปิดกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เตาเผาแต่ละช่วง
25. สวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
26. ปุ่มกดวัดอุณหภูมิในกระบอกลูกเตาเผาแต่ละช่วง
27. สวิตช์ขับสายพานกระบอกลูกเตาเผา
28. สวิตช์ปรับกำลังไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับ (22)

ภาคผนวก ข.

การวิเคราะห์ขนาดผลของวัสดุรวม

## ภาคผนวก ข.

การวิเคราะห์ขนาดคละของวัสดุมวลรวม  
(Gradation Analysis of Aggregates) (6,11,29)

จุดประสงค์ในการผสมวัสดุมวลรวม (Aggregate) ตั้งแต่สองชนิดหรือมากกว่าขึ้นไปที่มีการเรียงขนาดที่แตกต่างกัน ก็เพื่อต้องการผสมวัสดุมวลรวม (Aggregate blend) ให้มีการเรียงขนาดได้ตามข้อกำหนด (Specification) สำหรับส่วนผสมลาดยางเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากว่าการที่จะหาแหล่งวัสดุเดียวกันที่มีการเรียงขนาดดี (Well Grade) หาได้ยาก และเพื่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ จึงนำวัสดุมวลรวมจากแหล่งที่ต่างกันมาผสมรวมกันให้ได้ตามข้อกำหนดและเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดด้วย การผสมขนาดคละของวัสดุมวลรวมมีอยู่ 4 วิธีคือ

ข.1 การผสมวัสดุมวลรวมโดยน้ำหนัก (Blending Aggregates by Weight)

การผสมวัสดุมวลรวมโดยน้ำหนัก จะผสมได้เมื่อค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมแต่ละชนิดมีค่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันไม่เกิน 0.20 วิธีที่ใช้ในการผสมวัสดุมวลรวมแต่ละขนาดเข้าด้วยกันและนิยมใช้กันมี

ข.1.1 วิธีทดลองทำ (Trial and Error) เป็นวิธีที่ง่ายแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ทำ เพื่อให้การผสมวัสดุมวลรวมแต่ละขนาดหรือแหล่งให้ได้ตามข้อกำหนดง่ายยิ่งขึ้น โดยปกติวิธีนี้จะทำการทดลองผสม 2-3 ครั้ง เพื่อหาสัดส่วนการผสมที่ดีที่สุด

ตารางที่ ข.1 การผสมวัสดุมวลรวมโดยวิธีทดลองทำ (Trial and Error)

Pass Sieve No.	Aggregate A Total %	Aggregate B Total %	Aggregate C Total %	Combined Aggregates job formula	Specifi- cation mid point	Job Specifi- cation
1"	100 75 <sup>a</sup>	100 22 <sup>a</sup>	100 3 <sup>a</sup>	100	95	90-100
3/4"	82 62	100 22	100 3	87	75	60-90
½"	56 42	100 22	100 3	67	62.5	50-75
# 4	30 23	100 22	100 3	48	50	40-60
# 8	22 17	87 19	100 3	39	37.5	25-50
# 40	12 9	52 11	100 3	23	25	15-35
# 200	3 2	18 4	88 3	9	7.5	9-15

a = Trial percentage

จากตารางที่ ข.1 แสดงถึงวัสดุมวลรวม 3 ขนาดคือ วัสดุมวลรวม A, วัสดุมวลรวม B, และวัสดุมวลรวม C วิธีการผสมมีดังนี้

ก. ๑ ในช่องวัสดุมวลรวม A ที่ตะแกรงเบอร์ 4 มีวัสดุมวลรวมค้างอยู่เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนช่องวัสดุมวลรวม B และวัสดุมวลรวม C ไม่มีค้างเลย และในตะแกรงเบอร์ 4 มีข้อกำหนดเมื่อผสมแล้วที่จุดกึ่งกลาง (Mid Point) จะต้องมีเปอร์เซ็นต์ผ่าน 50 เปอร์เซ็นต์

$$\text{ดังนั้นในช่องวัสดุมวลรวม A ใช้ผสม} = \frac{50}{70} \times 100 = 70 \text{ เปอร์เซ็นต์}$$

ข. วัสดุที่ตะแกรงเบอร์ 200 ในช่องวัสดุมวลรวม A ใช้ 70 เปอร์เซ็นต์ และให้ช่องวัสดุมวลรวม C ใช้ 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมกันระหว่างช่องวัสดุมวลรวม A กับวัสดุมวลรวม C ที่เหลือเป็นช่องวัสดุมวลรวม B โดยให้ช่อง B เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมช่องวัสดุมวลรวม A, B และ C ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 จะได้จุดกึ่งกลาง (Mid Point) ตามที่ต้องการ และเปอร์เซ็นต์ของทุกช่องรวมกันแล้วต้องได้ 100 เปอร์เซ็นต์พอดี

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น ใช้ช่องวัสดุมวลรวม A} &= 75 \text{ เปอร์เซ็นต์} \\ \text{ช่องวัสดุมวลรวม B} &= 22 \text{ เปอร์เซ็นต์} \\ \text{และช่องวัสดุมวลรวม C} &= 3 \text{ เปอร์เซ็นต์} \end{aligned}$$

เมื่อนำเอาค่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้แต่ละช่องไปคูณกับค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด (% Total) ในแต่ละช่องนั้น ๆ แล้วรวมช่องวัสดุมวลรวม A, B และ C จะได้เปอร์เซ็นต์การผสมเข้าตามข้อกำหนดที่ต้องการ

ข.1.2 วิธีทางคณิตศาสตร์ การหาสัดส่วนการผสมโดยวิธีคณิตศาสตร์ ค่าที่คำนวณได้จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก

สูตรที่ใช้ในการรวมวัสดุมวลรวมชนิดต่าง ๆ มีดังนี้

$$P = Aa + Bb + Cc \text{ ----- (ข.1)}$$

$P$  = % ของวัสดุที่ผ่านตะแกรงกำหนด (Given Sieve) สำหรับการรวม  
วัสดุรวมชนิด A, B, C

$A, B, C$  = % ของวัสดุที่ผ่านตะแกรงกำหนดสำหรับวัสดุรวมชนิด A, B, C

$a, b, c$  = สัดส่วนของวัสดุรวมชนิด A, B, C และผลรวมทั้งหมดเท่ากับ

100

ข.1.2.1 สำหรับการรวมวัสดุรวม 2 ชนิด (Combining Two  
Aggregates) จากสมการที่ (ข.1) สำหรับการรวมวัสดุรวม 2 ชนิด คือ

$$P = Aa + Bb \text{ ----- (ข.2)}$$

เนื่องจาก  $a + b = 1$  ดังนั้น  $a = 1 - b$  แทนค่าในสมการที่ (ข.2)

แล้วแก้สมการ

$$\text{จะได้ } b = \frac{P-A}{B-A} \text{ ----- (ข.3)}$$

$$\text{และ } a = \frac{P-B}{A-B} \text{ ----- (ข.4)}$$

สมมุติว่าต้องการผสมวัสดุรวมจากกองสะสม (Aggregate Stock pile) ด้วย  
ทรายละเอียด (Fine Sand) เพื่อให้มีขนาดคละตามข้อกำหนด ดังแสดงในตารางที่ ข.2

ตารางที่ ข.2 ข้อกำหนดการจัดขนาดคละและการแยกด้วยตะแกรงของวัสดุรวม

PERCENT PASSING

Sieve Size	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 8	No. 30	No. 100	No. 200
Spec. Limits	100	100/80	90/70	70/50	50/35	29/18	16/8	10/4
Aggre- gate	100	87	75	58	35	17	8	2
Fine Sand	100	100	100	100	100	80	53	40

วิธีการหามังนี้

1. พิจารณารายละเอียดของวัสดุรวมทั้ง 2 ชนิด เพื่อนำมาผสมกันให้ได้ขนาดตามข้อกำหนด
2. ใช้เปอร์เซ็นต์สำหรับตะแกรงเบอร์ 200 เพื่อต้องการหาเปอร์เซ็นต์เพิ่มของทรายละเอียด (Find Sand) ที่จุดกึ่งกลางของข้อกำหนด (Mediam of Specification Limits) ซึ่งเท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์

จะได้  $b =$  สัดส่วนของทรายละเอียด

$$P = \% \text{ ของวัสดุรวมที่ผสมทั้งหมดที่ผ่านตะแกรงที่กำหนด } = 7 \%$$

$$A = \% \text{ ของวัสดุจากกองสะสมที่ผ่านตะแกรงที่กำหนด } = 2 \%$$

$$B = \% \text{ ของทรายละเอียดที่ผ่านตะแกรงที่กำหนด } = 40 \%$$

$$\text{แทนค่าในสมการที่ (ข.3) } b = \frac{7-2}{40-2}$$

$$= 0.132 = 13.2 \%$$

$$a = 1-b$$

$$= 86.8 \%$$

3. นำค่า a และ b ไปคูณกับเปอร์เซ็นต์ของวัสดุรวมที่ผ่านแต่ละตะแกรง ดังแสดงในตารางที่ ข.3

ตารางที่ ข.3 การเรียงขนาดละเอียดของวัสดุรวมหลังจากการผสมวัสดุรวม 2 ชนิด

PERCENT PASSING

Sieve Size	No.							
	3/4"	1/2"	3/8"	4	8	30	100	200
Main Aggregate								
86.8 %	86.8	75.5	65.1	50.3	30.4	14.8	6.9	1.7
Fine Sand								
13.2 %	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.6	7.0	5.3
Total	100.0	88.7	78.3	63.5	43.6	25.4	13.9	7.0
Desired Gradation	100.0	90.0	80.0	60.0	42.0	23.0	12.0	7.0

ข.1.2.2 สำหรับการรวมวัสดุรวม 3 ชนิด (Combining Three Aggregates) เมื่อต้องการผสมหินฝุ่นหรือวัสดุแทรก (Mineral Filler) เข้ากับวัสดุรวมหยาบ (Coarse) และวัสดุรวมละเอียด (Fine) เพื่อให้มีขนาดละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนด ดังแสดงในตารางที่ ข.4

วิธีการหาวิธีดังนี้

1. จากการตรวจสอบการจัดขนาดละเอียด จะเห็นได้ว่าวัสดุรวมหยาบ (Coarse) ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 ควรทดแต่งด้วยวัสดุรวมละเอียด (Fine) ดังนั้นต้องหาสัดส่วนที่ผสมแล้วของวัสดุรวมหยาบและวัสดุรวมละเอียดให้มีเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 เท่ากับ 42 เปอร์เซ็นต์ (ที่จุดกึ่งกลางของข้อกำหนด)

จะได้  $a =$  สัดส่วนของวัสดุรวมหยาบ (Coarse)

$P =$  % ของวัสดุรวมทั้งหมดที่ผ่านตะแกรงที่กำหนด  $= 42 \%$

$A =$  % ของวัสดุรวมหยาบ (Coarse) ที่ผ่านตะแกรงที่กำหนด  $= 2.4 \%$

$B =$  % ของวัสดุรวมละเอียด (Fine) ที่ผ่านตะแกรงที่กำหนด  $= 95 \%$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่าในสมการที่ (ข.4)} \quad a &= \frac{42-95}{2.4-95} \\ &= 0.57 = 57 \% \end{aligned}$$

สำหรับ % ของวัสดุรวมที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200

$$\text{จากสมการที่ (ข.1)} \quad P = Aa + Bb + Cc$$

$$7 = 0.10 \times 0.57 + 8.8b + 74c$$

$$8.8b + 74c = 6.943 \text{-----(1)}$$

$$\text{แต่} \quad a+b+c = 1, \quad b+c = 1-a = 1-0.57 = 0.43$$

$$b = 0.43 - c \text{----- (2)}$$

แทนค่าสมการที่ (2) ในสมการที่ (1)

$$8.8(0.43-c) + 74c = 6.943$$

$$c = 0.04, = 4 \%$$

$$b = 0.39 = 39 \%$$

2. นำค่า a, b และ c ไปคูณกับ เปอร์เซนต์ของวัสดุรวมที่ผ่านตะแกรงแต่ละตะแกรง ดังแสดงในตารางที่ ข.5

ตารางที่ ข.4 ข้อกำหนดการจัดขนาดละเอียดและการแยกด้วยตะแกรงของวัสดุรวม

PERCENT PASSING

Sieve				No.	No.	No.	No.	No.
Size	3/4"	1/2"	3/8"	4	8	30	100	200
Spec.								
Limits	100	100/80	90/70	75/50	50/35	29/18	16/8	10/4
Coarse	100	85	58	29	2.4	0.5	0.3	0.1
Fine	100	100	100	100	95	47	23	8.8
Filler	100	100	100	100	100	100	95	74

ตารางที่ ข.5 การเรียงขนาดละเอียดของวัสดุรวมหลังจากการผสมวัสดุรวมทั้ง 3 ชนิด

PERCENT PASSING

Sieve				No.	No.	No.	No.	No.
Size	3/4"	1/2"	3/8"	4	8	30	100	200
Coarse								
57 %	57.0	48.4	33.1	16.5	1.4	0.3	0.2	0.1
Fine								
39 %	39.0	39.0	39.0	39.0	37.1	18.3	9.0	3.4
Filler								
4 %	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.0
Total	100.0	91.4	76.1	59.5	42.5	22.6	13.0	6.5
Desired	100	90	80	60	42	23	12	7



ในการรวมวัสดุมวลรวม 3 ชนิด สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งและมีข้อที่ต้องพิจารณาดังนี้คือ

1. จำนวนของขนาดตะแกรงหรือขนาดของกลุ่มจะต้องไม่เกินจำนวนชนิดของวัสดุมวลรวมที่นำมาเพื่อใช้ผสม
2. ผลรวมของเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรง และค้างบนตะแกรง จะต้องเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งของวัสดุมวลรวมที่ผสมและที่จุดกึ่งกลางของข้อกำหนด (Median of Specification Limits)
3. ถ้าวัสดุมวลรวมที่จะนำมาผสมกันไม่เข้าตามข้อ 1 จะต้องมาแบ่งใหม่รวมทั้งจุดกึ่งกลางที่ได้ระบุไว้ด้วย

จากตารางที่ ข.1 นำมาทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค้างบนแต่ละตะแกรง ซึ่งจำนวนของตะแกรง (มี 7 อัน) จะเกินจำนวนชนิดของวัสดุมวลรวม (มี 3 ชนิด) ในตัวอย่างนี้จะแบ่งใหม่เป็นส่วนที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 8 (วัสดุมวลรวมหยาบ) และส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 แต่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 200 (วัสดุมวลรวมละเอียด) และวัสดุแทรกหรือฝุ่นที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ดังแสดงในตารางที่ ข.6

ตารางที่ ข.6 การเรียงขนาดคละของวัสดุมวลรวมหลังการแยกตะแกรงใหม่

Sieve Size	Aggregate A	Aggregate B	Aggregate C	Specification mid point
CA (R#8)	78.0	13.0	0	62.5
FA (P#8-R#200)	19.0	69.0	12.0	30.0
MF (P#200)	3.0	18.0	88.0	7.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

P = Passing, R = Retained

ให้ A, B และ C แทนเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะใช้ผสมของวัสดุมวลรวมช่อง A, B และ C ตามตาราง นำค่าในตารางที่ ข.6 ไปแทนค่าในสมการที่ (ข.1)

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } 0.78A + 0.13B + 0 &= 62.5 \\ 0.19A + 0.69B + 0.12C &= 30.0 \\ 0.03A + 0.18B + 0.88C &= 7.5 \end{aligned}$$

เมื่อแก้สมการทั้งสามแล้วจะได้  $A = 76\%$ ,  $B = 22\%$  และ  $C = 2\%$  ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้ค่าตรงตามตารางที่ ข.1 แล้วนำค่า  $A$ ,  $B$  และ  $C$  ไปคูณเปอร์เซ็นต์การผ่านตะแกรงในแต่ละช่องนั้น ๆ เมื่อรวมในแต่ละช่องเข้าด้วยกัน จะได้เปอร์เซ็นต์การผสมตามข้อกำหนดที่ต้องการ

ข.1.3 วิธีกราฟ (Graphical Method) การจะรวมวัสดุมวลรวมตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 3 ชนิดเข้าด้วยกันอาจใช้วิธีกราฟ ดังนี้

ข.1.3.1 สำหรับการรวมวัสดุมวลรวม 2 ชนิด ในตัวอย่างนี้จะแสดงการผสมตัวอย่างวัสดุมวลรวม  $A$  และ  $B$  เพื่อให้มีการเรียงขนาดละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนด ตามตารางที่ ข.7 และวิธีการทำดังแสดงในรูปที่ ข.1

ตารางที่ ข.7 ข้อกำหนดการจัดขนาดละเอียดและการแยกด้วยตะแกรงร่อนของวัสดุมวลรวม

เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรง

(PERCENT PASSING)

Sieve	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36 mm	600 $\mu$ m	300 $\mu$ m	150 $\mu$ m	75 $\mu$ m
	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{8}$ "	No. 4	8	30	50	100	200
Spec.	100	80-100	70-90	50-70	35-50	18-29	13-23	8-16	4-10
Aggr. A	100	90	59	16	3.2	1.1	0	0	0
Aggr. B	100	100	100	96	82	51	36	21	9.2

ขั้นตอนการทำมีดังนี้

ขั้นที่ 1 กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรงแต่ละขนาดสำหรับวัสดุมวลรวม  $A$  ลงบนแกนตั้งด้านซ้ายมือ และวัสดุมวลรวม  $B$  ลงบนแกนตั้งด้านซ้ายมือ

ขั้นที่ 2 ลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่มีขนาดตะแกรงเดียวกัน แล้วเขียนชื่อท่าเครื่อง  
หมายบ่งขนาดตะแกรงบอกไว้


ขั้นที่ 3 กำหนดจุดซึ่งวัดตามแกนตั้ง แสดงตำแหน่งที่เส้นตรงของแต่ละขนาด ลาก  
ผ่านขีดจำกัดของข้อกำหนดสำหรับตะแกรงแต่ละขนาด เช่น ตะแกรงเบอร์ 3/8 นิ้ว กำหนด  
จุดสองจุดบนเส้นตรงที่ตำแหน่ง 70 และ 90 เปอร์เซ็นต์ตามแนวแกนตั้ง

ขั้นที่ 4 ส่วนของเส้นตรงที่อยู่ระหว่างจุดสองจุดนั้น เมื่อวัดตามแกนนอนจะหมายถึง  
สัดส่วนของวัสดุมวลรวม A และ B ซึ่งมีค่าไม่เกินจากขีดจำกัดของข้อกำหนดสำหรับขนาดตะแกรง  
นั้น

ขั้นที่ 5 ส่วนของแกนนอนจะกำหนดด้วยเส้นตรงตามแนวตั้งที่ลากตรงตำแหน่งขีดจำกัด  
ของข้อกำหนดสำหรับตะแกรงแต่ละขนาด ช่วงแกนนอนที่อยู่ในขีดจำกัดของข้อกำหนดสำหรับตะแกรง  
ทุกขนาดจะหมายถึง ขีดจำกัดของสัดส่วนที่เป็นไปได้สำหรับการผสมที่ต้องการ ในกรณีนี้จะได้อ่านค่าขีด  
จำกัดของวัสดุมวลรวม A เท่ากับ 43 ถึง 54 เปอร์เซ็นต์ และขีดจำกัดของวัสดุมวลรวม B เท่ากับ  
46 ถึง 57 เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้ได้การจัดขนาดละเอียดของการผสม เป็นไปตามข้อกำหนดและเป็น  
ที่สังเกตว่าเปอร์เซ็นต์ของการผสมวัสดุมวลรวมที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 30 และเบอร์ 200 จะเป็นค่า  
วิกฤตหรือค่าที่ควบคุมการผสมให้อยู่ในขีดจำกัดของข้อกำหนด (Specification Limits)

ขั้นที่ 6 โดยปกติแล้วจะใช้จุดแบ่งครึ่งสเกลตามแกนนอนเป็นค่าที่เลือกใช้สำหรับการผสม  
และในกรณีนี้จะใช้ค่า 48 เปอร์เซ็นต์สำหรับวัสดุมวลรวม A และค่า 52 เปอร์เซ็นต์สำหรับวัสดุ  
มวลรวม B

ข.1.3.2 สำหรับการรวมวัสดุมวลรวม 3 ชนิด ตัวอย่างนี้จะแสดงการ  
ผสมวัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) วัสดุมวลรวมขนาดกลาง (Intermediate  
Aggregate) และวัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) พร้อมทั้งได้ระบุขีดจำกัดของ  
ข้อกำหนดมาด้วย ดังแสดงในตารางที่ ข.8




รูปที่ ข.1 การหาสัดส่วนผสมของวัสดุมวลรวม 2 ชนิด

ตารางที่ ข.8 ข้อกำหนดการจัดขนาดผลและการแยกด้วยตะแกรงร่อนของวัสดุมวลรวม

Sieve Size	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#8	#30	#100	#200
Spec. Limits	100	80-100	70-90	55-73	40-55	20-30	10-18	4-10
Coarse Bin	100	74.0	12.0	3.0	2.5	2.0	1.8	1.5
Inter. Bin	100	100	90	52.0	18.0	4.0	3.2	2.0
Fine Bin	100	100	100	100	98.0	55.0	30.0	15.0

ในตารางจะมีวัสดุมวลรวมอยู่ 3 ชั้น (Bin) คือชั้นหยาบ (Coarse Bin) ชั้นขนาดกลาง (Intermediate Bin) และชั้นละเอียด (Fine Bin) ทำการผสมรวมวัสดุมวลรวมทั้ง 3 ชั้น เพื่อให้มีการเรียงขนาดผลเป็นไปตามข้อกำหนด สำหรับวิธีการทำได้แสดงในรูปที่ ข.2



Graphical method of determining aggregate blends

รูปที่ ข.2 การหาสัดส่วนผสมของวัสดุมวลรวม 3 ชนิด

ขั้นตอนการทำโดยใช้วิธีการสร้างและใช้แผนภูมิ (Chart) ดังนี้

ขั้นที่ 1 ใช้แผนภูมิที่ 2 (Chart II) กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรงแต่ละขนาดสำหรับวัสดุมวลรวมในถังละเอียดลงบนแกนตั้ง D และวัสดุมวลรวมในถังขนาดกลางลงบนแกน C

ขั้นที่ 2 ลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่มีขนาดตะแกรงเดียวกันของแต่ละขนาด ในแผนภูมิที่ 2 แล้วเขียนชื่อทำเครื่องหมายบ่งขนาดตะแกรงบอกไว้

ขั้นที่ 3 กำหนดจุดซึ่งวัดตามแกนตั้ง แสดงตำแหน่งที่เส้นตรงของแต่ละขนาดลากผ่านขีดจำกัดของข้อกำหนดสำหรับตะแกรงแต่ละขนาด

ขั้นที่ 4 ส่วนของเส้นตรงที่อยู่ระหว่างจุดสองจุดนั้น เมื่อวัดตามแกนนอนจะหมายถึงสัดส่วนของวัสดุมวลรวมละเอียดและมวลรวมขนาดกลาง ส่วนของแกนนอนจะกำหนดด้วยเส้นตรงตามแนวตั้งที่ลากตรงตำแหน่งขีดจำกัดของข้อกำหนดสำหรับตะแกรงแต่ละขนาด และเส้นตั้งนี้จะเป็นส่วนของการผสมวัสดุมวลรวมละเอียดและมวลรวมขนาดกลาง โดยปกติการเลือกเส้นตั้งที่ดีจะใช้จุดแย่งครึ่งสเกลตามแกนนอนเป็นค่าที่เลือกใช้สำหรับการผสม ในตัวอย่างนี้ใช้วัสดุมวลรวมละเอียด 40 เปอร์เซ็นต์ และวัสดุมวลรวมขนาดกลาง 60 เปอร์เซ็นต์

ขั้นที่ 5 บนแกนตั้ง B จะถ่ายจุดตัดของตะแกรงแต่ละขนาดมาไว้ ในแผนภูมิที่ 1

ขั้นที่ 6 กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรงแต่ละขนาดสำหรับวัสดุมวลรวมหยาบบนแกนตั้ง A ในแผนภูมิที่ 1 ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นที่ 2 ถึงขั้นที่ 4 เพื่อหาสัดส่วนของการผสมของวัสดุมวลรวมหยาบ และวัสดุมวลรวมขนาดกลางรวมกับมวลรวมละเอียด ในตัวอย่างนี้จะได้สัดส่วนการผสม คือ 8 เปอร์เซ็นต์สำหรับวัสดุมวลรวมหยาบ และ 92 เปอร์เซ็นต์สำหรับวัสดุมวลรวมขนาดกลางรวมกับขนาดละเอียด หรือ

วัสดุมวลรวมหยาบ		=	8 %
วัสดุมวลรวมขนาดกลาง	=	$0.92 \times 60$ %	= 55 %
วัสดุมวลรวมละเอียด	=	$0.92 \times 40$ %	= 37 %
	รวม	=	100 %

ชั้นที่ 7 บนแกนตั้ง A เมื่อถ่ายจากจุดตัดของเส้นตรงในแนวตั้งที่เลือกไว้ (ขนาด  
 หยาบ 8 %, ขนาดกลางรวมกับขนาดละเอียด 92 %) จะแสดงถึงค่าที่ใช้สำหรับการผสมของ  
 วัสดุรวมหยาบ 8 %, วัสดุรวมขนาดกลาง 55 % และวัสดุรวมละเอียด 37 %

ข.2 การปรับแก้ขนาดคละโดยการร่อนทิ้ง (Adjusting Gradation by Waste)

เมื่อบ่อข้างถนนประจำท้องถิ่น (Local Roadside Pit) เป็นแหล่งสำคัญของ  
 วัสดุรวมที่จะนำมาใช้งาน จะพบว่าเป็นพวกหินคละ (Crusher-Run Aggregates) ซึ่งมัก  
 จะมีขนาดหยาบกว่าหรือละเอียดกว่าที่ต้องการ สำหรับหินคละที่มีการเรียงขนาดคละหยาบกว่าที่  
 ต้องการสามารถทำการปรับแก้ได้โดยการผสมกับวัสดุรวมที่ละเอียดกว่า แต่การจัดขนาดคละ  
 ซึ่งมีความละเอียดมากเกินไป วิธีการปรับแก้ที่ประหยัดโดยทั่วไปมักจะใช้วิธีการร่อนวัสดุรวม  
 ส่วนที่ละเอียดออก ในโรงงานย่อยหิน (Crushing Plants) ส่วนใหญ่จะใช้การร่อนแบบแยก  
 ตะแกรงโดยร่อนขนาดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 หรือเบอร์ 8 เมื่อวัสดุรวมมีส่วนละเอียดมาก  
 เกินไปการปรับแก้จะกระทำได้โดยการร่อนแยกส่วนที่ละเอียดกว่าตะแกรงเบอร์ 4 ออก ส่วนที่  
 ร่อนทิ้งแสดงเป็น เปอร์เซนต์โดยใช้หินคละรวม (Total Crusher-Run Material) เป็น 100  
 เปอร์เซนต์


สูตรสำหรับการวิเคราะห์ขนาดคละก่อน และหลังการร่อนทิ้ง มีดังนี้

ขนาดค้ำบนตะแกรงร่อนทิ้ง (Sizes Above Waste Screen)

$$R_b = \frac{R_2 R_a}{R_1} \text{----- (ข.5)}$$

ขนาดค้ำตะแกรงร่อนทิ้ง (Sizes Below Waste Screen)

$$P_b = \frac{P_2 P_a}{P_1} \text{----- (ข.6)}$$



รูปที่ ข.3 แผนรูปการวิเคราะห์ขนาดคละก่อนและหลังการร่อนทิ้ง

เปอร์เซ็นต์ของส่วนทิ้ง (Percent Waste)

$$W = \frac{(P_1 - P_2)}{(100 - P_2)} \times 100 \text{ -----(ข.7)}$$

เมื่อ

$X_C, X_F$  = เปอร์เซ็นต์ผ่านปรับแก้, ค้างปรับแก้, ของขนาดกำหนดหลังการร่อนทิ้ง

$P_a, R_a$  = เปอร์เซ็นต์ผ่าน, ค้าง, ของขนาดกำหนดก่อนการร่อนทิ้ง

$P_1, R_1$  = เปอร์เซ็นต์ผ่าน, ค้าง, ของขนาดทิ้งก่อนการร่อนทิ้ง

$P_2, R_2$  = เปอร์เซ็นต์ผ่าน, ค้าง, ของขนาดทิ้งหลังการร่อนทิ้ง

ตัวอย่าง เช่น สมมุติว่ากองสะสมวัสดุรวมเดียว (Single Aggregate Stockpile)

ซึ่งนำมาจากบ่อข้างถนนประจำท้องถิ่น ที่มีการเรียงขนาดคละของหินคลุกดังแสดงในตารางที่ ข.๑ ตามตารางดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่าตะแกรงเบอร์ 4 มีค่าเปอร์เซ็นต์ของหินคลุกผ่านตะแกรงเกินขีดจำกัดของข้อกำหนด และค่าเปอร์เซ็นต์อื่น ๆ มีค่าเข้าใกล้ขีดจำกัดด้านสูงของข้อกำหนด ดังนั้น ต้องมีการร่อนส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ทิ้งเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 จาก 75 เปอร์เซ็นต์เป็น 70 เปอร์เซ็นต์

$$\begin{aligned} \text{แทนค่าลงในสมการที่ ข.5 } R_b &= \frac{R_2 R_a}{R_1} \\ &= \frac{30}{25} R_a = 1.25 R_a \\ \text{แทนค่าลงในสมการที่ ข.6 } P_b &= \frac{P_2 P_a}{P_1} \\ &= \frac{70}{75} P_a = 0.93 P_a \\ &= 100 \frac{(75-70)}{(100-70)} = 16.7 \% \end{aligned}$$



และนำค่า  $P_b$  และ  $R_b$  ที่คำนวณได้ไปคูณกับค่าเปอร์เซ็นต์วัสดุรวมในแต่ละ  
ตะแกรง ดังแสดงในตารางที่ ข.9

ตารางที่ ข.9 การปรับแก้การวัดหาขนาดผละโดยการร่อนทิ้ง สำหรับเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรง  
เบอร์ 4

Sieve	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36 mm	600 $\mu$ m	150 $\mu$ m	75 $\mu$ m
	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{8}$ "	No. 4	8	30	100	200
Spec.	100	80-100	70-90	55-73	40-55	20-30	10-18	4-10
% Pass, $P_a$	100	98	87	75	54	28	17	9
% Ret, $R_a$	2	0	13	25				
Adj % Ret, $R_b$	0	2	16	30				
Adj % Pass, $P_b$	100	98	84	70	50	26	16	8.4

ในกรณีที่มีส่วนของวัสดุรวมที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 มีเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรงเกินขีด  
จำกัดของข้อกำหนด ดังนั้นจึงต้องร่อนทิ้งส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เพื่อลดปริมาณของตะแกรง  
เบอร์ 30 ลงจาก 31 เปอร์เซ็นต์เป็น 28 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ ข.10

$$\text{จากสมการที่ ข.5} \quad R_b = \frac{37}{30} R_a = 1.23 R_a$$

$$\text{จากสมการที่ ข.6} \quad P_b = \frac{28}{31} P_a = 0.90 P_a$$

$$\text{จากสมการที่ ข.7} \quad W = \frac{100(70-63)}{(100-63)} = 18.9 \%$$

ตารางที่ ข.10 การปรับแก้การจัดขนาดผลโดยการร่อนทั้ง สำหรับเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรง  
เบอร์ 30

Sieve	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36 mm	600 $\mu$ m	150 $\mu$ m	75 $\mu$ m
	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{8}$ "	No. 4	8	30	100	200
Spec.	100	80-100	70-90	55-73	40-55	20-30	10-18	4-10
% Pass, Pa	100	95	85	70	53	31	16	9
% Ret, Ra	0	5	15	30				
Adj % Ret, Rb	0	6	18	37				
Adj % Pass, Pb	100	94	82	63	48	28	14	8.1

### ข.3 การผสมวัสดุมวลรวมโดยปริมาตร (Blending Aggregate by Volume)


การพิจารณากำหนดขนาดผลของวัสดุมวลรวม จะแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักรวม แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนดของการจัดขนาดผลจะต้องให้ได้ตามความต้องการของปริมาตรในส่วนผสมสำหรับถนนลาดยางด้วย ถ้าหากว่าค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมที่ใช้มีค่าเหมือนกัน สัดส่วนโดยน้ำหนักอาจใช้แปลความหมายเป็นสัดส่วนโดยปริมาตรได้ แต่ถ้าค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมแต่ละชนิดแตกต่างกันมากกว่า 0.20 จะต้องมีการปรับแก้สัดส่วนของวัสดุมวลรวมโดยปริมาตร การปรับแก้จะใช้สูตรพื้นฐานจากหลักความจริง ดังนี้

$$\text{ปริมาตร} \times \text{ความถ่วงจำเพาะ} = \text{น้ำหนัก} \text{-----} \text{-(ข.8)}$$

$$\text{Volume} \times \text{Specific Gravity} = \text{Weight}$$

จากตารางที่ ข.11 เป็นตัวอย่างของวัสดุมวลรวมสามชนิดที่มีค่าความถ่วงจำเพาะแตกต่างกันเกิน 0.20 จึงให้มีสัดส่วนของวัสดุมวลรวมโดยปริมาตร

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ ข.4 แผนภูมิสำหรับหาเปอร์เซ็นต์ของส่วนร่อนทิ้ง เพื่อการปรับแก้การเรียง  
ขนาดคละของวัสดุรวม

ตารางที่ ข.11 ค่าความถ่วงจำเพาะและสัดส่วนของการผสมโดยปริมาตรของวัสดุมวลรวม  
3 ชนิด

วัสดุมวลรวม	ความถ่วงจำเพาะ	สัดส่วนโดยปริมาตร
A	1.0	0.52
B	2.0	0.45
C	3.0	0.03

การคำนวณสำหรับการปรับแก้เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ดัง  
แสดงในตารางที่ ข.12 ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวณดังนี้

$$1. \text{ น้ำหนัก} = \text{ปริมาตร} \times \text{ความถ่วงจำเพาะ}$$

$$2. \% \text{ น้ำหนัก} = \frac{\text{น้ำหนักแต่ละชนิด} \times 100}{\text{น้ำหนักรวม}} = \frac{W}{151} \times 100$$

ตารางที่ ข.12 การปรับแก้เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

วัสดุมวลรวม	% ปริมาตร	ความถ่วงจำเพาะ	น้ำหนัก	% น้ำหนัก
A	52.0	1.00	52.00	34.40
B	45.0	2.00	90.00	59.60
C	3.0	3.00	9.00	6.00
รวม	100.0	-	151.00	100.00



แทนค่าลงในสมการที่ ข.9  $G_a = \frac{P_{v1} \cdot G_1 + P_{v2} \cdot G_2 + P_{v3} \cdot G_3}{100}$

$$= \frac{(57 \times 2.87) + (39 \times 2.42) + (4 \times 2.54)}{100} = 2.68$$

แทนค่าลงในสมการที่ ข.10

วัสดุมวลรวมหยาบ  $P_{w1} = \frac{P_{v1} \cdot G_1}{G_a} = \frac{57 \times 2.87}{2.68} = 61.0 \%$

วัสดุมวลรวมละเอียด  $P_{w2} = \frac{P_{v2} \cdot G_2}{G_a} = \frac{39 \times 2.42}{2.68} = 35.2 \%$

ฝุ่น  $P_{w3} = \frac{P_{v3} \cdot G_3}{G_a} = \frac{4 \times 2.54}{2.68} = 3.8 \%$

รวมวัสดุมวลรวมทั้ง 3 ชนิด = 100 %

แล้วนำค่า  $P_{w1}$ ,  $P_{w2}$  และ  $P_{w3}$  ไปคูณกับ เปอร์เซนต์ผ่านตะแกรงของวัสดุมวลรวมแต่ละชนิดในช่องนั้น ๆ เมื่อรวมช่องวัสดุมวลรวมหยาบ, วัสดุมวลรวมละเอียดและฝุ่นจะได้เปอร์เซ็นต์การผสมเข้าตามข้อกำหนดที่ต้องการ ดังแสดงในตารางที่ ข.14

ตารางที่ ข.14 การเรียงขนาดคละของวัสดุมวลรวม 3 ชนิดหลังจากการผสมโดยปริมาตร

Sieve Size	PERCENT PASSING							
	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 8	No. 30	No. 100	No. 200
Spec. Limits	100	100/80	90/70	70/50	50/35	29/18	16/8	10/4
Coarse								
61.0%	61.0	51.8	35.4	17.7	1.5	0.3	0.2	0.1
Fine								
35.2%	35.2	35.2	35.2	35.2	33.4	16.5	8.1	3.1
Filler								
3.8%	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	2.8
Total	100.00	90.8	74.4	56.7	38.7	20.6	11.9	6.0

ข.4 การคำนวณน้ำหนักในแต่ละกะบะดวงในห้องทดลอง (Computing Laboratory Batch Weights)

ในการวิเคราะห์ส่วนผสมของวัสดุมวลรวมสำหรับออกแบบส่วนผสมที่กำหนด ซึ่งในขั้นสุดท้ายจะเป็นการคำนวณน้ำหนักของวัสดุมวลรวมในกะบะดวง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่กระทำได้ง่ายในห้องทดลอง โดยการชั่งน้ำหนักของวัสดุมวลรวมที่เหมือน ๆ กันลงในแต่ละกะบะ แล้วทดลองผสม (Trial Mix) วัสดุมวลรวม และทำการเพิ่มปริมาณยางแอสฟัลท์ให้มีเนื้ออย่างเปลี่ยนแปลงไปหลาย ๆ ค่า

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าต้องการหาน้ำหนักผสมในแต่ละกะบะดวง สำหรับวัสดุมวลรวมที่มีการเรียงขนาดตามตารางที่ ข.4 และให้สัดส่วนโดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมหยาบ : วัสดุมวลรวมละเอียด : ผุ่น = 57 : 39 : 4. ให้ทำการผสมวัสดุมวลรวมโดยการคำนวณแบบชั่งน้ำหนักในแต่ละกะบะดวงในห้องทดลอง เพื่อให้วัสดุมวลรวมมีการเรียงขนาดคละเป็นไปตามข้อกำหนด

วิธีการผสมมีดังนี้

1. นำวัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) จำนวน 57 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักและวัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) จำนวน 39 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักมาผสมในกะบะ (Batch) ให้เข้ากัน
2. นำตัวอย่างที่ผสมแล้วมาแบ่งใหม่โดยร่อนผ่านตะแกรงแบบแห้ง (Dry Sieve) และจัดชุดตะแกรงร่อนดังนี้ ขนาด  $3/4'' - 3/8''$  ,  $3/8'' - \text{No. 4}$  ,  $\text{No. 4} - \text{No. 8}$  และผ่านตะแกรงเบอร์ 8 ดังแสดงในตารางที่ ข.15
3. ทดลองผสมเพื่อหาสัดส่วนการผสมที่ดีที่สุด ดูหัวข้อ ข.1.1 ประกอบสำหรับตัวอย่างนี้ได้สัดส่วนดังนี้

ขนาดตะแกรง  $3/4'' - 3/8'' : 3/8'' - \text{No. 4} : \text{No. 4} - \text{No. 8} : \text{No. 8} : \text{ผุ่น} = 20 : 20 : 18 : 38 : 4$  แล้วนำค่าสัดส่วนดังกล่าวไปคูณกับเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงของวัสดุมวลรวมแต่ละช่องขนาดตะแกรงในช่องนั้น ๆ เมื่อรวมช่องวัสดุทั้งหมดจะได้เปอร์เซ็นต์การผสมเข้าตามข้อกำหนดที่ต้องการ

ตารางที่ ข.15 การเรียงขนาดกะของวัสดุรวมหลังจากการผสมโดยวิธี  
ซึ่งน้ำหนักในแต่ละกะจะ

GRADATION OF AGGREGATE FRACTIONS										
Aggregate Fractions	Percent Used	SIEVE SIZE—PERCENT PASSING								
		1"	¾"	½"	¾"	No. 4	No. 8	No. 30	No. 100	No. 200
¾-¾"	100	100	65.4	1.8	0.4	—	—	—	—	—
¾-4	100	100	100	100	1.9	0.9	0.3	—	—	—
4-8	100	100	100	100	100	1.8	0.8	0.6	0.2	—
-8	100	100	100	100	100	100	48.6	22.1	10.0	—
MF	100	100	100	100	100	100	100	95	74	—

COMBINED GRADATION FOR BLEND—TRIAL NO. 1										
Aggregate Fractions	Percent Used	SIEVE SIZE—PERCENT PASSING								
		1"	¾"	½"	¾"	No. 4	No. 8	No. 30	No. 100	No. 200
¾-¾"	20	20	13.1	0.4	—	—	—	—	—	—
¾-4	20	20	20	20	0.4	—	—	—	—	—
4-8	18	18	18	18	18	0.3	0.1	0.1	—	—
-8	38	38	38	38	38	38	18.5	8.4	3.8	—
MF	4	4	4	4	4	4	4	3.8	3.0	—
Blend Grading		100	93.1	80.4	60.4	42.3	22.6	12.3	6.8	—
Desired Grading		100	90.0	80.0	60.0	42.0	23.0	12.0	7.0	—

COMBINED GRADATION FOR BLEND—TRIAL NO. —										
Aggregate Fractions	Percent Used	SIEVE SIZE—PERCENT PASSING								
		1"	¾"	½"	¾"	No. 4	No. 8	No. 30	No. 100	No. 200
Blend Grading										
Desired Grading										
Jones										
Inspector										

Figure . —Work sheet for analysis of aggregate blends



ภาคผนวก ค.

ตัวอย่างการคำนวณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสม เย็น

## ภาคผนวก ค.

## ตัวอย่างการคำนวณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น

เนื่องจากการวิจัยนี้ ได้ศึกษาเปรียบเทียบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น โดยใช้เม็ดดินเผาที่อุณหภูมิการเผาสุดท้าย  $900^{\circ}\text{C}$ ,  $1000^{\circ}\text{C}$  และ  $1,100^{\circ}\text{C}$  เป็นวัสดุรวมรวมทรายและยางแอสฟัลท์ชนิดเหลว (Liquid Asphalts) รวม 2 ชนิด เป็นยางประสานคือ

1. ยางแอสฟัลท์อีมีลขึ้น เกรด CM-K และเกรด SS-K
2. ยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ เกรด MC-250

การออกแบบส่วนผสม (Mix Design) ของวัสดุรวมรวมจะใช้สัดส่วนการผสมโดยปริมาตรแล้วปรับแก้เป็นสัดส่วนการผสมโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และการทดลองนี้ได้ทดลองตามวิธีมาร์แชล (Marshall) โดยถือข้อกำหนดมาตรฐานของอิลลินอยส์ (ILLINOIS) ดังรายละเอียดตัวอย่างการคำนวณและผลการทดลองดังนี้

ค.1 ยางแอสฟัลท์อีมีลขึ้น เกรด CM-K เป็นยางประสาน

ได้ทำการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น โดยใช้ยางแอสฟัลท์อีมีลขึ้น เกรด CM-K เป็นยางประสาน เม็ดดินเผาที่อุณหภูมิการเผาสุดท้ายที่  $900^{\circ}\text{C}$ ,  $1000^{\circ}\text{C}$  และ  $1,100^{\circ}\text{C}$  ทรายและหินฝุ่นเป็นวัสดุรวมรวมรวม ซึ่งตัวอย่างการคำนวณได้แสดงในตารางที่ ค.1, ตารางที่ ค.2, ตารางที่ ค.3 ส่วนผลของการทดลองได้แสดงในรูปที่ ค.1, รูปที่ ค.2 และรูปที่ ค.3

ค.2 ยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ เกรด MC-250 เป็นยางประสาน

ได้ทำการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น โดยใช้ยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ เกรด MC-250 เป็นยางประสาน ส่วนวัสดุรวมรวมรวมจะใช้เม็ดดินเผาที่อุณหภูมิการเผาสุดท้าย  $900^{\circ}\text{C}$ ,  $1000^{\circ}\text{C}$  และ  $1,100^{\circ}\text{C}$  เป็นวัสดุรวมรวมรวม ทรายและหินฝุ่นเป็นวัสดุรวมรวมละเอียด ตัวอย่างการคำนวณในตารางที่ ค.4, ตารางที่ ค.5 และตารางที่ ค.6 ส่วนผลการทดลองแสดงในรูปที่ ค.4 รูปที่ ค.5 และ รูปที่ ค.6

ค.๓ ยางแอสฟัลท์อีมีลชั่น เกรด SS-K เป็นยางประสาน

ได้ทำการทดลองแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น โดยใช้ยางแอสฟัลท์อีมีลชั่น เกรด SS-K เป็นยางประสาน เม็ดดินเผาใช้เฉพาะอุณหภูมิการเผาสุดท้าย  $1000^{\circ}\text{C}$  เท่านั้น ทราบ และหินฝุ่นเป็นวัสดุขบรวมคละ ดังตัวอย่างการคำนวณในตารางที่ ค.7 และผลการทดลองใน รูปที่ 4.๓

ตารางที่ ค.1 การคำนวณแบบผสมเย็น ที่ใช้มวลรวมเบ็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย

๑๐๐% โดยมียางแอสฟัลท์อิมัลชันเกรด CM-K เป็นยางประสาน

**ตารางที่ ค.1 EMULSIFIED ASPHALT MIXTURE DATA SHEET**  
(Use for specimens containing a single residual asphalt content)

ASPHALT		AGGREGATE	
Type & Grade	CM-K	Source Id.	แหล่งหินนางนอน
Asphalt in Emulsion	67.50 %	Type	เบ็ดดินเผาที่ 900%
Asphalt Spec. Gra. (B)	1.010	Bulk Spec. Gra. (C)	2.1745
Residual Asphalt in Mixture (A)	$4.5\% \times 0.675 = 3.0375\%$		
MIXING AND COMPACTION		TESTING	
Total Mix Water	9.50 %	Dry Spec. Test Date	8 พฤศจิกายน 2528
Added Mix Water	76.56 = 459 g	Rotate Soak Spec. Date	10 พฤศจิกายน 2528
Water at Comp.	9.50 %	Soak Spec. Test Date	12 พฤศจิกายน 2528
Compaction Date	5 พฤศจิกายน 2528		

COMPACTED SPECIMEN DATA	Dry			Soaked		
	1	2	3	4	5	6
Bulk Density						
Weight in Air (D)	950.00	968.00	954.20			
Weight in Water (E)	498.80	503.00	491.80			
Weight SSD (F)	976.84	987.70	974.60			
BSG - compacted mix (G)	1.9873	1.9971	1.9764			
Dry BSG - compacted mix	1.8692	1.8639	1.8536			
Thickness	6.08	6.15	6.095	6.225	6.23	6.135
Stability						
Dial	165	164	171	162	160	162
Load	1650	1640	1710	1620	1600	1620
Adjusted Stability (L)	1716	1706	1864	1684	1664	1657
Flow	15	12	18	17	12	15
Moisture Content						
Weight of failed specimen (H)	1095.20	1163.40	1090.30	1136.30	1126.80	1120.40
Weight of oven-dry specimen (I)	1009.80	1078.30	1010.00	1039.10	1032.50	1025.30
Tare (J)	109.70	163.20	105.50	105.60	108.60	123.90
Moisture content (K)	6.3142	6.9360	6.4272	10.1052	9.9165	10.2392
Moisture absorbed				-3.5278		
Maximum Total Voids - %	10.9593	10.0261	11.5390			

ตารางที่ ค.2 การคำนวณแบบผสมเย็น ที่ใช้มวลรวมเม็ดดินเผาที่จุดทงุมิเผาสุดท้าย 1000<sup>0</sup>133  
โดยมียางแอสฟัลท์อิมัลชันเกรด CM-K เป็นยางประสาน

**ตารางที่ค.2 EMULSIFIED ASPHALT MIXTURE DATA SHEET**  
(Use for specimens containing a single residual asphalt content)

ASPHALT		AGGREGATE	
Type & Grade	CM-K	Source Id.	แหล่งดินเผา
Asphalt in Emulsion	67.50 %	Type	เม็ดดินเผาที่ 1000 <sup>0</sup> %
Asphalt Spec. Gra. (B)	1.010	Bulk Spec. Gra. (C)	1.9885
Residual Asphalt in Mixture (A)	$5.0 \times 0.675 = 3.375\%$		
MIXING AND COMPACTION		TESTING	
Total Mix Water	10.0 %	Dry Spec. Test Date	13 มีนาคม 2529
Added Mix Water $\frac{8.5 \times 866 \times 6}{100} = 442$	g	Rotate Soak Spec. Date	15 มีนาคม 2529
Water at Comp.	10.0 %	Soak Spec. Test Date	17 มีนาคม 2529
Compaction Date	10 มีนาคม 2529		


COMPACTED SPECIMEN DATA	Dry			Soaked		
	1	2	3	4	5	6
Bulk Density						
Weight in Air (D)	916.90	919.60	921.60			
Weight in Water (E)	445.50	447.60	449.10			
Weight SSD (F)	930.80	933.60	935.90			
BSG - compacted mix (G)	1.8893	1.8922	1.8931			
Dry BSG - compacted mix	1.8288	1.8293	1.8327			
Thickness	6.500	6.440	6.465	6.465	6.365	6.050
Stability						
Dial	171	205	235	195	200	160
Load	1710	2050	2350	1950	2000	1600
Adjusted Stability (L)	1710	2050	2350	1950	2000	1744
Flow	12	13	12	15	16	17
Moisture Content						
Weight of failed specimen (H)	1061.70	1101.50	1049.80	1108.50	1116.00	1144.10
Weight of oven-dry specimen (I)	1017.80	1056.30	1005.30	1045.50	1051.30	1081.40
Tare (J)	141.30	178.70	124.50	122.30	124.20	154.00
Moisture content (K)	3.3109	3.4391	3.2940	6.6013	6.7286	6.5401
Moisture absorbed				- 3.2753		
Maximum Total Voids - %	5.0245	4.9937	4.8190			

ตารางที่ ค.3 การคำนวณแบบผสมเย็น ที่ใช้มวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย  
1,100<sup>o</sup>ซ โดยมียางแอสฟัลท์อิมัลชันเกรด CM-K เป็นยางประสาน


**ตารางที่ ค.3 EMULSIFIED ASPHALT MIXTURE DATA SHEET**  
(Use for specimens containing a single residual asphalt content)

ASPHALT		AGGREGATE	
Type & Grade	CM-K	Source Id.	แหล่งดินนาบพณ
Asphalt in Emulsion	67.50 %	Type	เม็ดดินเผาที่ 1,100 <sup>o</sup> ซ.
Asphalt Spec. Gra. (B)	1.010	Bulk Spec. Gra. (C)	1.7978
Residual Asphalt in Mixture (A)	$5.5 \times 0.675 = 3.7125$		
MIXING AND COMPACTION		TESTING	
Total Mix Water	10.0 %	Dry Spec. Test Date	21 พ.ค. 2528
Added Mix Water	$6 \times 64 = 384$ g	Rotate Soak Spec. Date	23 พ.ค. 2528
Water at Comp.	10.0 %	Soak Spec. Test Date	25 พ.ค. 2528
Compaction Date	18 พ.ค. 2528		

COMPACTED SPECIMEN DATA	Dry			Soaked		
	1	2	3	4	5	6
Bulk Density						
Weight in Air (D)	788.0	789.80	790.60			
Weight in Water (E)	342.80	344.80	347.10			
Weight SSD (F)	798.80	798.10	802.50			
BSG - compacted mix (G)	1.7357	1.7423	1.7360			
Dry BSG - compacted mix	1.6645	1.6699	1.6655			
Thickness	5.640	5.715	5.747	5.850	5.740	5.875
Stability						
Dial	125	121	131	105	162	172
Load	1250	1210	1310	1050	1620	1720
Adjusted Stability (L)	1563	1440	1559	1249	1928	2047
Flow	13	13	15	17	14	15
Moisture Content						
Weight of failed specimen (H)	928.30	920.90	952.90	976.20	1032.10	1034.70
Weight of oven-dry specimen (I)	882.10	878.60	907.80	886.80	957.20	950.30
Tare (J)	126.80	121.60	150.80	101.20	179.20	180.00
Moisture content (K)	4.2634	4.3306	4.2287	10.9725	9.2826	10.5646
Moisture absorbed				— 5.9992		
Maximum Total Voids - %	8.9357	8.6461	8.8904			




รูปที่ ค.1 ผลการทดลองแบบผสมเย็นของมวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย 900°ซ โดยมียางแอสฟัลท์อีมีลชั่น เกรด CM-K เป็นยางประสาน



รูปที่ ค.2 ผลการทดลองแบบผสมเย็นของมวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย 1,000<sup>o</sup>ซ โดยมียางแอสฟัลท์อีมีลชั่นเกรด CM-K เป็นยางประสาน



รายงานผลการทดลอง  
 การผสมแอสฟัลต์กับหินกรวด



รูปที่ ค.3 ผลการทดลองแบบผสม เย็นของมวลรวม เม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย 1,100°ซ โดยมียางแอสฟัลท์อีมีลชั่น เกรด CM-K เป็นยางประสาน

ตารางที่ ค.4 การคำนวณแบบผสมเย็น ที่ใช้มวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย  
900<sup>o</sup>ซ โดยมียางคัทแบ็คแอสฟัลท์เกรด MC-250 เป็นยางประสาน

**ตารางที่ ค.4 CUTBACK ASPHALT MIXTURE DATA SHEET**  
(Use for specimens containing a single residual asphalt content)

ASPHALT		AGGREGATE	
Type & Grade	MC-250	Source Id.	แหล่งดินนางนพ
Asphalt in CUTBACK	77 %	Type	เม็ดดินเผาที่ 900 <sup>o</sup> ซ
Asphalt Spec. Gra. (B)	0.96	Bulk Spec. Gra. (C)	2.1745
Residual Asphalt in Mixture (A)	$3.5 \times 0.77 = 4.235$ %		
MIXING AND COMPACTION		TESTING	
Total Mix Water	— %	Dry Spec. Test Date	31 มิ.ย. 2529
Added Mix Water	— g	Rotate Soak Spec. Date	2 มิ.ย. 2529
Water at Comp.	— %	Soak Spec. Test Date	4 มิ.ย. 2529
Compaction Date	28 มิ.ย. 2529		

COMPACTED SPECIMEN DATA	Dry			Soaked		
	1	2	3	4	5	6
Bulk Density						
Weight in Air (D)	941.0	958.70	945.20			
Weight in Water (E)	471.40	485.90	472.60			
Weight SSD (F)	950.50	968.70	954.50			
BSG - compacted mix (G)	1.9640	1.9857	1.9614			
Dry BSG - compacted mix	1.8898	1.9076	1.8847			
Thickness	6.180	6.195	6.235	6.275	6.295	6.250
Stability						
Dial	261	237	248	209	237	200
Load	2,610	2,370	2,480	2,090	2,370	2,000
Adjusted Stability (L)	2,714	2,465	2,579	2,174	2,465	2,080
Flow	14	17	15	13	20	13
Moisture Content						
Weight of failed specimen (H)	1,078.00	1,094.20	1,073.30	1,162.20	1,139.90	1,137.30
Weight of oven-dry specimen (I)	1,031.30	1,044.20	1,025.80	1,104.30	1,080.80	1,078.70
Tare (J)	121.30	126.70	124.60	132.20	122.10	124.20
Moisture content (K)	3.9218	4.0957	4.0665	5.7142	5.9141	5.8899
Moisture absorbed				— 1.8114		
Maximum Total Voids - %	8.4833	7.6206	8.7265			

ตารางที่ ค.5 การคำนวณแบบผสมเย็น ที่ใช้มวลรวมเบ็ดหินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย  
1000<sup>0</sup>ซ โดยบิยายกัทแม็คแอสฟัลท์เกรด MC-250 เป็นยางประสาน

**ตารางที่ค.5 CUTBACK ASPHALT MIXTURE DATA SHEET**  
(Use for specimens containing a single residual asphalt content)


ASPHALT		AGGREGATE	
Type & Grade	MC - 250	Source Id.	แนคกรตินนารน
Asphalt in CUTBACK	77 %	Type	เบ็ดคินนพทที่ 1000 <sup>0</sup> ซ.
Asphalt Spec. Gra. (B)	0.96	Bulk Spec. Gra. (C)	1.9885
Residual Asphalt in Mixture (A)	5.5x0.77=4.235 %		
MIXING AND COMPACTION		TESTING	
Total Mix Water	— %	Dry Spec. Test Date	27 พ.ค. 2529
Added Mix Water	— g	Rotate Soak Spec. Date	29 พ.ค. 2529
Water at Comp.	— %	Soak Spec. Test Date	31 พ.ค. 2529
Compaction Date	24 พ.ค. 2529		

COMPACTED SPECIMEN DATA	Dry			Soaked		
	1	2	3	4	5	6
Bulk Density						
Weight in Air (D)	914.20	923.80	912.20			
Weight in Water (E)	440.50	453.20	443.60			
Weight SSD (F)	923.70	430.90	920.10			
BSG - compacted mix (G)	18920	19338	19144			
Dry BSG - compacted mix	1.86.92	1.9098	1.8840			
Thickness	5.980	5.850	6.110	6.045	6.440	6.060
Stability						
Dial	173	168	176	203	219	230
Load	1,730	1,680	1,760	2,030	2,190	2,300
Adjusted Stability (L)	1,886	1,915	1,918	2,111	2,102	2,507
Flow	12	13	14	13	17	13
Moisture Content						
Weight of failed specimen (H)	1094.80	1,126.60	1,114.80	1098.20	1,141.20	1,155.50
Weight of oven-dry specimen (I)	1,073.60	1,107.50	1,091.60	1,048.50	1,090.00	1,109.90
Tare (J)	153.50	187.90	183.50	124.60	154.60	168.00
Moisture content (K)	1.2199	1.2519	1.6163	5.1608	5.2512	4.6445
Moisture absorbed				— 3.6561		
Maximum Total Voids - %	1.8601	1.4502	1.0700			


ตารางที่ ค.6 การคำนวณแบบผสมเย็น ที่ใช้มวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย  
1,100<sup>o</sup>ซ โดยมียางคัทแบ็คแอสฟัลท์เกรด MC-250 เป็นยางประสาน

**ตารางที่ ค.6 CUTBACK ASPHALT MIXTURE DATA SHEET**  
(Use for specimens containing a single residual asphalt content)


ASPHALT		AGGREGATE					
Type & Grade	MC-250	Source Id.	แหล่งดินนางพูน				
Asphalt in CUTBACK	77 %	Type	เม็ดดินเผาที่ 1,100 <sup>o</sup> ซ.				
Asphalt Spec. Gra. (B)	0.96	Bulk Spec. Gra. (C)	1.7978				
Residual Asphalt in Mixture (A)	5.5 x 0.77 = 4.235%						
MIXING AND COMPACTION		TESTING					
Total Mix Water	— %	Dry Spec. Test Date	14 ก.พ. 2529				
Added Mix Water	— g	Rotate Soak Spec. Date	13 ก.พ. 2529				
Water at Comp.	— %	Soak Spec. Test Date	15 ก.พ. 2529				
Compaction Date	11 ก.พ. 2529						
COMPACTED SPECIMEN DATA		Dry			Soaked		
		1	2	3	4	5	6
Bulk Density							
Weight in Air (D)		783.40	799.90	793.10			
Weight in Water (E)		328.60	337.60	341.20			
Weight SSD (F)		794.60	810.60	810.80			
BSG - compacted mix (G)		1.6811	1.6911	1.6890			
Dry BSG - compacted mix		1.6684	1.6625	1.6743			
Thickness		6.009	6.003	5.895	5.980	6.075	6.000
Stability							
Dial		173	175	180	215	220	210
Load		1,730	1,750	1,800	2,150	2,200	2,100
Adjusted Stability (L)		1,972	1,995	2,142	2,343	2,398	2,289
Flow		10	10	9	8	12	14
Moisture Content							
Weight of failed specimen (H)		979.70	999.60	950.40	1,003.60	1,035.10	1,029.80
Weight of oven-dry specimen (I)		962.30	974.80	925.50	955.10	987.50	982.10
Tare (J)		183.70	188.10	141.30	163.10	187.60	183.20
Moisture content (K)		0.7640	1.7195	0.8808	5.8877	5.7090	5.7281
Moisture absorbed					— 4.6535		
Maximum Total Voids - %		8.10	8.41	8.00			



รูปที่ ค.4 ผลการทดลองแบบผสมเย็นของมวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย 900<sup>o</sup>ซ โดยมียางคัทแบ็คแอสฟัลท์ เกรด MC-250 เป็นยางประสาน



รูปที่ ค.5 ผลการทดลองแบบผสมเย็นของมวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย 1,000<sup>o</sup>ซ โดยมียางคัทแบ็คแอสฟัลท์ เกรด MC-250 เป็นยางประสาน



รูปที่ ค.6 ผลการทดลองแบบผสมเย็นของมวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย 1,100<sup>o</sup>ซ โดยมียางคัทแบ็คแอสฟัลท์ เกรด MC-250 เป็นยางประสาน

ตารางที่ ค.7 การคำนวณแบบผสมเย็น ที่ใช้มวลรวมเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย  
1000<sup>o</sup>ซ โดยมียางแอสฟัลท์อีมีลชั่นเกรด SS-K เป็นยางประสาน

**ตารางที่ ค. 7 EMULSIFIED ASPHALT MIXTURE DATA SHEET**  
(Use for specimens containing a single residual asphalt content)

ASPHALT		AGGREGATE	
Type & Grade	SS-K	Source Id.	แหล่งดินทราย
Asphalt in Emulsion	62.10 %	Type	เม็ดดินเผาที่ 1000 <sup>o</sup> ซ.
Asphalt Spec. Gra. (B)	1.010	Bulk Spec. Gra. (C)	1.9885
Residual Asphalt in Mixture (A)	$5.5 \times 0.621 = 3.4155\%$		
MIXING AND COMPACTION		TESTING	
Total Mix Water	12.0 %	Dry Spec. Test Date	21 มีนาคม 2529
Added Mix Water	$8.66 \times 10 \times 6 = 520$ g	Rotate Soak Spec. Date	23 มีนาคม 2529
Water at Comp.	12.0 %	Soak Spec. Test Date	25 มีนาคม 2529
Compaction Date	18 มีนาคม 2529		

COMPACTED SPECIMEN DATA	Dry			Soaked		
	1	2	3	4	5	6
Bulk Density						
Weight in Air (D)	926.40	909.60	929.70			
Weight in Water (E)	416.40	410.20	421.20			
Weight SSD (F)	934.10	917.10	938.60			
BSG - compacted mix (G)	1.7895	1.7944	1.7962			
Dry BSG - compacted mix	1.7300	1.7319	1.7312			
Thickness	6.730	6.620	6.620	6.445	6.505	6.540
Stability						
Dial	299	255	273	231	181	185
Load	2,990	2,550	2,730	2,310	1,810	1,850
Adjusted Stability (L)	2,781	2,448	2,620	2,310	1,737	1,776
Flow	15	17	18	12	15	12
Moisture Content						
Weight of failed specimen (H)	1,124.80	1,055.50	1,062.00	1,152.10	1,116.20	1,119.10
Weight of oven-dry specimen (I)	1,085.20	1,015.10	1,018.30	1,056.40	1,027.70	1,029.40
Tare (J)	188.40	132.20	122.20	188.40	131.80	122.80
Moisture content (K)	3.4396	3.6033	3.7230	10.6620	9.5521	9.5610
Moisture absorbed				6.3266		
Maximum Total Voids - %	10.1174	10.0095	10.0445			



ภาคผนวก ง.

วิธีการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คิก คอนกรีตแบบผสม เย็นโดยวิธีมาร์แชล

ภาคผนวก ง

วิธีการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คิกคอนกรีตแบบผสม เย็นโดยวิธีมาร์แชล (6.21)

วิธีการทดลองนี้เป็นวิธีการทดลองการออกแบบส่วนผสม เย็นระหว่างวัสดุรวมกับยางแอสฟัลต์อีมีลชันซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ภายใต้การสนับสนุนของกรมการขนส่งและการบริหารทางหลวงกลางของรัฐอิลลินอยส์ (Illinois Department of Transportation and the Federal Highway Administration) ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการออกแบบดังนี้

ง.1. การประมาณปริมาณเนื้อยางล้น ๆ (Trial Residual Asphalt Content)

เป็นลำดับขั้นตอนแรกที่จะประมาณปริมาณเนื้อยางล้น ๆ ที่จะนำมาใช้หาเปอร์เซ็นต์น้ำที่เหมาะสมที่สุด

ปริมาณเนื้อยางล้น (% โดยน้ำหนักวัสดุรวมแห้ง, R) สามารถหาได้ดังนี้

$$R = 0.00138 AB + 6.358 \log_{10} C - 4.655$$

(Trial Residual Asphalt Content by Weight of Dry Aggregate, %)

A = % ของวัสดุรวมที่ค้ำบนตะแกรงเบอร์ 4

B = % ของวัสดุรวมที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และค้ำบนตะแกรงเบอร์ 200

C = % ของวัสดุรวมที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200

$$\text{ยางแอสฟัลต์อีมีลชันที่ใช้ในการหา \% น้ำ} = \frac{R}{\text{สมมุติยางแอสฟัลต์อีมีลชันที่ใช้มีเนื้อยาง } x \%}$$

(Trial Emulsion Content)

นำค่ายางแอสฟัลต์อีมีลชันที่ใช้ในการหา \% น้ำ ที่คำนวณได้ไปทดลองหาเปอร์เซ็นต์น้ำที่ให้ค่าเสถียรภาพสูงสุดโดยวิธีมาร์แชล

ง.2. การเคลือบผิวของวัสดุรวม (Coating)

ง.2.1 ความมุ่งหมาย

เมื่อเลือกเกรดและชนิดของยางอีมีลชันที่จะใช้ในการทดลอง แล้วทดสอบดูความสามารถของยางอีมีลชันในการเคลือบผิวของวัสดุรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกชนิดของยาง

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แอสฟัลท์อีมีลชั่นและการเรียงขนาดของวัสดุมวลรวม แพลคเตอร์ที่มีผลต่อการเลือก คือ

- ก) ชนิดของวัสดุมวลรวม
- ข) การเรียงขนาดของวัสดุมวลรวมและลักษณะของส่วนละเอียด
- ค) การคาดการณ์ปริมาณน้ำในวัสดุมวลรวม
- ง) น้ำสะอาดที่หาได้ง่ายในบริเวณก่อสร้าง

โดยปกติจะมียางอีมีลชั่นมากกว่าหนึ่งชนิดซึ่งสามารถใช้กับวัสดุมวลรวมที่เลือกใช้ การเลือกชนิดของยางอีมีลชั่นจะทำได้โดยการ เปรียบเทียบคุณสมบัติของส่วนผสมที่ทำได้ และแพลคเตอร์ที่ต้องคำนึงถึง เพิ่ม เติมคือ

1. การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศใน เวลาที่จะทำการก่อสร้าง
2. วิธีการผสม
3. การเลือกใช้เครื่องมือก่อสร้างและวิธีการปฏิบัติงานในสนาม

#### ง.2.2 การทดลองการเคลือบผิววัสดุมวลรวม (Coating Test)

การทดลองการเคลือบผิววัสดุมวลรวมโดยใช้ยางแอสฟัลท์อีมีลชั่นจะใช้ปริมาณยางที่คำนวณได้ตาม ข้อ ง.1 ผสมกับวัสดุมวลรวมที่จะนำมาใช้งาน ดูเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ยางแอสฟัลท์อีมีลชั่นเคลือบผิววัสดุมวลรวมด้วยสายคา ยางอีมีลชั่นจะสามารถเคลือบผิววัสดุมวลรวมโดยเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น เข้าไปผสมกับวัสดุมวลรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุมวลรวมที่มีเปอร์เซ็นต์ลอคผ่านตะแกรงเบอร์ 200 สูง ถ้าปริมาณน้ำที่เติมเพิ่ม เข้าไปผสมกับวัสดุมวลรวมไม่เพียงพอจะมีผลทำให้ยางอีมีลชั่นไปเคลือบส่วนละเอียดสูงทำให้เกิดลูกกลม ๆ ของยางที่หุ้มด้วยส่วนละเอียดได้ และทำให้ยางอีมีลชั่นเหลือไม่เพียงพอที่จะเคลือบส่วนหยาบได้ การทดลองทำโดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในวัสดุมวลรวม ถ้ายางอีมีลชั่นชนิดใดไม่ผ่านการทดสอบการเคลือบผิววัสดุมวลรวมก็จะไม่นำมาพิจารณาในการใช้งาน สำหรับรายละเอียดการทดลองการเคลือบผิวมีดังนี้

##### ง.2.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. เครื่องชั่ง เป็นแบบ Balance ที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม และมีความคลาดเคลื่อน  $\pm 0.5$  กรัม

2. เครื่องผสม ใช้สำหรับผสมวัสดุมวลรวม น้ำและยางแอสฟัลท์อิมัลชัน ถ้าใช้มือผสมจะต้องสามารถคลุกเคล้าให้น้ำและยางอิมัลชันกระจายไปทั่ววัสดุมวลรวม

3. แผ่นความร้อน (Hot plate) หรือเตาอบที่ให้อุณหภูมิถึง  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$

4. กะละมัง ใช้สำหรับผสมวัสดุมวลรวม น้ำและยางแอสฟัลท์อิมัลชัน มีความจุ 4.7 ลิตร

5. เครื่องไหลหะ ขนาดประมาณ 10 นิ้ว

6. กระบอกตวง ขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร

#### ง.2.2.2 การทดลอง

1. เตรียมยางแอสฟัลท์อิมัลชันที่พิจารณาเข้ามาใช้งาน

2. เตรียมวัสดุมวลรวมโดยผึ่งให้แห้งในอากาศ ระวังอย่าให้

มวลรวมจับตัว เป็นก้อน

3. หาความชื้นของตัวอย่างวัสดุมวลรวมที่ผึ่งแห้งในอากาศ

4. นำวัสดุเม็ดดินเผา ทราย และหินปูน ซึ่งได้ผ่านการร่อนผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ ตามข้อ จ.1 มาชั่งน้ำหนักที่ค้ำบนแต่ละตะแกรงตามสัดส่วนผสมที่ออกแบบแล้ว นำมาผสมกันให้ได้น้ำหนักผสมประมาณ 900 กรัมและอบให้แห้ง

5. นำวัสดุมวลรวมเข้าเครื่องผสม ในกรณีที่ต้องการให้มีน้ำในวัสดุมวลรวมเกินความชื้นในวัสดุมวลรวมที่ผึ่งแห้งต้องเพิ่มน้ำที่ปริมาณต่าง ๆ เข้าไปในวัสดุมวลรวม โดยค่อย ๆ เพิ่มน้ำทีละน้อย ๆ พร้อมกับเดินเครื่องผสมจนกระทั่งน้ำกระจายไปทั่ววัสดุมวลรวม เลือกปริมาณน้ำตามกฎเกณฑ์ดังนี้ คือ

##### 5.1 อิมัลชันที่มีประจุลบ (Anionic Emulsion)

การทดลองครั้งแรกไม่ต้องเพิ่มน้ำเข้าในส่วนผสม

## 5.2 อิมัลชันที่มีประจุบวก (Cationic Emulsion)

โดยปกติต้องการปริมาณน้ำที่สูงกว่าเพื่อให้มีความเพียงพอกับส่วนผสม การทดลองครั้งแรกจะเพิ่มน้ำเข้าในส่วนผสมประมาณ 3%

6. ใส่ยางแอสฟัลท์อิมัลชันตามที่คำนวณได้ในข้อ ง.1 โดยค่อย ๆ เติมยางทีละน้อย ๆ (เพื่อไม่ให้ยางเคลือบส่วนละเอียดสูงทำให้เกิดลูกกลม ๆ ของยางที่หุ้มด้วยส่วนละเอียด) พร้อมกับเค้นเครื่องผสมเป็นเวลาไม่เกิน 5 นาที ถ้าใช้มือผสมต้องคลุกเคล้าให้ยางกระจายไปทั่ววัสดุมวลรวม

7. คำนวณหาปริมาณน้ำในวัสดุมวลรวมทั้งหมด โดยรวมกับความชื้นในวัสดุมวลรวมที่มีอยู่เดิม (ตามข้อ ง.2.2.2 ในข้อย่อย 3) กับปริมาณน้ำที่เพิ่มเข้าไป (ตามข้อ ง.2.2.2 ในข้อย่อย 5)

8. ปลอ่ยให้ส่วนผสมแห้งในอากาศ หรืออบแห้งที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$  พร้อมเตรียมตัวอย่างใหม่ โดยเพิ่มน้ำเข้าไปอีก 1% แล้วดำเนินการตามข้อ ง.2.2.2 ในข้อย่อย 5, 6 และ 7

9. ที่แต่ละเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มเข้าไปประมาณเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิวของวัสดุมวลรวมที่ถูกเคลือบด้วยยางแอสฟัลท์ด้วยตา โดยจะสนใจเฉพาะปริมาณน้ำที่ทำให้ยางแอสฟัลท์เคลือบผิวของวัสดุมวลรวมเกิน 50% เท่านั้น

10. สำหรับยางอิมัลชันที่มีประจุลบ การบันทึกปริมาณน้ำที่เพิ่มเข้าไปให้ทำดังนี้

10.1 ปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดที่ทำให้ยางแอสฟัลท์เคลือบผิววัสดุมวลรวมเกิน 50%

10.2 ปริมาณน้ำที่ทำให้ยางแอสฟัลท์เคลือบผิววัสดุมวลรวมมากที่สุด

10.3 ปริมาณน้ำที่มากที่สุดที่ทำให้ยางแอสฟัลท์เคลือบผิววัสดุมวลรวมเกิน 50%

11. สำหรับยางอิมัลชันที่มีประจุบวก โดยปกติ เมื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปเปอร์เซ็นต์การเคลือบผิววัสดุมวลรวมก็เพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุด ๆ หนึ่ง เมื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไป

อีก เมอร์เซนซ์ของการเคลือบผิวก็จะไม่เพิ่มสูงขึ้นตาม

### ง.3 การหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการบดอัด (Optimum Water Content at Compaction)

ง.3.1 ความมุ่งหมาย เพื่อให้อัตราส่วนผสมของวัสดุรวมได้มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของตัวอย่างที่บดอัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการบดอัดตามอัตราส่วนผสมที่ต้องการ เพราะว่าปริมาณน้ำที่ใส่เข้าไปเพื่อให้วัสดุรวมอุคน้ำไว้เมื่อเวลาผสมกับยางแอสฟัลท์อีมีลชั่นจะได้ไม่มาอุคน้ำจากยางแอสฟัลท์อีมีลชั่น ทำให้การแตกตัวของยางอีมีลชั่นช้าลง เกิดเสถียรภาพในการผสมขึ้นมีเวลานานพอที่ยางอีมีลชั่นจะเคลือบผิวของวัสดุรวมได้ทั่วและเป็นตัวหล่อลื่นให้การบดอัดได้ความแน่นตามต้องการ ถ้าใส่น้ำเข้าไปน้อยวัสดุรวมยังไม่อึดตัว เมื่อเวลาผสมกับยางอีมีลชั่น วัสดุรวมจะอุคน้ำจากยางอีมีลชั่น ทำให้การแตกตัวก่อนเวลาอันสมควร แต่ถ้าใส่น้ำมากเกินไป เมื่อผสมระหว่างวัสดุรวมกับยางอีมีลชั่นเข้ากันดีแล้ว จะต้องใช้เวลานานในการแตกตัวและน้ำจะเหวี่ยงออกไปจากส่วนผสม ทำให้เสียเวลาเปิดการจราจร

#### ง.3.2 การทดลอง

ง.3.2.1 เตรียมจำนวนตัวอย่างที่จะทำการบดอัด 3 ก้อนในแต่ละ% น้ำ โดยน้ำหนักของวัสดุรวมแห้ง

ง.3.2.2 ผสมน้ำกับวัสดุรวมให้ทั่วแล้วใส่ยางอีมีลชั่น ตามที่คำนวณได้จากข้อ ง.1

ง.3.2.3 ผสมคลุกเคล้ากันให้ยางแอสฟัลท์เคลือบผิววัสดุรวมให้ทั่ว

ง.3.2.4 นำตัวอย่างใส่ในแม่แบบ (Mold) ทำการบดอัดจำนวน 75 ครั้ง  
ต่อต้าน

ง.3.2.5 ทิ้งตัวอย่างไว้ในแม่แบบ (Mold) เป็นเวลา 3 วัน

ง.3.2.6 นำตัวอย่างมาทดลองหาค่าเสถียรภาพ (Stability) ที่สูงที่สุดแล้วนำน้ำ (% โดยน้ำหนักของวัสดุรวมแห้ง) ที่ให้ค่าเสถียรภาพสูงที่สุดมาใช้ทดลองในขั้นต่อไป

ง.4 การหาเสถียรภาพที่เหมาะสมที่สุดจากเปอร์เซ็นต์ยางแอสฟัลท์ต่าง ๆ (Variation of Residual Asphalt Content)

ง.4.1 ความมุ่งหมาย เพื่อเป็นการหาปริมาณยางแอสฟัลท์อีมีลชันที่เหมาะสมที่จะใช้สำหรับผสมกับวัสดุมวลรวม โดยการนำน้ำ (% โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง) ที่ให้ค่าเสถียรภาพสูงสุดจากการทดลองหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการบดอัด มาผสมคลุกเคล้ากับวัสดุมวลรวมแห้งโดยให้วัสดุทุกเม็ดเปียก ใส่ยางอีมีลชันที่มีปริมาณเนื้อยางต่าง ๆ

ง.4.2 การเตรียมตัวอย่าง

ง.4.2.1 เตรียมจำนวนตัวอย่างที่จะทำการบดอัด 6 ก้อนที่แต่ละ % ยางอีมีลชันที่ใส่โดยใช้ปริมาณเนื้อยางที่คำนวณได้จากข้อ ง.1 เป็นหลัก

ง.4.2.2 เตรียมแบบสำหรับบดอัด

ง.4.2.3 เตรียมวัสดุมวลรวม เช่น เม็ดหินเผา ทราย และหินฝุ่นหนักทั้งหมดประมาณ 5,400 กรัม ถ้าเป็นหินปูน (Lime stone) ทราย และหินฝุ่นใช้ประมาณ 7,200 กรัม

ง.4.2.4 เติมน้ำ (% โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง) ที่ให้ค่าเสถียรภาพสูงสุดจากการทดลองหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการบดอัด (ตามข้อ ง.3) มาผสมคลุกเคล้ากับวัสดุมวลรวมให้เปียกให้ทั่ว, ใส่ยางอีมีลชันที่มีปริมาณเนื้อยางต่าง ๆ (โดยใช้ปริมาณเนื้อยางที่คำนวณได้จากข้อ ง.1 เป็นหลัก) แล้วเพิ่มและลดข้างละสองค่า ผสมให้ยางเคลือบผิววัสดุมวลรวมให้หมด

ง.4.2.5 นำวัสดุตัวอย่างที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปใส่แบบ (Mold) แล้วทำการบดอัดจำนวน 75 ครั้งต่อค้ำ

ง.4.2.6 ทิ้งไว้ในแบบ (Mold) เพื่อให้ยางแอสฟัลท์แตกตัวจากน้ำและน้ำระเหยออกไปจากส่วนผสมเป็นเวลา 3 วัน

### ง.4.3 การทดลอง

นำตัวอย่างที่ทิ้งไว้ในแบบ (Mold) เป็นเวลา 3 วัน มาทำการทดลอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้

ง.4.3.1 ชุดที่หนึ่ง หลังจากนำไปหาความหนาแน่น (Density) ของก้อนตัวอย่างแล้วนำไปทดสอบค่าเสถียรภาพ (Stability) และการยุบตัว (Flow) ทันที แล้วนำก้อนตัวอย่างเข้าสู่อบเพื่อหาปริมาณน้ำที่เหลือในส่วนผสม

ง.4.3.2 ชุดที่สอง เมื่อหาความหนาแน่น (Density) ของก้อนตัวอย่างแล้ว นำไปแช่น้ำเป็นเวลา 4 วัน (กลับคานเมื่อแช่ไว้ 2 วัน) จึงนำมาทดสอบค่าเสถียรภาพและการยุบตัวทันที แล้วนำก้อนตัวอย่างเข้าสู่อบเพื่อหาปริมาณน้ำที่เหลือในส่วนผสม

### ง.5 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองแอสฟัลต์คิกคอนกรีตแบบผสม เย็นโดยใช้ยางแอสฟัลท์ อิมัลชันและการบดอัดโดยวิธีมาร์แชล

#### ง.5.1 บทนำ

ในการทดลองแอสฟัลต์คิกคอนกรีตจะต้องมีการเตรียมตัวอย่าง (Specimens) ในห้องทดลอง ตัวอย่างที่จะใช้จะได้จากการนำเอาวัสดุมวลรวมละเอียด (Aggregate) มาผสมกับยางแอสฟัลท์อิมัลชันเป็นวัสดุผสม (Mixture) ที่เรียกกันว่า "แอสฟัลต์คิกคอนกรีต" วัสดุมวลรวมและปริมาณยางแอสฟัลท์อิมัลชันที่ใช้ในการผสมจะต้องมีอัตราส่วน (โดยน้ำหนัก) ที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุไว้ในข้อกำหนด (Specification)

ในการเตรียมตัวอย่างและการบดอัดโดยวิธีมาร์แชล จะใช้วัสดุมวลรวมสำหรับเบ็คดินเผา ทรายและหินฝุ่นไซ้ประมาณ 900 กรัม ถ้าเป็นหินปูน ทราย และหินฝุ่นไซ้ประมาณ 1,200 กรัม ซึ่งเมื่อผสมกับยางแอสฟัลท์อิมัลชันและบดอัดเรียบร้อยแล้ว จะได้ก้อนตัวอย่าง มีขนาดความสูง  $2\frac{1}{2}$  นิ้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว โดยทั่วไปการทดลองแต่ละครั้งควรจะเตรียมตัวอย่างทดลอง 6 ก้อนต่อแต่ละปริมาณ (%) ยางแอสฟัลท์อิมัลชันที่ใช้ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ในการเลือกใช้ปริมาณแอสฟัลท์อิมัลชันที่เหมาะสมต่อไป

ง.5.2 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นทดลองเพื่อหาคุณภาพของแอสฟัลท์คิกคอนกรีตที่ใช้เป็นผิวทางหรือพื้นทางแบบแอสฟัลท์คิกคอนกรีต หรืองานปะซ่อมบำรุงทาง



ง.5.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ ง.1 หรือรูปที่ ง.2 และ ง.3

ง.5.3.1 กะละมังเคลือบ หรือภาชนะโลหะที่มีขอบสูงประมาณ 7 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างขอบประมาณ 25 ซม. สำหรับใส่วัสดุมวลรวมคละ

ง.5.3.2 ภาชนะโลหะ มีขอบสูงประมาณ 15 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางของขอบประมาณ 30 ซม. สำหรับใส่วัสดุมวลรวมคละกับยางแอสฟัลท์อีมีลชั้น

ง.5.3.3 เคาบ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้

ง.5.3.4 ช้อนใหญ่ เกรียง และ Spatula ใช้ผสมวัสดุมวลรวมคละกับยางแอสฟัลท์อีมีลชั้น

ง.5.3.5 เครื่องชั่ง สามารถชั่งน้ำหนักได้ถึง 5 กิโลกรัม มีความละเอียดถึง 0.1 กรัม

ง.5.3.6 แท่นรอง (Compaction Pedestal) ประกอบด้วยฐานไม้ ขนาดประมาณ 20x20x45 ซม. (8x8x18 นิ้ว) มีแผ่นเหล็กขนาดประมาณ 30x30x2.5 ซม. (12x12x1 นิ้ว) ติดอยู่ที่ขอบบนของฐานไม้ ฐานไม้ควรเป็นไม้ที่มีความแน่นแห้ง 0.65-0.80 กรัม/คืบ.ซม. (ประมาณ 42-48 ปอนด์คืบ.ฟุต) แผ่นเหล็กจะต้องยึดแน่นกับฐานไม้

ง.5.3.7 แบบสำหรับบดอัด (Compaction Mold) ซึ่งมีลักษณะทรงกระบอกกลางประกอบด้วยแผ่นฐาน (Base Plate) แบบ (Mold) และปลอก (Collar Extension) มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.16 ซม. (4 นิ้ว) สูง 7.32 ซม. (3 นิ้ว)

ง.5.3.8 ช้อน (Hammer) ประกอบด้วยแผ่นเหล็กกลมหนา 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.842 ซม (3.875 นิ้ว) ติดกับก้านเหล็กซึ่งมีแท่งเหล็กหนัก 4.45 กิโลกรัม (10 ปอนด์) สำหรับตึงน้ำหนักลงบนแผ่นเหล็กกลม ในขณะที่ทำการบดอัดให้มีระยะตกของแท่งเหล็กเท่ากับ 45.72 ซม. (18 นิ้ว)

ง.5.3.9 ที่ยึดแบบ (Mold Holder) ใช้สำหรับบังคับให้แบบที่บดอัดอยู่กับที่ในขณะที่ทำการบดอัด

ง.5.3.10 เครื่องดันตัวอย่าง (Sample Extruder)

ง.5.3.11 กระจก ซึ่งตัดเป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

ง.5.3.12 เครื่องทดลอง มาร์แชล (Marshall Testing Machine)

ใช้สำหรับทดสอบหาค่าเสถียรภาพ (Stability) เป็นเครื่องกดที่สามารถรับแรงกดได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม (6,000 ปอนด์) เป็นแบบจุดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตราของมอเตอร์ที่หมุนจุดต้องทำให้ฐานหรือแท่นกดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 ซม.ต่อนาที (ประมาณ 2 นิ้วต่อนาที) เครื่องกดนี้จะต้องมี Proving Ring อ่านค่าแรงกดหรือเครื่องกดอื่นใดที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ดังรูปที่ ง.3

ง.5.3.13 แบบทดลองเสถียรภาพ (Stability Mold) สำหรับใส่ตัวอย่างทดลองหาค่าเสถียรภาพ

ง.5.3.14 เครื่องวัดค่ายวบย (Flow Meter) สำหรับทดลองหาค่ายวบย (Flow) ของตัวอย่างระหว่างกด อ่านได้ค่าเป็น  $\frac{1}{10}$  มม.

ง.5.4 การเตรียมตัวอย่าง ให้นำวัสดุรวมคละมาดำเนินการดังนี้

ง.5.4.1 ทดลองหาขนาดวัสดุชนิดเม็ดหยาบโดย "วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้าง" ตามมาตรฐานการทดลองของกรมทางหลวง ที่ ทล-ท 204/2516

ง.5.4.2 ทดลองหาความถ่วงจำเพาะของวัสดุเม็ดหยาบ (เม็ดดินเผา) โดยใช้พาราฟิน (Parafin) เคลือบผิววัสดุเม็ดหยาบ

ง.5.4.3 ทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุเม็ดละเอียดโดย "วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุเม็ดละเอียด" ตามมาตรฐานการทดลองของกรมทางหลวง ที่ ทล-ท 209/2518

ง.5.4.4 ทำอัตราส่วนผสมของวัสดุรวมคละ (Aggregate) เมื่อรวมกันแล้วได้ขนาดตามที่ต้องการ (Blending)

ง.5.4.5 นำวัสดุรวมคละคามอัตราส่วนที่ทำได้ จากข้อ ง.5.4.4  
หนัก 900 กรัม (สำหรับวัสดุเม็ดดินเผา ทราย หินปูน) ถ้าให้หินปูนหนัก 1,200 กรัม  
(เมื่อคัทแล้วตัวอย่างจะหนาประมาณ 6.35 ซม.หรือ 2.5 นิ้ว) ใส่ในกะละมังเคลือบ

#### ง.5.5 การทดลอง

ง.5.5.1 นำกะละมังใส่ตัวอย่างวัสดุรวมคละจากข้อ ง.5.4.5 โดย  
ขยักออกเป็น 2 กะละมัง คือ แยกใส่เม็ดดินเผาทั้ง 3 ขนาด 1 กะละมัง ทราย และ  
หินปูนอีก 1 กะละมัง ใส่น้ำทั้งหมดคคามเปอร์เซนต์ที่คำนวณได้ลงในกะละมังเม็ดดินเผา ใช้เกรียง  
เรียบผสมโดยเร็ว เพื่อให้เม็ดดินเผาเข้ากับน้ำได้ทั่ว เมื่อเห็นว่าผสมดีแล้วใช้เกรียงเกลี่ยตรงกลาง  
ของเม็ดดินเผาให้เป็นแอ่ง เทยางแอสฟัลท์อีมีลขึ้นตามปริมาณที่คำนวณได้ลงในแอ่งตัวอย่าง  
ดังกล่าว ใช้เกรียงผสมเม็ดดินเผาทั้งขยักยางแอสฟัลท์อีมีลขึ้นให้เข้ากันโดยเร็วที่สุด พยายามให้ยาง  
เคลือบเม็ดดินเผาทุกเม็ด เทวัสดุรวมในกะละมังทรายและหินปูนลงในกะละมังเม็ดดินเผา  
แล้วใช้เกรียงเรียบผสมให้เข้ากันโดยเร็วที่สุด จึงนำวัสดุรวมผสมทั้งหมดเข้าเครื่องผสมอีกครั้ง  
ระยะเวลาผสมทั้งหมดไม่ควรเกิน 5 นาที

ง.5.5.2 นำแบบ (Mold) สำหรับบดทับมาประกอบเข้าที่ แล้วใส่แผ่น  
กระดาษรองไว้ในแบบ

ง.5.5.3 เทตัวอย่างวัสดุผสมลงในแบบที่ประกอบแล้ว ใช้เกรียงแซะ  
รอบ ๆ ตัวอย่างข้างในแบบประมาณ 15 ครั้ง และแซะเข้าในตัวอย่างอีก 10 ครั้ง

ง.5.5.4 วางซ้อนลงบนตัวอย่างในแบบ ทำการบดทับตัวอย่างโดยการยก  
น้ำหนักและปล่อยให้น้ำหนักลงบนแผ่นเหล็ก จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับกรอกแบบซึ่งแบ่งออกเป็น

ก. แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำหรับถนนที่มีการจราจรชั้น  
Light Traffic และ Medium Traffic จำนวนครั้งใช้ 50 ครั้งต่อด้าน

ข. แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำหรับถนนที่มีการจราจรชั้น  
Heavy Traffic และ Very Heavy Traffic จำนวนครั้งใช้ 75 ครั้ง สำหรับในการทดลอง  
นี้ใช้จำนวนครั้งในการบดทับ 75 ครั้งต่อด้าน

ง.5.5.5 เมื่อครบจำนวนการบดทับแล้ว ทำการกลับตัวอย่าง โดยการ  
กลับแบบ เอาด้านล่างขึ้นด้านบน แล้วทำการบดทับเช่นเดียวกับข้อ ง.5.5.4

ง.5.5.6 ทิ้งตัวอย่างที่มอดแล้วไว้ในแบบ (Mold) เป็นเวลา 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน (โดยแกะกระดาษรองทั้งด้านบนและด้านล่างออกแล้ววางแบบในแนวนอน เพื่อให้ตัวอย่างฝั่งในอากาศทั้งสองด้าน) จึงนำตัวอย่างออกจากแบบโดยใช้เครื่องดันตัวอย่าง แล้วฝั่งตัวอย่างอีก 2 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ ง.4 นำไปทดลองขั้นต่อไป

ง.5.5.7 ในปริมาณของการผสมโดยใช้ยางอีพ็อกซี เฟอร์เซนต์โค เฟอร์เซนต์หนึ่ง ให้เตรียมตัวอย่างอย่างน้อย 6 ตัวอย่าง โดย 3 ตัวอย่างแรกทดสอบไม่แช่น้ำ และอีก 3 ตัวอย่างหลังทดสอบในกรณีแช่น้ำ (Soak) เป็นเวลา 4 วัน สำหรับการออกแบบให้ใช้ตัวอย่างแต่ละเปอร์เซนต์ของยางอีพ็อกซีอย่างน้อย 5 ค่าและแต่ละค่าต่างกัน 0.5%

ง.5.5.8 ทำการทดลองหาค่าความหนาแน่นรวม (Bulk Density) ของตัวอย่างโดย

- ก) นำตัวอย่างไปชั่งน้ำหนักในอากาศ (D)
- ข) นำตัวอย่างไปแช่น้ำธรรมดาประมาณ 5 นาที แล้วนำตัวอย่างขึ้นเช็ดตัวอย่างให้ผิวแห้ง ชั่งน้ำหนักในอากาศ (F)
- ค) นำตัวอย่างจากข้อ (ข) ไปชั่งน้ำหนักในน้ำ (E)

ง.5.5.9 ทำการทดลองหาค่าเสถียรภาพ (Stability) และการยุบตัว (Flow)

1. สำหรับการทดลองในกรณีไม่แช่น้ำ (Unsoak)

- ก. นำตัวอย่างที่ทดลองตามข้อ ง.5.5.8 มาวัดขนาดบันทึกความสูงหรือความหนาของตัวอย่างแต่ละก้อน แล้วนำไปใส่ในแบบทดลองเสถียรภาพ (Stability) เพื่อไปกคหาค่าเสถียรภาพและค่าการยุบตัว
  - ข. นำแบบทดลองเสถียรภาพมาวางบนเครื่องทดลองมาร์แชล ให้แบบทดลองเสถียรภาพอยู่ใต้ท่อนกด (Piston) ซึ่งติดกับ Preving-Ring สำหรับอ่านน้ำหนักกด
  - ค. เติบเครื่องทดลองมาร์แชลให้แบบทดลองก้อย ๆ เลื่อนขึ้นมาสัมผัสกับท่อนกด จนกระทั่งเข็มของ Gial Gauge เริ่มเคลื่อนที่ ปรับเข็มของ Dial Gauge อยู่ที่เลขศูนย์
  - ง. นำเครื่องวัดการยุบตัว (Flow) ไปวางบนแกนที่สำหรับทดลองหาค่าการยุบตัว ซึ่งติดกับแบบทดลองเสถียรภาพ ตั้งเข็ม Dial Gauge ของเครื่องวัดค่า

การยวบยัให้อยู่ที่เลขศูนย์ ใช่มือจับเครื่องวัดค่าการยวบยัให่นิ่งอยู่กับที่

จ. เดินเครื่องทดลองมาร์แชลให้น้ำหนักกดกระทำค่อ  
ตัวอย่างด้วยอัตราการเคลื่อนที่ 2 นิ้วค่อนาที ให้น้ำหนักกดกระทำค่อตัวอย่างจนกระทั่งตัวอย่าง  
ที่ทดลองเริ่มแตก ที่จุดนี้จะเป็นน้ำหนักกดค่อที่สูงสุดที่ตัวอย่างสามารถต้านทานได้ และการทดลอง  
ค่าเสถียรภาพและค่าการยวบยัจะต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลา 30 วินาที

ฉ. ขณะที่ทำการทดลองหาค่าเสถียรภาพ เข็ม Dial  
Gauge ของเครื่องวัดการยวบยั (Flow) จะเคลื่อนที่ อ่านค่าการยวบยั จาก Dial Gauge  
ที่น้ำหนักกดสูงสุด

ช. ค่าเสถียรภาพซึ่งวัดจาก Dial Gauge ของ  
Proving Ring จะต้องนำไป Calibrated ให้มีหน่วยเป็น ปอนด์

ซ. เนื่องจากค่าเสถียรภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามความหนา  
(ความสูง) ของตัวอย่าง ดังนั้นในการทดลอง ถ้าหากว่าตัวอย่างทดลองมีความหนามากหรือ  
น้อยกว่า 6.35 ซม. (2.5 นิ้ว) จำเป็นต้องมีการแก้ไข (Adjusted) ให้ถูกต้อง การปรับ  
สามารถกระทำได้โดยใช้ Correlation Ratios ดังตารางที่ ง.1 คูณกับค่าเสถียรภาพที่  
อ่านได้ (Measured)

ด. หาเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่มีอยู่ในก้อนตัวอย่างในขณะที่  
ทดลองหาค่าเสถียรภาพ และการยวบยั โดยนำตัวอย่างหลังจากการทดลองหาค่าเสถียรภาพ  
และการยวบยั เข้าค่ออบที่อุณหภูมิ 110<sup>o</sup>ซ จนกระทั่งน้ำในก้อนตัวอย่างระเหยออกหมด

## 2. สำหรับการทดลองในกรณีแช่น้ำ (Soak)

ก. นำตัวอย่าง 3 ก้อนหลังจากผ่านขั้นตอนข้อ ง.5.5.7  
มาทำการทดลองในกรณีแช่น้ำ ดังรูปที่ ง. 5 โดยแช่น้ำในเวลา 4 วันที่อุณหภูมิ 72 ± 3<sup>o</sup>ฟ  
(22.2<sup>o</sup>ซ + 1.7<sup>o</sup>ซ) และแช่น้ำค่อนละ 2 วัน

ข. เมื่อน้ำครบ 4 วันแล้ว เช็ดผิวก้อนตัวอย่างให้แห้ง  
ซึ่งน้ำหนักตัวอย่างหลังจากแช่น้ำและทำการทดลองตามข้อ ง.5.5.9 ตั้งแต่ข้อ ก-ด

## ง.5.6 การคำนวณ

$$G = \frac{D}{F-E}$$

$$\text{ความถ่วงจำเพาะรวมแห้ง (Dry BSG)} = \frac{G}{1 + \frac{K}{100}}$$

$$\text{ปริมาณน้ำในตัวอย่าง (Moisture Content) } K = \frac{(H-I) - (F-D)}{I-J} \times \frac{1}{1 + \frac{A}{100}}$$

$$\text{การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorption)} = \frac{K_1 + K_2 + K_3}{3} - \frac{K_4 + K_5 + K_6}{3}$$


ช่องว่างอากาศทั้งหมดที่มากที่สุด (Maximum Total Voids)

$$= \frac{\frac{\frac{A}{100} + 1 + \frac{K}{100}}{G} - \frac{1}{C} - \frac{A}{B}}{\frac{\frac{A}{100} + 1 + \frac{K}{100}}{G}} \times 100$$


เปอร์เซ็นต์การสูญเสียค่าเสถียรภาพ (Percent Stability Loss)

$$= \frac{\frac{L_1 + L_2 + L_3}{3} - \frac{L_4 + L_5 + L_6}{3}}{\frac{L_1 + L_2 + L_3}{100}} \times 100$$

โดยที่ค่า A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ได้แสดงในตารางที่ ง.2




ก. แบบ (Mold) ที่ยึดแบบ (Mold Holder) และฆ้อน (Hammer)




ข. แท่นรอง (Compaction Pedestal)

รูปที่ ง.1 เครื่องมือสำหรับบดอัดตัวอย่าง โดยวิธีมาร์แชล



รูปที่ ง.๒ เครื่องมือตัดตัวอย่างแบบใช้ไฟฟ้า





ก. เครื่องทดสอบ MARSHALL



Dial Gage  
สำหรับอ่านค่า FLOW

ข. แบบทดลอง Stability หรือ Dial Gage สำหรับอ่านค่า FLOW

รูปที่ ง.3 เครื่องมือทดลองมาร์แชล



ก.) การหึ่งตัวอย่างในอากาศในขณะที่อยู่ในแบบ (Mold)




ข.) การหึ่งตัวอย่างในอากาศ 2 ชั่วโมง ก่อนทดลองบารแชล

รูปที่ ง.4 การหึ่งตัวอย่างในอากาศ ที่อุณหภูมิห้อง

ตารางที่ ง.1 อัตราส่วนสหสัมพันธ์เสถียรภาพ (Stability Correlation Ratio)

ปริมาณของก้อนตัวอย่าง ลบ.ขม.	ความหนาโดยประมาณของก้อน ตัวอย่าง นิ้ว	Correlation Ratio
200 - 213	1	5.56
214 - 225	1-1/16	5.00
226 - 237	1-1/8	4.55
238 - 250	1-3/16	4.17
251 - 264	1-1/4	3.85
265 - 276	1-5/16	3.57
277 - 289	1-3/8	3.33
290 - 301	1-7/16	3.03
302 - 316	1-1/2	2.78
317 - 328	1-9/16	2.50
329 - 340	1-5/8	2.27
341 - 353	1-11/16	2.08
354 - 367	1-3/4	1.92
368 - 379	1-13/16	1.79
380 - 392	1-7/8	1.67
393 - 405	1-15/16	1.56
406 - 420	2	1.47
421 - 431	2-1/16	1.39
432 - 443	2-1/8	1.32
444 - 456	2-3/16	1.25
457 - 470	2-1/4	1.19
471 - 482	2-5/16	1.14
483 - 495	2-3/8	1.09
496 - 508	2-7/16	1.04
509 - 522	2-1/2	1.00
523 - 535	2-9/16	0.96
536 - 546	2-5/8	0.93
547 - 559	2-11/16	0.89
560 - 573	2-3/4	0.86
574 - 585	2-13/16	0.83
586 - 598	2-7/8	0.81
599 - 610	2-15/16	0.78
611 - 625	3	0.76

- หมายเหตุ
- ค่าเสถียรภาพของก้อนตัวอย่างจากการทดลองคูณด้วยค่า Correlation Ratio ตามขนาดความหนาของตัวอย่าง เพื่อปรับให้เป็นค่าเสถียรภาพของก้อนตัวอย่าง 2.5 นิ้ว
  - ความหนาของก้อนตัวอย่างเมื่อเทียบจากปริมาตร ให้คิดจากก้อนตัวอย่างที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว



รูปที่ ง.5 การแช่ตัวอย่างในน้ำภายหลังจากทิ้งฝั่งให้แห้งในอากาศ 3 วัน

ตารางที่ ง.2 ตัวอย่างตารางคำนวณส่วนผสมยางแอสฟัลท์อีมีัลชัน

**TABLE / EMULSIFIED ASPHALT MIXTURE DATA SHEET**  
(Use for specimens containing a single residual asphalt content)

ASPHALT		AGGREGATE	
Type & Grade		Source Id.	
Asphalt in Emulsion	%	Type	
Asphalt Spec. Gra. (B)		Bulk Spec. Gra. (C)	
Residual Asphalt in Mixture (A)	%		
MIXING AND COMPACTION		TESTING	
Total Mix Water	%	Dry Spec. Test Date	
Added Mix Water	g	Rotate Soak Spec. Date	
Water at Comp.	%	Soak Spec. Test Date	
Compaction Date			

COMPACTED SPECIMEN DATA	Dry			Soaked		
	1	2	3	4	5	6
Bulk Density						
Weight in Air (D)						
Weight in Water (E)						
Weight SSD (F)						
BSG - compacted mix (G)						
Dry BSG - compacted mix						
Thickness						
Stability						
Dial						
Load						
Adjusted Stability (L)						
Flow						
Moisture Content						
Weight of failed specimen (H)						
Weight of oven-dry specimen (I)						
Tare (J)						
Moisture content (K)						
Moisture absorbed						
Maximum Total Voids - %						

ง.6.4.2 เหมือนกับข้อ ง.5.5 คั้งแค้ข้อย่อย ง.5.5.2 ถึงข้อย่อย

ง.5.5.9

ง.6.5 การคำนวณ เหมือนกับข้อ ง.5.6

ภาคผนวก จ.

การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุฉนวน

## ภาคผนวก จ.

## การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลรวม

จ.1 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาการกระจายขนาดของวัสดุมวลรวม (Gradation Analysis of Aggregate) (1,7)

จ.1.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นการทดลองหาขนาดเม็ดของมวลรวมละเอียดชนิดเม็ดละเอียดและเม็ดหยาบโดยให้ผ่านตะแกรงจากขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กแล้วเปรียบเทียบน้ำหนักที่ผ่านหรือค้างบนตะแกรงขนาดต่าง ๆ กับน้ำหนักทั้งหมดของตัวอย่าง วิธีการนี้ได้ปรับปรุงจาก AASHTO, T27-70, T37-70 หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล-ท 204/2516

## จ.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

จ.1.2.1 ตะแกรงขนาดต่าง ๆ ตามต้องการหรือเครื่องมือเขย่าตะแกรง

จ.1.2.2 เครื่องชั่ง สามารถชั่งได้ละเอียดถึง 0.20 % ของตัวอย่างทั้งหมด

จ.1.2.3 เครื่องมือแบ่งตัวอย่างขนาดต่าง ๆ (Sample Splitter)

ขนาดต่าง ๆ

จ.1.2.4 แปรง เพื่อทำความสะอาดตะแกรงชนิดลวดทองเหลือง แปรงขนและแปรงพลาสติก

จ.1.2.5 เคาบ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ไว้  $110 \pm 5^{\circ}$  ซ

## จ.1.3 การเตรียมตัวอย่าง

จ.1.3.1 เม็ดดินเผา ซึ่งเป็นมวลรวมหยาบและมีขนาดใหญ่แต่ละขนาดให้ทำดังนี้ นำตัวอย่างมาชั่งให้เข้ากันและแยกด้วยวิธี Quartering หรือใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่างแบ่งตัวอย่างให้ได้ขนาด 3,000-4,000 กรัม นำไปร่อนผ่านตะแกรงด้วยตะแกรงร้อนชุดใหญ่



(รูปที่ จ.1) ประกอบด้วยตะแกรงมาตรฐาน (U.S. Standard) ขนาด 3/4 นิ้ว, 1/2 นิ้ว, 3/8 นิ้ว และเบอร์ 4, 8, 50 และกะบะ

จ.1.3.2 ทรายนและหินฝุ่น ซึ่งเป็นมวลรวมละเอียด แต่ละชนิดให้ทำดังนี้ นำตัวอย่างมาคลุกให้เข้ากันแล้วแยกด้วยวิธี Quartering แบ่งให้ตัวอย่างขนาด 500-600 กรัม ถ้าหากส่วนละเอียดจับก้อนใหญ่หรือมีส่วนละเอียดจับกันเองเป็นก้อน ต้องทำให้ส่วนละเอียดหลุดออกจากก้อนใหญ่หรือส่วนละเอียดที่จับกันเป็นก้อนแตกให้หมด แล้วจึงนำตัวอย่างไปตากหรือเข้าเตาอบให้ผิวแห้งที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$  นำไปร่อนผ่านตะแกรงด้วยตะแกรงร้อนชุดเล็ก (รูปที่ จ.2) ประกอบด้วยตะแกรงมาตรฐานขนาดเบอร์ 4, 8, 50, 200 และกะบะ

จ.1.4 การทดลอง ซึ่งนำหนักตัวอย่างที่เตรียมไว้แล้วนำไปเขย่าในตะแกรงขนาดต่าง ๆ ตามต้องการ การเขย่านี้ต้องให้ตะแกรงเคลื่อนที่ทั้งในแนวราบและแนวตั้งรวมทั้งมีแรงกระแทกขณะเขย่าด้วย เขย่านานจนกระทั่งตัวอย่างผ่านตะแกรงแต่ละขนาดใน 1 นาทีไม่เกิน 1 % ของตัวอย่างในตะแกรงนั้น หรือใช้เวลาเขย่านานทั้งหมดประมาณ 15 นาที นำตัวอย่างที่ค้างตะแกรงแต่ละขนาดไปชั่งน้ำหนัก

จ.1.5 การคำนวณ การคำนวณหาขนาดเม็ดวัสดุ


$$\text{เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก (\% Passing by Weight)} = \frac{P}{T} \times 100$$

เมื่อ  $P =$  น้ำหนักตัวอย่างผ่านตะแกรงขนาดนั้น, กรัม


$T =$  น้ำหนักตัวอย่างทั้งหมด, กรัม

จ.2 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเผา <sup>(3)</sup>

จ.2.1 ความมุ่งหมาย วิธีการทดลองนี้เป็นการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเผาซึ่งเป็นวัสดุมวลรวมชนิดที่มีความพรุน จึงทำให้ประสบปัญหาเนื่องจากคุณสมบัติในการดูดน้ำ การศึกษานี้จึงใช้วิธีเคลือบเม็ดดินเผาด้วยพาราฟิน (Parafin) เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของเม็ดดินเผาในสภาพ Saturated Surface Dry เพราะน้ำไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปภายในเม็ดดินเผาได้หลังจากการเคลือบแล้ว



รูปที่ จ.1 ตะแกรงร้อนชุดใหญ่



รูปที่ จ.2 ตะแกรงร้อนชุดเล็ก

## จ.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

จ.2.2.1 เครื่องชั่ง ให้ความละเอียดถึง 0.01 กรัม และสามารถชั่งวัสดุในน้ำได้

จ.2.2.2 ลวดตาข่าย มีขนาดของช่องที่เม็ดดินเผาผ่านไม่ได้

จ.2.3.3 เตาแบบ Hot-Plate สามารถให้อุณหภูมิสูงถึง  $200^{\circ}\text{C}$  และควบคุมอุณหภูมิได้ ใช้สำหรับหลอมพาราฟิน

จ.2.2.4 เทอร์โมมิเตอร์ ใช้วัดอุณหภูมิของพาราฟิน

## จ.2.3 การเตรียมตัวอย่าง

นำตัวอย่างเม็ดดินเผา ขนาด  $3/4$  นิ้ว,  $1/2$  นิ้ว และ  $3/8$  นิ้ว แต่ละขนาดหนักประมาณขนาดละ 50-60 กรัม ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $160 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วทิ้งให้เย็นตามอุณหภูมิจนปกติ

## จ.2.4 การทดลอง

จ.2.4.1 ทำการชั่งน้ำหนักตัวอย่างแห้งในอากาศ

จ.2.4.2 ทำการหลอมพาราฟิน ที่รู้ค่าความตึงจำเพาะแล้ว บนเตาแบบ Hot-Plate จนหลอมละลายแล้วควบคุมอุณหภูมิของพาราฟินไว้ที่  $60-65^{\circ}\text{C}$

จ.2.4.3 นำเม็ดดินเผาใส่ลงในลวดตาข่าย แล้วนำไปชุบในพาราฟินที่หลอมละลายเพื่อให้พาราฟินเคลือบผิวจนทั่ว ทั้งตัวอย่างที่เคลือบแล้วให้เย็นในอากาศประมาณ 30 นาที ซึ่งตัวอย่างนี้ในอากาศ

จ.2.4.4 ชั่งน้ำหนักของตัวอย่างที่เคลือบพาราฟินแล้วในน้ำ

## จ.2.5 การคำนวณ

$$G_b = \frac{SW_1}{S(W_2 - W_3) - (W_2 - W_1)}$$

ความถ่วงจำเพาะรวม  
(Bulk Specific Gravity)

เมื่อ

S = ความถ่วงจำเพาะของพาราฟิน = 0.9707

W<sub>1</sub> = น้ำหนักตัวอย่างแห้งในอากาศ, กรัมW<sub>2</sub> = น้ำหนักตัวอย่างเคลือบด้วยพาราฟินในอากาศ, กรัมW<sub>3</sub> = น้ำหนักตัวอย่างเคลือบด้วยพาราฟินในน้ำ, กรัมจ.3 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของทรายและหินฝุ่น (Specific Gravity Test) (8)

จ.3.1 ความมุ่งหมาย วิธีการทดลองนี้เป็นวิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมชนิดเม็ดละเอียดขนาดเล็กลงกว่า 4.76 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) โดยใช้ขวดแก้ว Pycnometer การทดลองนี้ปรับปรุงมาจาก AASHTO T-84 หรือความมาตรฐานกรมทางหลวง ที่ ทล-ท 209/251B

## จ.3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

จ.3.2.1 เครื่องชั่ง เป็นแบบ Balance หรือ Scale ก็ได้ที่สามารถชั่งได้ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมและให้ความละเอียดถึง 0.10 กรัม

จ.3.2.2 Pycnometer เป็นขวดที่มีลักษณะแบบกะเปาะและมีลำคอขวดยาว ที่ลำคอขวดจะมีเส้นขีดระดับน้ำ ขวดที่ใช้มีความจุ 500 มิลลิลิตร

จ.3.2.3 แอม (Mold) เป็นแบบโลหะกรวยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบน 38 มม. (1.5 นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง 89 มม. (3.5 นิ้ว) และมีความสูง 74 มม. (2.9 นิ้ว) ความหนาของแอมโลหะต้องหนาอย่างน้อยประมาณ 0.9 มม.

จ.3.2.4 โลหะกระชัง เป็นโลหะหนัก  $340 \pm 15$  กรัม ( $12 \pm 0.5$  ออนซ์)  
 ผิวหน้าค้ำที่ใช้กระชังรวมเป็นรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  $25 \pm 3$  มม. ( $1 + 1/8$  นิ้ว)

จ.3.2.5 เทอร์โมมิเตอร์ ชนิด  $0^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$

จ.3.2.6 เตาอบ ให้ความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า  $100^{\circ}\text{C}$

จ.3.2.7 เตาและภาชนะค้ำน้ำ

### จ.3.3 การเตรียมตัวอย่าง

จ.3.3.1 ทำการแบ่งตัวอย่างทั้งหมดโดยแบ่งสี่หรือใช้ที่แบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter) นำตัวอย่างที่แบ่งแล้วประมาณ 1,000 กรัมไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$  แล้วปล่อยให้เย็นพอเอามือจับได้

จ.3.3.2 นำตัวอย่างไปแช่น้ำเป็นเวลาประมาณ  $15 \pm 4$  ชั่วโมง

จ.3.3.3 นำตัวอย่างจากน้ำมาแผ่กระจายบนภาชนะผิวราบเรียบ แล้วค่อย ๆ เกลี่ยไปมาเพื่อให้ตัวอย่างค่อย ๆ แห้ง

จ.3.3.4 ทำตามข้อ จ.3.3.3 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งตัวอย่างวัสดุเกือบจะอยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหลได้ง่าย (Free Flowing Condition)

จ.3.3.5 นำตัวอย่างใส่ลงในแม่แบบ (Mold) อย่างหลวม ๆ จนเต็ม ซึ่งแม่แบบ (Mold) นี้ ตั้งอยู่บนผิวที่ไม่มี การดูดซึม โดยเอาค้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าอยู่ด้านล่าง

จ.3.3.6 ทำการกระชังตัวอย่างเบา ๆ 25 ครั้ง ด้วยโลหะกระชัง แล้วค่อย ๆ ยกแบบขึ้นตรง ๆ

ถ้าตัวอย่างยังคงมีรูปลักษณะตามแบบ แสดงว่ายังคงมีน้ำที่ผิววัสดุอยู่ ให้ทำการตามข้อ จ.3.3.3 ถึง จ.3.3.6 ซ้ำใหม่ จนกระทั่งเมื่อยกแบบออก (ตามข้อ จ.3.3.6) ตัวอย่างวัสดุเริ่มละลาย แสดงว่าตัวอย่างวัสดุที่กำลังเตรียมอยู่นี้ อยู่ในสภาวะ Saturated Surface Dry

ถ้าปรากฏว่า ตัวอย่างเริ่มละลาย เมื่อทำการยกแบบออกเป็นครั้งแรก แสดงว่าตัวอย่างนี้แห้งเกินกว่าสภาพ Saturated Surface Dry ให้ทำการพรมน้ำลงไปอีกเล็กน้อยคลุกให้ทั่วและทิ้งไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเป็นเวลาประมาณ 30 นาที จึงค่อยเริ่มทำการ ความข้อ จ.3.3.3 ถึงข้อ จ.3.3.6 คือไปใหม่

#### จ.3.4 การทดลอง

จ.3.4.1 ชั่งน้ำหนักขวด Pycnometer เปล่าในอากาศ

จ.3.4.2 นำตัวอย่างที่เตรียมไว้ประมาณ 500 กรัม ใส่ในขวดซึ่งหา น้ำหนักจริงของตัวอย่างที่อยู่ในขวด Pycnometer แล้วเติมน้ำสะอาดจนได้ปริมาตรประมาณ 450 มิลลิลิตร

จ.3.4.3 นำไปไล่อากาศ โดยการแช่ในหม้อต้มน้ำเดือด ขณะต้ม ให้เขย่าและหมุนขวดเป็นพัก ๆ จนพองอากาศถูกไล่ออกหมด

จ.3.4.4 เติมน้ำลงในขวด Pycnometer จนระดับน้ำในขวดถึงเส้นขีด ระดับน้ำ เข็มบริเวณรอบ ๆ ขวดส่วนที่ไม่สัมผัสกับน้ำทั้งภายนอกและภายในขวดให้แห้งสนิท แล้วทำการชั่งน้ำหนัก พร้อมทั้งวัดอุณหภูมิของน้ำด้วย ต้องทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอก่อนวัดอุณหภูมิ เอาขวด Pycnometer มาปล่อยให้อุณหภูมิจนของผสมลดค่าลง ซึ่งปริมาตรจะลดลงตาม เอา น้ำเติมให้ส่วนโค้งคอนล่างสุดของระดับน้ำอยู่ที่เส้นขีดระดับน้ำและปฏิบัติตามข้างต้นได้น้ำหนักใหม่ที่อุณหภูมิใหม่ ทำเช่นนี้ 4 ครั้ง

จ.3.4.5 เติตัวอย่างลงในภาชนะที่ทราบน้ำหนักแล้วด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ส่วนของตัวอย่างหายไป นำไปเข้าเตาอบ อบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ปล่อยให้เย็น ที่อุณหภูมิปกติเป็นเวลา  $1/2 - 1 \frac{1}{2}$  ชั่วโมง ชั่งน้ำหนักตัวอย่างอบแห้ง

จ.3.4.6 ทำการหาน้ำหนักขวด Pycnometer ที่มีน้ำจนถึงเส้นขีดระดับน้ำ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน แล้วสร้างเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับน้ำหนักของขวด ที่มีน้ำถึงเส้นขีดระดับน้ำ กราฟนี้ใช้ประโยชน์ในการหาค่าน้ำหนักขวดที่บรรจุน้ำ จนถึงขีดเส้นระดับ น้ำที่อุณหภูมิต่าง ๆ ได้

## จ.3.5 การคำนวณ

$$W_W = W_B + V_B (T + \Delta T \cdot \epsilon) (\gamma_t - \gamma_a)$$

$$\text{ความถ่วงจำเพาะที่ปรากฏ } G_a = \frac{G_t \cdot W_o}{W_o - W_s + W_w}$$

(Apparent Specific Gravity)

$$\text{ความถ่วงจำเพาะรวม } G_b = \frac{W_o}{W_{SS} - W_s + W_w}$$

(Bulk Specific Gravity)

เมื่อ  $W_W$  = น้ำหนักขวด Pycnometer + น้ำหนักน้ำถึงเส้นขีดระดับน้ำที่อุณหภูมิ  $T^\circ\text{C}$ , กรัม

$W_B$  = น้ำหนักขวด Pycnometer เปล่าในอากาศ, กรัม

$V_B$  = ปริมาตรของขวด (500 มิลลิลิตร)

$\Delta T$  =  $T - T_c$

$T$  = อุณหภูมิของน้ำในขวด Pycnometer ขณะที่หาน้ำหนัก,  $^\circ\text{C}$

$T_c$  = อุณหภูมิที่ใช้ Calibrate ขวดที่ปริมาตร  $V_B$  (โดยปกติใช้ที่  $20^\circ\text{C}$ )

$\epsilon$  = สัมประสิทธิ์ของกฎขยายตัวโดยปริมาตรของแก้ว

$\gamma_t$  = น้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรของน้ำที่อุณหภูมิ  $T^\circ\text{C}$  ตารางที่ จ.1

$\gamma_a$  = น้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรของอากาศ (0.0012 กรัม/มล)

$G_t$  = ค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำที่อุณหภูมิ  $T^\circ\text{C}$  ตารางที่ จ.1

$W_o$  = น้ำหนักของตัวอย่างที่อบแห้งในอากาศ, กรัม

$W_{SS}$  = น้ำหนักตัวอย่างในอากาศสภาพ Saturated Surface Dry, กรัม

$W_W$  = น้ำหนักขวด Pycnometer + น้ำหนักน้ำถึงเส้นขีดระดับน้ำที่อุณหภูมิ  $T^\circ\text{C}$ , กรัม

$W_S$  = น้ำหนักตัวอย่าง + น้ำหนักขวด Pycnometer + น้ำหนักน้ำถึงเส้นขีดระดับน้ำที่อุณหภูมิ  $T^\circ\text{C}$ , กรัม

ตารางที่ จ.1 ความถ่วงจำเพาะของน้ำ ( $G_t$ ) (Specific Gravity of Water)

°ซ.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.9999
10	0.9997	0.9996	0.9995	0.9994	0.9993	0.9991	0.9990	0.9988	0.9986	0.9984
20	0.9982	0.9980	0.9978	0.9976	0.9973	0.9971	0.9968	0.9965	0.9963	0.9960
30	0.9957	0.9954	0.9951	0.9947	0.9944	0.9941	0.9937	0.9934	0.9930	0.9926
40	0.9922	0.9919	0.9915	0.9911	0.9907	0.9902	0.9898	0.9894	0.9890	0.9885
50	0.9881	0.9876	0.9872	0.9867	0.9862	0.9857	0.9852	0.9848	0.9842	0.9838
60	0.9832	0.9827	0.9822	0.9817	0.9811	0.9806	0.9800	0.9795	0.9789	0.9784
70	0.9778	0.9772	0.9767	0.9761	0.9755	0.9749	0.9743	0.9737	0.9731	0.9724
80	0.9718	0.9712	0.9706	0.9699	0.9693	0.9686	0.9680	0.9673	0.9667	0.9660
90	0.9653	0.9647	0.9640	0.9633	0.9626	0.9619	0.9612	0.9605	0.9598	0.9591

จ.3.6 การคำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมคละ (Specific Gravity of Combined Aggregates)

$$\text{ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย, } G_{ag} = \frac{100}{\frac{P_1}{G_1} + \frac{P_2}{G_2} + \frac{P_3}{G_3} + \dots + \frac{P_n}{G_n}}$$

เมื่อ  $P_1, P_2, P_3 \dots P_n$  = ปริมาณสัดส่วนผสมคิดเป็น % โดยน้ำหนัก และ

$$P_1 + P_2 + P_3 \dots P_n = 100$$

$G_1, G_2, G_3 \dots G_n$  = ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมแต่ละชนิดที่นำมาผสมกัน



จ.3.7 การพิจารณาหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity Determinations)

สำหรับวิธีการหาค่าความถ่วงจำเพาะของยางแอสฟัลท์และมวลรวม โดยทั่วไปความถ่วงจำเพาะที่ใช้มีดังนี้

ก. ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ใช้ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity)

ข. วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ใช้ค่าความถ่วงจำเพาะรวม (Bulk Specific Gravity)

ค. วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ใช้ค่าความถ่วงจำเพาะรวม (Bulk Specific Gravity)

ง. วัสดุอัดแทรก (Mineral Filler) ใช้ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity)

จ.4 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบหาค่าความสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบ (Abrasion Test) (7)

จ.4.1 ความมุ่งหมาย การทดสอบนี้เพื่อหาค่าความสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบ เช่น เม็ดหินเผา หินย่อย กรวดย่อย และอื่น ๆ โดยให้ผ่านเครื่องที่ทำให้เกิดการสึกหรอแบบ ลอสแอนเจลิส การทดสอบนี้ดัดแปลงมาจาก ASTM Designation: C 131-69, C 535-69 หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล-ท 202/2515

จ.4.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

จ.4.2.1 เครื่อง Los Angeles Abrasion ดังรูปที่ จ.3 เครื่องประกอบด้วยเหล็กทรงกระบอกกลวง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน  $71.1 \pm 0.5$  ซม. ( $28 \pm 0.20$  นิ้ว) ความยาวภายใน  $50.8 \pm 0.5$  ซม. ( $20 \pm 0.2$  นิ้ว) ล้อเหล็กทรงกระบอกกลวงนี้ ติดอยู่กับเพลาลูกหมุน

รวมแกนได้ในแนวนอน โดยใช้แรงหมุนจากมอเตอร์ มีช่องสำหรับใส่วัสดุพร้อมฝาปิด เมื่อปิดแล้วต้องมีลักษณะด้านใดเหมือนกับผิวทรงกระบอกและเสมอกัน ไม่ทำให้ลูกเหล็กทรงกลม ซึ่งเป็น Abrasive Charge สดุดเวลาผ่านรอยคือ มีเหล็กขวางสูง  $8.9 \pm 0.2$  ซม. ( $3.5 \pm 0.1$  นิ้ว) ยาว  $50.8 \pm 0.5$  ซม. ( $20 \pm 0.20$  นิ้ว) คัดแน่นด้านในเหล็กทรงกระบอก ความสูงของเหล็กขวางอยู่ในแนวรัศมีทรงกระบอก ความยาวตามเส้นรอบวงกลมภายนอก วัดในทิศทางที่เหล็กทรงกระบอกหมุนจากเหล็กขวางถึงช่องสำหรับใส่วัสดุไม่น้อยกว่า 127 ซม. (50 นิ้ว)

จ.4.2.2 ตะแกรง สำหรับหาขนาดของมวลรวมหยาบ ใช้ตะแกรงมีช่องผ่านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3",  $2 \frac{1}{2}$ " , 2" ,  $1 \frac{1}{2}$ " , 1" ,  $\frac{3}{8}$ " ,  $\frac{3}{4}$ " ,  $\frac{1}{2}$ " ,  $\frac{3}{8}$ " , No. 4, No. 8, No. 12


จ.4.2.3 Abrasive Charge เป็นลูกเหล็กกลมทำด้วย Cast-Iron หรือเหล็ก (Steel) ใส่ในล้อเหล็กเพื่อบดตัวอย่าง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.67 ซม. ( $1 \frac{1}{8}$  นิ้ว) แต่ที่ใช้กันมากเป็น Steel Spheres ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.68 ซม. ( $1 \frac{27}{32}$  นิ้ว) แต่ละลูกหนักระหว่าง 390-445 กรัม จำนวนของลูกเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของตัวอย่าง ดังแสดงไว้ในตารางที่ จ.2

จ.4.2.4 เครื่องชั่ง ซึ่งสามารถชั่งได้ 15 กิโลกรัม ความละเอียดอ่านได้ถึง 1 กรัม

#### จ.4.3 การเตรียมตัวอย่าง


จ.4.3.1 ถ้าตัวอย่างไม่มีดินเหนียวปน ให้ตากตัวอย่างจนแห้งหรืออบในเตาอบอุณหภูมิ  $105-110^{\circ}$  ซ

จ.4.3.2 ถ้าตัวอย่างมีดินเหนียวปนอยู่หรือมีส่วนละเอียดคึกก้อนใหญ่แน่น ให้นำตัวอย่างไปล้างน้ำแล้วร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน (U.S. Standard)



ALTERNATE DESIGN OF ANGLE SHELF

PREFERRED DESIGN OF PLATE SHELF AND COVER



นี่ก็เป็นชนิดที่เพิก  
(แยกจากแต่เดิมไว้เป็นข้อๆ)

รูปที่ จ.3 เครื่องมือ Los Angeles

ตารางที่ จ.2 ขนาดและน้ำหนักของตัวอย่างแต่ละเกรดที่ใช้วัดความสึกหรอ

ขนาดตะแกรง		น้ำหนัก (กรัม) และเกรดของตัวอย่าง						
ผ่าน	ค้าง	A	B	C	D	E	F	G
3"	2 $\frac{1}{2}$ "					2500 $\pm$ 50		
2 $\frac{1}{2}$ "	2"					2500 $\pm$ 50		
2"	1 $\frac{1}{2}$ "					5000 $\pm$ 50	5000 $\pm$ 50	
1 $\frac{1}{2}$ "	1"	1250 $\pm$ 25					5000 $\pm$ 50	5000 $\pm$ 50
1"	$\frac{3}{4}$ "	1250 $\pm$ 25						5000 $\pm$ 50
$\frac{3}{4}$ "	$\frac{1}{2}$ "	1250 $\pm$ 10	2500 $\pm$ 10					
$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{8}$ "	1250 $\pm$ 10	2500 $\pm$ 10					
$\frac{3}{8}$ "	3			2500 $\pm$ 10				
3	4			2500 $\pm$ 10				
4	8				5000 $\pm$ 10			
น้ำหนัก ตัวอย่างรวม		5000 $\pm$ 10	5000 $\pm$ 10	5000 $\pm$ 10	5000 $\pm$ 10	10000 $\pm$ 100	10000 $\pm$ 75	10000 $\pm$ 50
จำนวนรอบ		500				1000		
จำนวนลูกเหล็กที่ใช้กับตัวอย่างแต่ละเกรด								
		เกรดตัวอย่าง						
		A	B	C	D	E	F	G
จำนวนลูกเหล็ก		12	11	8	6	12	12	12
น้ำหนักรวม (กรัม)		5000 $\pm$ 25	4584 $\pm$ 25	53330 $\pm$ 20	2500 $\pm$ 25	5000 $\pm$ 25	5000 $\pm$ 25	5000 $\pm$ 25
หมายเหตุ ในการทดลองตัวอย่างใช้ เกรด B								

จ.4.3.3 นำตัวอย่างเม็ดดินเผาขนาดค้ำงบนตะแกรงมาตรฐาน 1/2 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว ล้างด้วยน้ำที่สะอาด แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $105 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ทิ้งไว้ให้เย็นในอากาศ จากนั้นนำมารวมเข้าด้วยกันขนาดละ 2,500 กรัม ความเกรด B ของตารางที่ จ.2

#### จ.4.4 การทดลอง

นำตัวอย่างเม็ดดินเผาที่เตรียมไว้มาเทใส่ลงในเครื่องทดลองหาความสึกหรอแบบลอสแอนเจลีส พร้อมจำนวนลูกเหล็กกลม 11 ลูก ตั้งเครื่องให้หมุน 500 รอบ โดยเครื่องหมุนด้วยความเร็ว 30-33 รอบต่อนาที เมื่อเครื่องหมุนได้ครบตามกำหนดแล้ว เทตัวอย่างออกจากเครื่องมาร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 12 นำส่วนที่ค้ำงบนตะแกรงเบอร์ 12 ไปล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างระมัดระวังเพื่อให้ส่วนละเอียดที่ติดอยู่บนก้อนใหญ่หลุดไป แล้วนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $105 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ชั่งน้ำหนักตัวอย่างที่อบแห้ง

#### จ.4.5 การคำนวณ

$$\% \text{ ความสึกหรอ (Percentage of Wear)} = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100$$

เมื่อ  $W_1$  = น้ำหนักตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ทดลอง, กรัม

$W_2$  = น้ำหนักตัวอย่างที่ค้ำงบนตะแกรงเบอร์ 12 หลังการทดลองแล้ว, กรัม

### จ.5 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาค่า Sand Equivalent (7)

จ.5.1 ความมุ่งหมาย วิธีการทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อหาค่าสัดส่วนระหว่างฝุ่นหรือวัสดุประเภทเหมือนดินเหนียวกับวัสดุเม็ดหยาบพวกกรวดหรือทราย การทดลองนี้ดัดแปลงมาจาก AASHTO T-176 หรือมาตรฐานกรมทางหลวง ที่ ทล-ท 203/2515

#### จ.5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

จ.5.2.1 กระบอควงพลาสติก ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.75 มม. (1.25 นิ้ว) สูง 431.80 มม. (17 นิ้ว) และมีขีดวัด 318 มม. (15 นิ้ว) แบ่งเป็น 15 ส่วน ส่วนละ 25.4 มม. (1 นิ้ว) แต่ละส่วนแบ่งออกเป็น 10 ช่อง

จ.5.2.2 Irrigator Tube รูปที่ จ.4

จ.5.2.3 Weight Foot Assembly ประกอบด้วย Sand Reading Indicator ติดอยู่กับแกนห่างจากตัว Foot 254 มม. (10 นิ้ว) รูปที่ จ.4

จ.5.2.4 Siphon Assembly ประกอบด้วยขวดกลวงซึ่งบรรจุสารละลาย แคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 3.8 ลิตร (1 แกลลอน) ให้ขวดกลวงวางสูงจากโต๊ะที่ทำการทดลอง Sand Equivalent  $914 \pm 25$  มม. (3 ฟุต  $\pm 1$  นิ้ว)

จ.5.2.5 ครอบป้องกัน ขนาด  $85 \pm 5$  มิลลิเมตร (3 ออนซ์)

จ.5.2.6 กรวยปากกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางตรงปากกรวยขนาดประมาณ 100 มม.

จ.5.2.7 นาฬิกาจับเวลา

จ.5.2.8 Mechanical Shaker มีประสิทธิภาพเขย่าได้  $175 \pm 2$  รอบต่อนาที และระยะทางเขย่าเท่ากับ  $203 \pm 1$  มม. ( $8 \pm 0.004$  นิ้ว) หรืออาจใช้มือเขย่า (Manual Shaker) ก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ จ.5

### จ.5.3 การเตรียมตัวอย่าง

นำตัวอย่างทรายหรือหินฝุ่นที่ตากแห้งแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดี ใช้ครอบป้องกันตัวอย่างมา 1 ครอบ ป้องกันการกระแทกกับพื้นแข็ง ๆ เพื่อให้ได้ตัวอย่างบรรจุในครอบมากที่สุด แล้วทำการปาดวัสดุตัวอย่างที่ขอบบนของครอบ

### จ.5.4 การทดลอง

จ.5.4.1 เคมีสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ลงในครอบป้องกันพลาสติก ให้สูง  $4 \pm 0.1$  นิ้ว โดยผ่าน Irrigator Tube วางกรวยปากกลมบนปากครอบป้องกัน แล้วเทตัวอย่างจากครอบป้องกันลงในครอบป้องกัน ปิดฝาครอบป้องกันด้วยมือจนตัวเปียกโดยทั่วถึง

จ.5.4.2 ปลอ่ยให้วัสดุตัวอย่างแห้งน้ำทิ้งไว้โดยไม่ถูกรบกวน นาน  $10 \pm 1$  นาที แล้วจุดกระบอกลงด้วยจุกยาง พลิกกระบอกลงคว่ำไปมา พร้อมทั้งเขย่าเพื่อม็องกันมิให้วัสดุตกค้างอยู่ที่ก้นกระบอกลง

จ.5.4.3 การเขย่ากระบอกลงสามารถทำได้ 3 วิธีคือ ใช้วิธี Mechanical Sand Equivalent Shaker, วิธี Manual Shaker และวิธีใช้มือเขย่า แต่ใช้การทดลองนี้ ใช้วิธี Mechanical Shaker

จ.5.4.4 นำกระบอกลงที่จุดด้วยจุกยางไปเข้าเครื่อง Mechanical Shaker ตั้งเวลาให้เครื่องเขย่านาน  $45 \pm 1$  วินาที


จ.5.4.5 ตั้งกระบอกลงที่เขย่าแล้วบนโต๊ะ เปิดจุกยางหย่อนปลาย Irrigator Tube ลงไปในกระบอกลง เปิดให้สารละลายจากขวดแก้วไหลลงไป ล้างวัสดุตัวอย่างที่ติดอยู่ข้าง ๆ กระบอกลง จากขอบบนลงไปรวมอยู่ข้างล่าง ค่อย ๆ ดัน Irrigator Tube ผ่านชั้นตัวอย่างลงไปถึงก้นกระบอกลง โดยสารละลายยังคงไหลอยู่เรื่อย ๆ เมื่่ววัสดุส่วนละเอียดของตัวอย่างจะถูกไล่ให้ลอยตัวขึ้นมาเป็นของผสมอยู่เหนือหูกเม็ดหยาบ ค่อย ๆ ไล่และยก Irrigator Tube ขึ้น แต่ยังคงปลอ่ยให้สารละลายไหลออกเรื่อย ๆ จนเมื่อยก Irrigator Tube ออกจากกระบอกลงระดับของผสมในกระบอกลงต้องอยู่ที่ระดับขีด 15 นิ้ว

จ.5.4.6 ปลอ่ยกระบอกลงทิ้งไว้โดยไม่ถูกรบกวนอีก 20 นาที จะเห็นชั้นของส่วนฝุ่นอยู่เหนือชั้นส่วนหยาบอย่างชัดเจน อ่านค่าระดับชั้นบนสุดของชั้นฝุ่นบนกระบอกลง เป็นค่า "Clay Reading"

จ.5.4.7 นำเอา Weight Foot Assembly ค่อย ๆ หย่อนลงไปกระบอกลง ไปวางบนชั้นวัสดุหยาบ อ่านค่าบนกระบอกลงตรงระดับบนสุดของ Indicator แล้วลบด้วย 10 จะได้ค่า "Sand Reading"


#### จ.5.5 การคำนวณ

$$\text{ค่า Sand Equivalent, S.E.} = \frac{\text{Sand Reading}}{\text{Clay Reading}} \times 100 \%$$




รูปที่ ๑.๔ ชุดเครื่องฉีดทดสอบ Sand Equivalent






Mechanical Shaker



Manual Shaker



ใช้มือเขย่า

## จ.6 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาค่าการดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวม (Water Absorption) (4,7)

จ.6.1 ความมุ่งหมาย วิธีการทดลองนี้ได้รับปรับปรุงมาจาก AASHO T-85 และ Calif. 206-C หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวง ที่ ทล-ท 207/2517 เป็นการทดลองหาค่าความซึมได้ของน้ำที่เข้าไปภายในเนื้อวัสดุมวลรวม ในที่นี้คือ เม็ดดินเผาโดยกระทำเช่นเดียวกับการทดลองที่ใช้หินปูนเป็นมวลรวม

### จ.6.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

จ.6.2.1 เครื่องชั่ง เป็นเครื่องชั่งแบบ Balance สามารถชั่งได้อย่างน้อย 5,000 กรัม และต้องอ่านได้ละเอียดถึง 0.5 กรัม

จ.6.2.2 ชามอ่าง เป็นภาชนะใหญ่พอที่จะบรรจุวัสดุประมาณ 5,000 กรัมได้ โดยให้วัสดุจมในน้ำหมดทุกก้อน

จ.6.2.3 ผ้าซับน้ำ มีขนาดใหญ่พอกับปริมาณของตัวอย่างที่ใช้

จ.6.2.4 เตาอบ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ที่  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$

### จ.6.3 การเตรียมตัวอย่าง

นำตัวอย่างวัสดุเม็ดดินเผาทั้งหมดมาทำการแบ่งโดยใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter) นำตัวอย่างที่แบ่งแล้วมาร่อนตะแกรงเบอร์ 4 แล้วนำส่วนที่ค้างตะแกรงประมาณ 5,000 กรัม มาทดลอง

### จ.6.4 การทดลอง

จ.6.4.1 นำวัสดุเม็ดดินเผาที่เตรียมไว้ มาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ปลดทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิปกติ แล้วจึงนำไปแช่ลงในน้ำ เป็นเวลาประมาณ  $15 \pm 4$  ชั่วโมง

จ.6.4.2 เอาวัสดุเม็ดดินเผาขึ้นจากน้ำ วางบนผ้าซับน้ำแล้วคลึง เช็ด วัสดุเม็ดดินเผาด้วยผ้าซับน้ำ สำหรับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ จะใช้ผ้าเช็ดทีละก้อนก็ได้ จนกระทั่งชั้นบาง ๆ ของน้ำ (Visible Film) ที่เคลือบผิววัสดุออกหมดแล้วรีบทำการชั่งวัสดุทันที ถึงแม้จะ

เห็นว่าที่ผิววัสดุยังชื้น (Damp) อยู่ก็ตาม การซึ่ง ซึ่งให้ละเอียดถึง 0.5 กรัม น้ำหนักที่ได้ เป็นน้ำหนัก Saturated Surface Dry ในอากาศ (B)

จ.6.4.3 นำวัสดุไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$  แล้วปล่อยให้เย็น ที่อุณหภูมิปกติประมาณ 1-3 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ำหนัก น้ำหนักที่ได้เป็นน้ำหนักวัสดุอบแห้งในอากาศ (A)

#### จ.6.5 การคำนวณ

$$\text{ปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปภายในเนื้อวัสดุเม็ดดินเผา} = \frac{B-A}{A} \times 100 \% \\ \text{(Water Absorption)}$$

เมื่อ A = น้ำหนักวัสดุเม็ดดินเผาอบแห้งในอากาศ, กรัม

B = น้ำหนักวัสดุเม็ดดินเผาที่ Saturated Surface Dry, กรัม

#### จ.7 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองการเคลือบผิวและการหลุดลอกของยางแอสฟัลท์ (Coating and Stripping of Bitumen-Aggregate Mixtures) (1,36)

จ.7.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อต้องการทราบคุณสมบัติของ วัสดุบิตูมินัสในการเคลือบผิววัสดุมวลรวมอย่างทั่วถึง และทนทานต่อปฏิกิริยาของน้ำเมื่อทำหน้าที่ เป็นฟิล์มเคลือบผิววัสดุมวลรวม สำหรับวัสดุบิตูมินัสที่ใช้ในการเคลือบผิววัสดุมวลรวม เช่น ยาง คัทแบ็คแอสฟัลท์ ยางแอสฟัลท์อิมัลชัน เป็นต้น การทดลองนี้ไม่ควรจะนำไปใช้วัดค่าการเคลือบ ผิวในสนาม เนื่องจากว่าค่าที่ได้จะไม่สัมพันธ์กัน วิธีการทดลองนี้ทดลองตามมาตรฐาน ASTM D 1664-69 หรือ AASHTO T 182-70

#### จ.7.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

จ.7.2.1 แก้วบีกเกอร์ (Beaker) ขนาดความจุ 500 มิลลิลิตร

จ.7.2.2 เครื่องชั่ง สามารถชั่งได้อย่างน้อย 200 กรัมและต้องอ่านได้ ละเอียดถึง 0.1 กรัม

จ.7.2.3 มีดปาด (Spatula) เป็นมีดปาดเหล็กกว้าง 1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) และยาว 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

จ.7.2.3 เตาอบ ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง  $60^{\circ}\text{C}$  ถึง  $149^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$  ถึง  $300^{\circ}\text{F}$ ) และความคุมอุณหภูมิได้

จ.7.2.4 โคมไฟ ขนาด 75 วัตต์ สำหรับส่องดูตัวอย่าง

### จ.7.3 การเตรียมตัวอย่าง

จ.7.3.1 เตรียมตัวอย่างเบ็ดดินเผาขนาด  $3/8$  นิ้ว ประมาณ 100 กรัม มาเตรียมตัวอย่างดังนี้

ก. การเคลือบผิววัสดุรวมแบบแห้ง (Dry-Aggregate Coating) ล้างตัวอย่างด้วยน้ำกลั่นเพื่อให้วัสดุส่วนละเอียดหลุดออกไป นำตัวอย่างเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ  $135^{\circ}\text{C}$  ถึง  $149^{\circ}\text{C}$  จนแห้ง เก็บตัวอย่างไว้ในภาชนะพร้อมปิดฝาให้แน่นจนกว่าจะนำไปใช้ทดลอง

ข. การเคลือบผิววัสดุรวมแบบเปียก (Wet-Aggregate Coating) แช่ตัวอย่างในน้ำกลั่นเป็นเวลา  $15 \pm 4$  ชั่วโมง นำตัวอย่างขึ้นจากน้ำกลั่น แล้วไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ  $135^{\circ}\text{C}$  ถึง  $149^{\circ}\text{C}$  จนแห้ง ปล่ยตัวอย่างให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง

จ.7.3.2 น้ำกลั่น ควรจะนำไปต้มอีกครั้ง เพื่อให้ค่า pH อยู่ระหว่าง 6.0-7.0

### จ.7.4 การทดลอง

จ.7.4.1 สำหรับยางคัทแบ็คแอสฟัลท์


ก. การเคลือบผิววัสดุรวมแบบแห้ง นำตัวอย่างที่เย็นลง ความอุณหภูมิห้อง มาใส่ในภาชนะสำหรับผสม เดิมยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ซึ่งอุ่นที่อุณหภูมิ  $35 \pm 2^{\circ}\text{C}$  (ดูตารางที่ จ.3) จำนวน  $5.5 \pm 0.2$  กรัม ใช้มีดปาด (Spatula) ริมผสมเพื่อให้ยางคัทแบ็ค

แอสฟัลท์เคลือบผิวตัวอย่างจนทั่วภายในเวลา 2 นาที แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ ) เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง โดยเตาอบควรจะเปิดรูระบายอากาศไว้ด้วย เอาตัวอย่างออกจากเตาอบแล้วผสมตัวอย่างอีกครั้งด้วยมีดปาดจนตัวอย่าง เย็นลงถึงอุณหภูมิห้อง เทตัวอย่างลงในบีกเกอร์ เติมน้ำกลั่นลงบนตัวอย่างให้ระดับน้ำท่วมผิวบนของตัวอย่าง ปรับอุณหภูมิของน้ำให้คงที่  $25^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง โดยไม่ให้มีการถูรบกวน เอาฟิล์มยางซึ่งลอยอยู่ที่ผิวน้ำออก ล้างแสงสว่างด้วยโคบอลต์ ขนาด 75 วัตต์ ผ่านลงในน้ำไปที่ตัวอย่าง สังเกตดูตัวอย่างว่าพื้นที่ผิวของตัวอย่างถูกปกคลุมด้วยยางแอสฟัลท์มากกว่าหรือน้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ รูปที่ จ.6


ตารางที่ จ.3 แนะนำการให้ความร้อนแก่วัสดุขุยมิมนัสสำหรับทดลองการเคลือบผิว

Material	Temperature
Cutback asphalt, Grades 30 and 70	room temperature
Cutback asphalt, Grade 250	$35\pm 2\text{C}$ ( $95\pm 5\text{F}$ )
Cutback asphalt, Grade 800	$52\pm 2\text{C}$ ( $125\pm 5\text{F}$ )
Cutback asphalt, Grade 3000	$68\pm 2\text{C}$ ( $155\pm 5\text{F}$ )
Tar, Grades RT-1 and RT-3	$60\pm 2\text{C}$ ( $140\pm 5\text{F}$ )
Tar, Grades RT-4, RT-5 and RT-6	$71\pm 2\text{C}$ ( $160\pm 5\text{F}$ )
Tar, Grades RT-7, RT-8 and RT-9	$93\pm 2\text{C}$ ( $200\pm 5\text{F}$ )

ข. การเคลือบผิววัสดุบวบรวมแบบเปียก นำตัวอย่างมาใส่ในภาชนะสำหรับผสม เติมน้ำกลั่นจำนวน 2 มิลลิลิตร รับประทานด้วยมีดปาดเพื่อให้ตัวอย่างเปียกจนทั่ว เติมน้ำกลั่นแอสฟัลท์ซึ่งอุ่นที่อุณหภูมิ  $35\pm 2^{\circ}\text{C}$  ลงบนตัวอย่างประมาณ  $5.5\pm 0.2$  กรัม แล้วใช้มีดปาด รับประทานอย่างเร็วจนกระทั่งยางแอสฟัลท์เคลือบผิวตัวอย่างจนทั่ว โดยใช้เวลาในการผสมไม่เกิน 5 นาที จากนั้นให้พิจารณาการเคลือบผิวของยางแอสฟัลท์ว่าเคลือบผิวมากกว่าหรือน้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ตามรูปที่ จ.7



รูปที่ จ.6 การเคลื่อนวัสดุเม็ดหินเผาแบบแห้ง ที่อุณหภูมิการเผาสุดท้าย  
ต่าง ๆ ด้วยยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ เกรด MC-250



รูปที่ ๙.๗ การเคลือบผิววัสดุเม็ดดินเผาแบบเปียก ที่อุณหภูมิเผาสุดท้ายต่าง ๆ ด้วยยางคัทแบ็กแอสฟัลท์ เกรด MC-250




รูปที่ ๙.๘ การเคลือบผิววัสดุเม็ดดินเผาแบบแห้ง ที่อุณหภูมิการเผาสุดท้ายต่าง ๆ ด้วยยางแอสฟัลท์อิมัลชัน เกรด CM-K



รูปที่ จ.9 การเคลือบผิววัสดุเบ็ดหินเผาแบบแห้งที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย  $1000^{\circ}\text{C}$  ด้วยยางแอสฟัลท์อิมัลชันเกรด SS-K

(THICKNESS GAUGE OR SLOT SIEVE)



16 SWG (1.6 M.M.) M.S SHEET ROLLED OVER 1/2" (8 M.M.) DIA. BAR.

หมายเหตุ ขนาดของช่องดูตามตารางที่ 3.4

รูปที่ จ.10 เครื่องมือวัดความหนา



#### จ.7.4.2 สำหรับยางแอสฟัลท์อิมัลชัน

ก. การเคลือบผิววัสดุรวมแบบแห้ง นำตัวอย่างที่เย็นลงตามอุณหภูมิห้องมาใส่ในภาชนะสำหรับผสม เดิมยางแอสฟัลท์อิมัลชันจำนวน  $8 \pm 0.2$  กรัม แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ  $135^{\circ}\text{C}$  ( $275^{\circ}\text{F}$ ) เป็นเวลา 5 นาที นำตัวอย่างออกจากเตาอบรีบใช้มีดปาดผสมจนกระทั่งยางแอสฟัลท์เคลือบผิวดตัวอย่างจนทั่ว แล้วนำตัวอย่างเข้าเตาอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ  $135^{\circ}\text{C}$  ( $275^{\circ}\text{F}$ ) เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง โดยเตาอบควรเปิดระบายอากาศไว้ด้วย จากนั้นผสมตัวอย่างให้ทั่วด้วยมีดปาด แล้วพิจารณาการเคลือบผิวของยางแอสฟัลท์ว่า มีการเคลือบผิวมากกว่าหรือน้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ตามรูปที่ จ.8 และรูปที่ จ.9

จ.7.5 การคำนวณ รายงานพื้นที่ผิวของวัสดุรวมถูกปกคลุมด้วยยางแอสฟัลท์มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

#### จ.8 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบหาค่าดัชนีความแบน (Flankiness Index) (8)

จ.8.1 ความมุ่งหมาย การทดสอบนี้เป็นวิธีการหาค่าดัชนีความแบนของวัสดุเม็ดหยาบ (Coarse Aggregate) เช่น เม็ดดินเผา โดยทาน้ำหนักของเม็ดดินเผาที่มีความหนาของด้านแบนน้อยกว่า  $3/5$  เท่าของขนาดเฉลี่ยของเม็ดดินเผา นั้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับน้ำหนักเม็ดดินเผาที่นำมาทดสอบ วิธีการทดสอบนี้ได้ปรับปรุงมาจาก BS. 812 หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล 210/2518

จ.8.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ดูรูปที่ จ.10 และตารางที่ จ.4

จ.8.2.1 ห้องวัดความหนา (Thickness Gauge or Slot Sieve)  
ประกอบด้วยช่องขนาดต่าง ๆ หลายขนาด

จ.8.2.2 ภาชนะสำหรับใส่ตัวอย่าง

จ.8.2.3 เครื่องมือแบ่งตัวอย่าง

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จตุตถกรรณมหาวิทยาลัย

จ.8.2.4 เครื่องชั่ง ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 กรัม

### จ.8.3 การเตรียมตัวอย่าง

จ.8.3.1 นำตัวอย่างเม็ดดินเผา แต่ละขนาดมาทำการชั่ง แล้วแยกเก็บไว้เพื่อทำการทดลอง

### จ.8.4 การทดลอง

จ.8.4.1 นำตัวอย่างเม็ดดินเผา แต่ละขนาดมาทดลองผ่านช่องวัดความหนา โดยใช้ส่วนที่แบนที่สุดลอดผ่าน ตรงช่องที่มีเลข เท่ากับตะแกรงที่ค้ำงั้นทีละก้อน ให้ทำทุก ๆ ขนาดของเม็ดดินเผา

จ.8.4.2 นำส่วนที่ค้ำงและส่วนที่ผ่านช่องวัดความหนาของ เม็ดดินเผาแต่ละขนาดไปชั่งแล้วบันทึกไว้

### จ.8.5 การคำนวณ

$$\% \text{ ดัชนีความแบน (Flankiness Index) } = \frac{x}{x+y} \times 100$$

เมื่อ  $x$  = น้ำหนักรวมของ เม็ดดินเผาที่ลอดผ่านช่องวัดความหนาทุกช่อง, กรัม

$y$  = น้ำหนักรวมของ เม็ดดินเผาที่ค้ำงช่องวัดความหนาทุกช่อง, กรัม

ตารางที่ จ.4 ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ลอดผ่าน เครื่องมือวัดความหนา

ขนาดของวัสดุ				ขนาดช่องของ เครื่องมือวัดความหนา*	
ผ่าน		ค้ำง		มม.	นิ้ว
มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	-	-
63.50	(2½")	50.80	(2")	34.29	1.350
50.80	(2")	38.10	(2½")	26.67	1.050
38.10	(1½")	25.40	(1")	19.05	0.750
31.75	(1½")	25.40	(1")	17.15	0.675
25.40	(1")	19.05	(¾")	13.34	0.525
19.05	(¾")	12.70	(½")	9.53	0.375
12.70	(½")	9.52	(⅜")	6.68	0.263
9.52	(⅜")	4.76	(¼")	4.29	0.169

จ.๑ การเตรียมตัวอย่างและการทดลอง Polished-Stone Valve (PSV) (3,20)

จ.๑.๑ ความมุ่งหมาย วิธีการทดลองนี้เป็นการทดลองหาคุณสมบัติความผิดหรือความต้านทานการสั่นไถลของวัสดุวาล์วรวมหยาบ เม็ดดินเผา เมื่ออยู่ในสภาพผิวเปียก และเมื่อได้รับการขัดสีจากยางรถยนต์บ่อย ๆ ครั้ง การทดลองนี้เป็นการทดลองตามมาตรฐานอังกฤษ BS. 812

จ.๑.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

จ.๑.๒.๑ เครื่องขัด (Accelerate Polishing Machine) ดังรูปที่ จ.11

จ.๑.๒.๒ เครื่องมือวัดความต้านทานการสั่นไถล (British Portable Tester) ดังรูปที่ จ.12

จ.๑.๓ การเตรียมตัวอย่าง

จ.๑.๓.๑ นำตัวอย่างเม็ดดินเผาขนาด 3/8 นิ้ว ประมาณ 1 กิโลกรัม มาล้างให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง

จ.๑.๓.๒ เรียงตัวอย่างเม็ดดินเผาลงในแม่แบบ (Mold) มาตรฐาน จำนวนตัวอย่างละ 4 แม่แบบ (Mold) โดยมีจำนวนเม็ดดินเผาในแต่ละแม่แบบ (Mold) อยู่ในช่วงที่กำหนดคือ ตามข้อกำหนดของ BS. 812 ปี 1967 กำหนดไว้ว่าจะต้องใช้ประมาณ 40-60 เม็ดต่อแม่แบบ

จ.๑.๓.๓ หล่อแผ่นตัวอย่างเม็ดดินเผาในแม่แบบ (Mold) โดยโรยทรายลงระหว่างช่องของตัวอย่างเม็ดดินเผา เพื่อป้องกันมิให้ซีเมนต์เคลือบหน้าด้านล่างของเม็ดดินเผา วางลาดเป็นรูปคดแครง เทซีเมนต์ที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วลงในแม่แบบ (Mold)

จ.๑.๓.๔ บ่มตัวอย่างเม็ดดินเผาที่หล่อไว้ในแม่แบบ (Mold) แล้ว เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยคลุมไว้ด้วยผ้าเปียก

จ.9.3.5 ถอดแผ่นตัวอย่างเบ็ดดินเผาออกจากแม่แบบ (Mold) ด้วยความระมัดระวัง ใช้แปรงขัดเศษทรายออกจากผิวของเบ็ดดินเผาให้หมด

จ.9.3.6 นำแผ่นตัวอย่างทั้ง 4 แผ่นไปแช่น้ำประมาณ 14 วัน โดยคว่ำหน้าด้านเบ็ดดินเผาลง

จ.9.4 การขัดแผ่นตัวอย่างด้วยเครื่องขัด (Accelerate Polishing Machine)

จ.9.4.1 นำแผ่นตัวอย่างเบ็ดดินเผา มาจัดเรียงในวงล้อของเครื่องขัดตามมาตรฐาน

จ.9.4.2 เดินเครื่องดำเนินการขัดแผ่นตัวอย่าง โดยในช่วง 3 ชั่วโมงแรก ขัดด้วยผงหยาบ (Corn Emery) ด้วยอัตราการใช้ 20-35 กรัมต่อนาที และปล่อยน้ำจากเครื่องมือ ด้วยอัตราการใช้เดียวกัน

จ.9.4.3 หยุดเครื่อง เมื่อเดินครบกำหนดเวลา 3 ชั่วโมงแล้ว ฉีดน้ำทำความสะอาดแผ่นตัวอย่าง และทำความสะอาดเครื่องมือให้เรียบร้อย

จ.9.4.4 เดินเครื่องดำเนินการขัดแผ่นตัวอย่าง ในช่วงที่สองคืออีก 3 ชั่วโมง โดยใช้ผงละเอียด (Air-Floated Emery Flour) ด้วยอัตราการใช้ 2-4 กรัมต่อนาที และปล่อยน้ำจากเครื่องมือด้วยอัตราการใช้เป็น 2 เท่า

จ.9.4.5 หยุดเครื่อง เมื่อเดินครบกำหนดเวลา ถอดแผ่นตัวอย่างออก และทำความสะอาดเครื่องมือให้เรียบร้อย

จ.9.5 การทดลอง

จ.9.5.1 แช่แผ่นตัวอย่าง โดยคว่ำหน้าด้านเบ็ดดินเผาลงในน้ำที่มีอุณหภูมิ  $18-22^{\circ}\text{C}$  นานประมาณ  $1/2 - 2$  ชั่วโมง

จ.9.5.2 นำแผ่นตัวอย่างขึ้นจากน้ำ แล้วทดลองหาค่า PSV เฉลี่ย โดยใช้เครื่องมือ British Portable Tester ตามมาตรฐาน BS 812

จ.๑.๕.๓ ในแต่ละแผ่นตัวอย่าง ให้ทำการทดลอง 5 ครั้ง บันทึกค่าที่อ่านได้ไว้ ค่า PSV เฉลี่ยของแผ่นตัวอย่าง เบ็ดดินเผาแต่ละแผ่นสามารถคำนวณได้จากค่าที่อ่านได้ 3 ครั้งหลัง และค่า PSV เฉลี่ยทั้งหมดจะได้จากการเฉลี่ยจากตัวอย่างทั้ง 4 แผ่นอีกครั้ง ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ จ.13 ค่า PSV ที่อ่านได้ที่อุณหภูมิ  $t^{\circ}\text{C}$  ให้แปลงเป็นค่า PSV ที่อุณหภูมิ  $20^{\circ}\text{C}$  ตามสูตรของ Maclean และ Shergold ดังนี้


$$C_{20} = \frac{100+t}{120} \times C_t$$

เมื่อ


$$C_{20} = \text{ค่า PSV ที่อุณหภูมิ } 20^{\circ}\text{C}$$

$$C_t = \text{ค่า PSV ที่อุณหภูมิ } t^{\circ}\text{C}$$

$$t = \text{อุณหภูมิในขณะที่ทดลอง } ^{\circ}\text{C}$$




รูปที่ ๑.๑๑ เครื่องจักร




*British Road Research Laboratory's pendulum friction tester (British Portable Tester).*

รูปที่ จ.12 เครื่องวัดความต้านทานการลื่นไถล

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ก. ตัวอย่างก่อนขัด



ข. ตัวอย่างหลังขัด

รูปที่ จ.13 ตัวอย่าง เม็ดดินเผาที่ทดลองทำ PSV ที่อุณหภูมิการเผาสุดท้ายต่าง ๆ



ภาคผนวก ฉ.

การทดสอบคุณสมบัติของยางแอสฟัลท์ชนิด เหลว

ภาคผนวก ฉ.

การทดสอบคุณสมบัติของยางแอสฟัลท์ชนิด เหลว

ฉ.1 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาค่าความหนืดโดยวิธี Saybolt Furol (9,10)

ฉ.1.1 ความมุ่งหมาย วิธีการทดลองนี้เป็นการวัดค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยวิธี Saybolt ที่อุณหภูมิที่กำหนด ระหว่าง 21<sup>o</sup>ซ - 98<sup>o</sup>ซ

ค่าความหนืดแบบ Saybolt Universal (SU) คือเวลาเป็นวินาที ที่ตัวอย่าง 60 มิลลิลิตร ไหลผ่านรูกลม (Orifice) ความขนาดของ Universal ซึ่งได้ตรวจเทียบ (Calibrated) ไว้แล้ว ภายใต้สภาวะที่กำหนด วิธีนี้ได้ปรับปรุงจาก AASHTO T-72 หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล-ท 407/2520

ฉ.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ ฉ.1

ฉ.1.2.1 หลอดมาตรฐาน (Standard Tube) หรือ Furol Tip และส่วนประกอบที่จำเป็น

ฉ.1.2.2 ที่จับเทอร์โมมิเตอร์

ฉ.1.2.3 กรวยกรองตัวอย่าง

ฉ.1.2.4 ขวดแพลซค์ (Viscosity Flask)

ฉ.1.2.5 นาฬิกาจับเวลา

ฉ.1.2.6 เทอร์โมมิเตอร์

ฉ.1.2.7 กระจบ้องหรือบีกเกอร์

ฉ.1.3 การเตรียมตัวอย่าง

ฉ.1.3.1 ตั้งเครื่องมือในที่ไม่มีลมพัด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

ฉ.1.3.2 บรรจุของเหลวที่ใช้เป็นตัวอย่างลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิ โดยให้ระดับของเหลวนั้นอยู่สูงกว่าขอบบนชั้นในของ เครื่องมือหาความหนืด อย่างน้อย 6.5 มิลลิเมตร ตัวอย่างที่ใช้ ใช้น้ำมันที่มีค่าแบบหนืดแบบ Saybolt ที่ 100<sup>o</sup>ฟ เท่ากับ 120-150 วินาที

จ.1.3.3 ใช้คาร์บอนเดสราคลอไรด์ล้าง เครื่องมือหาความหนืด แล้วปล่อยให้แห้ง

จ.1.3.4 ใส่จุกไม้คอร์ก ที่ช่องตรงส่วนล่างสุดของเครื่องมือ จุกไม้คอร์กนี้ต้องแน่นพอดี ไม่ให้ตัวอย่างไหลซึมออกมา

จ.1.3.5 เปิดสวิต ให้เครื่องให้ความร้อนและเครื่องกวนทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิในอ่างควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามที่กำหนด เช่น ยางแอสฟัลท์อีมีลชัน เกรด CM-K ทดลองที่อุณหภูมิ 50°ซ และยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ที่อุณหภูมิ 60°ซ ส่วนยางแอสฟัลท์อีมีลชัน เกรด SS-K ทดลองที่อุณหภูมิ 25°ซ จึงไม่ต้องเปิดสวิตเครื่องเพื่อให้ความร้อน

#### จ.1.4 การทดลอง

จ.1.4.1 เทตัวอย่างยางแอสฟัลท์ที่เตรียมไว้ผ่านกรวยลงสู่เครื่องมือหาค่าความหนืด จนเต็มขอบบนชั้นใน ซึ่งเป็นขีดกำหนดในการบรรจุตัวอย่าง สำหรับยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ไม่ต้องกรองตัวอย่างก็ได้

จ.1.4.2 ใช้เทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเสียบอยู่ในที่จับ กวนตัวอย่างด้วยความเร็ว 30-50 รอบต่อนาที จนตัวอย่างมีอุณหภูมิคงที่ตามที่กำหนด การกวนตัวอย่างต้องกวนติดต่อกันอย่างน้อย 1 นาที ห้ามปรับอุณหภูมิของตัวอย่างในเครื่องมือหาค่าความหนืด โดยการจุ่มวัสดุที่เย็นหรือร้อนลงไป


จ.1.4.3 เอาเทอร์โมมิเตอร์ออกจากตัวอย่าง แล้วรีบใช้หลอดดูดตัวอย่าง ที่กันออกมาอยู่ที่ชั้นนอกของเครื่องมือ จนมีระดับต่ำกว่าขอบบนชั้นใน ในการดูดตัวอย่างอย่าให้ปลายของหลอดดูดตัวอย่างสัมผัสกับขอบบนชั้นใน เพราะจะทำให้ระดับของตัวอย่างในเครื่องมือลดลง

จ.1.4.4 วางขวดแฟลชคัทที่ใช้รองรับตัวอย่างมาวางได้หลวมมาตรฐานให้ตรงกับช่องเปิด (Orifice) เพื่อให้ตัวอย่างที่ไหลลงถูกคอขวด โดยให้ขีดบนขวดอยู่ต่ำกว่าปลายของท่อมาตรฐานระหว่าง 100-130 มิลลิเมตร


จ.1.4.5 คึงจุกไม้คอร์กออก พร้อมกับเริ่มจับเวลา พอระดับตัวอย่างขึ้นถึงขีดที่กำหนดไว้ รีบบันทึกเวลาการไหลของตัวอย่างเป็นวินาที

#### จ.1.5 การคำนวณ


ค่าความหนืด แบบ Saybolt Furol เป็นวินาที



Viscosity test.



—Sectional View of Standard Oil Tube.



—Receiving Flask.

รูปที่ ๑.๑ เครื่องมือทดลองหาค่าความหนืดแบบ Saybolt Furol

## ฉ.2 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาค่าความหนืด Kinematic ของยางคัทแบ็คแอสฟัลท์<sup>(10)</sup>

ฉ.2.1 ความมุ่งหมาย วิธีการทดลองนี้เป็นการทดลองหาค่าความหนืด Kinematic ของยางแอสฟัลท์ชนิดเหลว ประเภทบ่ม-ช้า (SC), Road Oil, สารเหลวที่อุณหภูมิ 140<sup>o</sup>F (60<sup>o</sup>C) สำหรับแอสฟัลท์ซีเมนต์ทดลองที่อุณหภูมิ 275<sup>o</sup>F (135<sup>o</sup>C) ในช่วงความหนืด 30-100,000 Centi-Stokes การทดลองนี้ตามมาตรฐาน ASTM D2170

### ฉ.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ ฉ.2

ฉ.2.2.1 เครื่องวัดความหนืด (Viscometer), Capillary-Type ซึ่งประกอบด้วย

- ก) Cannon-Fenske Viscometer สำหรับใส่สารเหลว
- ข) Lantz-Zeitfuchs Viscometer
- ค) BS U-Tube Modified Reverse Flow Viscometers

ฉ.2.2.2 เครื่องวัดความหนืดที่ปรับแล้ว (Calibrated Viscometers) ซึ่งหาได้จากตัวแทนจำหน่าย

#### ฉ.2.2.3 เทอร์โมมิเตอร์

ฉ.2.2.4 อ่างน้ำ (Bath) สำหรับแช่ Viscometer ในของเหลว อุณหภูมิจะต้องเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน  $\pm 0.02^{\circ}\text{F}$  ( $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ ) ตลอดความยาวของ Viscometer ที่อุณหภูมิ 140<sup>o</sup>F (60<sup>o</sup>C)

#### ฉ.2.2.5 น้ำกลั่นเหมาะสำหรับการทดลองที่อุณหภูมิ 140<sup>o</sup>F (60<sup>o</sup>C)

#### ฉ.2.2.6 นาฬิกาจับเวลา ที่อ่านได้ละเอียดถึง 0.1 วินาที

### ฉ.2.3 การเตรียมตัวอย่าง สำหรับยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ และ Road Oil

#### ฉ.2.3.1 ปลอ่ยตัวอย่างให้เย็นลงที่อุณหภูมิต้องทดลอง

ฉ.2.3.2 เปิดฝาตัวอย่างออก แล้วผสมให้เข้ากันโดยการกวนเป็นเวลา 30 วินาที ระวังอย่าให้อากาศเข้าผสมในขณะที่กวน ถ้าตัวอย่างข้นเกินไปที่จะกวนได้ ให้นำเอาตัวอย่างแอสฟัลท์ไปแช่ในอ่างน้ำหรือเคาบที่รักษาอุณหภูมิให้คงที่  $7 \pm 5^{\circ}\text{F}$  ( $63 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ) จนกว่าจะเหลวพอที่จะกวนได้

ฉ.2.3.3 รับ เทตัวอย่างประมาณ 20 มิลลิลิตร ลงในกล่องซึ่งอาจมากกว่า  
หนึ่งกล่อง กล่องดังกล่าวจะต้องมีความจุ 30 มิลลิลิตร แล้วรับปิดฝากันอากาศเข้า

ฉ.2.3.4 สำหรับตัวอย่างที่มีความหนืดที่อุณหภูมิ  $140^{\circ}\text{F}$  ( $60^{\circ}\text{C}$ ) เกินกว่า  
800 Centi-Stokes ให้นำเอาตัวอย่างที่บรรจุในภาชนะกันอากาศ เข้ามอบหรือแช่ในอ่างน้ำที่  
รักษาอุณหภูมิที่  $145 \pm 5^{\circ}\text{F}$  ( $63 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ) จนกระทั่งมีความ เหลวพอที่จะใส่ลงใน  
Viscometer การอบไม่ควรเกิน 30 นาที

#### ฉ.2.4 การทดลอง

ฉ.2.4.1 รักษาอุณหภูมิของอ่างน้ำให้อยู่ระหว่าง  $\pm 0.02^{\circ}\text{F}$  ( $0.01^{\circ}\text{C}$ )  
สำหรับอุณหภูมิที่ใช้ทดลอง  $140^{\circ}\text{F}$  ( $60^{\circ}\text{C}$ ) พร้อมปรับแก้ค่าผิดพลาดที่เกิดจากการอ่าน  
เทอร์โมมิเตอร์

ฉ.2.4.2 เลือกเครื่องวัดความหนืด (Viscometer) แบบหนึ่ง ซึ่งสะอาด  
และแห้ง และใช้เวลาในการไหลมากกว่า 60 วินาที แล้วปรับให้ถึงที่อุณหภูมิที่ต้องการทดลอง

ฉ.2.4.3 เตรียมเครื่องวัดความหนืด ให้ได้ระดับที่ต้องการ

ฉ.2.4.4 ปลดปล่อยให้เครื่องวัดความหนืดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เท่ากับอุณหภูมิของ  
อ่างน้ำที่ใช้สำหรับทดลอง

ฉ.2.4.5 เริ่มปล่อยให้ยางแอสฟัลท์ไหลในเครื่องวัดความหนืด

ฉ.2.4.6 วัดระยะเวลาที่ยางแอสฟัลท์วิ่งผ่านขีดที่กำหนด ถ้าเวลาที่ได้น้อย  
กว่า 60 วินาที เลือกเครื่องวัดความหนืดซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาใช้

ฉ.2.4.7 เมื่อทดลองเสร็จให้ทำความสะอาดเครื่องวัดความหนืด โดยการ  
ให้สารละลายผ่านหลาย ๆ ครั้ง ตามด้วยสารละลายที่ระเหยได้อย่างสมบูรณ์ แล้วทำให้แห้งโดย  
เป่าอากาศผ่านเป็นเวลา 2 นาที จนเห็นว่าปราศจากสารละลาย

#### ฉ.2.5 การคำนวณ


คำนวณหาค่าความหนืด Kinematic ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

ความหนืด Kinematic, เซนติ-สโตก =  $C \times T$

เมื่อ

$C$  = ค่าคงที่ (Calibration Constant) ของเครื่องวัดความหนืด,  
เซนติ-สโตกส์ ต่อวินาที

$T$  = เวลาที่ใช้ในการไหลของ  $\eta$  เหลว. วินาที



รูปที่ ๑.๒ เครื่องมือทดลองหาค่าความหนืดแบบ Kinematic



รูปที่ ฉ.3 เครื่องมือทดลองตรวจสอบประจุไฟฟ้า

ฉ.3 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองการแยกชั้นหลังจาก 7 วัน (11,15,21)

ฉ.3.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นการทดลองหาอัตราการคกตะกอน เมื่อเก็บยางแอสฟัลท์อีมีลชันไว้นาน เพราะว่ายางแอสฟัลท์อีมีลชันเมื่อเก็บเอาไว้วัน ๆ ยางแอสฟัลท์จะแยกตัวออกจากน้ำและคกตะกอน เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงระยะเวลาในการเก็บที่เหมาะสม จึงต้องทำการทดลองการแยกชั้น วิธีการทดลองนี้เป็นการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D244

ฉ.3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ฉ.3.2.1 กระจกตวง (Graduate Cylinders) ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก  $50 \pm 5$  มิลลิเมตร ขนาดความจุ 500 มิลลิเมตร จำนวน 2 อัน พร้อมฝาจุกคออร์ก

ฉ.3.2.2 ปีเปดแก้ว (Glass Pipet) ขนาดความจุ 60 มิลลิเมตร สำหรับดูดตัวอย่าง

ฉ.3.2.3 เครื่องชั่ง ให้ความละเอียดถึง  $\pm 0.01$  กรัม และสามารถชั่งได้อย่างน้อย 500 กรัม



### ฉ.3.3 การทดลอง

ฉ.3.3.1 ใส่ตัวอย่างจำนวน 500 มิลลิกรัม ลงในกระบอกดวงทั้ง 2 อัน ปิดฝาจากให้เรียบร้อย ค้างทิ้งไว้ไม่ให้มีการรบกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นดูดตัวอย่างที่ส่วนบนของแต่ละกระบอกดวง จำนวน 55 มิลลิกรัมด้วยปิเปตแก้ว ผสมแต่ละตัวอย่างให้ทั่วแล้ว นำตัวอย่างแต่ละอันจำนวน 50 กรัมใส่ลงในบีกเกอร์ ซึ่งน้ำหนักไว้ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ  $163 \pm 2.8^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ฉ.3.3.2 ดูดตัวอย่างส่วนที่เหลือจากตอนล่างของแต่ละกระบอกดวง จำนวน 55 มิลลิกรัม ด้วยปิเปตแก้ว ผสมแต่ละตัวอย่างให้ทั่ว แล้วนำตัวอย่างแต่ละอัน จำนวน 50 กรัมใส่ลงในบีกเกอร์ ซึ่งน้ำหนักไว้ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ  $163 \pm 2.8^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ฉ.3.3.3 ชั่งน้ำหนักส่วนที่เหลือ (Residue) หลังจากการอบ

### ฉ.3.4 การคำนวณ

เปอร์เซ็นต์การแยกชั้น (Percent Settlement) =  $B-A$

เมื่อ

A = เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของปริมาณเนื้อยาง (Residue) จากตัวอย่างส่วนบน

B = เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของปริมาณเนื้อยาง (Residue) จากตัวอย่าง  
ส่วนล่าง

### ฉ.4 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาปริมาณยางแอสฟัลท์ที่ค้างบนตะแกรง (11, 15, 21)

ฉ.4.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อหาปริมาณเป็นร้อยละของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ซึ่งอาจจับตัวกัน เป็นก้อนเล็ก หรือ เป็นอนุภาคค่อนข้างใหญ่ที่ปนอยู่ในยางแอสฟัลท์อีมีลชัน ซึ่งถ้าหากมีมากไป ก็จะทำให้คุณสมบัติบางประการของยางแอสฟัลท์อีมีลชัน เสียไป วิธีการทดลองนี้ตามมาตรฐาน ASTM D.244

ฉ.4.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ฉ.4.2.1 ตะแกรง เบอร์ 20 (850  $\mu\text{m}$ )

ฉ.4.2.2 ภาชนะรองตะแกรง (Pan) ที่มีขนาดเปิดด้านล่างของตะแกรงพอดี

ฉ.4.2.3 สารละลายโมลต์โซเดียมโอเลต (Sodium Oleate Solution) ที่มีความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ คือมีปริมาณโซเดียมโอเลตบริสุทธิ์ จำนวน 2 กรัมในสารละลาย 100 มิลลิลิตร

ฉ.4.2.4 เครื่องชั่ง สามารถชั่งได้อย่างน้อย 2,000 กรัมและมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 1$  กรัม กับเครื่องชั่งสามารถชั่งได้ 500 กรัมและมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 0.1$  กรัม

ฉ.4.2.5 น้ำกลั่น

ฉ.4.3 การทดลอง

ฉ.4.3.1 ชั่งน้ำหนักตะแกรงเปล่า ภาชนะรองรับตะแกรง และตะแกรงเปล่าที่เปียกสารละลายโซเดียมโอเลต หรือน้ำกลั่น

ฉ.4.3.2 ชั่งน้ำหนักตัวอย่างยางแอสฟัลท์อีมีลชัน จำนวน 1,000 กรัม ใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสม นำตัวอย่างมากรองผ่านตะแกรงเบอร์ 20 จากนั้นนำตะแกรงและยางแอสฟัลท์ที่ค้างมาล้างดังนี้ สำหรับชนิดที่มีประจุลบ (Anionic) ใช้ล้างด้วยโมลต์โซเดียมโอเลต ส่วนชนิดที่มีประจุบวก (Cationic) ใช้ล้างด้วยน้ำกลั่น

ฉ.4.3.3 หลังจากล้างแล้ว นำตะแกรงและยางแอสฟัลท์ที่ติดอยู่ (โดยมีภาชนะรองรับรองรับอยู่ได้) เข้าอบที่อุณหภูมิ  $105^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ฉ.4.3.4 ชั่งน้ำหนักตะแกรง ภาชนะรองรับตะแกรง และเนื้อยางที่เหลือ (Residue)

ฉ.4.4 การคำนวณ

$$\text{เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างที่ค้างบนตะแกรง} = \frac{B-A}{10}$$

(Percent Sample Retained)

เมื่อ

A = น้ำหนักตะแกรง + ภาชนะรองรับตะแกรง, กรัม

B = น้ำหนักตะแกรง + ภาชนะรองรับตะแกรง + เนื้อยางที่เหลือ, กรัม

## ฉ.5 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองการผสมกับซีเมนต์<sup>(11,15,21)</sup>

ฉ.5.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นการทดลอง การผสมซีเมนต์กับยางแอสฟัลท์อิมัลชัน ชนิดแตกตัวช้า เนื่องจากว่ายางแอสฟัลท์อิมัลชันชนิดนี้ใช้เวลานานที่จะรวมตัวกัน ฉะนั้นจึงใช้วิธีการทดลองการผสมกับซีเมนต์แทนการทดลองหาอัตราการรวมตัวของอนุภาคยางแอสฟัลท์ (Demulsibility Test) การทดลองนี้ระบุให้ใช้ได้ทั้งชนิดที่มีประจุลบ (Anionic) และประจุบวก (Cationic) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอนุภาคยางแอสฟัลท์จะไม่รวมตัวกันอย่างรวดเร็ว เมื่อสัมผัสกับดิน เม็คละเอียดหรือหินฝุ่น วิธีการทดลองนี้เป็นการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D.244

### ฉ.5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ฉ.5.2.1 ตะแกรง ขนาดเบอร์ 14 และขนาดเบอร์ 80

ฉ.5.2.2 กะละมังเคลือบ หรือภาชนะโลหะที่มีก้นกลม ขนาดความจุ 500 มิลลิลิตร

ฉ.5.2.3 แท่งกวน (Stirring Rod) เป็นแท่งเหล็กกลมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปลายแท่งประมาณ 0.5 นิ้ว (13 มิลลิเมตร)

ฉ.5.2.4 กระจกตวง (Graduate Cylinder) ขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร

ฉ.5.2.5 เครื่องชั่ง เป็นเครื่องชั่งแบบ Balance สามารถชั่งได้อย่างน้อย 500 กรัม และต้องอ่านได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

ฉ.5.2.6 ซีเมนต์ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว

### ฉ.5.3 การทดลอง

ฉ.5.3.1 นำตัวอย่างยางแอสฟัลท์อิมัลชันมาผสมกับน้ำให้เจือจางมีเนื้อยางแอสฟัลท์เหลือ 55 เปอร์เซ็นต์

ฉ.5.3.2 นำปูนซีเมนต์มาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 80 แล้วนำส่วนที่ผ่านตะแกรงมา  $50 \pm 0.1$  กรัม เทใส่ลงในกะละมังเคลือบ

ฉ.5.3.3 นำตัวอย่างยางแอสฟัลท์อีมีลชันที่ผสมแล้วจำนวน 100 มิลลิลิตร มาเติมลงบนปูนซีเมนต์แล้วกวนด้วยแท่งกวนด้วยอัตราความเร็ว 60 รอบต่อนาที ก่อนเสร็จ 1 นาทีให้เติมน้ำลงในส่วนผสมอีก 150 มิลลิลิตรพร้อมกวนต่อไปอีก 3 นาที

ฉ.5.3.4 นำส่วนผสม (ตามข้อ ฉ.5.3.3) ไปกรองผ่านตะแกรงเบอร์ 14 แล้วล้างวัสดุผสมด้วยน้ำกลั่น โดยยกกระดับน้ำกลั่นที่ใสข้างสูงจากตะแกรงประมาณ 6 นิ้ว (152.4 มิลลิเมตร) นำตะแกรงซึ่งมีวัสดุผสม เข้ามอบที่อุณหภูมิ 163<sup>o</sup>ซ

ฉ.5.3.5 ชั่งน้ำหนักตะแกรงซึ่งมีวัสดุผสม หลังจากการอบ นำวัสดุผสมส่วนที่ค้างบนตะแกรงนี้ไปคำนวณหาน้ำหนัก คิด เป็นร้อยละ

#### ฉ.6 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองตรวจสอบประจุไฟฟ้าของยางแอสฟัลท์อีมีลชัน (9)

ฉ.6.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้ใช้ตรวจสอบประจุไฟฟ้าบวกของยางแอสฟัลท์อีมีลชัน ชนิดที่มีประจุไฟฟ้าบวก (Cationic) เพราะว่าประจุไฟฟ้าบวกเป็นการรบกวนในการแยกชนิดของยางแอสฟัลท์อีมีลชัน ชนิดประจุไฟฟ้าบวก วิธีการทดลองนี้ได้ปรับปรุงมาจาก AASHTO T-59 หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล-ท 411/2522

ฉ.6.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ ฉ.3

ฉ.6.2,1 แหล่งไฟฟ้า ใช้เครื่องที่ให้กระแสไฟฟ้าตรง เป็นมิลลิแอมป์เคอร์ ขนาด 12 โวลท์ และสามารถปรับกระแสไฟฟ้าได้

ฉ.6.2.2 ขั้วไฟฟ้า เป็นแผ่นเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ขนาด 25.4 x 101.6 มิลลิเมตร มีฉนวนค้ำวางขนานห่างกัน 12.7 มิลลิเมตร

ฉ.6.2.3 บีกเกอร์ ขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร

ฉ.6.2.4 นาฬิกาจับเวลา

ฉ.6.3 การเตรียมตัวอย่าง

ฉ.6.3.1 เทยางแอสฟัลท์อีมีลชัน ลงในบีกเกอร์ ให้มีปริมาณมากพอที่จะจุ่มแผ่นขั้วลงไปได้ลึก 25.4 มิลลิเมตร

ไฟฟ้า

ฉ.6.3.2 ทำความสะอาดขั้วไฟฟ้า แล้ว เช็ดให้แห้ง ค่อยๆ เช้ากับแหล่ง

ฉ.6.4 การทดลอง

ฉ.6.4.1 จุ่มขั้วไฟฟ้าลงในตัวอย่างที่ใช้ทดลองให้ลึก 25.4 มิลลิเมตร แล้วปรับกระแสไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย 8 มิลลิแอมป์ และเริ่มจับเวลาเป็นวินาที

ฉ.6.4.2 เมื่อกระแสไฟฟ้าตกลงถึง 2 มิลลิแอมป์ หรือเมื่อเวลาครบ 30 นาที แล้วค่อยๆ โทนจะถึงก่อน ให้ตัดกระแสไฟฟ้าออก นำขั้วไฟฟ้าไปล้าง โดยวิธีให้น้ำไหลผ่านเบา ๆ

ฉ.6.4.3 สังเกตดูรูปร่างแอสฟัลท์ที่เกาะขั้วไฟฟ้า ถ้ารูปร่างแอสฟัลท์จับที่ขั้วไฟฟ้า ลบ ในขณะที่ขั้วไฟฟ้าบวกสะอาดไม่มียางแอสฟัลท์เกาะอยู่ จะเป็นยางแอสฟัลท์อิมัลชัน ชนิดที่มี ประจุไฟฟ้าบวก (Cationic)

ฉ.6.5 การคำนวณ

ฉ.7 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองความเป็นกรด-ด่าง (24,40)

ฉ.7.1 ความมุ่งหมาย วิธีการทดลองนี้เป็นการทดลองความเป็นกรด เป็นด่างของยาง แอสฟัลท์อิมัลชัน ชนิดแตกตัวช้า (Slow Setting) เกรด SS-K โดยใช้ pH-meter หรือกระดาษลิตมัส แต่วิธีการทดลองนี้จะใช้เครื่อง pH-meter ซึ่งทดลองตามมาตรฐาน ASTM E70-68 หรือ AASHO T200-70

ฉ.7.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ฉ.7.2.1 เครื่อง pH-meter เป็นเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ ตัวอย่าง

ฉ.7.2.2 สารละลายมาตรฐาน เป็นสารละลายพวก Buffer Salt ชนิดต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ ฉ.1

ฉ.7.2.3 แก้วบีกเกอร์ (Beaker) ขนาดความจุ 500 มิลลิลิตร

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ฉ.7.3 การเตรียมตัวอย่าง

นำ Buffer Salt ชนิดต่าง ๆ ที่จะนำมาทดลอง มาทำให้มีความบริสุทธิ์ที่สุด เช่นเดียวกับมาตรฐานของ pH ตามตารางที่ ฉ.1 ดังนี้

ก. โปแตสเซียมไฮโดรเจนธาเลต (Potassium Hydrogen Phthalate) โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium Dihydrogen Phosphate) และไดโซเดียมฟอสเฟต (Disodium Phosphate) นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ  $110^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปใช้งาน

ข. บอแร็กซ์ (Borax) และโซเดียมโบคาร์บอเนต ไม่ต้องให้ความร้อน ให้ใช้ทดลองที่อุณหภูมิของห้อง

ค. โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนซิเตรต (Potassium Dihydrogencitrate) นำไปทำให้แห้งที่อุณหภูมิ  $80^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ง. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate) นำไปเผาไฟที่อุณหภูมิ  $270^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปใช้งาน

นำ Buffer Salt แต่ละชนิดไปละลายในน้ำกลั่น เพื่อให้เป็นสารละลายมาตรฐานตามที่ต้องการ

### ฉ.7.4 การทดลอง

ฉ.7.4.1 นำตัวอย่างยางแอสฟัลท์อิมัลชัน เกรด SS-K มาคนให้เข้ากัน เทใส่ลงบีกเกอร์ ประมาณ 250 มิลลิลิตร

ฉ.7.4.2 ทำการ Calibrate เครื่อง pH-meter โดยใช้สารละลาย Buffer pH4 และสารละลาย Buffer pH9

ฉ.7.4.3 ปรับให้เครื่อง pH-meter อ่านค่าได้ตรงกับค่าของสารละลาย Buffer ตามตารางที่ ฉ.2

ฉ.7.4.4 วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของตัวอย่างยางแอสฟัลท์อิมัลชัน แล้วทำการบันทึกค่า

ตารางที่ ๑.1 เกลือ Buffer ชนิดต่าง ๆ ที่นำไปทำเป็นสารละลาย

Buffer Salt	SRM No.
Potassium dihydrogen citrate.....	150
Potassium hydrogen phthalate.....	185
Potassium dihydrogen phosphate.....	1861
Dipotassium hydrogen phosphate.....	18611
Borax.....	187
Sodium bicarbonate.....	191
Sodium carbonate.....	192


The pH(S) values may vary slightly from one lot to another; consequently, the values given on the SRM certificate should be used in preference to those given in Table 2, if slight differences exist.

ตารางที่ ๑.2 สารละลายมาตรฐานซึ่งมีค่า pH ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

pH(S) of Standard Solutions<sup>a, b</sup>

Temperature, deg C	A	B	C	D	E	F
0.....	3.863	4.003	6.984	7.343	9.464	10.313
10.....	3.827	3.998	6.923	7.472	9.332	10.178
20.....	3.785	4.032	6.841	7.424	9.225	10.063
25.....	3.776	4.036	6.865	7.413	9.183	10.013
30.....	3.765	4.015	6.853	7.401	9.139	9.967
35.....	3.760	4.024	6.844	7.384	9.102	9.927
40.....	3.754	4.035	6.838	7.367	9.065	9.890
50.....	3.743	4.063	6.833	7.367	9.011	9.830
60.....	.....	4.091	6.836	.....	8.962	.....
70.....	.....	4.126	6.845	.....	8.921	.....
80.....	.....	4.164	6.859	.....	8.885	.....
90.....	.....	4.205	6.877	.....	8.850	.....

<sup>a</sup> The compositions of the standard solutions are:  
 A—KH<sub>2</sub>Citrate, *m* = 0.05 mol kg<sup>-1</sup>  
 B—KH phthalate, *m* = 0.05 mol kg<sup>-1</sup>  
 C—KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, *m* = 0.025 mol kg<sup>-1</sup>; Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, *m* = 0.025 mol kg<sup>-1</sup>  
 D—KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, *m* = 0.008695 mol kg<sup>-1</sup>; Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, *m* = 0.03043 mol kg<sup>-1</sup>  
 E—Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, *m* = 0.01 mol kg<sup>-1</sup>  
 F—NaHCO<sub>3</sub>, *m* = 0.025 mol kg<sup>-1</sup>; Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, *m* = 0.025 mol kg<sup>-1</sup>  
 where *m* denotes molality.  
<sup>b</sup> For a discussion of the manner in which these pH(S) values were assigned, see Chapter 4 of the book by Bates, R. G., *Determination of pH, Theory and Practice*, John Wiley & Sons, New York, 1964.



- (a) A = 45 to 55 mm
- (a) B = 14 to 16 mm
- (a) C = 12 to 16 mm
- (a) D = 235 to 255 mm
- (b) E = 25 to 38 mm
- (b) F = 186 to 194 mm
- (b) H = 18 to 19 mm

Apparatus for Determining Water.

รูปที่ ๑.4 เครื่องมือทดลองหาค่าเปอร์เซ็นต์น้ำ

ฉ.8 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองการกลั่นยางแอสฟัลท์อิมัลชัน (21,35)

ฉ.8.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นการตรวจสอบยางแอสฟัลท์อิมัลชันโดยการกลั่น เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ผสมรวมอยู่เป็นองค์ประกอบในยางแอสฟัลท์อิมัลชัน และหาปริมาณเนื้อยางหรือกาก (Residue) รวมถึงสารที่ประกอบเป็นแอสฟัลท์อิมัลชัน เช่น พว Semisolid หรือ Liquid Asphaltic Base น้ำและพวกอิมัลซิไฟคิงเอเจนต์ (Emulsifying Agent) วิธีการทดลองนี้เป็นการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D.244

ฉ.8.2 การหาเปอร์เซ็นต์น้ำในยางแอสฟัลท์อิมัลชัน

ฉ.8.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง ดังแสดงในรูป ฉ.4

ก) Metal Still เป็นหม้อกลั่นโลหะสำหรับใส่ตัวอย่างรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.7 นิ้ว (9.39 เซนติเมตร) สูง 6 นิ้ว (15.24 เซนติเมตร) คอนบนเป็นแผ่นฝาโลหะมีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) สำหรับใส่หลอดแก้วที่ติดอยู่กับที่กักน้ำ (Trap) และมีที่ยึด (Clamp) สำหรับยึดแน่นสนิทกับตัวภาชนะ

ข) Heat Source ทำเป็นรูปร่างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) มีรูเจาะด้านใน เพื่อให้เปลวไฟออกได้โดยรอบขณะดำเนินการทดลอง

ค) เครื่องควบแน่น (Condenser) ประกอบด้วย Jacket ยาว  $15\frac{3}{4}$  นิ้ว (40 เซนติเมตร) หลอดแก้วชั้นใน มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน  $\frac{3}{8}$  นิ้ว (0.95 เซนติเมตร) และเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก  $\frac{1}{2}$  นิ้ว (1.27 เซนติเมตร)

ง) ที่กักน้ำ (Trap) ทำด้วยแก้ว (Anneals Glass) มีขีดแบ่งออกอ่านได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิลิตร จาก 0 ถึง 2 มิลลิลิตร และอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 มิลลิลิตร จาก 2 ถึง 25 มิลลิลิตร

จ. ตัวทำละลาย (Solvent) เป็นตัวทำละลายประเภท Xylol หรืออื่น ๆ เช่น จากการกลั่นของปิโตรเลียมที่ 98 เปอร์เซนต์ ระหว่างอุณหภูมิ  $120^{\circ}\text{C}$  ถึง  $250^{\circ}\text{C}$



### ฉ.8.2.2 การเตรียมตัวอย่าง

ก) ถ้าคาดว่าตัวอย่างทดลองมีองค์ประกอบของน้ำน้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ใช้ตัวอย่างประมาณ  $100 \pm 0.10$  กรัม ถ้าคาดว่ามีย่าน้ำมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ใช้ตัวอย่างประมาณ  $50 \pm 0.1$  กรัม โดยทำการผสมรวมกับตัวทำละลาย (Solvent) ประเภท Xylol ในปริมาณเท่ากัน โดยเขย่าหมุน ๆ จนเข้ากัน

ข) ประกอบหม้อกลั่นโลหะ (Metal Still), ที่กักน้ำ และเครื่องควบคุมแน่นเข้าด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ ฉ.4 ปิดจุดคอกรก (Cork) ให้แน่นทุกตำแหน่งของข้อต่อ ปรับปลายเครื่องควบคุมแน่นในที่กักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งซึ่งคาดว่า ปลายจะจมลงในผิวของน้ำในที่กักน้ำ ภายหลังจากการกลั่นได้เสร็จสิ้นลงแล้วไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ( $\frac{1}{4}$  นิ้ว) สอดกระดาษแก๊สเก็ต (Gasket) ที่ชุบตัวทำละลาย ให้คั่นระหว่างหม้อกลั่นโลหะกับฝาปิด

ค) สวม Ring Runner เข้ากับหม้อกลั่นโลหะ ให้อยู่สูงกว่าระดับขอบล่างของหม้อกลั่นโลหะเป็นระยะประมาณ 3 นิ้ว เมื่อเริ่มกลั่นจึงค่อยเลื่อนต่ำลงมาปรับความร้อนให้เกิดความควบคุมแน่น จนสังเกตเห็นว่าปลายเครื่องควบคุมแน่นในที่กักน้ำ มีหยดน้ำลงมาประมาณ 2 ถึง 5 หยดต่อวินาที ทำการกลั่นต่อไปจนกระทั่งไม่มีน้ำหยดจากเครื่องควบคุมแน่นมาอีก และสังเกตเห็นปริมาณของน้ำในที่กักน้ำคงที่ เร่งไฟต่อไปอีก 2-3 นาที จึงหยุดกลั่น

### ฉ.8.2.3 การคำนวณ

$$\% \text{ ปริมาณน้ำ} = \frac{B}{A} \times 100$$

เมื่อ

A = น้ำหนักทั้งหมดของตัวอย่าง, กรัม

B = ปริมาณน้ำในที่กักน้ำ, มิลลิกรัม

### ฉ.8.3 การหาเปอร์เซ็นต์ปริมาณเนื้อเยื่อหรือกาก (Residue)

#### ฉ.8.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง ดังแสดงในรูป ฉ.5

ก. หม้อโลหะผสมอลูมิเนียม (Alluminum-Alloy Still)

เป็นหม้อกลั่นสำหรับใส่ตัวอย่างรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน  $3\frac{3}{4}$  นิ้ว (9.53 เซนติเมตร) สูง  $9\frac{1}{2}$  นิ้ว (24.13 เซนติเมตร) มีฝาปิดเจาะรู 3 รู สำหรับเสียบ

เทอร์โมมิเตอร์ และท่อต่อ (Connecting Tube]

- ข) เครื่องมือสำหรับการกลั่น (Connecting Apparatus) ประกอบด้วยท่อต่อ, แผ่นกันความร้อนทินชิลด์ (Tinshield) แจ็คเก็ตโลหะ (Metal-Jacket) บรรจุน้ำผ่าน เป็นเครื่องควบคุม
- ค) กระบอกรองรับของเหลว ที่ได้จากการกลั่น ใช้กระบอกวางซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 24.8 เซนติเมตร และไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร
- ง) ภาชนะใส่วัสดุที่เหลือจากการกลั่น ใช้กระป๋องคีมขนาด 8 ออนซ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  $76 \pm 4$  มิลลิเมตร และสูงประมาณ  $54 \pm 4$  มิลลิเมตร
- จ) เทอร์โมมิเตอร์ อ่านได้ระหว่าง  $-2^{\circ}\text{C}$  ถึง  $+300^{\circ}\text{C}$
- ฉ) เครื่องชั่ง ให้ความละเอียดถึง 0.01 กรัม และสามารถชั่งได้อย่างน้อย 2,500 กรัม
- ช) ตะเกียงวงแหวน (Ring Burners]

#### ฉ.8.3.2 การทดลอง

- ก) ชั่งหม้อกลั่นพร้อมฝาปิดและที่ยึด (Camp) แล้วนำยางแอสฟัลท์ตัวอย่างที่จะทำการกลั่นมาจำนวน  $200 \pm 0.1$  กรัม เทลงในหม้อกลั่น นำไปชั่งพร้อมฝาปิดและที่ยึด (Clamp) อีกครั้ง จดบันทึกไว้
- ข) ใช้แก๊สเกิดคันระหว่างหม้อกลั่นกับฝาปิดเพื่อให้แน่นสนิท
- ค) เสียบเทอร์โมมิเตอร์ผ่านจุกคอรัททางรูเล็กของแผ่นฝาปิดที่เจาะรูไว้ 2 รู โดยอันหนึ่งเสียบจนกระเปาะปรอทสูงจากกันหม้อกลั่น  $\frac{1}{4}$  นิ้ว (6.4 มิลลิเมตร) อีกอันหนึ่งกระเปาะอยู่สูงจากกันหม้อกลั่นประมาณ  $6\frac{1}{2}$  นิ้ว (16.51 เซนติเมตร)
- ง) เอาตะเกียงวงแหวน สวมรอบหม้อกลั่น ให้อยู่ ณ ตำแหน่งสูงจากกันประมาณ 6 นิ้ว (15.24 เซนติเมตร) ปรับเปลวไฟให้มีความร้อนต่ำ ๆ และให้ความร้อนอย่างเพียงพอแก่ท่อต่อ (Connecting Tube) เพื่อกันไม่ให้เกิดการควบคุมที่จุดนี้ด้วย
- จ) เมื่อดำเนินการกลั่นจนถึงอุณหภูมิราว  $215^{\circ}\text{C}$  ( $420^{\circ}\text{F}$ ) จึงลดระดับของตะเกียงวงแหวน ลงมาอยู่ในระดับเดียวกับขอบด้านล่างของหม้อกลั่น กลั่นต่อไป

โดยเพิ่มอุณหภูมิจนถึง  $260^{\circ}\text{C}$  ( $500^{\circ}\text{F}$ ) และรักษาอุณหภูมิให้คงที่ไว้ประมาณ 15 นาที การกลั่น  
ต้องดำเนินให้เสร็จภายในเวลา  $60 \pm 15$  นาที นับแต่แรกเริ่ม

ฉ. เมื่อกลั่นเสร็จสิ้นลง ซึ่งน้ำหนักของหม้อกลั่นพร้อมส่วนประกอบ  
ทั้งหมดเหมือนกับซึ่งไว้ในคราวแรก นำไปคำนวณหาค่าปริมาณเนือยางหรือกาก (Residue)  
เป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด อ่านค่าปริมาตรของน้ำมันซึ่งลอยอยู่ส่วนบนของน้ำในกระ  
บอบดวง ซึ่งถูกกลั่นออกมาด้วยให้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิลิตร แล้วคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของน้ำ  
มันทั้งหมด

ช. เปิดฝาหม้อกลั่นออก เทตัวอย่างผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ลงใน  
กระป๋องตมุกขนาด 8 ออนซ์ ทิ้งไว้ให้เย็นในอุณหภูมิของห้อง แล้วจึงนำไปทดลองอย่างอื่นต่อไป

#### ฉ.๘.๓.๓ การคำนวณ

$$\% \text{ ปริมาณเนือยางหรือกากยาง} = \frac{E}{C} \times 100$$

(Percent Residue)

$$= \frac{D-A}{B-A} \times 100$$

$$\% \text{ น้ำมันที่ได้จากการกลั่น} = \frac{F}{C} \times 100$$

(Percent of Oil Distillate)

$$= \frac{F}{B-A} \times 100$$

เมื่อ

A = น้ำหนักหม้อกลั่นพร้อมฝาปิดและที่ยึด, กรัม

B = น้ำหนักหม้อกลั่นพร้อมฝาปิดและที่ยึด + ตัวอย่างยาง  
แอสฟัลท์อิมัลชันก่อนกลั่น, กรัม


C = น้ำหนักของตัวอย่างยางแอสฟัลท์อิมัลชันก่อนกลั่น, กรัม

D = น้ำหนักหม้อกลั่นพร้อมฝาปิดและที่ยึด + ตัวอย่างยาง  
แอสฟัลท์อิมัลชันหลังกลั่น, กรัม


E = น้ำหนักเนือยางหรือกากยาง, กรัม

F = ปริมาตรของน้ำมันที่ได้จากการกลั่น, มิลลิลิตร

(สมมุติให้ความถ่วงจำเพาะของน้ำมัน = 1)



รูปที่ ๑.๕ การกลั่นสำหรับยางแอสฟัลท์ที่มีกลิ่น



รูปที่ ๑.๖ การกลั่นสำหรับยางคัทแบ็คแอสฟัลท์

## ฉ.9 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองการกลั่นยางคัทแบ็คแอสฟัลท์<sup>(9,10)</sup>

ฉ.9.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นการตรวจสอบยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ (Cutback Asphalts) โดยการกลั่น เพื่อหาอัตราส่วนของแอสฟัลท์ซีเมนต์คือสารละลายซึ่งผสมอยู่ วิธีการนี้ได้ปรับปรุงจาก AASHO. T-78 หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล-ท 408/2520

ฉ.9.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ดังแสดงในรูป ฉ.6

ฉ.9.2.1 ขวดพอลซ์สำหรับกลั่น (Distillation Flask) ขนาด 500 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้วยหลอดแยกด้านข้าง

ฉ.9.2.2 เครื่องควบแน่น (Condenser) ยาว 250 มิลลิเมตร เป็นเครื่องควบแน่นมาตรฐาน ซึ่งใช้แก้วทุ้มรอบ

ฉ.9.2.3 หลอดค้อ (Adapter) ทำด้วยแก้วหนา 1 มิลลิเมตร

ฉ.9.2.4 กล้องฉนวนความร้อน (Shield) ใช้ครอบขวดพอลซ์เพื่อป้องกันลมและการแผ่รังสีความร้อน ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ภายในบุด้วยแผ่นใยหินหนา 3.2 มิลลิเมตร

ฉ.9.2.5 กระบอกรองรับของเหลวที่ได้จากการกลั่น (Receiver) ใช้กระบอกวงซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 24.8 เซนติเมตร และไม่มากกว่า 26 เซนติเมตร

ฉ.9.2.6 ภาชนะใส่วัสดุที่เหลือจากการกลั่น ใช้กระป๋องดีบุกขนาด 8 ออนซ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  $76 \pm 4$  มิลลิเมตร และสูงประมาณ  $54 \pm 4$  มิลลิเมตร

ฉ.9.2.7 เทอร์โมมิเตอร์ ที่ใช้สำหรับกลั่น โดยวัดอุณหภูมิได้ในช่วง  $-2^{\circ}\text{C}$  ถึง  $+400^{\circ}\text{C}$  มีความละเอียดอ่านได้ถึง  $1^{\circ}\text{C}$  ความยาวประมาณ 380 มิลลิเมตร

ฉ.9.3 การเตรียมตัวอย่าง

ฉ.9.3.1 กวนและเขย่าตัวอย่างให้ทั่ว ถ้าตัวอย่างเหนียวมากก็ให้ความร้อนเล็กน้อย เพื่อให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำเอาส่วนหนึ่งไปใช้สำหรับทดลอง

ฉ.9.3.2 ถ้าตัวอย่างมีน้ำมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ จะต้องทำการกำจัดน้ำออกเสียก่อนตามมาตรฐาน AASHO T-83

ฉ.๑.๓.๓ คำนวณน้ำหนักของตัวอย่างซึ่งมีปริมาตร 200 มิลลิลิตร จากความถ่วงจำเพาะของยางคัทแม็คแอสฟัลท์นั้น แล้วนำไปใส่ขวดแฟลชค์สำหรับกลั่น

ฉ.๑.๓.๔ ประกอบเครื่องมือกลั่นให้เรียบร้อย และวางกระบอกรองรับของเหลวที่ได้จากการกลั่นที่ปลายหลอดค่อ

#### ฉ.๑.๔ การทดลอง

ฉ.๑.๔.๑ จุดตะเกียงให้ความร้อนกับตัวอย่าง จนกระทั่งสังเกตเห็นของเหลวที่กลั่นได้ภายในระยะเวลา 5 ถึง 15 นาที ให้รายงานด้วยว่าของเหลวหยดแรกนี้เป็นน้ำหรือน้ำมัน แล้วบันทึกอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์ จุดนี้เป็นจุดเดือดเริ่มแรก (Initial Boiling Point)

ฉ.๑.๔.๒ เมื่ออุณหภูมิถึง  $150^{\circ}\text{F}$  ( $66^{\circ}\text{C}$ ) อาจเกิดอันตรายจากการเป็นฟอง จะต้องระมัดระวังการให้ความร้อน ถ้าวัสดุมีท่าทีว่าจะเป็นฟอง ควรเผาขวดแฟลชค์สำหรับกลั่นที่ขอบจะช่วยไม่ให้เกิดฟองมาก

ฉ.๑.๔.๓ ดำเนินการกลั่นต่อไป โดยปรับเปลวไฟเพื่อทำให้มีของเหลวที่กลั่นได้ในอัตราการหยดดังนี้

50-70 หยดต่อนาที จนถึงอุณหภูมิ  $500^{\circ}\text{F}$  ( $260^{\circ}\text{C}$ )

20-70 หยดต่อนาที จากอุณหภูมิ  $500^{\circ}\text{F}$  ( $260^{\circ}\text{C}$ ) ถึง  $600^{\circ}\text{F}$  ( $316^{\circ}\text{C}$ )

แล้วเร่งไฟให้อุณหภูมิเพิ่มจาก  $600^{\circ}\text{F}$  ( $316^{\circ}\text{C}$ ) ถึง  $680^{\circ}\text{F}$  ( $360^{\circ}\text{C}$ ) ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที

ฉ.๑.๔.๔ ในขณะที่ทำการกลั่นอยู่ ให้บันทึกปริมาณของของเหลวในกระบอกรองรับของเหลวที่อุณหภูมิ  $320^{\circ}\text{F}$  ( $225^{\circ}\text{C}$ ),  $500^{\circ}\text{F}$  ( $260^{\circ}\text{C}$ ),  $600^{\circ}\text{F}$  ( $316^{\circ}\text{C}$ ) และ  $680^{\circ}\text{F}$  ( $360^{\circ}\text{C}$ ) เพื่อนำไปคำนวณหาปริมาณที่อยู่ในกระบอกรองรับ

ฉ.๑.๔.๕ ถ้าตัวอย่างเริ่มเป็นฟองให้ลดไฟลง แต่ต้องกลับมาใช้ไฟแรงเพื่อให้อัตราการกลั่นเท่าเดิมโดยเร็วที่สุด ถ้ายังคงมีฟองขึ้นเรื่อย ๆ ให้ใช้ไฟเผาขอบขวดกลั่นแทนที่จะตั้งไว้ตรงกลาง

ฉ.9.4.6 เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 360°ซ แล้ว รีบดับไฟทันที เปิดฝาที่ครอบขวด กลั่นออกแล้วชั่งขวดกลั่นออกมา เทสารที่เหลือลงในกระป๋องดีบุกขนาด 8 ออนซ์ ระยะเวลาทั้งหมด ตั้งแต่ดับไฟจนถึงเริ่มคั้นเทสารที่เหลือออกจากขวดกลั่นจะคงไม่เกิน 10 วินาที หลังจากนั้นก็ควันทายไปจากสารที่เหลือจากการกลั่น (Residue) กวนให้เข้ากัน จากนั้นเทลงในแบบหรือภาชนะ เพื่อใช้สำหรับการทดลองอื่น ๆ ต่อไป

#### ฉ.9.5 การคำนวณ

$$\% \text{ ของของเหลว (Residue) ที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ } 225^{\circ}\text{ซ} = \frac{A \times 100}{D}$$

$$\% \text{ ของของเหลว (Residue) ที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ } 260^{\circ}\text{ซ} = \frac{B \times 100}{D}$$

$$\% \text{ ของของเหลว (Residue) ที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ } 316^{\circ}\text{ซ} = \frac{C \times 100}{D}$$

$$\% \text{ ของสิ่งที่เหลือ (Residue) จากการกลั่นที่อุณหภูมิ } 360^{\circ}\text{ซ} = \frac{F-D}{F} \times 100$$

เมื่อ

A = ปริมาตรของของเหลวที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ 225°ซ, มิลลิลิตร

B = ปริมาตรของของเหลวที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ 260°ซ, มิลลิลิตร

C = ปริมาตรของของเหลวที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ 316°ซ, มิลลิลิตร

D = ปริมาตรของของเหลวที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ 360°ซ, มิลลิลิตร

F = ปริมาตรของตัวอย่างที่ใช้จำนวน 200 มิลลิลิตร

#### ฉ.10 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาค่าเพเนเคชั่นของวัสดุพูนีส (10)

ฉ.10.1 ความมุ่งหมาย การทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อหาความหนืด (Consistency) ของบิพูนีส ชนิดแข็ง (solid) และชนิดกึ่งแข็ง (Semi-Solid) ค่าเพเนเคชั่นของบิพูนีส สามารถหาได้โดยการวัดระยะ (เป็นมิลลิเมตร) ซึ่งเป็นมาตรฐาน สามารถทดลองในแนวตั้งจมลงในวัสดุที่จะทำการทดลอง โดยกำหนด น้ำหนักเข็ม ระยะเวลา และ อุณหภูมิที่จะทำการทดลอง

วัสดุที่จะทำการทดลองจะถูกหลอม เหววก่อน เเทลงในกระป๋องทดลองซึ่งมีขนาดมาตรฐานตามที่กำหนด จากนั้นจะปล่อยให้เย็นลงภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่กำหนด ขณะเย็นจะหาได้โดยการใช้เครื่อง Penetrometer ดังแสดงในรูปที่ ๘.7 วิธีการนี้ได้ปรับปรุงจาก AASHO. T49 หรือ มาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล-ท 403/2518

#### ๘.10.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

##### ๘.10.2.1 เครื่อง Penetrometer

๘.10.2.2 กระป๋องทดลอง ควรเป็นโลหะทรงกระบอก ซึ่งมีก้นกระป๋องแบน เรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระป๋อง 55 มิลลิเมตร และความลึกของกระป๋อง 35 มิลลิเมตร

๘.10.2.3 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิได้ (Water Bath) ควรมีความจุอย่างน้อย 10 ลิตร และมีความลึกซึ่งเมื่อวางวัสดุตัวอย่างลงไปแล้ว น้ำจะต้องท่วมวัสดุตัวอย่างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

๘.10.2.4 ภาชนะย้ายตัวอย่าง (Transfer Dish) ควรมีความจุน้อยกว่า 350 มิลลิลิตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร และลึกไม่น้อยกว่า 55 มิลลิเมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นรูปทรงกระบอก มีขารองรับกระป๋องทดลอง 3 ขา ภาชนะย้ายตัวอย่างอาจทำด้วยแก้ว พลาสติก หรือโลหะ ซึ่งสามารถใช้รองรับและป้องกันการเคลื่อนที่ของกระป๋องทดลองขณะทำการทดลอง

##### ๘.10.2.5 นาฬิกาจับเวลา

##### ๘.10.2.6 เทอร์โมมิเตอร์

#### ๘.10.3 การเตรียมตัวอย่าง

๘.10.3.1 นำตัวอย่างยางคัทแบ็คแอสฟัลท์และยางอีมีลซิโพลีแอสฟัลท์หรือแอสฟัลท์อีมีลชั้นที่ผ่านการกลั่นเรียบร้อยแล้ว มาทำให้เหลวโดยนำไปอบที่อุณหภูมิ 80-90<sup>o</sup>ซ เทตัวอย่างลงในกระป๋องทดลอง แล้วคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดจึงปล่อยให้เย็นในเวลาระหว่าง ๗ ชั่วโมงถึง 1 $\frac{1}{2}$  ชั่วโมง



#### ฉ.10.4 การทดลอง

ฉ.10.4.1 แช่กระป๋องทดลองซึ่งบรรจุยางแอสฟัลท์ตัวอย่างไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 25<sup>o</sup>ซ นานประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 $\frac{1}{2}$  ชั่วโมง จึงนำใส่ภาชนะย้ายตัวอย่าง ซึ่งมีน้ำจากอ่างควบคุมอุณหภูมิจนจุ่มอยู่เต็ม จากนั้นนำภาชนะย้ายตัวอย่างมาวางบนแท่นที่ตั้งของเครื่องมือ Penetrometer

ฉ.10.4.2 ตรวจน้ำหนักของเข็มที่จะใช้ทดลองให้ได้เท่ากับ 100 กรัม ค่อย ๆ เลื่อนเข็มลงมา จนกระทั่งอยู่ห่างจากผิวยางแอสฟัลท์ประมาณ  $\frac{1}{4}$  นิ้ว และอย่างน้อย  $\frac{3}{8}$  นิ้ว จากขอบกระป๋องทดลอง ใช้โคมไฟส่องจากด้านหลังของเครื่องเพื่อให้เงาของเข็มสะท้อนกับผิวของยางแอสฟัลท์ ค่อย ๆ เลื่อนเข็มลงมาจนแน่ใจว่าปลายเข็มสัมผัสกับผิวของยางแอสฟัลท์พอดี ซึ่งจะสังเกตได้เมื่อปลายเข็มจริงสัมผัสกับปลายเข็มในเงาสะท้อน

ฉ.10.4.3 ตรวจและปรับเข็มบน Dial Gage ให้อยู่ที่เลขศูนย์ จากนั้นจึงปล่อยให้เข็มให้กคกลางลงในยางแอสฟัลท์ตัวอย่างนานประมาณ 5 วินาที บันทึกค่าเพเนเดรชันโดยอ่านจากค่าบน Dial Gage


ฉ.10.4.4 ค่อย ๆ เลื่อนเข็มขึ้นทีละนิด ควรให้นิ้วชี้และนิ้วกลางกดริมกระป๋องตัวอย่าง เพื่อป้องกันมิให้กระป๋องลอยตัวขึ้นตามเข็ม พยายามไม่ให้กระป๋องเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิม ค่อย ๆ เลื่อนจนกระทั่งเข็มพ้นจากภาชนะย้ายตัวอย่าง จากนั้นจึงใช้ผ้าชุบสารพวก Solvent เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (carbon Tetrachloride) เช็ดและทำความสะอาดปลายเข็มส่วนที่ติดยางแอสฟัลท์ ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง จากนั้นจึงทำการทดลองเช่นเดียวกันต่อไป

ฉ.10.4.5 ทำการทดลอง จนกระทั่งผลของการทดลอง 3 ครั้ง มีค่าเพเนเดรชันที่แตกต่างกันไม่เกิน 4 ระหว่างค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ำสุด (Minimum)


ฉ.10.4.6 ในการทดลองแต่ละครั้ง ตำแหน่งที่เข็มจะกคกลางเพื่อหาค่าเพเนเดรชัน จะต้องมียาระยะห่างจากจุดทดลองเดิมอย่างน้อย  $\frac{3}{8}$  นิ้ว

ฉ.10.4.7 ถ้าหากผลจากการทดลอง ตามข้อที่ ฉ.10.4.6 ได้ค่าแตกต่างกันเกิน 4 ควรเตรียมยางแอสฟัลท์ตัวอย่างใหม่

#### ฉ.10.5 การคำนวณ



ก. เครื่อง Penetrometer



ข. เข็มสำหรับการทดลอง Penetration

รูปที่ ๑.7 เครื่องมือทดลองหาค่าเพเนเตรชัน

## ฉ.11 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาค่า Ductility ของวัสดุแอสฟัลท์<sup>(8,10)</sup>

ฉ.11.1 ความมุ่งหมาย Ductility ของวัสดุแอสฟัลท์ โดยการเทียงแอสฟัลท์ ตัวอย่างลงในแบบพิมพ์มาตรฐาน จากนั้นใช้เครื่องดึง โดยดึงให้ยางแอสฟัลท์ยืดยอกจากกัน ที่อุณหภูมิ 77°F (25°C) วิธีการทดลองนี้ได้ปรับปรุงมาจาก AASHTO. T-50 หรือตามมาตรฐาน กรมทางหลวงที่ ทล-ท 405/2519

### ฉ.11.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ฉ.11.2.1 แบบพิมพ์ (Mold) มีขนาดและลักษณะดังรูปที่ ฉ.8 ทำด้วย ทองเหลือง ส่วนปลาย B และ B' เรียกว่า คิวยิก (Clips) A และ A' เรียกว่าส่วนข้าง ของแบบพิมพ์

ฉ.11.2.2 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร มีชั้นโปร่งสูง 5 เซนติเมตรสำหรับวางตัวอย่างทดลอง และต้องให้น้ำท่วมตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร น้ำที่ใช้ต้องไม่มีน้ำมันและสิ่งสกปรกปะปน ในกรณีที่ต้องการทดลองที่อุณหภูมิต่ำ ๆ อาจใช้น้ำเกลือแทนน้ำได้


ฉ.11.2.3 เครื่องดึง สำหรับดึงตัวอย่างที่หล่อแล้ว อาจจะใช้เครื่องมือ ใดก็ได้ที่สามารถดึงให้ตัวอย่างยางแอสฟัลท์ยืดยอกจากกัน ด้วยอัตราความเร็วสม่ำเสมอตามที่ กำหนด โดยไม่มีการสั่นสะเทือนและในขณะที่ทำการทดลอง ตัวอย่างจะต้องแช่อยู่ในน้ำซึ่งมีอุณหภูมิ ความที่กำหนดตลอดเวลา ดังแสดงในรูปที่ ฉ.9

ฉ.11.2.4 แผ่นทองเหลือง ซึ่งใช้สำหรับวางแบบพิมพ์ตัวอย่าง จะต้อง มีลักษณะแบนและราบเรียบ เมื่อวางแบบพิมพ์ลงบนแผ่นทองเหลืองแล้ว ด้านล่างของแบบพิมพ์จะ สัมผัสกับแผ่นทองเหลืองได้แนบสนิท


### ฉ.11.3 การเตรียมตัวอย่าง

ฉ.11.3.1 ฉาบปรอท หรือทาสีบนแผ่นทองเหลือง และส่วนข้างทางด้าน ในของแบบพิมพ์ เพื่อป้องกันมิให้ยางแอสฟัลท์ตัวอย่างติดแบบพิมพ์

ฉ.11.3.2 นำแบบพิมพ์มาวางบนแผ่นทองเหลือง ให้ด้านล่างของแบบพิมพ์ สัมผัสแผ่นทองเหลืองได้สนิท แล้วนำตัวอย่างยางแอสฟัลท์ซึ่งถูกทำให้เหลวด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ ค่าที่สุด ฆ่าเทลงในแบบพิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็นลง ที่อุณหภูมิต่ำของทดลอง นานประมาณ 30-40 นาที



รูปที่ ๘.๘ แบบสำหรับหล่อตัวอย่าง



รูปที่ ๘.๙ เครื่องมือทดสอบหาค่า Ductility

จากนั้นจึงนำไปแช่ในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ แช่ทิ้งไว้ในน้ำประมาณ 30 นาที นำขึ้นมาและใช้ผ้าเช็ดผิวหนังของยางแอสฟัลต์ตัวอย่างให้แห้ง ใช้มีด (Spatula) เผาไฟให้ร้อนพอประมาณ ตัดขาดและแต่งผิวหนังของยางแอสฟัลต์ให้เรียบเต็มแบบพิมพ์

ฉ.11.3.3 นำตัวอย่างที่เตรียมไว้กลับลงไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิอีกทิ้งไว้ประมาณ  $90 \pm 5$  นาที นำขึ้นมาจากน้ำ เอาแผ่นทองเหลืองและส่วนข้างของแบบออก แล้วนำไปทดลองทันที ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำให้ได้เท่ากับ  $25 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$

#### ฉ.11.4 การทดลอง

ฉ.11.4.1 เอาห่วงที่ปลายของด้ายยึดใส่ลงในขอเกี่ยวของเครื่องดึงทั้งสองข้าง เสร็จแล้วเดินเครื่องดึง ให้ดึงได้ในอัตราความเร็ว 5 เซนติเมตรต่อนาที

ฉ.11.4.2 ทดลองจนกระทั่งเส้นของยางแอสฟัลต์ตัวอย่างยืคออกและขาดจากกัน อ่านระยะทางที่ยืคออกทันทีที่ตัวอย่างขาดเป็นเซนติเมตร คือค่า Ductility

ฉ.11.4.3 ให้ทำการทดลอง 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของผลการทดลองทั้ง 3 ครั้ง เป็นค่า Ductility

#### ฉ.11.5 การคำนวณ

### ฉ.12 การเตรียมตัวอย่างและการทดลองหาการละลายของวัสดุบิทูมินัส <sup>(10)</sup>

ฉ.12.1 ความมุ่งหมาย เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การละลายในสารละลายอินทรีย์ของวัสดุบิทูมินัส ได้แก่ หวาก Road Tars และหวากปิโตรเลียมแอสฟัลต์ ซึ่งมีสิ่งเจือปนผสมอยู่เพียงเล็กน้อย วิธีการนี้ได้ปรับปรุงจาก AASHO T-44 หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล-ท 409/2520

ฉ.12.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง รูปที่ ฉ.10 ประกอบ ในการประกอบเครื่องกรองจะมีส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ฉ.12.2.1 Gooch Crucible เป็นถ้วยเคลือบทนไฟขนาดปากกว้าง 4.5 เซนติเมตร ก้นกว้าง 3.6 เซนติเมตร มีรูหูสูงประมาณ 2.5 เซนติเมตร

ฉ.12.2.2 โยหิน (Asbestos) ใช้เป็นเครื่องกรองพิเศษ เพราะไม่ละลายในน้ำยาคาร์บอนเตตราคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) มีลักษณะเป็นเส้น ๆ

ยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร

ฉ.12.2.3 ขวดกรอง (Filter Flask) หรือ Suction Flask มีความจุประมาณ 250-500 มิลลิลิตร มีท่อเจาะทางข้างสำหรับต่อกับสายยางไปเข้าเครื่องดูด (Suction Pump)

ฉ.12.2.4 เครื่องดูด (Suction Pump)

ฉ.12.2.5 Conical Flask เป็นขวดแก้วที่มีความจุ 125 มิลลิลิตร ใช้ละลายตัวอย่าง

ฉ.12.2.6 เครื่องชั่งอย่างละเอียด

ฉ.12.2.7 ตะเกียงเบนเสน (Bunsen Burner)

ฉ.12.2.8 เตาอบ (Drying Oven)

ฉ.12.2.9 ท่อกรอง (Filter Tube)

ฉ.12.3 การเตรียมตัวอย่าง

ฉ.12.3.1 ยางแอสฟัลท์ที่มีลชั้น เกรด CM-K และเกรด SS-K ต้องนำไปทำให้แห้งโดยการกลั่นด้วยหม้อกลั่นโลหะ แล้วนำเอาส่วนที่เหลือเป็นเนือยาล้วน (Residue) ไปใช้

ฉ.12.3.2 ยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ เกรด MC-250 ต้องนำไปทำให้แห้งโดยการกลั่นด้วยหม้อกลั่นแก้ว แล้วนำเอาส่วนที่เหลือเป็นเนือยาล้วน (Residue) ไปใช้

ฉ.12.4 การเตรียมเครื่องกรอง

ฉ.12.4.1 ใส่ท่อกรอง (Filter Tube) ติดกับจุกคออร์ก (Cork) บนขวดกรอง (Filter Flask)

ฉ.12.4.2 นำใยหิน มาละลายในน้ำกลั่น แล้วเทลงใน Gooch Crucible บาง ๆ พอปิดรูพอดี

ฉ.12.4.3 นำ Gooch Crucible ที่บรรจุเยื่อของใยหิน ไปวางบนท่อกรอง แล้วเปิดเครื่องดูด (Suction Pump) อ่อน ๆ เพื่อดูดน้ำออกจนแห้ง โดยมีน้ำหนักของใยหิน ประมาณ  $0.4 \pm 0.1$  กรัม ถ้าน้อยไปก็เติมอีกเล็กน้อย หรือจะใช้วิธีส่องดูกับแสง

ให้พอโปร่งแสงบ้าง ไม่ใช่ทึบแสงเลยทีเดียว

จ.12.4.4 ทำให้แห้งในเคาอมหรือเหาะด้วยตะเกียงเบน เสน แล้วปล่อยให้เย็น

จ.12.5 การทดลอง

จ.12.5.1 ชั่งตัวอย่างเนื้ออย่างล้น ๆ (Residue) ที่ได้จากการกลั่น ประมาณ 2.0 กรัม ใส่ในขวด Conical Flask เทสารละลายคาร์บอนเตตราคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) ลงไปประมาณ 100 มิลลิลิตร เขย่าขวดจนเม็ดตัวอย่างที่ลอยอยู่หายไปหรือไม่มีติดอยู่ที่ก้นขวด ซึ่งแสดงว่าละลายหมด

จ.12.5.2 นำ Gooch Crucible ที่บรรจุเครื่องกรองพิเศษ ซึ่งเตรียมไว้มาใช้ โดยขั้นแรกต้องทำให้เยื่อใยหินเปียกก่อน โดยใช้สารละลายคาร์บอนเตตราคลอไรด์ แล้วนำมาตั้งบนท่อกรอง

จ.12.5.3 เทตัวอย่างที่ละลายในคาร์บอนเตตราคลอไรด์ลงใน Gooch Crucible เปิดเครื่องดูดโดยปรับให้มีลมดูดเพียงเบา ๆ

จ.12.5.4 เมื่อตัวอย่างผ่านเครื่องกรองหมด ล้างส่วนที่เหลือบนเยื่อใยหิน อีกด้วยสารละลายเดิม ควบคุมจนกระทั่งแห้ง เมื่อสังเกตเห็นว่าสีของเยื่อใยหินจางลงก็ใช้ได้

จ.12.5.5 นำ Gooch Crucible มาเช็ดส่วนล่างที่ติดคราบตัวอย่าง ออกให้หมด แล้วนำไปเข้าเคาอมที่อุณหภูมิประมาณ 100-125<sup>o</sup>C นาน 20 นาที แล้วนำมาทำให้เย็นใน Desicator ซึ่งน้ำหนักทำซ้ำ ๆ จนได้น้ำหนักคงที่ จะเห็นว่าน้ำหนักของ Gooch Crucible รวมเยื่อใยหินจะเพิ่มขึ้น เป็นน้ำหนักของสารที่ไม่ละลายนั่นเอง

จ.12.6 การคำนวณ


% บีทูเมนที่ละลายในคาร์บอนเตตราคลอไรด์

$$= \frac{\text{น้ำหนักของบีทูเมน} - \text{น้ำหนักของสารที่ไม่ละลาย}}{\text{น้ำหนักของบีทูเมน}} \times 100$$

หมายเหตุ

สารละลายอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับการทดลองนี้ก็คือ คาร์บอนไดซัลไฟด์  
(Carbon Disulfide) เบนซีน (Benzene) หรือ ไตรคลอโรเอทิลีน  
(Trichloroethylene) แต่ที่เลือกใช้คาร์บอนเตตระคลอไรด์เพราะว่าไม่ไวไฟเหมาะสมกับ  
ยางแอสฟัลท์





Filtering Apparatus Assembly

รูปที่ ฉ.10 เครื่องมือทดลองหาค่าการละลาย

ภาคผนวก ช.

การพิจารณาความเสียหายของสัตว์ทาง เพื่อซ่อมบำรุง

ภาคผนวก ข.


การพิจารณาความเสียหายของผิวทาง เพื่อซ่อมบำรุง

ข.1 การพิจารณาความเสียหายของผิวทาง เพื่อซ่อมบำรุง (1,12,33,34)

ความเสียหายหรือความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏให้เห็นบนผิวทางนั้น บางชนิดเกิดจากความแข็งแรงของทางไม่เพียงพอ ทำให้น้ำหนักรถทำลายโครงสร้างของทางได้ ความเสียหายบางชนิดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของทาง ผิวทางที่ดีจะต้องให้ความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการขับขี่ และความสามารถในการขนส่งต่าง ๆ ผิวทางเมื่อเกิดความเสื่อมสภาพหรือความเสียหายขึ้น จำเป็นจะต้องมีการซ่อมบำรุง เสริมความแข็งแรง บำรุงปรับปรุง บำรุงลาดยาง หรือก่อสร้างใหม่ เพื่อรักษาหรือปรับปรุงให้ทรงคงสภาพเดิมและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความเสียหายของผิวทางเพื่อซ่อมบำรุงทาง มีดังนี้ คือ

ข.1.1 ความสามารถในการรับน้ำหนักของทางหรือการแอ่นตัว (Deflection)

การแอ่นตัว (Deflection) หมายถึงขนาดของการยุบตัวของทางเมื่อได้รับน้ำหนักและส่วนที่ยุบตัวของทางจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อน้ำหนักที่มากกระทำผ่านพ้นไป ค่า Deflection สูง หมายถึงความแข็งแรงของถนนต่ำ และในทางกลับกันถ้าค่า Deflection ต่ำ ก็แสดงถึงความแข็งแรงของถนนที่สูง ในปัจจุบันกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมได้วัดค่า Deflection ของทางโดยใช้เครื่องมือ Benkelman Beam ดังรูปที่ ข.1



รูปที่ ข.1 คานเบนเคลแมน (Benkelman Beam)

การตรวจสอบความแข็งแรงของทางว่ามีเพียงพอหรือไม่ ในสภาวะปัจจุบันพิจารณาได้จากชนิดและขนาดของความเสียหายที่ปรากฏให้เห็นบนผิวทาง เช่น รอยแรงเฉือนที่ร่องล้อ รอยแตกความยาวหรือรอยแตกแบบหนังจระเข้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงที่ไม่เพียงพอของทางนี้ จะปรากฏให้เห็นภายหลังจากที่ถนนเกิดความเสียหายแล้ว การตรวจสอบความแข็งแรงของทางอาจทำได้อีกวิธี คือ วิธี Pavement Layer Analysis ซึ่งเป็นวิธีที่หาค่าความแข็งแรง (Strength) ของแต่ละชั้นของวัสดุสร้างทางตามพฤติกรรมที่เป็นจริง แต่วิธีที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปเป็นวิธี Monolithic Pavement Analysis วิธีนี้ใช้วัดค่า Deflection บนถนน เพื่อหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนัก

ในกรณีที่วัดค่า Deflection ของทาง พบว่ามีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าความแข็งแรงของถนนมีไม่เพียงพอ จะต้องลดค่า Deflection ให้ต่ำกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนด โดยการเพิ่มความหนาหรือความแข็งแรงขึ้นอีก การแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแข็งแรงไม่เพียงพอ ไม่สามารถทำได้โดยการปะซ่อมเฉพาะจุด หรือซีลโค้ท แต่ต้องแก้ไขโดยการเสริมความแข็งแรงขึ้นอีกเท่านั้น

ในกรณีที่วัดค่า Deflection น้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าความแข็งแรงเพียงพอ ให้พิจารณาการซ่อมบำรุงปกติ หรือบำรุงพิเศษ เช่น ซ่อมเฉพาะจุด หรือซีลโค้ท บดกันน้ำซึมความรอยแตก หรือเพิ่มความฝืดของถนน

#### ๔.๑.๒ สภาพผิว (Surface Condition)

ความเสียหายที่ปรากฏบนผิวทาง จะเป็นผลต่อความสะดวกสบายในการขับขี่ ความปลอดภัย และความแข็งแรงของทาง โดยอาจเป็นผลโดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ได้ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทางเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงควรพิจารณา ชนิด และสาเหตุที่เกิดความเสียหาย ดังนี้คือ

๔.๑.๒.๑ รอยแฉกร้าวที่ผิวทาง (Cracking) เป็นรอยแฉกร้าวที่เกิดจากสาเหตุต่างกัน เช่น


- รอยแฉกร้าวแบบหนังจระเข้ (Alligator Cracks) คือ แฉกเป็นตารางเล็ก ๆ เหมือนลวดคาน้ำย สาเหตุเกิดจากผิวทางทนต่อการทรุดตัวคือไปไม่ได้ หรือเปอร์เซ็นต์ของน้ำในดินสูง ความไม่มั่นคงของคันทาง หรือจากการที่ปริมาณการจราจรที่วิ่งเข้าไปมา มาก ๆ เกินความสามารถที่ผิวทางจะรับได้ รูปที่ ๔.๒ ประกอบ

- รอยแตกร้าวจากการหดตัว (Shrinkage Cracks) คือ  
 แครกร้าวที่ต่อเนื่องกันเป็นช่องตารางใหญ่ ๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณของวัสดุ และน้ำ  
 ในวัสดุควมวลดลดลง รูปที่ ช.3 ประกอบ


- รอยแตกร้าวตามแนวขอบผิวทาง (Edge Cracks) จะแตก  
 ห่างจากขอบถนนประมาณ 30 ซม. เป็นรอยแตกที่เกิดจากไหลทางไม่แข็งแรงพอ น้ำใต้ไหลทาง  
 ทำให้ดินลึกลง วัชพืชเค็มขอบทาง การทรุดตัวของไหลทางเนื่องจากรถหนักวิ่งคร่อมระหว่าง  
 ไหลทางและผิวทาง รูปที่ ช.4

- รอยแตกร้าวตามรอยเดิมของผิวทางเดิม (Reflection  
 Cracks) เป็นรอยแตกที่เกิดจากการเลื่อนตัวของผิวทางเดิมที่แตก หรือเคลื่อนตัวของผิวเดิม  
 ที่แตก หรือการเคลื่อนตัวของวัสดุที่อยู่ใต้ผิวทาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และเปอร์เซ็นต์  
 น้ำใต้ดินชั้นทางที่มีดินเหนียว (Clay) ผสมอยู่มาก รูปที่ ช.5 ประกอบ

- รอยแตกร้าวจากการถลไถ (Slippage Cracks)  
 เป็นลักษณะของผิวทางที่ไม่สามารถทนต่อการผลัดคันของล้อรถได้ เนื่องจากแรงยึดเกาะระหว่าง  
 ชั้นผิวหน้า และชั้นล่างไม่ดีพอ หรือส่วนผสมของผิวทางมีทรายมาก การบดทับไม่ถูกต้อง รอยแตก  
 จะเป็นรูปโค้งเป็นวงตามแนวแรงดันของล้อรถบนพื้นทาง. รูปที่ ช.6 ประกอบ




รูปที่ ช.2 รอยแตกร้าวแบบหนังจระเข้ (Alligator Cracks)




รูปที่ ช.3 รอยแตกร้าวจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)




รูปที่ ช.4 รอยแตกร้าวตามแนวขอบผิวทาง (Edge Cracks)



รูปที่ ข.5 รอยแตกร้าวตามรอยเดิมของผิวทางเดิม (Reflection Cracks)



รูป ข.6 รอยแตกร้าวจากการคดโก่ง (Slippage Cracks)



รูปที่ ช.7 รอยแตกร้าวตามแนวรอยต่อช่องจราจร (Lane Joint Cracks)

- รอยแตกร้าวตามแนวรอยต่อช่องจราจร (Lane Joint Cracks) เป็นรอยแตกที่เกิดตามยาวของตัวถนนเนื่องจากรอยต่อไม่แข็งแรงพอ รอยแตกนี้มักจะเกิดจากการก่อสร้างที่ทำรอยต่อไว้นานเกินไป รูปที่ ช.7 ประกอบ
- รอยแตกร้าวจากการขยายผิวทาง (Widening Cracks) เป็นรอยแตกที่เกิดตามแนวยาวในการขยายพื้นทาง โดยแตกไปตามความยาวของถนน ทำให้เกิดรอยต่อระหว่างพื้นทางเก่ากับพื้นทางใหม่ เกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน รูปที่ ช.8 ประกอบ
- รอยแตกแบบเส้นผม (Hair Line Cracks) ลักษณะเป็นรอยแตกขนาดเล็กมาก เป็นจุดเริ่มต้นของการแตกรูปใดรูปหนึ่งในอนาคต เกิดจากการยุบตัว (Flexibility) ของผิวทางไม่ดีพอ หรือน้ำหนักบรรทุกมาก
- รอยแตกตามแนวยาวของถนน (Longitudinal Cracks) เป็นรอยแตกที่เกิดจากไหล่ทางไม่แข็งแรงพอ หรือน้ำหนักบรรทุกมาก หรือความแข็งแรงของถนน (Pavement) ไม่เพียงพอ
- รอยแตกตามแนวขวางของถนน (Transverse Cracks) เป็นรอยแตกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของวัสดุ ความแข็งแรงของดินทาง รถมบรรทุกหนัก หรือเกิดจากสภาพแวดล้อม



ช.1.2.2 การบิดตัวหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะจากรูปเดิม (Distortion or Deformation)


การบิดตัวของโครงสร้างถนน คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผิวทางไปจากลักษณะเดิม สาเหตุทั่วไปเกิดจากการบดอัดน้อยไม่เท่าที่ควร มีวัสดุละเอียดในวัสดุผสมชั้นผิวทางมากเกินไป มียางแอสฟัลท์มากเกินไป หรือเกิดจากการบวมตัว หรือทรุดตัวของพื้นทางชั้นล่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงลักษณะจากรูปเดิม มีหลายแบบด้วยกัน เช่น

- ร่องทางล้อ (Channels or Ruts) มีลักษณะเป็นร่องล้อบนผิวทางไปตลอดตามความยาวของช่องทางล้อ เกิดจากการยุบตัวเนื่องจากการอัดตัวแน่น (Consolidation) หรือเกิดการเคลื่อนตัวออกทางข้าง (Lateral Movement) ของวัสดุในชั้นต่าง ๆ ใต้ผิวทางภายใต้การจราจร รูปที่ ช.9 ประกอบ


- การเกิดคลื่นลูกขนาดและการยุบตัวเป็นหลุม (Corrugations and Shoving) โดยปกติมักจะเกิดขึ้น เพราะชั้นผิวทางเสียความเสถียรภาพ (Lack of Stability) เนื่องจากมีน้ำผ่านใต้คันทาง หรือวัสดุผสมมียางแอสฟัลท์มากเกินไป มีมวลรวมละเอียดในสัดส่วนผสมมากเกินไป รูปที่ ช.10 และรูปที่ ช.11 ประกอบ



รูปที่ ช.8 รอยแตกกว้างจากการขยายผิวทาง (Widening Cracks)



รูปที่ ๗.๙ รอยร่องทางล้อ (Channels or Ruts)



รูปที่ ๗.๑๐ ถนนเป็นคลื่นลูกกระขนาด (Corrugation)



รูปที่ ช.11 ถนนยุบตัว เป็นหลุม (Shoving)

- การบวมแตก (Upheaval) คือการเคลื่อนตัวของพื้นถนน บวมปูด เฉพาะแห่งขึ้นมา เกิดจากการขยายตัวของน้ำที่แข็งตัวในโครงสร้างชั้นล่างของถนน หรือ ชั้นดิน เดิมที่เป็นคันทาง นอกจากนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากการบวมของดินที่มีการขยายตัว เมื่อได้รับความชื้น รูป ช.12 ประกอบ

- การทรุดตัวของระดับผิวทาง (Grade Depressions) คือ การทรุดตัวของผิวทางต่ำกว่าระดับปกติ เกิดขึ้นเฉพาะแห่งในบริเวณเนื้อที่จำกัด อาจมีรอยแตก ร้าว ปრაกฏหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผิวทางอาจจมลงประมาณ 1 นิ้ว หรือมากกว่า ทำให้เกิดเป็นแอ่งน้ำได้ แอ่งน้ำขังนั้นนอกจากจะเป็นสาเหตุให้พื้นทางชำรุดได้ และยังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่ขยาดยาน อีกด้วย สาเหตุของการทรุดของระดับผิวทาง อาจเกิดจากรถที่วิ่งผ่านไปมา มีน้ำหนักบรรทุกมากเกินไปเกิน ที่กำหนด หรือเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างถนนชั้นล่าง หรือการก่อสร้างที่ไม่ดีพอ รูปที่ ช.13 ประกอบ

- การทรุดตามแนวขุดฝังท่อต่าง ๆ (Utility Cut Depression) เป็นการทรุดตัวของชั้นผิวทางและชั้นพื้นทาง เนื่องจากมีการขุดเพื่อติดตั้งหรือปะซ่อมแซมถนน สาเหตุของการทรุดตัวแบบนี้ เกิดจากการบดทับวัสดุถมหลุมที่ขุดไม่ดีพอ

ช.1.2.3 การหลุคร่อน (Disintegration) คือ การแตกออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ไม่ปะติดปะต่อกันของชั้นผิวทางและพื้นทาง ซึ่งหมายรวมถึงการไม่จับตัวกันของอนุภาควัสดุรวมตัวรวม ถ้าหากไม่ซ่อมแซมการชำรุดเสียแต่เนิ่น ๆ อาจเสียหายมากต่อไปจนถึงต้องก่อสร้างผิวทาง และพื้นทางใหม่ การหลุคร่อนในช่วงเริ่มแรกโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ

- การเกิดหลุมบ่อ (Pot Holes) มีลักษณะรูปร่างเป็นหลุมคล้ายชามอ่างลึกลงไปบนถนนมีหลายขนาด มีสาเหตุจากชั้นผิวทางและชั้นพื้นทางไม่แข็งแรง เนื่องจากปริมาณยางแอสฟัลท์น้อยเกินไป หรือมีวัสดุรวมตัวรวมละเอียดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป หรือระบบการระบายน้ำไม่ดี รูปที่ ช.14 ประกอบ

- การแตกแยก (Raveling) เป็นลักษณะการแยกตัวของอนุภาควัสดุรวมตัวรวมออกจากกันจากผิวทาง โดยเริ่มจากขอบผิวทางไปสู่ส่วนกลาง ตามปกติวัสดุรวมตัวรวมละเอียดจะหลุดออกมาก่อน และจะเหลือลักษณะหน้าข้าวด้งบนผิวทาง เมื่อการหลุคร่อนมีต่อไปเรื่อย ๆ อนุภาควัสดุรวมตัวรวมขนาดใหญ่จะหลุดออกมากขึ้นในไม่ช้า ถนนก็จะปรากฏสภาพผิวหน้าหยาบขรุขระมากแสดงให้เห็นถึงการชำรุดของผิวทาง สาเหตุของการแตกแยกแบบนี้เกิดจากกรรมวิธีในระหว่างการก่อสร้างไม่แน่นดีพอ รูปที่ ช.15 ประกอบ



รูปที่ ช.12 ถนนที่เกิดการบวมแตก (Upheaval)




Figure Depression. The depressed area is denoted by water lying on the pavement

รูปที่ ช.13 การทรุดตัวของระดับผิวทาง (Grade Depressions)



รูปที่ ช.14 การเกิดหลุมบ่อบนถนน (Pot Holes)



รูปที่ ช.15 การแตกแยก (Reveling)

ช.1.2.4 การลื่นไถล (Skid Hazard) ส่วนใหญ่แล้วผิวทางที่แห้งจะไม่ก่อให้เกิดการลื่นไถล แต่สำหรับผิวทางที่เปียกเนื่องจากมีน้ำชั้นบาง ๆ คั่นระหว่างยางล้อและผิวทาง จะก่อให้เกิดการลื่นไถล อีกสาเหตุหนึ่งคือน้ำที่ขังอยู่บนผิวทาง เป็นชั้นหนา จะทำให้รถที่วิ่งด้วยอัตราความเร็วสูงจะลอยตัวจากผิวทางและแล่นแฉลบบนชั้นผิวน้ำ ผิวทางที่มีหน้าเรียบ เป็นผลมาจากมีชั้นบาง ๆ ของยางแอสฟัลท์เคลื่อนบนผิวหน้า หรือวัสดุมวลรวมในชั้นผิวทางถูกขัดสีจนเรียบลื่น หรือการลื่นไถลอาจมีสาเหตุมาจากรอยเปราะอะเปื้อนบนผิวทาง เช่น คราบน้ำมันที่หก โคลนดินเหนียว การลื่นไถลมีสาเหตุต่างกัน เช่น

- การเย็บของยางแอสฟัลท์ (Bleeding or Flushing Asphalt) คือการที่ยางแอสฟัลท์เคลื่อนตัวเอื้อขึ้นมาอยู่บนผิวหน้าของผิวทางแอสฟัลท์ ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณยางแอสฟัลท์ในส่วนผสมมากเกินไป หรือจากการทำซีลโค้ทที่ไม่เหมาะสมถูกต้องหรือจากการทำไพร้มโค้ท หรือแตกโค้ทที่หนาเกินไป หรือในผิวทางเซอร์เฟสทริคเมนต์ การหลุดของ


หินออกจากยางแอสฟัลท์จนเหลือแต่ยางแอสฟัลท์ น้ำหนักบรรทุกทุกการจราจรที่หนัก เกินกำหนดก็ เป็น  
 ฉา เศษยางแอสฟัลท์ เข้มได้ เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกที่ตกลงจะออกแรงดันให้ยางแอสฟัลท์ เข้มขึ้นมา  
 รูปที่ ช.16 ประกอบ

- วัสดุมวลรวมผิวเรียบ (Polished Aggregate) คือลักษณะ  
 ของวัสดุมวลรวมที่ใช้ทำผิวทางถูกขัดสีจนเรียบ เป็นมันจากการจราจร ทำให้ผิวทางลื่น เมื่อเปียก  
 อาจเกิดจากหินที่ใช้มีคุณสมบัติในการขัดสีให้เรียบได้ง่าย โดยมีค่า PSV ค่า หรือวัสดุมวลรวม  
 จำพวกกรวดซึ่งเป็นมันอยู่แล้วนำมาใช้ทำผิวทางโดยไม่ผ่านการไม้ รูปที่ ช.17 ประกอบ


### ช.1.3 ปริมาณการจราจร (Traffic Volume)

ปริมาณการจราจรเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อโครงสร้างของทาง จำนวนและความ  
 กว้างของช่องจราจรรวมทั้งไหล่ทาง รถบรรทุกหนักจะเป็นผลโดยตรงต่อการทำลายโครงสร้าง  
 ของถนน ทำให้เกิดความเสียหายได้มากกว่ายานพาหนะขนาดเบา ปริมาณการจราจร ชนิดของยาน  
 พาหนะบนเส้นทางต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันออกไป ถนนที่รับปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันสูง จะเป็น  
 เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะซ่อมบำรุงทางเพิ่มขึ้น

การประเมินค่าเพื่อจัดลำดับ และปรับความเร่งด่วนในงานบำรุงทางนี้ ได้  
 พิจารณาจากอัตราส่วนของปริมาณการจราจรมีปัจจุบัน (Volume) ต่อความสามารถในการรับปริมาณ  
 การจราจรได้สูงสุด (Capacity) ของทางแต่ละเส้นทาง



Bleeding asphalt.



รูปที่ ช.17 วัสดุมวลรวมผิวเรียบในชั้นผิวทางของถนน (Polished Aggregate in Pavement Surface)

#### ช.1.4 ความฝืดของผิวทาง (Skidding Resistance)

ความฝืดของผิวทาง เป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรบนถนน เส้นทางที่มีความฉื่นมากอาจจะเกิดอันตรายได้ง่าย ควรมีการปรับปรุงผิวทางให้ดีขึ้นหรือจัดลำดับความสำคัญในงานซ่อมบำรุงทางโดยเร่งด่วน สำหรับทางที่ต้องการ เสริมความแข็งแรง เพิ่มขึ้นหรือปรับระดับให้เรียบขึ้น โดยการเพิ่มความหนาของผิวทางใหม่ ก็จะเป็นผลทำให้ความฉื่นของถนนลดลงด้วย

เครื่องมือที่ใช้วัดความฝืดของผิวทาง ใช้เครื่องมือ British Portable Tester และ Mu-meter โดยวัดค่าในรูปของความต้านทานต่อการฉื่นไถลของผิวทาง สำหรับการฉื่นไถลของผิวทางที่เปียก ได้กำหนดค่าไว้อย่างต่ำต้องไม่น้อยกว่า 45 BPN (British Portable Number) สภาพผิวทางที่มีค่าความต้านทานต่ำกว่านั้นนับว่าไม่ปลอดภัยสำหรับการจราจรที่มีความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะต้องรีบทำการปรับปรุงผิวทางทันทีโดยการทำซิลิโคน



## ๗.๒ วิธีการบำรุงทาง (Maintenance Procedures) (12)

การบำรุงทาง หมายถึง งานที่ทำเป็นกิจวัตร เพื่อรักษาทางภายใต้ภาวะปกติของการจราจร และธรรมชาติให้มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพเมื่อแรกก่อสร้างทางสายนั้น หรือใกล้เคียงกับสภาพที่มีการปรับปรุงในภายหลังให้มากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและขัดขวางการจราจรน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

เมื่อได้พิจารณาถึงความเสียหายของผิวทางแอสฟัลท์คิกคอนกรีต และทราบความเสียหายเป็นแบบใดแล้ว จำเป็นต้องหาวิธีการบำรุงทาง เพื่อแก้ไขผิวทางลาดยทางที่เสียหายนั้น สำหรับวิธีการบำรุงทางมีดังนี้ คือ

๗.๒.๑ การปะซ่อม (Patching) มีทั้งการปะซ่อมแบบถาวร และการปะซ่อมแบบชั่วคราว

๗.๒.๒ การอุดรอยแตกและผิวหน้า (Crack and Surface Sealing) การอุดรอยแตกโดยใช้แอสฟัลท์อีมีลชัน หรือคัทแบ็คแอสฟัลท์ อีมีลชันสเลอรี่ (Emulsion Slurries) แอสฟัลท์ที่ประกอบอย่างพิเศษ (Special Asphalt Compounds)

๗.๒.๓ การทำผิวใหม่ (Resurfacing) จะเป็นการทำซิลค์ เซอร์เฟสทริคเมนต์ การปูผิวทางลาดยทางใหม่ทับชั้นผิวทางเดิม (Asphalt Overlay)

## ประวัติผู้เขียน

นายศิริชัย กิจจารีก สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง  
ปีการศึกษา 2511 สำเร็จปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบัน  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปีการศึกษา 2516 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2526 และ  
เข้าศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา  
2526 ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ทำการโยธาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และมาช่วยราชการอยู่ฝ่าย  
ประสานราชการส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ เป็นการชั่วคราว