

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 การกำจัดสีย้อมด้วยถ่านกัมมันต์มีข้อพิจารณาเบื้องต้น คือ สมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างสีย้อมและถ่านกัมมันต์ การเลือกถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดสีย้อมคือ ถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนขนาดกลาง (20 – 500 นาโนเมตร) จำนวนมาก ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดโมเลกุลของสีย้อม พื้นที่ผิวสูง มีค่าการดูดซับเมทธิลีนบลูสูงซึ่งบ่งชี้ถึงค่าความจุการดูดติดสารที่มีขนาดและมวลโมเลกุลมากได้ดี ถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัสมีแนวโน้มจะให้ค่าความจุการดูดติดผิวสูงที่สุด เนื่องจากมีรูพรุนขนาดกลางมาก พื้นที่ผิวมาก มีค่าการดูดซับเมทธิลีนบลูสูง รองลงมาคือถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว มีรูพรุนขนาดกลางน้อย พื้นที่ผิวมากใกล้เคียงกับไม้ยูคาลิปตัส แต่มีค่าการดูดซับเมทธิลีนบลูน้อยกว่า และแอนทราไซต์ที่มีรูพรุนขนาดกลางมาก พื้นที่ผิวน้อย และมีค่าการดูดซับเมทธิลีนบลูน้อยที่สุด

5.1.2 เวลาที่อิมตัวที่ได้ สำหรับการกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟด้วยถ่านกัมมันต์ที่มีสมบัติทางกายภาพไม่แตกต่างกันมากนัก โทนสีย้อมจะเป็นตัวกำหนดจลนศาสตร์ของการเข้าสู่สมดุล กล่าวคือ โทนสีย้อมต่างกันจะให้เวลาอิมตัวที่ต่างกัน สีรีแอกทีฟแดง เริ่มอิมตัวที่เวลา 20 นาที ส่วนสีรีแอกทีฟน้ำเงิน เริ่มอิมตัวที่เวลา 15 นาที ทุกชนิดของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการทดลอง

5.1.3 ถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัสมีความจุของการดูดติดผิวต่อหน่วยน้ำหนักมากที่สุด ทั้งสีรีแอกทีฟแดงและน้ำเงิน รองลงมาคือ ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว และแอนทราไซต์ โดยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ตามฟรอนด์ลิตซ์ไอโซเทอม

5.1.4 ประสิทธิภาพการกำจัด และความจุการดูดติดผิวของสีรีแอกทีฟน้ำเงินมีค่ามากกว่าสีรีแอกทีฟแดงทุกชนิดของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการทดลอง เพราะสีรีแอกทีฟน้ำเงินมีความสามารถในการละลายน้ำได้น้อยกว่า อันเนื่องมาจากขนาดและมวลโมเลกุลที่สูงกว่าสีรีแอกทีฟแดง

5.1.5 ระดับการใช้งานที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัสที่มีขอบเขตการดูดติด 0.3 เมตร คือ เวลาสัมผัสถึงเปล่า 15 นาที หรืออัตราภาระบรรจุทุกทางน้ำเท่ากับ  $1.2 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{ชม}$  ได้ระดับการใช้งานที่เหมาะสมของรีแอกทีฟแดงคือ 1344 ปริมาตรเบต ประสิทธิภาพการกำจัดสีเท่ากับ 71-73 % (ค่าเฉลี่ย 72.11%) และ 1928 ปริมาตรเบต สำหรับรีแอกทีฟน้ำเงิน ประสิทธิภาพการกำจัดสีเท่ากับ 82 – 87 % (ค่าเฉลี่ย 86%)