

รายการอ้างอิง

1. ชันทอง สุนทรภา. การพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง. ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.
2. อัญชลี อินตรา. การเตรียมและลักษณะสมบัติของเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนจากโคโคซานคอมโพสิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547.
3. Lufrano, F., Gatto, I., Staiti, P., Antonucci, V., and Passalacqua, E. Sulfonated polysulfone ionomer membranes for fuel cells. *Solid State Ionics* (2001): 47-51.
4. Wikipedia the free encyclopedia, fuel cell system [online], available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell, [2005, December 5].
5. Fuel cell test and evaluation center, types of fuel cell [online], available from: http://www.fctec.com/fctec_types_pemfc.asp, [2005, September 18].
6. Nafion[®]-Perfluorosulfonate Ionomer, Phase Model of Nafion[®] Clusters [online], available from: <http://www.psrc.usm.edu/mauritz/nafion.html>, [2005, September 20].
7. Nishi, N., Maekita, Y., Nishimura, S., Hasegawa, O., and Tokura, S. Highly phosphorylated derivatives of chitin, partially deacetylated chitin and chitosan as new functional polymers: metal binding property of the insolubilized materials. *J. Biological Macromolecules* 9 (1987): 109-114.
8. Park, H. B., Shin, H. S., Lee, Y. M., and Rhim, J. W. Annealing effect of sulfonated polysulfone ionomer membranes on proton conductivity and methanol. *J. Membrane Science* 247 (2006): 103-110.
9. วิภาณุ บุญเจริญสุข. 2537. รายงานปัญหาพิเศษ เรื่อง ซีโอไลท์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อ้างถึงใน ทรรศินา จรัสรัตนมงคล. การผลิตซีโอไลท์ด้วยดินเบาให้เป็นสารดูดซับและการทดลองบำบัดน้ำเสียในนาุ้ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2542.
10. สัญชนาด สันธวาร์ยัน. และ สมชาย พานิชสาส์น. 2540. การสังเคราะห์ซีโอไลท์จากแก้วลอยซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน. โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อ้างถึงใน ทรรคินา จรัสรัตน์มงคล. การผลิตซีโอไลต์ด้วยดินเบาให้เป็นสารดูดซับและการทดลองบำบัดน้ำเสียในนาุ้ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2542.

11. Wang, X. R., Tang, Z. K., and Ge, W. K. Pseudo hysteresis current loop and negative differential resistance in cluster superlattice of tellurium in zeolite. Physica B 271 (1999): 386-395.
12. Tricoli, V., and Nannetti, F. Zeolite-Nafion composites as ion conducting membrane materials. Electrochimica Acta 48 (2003): 2625-2633.
13. Libby, B., Smyrl, W. H., and Cussler, E. L. Polymer-zeolite composite membranes for direct methanol fuel cells. J. AIChE 49 (2003): 991-1001.
14. Kwak, S. H., Yang, T. H., Kim, C. S., and Yoon, K. H. Nafion/mordenite hybrid membrane for high-temperature operation of polymer electrolyte membrane fuel cell. J. Power Sources 118 (2003): 200-204.
15. Wan, Y., Creber, K. A. M., Peppley, B., and Bui, V. B. Ionic Conductivity of Chitosan Membrane. Polymer 44 (2003): 1057-1065.
16. Hayes, E. R. Determination of degree of acetylation of chitin and chitosan. Method in Enzymology 161 (1998): 443-446.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ข้อมูลการทดลอง

1. สมบัติของไคโตซานที่เตรียมได้

ตารางที่ ก.1 ค่าความหนืดและร้อยละการกำจัดหมู่แอสีทิล

ความหนืด (เซนติพอยส์)	ร้อยละการกำจัดหมู่แอสีทิล
3,171±156	90.6 ± 0.18

2. ค่าร้อยละการดูดซับน้ำและร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนา

ตารางที่ ก.2 ค่าร้อยละการดูดซับน้ำและร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนาของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟเนคอมโพสิตเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion®117

ชนิดของเมมเบรน	ร้อยละการดูดซับน้ำ	ร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนา
Nafion®117	17.9±1.2	26.9±2.5
Crosslinked chitosan	92.7±1.9	165.1±3.5
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	96.4±0.6	114.9±3.0
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	99.1±1.5	108.9±3.1
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	101.3±1.2	103.8±3.3
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	105.3±2.5	96.2±1.8
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	109.0±1.4	91.9±2.5
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	114.6±2.4	87.7±1.8
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	124.8±3.3	79.7±1.6
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	125.7±2.5	70.7±2.3
Polysulfone	4.3±1.5	5.4±0.9
Polysulfone-zeolite 40%	15.0±1.1	5.6±1.3

ตารางที่ ก.2 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ร้อยละการดูดซับน้ำ	ร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนา
Polysulfone-zeolite 50%	16.4±2.5	5.7±0.7
Sulfonated polysulfone	19.4±1.2	13.0±2.7
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	24.9±3.9	10.2±2.1
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	29.2±3.1	9.6±2.1

3. ค่าความสามารถทนต่อแรงดึง

ตารางที่ ก.3.1 ค่าความสามารถทนต่อแรงดึงของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟนคอมโพสิตเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion®117

ชนิดของเมมเบรน	ค่าความสามารถทนต่อแรงดึง (MPa)
Nafion®117	36.0±1.5
Crosslinked chitosan	81.9±2.0
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	73.5±2.4
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	66.4±0.4
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	61.4±0.6
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	57.1±1.1
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	53.3±0.6
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	49.5±2.0
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	44.8±1.5
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	40.1±0.1
Polysulfone	53.4±9.2
Polysulfone-zeolite 40%	50.2±6.8

ตารางที่ ก.3.1 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ค่าความสามารถทนต่อแรงดึง (MPa)
Polysulfone-zeolite 50%	47.7±2.9
Sulfonated polysulfone	32.7±1.0
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	19.9±1.0
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	18.3±1.5

ตารางที่ ก.3.2 ค่าความสามารถทนต่อแรงดึงของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โดปด้วยกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิห้อง

ชนิดของเมมเบรน	ค่าความสามารถทนต่อแรงดึง (MPa)
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	57.1±1.7
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	51.8±2.8
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	46.2±1.0
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	42.6±1.5

4. ค่าการซึมผ่านของแก๊ส

ตารางที่ ก.4.1 การซึมผ่านแก๊สออกซิเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต ที่อุณหภูมิห้อง

ชนิดของเมมเบรน	การซึมผ่านแก๊สออกซิเจน (แบเรอร์)
Nafion [®] 117	124.5±18.5
Crosslinked chitosan	0
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	0
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	0

ตารางที่ ก.4.2 ค่าการซึมผ่านของอากาศของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต ที่อุณหภูมิห้อง

ชนิดของเมมเบรน	การซึมผ่านของอากาศ (แบเรอร์)
Nafion [®] 117	180.5±17.9
Crosslinked chitosan	13.4±1.1
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	5.8±1.3
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	1.1±1.9

ตารางที่ ก.4.3 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟนคอมโพสิตเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion[®]117 ที่อุณหภูมิห้อง

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Nafion [®] 117	1,014±23.0
Crosslinked chitosan	225.2±1.7
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	214.0±2.4
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	206.2±1.7
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	198.7±2.8
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	191.3±2.4
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	187.0±1.4
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	180.1±4.0
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	176.7±4.0
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	170.9±1.6
Polysulfone	409.7±8.6
Polysulfone-zeolite 40%	364.9±4.4
Polysulfone-zeolite 50%	351.3±3.8
Sulfonated polysulfone	229.5±1.5
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	192.3±5.2

ตารางที่ ก.4.3 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	178.2±9.4

ตารางที่ ก.4.4 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟนคอมโพสิตเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion[®]117 ที่อุณหภูมิ 50 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Nafion [®] 117	1253.3±26.9
Crosslinked chitosan	246.0±3.1
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	225.2±4.5
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	220.8±6.0
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	214.1±1.7
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	209.2±7.4
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	205.3±4.0
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	203.7±0.9
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	196.1±0.8
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	181.3±4.4
Polysulfone	426.3±2.4
Polysulfone-zeolite 40%	398.4±7.6
Polysulfone-zeolite 50%	375.3±2.3
Sulfonated polysulfone	235.0±4.5
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	218.6±4.3
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	211.4±3.9

ตารางที่ ก.4.5 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟนคอมโพสิตเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion[®]117 ที่อุณหภูมิ 60^oซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Nafion [®] 117	1417.2±34.6
Crosslinked chitosan	265.7±1.6
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	240.2±0.1
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	228.0±0.8
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	219.0±0.5
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	215.4±5.5
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	212.9±4.1
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	207.4±2.1
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	201.5±4.2
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	195.2±2.2
Polysulfone	438.1±0.9
Polysulfone-zeolite 40%	407.8±9.2
Polysulfone-zeolite 50%	386.9±16.8
Sulfonated polysulfone	245.2±4.4
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	223.6±4.3
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	215.6±3.5

ตารางที่ ก.4.6 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟนคอมโพสิตเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion[®]117 ที่อุณหภูมิ 70⁰ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Nafion [®] 117	1,647.7±16.8
Crosslinked chitosan	301.2±4.7
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	283.5±1.6
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	260.1±1.7
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	242.3±3.6
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	234.8±1.9
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	231.9±5.7
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	227.6±3.7
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	216.4±1.8
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	199.3±3.6
Polysulfone	470.0±9.4
Polysulfone-zeolite 40%	435.7±12.1
Polysulfone-zeolite 50%	398.2±4.1
Sulfonated polysulfone	253.1±1.0
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	240.8±2.3
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	231.1±4.0

ตารางที่ ก.4.7 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟนคอมโพสิตเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion®117 ที่อุณหภูมิ 80 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Nafion®117	1,869±22.8
Crosslinked chitosan	345.7±1.6
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	315.7±3.1
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	294.3±6.7
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	271.5±4.4
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	263.1±9.6
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	251.7±2.0
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	243.0±1.8
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	229.6±1.3
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	203.8±1.1
Polysulfone	471.9±4.7
Polysulfone-zeolite 40%	442.9±17.1
Polysulfone-zeolite 50%	405.4±14.4
Sulfonated polysulfone	259.6±3.4
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	248.2±1.7
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	242.5±9.6

ตารางที่ ก.4.8 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โดปด้วยกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิห้อง

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Crosslinked chitosan	250.3±6.2
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	213.9±12.3
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	202.4±2.7
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	188.3±3.0

ตารางที่ ก.4.9 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โดปด้วยกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 50 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Crosslinked chitosan	258.2±6.4
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	230.4±4.0
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	219.3±4.0
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	213.9±12.3

ตารางที่ ก.4.10 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โดปด้วยกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 60 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Crosslinked chitosan	270.6±6.8
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	240.1±5.5
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	230.6±4.0
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	223.6±1.9

ตารางที่ ก.4.11 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โดปด้วยกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 70 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Crosslinked chitosan	290.7±7.3
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	251.5±3.1
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	238.4±4.7
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	234.8±1.9

ตารางที่ ก.4.12 ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โดปด้วยกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 80 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน (แบเรอร์)
Crosslinked chitosan	304.7±5.4
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	276.1±15.1
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	257.0±2.3
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	253.1±4.0

5. ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน

ตารางที่ ก.5 ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟนคอมโพสิตเทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion[®]117 ที่อุณหภูมิห้อง

ชนิดของเมมเบรน	ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน (มิลลีสมมูล/กรัม)
Nafion [®] 117	0.87±0.09
Crosslinked chitosan	4.29±0.04
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	4.45±0.11
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	4.46±0.06
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	4.80±0.10
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	4.93±0.14
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	5.24±0.03
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	5.33±0.04
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	5.41±0.03
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	5.60±0.02
Polysulfone	0.41±0.09
Polysulfone-zeolite 40%	2.41±0.13
Polysulfone-zeolite 50%	2.64±0.06
Sulfonated polysulfone	1.94±0.29
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	2.98±0.10
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	3.21±0.18

6. ค่าการนำโปรตอน

ตารางที่ ก.6.1 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟนคอมโพสิต เทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion®117 ที่อุณหภูมิห้อง

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Nafion®117	$9.2 \times 10^{-2} \pm 2.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan	$2.1 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	$2.8 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	$3.4 \times 10^{-2} \pm 1.2 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$4.5 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$4.8 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$5.1 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$6.0 \times 10^{-2} \pm 2.3 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	$6.9 \times 10^{-2} \pm 1.2 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	$7.4 \times 10^{-2} \pm 2.0 \times 10^{-3}$
Polysulfone	$0.2 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 40%	$0.5 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 50%	$0.6 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Sulfonated polysulfone	$2.6 \times 10^{-2} \pm 2.0 \times 10^{-3}$
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	$3.3 \times 10^{-2} \pm 2.0 \times 10^{-3}$
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	$3.9 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.2 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟเนคอมโพสิต เทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion®117 ที่อุณหภูมิ 50 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Nafion®117	$11.4 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan	$2.4 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	$3.2 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	$3.8 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$4.9 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$5.3 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$5.5 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$6.4 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	$7.6 \times 10^{-2} \pm 2.1 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	$7.9 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$
Polysulfone	$0.1 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 40%	$0.3 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 50%	$0.4 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Sulfonated polysulfone	$3.2 \times 10^{-2} \pm 2.2 \times 10^{-3}$
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	$3.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	$4.1 \times 10^{-2} \pm 2.4 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.3 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟเนคอมโพสิต เทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion®117 ที่อุณหภูมิ 60 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Nafion®117	$11.5 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan	$2.7 \times 10^{-2} \pm 0.0$

ตารางที่ ก.6.3 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	$3.5 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	$4.2 \times 10^{-2} \pm 1.1 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$5.1 \times 10^{-2} \pm 1.1 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$5.5 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$5.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$6.7 \times 10^{-2} \pm 2.5 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	$7.8 \times 10^{-2} \pm 1.1 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	$8.3 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Polysulfone	$0.2 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 40%	$0.5 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 50%	$0.6 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Sulfonated polysulfone	$3.9 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	$4.1 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	$4.5 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.4 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟเนคอมโพสิต เทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion[®]117 ที่อุณหภูมิ 70⁰ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Nafion [®] 117	$11.9 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan	$3.1 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	$3.7 \times 10^{-2} \pm 2.1 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	$4.8 \times 10^{-2} \pm 1.2 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$6.0 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.4 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$6.4 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$7.0 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$7.7 \times 10^{-2} \pm 1.2 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	$8.8 \times 10^{-2} \pm 2.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	$9.5 \times 10^{-2} \pm 2.1 \times 10^{-3}$
Polysulfone	$0.2 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 40%	$0.9 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 50%	$1.0 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Sulfonated polysulfone	$4.8 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	$4.9 \times 10^{-2} \pm 1.3 \times 10^{-3}$
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	$5.2 \times 10^{-2} \pm 0.0$

ตารางที่ ก.6.5 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต, เมมเบรนพอลิซัลโฟน คอมโพสิต เทียบกับเมมเบรนเชิงพาณิชย์ Nafion[®]117 ที่อุณหภูมิ 80 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Nafion [®] 117	$12.0 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan	$3.7 \times 10^{-2} \pm 0.7 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 10%	$4.3 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Crosslinked chitosan-zeolite 20%	$5.4 \times 10^{-2} \pm 1.4 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$6.6 \times 10^{-2} \pm 1.4 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$7.0 \times 10^{-2} \pm 2.1 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$7.8 \times 10^{-2} \pm 3.5 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$8.4 \times 10^{-2} \pm 0.7 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.5 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 70%	$9.8 \times 10^{-2} \pm 1.4 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	$10.8 \times 10^{-2} \pm 1.4 \times 10^{-3}$
Polysulfone	$0.2 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 40%	$0.9 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Polysulfone-zeolite 50%	$1.0 \times 10^{-2} \pm 0.0$
Sulfonated polysulfone	$4.9 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Sulfonated polysulfone-zeolite 40%	$5.3 \times 10^{-2} \pm 1.3 \times 10^{-3}$
Sulfonated polysulfone -zeolite 50%	$5.9 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.6 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โดปด้วยกรดซัลฟิวริกร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิห้อง

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$7.7 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$9.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$10.4 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$11.3 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.7 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โดปด้วยกรดซัลฟิวริกร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 50 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$8.2 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$10.2 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$10.7 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.7 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$11.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.8 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โอบด้วยกรดซัลฟิวริกร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 60 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$8.6 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$10.2 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$10.8 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$11.9 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.9 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โอบด้วยกรดซัลฟิวริกร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 70 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$8.9 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$10.8 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$11.5 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$12.6 \times 10^{-2} \pm 2.0 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.10 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิตที่โอบด้วยกรดซัลฟิวริกร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 80 °ซ

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 30%	$9.2 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 40%	$11.0 \times 10^{-2} \pm 0.6 \times 10^{-3}$

ตารางที่ 6.10 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	$11.6 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 60%	$12.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.11 ค่าการนำโปรตอนของเมมเบรนไคโตซานคอมโพสิต ที่ความชื้นต่าง ๆ

ชนิดของเมมเบรน	ความชื้น (%)	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan	95.0	$1.6 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	96.0	$1.7 \times 10^{-2} \pm 1.1 \times 10^{-3}$
	97.0	$1.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	97.5	$1.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	98.0	$2.1 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	99.0	$2.3 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	100.0	$2.3 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
Crosslinked chitosan-zeolite 50%	85.0	$0.9 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	90.0	$1.4 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	92.0	$1.7 \times 10^{-2} \pm 0.0$
	93.0	$1.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	95.0	$2.2 \times 10^{-2} \pm 2.2 \times 10^{-3}$
	96.0	$2.7 \times 10^{-2} \pm 1.2 \times 10^{-3}$
	98.0	$3.3 \times 10^{-2} \pm 1.8 \times 10^{-3}$
	99.0	$4.0 \times 10^{-2} \pm 1.7 \times 10^{-3}$
	100.0	$5.1 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$

ตารางที่ ก.6.11 (ต่อ)

ชนิดของเมมเบรน	ความชื้น (%)	ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)
Crosslinked chitosan-zeolite 80%	80.0	$1.0 \times 10^{-2} \pm 0.0$
	85.0	$1.3 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	88.0	$1.6 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	92.0	$1.7 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	93.0	$2.2 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	95.0	$2.4 \times 10^{-2} \pm 1.0 \times 10^{-3}$
	96.0	$2.9 \times 10^{-2} \pm 1.5 \times 10^{-3}$
	98.0	$4.3 \times 10^{-2} \pm 2.1 \times 10^{-3}$
	99.0	$6.3 \times 10^{-2} \pm 2.1 \times 10^{-3}$
	100.0	$8.4 \times 10^{-2} \pm 3.2 \times 10^{-3}$



ภาคผนวก ข

ตัวอย่างการคำนวณ

1. การหาค่าร้อยละการกำจัดหมู่แอสีทิล [15]

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ก) การเตรียมอนุพันธ์โคโตซานคลอไรด์

1. ละลายโคโตซาน 2.5 กรัม ในสารละลายกรดแอสีติกเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ปริมาตร 200 - 400 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับความหนืดของสารละลาย) กวนด้วยเครื่องกวนที่ ความเร็วรอบสูง เป็นเวลา 15 นาที
2. กรองส่วนที่ไม่ละลายออกด้วยผ้าพอลิเอสเตอร์
3. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นช้า ๆ ประมาณ 18 มิลลิลิตร โดยขณะเติมต้องกวนด้วย ความเร็วรอบสูง กวนต่อไปจนโคโตซานคลอไรด์ตกตะกอนหมด
4. กรองตะกอนด้วยผ้าพอลิเอสเตอร์ ล้างตะกอนด้วยเมทานอล จนไม่มีคลอไรด์อิสระเหลืออยู่ โดยทดสอบได้ด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเข้มข้นร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก ซึ่งการล้างด้วย เมทานอลจะต้องทำประมาณ 5 - 6 ครั้ง
5. อบตะกอนของอนุพันธ์โคโตซานคลอไรด์ในตู้อบที่อุณหภูมิ 50 °C โดยใช้เวลาข้ามคืน อนุพันธ์โคโตซานคลอไรด์ที่ได้จะมีสีน้ำตาลอ่อน

ข) การไทเทรตอนุพันธ์โคโตซานคลอไรด์

1. ละลายอนุพันธ์โคโตซานคลอไรด์ 1 กรัม ในน้ำกลั่นเจือจางจนมีปริมาตร 250 มิลลิลิตร
2. ดูดสารละลายอนุพันธ์โคโตซานคลอไรด์เจือจางในข้อ 1 ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.110 นอร์มัล โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์
3. บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณ ร้อยละการกำจัดหมู่แอสีทิลของโคโตซาน ตามสมการที่ (ข.1)

$$\text{degree of deacetylation} = \frac{(\text{amount of monomer having - NH}_2 \text{ group}) \times 100}{\text{total amount of monomer}} \quad (\text{ข.1})$$

- amount of monomer having - NH₂ group = ปริมาณของมอนอเมอร์ที่มีหมู่ NH₂ (โมล)
 - total amount of monomer = ปริมาณของมอนอเมอร์ที่มีหมู่ NH₂ และ NHCOCH₃ (โมล)

น้ำหนักของโคโตซานไฮดรอกไซด์	=	1	กรัม
ปริมาตรสารละลายโคโตซานไฮโดรคลอไรด์	=	250	มิลลิลิตร
ปริมาตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.110 นอร์แมล	=	8.4	มิลลิลิตร
โคโตซานไฮโดรคลอไรด์ 1 โมล	=	NaOH	1 โมล
มอนอเมอร์ที่มีหมู่ -NHCOCH ₃ 1 โมล	=	203.19296	กรัม

$$\begin{aligned} \text{The amount of monomer having -NH}_2 \text{ group} &= \frac{5 \times [\text{NaOH}] \times V_{\text{NaOH}}}{1000} \\ &= \frac{5 \times 0.110 \times 8.4}{1000} = 0.00428 \text{ โมล} \\ &= 0.00428 \times 197.61672 = 0.9129 \text{ กรัม} \end{aligned}$$

The amount monomer having-NHCOCH₃ group =

The weight of sample - The amount of monomer having-NH₂ group

203.19296

$$= \frac{1 - 0.9129}{203.19296} = 0.000428 \text{ โมล}$$

The degree of deacetylation = $\frac{\text{The amount of monomer having - NH}_2 \text{ group} \times 100}{\text{The total amount of monomer}}$

The amount monomer = 0.00428 + 0.000428 = 0.004708 โมล

The degree of deacetylation = $\frac{0.00428 \times 100}{0.004708} = 90.64$ เปอร์เซ็นต์

2. ร้อยละการดูดซับน้ำ

น้ำหนักเมมเบรนแห้ง	=	0.0063	กรัม
น้ำหนักเมมเบรนเปียก	=	0.0120	กรัม

$$\begin{aligned} \% \text{ Water uptake} &= \frac{(\text{Weight}_{\text{wet}} - \text{Weight}_{\text{dry}}) \times 100}{\text{Weight}_{\text{dry}}} \\ &= \frac{(0.0120 - 0.0063) \times 100}{0.0063} = 92.7 \end{aligned}$$

3. ร้อยละการเปลี่ยนแปลงความหนา

ความหนาเมมเบรนแห้ง	=	0.011	มิลลิเมตร
ความหนาเมมเบรนเปียก	=	0.030	มิลลิเมตร

$$\begin{aligned} \% \text{ Thickness change} &= \frac{(\text{Thickness}_{\text{wet}} - \text{Thickness}_{\text{dry}}) \times 100}{\text{Thickness}_{\text{dry}}} \\ &= \frac{(0.030 - 0.011) \times 100}{0.011} = 165.1 \end{aligned}$$

4. ค่าการซึมผ่านของแก๊ส

อัตราการไหลผ่านเมมเบรน	=	0.0030	Sccs
ความดันต่าง	=	105.6	cmHg
เส้นผ่านศูนย์กลางของเมมเบรน	=	3.1	cm
ความหนาของเมมเบรน	=	0.0013	cm
พื้นที่ของเมมเบรน	=	8.0457	cm ²

$$P = \frac{QL}{\Delta PA}$$

P	=	ค่าการซึมผ่านของแก๊ส (cm ³ (STP)*cm)/(s*cm ² *cmHg)
Q	=	อัตราการไหลผ่านเมมเบรน (Sccs)
L	=	ความหนาของเมมเบรน (cm)

$$\begin{aligned} \Delta P &= \text{ความดันต่าง (cmHg)} \\ A &= \text{พื้นที่ของเมมเบรน (cm}^2\text{)} \\ P &= \frac{0.0030 \times 0.0013}{105.6 \times 8.0457} = 4.9 \times 10^{-10} \text{ (cm}^3 \text{ (STP) * cm) / (s * cm}^2 \text{ * cmHg)} \\ &= 13.73 \text{ barrer} \\ 1 \text{ barrer} &= 10^{-10} \text{ (cm}^3 \text{ (STP) * cm) / (s * cm}^2 \text{ * cmHg)} \end{aligned}$$

5. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน

ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	=	0.005	นอร์แมล
ความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก	=	0.005	นอร์แมล
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	=	25	มิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก	=	3.25	มิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ดูมาไทเทรตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก	=	10	มิลลิลิตร
น้ำหนักของเมมเบรน	=	0.02	กรัม

$$\text{Ion exchange capacity} = \frac{\left(N_1 V_1 - \left(\frac{V_1}{V_3} \right) N_2 V_2 \right)}{m}$$

เมื่อ

N_1	=	ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (นอร์แมล)
N_2	=	ความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (นอร์แมล)
V_1	=	ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (มิลลิลิตร)
V_2	=	ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (มิลลิลิตร)
V_3	=	ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ดูมาไทเทรตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (มิลลิลิตร)
m	=	น้ำหนักของเมมเบรน (กรัม)

$$\text{Ion exchange capacity} = \left(\frac{0.005(25) - \left(\frac{25}{10}\right) \times 0.005(3.25)}{0.02} \right) = 4.28 \text{ meq/g}$$

6. ค่าการนำโปรตอน

ความหนาของเมมเบรน = 0.0012 เซนติเมตร

ความกว้างของเมมเบรน = 1 เซนติเมตร

ระยะห่างระหว่างลวดแพลทินัม = 0.5 เซนติเมตร

ความต้านทาน = 20,350 โอห์ม

The area of membrane = Membrane thickness X Membrane wide

= 0.0012 x 1 = 0.0012 ตารางเซนติเมตร

$$\sigma = \frac{1}{R} \left(\frac{L}{A} \right)$$

σ = ค่าการนำโปรตอน (ซีเมนส์/เซนติเมตร)

R = ความต้านทาน (โอห์ม)

L = ระยะห่างระหว่างลวดแพลทินัม (เซนติเมตร)

A = พื้นที่หน้าตัดของเมมเบรน (ตารางเซนติเมตร)

$$\sigma = \frac{1}{20,350} \left(\frac{0.5}{0.0012} \right) = 0.021 \text{ ซีเมนส์/เซนติเมตร}$$

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายประพจน์ เหล่ามงคลนิมิต เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2524 จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีในปีการศึกษา 2546 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิคในปี 2546 จนสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548

