

การจัดหมู่อะซีลในไคติน
และสมบัติของไคตินและไคโตแซนในการคีเลตเฟอร์ริกไอออน

นางสาวบุศราภรณ์ มหาโชติ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2537

ISBN 974-584-475-6

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHITIN DEACETYLATION AND FERRIC ION CHELATING
PROPERTY OF CHITIN AND CHITOSAN

MISS BUSARAKORN MAHAYOTHEE

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

Department of Food Technology

Graduated School

Chulalongkorn University

1994



ISBN 974-584-475-6

พิมพ์ต้นฉบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพียงแผ่นเดียว

บุศราภรณ์ มหาไยธี : การขจัดหมู่อะซิติลในไคติน และสมบัติของไคตินและไคโตแซนในการ
คีเลตเฟอร์ริกไอออน (CHITIN DEACETYLATION AND FERRIC ION CHELATING PROPERTY OF
CHITIN AND CHITOSAN) อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ชัยยุทธ ธีญพิทยากุล, อ.ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.
วรรณดา ตูลยธัญ, 100 หน้า. ISBN 974-584-475-6

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมไคโตแซนโดยใช้ไคตินทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นคงที่ที่ร้อยละ 50 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศปกติ แปรค่าอุณหภูมิที่ 60 ± 1 , 70 ± 1 , 80 ± 1 และ 90 ± 1 องศาเซลเซียสและเวลาที่ 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง ประเมินผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาที่มีต่อค่าปริมาณการขจัดหมู่อะซิติลและความหนืดของไคโตแซนและศึกษาอินฟราเรดสเปกตรัมของไคโตแซนที่เตรียมได้เปรียบเทียบกับไคโตแซนทางการค้า นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสมบัติของไคตินและไคโตแซนในการคีเลตเฟอร์ริกไอออน (Fe^{3+}) ที่เวลาในการเขย่า 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาและอิทธิพลร่วมระหว่างอุณหภูมิและเวลามีผลต่อค่าปริมาณการขจัดหมู่อะซิติลและความหนืดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยเมื่ออุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึ้น ค่าปริมาณการขจัดหมู่อะซิติลจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าความหนืดจะลดลงไคโตแซนที่เตรียมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมงจะมีค่าปริมาณการขจัดหมู่อะซิติลสูงที่สุดเท่ากับ 4.08×10^{-3} มิลลิแอมโมเนียต่อกรัมไคโตแซนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.38 และมีความหนืดต่ำที่สุดเท่ากับ 607.50 ± 17.68 เซนติพอยส์ เมื่อเปรียบเทียบกับอินฟราเรดสเปกตรัมของไคโตแซนที่เตรียมได้กับไคโตแซนทางการค้า พบว่าแสดงลักษณะเหมือนกัน สำหรับผลการศึกษาสมบัติในการคีเลตเฟอร์ริกไอออน พบว่าชนิดของโพลีเมอร์มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อค่าปริมาณการสะสมเฟอร์ริกไอออนบนไคตินและไคโตแซน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และไคโตแซนที่เตรียมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมงมีความสามารถในการคีเลตเฟอร์ริกไอออนสูงที่สุดโดยสามารถสะสมเฟอร์ริกไอออนได้สูงถึงร้อยละ 99.66 ± 0.14

ภาควิชา เทคโนโลยีทางอาหาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2536

ลายมือชื่อนิสิต บุศราภรณ์ มหาไยธี
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

กิตติกรรมประกาศ

ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ัญญพิทยากุล อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณมา ตูลยชัย อาจารย์ที่ปรึกษา-
ร่วม ที่กรุณาให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์
ดร.ปราณี อานเป็รื่อง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณี ชัยวานิชศิริ ที่กรุณา
ให้คำแนะนำและแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยา
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่กรุณาให้ความรู้อันเป็นพื้นฐานสำหรับการ
แก้ไขและการดำเนินงานวิจัย

ขอขอบคุณบริษัท ชูนิคอร์ด จำกัด(มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์คิด
ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำศูนย์เครื่องมือ
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความช่วยเหลือใน
การวิเคราะห์อินฟราเรดสเปกตรัม และปริมาณเหล็ก

ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนการ
วิจัย และขอขอบคุณโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ให้การ
สนับสนุนในด้านทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2534-2535

ขอขอบคุณ คุณบุญชนะ มังกรกาญจน์ คุณบัณฑิต เศรษฐศิริโรจน์ คุณอรพิน
ประยงค์รัตน์ คุณทิพย์วรรณ ศรีโรจน์นพคุณ คุณเดือนใจ ภูระหงษ์ คุณศิริวรรณ
จิระวัฒนภักดิ์ คุณทัศนีย์ เลขากุลพร คุณเอกชัย เอกชัยไพบุลย์ คุณวิภาดา
ศุภจรรยา คุณกมลทิพย์ คำสีนิล คุณอภิญา เจริญกุล คุณกัรสุดา สมบูรณ์บุรณะ
คุณวรรณธิรา จิตพิมลมาศ และนิสิตปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจแก่ผู้วิจัยมาตลอด

ท้ายนี้ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่อบอุ่น อันได้แก่คุณชาย คุณพ่อ
คุณแม่ และน้องๆที่ได้ให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ แก่ดิฉันเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญตาราง	ฅ
สารบัญรูป	ฉ
บทที่	
1. บทนำ	1
2. วารสารปริทัศน์	5
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไคติน	5
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไคโตแซน	14
- สมบัติในการจับไอออนของโลหะของไคตินและไคโตแซน	22
3. อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย	33
- อุปกรณ์	33
- สารเคมี	34
- วัสดุดิบ	35
4. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	36
- องค์ประกอบทางเคมีของไคติน	36
- การตัดแปรรไคตินด้วยวิธีการขจัดหมู่อะซิติก	36
- องค์ประกอบทางเคมีและค่าความหนืดของไคโตแซน ..	37
- ผลของอุณหภูมิและเวลาที่มีต่อค่าการขจัดหมู่อะซิติกของไคโตแซน	38
- อินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) ของไคตินและไคโตแซน	39

บทที่	หน้า
- สมบัติในการคีเลตเฟอร์ริกไอออน(Ferric ion, Fe^{3+}) ของไคตินและไคโตแซน	40
5. ผลการทดลองและวิจารณ์	41
- องค์ประกอบทางเคมีของไคติน	41
- การตัดแปรไคตินด้วยวิธีการขจัดหมู่อะซิติก	43
- องค์ประกอบทางเคมีและค่าความหนืดของไคโตแซน..	45
- ผลของอุณหภูมิและเวลาที่มีต่อค่าการขจัดหมู่อะซิติก ของไคโตแซน	50
- อินฟราเรดสเปกตรัมของไคตินและไคโตแซน	56
- สมบัติการคีเลตเฟอร์ริกไอออน(Ferric ion, Fe^{3+}) ของไคตินและไคโตแซน	64
6. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	75
- สรุปผลการทดลอง	75
- ข้อเสนอแนะ	77
เอกสารอ้างอิง	79
ภาคผนวก ก	84
ภาคผนวก ข	93
ภาคผนวก ค	94
ประวัติผู้เขียน	100

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ผลผลิตและมูลค่ากึ่งทะเลในช่วงปีพุทธศักราช 2515-2534 ...	1
2.1	ปริมาณของไคตินที่พบในปู กุ้ง แมลง สัตว์ที่มีเปลือกแข็ง และสำหรับชนิดต่างๆ	6
2.2	องค์ประกอบทางเคมีของไคตินจากแหล่งต่างๆ (Austin and Rutherford, 1978).....	13
2.3	องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างไคโตแซนที่ระดับความ หนืดต่างๆ	20
2.4	ความสามารถในการดูดซับไอออนของโลหะทรานสิชัน บน ไคตินและไคโตแซนขนาด 100-200 เมช ปริมาณ 200 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในสารละลายที่มี ความเข้มข้นของโลหะ 4.42×10^{-4} โมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่เวลาในการเขย่า 1 ชั่วโมง	23
2.5	ความสามารถในการดูดซับยูเรเนียม บนไคโตแซนขนาด 100-200 เมช ปริมาณ 200 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในสารละลายยูเรเนียมความเข้มข้น 4.2×10^{-6} กรัมต่อ 50 มิลลิลิตร ที่ความเป็นกรดต่าง 5.5 ภายในเวลาการเขย่า 1, 2 และ 18 ชั่วโมง	25
2.6	ร้อยละการสะสมโลหะหมู่ทรานสิชันในน้ำทะเลบนไคโตแซน ขนาด 100-200 เมช ปริมาณ 100 มิลลิกรัม ต่อน้ำทะเล ปริมาตร 1 ลิตร ที่ความเป็นกรดต่าง 8.2 ภายหลังจาก กวน 1 ชั่วโมง	26

2.7	ความสามารถในการสะสมไอออนของโลหะจากสารละลาย ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บนคอลัมน์ไคโตแซนโพลีโมลิบเดทขนาด 5x1 เซนติเมตร ไคโตแซนโพลีโมลิบเดทมีขนาด 100-200 เมช และอัตราการป้อนสารละลาย 3 มิลลิลิตรต่อนาที	29
5.1	องค์ประกอบทางเคมีของไคตินที่ผลิตโดยบริษัท ยูนิคอร์ด์ จำกัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับค่าตาม specification ..	42
5.2	ค่าเฉลี่ยร้อยละผลผลิตไคโตแซนที่เตรียมที่อุณหภูมิ 60,70,80 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1,2,3 และ 4 ชั่วโมง..	44
5.3	องค์ประกอบทางเคมีของไคโตแซน	46
5.4	ค่าเฉลี่ยความหนืดของสารละลายไคโตแซนที่มีความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ในกรดอะซิติกเจือจางความเข้มข้นร้อยละ 1 วัดที่ค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 4 และ ที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้ probe no.3.....	48
5.5	Specification สำหรับไคโตแซน (McCarthy,1985.....	50
5.6	ค่าเฉลี่ยปริมาณการขจัดหมู่อะซิติกของไคโตแซน ที่เตรียมที่อุณหภูมิ และเวลาในการขจัดหมู่อะซิติกต่างๆ (เปรียบเทียบกับน้ำหนักแห้ง)	53
5.7	ร้อยละการสะสมเฟอร์ริกไอออนบนไคตินและไคโตแซนขนาด 100-200 เมช ปริมาณ 500 มิลลิกรัม ในสารละลายเฟอร์ริก ไอออนความเข้มข้น 24.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ภายในเวลาการเขย่า 1,2,3 และ 4 ชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที ที่ค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 7 และอุณหภูมิห้อง	64

5.8	ค่าร้อยละการสะสมเฟอร์ริกไอออน(Fe^{3+})บนไคติน และไคโตแซน	67
5.9	ไมโครกรัมของเฟอร์ริกไอออนต่อกรัมของไคติน และ ไคโตแซนขนาด 100-200 เมช เช้าไคตินและไคโตแซนใน สารละลายเฟอร์ริกไอออนความเข้มข้น 24.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที ที่ค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 7 และที่อุณหภูมิห้อง	70
5.10	ร้อยละการสะสมเฟอร์ริกไอออนบนไคตินและไคโตแซนขนาด 100-200 เมช ปริมาณ 500 มิลลิกรัม ในสารละลายเฟอร์ริก- ไอออนความเข้มข้น 24.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 ml. ภายในเวลาการแช่ 15, 30 และ 45 นาที ที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที ที่ค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 7 และที่อุณหภูมิห้อง.....	72
5.11	ค่าร้อยละการสะสมเฟอร์ริกไอออน(Fe^{3+})บนไคตินและ ไคโตแซน ภายในเวลาการแช่ 15, 30 และ 45 นาที	75
ค.1	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของ ค่าร้อยละผลผลิตไคโตแซนที่อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการ ขจัดหมู่อะซิติกต่างๆ	94
ค.2	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของ ค่าความหนืดของสารละลายไคโตแซนที่มีความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ในกรดอะซิติกเจือจางความเข้มข้น ร้อยละ 1 วัดที่ค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 4 และที่อุณหภูมิห้อง โดยเตรียมไคโตแซนที่อุณหภูมิและ เวลาที่ใช้ในการขจัดหมู่อะซิติกต่างๆ	95

ค.3	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของค่า ปริมาณการขจัดหุ้มอะซิติลของโคโคแชนท์อนุภูมิและ เวลาที่ใช้ในการขจัดหุ้มอะซิติลต่างๆ	96
ค.4	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของค่า ร้อยละการสะสมเฟอริกไอออนบนไคติน และโคโคแชนท์ ที่เวลาในการเขย่า 1,2,3 และ 4 ชั่วโมง	97
ค.5	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของค่า ไมโครกรัมของเฟอริกไอออนต่อกรัมไคติน และโคโคแชนท์ ที่เวลาในการเขย่า 1,2,3 และ 4 ชั่วโมง	98
ค.6	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของค่า ร้อยละการสะสมเฟอริกไอออนบนไคติน และโคโคแชนท์ ที่เวลาในการเขย่า 15,30 และ 45 ชั่วโมง	99

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	ขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการแยกไคติน	8
2.2	กระบวนการแยกไคตินตามวิธีของ Hackman (1954)	9
2.3	กระบวนการแยกไคตินจากเปลือกกุ้งโดยวิธีของ Whistler และ BeMiller (1962).....	10
2.4	กระบวนการแยกไคตินตามวิธีของ Austin และ Rutherford (1978)	11
2.5	สูตรโครงสร้างทางเคมีของ (ก) ไคติน	12
	(ข) เซลลูโลส	12
2.6	ค่าร้อยละการจัดหมู่อะซิติกที่เวลาต่างๆ และค่าความหนืด ของไคโตแซน	15
2.7	ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อ ปริมาณหมู่อะมิโนอิสระในไคโตแซน	17
2.8	ผลของเวลาที่ใช้ในการจัดหมู่อะซิติกต่อปริมาณหมู่อะมิโน อิสระในไคโตแซน	17
2.9	ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการจัดหมู่อะซิติกต่อปริมาณหมู่อะมิโน อิสระในไคโตแซน	18
2.10	สูตรโครงสร้างทางเคมีของไคโตแซน	19
2.11	ผลของความเข้มข้นของโพลิเมอร์ ต่อค่าความหนืดของสาร ละลายไคโตแซน 3 ชนิด ที่ความเป็นกรดต่างเท่ากับ 4 และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	21
2.12	ผลของอุณหภูมิต่อค่าความหนืดของสารละลายไคโตแซน 3 ชนิด ที่ความเป็นกรดต่างเท่ากับ 4 และละลายในกรด อะซิติก	22

2.13	อัตราการสะสม Ce^{3+} และ Ce^{4+} ในสารละลายซีเรียม ความเข้มข้น 1.76 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บน ไคโตนและไคโตแซนขนาด 100-200 เมช ปริมาณ 200 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความเป็นกรด ต่างเท่ากับ 6.0	27
2.14	อัตราการสะสมไอออนของสังกะสีจากสารละลายโลหะความเข้มข้น 0.44 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บน ไคโตแซนปริมาณ 200 มิลลิกรัม ซึ่งมีขนาด 100-200 เมช และ 2 มิลลิเมตร	30
2.15	อัตราการสะสมตะกั่วจากสารละลายโลหะความเข้มข้น 0.44 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บนไคโตแซนขนาด 100-200 เมช ปริมาณ 200 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 0 และ 25 องศาเซลเซียส	31
4.1	ขั้นตอนการเตรียมไคโตแซนดัดแปลงจากวิธีของ Yang (1984)	37
4.2	ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณการขจัดหมู่อะซิติก ดัดแปลงจากวิธีของ Yang (1984)	39
5.1	ผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการขจัดหมู่อะซิติกต่อค่าความหนืดของสารละลายไคโตแซน ที่เตรียมได้จากการทดลอง	49
5.2	ผลของเวลาที่ใช้ในการขจัดหมู่อะซิติกต่อค่าปริมาณการขจัดหมู่อะซิติกของไคโตแซน ที่อุณหภูมิ 80 และ 90 องศาเซลเซียส	54
5.3	ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการขจัดหมู่อะซิติกต่อค่าร้อยละการขจัดหมู่อะซิติกของไคโตแซนที่เวลาการขจัด 3 และ 4 ชั่วโมง	55

5.4	อินฟราเรดสเปกตรัมของไคติน ผลิตโดยบริษัท Sigma ประเทศสหรัฐอเมริกา (solid phase, KBr).....	57
5.5	อินฟราเรดสเปกตรัมของไคตินที่ใช้ในงานวิจัย ผลิตโดย บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (solid phase, KBr)....	57
5.6	เปรียบเทียบอินฟราเรดสเปกตรัมของไคตินที่ผลิตโดยบริษัท Sigma ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (solid phase, KBr).....	58
5.7	อินฟราเรดสเปกตรัมมาตรฐานของ N-acetyl-glucosamine (liquid phase, mineral oil)	58
5.8	อินฟราเรดสเปกตรัมของไคโตแซน ที่เตรียมที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (solid phase, KBr)..	60
5.9	อินฟราเรดสเปกตรัมของไคโตแซน ที่เตรียมที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (solid phase, KBr)..	60
5.10	อินฟราเรดสเปกตรัมของไคโตแซน ที่เตรียมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (solid phase, KBr)..	61
5.11	อินฟราเรดสเปกตรัมของไคโตแซนที่ผลิตโดย บริษัท Fluka ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (solid phase, KBr).....	61
5.12	เปรียบเทียบอินฟราเรดสเปกตรัมของไคโตแซนที่เตรียมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง กับไคโตแซนที่ ผลิตโดย บริษัท Fluka ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (solid phase, KBr)	62
5.13	เปรียบเทียบอินฟราเรดสเปกตรัมของไคโตแซนที่เตรียมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง กับไคตินที่ผลิต โดยบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด(มหาชน) (solid phase, KBr)...	63

รูปที่		ณ หน้า
5.14	สูตรโครงสร้างทางเคมีของไคตินและไคโตแซน (Shahidi and Synowiecki, 1992)	66
5.15	ร้อยละการสะสมเฟอรัริกไอออนบนไคโตแซนที่มีค่าปริมาณ การจัดหมู่อะซิดิลต่างๆ ที่ความเป็นกรดต่างเท่ากับ 7 และที่อุณหภูมิห้อง	68
5.16	ผลของเวลาที่ใช้ในการเขย่าต่อค่าร้อยละการสะสมเฟอรัริก ไอออนบนไคตินและไคโตแซน	70