

ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อพฤติกรรมการคลายความเค้น  
ของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ที่อุณหภูมิสูง



นายวีระ ควรเลี้ยง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2548  
ISBN : 974-53-2757-3  
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECT OF HEAT TREATMENT ON STRESS RELAXATION BEHAVIOR  
OF INCONEL X-750 AT ELEVATED TEMPERATURES

Mr. Weera Khuanlieng

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment for the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Metallurgical Engineering

Department of Metallurgical Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic year 2005

ISBN : 974-53-2757-3

**481997**



วีระ ครอบเลี้ยง : ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อพฤติกรรมการคลายความเค้นของ  
 อินโคเนล เอ็กซ์ 750 ที่อุณหภูมิสูง (EFFECT OF HEAT TREATMENT ON STRESS  
 RELAXATION BEHAVIOR OF INCONEL X-750 AT ELEVATED TEMPERATURES.)  
 อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. กอบบุญ หล่อทองคำ,อ.ที่ปรึกษาร่วม: ดร. ปัญญวัชร วัจยาว,99 หน้า  
 ISBN 974-53-2757-3

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อพฤติกรรมการคลายความเค้นของอิน -  
 โคเนล เอ็กซ์ 750 ที่อุณหภูมิสูง โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานในสภาพที่ได้รับ (As-received)  
 ประกอบด้วยเนื้อพื้นอสเทนไนต์หรือแกมมา (γ) คาร์ไบด์ MC และแกมมาไพรม (γ') ภายหลังจาก  
 อบละลาย (Solution heat treatment) ที่อุณหภูมิ 885 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า  
 แกมมาไพรมละลายเข้าไปในเนื้อพื้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเกรนอสเทนไนต์มีขนาด  
 เท่าเดิม เมื่อนำมาบ่มแข็ง (Age hardening) ช่วงอุณหภูมิ 680 – 760 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20  
 ชั่วโมง พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเกรนอสเทนไนต์ไม่เปลี่ยนแปลง มีตะกอนของแกมมา  
 ไพรมใหม่กระจายทั่วเนื้อพื้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 10 - 33 นาโนเมตร ที่อุณหภูมิบ่มแข็ง 700  
 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง พบว่าแกมมาไพรมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 12 นาโนเมตร  
 และตัวอย่างมีค่าความแข็งและความต้านแรงดึงสูงที่สุด

ผลการทดสอบการคลายความเค้นของสลักเกลียวที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส และ 760  
 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 500, 1,000, 1,500 และ 2,000 ชั่วโมง พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย  
 ของแกมมาไพรมเพิ่มขึ้น ส่งผลลดความแข็ง และความต้านแรงดึงสูงสุด แต่เพิ่มการยึดตัวและการ  
 คลายความเค้นของสลักเกลียว นอกจากนี้พบว่าที่อุณหภูมิบ่มแข็ง 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20  
 ชั่วโมง สามารถต้านทานการคลายความเค้นที่อุณหภูมิทดสอบ 650 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา  
 2,000 ชั่วโมง ได้ดีที่สุดในอุณหภูมิบ่มแข็งที่ 680 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง สามารถ  
 ต้านทานการคลายความเค้นที่อุณหภูมิทดสอบ 760 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 2,000 ชั่วโมง ได้ดี  
 ที่สุด

ภาควิชา.....วิศวกรรมโลหการ.....ลายมือชื่อนิสิต..... *วิระ ครอบเลี้ยง*  
 สาขาวิชา.....วิศวกรรมโลหการ.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... *กอบบุญ หล่อทองคำ*  
 ปีการศึกษา.....2548.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... *ปัญญวัชร วัจยาว*

## 4670507021 : MAJOR METALLURGICAL ENGINEERING

KEY WORD : HEAT TREATMENT / STRESS RELAXATION / BOLT / INCONEL X-750 / MECHANICAL PROPERTIES / MICROSTRUCTURE

WEERA KHUANLIENG : EFFECT OF HEAT TREATMENT ON STRESS RELAXATION BEHAVIOR OF INCONEL X-750 AT ELEVATED TEMPERATURES.

THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. GOBBOON LOTHONGKUM, DR.ING. THESIS

CO-ADVISOR : PANYAWAT WANGYAO, Ph.D., 99 pp. ISBN 974-53-2757-3

This work studied the effect of heat treatment conditions on stress relaxation behavior of Inconel X-750 at elevated temperatures. The original microstructure from the as-received state consisted of austenite or gamma ( $\gamma$ ) matrix, MC carbide and initial gamma prime ( $\gamma'$ ). After solution heat treatment at 885 °C for 24 h, it was found that the initial gamma prime dissolved in the matrix and the average diameter of austenite grain was nearly the same. By aging at temperature in ranges of 680 – 760 °C for 20 h, the average diameter of austenite grain was not changed and the average diameter of gamma prime precipitated in matrix was in ranges of 10 – 33 nanometer. After aging at 700 °C for 20 h, average diameter of gamma prime was 12 nanometer. At this aging, the sample had the highest hardness and tensile strength.

After stress relaxation test at 650 °C and 760 °C for 500, 1,000, 1,500 and 2,000 h, the results showed that increasing average diameter of gamma prime had a significant influence on decreasing of hardness and tensile strength but increasing of ductility and stress relaxation. By aging at 700 °C for 20 h, the sample performed the highest resistance to stress relaxation at 650 °C for 2,000 h. By aging at 680 °C for 20 h, the highest stress relaxation resistance was obtained for testing at 760 °C, 2,000 h.

Department...Metallurgical Engineering... Student 'signature..... *Weera Khuanlieng*

Field of study...Metallurgical Engineering... Advisor 's signature..... *Gobboon Lothongkum*

Academic year...2005.....Coadvisor 's signature..... *Panyawat Wangyao*

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือของ รองศาสตราจารย์ ดร. กอบนุญ หล่อทองคำ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร. ปัญญวัชร วังยาว อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งท่านทั้งสองได้กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในงานวิจัยด้วยดีมาตลอด ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชاکกร จารุพิสิฐธร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ ขอขอบคุณบริษัทไอเกิ้ลไฮเท็มโปรดักท์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ชิ้นงานสำหรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคุณวีระศักดิ์ และคุณปวีณา หอมกระจาย วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือสำหรับเครื่องมือทดสอบ และสถานที่ทำวิจัย ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเนื่องจากทุนวิจัยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก สกว. ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่กราบขอบพระคุณบิดา มารดา น้องสาว และเพื่อน ๆ ซึ่งให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของงานวิจัย.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษา.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
2 ปรีทรรศน์วรรณกรรม.....	3
2.1 โลหะผสมนิกเกิล.....	3
2.2 สมบัติของอินโคเนล เอ็กซ์ 750.....	8
2.2.1 เกรดตามมาตรฐานนานาชาติ.....	8
2.2.2 ส่วนผสมทางเคมี.....	8
2.2.3 สมบัติทางกายภาพทั่วไป.....	8
2.2.4 สมบัติเชิงกล.....	10
2.2.5 กรรมวิธีทางความร้อน.....	12
2.3 การทดสอบการคลายความเค้นของสลักเกลียว.....	13
2.3.1 ขนาดของสลักเกลียว.....	13
2.3.2 ขั้นตอนการทดสอบ.....	13
2.3.3 การหาค่าการคลายความเค้น.....	14
2.3.4 จำนวนสลักเกลียวที่ใช้ทดสอบ.....	14
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	14
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	19
3.1 อุปกรณ์ให้ความร้อน.....	19
3.2 เครื่องมือเตรียมผิวชิ้นงาน.....	19

	หน้า
3.3 เครื่องมือวิเคราะห์ .....	19
3.4 วัตถุประสงค์ .....	19
3.5 สารเคมี .....	19
3.6 ขั้นตอนการทดลอง .....	20
4 ผลการทดลองและการอภิปรายผล .....	23
4.1 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ในสภาพที่ได้รับ .....	23
4.1.1 ส่วนผสมทางเคมี .....	23
4.1.2 ลักษณะโครงสร้างจุลภาค .....	24
4.1.3 ความแข็งของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ในสภาพที่ได้รับ .....	28
4.1.4 ความต้านแรงดึงของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ในสภาพที่ได้รับ .....	28
4.2 ผลการอบละลายตามด้วยการบ่มแข็ง .....	29
4.2.1 โครงสร้างจุลภาคหลังการอบละลายที่อุณหภูมิ 885 (24) ปล่อยให้เย็นตัว ในอากาศ .....	29
4.2.2 ความแข็งของสลักเกลียวหลังการอบละลายที่อุณหภูมิ 885 (24) .....	32
4.2.3 ความต้านแรงดึงของสลักเกลียวหลังการอบละลายที่อุณหภูมิ 885 (24) .....	32
4.2.4 โครงสร้างจุลภาคหลังการอบละลายที่อุณหภูมิ 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 680 (20), 700 (20), 720 (20), 740 (20) และ 760 (20) ปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ .....	33
4.2.5 ความแข็งของสลักเกลียวหลังการบ่มวิธีทางความร้อนต่างกัน .....	38
4.2.6 ความต้านแรงดึงของสลักเกลียวหลังการบ่มวิธีทางความร้อนต่างกัน .....	38
4.3 ผลทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 และ 760 องศาเซลเซียส .....	40
4.3.1 โครงสร้างจุลภาคหลังทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 500, 1,000, 1,500 และ 2,000 ชั่วโมง .....	41
4.3.2 โครงสร้างจุลภาคหลังทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 760 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 500, 1,000, 1,500 และ 2,000 ชั่วโมง .....	49
4.3.3 การคลายความเค้น .....	57
4.3.4 ความแข็งของสลักเกลียวหลังการทดสอบการคลายความเค้น .....	58
4.3.5 ความต้านแรงดึงของสลักเกลียวหลังการทดสอบการคลายความเค้น .....	60
5 สรุปผลการทดลอง .....	62



	หน้า
รายการอ้างอิง.....	63
ภาคผนวก.....	65
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	99

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 เกรดตามมาตรฐานนานาชาติ [7].....	9
ตารางที่ 2.2 ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 [7].....	9
ตารางที่ 2.3 สมบัติทางกายภาพทั่วไปของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 [7].....	10
ตารางที่ 2.4 สมบัติเชิงกลของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 บางเกรด [7].....	11
ตารางที่ 2.5 มาตรฐานกรรมวิธีทางความร้อนต่าง ๆ [7].....	12
ตารางที่ 2.6 ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ของชิ้นงานทดสอบ [8].....	15
ตารางที่ 2.7 ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ของชิ้นงานทดสอบ [9].....	16
ตารางที่ 4.1 ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ที่ใช้ ในงานวิจัยนี้.....	23
ตารางที่ 4.2 ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ตาม มาตรฐาน AMS 5667 [6].....	23
ตารางที่ 4.3 สมบัติเชิงกลของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ในสภาพที่ได้รับ.....	28
ตารางที่ 4.4 สมบัติเชิงกลของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลายที่อุณหภูมิ 885 (24).....	32
ตารางที่ 4.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของแกมมาไพรมในสลักเกลียวหลังผ่านกรรมวิธี ทางความร้อนต่างกัน.....	36
ตารางที่ 4.6 ความแข็งของสลักเกลียวหลังผ่านกรรมวิธีทางความร้อนต่างกัน.....	38
ตารางที่ 4.7 สมบัติเชิงกลของสลักเกลียวหลังผ่านกรรมวิธีทางความร้อนต่างกัน.....	38
ตารางที่ 4.8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของแกมมาไพรมในสลักเกลียว หลังผ่านการทดสอบ การคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส.....	43
ตารางที่ 4.9 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของแกมมาไพรมในสลักเกลียว หลังผ่านการทดสอบ การคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส.....	51

รูปที่ 2.1 โครงสร้างจุลภาคทั่วไปของโลหะผสมนิกเกิลแบบใช้แรงขึ้นรูป (Wrought alloys) [1].....	5
รูปที่ 2.2 สมบัติเชิงกลของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ที่อุณหภูมิต่าง ๆ [7].....	12
รูปที่ 2.3 รูปแบบของสลักเกลียวกับปลอกสวมที่ใช้ทดสอบ [4].....	13
รูปที่ 2.4 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานทดสอบหลังผ่านการอบละลายที่อุณหภูมิ 1,090 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง [8].....	15
รูปที่ 2.5 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานทดสอบหลังบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง [9]	
(a) ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด	
(b) ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	16
รูปที่ 2.6 โครงสร้างแกมมาไพรมของชิ้นงานทดสอบที่อุณหภูมิ 704 องศาเซลเซียส (a และ b) อุณหภูมิ 725 องศาเซลเซียส (c และ d) และอุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส (e และ f) เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง และ 4,000 ชั่วโมง ตามลำดับ ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน [9].....	17
รูปที่ 2.7 ความแข็งของชิ้นงานทดสอบที่อุณหภูมิและเวลาบ่มแข็งต่างกัน [9].....	18
รูปที่ 3.1 กราฟความเค้น-ความเครียด เพื่อหาการคลายความเค้นของสลักเกลียว [12].....	22
รูปที่ 4.1 โครงสร้างจุลภาคของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ในสภาพที่ได้รับ ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	24
รูปที่ 4.2 โครงสร้างจุลภาคของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ในสภาพที่ได้รับ ที่กำลังขยาย 2,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด.....	25
รูปที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณบริเวณเนื้อพื้นออกสเทนไนต์ ด้วยเทคนิคอีดีเอส โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด.....	25
รูปที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณที่ก่อนอนุภาค MC ในรูปที่ 4.1 ด้วยเทคนิคอีดีเอส โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด.....	26
รูปที่ 4.5 โครงสร้างแกมมาไพรมของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ในสภาพที่ได้รับ ที่กำลังขยาย 25,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	27
รูปที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณบริเวณเนื้อพื้นออกสเทนไนต์กับอนุภาคแกมมาไพรม ด้วยเทคนิคอีดีเอส โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	27
รูปที่ 4.7 รูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนบริเวณแกมมาไพรมกับเนื้อพื้นของอินโคเนล เอ็กซ์ 750 ในสภาพที่ได้รับ ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	28

รูปที่ 4.8	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	29
รูปที่ 4.9	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ที่กำลังขยาย 2,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด.....	30
รูปที่ 4.10	ผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณที่ก้อนคาร์ไบด์ MC (Ti-rich) ในรูปที่ 4.9 ด้วยเทคนิคอีดีเอส โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด .....	30
รูปที่ 4.11	ผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณที่ก้อนคาร์ไบด์ MC (Nb-rich) ในรูปที่ 4.9 ด้วยเทคนิคอีดีเอส โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด .....	31
รูปที่ 4.12	โครงสร้างแกมมาไพรมของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ที่กำลังขยาย 20,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน .....	32
รูปที่ 4.13	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านกรรมวิธีทางความร้อนที่ต่างกัน ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	34
รูปที่ 4.14	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 700 (20) ที่กำลังขยาย 2,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด.....	35
รูปที่ 4.15	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 700 (20) ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด.....	35
รูปที่ 4.16	โครงสร้างแกมมาไพรมของสลักเกลียวหลังผ่านกรรมวิธีทางความร้อนที่ต่างกัน ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	37
รูปที่ 4.17	แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงกลและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของแกมมาไพรมกับอุณหภูมิการบ่มแข็ง.....	40
รูปที่ 4.18	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 680 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 500 ชั่วโมง ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	41
รูปที่ 4.19	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 680 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	42

รูปที่ 4.20	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 500 ชั่วโมง ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	42
รูปที่ 4.21	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	43
รูปที่ 4.22	โครงสร้างแกมมาไพรมของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 680 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 500 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	44
รูปที่ 4.23	โครงสร้างแกมมาไพรมของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 680 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	44
รูปที่ 4.24	โครงสร้างแกมมาไพรมของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 680 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1,500 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	45
รูปที่ 4.25	โครงสร้างแกมมาไพรมของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 680 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	45
รูปที่ 4.26	โครงสร้างแกมมาไพรมของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 500 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	46

รูปที่ 4.27	โครงสร้างแกมมาไพรม์ของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	46
รูปที่ 4.28	โครงสร้างแกมมาไพรม์ของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1,500 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	47
รูปที่ 4.29	โครงสร้างแกมมาไพรม์ของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	47
รูปที่ 4.30	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของแกมมาไพรม์หลังทดสอบการความเค้นที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาต่าง ๆ.....	48
รูปที่ 4.31	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 680 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 500 ชั่วโมง ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	49
รูปที่ 4.32	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 680 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	50
รูปที่ 4.33	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 500 ชั่วโมง ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	50
รูปที่ 4.34	โครงสร้างจุลภาคของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง ขนาดเกรน ASTM, G11 ที่กำลังขยาย 200 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง.....	51



รูปที่ 4.42	โครงสร้างแกมมาไพรม์ของสลักเกลียวหลังผ่านการอบละลาย 885 (24) ตามด้วยการบ่มแข็ง 760 (20) และทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง ที่กำลังขยาย 150,000 เท่า ถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	55
รูปที่ 4.43	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของแกมมาไพรม์หลังทดสอบการคลายความเค้นที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส ระยะเวลาต่าง ๆ.....	56
รูปที่ 4.44	การคลายความเค้นสลักเกลียวที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส ระยะเวลาต่าง ๆ.....	57
รูปที่ 4.45	การคลายความเค้นสลักเกลียวที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส ระยะเวลาต่าง ๆ.....	57
รูปที่ 4.46	ความแข็งของสลักเกลียวหลังทดสอบการคลายความเค้น ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส.....	59
รูปที่ 4.47	ความแข็งของสลักเกลียวหลังทดสอบการคลายความเค้น ที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส.....	59
รูปที่ 4.48	ความต้านแรงดึงสูงสุดของสลักเกลียวหลังทดสอบการคลายความเค้น ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส.....	60
รูปที่ 4.49	ความต้านแรงดึงสูงสุดของสลักเกลียวหลังทดสอบการคลายความเค้น ที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส.....	60