

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

##### 5.1.1 การวิเคราะห์สมบัติของแก้วคอร์เดียไรต์ ใน boundary ของคอร์เดียไรต์

จากผลการทดลองสมบัติของแก้วคอร์เดียไรต์ แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน, ความหนาแน่นของแก้วและความหนืดของน้ำแก้วมีความสัมพันธ์กัน เช่น CG7 มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำสุดคือ  $3.97 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  ที่ 100-500  $^\circ\text{C}$  ความหนาแน่นของแก้วต่ำและความหนืดของน้ำแก้วสูง

##### 5.1.2 การวิเคราะห์สมบัติของกลาสเซรามิก (cordierite glass ceramic) ใน boundary ของคอร์เดียไรต์

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของ CG1 จะต่ำที่สุดในทุก Heat treatment

- Heat treatment1 850  $^\circ\text{C}$  2h.950  $^\circ\text{C}$  2h เท่ากับ  $4.41 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  ที่ 100-500  $^\circ\text{C}$
- Heat treatment2 850  $^\circ\text{C}$  2h.1050  $^\circ\text{C}$  2h เท่ากับ  $1.28 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  ที่ 100-500  $^\circ\text{C}$
- Heat treatment3 850  $^\circ\text{C}$  2h.1100  $^\circ\text{C}$  2h เท่ากับ  $1.59 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  ที่ 100-500  $^\circ\text{C}$

ดังนั้น CG1 Heat treatment ภาวะที่ 2 (850  $^\circ\text{C}$  2h.1050  $^\circ\text{C}$  2h.) จะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำที่สุด เท่ากับ  $1.28 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  ที่ 100-500  $^\circ\text{C}$

##### 5.1.3 การวิเคราะห์สมบัติของกลาสเซรามิก (cordierite glass ceramic) ใน สามเหลี่ยม Forsterite-spinel-cordierite ภายใน boundary ของคอร์เดียไรต์

เมื่อดูผลการทดลองของ CG1 ถึง CG12 จุด CG1 และ CG11 มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของต่ำเมื่อเทียบกับจุดอื่น ซึ่ง CG1 และ CG11 อยู่ในสามเหลี่ยม Forsterite-spinel-cordierite ภายใน boundary ของคอร์เดียไรต์ ดังนั้นจึงมาทำการทดลองอีก 12 จุดภายในสามเหลี่ยมดังกล่าว เป็นจุด CGn1 ถึง CGn12 ผลปรากฏว่าจุด CGn1 และ CGn2 Heat treatment ภาวะที่ 2 (850  $^\circ\text{C}$  2h.1050  $^\circ\text{C}$  2h.) มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของต่ำสุด คือ  $2.79 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  และ  $2.22 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  100-500  $^\circ\text{C}$  ตามลำดับซึ่งทั้งสองจุดอยู่ใกล้เคียงกับจุด CG1

#### 5.1.4 การวิเคราะห์สมบัติของกลาสเซรามิก (cordierite glass ceramic) ที่ Dope $B_2O_3$ และ เพิ่ม $TiO_2$

การ Dope  $B_2O_3$  เท่ากับ 0.5% เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของต่ำสุด ส่วนการเพิ่ม  $TiO_2$  เป็น 12% จะช่วยให้ความหนืดในการหลอมต่ำลง ซึ่งจุดที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำสุดคือ จุด 2.CGn01\_ht2 เท่ากับ  $1.42 \times 10^{-6} / ^\circ C$  ที่ 100-500  $^\circ C$

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

ในการทดลองนี้ได้เตรียมแก้วคอร์เดียไรต์ เป็นก้อน (Bulk) ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่ต่ำแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกคือ ความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous) ดังนั้นควรเลือกสูตรที่เหมาะสมที่จะได้สมบัติทั้ง 2 อย่างได้ลงตัว