



## โครงการ

### การเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์

ชื่อโครงการ	การเตรียมขั้วไฟฟ้าเชิงประกอบพอลิไพร์โรล/แมงกานีสไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าแคโทดในแบตเตอรี่สังกะสีไอออน		
	The preparation of polypyrrole/manganese oxide composites for cathode in zinc-ion battery		
ชื่อนิสิต	นางสาวกัญญ์วรา แซ่ด่าน	เลขประจำตัว	5933204423
	นางสาวกานต์สิริ แก้วมรกต		5933205023
ภาควิชา	วัสดุศาสตร์ แขนงพอลิเมอร์และสิ่งทอ		
ปีการศึกษา	2562		

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี

เรื่อง

การเตรียมขั้วไฟฟ้าเชิงประกอบพอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าแคโทดในแบตเตอรี่สังกะสี

ไอออน

เสนอ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามระเบียบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์

นางสาวกัญญ์วรา แซ่ด่าน 5933204423

นางสาวกานต์สิริ แก้วมรกต 5933205023

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.ประสิทธิ์ พัฒนนะนุวัฒน์

อนุมัติโดย

ประสิทธิ์ พัฒนนะนุวัฒน์

(อ.ดร.ประสิทธิ์ พัฒนนะนุวัฒน์)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ปีการศึกษา 2562

<b>หัวข้องานวิจัย</b>	การเตรียมขั้วไฟฟ้าเชิงประกอบพอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าแคโทดในแบตเตอรี่สังกะสีไอออน
<b>ชื่อผู้วิจัย</b>	กัญญ์วรา แซ่ด่าน กานต์สิริ แก้วกรกต
<b>อาจารย์ที่ปรึกษา</b>	อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พัฒนนะนุวัฒน์

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่สังกะสีไอออนขั้วแคโทดโดยใช้วัสดุเชิงประกอบ พอลิไพโรลและแมงกานีสไดออกไซด์แบบยึดหยุ่นสูง โดยวัสดุเชิงประกอบของพอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์ถูกสังเคราะห์โดยวิธีฝังตัวทางเคมีไฟฟ้าลงบนกระดาษคาร์บอน โดยองค์ประกอบในการศึกษา มุ่งเน้นศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์ โดยใช้อัตราส่วนโมลของไพโรลมอนอเมอร์ต่อแมงกานีสไดออกไซด์ดังนี้ 1:0, 1:1, 1:2, 1:4, 0:1 ตามลำดับ โดยการวิเคราะห์ลักษณะทางสัญญาณวิทยาของพอลิไพโรลถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โครงสร้างทางเคมีหมู่ฟังก์ชันทางเคมีของพอลิไพโรลที่ถูกสังเคราะห์ถูกยืนยันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ส่วนการวิเคราะห์การเกิดผลึกของแมงกานีสไดออกไซด์ถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ทำการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของขั้วไฟฟ้าที่ผ่านการอิเล็กโทรดโพสิตบนวัสดุรองรับกระดาษคาร์บอน และศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าแคโทดจากวัสดุเชิงประกอบของพอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์ ที่สังเคราะห์ได้โดยจากการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลทามาเมทรี และสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคกัลวานอสแตติก ชาร์จ ดีสชาร์จ เพื่อเปรียบเทียบการอัดและการคายประจุของกระแสไฟฟ้า โดยได้อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่เลือกใช้ คือ พอลิไพโรลต่อแมงกานีสไดออกไซด์ที่ 1:2 ซึ่งสามารถคงเสถียรภาพในการเก็บประจุไว้ได้ถึง 67.80 % หลังผ่านการใช้งาน 30 รอบ

**คำสำคัญ :** แบตเตอรี่สังกะสีไอออน, แบตเตอรี่ทุติยภูมิ, พอลิเมอร์นำไฟฟ้า, พอลิไพโรล, การฝังตัวทางเคมีไฟฟ้า

<b>Research title</b>	The preparation of polypyrrole/manganese oxide composites for cathode in zinc-ion battery
<b>Researchers</b>	Kanwara Saedan Kansiree Keawmorakot
<b>Advisor</b>	Dr.Prasit Pattanauwat

---

### **Abstract**

This research is interesting in developing a flexible zinc ion battery by cooperation of polypyrrole with manganese dioxide as a composite material for zinc cathode which are successfully synthesized via electro-deposition on a carbon paper. The different ratio of polypyrrole (PPy) to manganese dioxide ( $\text{MnO}_2$ ) of 1:0, 1:1, 1:2, 1:4 and 0:1 are determined to find the optimum condition. The chemical structure is studied by Fourier Transform Infrared Spectroscopy, revealing the evident characteristic of polypyrrole signals. Moreover, the crystallization is studied by X-ray Diffractometer, indicating the characteristic of manganese dioxide. The analysis of electrochemical properties using cyclic voltammetry (CV) and Galvanostatic charge-discharge (GCD) is used to evaluate the performance of battery. The results reveal that composite materials cathode obtained from polypyrrole/manganese dioxide at 1:2 ratio exhibit the highest performance stability through 30 cycles with 67.8 % in stability retention.

Keyword : zinc ion battery, secondary battery, conductive polymer, polypyrrole, electrodeposition

## กิตติกรรมประกาศ

รายงานโครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุน และความช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการ การดำเนินงาน และเงินทุนสนับสนุนจากคณาจารย์ ท่านทั้งหลายและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.ประสิทธิ์ พัฒนะนุวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาตลอดการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณพินิจปริญาเอก ปริญาโท สาขาวิชาพอลิเมอร์และสิ่งทอ และเพื่อนนิสิตปริญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ให้ความรู้ คำแนะนำ และเป็นกำลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และให้กำลังใจเป็นอย่างดี ทำให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นางสาวกัญญ์วรา แซ่ด่าน

นางสาวกานต์สิริ แก้วมรกต

## สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญรูป.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
บทที่ 2 วารสารปริทรรศน์.....	3
2.1 อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน.....	3
2.1.1 เซลล์เชื้อเพลิง.....	3
2.1.2 แบตเตอรี่.....	4
2.2 แบตเตอรี่โลหะไอออน.....	5
2.3 พอลิเมอร์นำไฟฟ้า.....	7
2.3.1 พอลิไพโรล.....	7
2.4 แมงกานีสไดออกไซด์.....	8
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	9
3.1 วัตถุประสงค์และสารเคมี.....	9
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์.....	9
3.3 ขั้นตอนการทดลอง.....	9
3.3.1 การเตรียมขั้วไฟฟ้ารองรับที่ขั้วแคโทด.....	9

3.3.2 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแคโทดแมงกานีสไดออกไซด์.....	10
3.3.3 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแคโทดพอลิไพโรล.....	10
3.3.4 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแคโทดเชิงประกอบของพอลิไพโรลกับแมงกานีสไดออกไซด์.....	10
3.3.5 ขั้นตอนการอิเล็กโทรดีโพลิต.....	10
3.3.6 ขั้นตอนการประกอบเซลล์ขั้วไฟฟ้าและการทำบรรจุภัณฑ์.....	11
3.3.7 ขั้นตอนการเตรียมเจลอิเล็กโทรไลต์.....	12
3.3.8 การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมี.....	12
3.4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทดลอง.....	12
3.5 ระยะเวลาการดำเนินงาน.....	13
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง.....	14
4.1 ผลการเตรียมพอลิไพโรลและแมงกานีสไดออกไซด์.....	14
4.2 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาและองค์ประกอบธาตุ.....	15
4.2.1 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมี.....	15
4.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเฟส.....	16
4.3 การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมี.....	17
4.3.1 วิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลทามาเมทรี.....	17
4.3.2 วิเคราะห์ด้วยเทคนิคกัลวานอสแตติก.....	19
4.3.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่เมื่อใช้งานระยะเวลายาว.....	23
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....	26
5.1 สรุปผลการทดลอง.....	26

5.2 ข้อเสนอแนะ.....	26
เอกสารอ้างอิง.....	27



## สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 แบตเตอรี่ทุติยภูมิ	4
รูปที่ 2.2 โมเลกุลของพอลิไพโรล	7
รูปที่ 2.3 โครงสร้างทั่วไปของอนุพันธ์พอลิไพโรลขณะรับและจ่ายอิเล็กตรอนในแบตเตอรี่	8
รูปที่ 2.4 แมงกานีสออกไซด์บนผิวของขั้วไฟฟ้าแคโทด	8
รูปที่ 3.1 การอิเล็กโทรดีโพสิตด้วยเครื่องกลวาโนสเตท	11
รูปที่ 3.2 การประกอบเซลล์ขั้วไฟฟ้าแคโทด	11
รูปที่ 3.3 แผนภาพแสดงการทดลอง	12
รูปที่ 4.1 ผลการอิเล็กโทรดีโพสิตของพอลิไพโรลแมงกานีส และ พอลิไพโรล: แมงกานีส	14
รูปที่ 4.2 การวิเคราะห์เทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy ของพอลิไพโรล	15
รูป 4.3 วิเคราะห์องค์ประกอบเฟสของแมงกานีสไดออกไซด์ ด้วยเทคนิค XRD	16
รูปที่ 4.4 ความสามารถในการเก็บประจุของขั้วแคโทด ในอัตราส่วนพอลิไพโรล 1 ต่อ แมงกานีส 0	17
รูปที่ 4.5 ความสามารถในการเก็บประจุของขั้วแคโทด ในอัตราส่วนพอลิไพโรล 1 ต่อ แมงกานีส 2	18
รูปที่ 4.6 ความสามารถในการเก็บประจุของขั้วแคโทด ในอัตราส่วนพอลิไพโรล 0 ต่อ แมงกานีส 2	18
รูปที่ 4.7 ความสามารถในการเก็บประจุของขั้วแคโทดระหว่างพอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์ ที่อัตราส่วนแตกต่างกัน ดังนี้ พอลิไพโรล 1 แมงกานีส 0, พอลิไพโรล 1 แมงกานีส 2, พอลิไพโรล 0 แมงกานีส 2	19
รูปที่ 4.8 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น แมงกานีสไดออกไซด์	20
รูปที่ 4.9 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น พอลิไพโรล	21
รูปที่ 4.10 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น พอลิไพโรล: แมงกานีส 1:1	21

รูปที่ 4.11 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น พอลิไพโรล:	
แมงกานีสไดออกไซด์ 1:2	22
รูปที่ 4.12 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น พอลิไพโรล:	
แมงกานีสไดออกไซด์ 1:4	22
รูปที่ 4.13 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่เมื่อใช้ระยะเวลายาว	24

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 ขอบเขตระยะเวลาการดำเนินงาน	13
ตารางที่ 4.1 น้ำหนักของข้อจำกัดที่ผ่านการอิเล็กทรอนิกส์ที่อัตราส่วนต่างๆโดยเฉลี่ย	14
ตารางที่ 4.2 เสถียรภาพในการเก็บประจุ	25

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพา เช่น smart watch, apple watch, ipod nano, airpods, heart rate watch เป็นต้น ซึ่งมีความต้องการอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีความยืดหยุ่นตัวที่สูง มีความปลอดภัยในการใช้งาน น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพสูง

แบตเตอรี่แบบทุติยภูมิเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อไว้ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ขั้วแอโนดและขั้วแคโทด การพัฒนาวัสดุขั้วไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันขั้วแอโนดของแบตเตอรี่นั้นนิยมทำจากโลหะลิเทียมซึ่งมีความสามารถให้ความหนาแน่นพลังงานไฟฟ้าที่สูง แต่อย่างไรก็ตามพบว่า โลหะลิเทียมมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากความต้องการใช้โลหะลิเทียมเป็นวัตถุดิบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้น อีกทั้งโลหะลิเทียมนั้นมีความไวต่อความชื้น และความไวไฟที่สูงส่งผลให้มีความปลอดภัยที่ต่ำ วัสดุโลหะอื่นๆ เช่น โลหะสังกะสีก็เป็นโลหะอีกชนิดที่นิยมนำมาใช้เป็นขั้วไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยาให้อิเล็กตรอนที่โวลต์ต่ำทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาข้างเคียง มีความไวต่อ ความชื้นและความไวไฟที่ต่ำ อีกทั้งมีราคาถูกและมีปริมาณที่สูงมากในประเทศไทย จึงทำให้โลหะสังกะสีนั้นเป็นที่น่าสนใจในการพัฒนา โดยในระบบของแบตเตอรี่สังกะสีวัสดุที่ถูกนำมาใช้เป็นขั้วตรงข้ามจำเป็นต้องเป็นวัสดุโลหะที่มีการให้และรับอิเล็กตรอนที่สอดคล้องกันเพื่อให้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โลหะแมงกานีส เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่า โลหะแมงกานีสมีการเปลี่ยนเฟสเมื่อมีการละลายและฝังตัวใหม่ในระหว่างการอัด-คายประจุไฟฟ้า และไม่เสถียร เมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเวลานาน การนำเอาวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์นำไฟฟ้า เช่น พอลิไพโรล (polypyrrole) มาใช้เป็นขั้วตรงข้ามเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากพอลิไพโรล (polypyrrole) สามารถเข้ากันได้ดี กับโลหะซิงค์ อีกทั้งสังเคราะห์ได้ง่ายและเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ดี สามารถสังเคราะห์บนพื้นผิววัสดุขั้วไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี อีกทั้งมีสมบัติความยืดหยุ่นตัวที่ดี และการมีนำไฟฟ้าที่สูง

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ขั้วแคโทดที่สามารถนำพอลิเมอร์มาใช้ในการทำได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อบกพร่องของแบตเตอรี่แบบเดิมที่ใช้วัสดุประเภทโลหะทำเพียงอย่างเดียว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์การผสมกันระหว่างพอลิเมอร์นำไฟฟ้าพอลิไพโรลกับอนุภาคแมงกานีสไดออกไซด์ เพื่อนำเป็นขั้วไฟฟ้าแคโทด โดยการใช้พอลิไพโรลที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถผลิตให้มีขนาดเล็กและมีความยืดหยุ่นได้

## 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมวัสดุเชิงประกอบขั้วแคโทด โพลีไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์ที่อัตราส่วนต่างๆ
2. เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟ้าในการเก็บประจุไฟฟ้าเคมีของระบบแบตเตอรี่สังกะสี โพลีไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์

## บทที่ 2

### วารสารปริทรรศน์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพา ซึ่งมีความต้องการอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีความยืดหยุ่น มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่เพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดข้อบกพร่อง เพิ่มประสิทธิภาพของตัวกักเก็บประจุไฟฟ้า และสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้จึงทำให้มีการคิดค้นอุปกรณ์ด้านการกักเก็บไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่าแบตเตอรี่ซึ่งเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ จากแบตเตอรี่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีจากวัสดุโลหะลิเทียมซึ่งเป็นวัสดุที่ไวไฟ ทำให้ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตที่สูง อีกทั้งยังมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาระบบแหล่งจ่ายพลังงานที่ใช้วัสดุซึ่งมีอยู่มากในประเทศไทย และมีความปลอดภัยที่สูงกว่าวัสดุโลหะลิเทียม เช่น การออกแบบวัสดุที่ใช้ทำขั้วแอโนด/แคโทด และชนิดของอิเล็กโทรไลต์ เป็นต้น

#### 2.1 อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Energy storage)

การนิยามและแนวทางการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจะถูกกล่าวถึง ดังนี้

##### 2.1.1 เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells)

เซลล์เชื้อเพลิง<sup>[2]</sup> คือ อุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ผ่านปฏิกิริยาการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ จึงเป็นพลังงานสะอาด และยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถึง 2-3 เท่า สารตั้งต้นที่ใช้โดยทั่วไปในเซลล์เชื้อเพลิงได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจนที่ขั้วแอโนดและก๊าซออกซิเจนที่ขั้วแคโทด โดยมีองค์ประกอบสำคัญของเซลล์เชื้อเพลิง คือ

1. ขั้วไฟฟ้าแอโนด<sup>[1]</sup> (anode) เป็นขั้วไฟฟ้าที่ให้ประจุลบกับเซลล์เชื้อเพลิง มีหน้าที่ส่งผ่านประจุอิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟ้าลบบอกไปทางขั้วไฟฟ้า ส่วนแก๊สไฮโดรเจนที่ถูกดึงอิเล็กตรอนออกไปจะแสดงประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอน

2. ขั้วไฟฟ้าแคโทด (cathode) เป็นขั้วไฟฟ้าที่ให้ประจุบวกกับเซลล์เชื้อเพลิง มีหน้าที่ต่อเข้ากับสายไฟภายนอก รับอิเล็กตรอนมารวมกับอะตอมของแก๊สออกซิเจนกับไฮโดรเจนกลายเป็นโมเลกุลของน้ำ

3. สารพาประจุ (electrolyte) เป็นสารที่มีความสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยทำตัวเป็นไอออน ยอมให้ปฏิกิริยาทางเคมีทำงานแล้วเสร็จในชั่วไฟฟ้าที่อยู่ห่างกัน เป็นการส่งมอบพลังงานให้กับวงจรภายนอก


ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์จัดเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ แบตเตอรี่ทุติยภูมิชนิดโลหะไอออนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเนื่องจากสามารถอัดประจุซ้ำได้หลายครั้ง มีความหลากหลายของระดับในการเก็บพลังงาน และมีประเภทการใช้งานที่หลากหลาย

### 2.1.2 แบตเตอรี่ (Battery)

แบตเตอรี่<sup>[1]</sup> คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานไฟฟ้า สามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง ด้วยการใช้เซลล์กัลวานิก (galvanic cell) มีโครงสร้างประกอบด้วย ขั้วบวกและขั้วลบ พร้อมกับตัวพาประจุ แบตเตอรี่อาจประกอบด้วยเซลล์กัลวานิกเพียง 1 เซลล์ หรือมากกว่าก็ได้ โดยแบตเตอรี่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ไม่ได้ หรือ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (primary battery) เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น เมื่อสารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหมด ไฟฟ้าก็จะหมดจาก แบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่เหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ เช่น แบตเตอรี่อัลคาไลน์ (alkali battery) ที่ใช้สำหรับไฟฉาย เป็นต้น

2. แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ หรือ แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (secondary battery) เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้หลังจากไฟหมด เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ทำแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถทำให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้โดยการชาร์ตประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ จึงสามารถคายและอัดประจุใหม่ได้ หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ใช้ในยานพาหนะ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ สำหรับโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น






รูปที่ 2.1 แบตเตอรี่ทุติยภูมิ

## 2.2. แบตเตอรี่โลหะไอออน (Metal-ion battery)


แบตเตอรี่โลหะไอออนเป็นแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่สามารถอัดประจุซ้ำได้ โดยขั้วโลหะไอออนที่จะถูกใช้ เป็นขั้วแอโนดของแบตเตอรี่มีอยู่หลายชนิด เช่น ลิเทียม โซเดียม อะลูมิเนียม และสังกะสี เป็นต้น โดยแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายและรู้จักกันดี คือ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-ion battery) เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสามารถอัดประจุไฟฟ้าได้เร็ว มีความหนาแน่นของพลังงานที่สูง และมีระยะเวลาการใช้งานที่นาน แต่แบตเตอรี่รีจากลิเทียมไอออนยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น ความไวไฟของลิเทียมไอออนทำให้เกิดการระเบิดได้ง่าย ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มของปริมาณลิเทียมที่ลดลงในอนาคต ส่งผลให้ลิเทียมไอออน มีราคาที่สูงและไม่มีวัตถุดิบในประเทศไทย เป็นต้น

โลหะสังกะสี (zinc) เป็นโลหะหนึ่งที่ยิมนำมาใช้เป็นขั้วไฟฟ้าแอโนด (anode electrode) ที่ใช้กันแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น ในผลการวิจัยของ Ning Zhang และ คณะ<sup>[4]</sup> ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของ แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ในระบบแมงกานีสไดออกไซด์-สังกะสี (Zn-MnO<sub>2</sub>) เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้สังกะสีเป็นขั้วแอโนด ซึ่งมีข้อดีคือ มีราคาถูก ความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการผลิตที่ง่ายจึงส่งผลให้มีการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในการใช้งานแบตเตอรี่ชนิดนี้ คือ มีจำนวนรอบการใช้งานที่น้อยเนื่องจากเกิดการจ่ายประจุไฟฟ้าที่ไม่ผันกลับ (irreversible) และยังพบว่าค่าความจุไฟฟ้าเมื่อจ่ายประจุไฟฟ้ามีค่าจำกัด


ปฏิกิริยาการอัดและจ่ายไฟฟ้า



ในขณะที่เดียวกันการเกิดแก๊สไฮโดรเจนเป็นปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นในสารละลายแอลคาไลน์ จะเกิดขึ้นดังนี้



โดยปฏิกิริยาโดยรวมของการเกิดแก๊สไฮโดรเจน เกิดขึ้นดังสมการต่อไปนี้







การเกิดแก๊สไฮโดรเจน (Hydrogen Evolution Reaction) ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอน ส่งผลให้เกิดการเกิดการคายประจุเอง (self-discharge) ให้ประสิทธิภาพของการเก็บประจุไฟฟ้า และประสิทธิภาพต่อรอบระยะเวลาของการเก็บพลังงานไฟฟ้าลดลง และขั้วแคโทดของแบตเตอรี่ มีการนำพอลิเมอร์นำไฟฟ้ามาใช้ได้

จากวรรณกรรมของแนวทางวิจัยพบว่า การนำพอลิเมอร์นำไฟฟ้ามาใช้เป็นขั้วแคโทดของแบตเตอรี่ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังเช่น จากผลการวิจัยของ B.N.Grgur และคณะ<sup>[5]</sup> ได้ศึกษาการใช้พอลิไพโรลทำเป็นขั้วไฟฟ้าแคโทดในแบตเตอรี่ พบว่าพอลิไพโรลพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้า พอลิไพโรลสามารถสังเคราะห์ได้ง่าย เกิดปฏิกิริยาการรับและจ่ายอิเล็กตรอน (redox) เป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงเหมาะสมที่จะนำมาทำเป็นพอลิเมอร์ขั้วแคโทด และตรงตามความต้องการที่จะศึกษาในการทำแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่น แต่พอลิไพโรลอาจจะเก็บและจ่ายประจุได้ไม่สูงมากพอ จึงมีการคิดค้นทำเป็นพอลิไพโรลผสมด้วยโลหะแมงกานีส เพื่อให้มีการเก็บประจุที่สูงมากขึ้นและยืดหยุ่นได้


พอลิไพโรลที่เกิดปฏิกิริยาการรับและจ่ายอิเล็กตรอน<sup>[5]</sup> (redox)



where y is doping degree, and:




The reactions during charge/discharge of the complete cell will be as follows :



## 2.3 พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (Conductive polymer)

### 2.3.1 พอลิไพโรล (Polypyrrole, PPy)

พอลิไพโรล<sup>[5]</sup> เป็นพอลิเมอร์อินทรีย์ที่มีโครงสร้างแบบพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยว (conjugated polymers) ซึ่งจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในโมเลกุลได้ ดังนั้นพอลิเมอร์จึงมีสมบัตินำไฟฟ้าได้ (electrically conducting polymers) โครงสร้างของพอลิไพโรลดังรูปที่ 2.1




รูปที่ 2.2 โมเลกุลของพอลิไพโรล<sup>[6]</sup>

จากงานวิจัยของ R.Bagherzadeh และคณะ<sup>[6]</sup> ได้กล่าวว่า พอลิไพโรล เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถนำไฟฟ้าได้ และมีศักยภาพในการเกิดออกซิเดชันต่ำและมีค่าการนำไฟฟ้าสูง

โมโนเมอร์ของ Pyrrole (Py) สามารถละลายในน้ำจึงทำให้พอลิไพโรลไม่ระเบิดเมื่อเจอน้ำ หรือความชื้น เนื่องจากการสังเคราะห์ที่ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและจากการทดสอบความสามารถของพอลิไพโรลพบว่า เช่น การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, การป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถนำมาทำเป็นแบตเตอรี่ได้


จากงานวิจัยของ jiaqi Wang<sup>[7]</sup> พบว่า แบตเตอรี่จากพอลิไพโรลและซิงค์ สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ ถึง  $123 \text{ m Ah g}^{-1}$  และยังสามารถทำให้แบตเตอรี่มีความอ่อนนุ่ม และยังสามารถทำให้มีขนาดเล็กเหมาะสมสำหรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ต้องการความยืดหยุ่นในการสวมใส่ได้ เช่น smart watch ได้ และมีปฏิกิริยาการรับและจ่ายอิเล็กตรอน ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 โครงสร้างทั่วไปของอนุพันธ์พอลิไพโรลขณะรับและจ่ายอิเล็กตรอนในแบตเตอรี่<sup>[8]</sup>

## 2.4 แมงกานีสไดออกไซด์ (Manganese dioxide)

แมงกานีสไดออกไซด์เป็นโลหะที่สามารถนำมาทำเป็นขั้วแคโทดของแบตเตอรี่ได้ จากงานวิจัยของ Bruno Scrosati และคณะ<sup>[3]</sup> ได้กล่าวไว้ว่า แบตเตอรี่ที่มีการนำโลหะแมงกานีสมาใช้ ซึ่งสามารถเก็บประจุไว้ได้สูงเนื่องจากแมงกานีสมีลักษณะเป็นรูพรุน บนผิวของขั้วไฟฟ้าแคโทด สังเกตได้จากรูปที่ 2.3 ซึ่งได้จากภาพตัดขวางของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope) และการที่แมงกานีสมีลักษณะเป็นรูพรุน ทำให้สะดวกในการไหลผ่านของไฟฟ้า และสามารถรับและปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง  $225 \text{ mAh g}^{-1}$  และความสามารถในการใช้ในระยะเวลาด้วยการเก็บรักษาความจุ 94% ในช่วง 2,000 รอบ



รูปที่ 2.4 แมงกานีสไดออกไซด์บนผิวของขั้วไฟฟ้าแคโทด

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงานวิจัย

#### 3.1 วัสดุดิบและสารเคมี

1. แมงกานีสไดออกไซด์ ( Manganese Oxide )
2. ไพโรลมอนอเมอร์ ( Pyrrole monomer )
3. แผ่นกระดาษคาร์บอน ( Carbon paper )
4. สารแมงกานีสซัลเฟต ( Manganese sulfat )
5. แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ( Aluminum foil )
6. ซิงค์ซัลเฟต ( Zinc sulfat )
7. กรดซัลฟิวริก ( Sulfuric acid )
8. น้ำกลั่น ( DI Water )
9. โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ( Polyvinyl alcohol )

#### 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ปีกเกอร์ ( Beaker )
2. ปิเปตต์ ( Pipette )
3. ที่ปั่นกววน ( Magnetic Bar )
4. เครื่องทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่ ( Battery Testing Machine )
5. เครื่องกัลวานอสแตท ( Potentiostat/galvanostat )

#### 3.3 ขั้นตอนการทดลอง

- 3.3.1 การเตรียมขั้วไฟฟ้ารองรับที่ขั้วแคโทด

1. ตัดกระดาษคาร์บอนขนาด 1 เซนติเมตร × 3 เซนติเมตร

2. อบทิ้งไว้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

### 3.3.2 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแคโทดแมงกานีสไดออกไซด์

ทำการชั่งแมงกานีสซัลเฟตน้ำหนัก 1.6903 กรัม นำมาละลายในกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.5 M. ปริมาตร 50 มิลลิลิตร คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

### 3.3.3 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแคโทดพอลิไพโรล

นำไพโรลมอนอเมอร์ความเข้มข้น 0.1 M. ใส่ในสารละลาย 0.5 M.  $H_2SO_4$  โดยปิเปตต์ไพโรลมอนอเมอร์ มา 0.32 ml. ใส่ลงในสารละลาย 0.5 M.  $H_2SO_4$  50 ml. และนำไปปั่นด้วยที่ปั่นกวนให้เป็นสารละลายเนื้อเดียวกัน

### 3.3.4 การเตรียมขั้วไฟฟ้าแคโทดเชิงประกอบของพอลิไพโรลกับแมงกานีสไดออกไซด์

ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 0.1 โมล ไพโรลมอนอเมอร์ และ 0.2 โมล แมงกานีสซัลเฟตในอัตราส่วนต่างๆ

### 3.3.5 ขั้นตอนการอิเล็กโทรดิโพลิต

3.3.5.1 นำสารละลายที่ผสมระหว่างพอลิไพโรลและแมงกานีสไดออกไซด์ ในอัตราส่วนต่างๆ 1:0,

1:1, 1:2, 1:4 และ 0:1 ตามลำดับ

3.3.5.2 นำมาทำการอิเล็กโทรดิโพลิตด้วยเครื่องกัลวานอสแตท ( Potentiostat/galvanostat ) โดยประกอบด้วย 3 ขั้ว ดังนี้

1. Reference Electrode คือ AgCl

2. Counter Electrode คือ Platinum

3. Working Electrode คือ กระดาษคาร์บอน ดังภาพ



รูปที่ 3.1 การอิเล็กโทรไลต์ด้วยเครื่องกัลวานอสแตท ( Potentiostat/galvanostat )


ซึ่งทำการอิเล็กโทรไลต์ด้วยพารามิเตอร์

$$I = 8 \text{ mA} \cdot \text{cm}^{-2} \text{ ( กระแสไฟฟ้า )}$$

$$t = 900 \text{ s. ( เวลา )}$$

### 3.3.6 ขั้นตอนการประกอบเซลล์ขั้วไฟฟ้าและการทำบรรจุภัณฑ์

นำแผ่นโลหะซิงค์ขนาด 1 เซนติเมตร × 1.5 เซนติเมตร มาวางเพื่อที่จะทำเป็นขั้วแอโนดวางลงบนเทปใส และนำกระดาษกรองที่มีการดูดซับสารละลายซิงค์ซัลเฟตขนาด 1.2 เซนติเมตร × 3 เซนติเมตร วางทับบนแผ่นโลหะซิงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นโลหะซิงค์สัมผัสกับกระดาษคาร์บอนที่มีการอิเล็กโทรไลต์แล้ว โดยทำการวางแผ่นกระดาษคาร์บอนที่ทำการอิเล็กโทรไลต์แล้วที่ผ่านการชุบด้วยเจลอิเล็กโทรไลต์ นำไปประกบกัน และติดด้วยแผ่นเทปใสทับลงไป ทำให้ได้เซลล์ขั้วไฟฟ้า ดังภาพ ที่ 3.2



รูปที่ 3.2 การประกอบเซลล์ขั้วไฟฟ้าแคโทด

### 3.3.7 ขั้นตอนการเตรียมเจลอิเล็กโทรไลต์


ซิงค์ซัลเฟต ความเข้มข้น 3 โมล นำไปละลายในน้ำกลั่น ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เมื่อสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ทำการเติมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 5 มิลลิกรัม แล้วนำไปปั่นจนเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

### 3.3.8 การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมี

3.3.8.1 นำขั้วไฟฟ้าที่ทำการขึ้นขั้วแล้วมาทำการทดสอบการอัดและจ่ายประจุด้วยเครื่องทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่ ( Battery Testing Machine ) โดยอัดประจุที่ปริมาณคูลอมบ์ต่างๆ ในช่วงความต่างศักย์ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1.8 โวลต์

## 3.4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทดลอง

ขั้นตอนการทดลองดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แผนภาพแสดงการทดลอง

### 3.5 ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ขอบเขตระยะเวลาการดำเนินงาน


การดำเนินงาน	เดือน									
	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม
1.รวบรวม จัดทำ สารเคมี และอุปกรณ์ ที่ใช้	←→									
2.สังเคราะห์พอลิไพ โรล และแมงกานีส ไซด์ออกไซด์		←→								
3.หาสภาวะที่เหมาะสม ในการอิเล็กโทรดโพ สิต				←→						
4.ประกอบเซลล์ แบตเตอรี่และหาบรรจุ ภัณฑ์ที่เหมาะสม						←→				
5.ทดสอบคุณสมบัติ ทางสัณฐานวิทยา/ สมบัติทางไฟฟ้าเคมี							←→			
6.รายงานและ วิเคราะห์ ผลการ ทดลอง									←→	



## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

#### 4.1 ผลการเตรียมพอลิไพโรลและแมงกานีสไดออกไซด์



รูปที่ 4.1 ผลการอิเล็กโทรดิวซิฟิเคชันของพอลิไพโรลแมงกานีส และ พอลิไพโรล: แมงกานีส

จากผลการเตรียมการอิเล็กโทรดิวซิฟิเคชัน ดังรูปที่ 4.1 โดยเตรียมการอิเล็กโทรดิวซิฟิเคชันที่ความเข้มข้นของกระแสเท่ากับ  $8 \text{ mA/cm}^2$  เป็นเวลา 900 วินาที

ตารางที่ 4.1 น้ำหนักของขั้วแคโทดที่ผ่านการอิเล็กโทรดิวซิฟิเคชันที่อัตราส่วนต่างๆ โดยเฉลี่ย


อัตราส่วน	น้ำหนักเฉลี่ย (mg.)
พอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์ 1:0	1
พอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์ 1:1	2.7
พอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์ 1:2	1.2
พอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์ 1:4	1
พอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์ 0:1	0.7

## 4.2 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาและองค์ประกอบธาตุ

### 4.2.1 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมี

การวิเคราะห์ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี

จากรูปที่ 4.2.1 ได้แสดงผลสเปกตรัมแสดงหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FT-IR) ของพอลิไพโรลจากการอิเล็กโทรดีโพสิตในช่วงเลขคลื่นตั้งแต่ 400-4,000  $\text{cm}^{-1}$  เพื่อดูค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความถี่ต่างๆ โดยที่เลขคลื่นประมาณ 3,400  $\text{cm}^{-1}$  พบว่าเกิดพีคในลักษณะกว้างเกิดขึ้น โดยบ่งบอกถึงการสั่นของหมู่ฟังก์ชัน N-H, เลขคลื่น 1,203  $\text{cm}^{-1}$  พบพีคที่มีลักษณะแหลม บ่งบอกถึงการมีหมู่ฟังก์ชันของ C-N, เลขคลื่น 1,313  $\text{cm}^{-1}$  พบพีคที่บ่งบอกถึงการมีหมู่ฟังก์ชันของ C-H และเลขคลื่นที่ 1,640  $\text{cm}^{-1}$  พบพีคที่บ่งบอกถึงการมีหมู่ฟังก์ชันของ C=C โดยทั้ง 3 หมู่ฟังก์ชันนี้ เป็นการบ่งบอกถึงโครงสร้างของการมีวงอะโรมาติกของพอลิไพโรล โดยมีลักษณะดังรูป 4.2




รูปที่ 4.2 การวิเคราะห์เทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) ของพอลิไพโรล

#### 4.2.2 การวิเคราะห์ห้วงค์ประกอบเฟส

การวิเคราะห์ห้วงค์ประกอบเฟสด้วยเทคนิค X-ray Diffractometer (XRD)

จากการวิเคราะห์ห้วงค์ประกอบเฟสของแมงกานีสไดออกไซด์ ด้วยเทคนิค X-ray Diffractometer (XRD) ดังแสดงในรูป 4.3 พบว่าปรากฏเฟสของแมงกานีสไดออกไซด์ เป็นเฟสหลัก โดยมีความเข้มพิกสูงสุดที่ตำแหน่ง 2-theta ที่มุมประมาณ 37.5 องศา ซึ่งบ่งบอกถึงการมีระนาบ 211 รองลงมาอยู่ที่ 56 องศา บ่งบอกถึงการมีระนาบแบบ 600 และ 40 องศา บ่งบอกถึงการมีระนาบ 310 ตามลำดับ




รูป 4.3 วิเคราะห์ห้วงค์ประกอบเฟสของแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยเทคนิค X-ray Diffractometer (XRD)

### 4.3 การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมี


#### 4.3.1 วิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลทามาเมตรี (CV)

การวิเคราะห์ความสามารถในการเก็บประจุ โดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลทามาเมตรี (Cyclic voltammetry, CV) โดยเป็นการพล็อตกราฟระหว่างแกนตั้งเป็นกระแสไฟฟ้า แกนนอนเป็นศักย์ไฟฟ้า และใช้เจลลิลเล็กโพลีเมอร์ คีโอสซิลเฟต 3 โมล ผสมกับ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร โดยใช้ scan rate ที่ 0.5 mV/s


ในการทดสอบความสามารถในการเก็บประจุ โดยการให้อัตราส่วนของ พอลิไพโรล: แอมกานีสไดออกไซด์ที่แตกต่างกัน ดังนี้ พอลิไพโรล 1 แอมกานีส 0, พอลิไพโรล 1 แอมกานีส 2, พอลิไพโรล 0 แอมกานีส 1 ให้ผลดัง รูปที่ 4.4, 4.5 และ 4.6 ตามลำดับ และสามารถเปรียบเทียบผลการเก็บประจุ ได้ดังรูปที่ 4.7 พบว่าขั้วแคโทดที่ประกอบด้วย แอมกานีสไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว ให้ความสามารถในการเก็บประจุมากที่สุด โดยมีการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ ศักย์ไฟฟ้า 1.3 และ 1.6 ดังในรูปที่ 4.6 และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับขั้วแคโทดที่มีการเติมพอลิไพโรลที่อัตราส่วน ต่างๆ ดังรูปที่ 4.7 จะเห็นได้ว่าการเติมพอลิไพโรลลงไปจะไปขัดขวางการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ (ลดลง)




รูปที่ 4.4 ความสามารถในการเก็บประจุของขั้วแคโทด ในอัตราส่วนพอลิไพโรล 1 ต่อ แอมกานีสไดออกไซด์ 0



รูปที่ 4.5 ความสามารถในการเก็บประจุของขั้วแคโทด ในอัตราส่วนพอลิไพโรล 1 ต่อ แมงกานีสไดออกไซด์ 2



รูปที่ 4.6 ความสามารถในการเก็บประจุของขั้วแคโทด ในอัตราส่วนพอลิไพโรล 0 ต่อ แมงกานีสไดออกไซด์ 1



รูปที่ 4.7 ความสามารถในการเก็บประจุของขั้วแคโทด ระหว่างพอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์ที่อัตราส่วนแตกต่างกัน ดังนี้ พอลิไพโรล 1 แมงกานีสไดออกไซด์ 0, พอลิไพโรล 1 แมงกานีสไดออกไซด์ 2, พอลิไพโรล 0 แมงกานีสไดออกไซด์ 1

#### 4.3.2 วิเคราะห์ด้วยเทคนิคกัลวานอสแตติก ชาร์จ-ดิสชาร์จ (GCD)


การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคกัลวานอสแตติก ชาร์จ-ดิสชาร์จ (Galvanostatic charge-discharge curve, GCD) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ และนำมาพล็อตเป็นกราฟระหว่างเวลาและความต่างศักย์ โดยนำแบตเตอรี่ที่เตรียมได้ มาวัดการอัดและคายประจุด้วยเครื่องแบตเตอรี่เทสเตอร์แมชชีน โดยให้กระแสไฟฟ้าที่ 0.5 มิลลิแอมแปร์ จำนวน 100 รอบ โดยนำรอบที่ 3-รอบที่ 20 มาพล็อตเป็นกราฟ ที่อัตราส่วนระหว่าง พอลิไพโรล: แมงกานีส 1:0, 1:1, 1:2, 1:4 และ 0:1 ตามลำดับ โดยทำการทดสอบการอัดประจุที่ปริมาณคูลอมบ์ต่างๆ ในช่วงความต่างศักย์ตั้งแต่ 0.8-1.8 โวลต์ ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.8 - 4.12 โดยตัวอย่าง ทุกตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการอัดและคายประจุได้ในระยะเวลา 20รอบของการใช้งาน

แสดงให้เห็นว่าเป็นแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ และด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้งานในระยะเวลา 20 รอบที่ แตกต่างกัน ดังนี้


1) ชั่วแคโทดที่มีอัตราส่วนของแมงกานีสไดออกไซด์ อย่างเดียว ในระยะเวลา 20 รอบมีระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 140,000 วินาที แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพต่อรอบการใช้งานได้สูงสุด ดังรูปที่ 4.8

2) ชั่วแคโทดที่มีอัตราส่วนของพอลิไพโรลอย่างเดียวย สามารถให้ประสิทธิภาพต่อรอบที่สูงในช่วงแรก แต่เมื่อจำนวนรอบที่สูงขึ้นประสิทธิภาพต่อรอบมีค่าตกลง ดังรูปที่ 4.9 โดยแสดงระยะเวลาการใช้งาน 6,600 วินาที


3) ชั่วแคโทดที่มีอัตราส่วนของพอลิไพโรล:แมงกานีสที่อัตราส่วน 1:1, 1:2, 1:4 ดังรูปที่ 4.10-4.12 ซึ่งการเติม แมงกานีสไดออกไซด์ จะช่วยไปปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิไพโรล โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ พอลิไพโรล : แมงกานีส 1:2 ให้ประสิทธิภาพต่อรอบการใช้งานอยู่ที่ 35,000 วินาที อัตราส่วนที่ให้ค่ารองลงมา คือ พอลิไพโรล: แมงกานีส 1:4 ให้ประสิทธิภาพต่อรอบการใช้งานอยู่ที่ 30,000 วินาที และอัตราส่วนของพอลิไพโรล: แมงกานีส 1:1 ให้ประสิทธิภาพต่อรอบการใช้งานอยู่ที่ 24,000 วินาที



รูปที่ 4.8 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ชั่วแคโทดเป็น แมงกานีสไดออกไซด์




รูปที่ 4.9 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น พอลิไพโรล



รูปที่ 4.10 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น พอลิไพโรล: แอมเพอริสโตอิกไซด์ 1:1




PPy 1 Mn 2



รูปที่ 4.11 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น พอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์

1:2

PPy 1 Mn 4




รูปที่ 4.12 การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดเป็น พอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์

1:4

#### 4.3.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่เมื่อใช้งานระยะเวลายาว (Cycle retention)

เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่เมื่อใช้งานระยะเวลายาว โดยเปรียบเทียบระหว่างความจุไฟฟ้าต่อจำนวนรอบของการทำงานของแบตเตอรี่ จากกราฟที่ 4.13 จะสังเกตได้ว่า ผลการทำงานของแบตเตอรี่สามารถทำงานในการอัดและคายประจุได้มากถึง 30 รอบ โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ที่ขั้วแคโทดที่ประกอบด้วยพอลิไพโรลและแมงกานีสไดออกไซด์ที่อัตราส่วนต่างๆ ดังนี้ พอลิไพโรล, พอลิไพโรล 1 ต่อ แมงกานีสไดออกไซด์ 1, พอลิไพโรล 1 ต่อ แมงกานีสไดออกไซด์ 2, พอลิไพโรล 1 ต่อแมงกานีสไดออกไซด์ 4 และ แมงกานีสไดออกไซด์อย่างเดียว ซึ่งมีค่าการปล่อยประจุสูงที่สุดในระยะแรกและค่อยๆ ลดลงมาน้อยกว่าในรอบที่ 25 ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่เมื่อใช้ระยะเวลายาว

ตารางที่ 4.2 เสถียรภาพในการเก็บประจุ

อัตราส่วนโมล	จำนวนรอบ		เสถียรภาพในการเก็บประจุ (%)
	10	30	
พอลิไพโรล : แมงกานีสไดออกไซด์ 1:2	18.0	12.20	67.80
พอลิไพโรล : แมงกานีสไดออกไซด์ 1:4	7.44	2.83	38.06
พอลิไพโรล : แมงกานีสไดออกไซด์ 1:1	8.19	2.30	28.10
พอลิไพโรล : แมงกานีสไดออกไซด์ 0:1	42.90	6.87	16.03
พอลิไพโรล : แมงกานีสไดออกไซด์ 1:0	0.94	0.09	9.60

เสถียรภาพในการเก็บประจุของขั้วแคโทดที่อัตราส่วนของพอลิไพโรล: แมงกานีสไดออกไซด์ต่างๆ โดยเปรียบเทียบตั้งแต่รอบการอัดและคายประจุที่ 10 จนถึง รอบที่ 30 ดังตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าขั้วแคโทดเมื่อผ่านการใช้งานไป 30 รอบ สังเกตได้ว่าที่อัตราส่วนระหว่าง พอลิไพโรล: แมงกานีส 1:2 สามารถคงเสถียรภาพในการเก็บประจุที่สูงที่สุด คือ คงไว้ที่ 67.80 %

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการเตรียมวัสดุเชิงประจักษ์แคโทด พอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์ที่อัตราส่วน พอลิไพโรล: แมงกานีส ดังนี้ 1:0, 1:1, 1:2, 1:4 และ 0:1 ด้วยวิธีการอิเล็กโทรดีโพสิต เพื่อนำไปใช้เป็นแคโทดรีดิวติวิตี โดยใช้กระแสไฟฟ้าในการฝังตัวทางเคมีไฟฟ้าที่ 8 มิลลิแอมแปร์ เป็นเวลา 900 วินาที ในการฝังตัวทางเคมีไฟฟ้าของพอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์ และการฝังตัวทางเคมีไฟฟ้าร่วมกันระหว่างแมงกานีสไดออกไซด์ และ พอลิไพโรล โดยนำมาประกอบเป็นเซลล์แบตเตอรี่โดยมีขั้วแอโนดเป็นโลหะสังกะสี และใช้เจลอิเล็กโทรไลต์เป็นซิงค์ซัลเฟต ที่ 3 โมล โดยมีกระดาษกรองเป็นตัวกั้น (separator) และห่อด้วยเทปใส โดยผลการศึกษสมบัติทางไฟฟ้าเคมี ในการเก็บประจุไฟฟ้าเคมีของระบบแบตเตอรี่สังกะสี พอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์ ศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าแคโทดจากวัสดุเชิงประกอบของ พอลิไพโรล/แมงกานีสไดออกไซด์ ที่สังเคราะห์ได้โดยจากการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลทามาเมทรี พบว่าวัสดุเชิงประกอบของแมงกานีสไดออกไซด์ให้ผลดีที่สุด จึงมีการเติมแมงกานีสไดออกไซด์ลงไปจะช่วยให้ปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิไพโรลให้ดียิ่งขึ้น และจากการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคกัลวานอสแตติก ชาร์จ ดิสชาร์จ เพื่อเปรียบเทียบการอัดและการคายประจุของกระแสไฟฟ้า พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ พอลิไพโรลต่อแมงกานีสไดออกไซด์ที่ 1:2 เนื่องจากเมื่อผ่านการใช้งานไป 30 รอบ ยังคงสามารถคงเสถียรภาพในการเก็บประจุไว้ได้ถึง 67.80 %

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการทดสอบควรมีการทดสอบสมบัติ การโค้งงอของขั้วแคโทด เพื่อให้ได้ผลที่สามารถสรุปได้ว่าขั้วแคโทดนี้สามารถโค้งงอและยังคงประสิทธิภาพไว้ดังเดิม
- 2) ควรทำการทดสอบทางสัณฐานวิทยาโดยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อหาความสอดคล้องทางสัณฐานวิทยากับประสิทธิภาพของแคโทดรีดิวติวิตี

## เอกสารอ้างอิง

- [1] ณปภัช พิมพ์ดี. เซลล์ไฟฟ้าเคมี [ออนไลน์] แหล่งที่มา : <https://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7181-2017-06-05-14-40-23> [มีนาคม 2019]
- [2] ผศ. ผกาวดี แก้วกันเนตร. เซลล์เชื้อเพลิง [ออนไลน์] แหล่งที่มา : <https://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7156-fuel-cells> [มิถุนายน 2017]
- [3] Bruno Scrosati และคณะ. Rechargeable lithium cells *Modern Batteries (Second Edition) An Introduction to Electrochemical Power Sources*, 1997, 198-242.
- [4] Ning Zhang และคณะ. Rechargeable aqueous zinc-manganese dioxide batteries with high energy and power densities. *Nature Communications*, 2017, 1-9.
- [5] B.N. Grgur และคณะ. Polypyrrole as possible electrode materials for the aqueous-based Rechargeable zinc batteries. *Electrochemical Acta* 53, 2008, 4627-4632.
- [6] R. Bagherzadeh และคณะ. Electrospun conductive nanofibers for electronics. *Electrospun Nanofibers Woodhead Publishing Series in Textiles*, 2017, 467-519.
- [7] Jiaqi wang และคณะ, A flexible, electrochromic, rechargeable Zn//PPy battery with a shot circuit chromatic warning function. *Journal of Materials Chemistry A*, 2018, 11113-11118.
- [8] Aimei Wu และคณะ, Polyaniline and polypyrrole oxygen electrodes. *Synthetic Metals*, 2007, 303-310.
- [9] R.K. Sharma et al, Manganese oxide embedded polypyrrole nanocomposites for electrochemical supercapacitor. *Electrochemical Acta* 53, 2008, 7690-7695.