

## บทที่ 2

### การทดลอง

#### 2.1. เครื่องมือและสารเคมี

##### 2.1.1. เครื่องมือ

ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายวัดโดยใช้ pH meter (Denver Instrument 215) ค่าการดูดกลืนแสงของพอร์ไฟรินตรวจวัดโดยใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Hewlett Packard 8453) การหาปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในซิลิกาโดยใช้วิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง ทำโดยอาศัยเตาเผา (Carbolite RHF 1600) การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์ในเมโซพอร์ซิลิกาทำโดยใช้เครื่องฟูรีเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ (Nicolet Impact 410) ความเป็นผลึกของเมโซพอร์ซิลิกาตรวจสอบโดยใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคโทมิเตอร์ (Rigaku X-ray diffractometer) การหาพื้นที่ผิว ขนาดรูพรุนและการกระจายขนาดรูพรุนของเมโซพอร์ซิลิกาตรวจวัดโดยใช้เครื่อง Autosorb-1 (Quantachrome) การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมโซพอร์ซิลิกาทำโดยใช้เครื่อง SEM (JEOL JSM 5410LV) การสกัดโลหะใช้เครื่องเขย่าชนิดหมุนวน (Ratek OM11) ที่ความเร็วรอบ 200 rpm ปริมาณโลหะในสารละลายตรวจวัดโดยใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Perkin AAnalyst 100) เครื่องทำน้ำจืดไอออน (Millipore ZMQS5V00Y) ใช้ในการผลิตน้ำจืดไอออน

##### 2.1.2. สารเคมี

สารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์เมโซพอร์ซิลิกา ได้แก่ tetraethoxysilane (TEOS, 98%, Fluka), hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB, 96%, Fluka), เมทานอล (MeOH, 99.9%, Merck), dimethylformamide (DMF, 99.8%, Riedel-de Haën) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH, 99%, Merck) ส่วนสารเคมีที่ใช้ในการศึกษาด้านการสกัด ได้แก่ คอปเปอร์(II)ไนเตรต  $[\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}]$ , 99.0-104%, Fluka], แคดเมียม(II)ไนเตรต  $[\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$ , 99.0%, Fluka], ซิงค์(II)ไนเตรต  $[\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ , 99.0%, Fluka], นิกเกิล(II)ไนเตรต  $[\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ , 99.0%, Fluka], เลดไนเตรต  $[\text{Pb}(\text{NO}_3)_2]$ , 99.0%, Fluka], เหล็กไนเตรต  $[\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}]$ , 98-101%, Fluka] แอมโมเนียมเฟอร์รัสซัลเฟต  $[(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ , > 99%, Merck], โซเดียมไนเตรต (NaNO<sub>3</sub>, 99.5%, Carlo Erba), โซเดียมคลอไรด์ (NaCl, 99.5%, Fluka) และกรดไนตริก (HNO<sub>3</sub>, 65%, Merck) นอกจากนั้นได้ใช้น้ำจืดไอออน (> 18 MΩ/cm<sup>3</sup> deionized water from Millipore system) ตลอดการทดลองในงานวิจัยนี้ สำหรับ *meso*-tetraphenylporphyrin (TPP) และ *meso*-tetrakis(*p*-


nitrophenyl)porphyrin (TNPP) ได้จากการสังเคราะห์โดยความเอื้อเฟื้อจาก ดร. รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

## 2.2. วิธีการทดลอง

### 2.2.1. การสังเคราะห์เมโซพอร์สซิลิกา

โครงการวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์เมโซพอร์สซิลิกาโคปด้วยพอร์ไฟรินจำนวนสองชนิด ได้แก่ *meso*-tetraphenylporphyrin (TPP) และ *meso*-tetrakis(*p*-nitrophenyl)porphyrin (TNPP) ซึ่งมีอัตราส่วนโดยโมลขององค์ประกอบของสารที่ใช้ในการสังเคราะห์คือ TEOS : น้ำ : CTAB : MeOH : DMF : porphyrin เท่ากับ 1 : 140 : 0.18 : 13 : 10 :  $2.85 \times 10^{-4}$  โดยใช้ 0.1 M NaOH เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและได้ทำการสังเคราะห์เมโซพอร์สซิลิกาที่ไม่มีการเติมหมู่ฟังก์ชันโดยใช้อัตราส่วนโดยโมลของสารในทำนองเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการสังเคราะห์ตามรายละเอียดดังนี้

เติมสารละลาย 0.1 M NaOH ลงในขวดสังเคราะห์ที่บรรจุ CTAB อยู่ แล้วนำไปคนที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 1 ชม. หลังจากนั้นเติมสารละลายพอร์ไฟรินใน DMF ลงในสารผสมข้างต้น คนต่อที่อุณหภูมิเดียวกันอีก 1 ชม. แล้วจึงเติม MeOH และ TEOS คนต่อที่อุณหภูมิเดียวกันอีก 1 ชม. และที่อุณหภูมิห้องอีก 23 ชม. กรองซิลิกาที่ได้ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5 แล้วล้างซิลิกาด้วย  $10^{-3}$  M HNO<sub>3</sub> และน้ำกลั่นจนกระทั่งของเหลวที่ได้จากการล้างมีสมบัติเป็นกลาง (วัดด้วย pH meter) นำซิลิกาที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 110°C เป็นเวลา 24 ชม. ส่วนของเหลวที่ได้จากการสังเคราะห์ (ซึ่งเรียกว่าสารละลาย supernatant) และของเหลวที่ได้จากการล้าง (ซึ่งเรียกว่าน้ำล้าง) ให้นำไปวิเคราะห์หาปริมาณของพอร์ไฟรินที่เหลืออยู่ในสารละลาย ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 418 nm และ 424 nm สำหรับ TPP และ TNPP ตามลำดับ ซึ่งขั้นตอนการสังเคราะห์เมโซพอร์สซิลิกาโคปด้วยพอร์ไฟรินนี้ สามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังแสดงในรูปที่ 2.1




รูปที่ 2.1 แผนผังการสังเคราะห์เมโซพอร์สซิลิกาโคปด้วยพอร์ไฟริน

## 2.2.2. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเมโซพอร์สซิลิกา

### 2.2.2.1. การหาปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเมโซพอร์สซิลิกา

การหาปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเมโซพอร์สซิลิกาสามารถทำได้โดยใช้วิธีการเผา (calcination) ที่อุณหภูมิสูงตามวิธีการดังนี้

ซังซิลิกาที่อบที่อุณหภูมิ 110°C จนน้ำหนักคงที่แล้ว 0.2000 g ใส่ลงในถ้วยครุชเชิลสำหรับเผา จากนั้นทำการเผาที่อุณหภูมิ 540°C เป็นเวลา 10 ชม. โดยมีรูปแบบการเพิ่มอุณหภูมิตามรูปที่ 2.2 หลังจากนั้นทำการชั่งน้ำหนักของสารที่เหลืออยู่หลังการเผาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเปรียบเทียบค่าที่ได้กับน้ำหนักซิลิกาเริ่มต้น



รูปที่ 2.2 รูปแบบการเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ในการหาปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในซิลิกา

### 2.2.2.2. การหาปริมาณพอร์ไฟรินในเมโซพอร์สซิลิกาที่สารละลายสามารถเข้าถึงและทำให้พอร์ไฟรินหลุดออกมาได้ (accessible porphyrin)

การหาปริมาณพอร์ไฟรินในเมโซพอร์สซิลิกาที่สารละลายสามารถเข้าถึงและทำให้พอร์ไฟรินหลุดออกมาได้ ทำได้โดยใช้วิธีการสกัดเมโซพอร์สซิลิกาโดยด้วยพอร์ไฟรินด้วยตัวทำละลายผสมระหว่าง DMF : H<sub>2</sub>O อัตราส่วนต่างๆ กัน ซึ่งจะได้ออกมาไว้ในบottleต่อไป และมีวิธีการทดลองดังนี้

เปิดตัวทำละลายผสม DMF : H<sub>2</sub>O 10 mL ใส่ในขวดแก้วที่บรรจุเมโซพอร์สซิลิกาโดยด้วยพอร์ไฟริน 0.1 g คนเป็นเวลา 24 ชม. หลังจากนั้นเซ็นตริฟิวจ์เพื่อแยกสารละลายไปวิเคราะห์ปริมาณพอร์ไฟริน โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 418 และ 424 nm สำหรับ TPP และ TNPP ตามลำดับ ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี

### 2.2.2.3. การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในเมโซพอร์สซิลิกา

การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในเมโซพอร์สซิลิกา ทำได้โดยอาศัยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (IR Spectroscopy) โดยนำสารตัวอย่างมาบดรวมกับ KBr แล้ววัดค่าการส่องผ่านในช่วง 4000-400 cm<sup>-1</sup> ด้วยเครื่องฟูรีเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR Spectrometer) ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



#### 2.2.2.4. การศึกษาความเป็นผลึกของเมโซพอร์สซิลิกา

การศึกษาความเป็นผลึกของเมโซพอร์สซิลิกาทำโดยใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน โดยนำสารตัวอย่างอัดใส่แผ่นกระจกแล้วนำไปสแกนตั้งแต่  $1^{\circ}$  ถึง  $10^{\circ}$  โดยใช้ความเร็วรอบในการสแกนเป็น  $0.02^{\circ}/\text{นาที}$  ด้วยเครื่อง Rigaku X-ray diffractometer ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 2.2.2.5. การหาพื้นที่ผิว ขนาดรูพรุนและการกระจายขนาดรูพรุนของเมโซพอร์สซิลิกา

การหาพื้นที่ผิว ขนาดรูพรุนและการกระจายขนาดรูพรุนของเมโซพอร์สซิลิกาที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง (calcination) ทำได้โดยใช้วิธี Nitrogen sorption analysis และใช้เครื่อง Autosorb-1 ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในการตรวจวัด

#### 2.2.3. การศึกษาสมบัติด้านการสกัดโลหะของเมโซพอร์สซิลิกา

ชนิดของโลหะที่ใช้ในการศึกษาสมบัติด้านการสกัดของเมโซพอร์สซิลิกาโดยด้วย TPP และเมโซพอร์สซิลิกาโดยด้วย TNPP ได้แก่ Cd(II), Cu(II), Fe(II), Fe(III), Ni(II), Pb(II) และ Zn(II) โดยได้ทำการศึกษาสมบัติในการสกัดโลหะของเมโซพอร์สซิลิกาที่ไม่มีการเติมหมู่ฟังก์ชันเปรียบเทียบกับซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้

ปิเปตสารละลายโลหะ 100 ppm 25 mL ใส่ในขวดสกัดขนาด 50 mL ที่บรรจุเมโซพอร์สซิลิกาที่อบจนน้ำหนักคงที่แล้ว 0.0500 g เขย่าโดยใช้เครื่องเขย่าชนิดหมุนวน ที่ความเร็วรอบ 200 rpm เป็นเวลา 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำสารผสมที่ได้หลังการสกัดมาทำการเซ็นตริฟิวจ์เพื่อแยกสารละลายใสออกมาวัดค่า pH (โดยใช้ pH meter) และวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่เหลืออยู่ในสารละลายด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี เปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่าเริ่มต้นก่อนการสกัด

สำหรับการศึกษาถึงการคาย (desorption) โลหะออกจากเมโซพอร์สซิลิกานั้น มีวิธีการทดลองในทำนองเดียวกันกับวิธีการสกัดข้างต้น แต่เปลี่ยนใช้สารละลายกรดความเข้มข้นค่าต่างๆ แทน