

บทที่ 9

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

9.1 สรุปผลการวิจัย

สารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ซีโอไลต์ โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล คือ แก้วลอยถ่านหิน ลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง องค์ประกอบทางเคมีของแก้วลอยส่วนใหญ่เป็นซิลิกา และอะลูมินา ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะที่ไม่เป็นผลึก มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่อยู่ในสถานะเป็นผลึก เช่น มุลไลต์ ควอทซ์ ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย แก้วลอยจึงมีความเหมาะสมเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ เพราะองค์ประกอบหลักของซีโอไลต์ คือ ซิลิกาและอะลูมินา ในการสังเคราะห์ซีโอไลต์จึงเหมาะสมที่จะใช้แหล่งของซิลิกาและอะลูมินาจากแก้วลอย

9.1.1 ผลการสังเคราะห์ซีโอไลต์

ตัวแปรที่ใช้ในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ คือ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1-3 โมลต่อลิตร อุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา คือ 100°C โดยใช้เวลา 96 ชั่วโมง ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติของซีโอไลต์สังเคราะห์ คือ ชนิดและความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนบวกของซีโอไลต์สังเคราะห์

จากการวิเคราะห์ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากแก้วลอยด้วย X-Ray Diffraction พบว่า เกิดชนิดของซีโอไลต์ที่แตกต่างกัน คือ ที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลต่อลิตร เกิดซีโอไลต์ P และ analcime ที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 โมลต่อลิตร เกิดซีโอไลต์ P และ A และที่สภาวะความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3 โมลต่อลิตร เกิดซีโอไลต์ A สำหรับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เกิดซีโอไลต์ชนิดเดียว คือ chabazite ที่ความเข้มข้น 2 โมลต่อลิตร สรุปดังตารางที่ 6.2

9.1.2 ผลการดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แก้วลอยและซีโอไลต์สังเคราะห์

จากการวิเคราะห์น้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม จากบริษัทเจนโก จำกัด พบว่ามีโลหะหนักเจือปนหลายชนิด คือ Cr, Ni, Zn, Mn ซึ่งมีค่าสูงเกินมาตรฐานของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ

นิคมอุตสาหกรรม จึงใช้ถ้ำลอยและซีโอไลท์สังเคราะห์เพื่อดูดซับโลหะหนัก โดยเลือกซีโอไลท์มาทดลอง 3 กลุ่ม คือ ซีโอไลท์ analcime, P ที่สภาวะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 100°C ระยะเวลา 96 ชั่วโมง และซีโอไลท์ A, P ที่สภาวะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2 โมลต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 100°C ระยะเวลา 96 ชั่วโมง และซีโอไลท์ chabazite ที่สภาวะสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2 โมลต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 100°C ระยะเวลา 96 ชั่วโมง จากผลการทดลองเปรียบเทียบการดูดซับโลหะหนักของซีโอไลท์สังเคราะห์แต่ละชนิดเทียบกับถ้ำลอย พบว่าทั้งซีโอไลท์สังเคราะห์และถ้ำลอยสามารถดูดซับโลหะหนักได้ทั้ง 4 ชนิด คือ Cr, Mn, Ni และ Zn โดยที่สามารถดูดซับ Zn ได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ Mn, Ni และ Cr ตามลำดับ หากเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับโลหะหนักได้ทั้ง 4 ชนิดของตัวดูดซับแต่ละชนิด พบว่าซีโอไลท์ chabazite ดูดซับได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ซีโอไลท์ P & analcime, ถ้ำลอย และซีโอไลท์ A&P ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า กรณี Zn, Ni และ Cr ตัวดูดซับทุกชนิดดูดซับได้ใกล้เคียงกัน คือ ไม่มี Selectivity ขณะที่กรณี Mn ดูดซับได้แตกต่างกันชัดเจน นั่นคือมี Selectivity

9.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาการเพิ่มอุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียส และความดันมากกว่า 1 บรรยากาศ ในการสังเคราะห์ซีโอไลท์
2. ควรมีการศึกษาการสังเคราะห์ซีโอไลท์จากถ้ำลอยที่ระบุถึงชนิดของซีโอไลท์ที่ต้องการสังเคราะห์ และปริมาณของซีโอไลท์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
3. ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการสังเคราะห์ซีโอไลท์ในระดับ Pilot Plant เพื่อพัฒนาเป็นระดับอุตสาหกรรมต่อไป และเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ
4. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ซีโอไลท์ในท้องตลาด
5. เปรียบเทียบราคาซีโอไลท์ในท้องตลาดกับซีโอไลท์สังเคราะห์
6. ควรมีการศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งของถ้ำลอยอย่างจริงจัง โดยควบคุมสภาวะการดูดซับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าหรือใช้ประโยชน์จากถ้ำลอยอย่างคุ้มค่าที่สุด

9.3 ปัญหาที่พบในงานวิจัย

1. อุปกรณ์การสังเคราะห์ซีโอไลต์ ถ้าใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส มีปัญหาสารละลายเบสระเหย ทำให้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
2. อุปกรณ์การสังเคราะห์ซีโอไลต์ ไม่สามารถปรับความดันได้ ไม่มี autoclave รวมทั้งเรื่องอุณหภูมิ ทำให้เกิดซีโอไลต์ได้น้อย
3. การใช้เวลาหลายวันในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานสูง และต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยมาก



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย