

## สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ติบูกออกไซด์ในกรรมวิธีของการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ แต่เนื่องจากในการประดิษฐ์จะต้องมีข้อมูลของคุณสมบัติทางกายภาพของสาร จึงจำเป็นต้องศึกษาและทดลองหาค่าเหล่านั้น และสิ่งที่เป็นตัวกำหนดค่าของปริมาณเหล่านั้น

ติบูกออกไซด์ที่เตรียมขึ้นมาที่  $450^{\circ}\text{C}$  จุดเริ่มต้นจุดกลืนที่พลังงานแสง 2.62 eV มีความกว้างของพลังงานต้องห้ามตรงเป็น 3.90 eV สมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 250 nm มีค่า  $2.1 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$  การนำไฟฟ้าของฟิล์มบางที่เตรียมที่อุณหภูมิในช่วง  $300-500^{\circ}\text{C}$  มีค่าในช่วง  $10-250 (\Omega\text{-cm})^{-1}$  การเป็นชั้นกั้นการสะท้อนของแสงบนแว่นผลึกซิลิกอนชนิดมัน พบว่าการสะท้อนของแสงน้อยกว่าชั้นกั้นการสะท้อนของแสงที่ทำจากซิลิกอนไดออกไซด์ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ติบูกออกไซด์ที่เตรียมที่อุณหภูมิ  $400-500^{\circ}\text{C}$  มีสภาพความเป็นผลึกพหุพันธ์ (polycrystalline) ที่อุณหภูมิ  $300-350^{\circ}\text{C}$  สภาพความเป็นผลึกพหุพันธ์จนถึงอุณหภูมิฐาน แต่จากการ annealing ที่อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 10 ชั่วโมง ติบูกออกไซด์จะมีสภาพเป็นผลึกพหุพันธ์ อัตราการเกิดของฟิล์มบางในช่วงอุณหภูมิ  $300-500^{\circ}\text{C}$  เป็น  $1.5 - 800 \text{ nm/min}$  โดยอัตราการไหลของไนโตรเจนและออกซิเจนเป็น  $15-200 \text{ cm}^3/\text{min}$  และ  $40-500 \text{ cm}^3/\text{min}$  ตามลำดับ

ส่วนเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ติบูกออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เช่น เซลล์ แบบหัวต่อพี-เอ็น ของซิลิกอนซึ่งมีชั้นเอ็นบนพี และมีติบูกออกไซด์เป็นชั้นกั้นการสะท้อนของแสง มีแรงดันวงจรเปิด 0.54-0.58 โวลต์ กระแสลัดวงจร 28.2-35.0 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ฟิลล์แฟคเตอร์ 0.55-0.60 ประสิทธิภาพของเซลล์ 8.38-12.18 % พบว่าการใช้  $\text{H}_3\text{PO}_4$  เป็นตัวให้สารเจือฟอสฟอรัสจะให้ผลที่ดีกว่าตัวให้สารเจือฟอสฟอรัส  $\text{POCl}_3$  เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากสามารถทำชั้นเอ็นบวกได้บางน้อยกว่า  $700 \text{ \AA}$  ส่วนเซลล์แบบ Schottky ของ  $\text{SnO}_2$  กับ Si ชนิดเอ็นได้ค่าแรงดันวงจรเปิด 0.41-0.47 โวลต์ กระแสลัดวงจร 15.2-20.0 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ฟิลล์แฟคเตอร์ 0.43-0.46 ประสิทธิภาพของเซลล์ 2.87-4.23 % ส่วนเซลล์แบบ MIS มีแรงดันวงจรเปิด 0.20-0.30 โวลต์ กระแสลัดวงจร 3.5-10.2 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ฟิลล์แฟคเตอร์ 0.40-0.47 ประสิทธิภาพ 0.28-1.15 % การตอบสนองต่อแสงของ

เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีดีบุกออกไซด์เป็นชั้นกั้นการสะท้อนของแสงจะมีสูงกว่าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็นชั้นกั้นการสะท้อนของแสงในช่วงความยาวคลื่นจาก 400 - 850 nm.

## 5.2 วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ

ในการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากแว่นผลึกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 5 cm. จะมีปัญหาในความไม่สม่ำเสมอของการฉาบดีบุกออกไซด์ เนื่องจากอุณหภูมิของแผ่นให้ความร้อนยังไม่สม่ำเสมอดีพอ

เซลล์แบบ MIS ซึ่งมีปัญหาที่ประสิทธิภาพต่ำน่าจะปรับปรุงได้ โดยเปลี่ยนจากการกัดออกไซด์ด้วยน้ำยาเคมีมาเป็นการกัดด้วยพลาสมา (Plasma etching) ออกไซด์จะได้ออกจากผิวหมดจริงๆ ส่วนการทำออกไซด์ให้มีความหนา 1-1.5  $\mu\text{m}$  น่าจะมีเครื่องมือเตรียมซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนได้ละเอียดถึง 0.01  $\text{cm}^3/\text{min}$ . อุณหภูมิก็ควรให้ผิดพลาดไม่เกิน 1°C ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนก็น่าจะรู้ว่ามียูอยู่สูงแค่ไหน ความชื้นในห้องปฏิบัติการเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะเป็นตัวก่อให้เกิดออกไซด์ต่างๆ เมื่อวางแว่นผลึกซิลิกอนทิ้งไว้ในอากาศในขณะที่จะเอาเข้าครอบแก้วเพื่อทำออกไซด์

ส่วนแนวทางในการพัฒนาดีบุกออกไซด์ให้ใช้ประโยชน์มากขึ้นนั้น ห้องวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำกำลังดำเนินการศึกษา GaAs การทดลองใช้ดีบุกออกไซด์คู่กับ GaAs จึงเป็นข้อเสนอแนะอันหนึ่ง นอกจากนี้ดีบุกออกไซด์ยังน่าจะได้รับการพัฒนาในการฉาบผิวหน้ากระจกกันการสะท้อน ฉาบผิวของตัวรวมแสงอาทิตย์ (Solar-collector) กระจกของเครื่องบินยานอวกาศและยานอวกาศ (91), (92) ใช้เป็นขั้วโปร่งใสของสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ของแสง (opto-electronic devices) (93) ดีบุกออกไซด์ยังใช้เป็นตัววัดการรั่วไหลของก๊าซบางอย่าง (gas sensor) เช่น ก๊าซโพรเพน (propane) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไออน้ำ เป็นต้น (94)-(97) ใช้เป็นขั้วโปร่งใสของเซลล์เชื้อเพลิง (fuel-cell) (98) เป็นต้น