



การปฏิบัติและผลการทดลอง

1. ทดสอบคุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพในฟิล์มที่มีชายตามห้องทดลอง

ได้นำฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ ค่า-ขาว ชนิดฟิล์มม้วนที่มีชายตามห้องทดลองมา เอกซ์โปส โดยใช้แสงไฟฟ้าขนาดจั่ว (wedge) ซึ่งมีความเข้มต่างๆชุดหนึ่ง

จากนั้นได้นำฟิล์มที่ผ่านการ เอกซ์โปสแล้วมาบรรจุลงในกล่องล้างฟิล์มโดยไม่ให้ ถูกแสง แล้วเติมน้ำลงไปเพื่อทำให้ฟิล์มเปียกทั่วถึงกัน เหน่าทิ้ง ใส D-76 อุณหภูมิ 20 องศา ซ. ลงไปคั่วลอปเป็นเวลา 9 นาที เหน่ายา D-76 ออก กรอกน้ำสะอาดให้ไหล ผ่านเพื่อล้าง D-76 ออกให้หมด (หรือจะใช้ใช้น้ำยาที่ทำจากน้ำ 1000 ลบ.ซม.ผสมกับ อซีติกแอซิด 28 % 48 ลบ.ซม.แทนน้ำ ก็ได้) ล้างจนปราศจาก D-76 แล้วเหน่าออก ให้หมด ใสแอซิดฟิกเซอร์ (Acid Fixer) F-5 ลงไป เพื่อฟิคซิงเป็นเวลา 15 นาที ต่อจากนั้นนำออกจากกล่องล้างฟิล์ม (ต่อจากนี้ถูกแสงใดแล้ว) แชลงในน้ำสะอาดที่มีการ ภายเหน่าอยู่ตลอดเวลา เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงนำขึ้นมาจุ่มล้างด้วย โฟโตโฟล (photo - flo) แล้วนำไปตากผึ่งให้แห้งได้ฟิล์มเนเกทีฟ

นำฟิล์มเนเกทีฟที่ทำไว้ รวมทั้งกระจกที่ใช้ในการเอกซ์โปสด้วย ไปวัดค่าความ หนาแน่นด้วยเครื่อง เดนซิโตมิเตอร์ (Densitometer) นำค่าความหนาแน่นที่อ่านได้จาก ฟิล์มต่างๆมาเขียนกราฟเป็นค่าความหนาแน่นตามแกน Y ใช้ค่าลบของค่าความหนาแน่นบน กระจกที่ก่อให้เกิดความหนาแน่นบนฟิล์มในตำแหน่งต่างๆตามลำดับ เป็นค่าตามแกน X แทน การไล่ที่ฟลอก E (relative log E) กราฟที่ได้นี้จะ เป็นกราฟแสดงคุณสมบัติ คือ เป็น แคลแรกเทอะริชติคเคอร์ฟว์ ของอิมัลชันสำหรับถ่ายภาพในฟิล์มแต่ละชนิด ทั้งนี้เพราะ

จากสูตร

$$D = \log \frac{I_0}{I}$$

$$= \log I_0 - \log I$$

เมื่อ $D =$ ความหนาแน่นของห้วงแต่ละจุด
 $I_0 =$ ความเข้มแสงที่ตกลงบนห้วงแต่ละจุด
 $=$ ค่าคงที่ (เพราะใช้แสงสว่างอันเดียวกันและอยู่ในสภาพต่างๆ)

เหมือนกัน

$I =$ ความเข้มของแสงที่กระจายผ่านออกจากห้วงแต่ละจุด
 \therefore ความหนาแน่นบนห้วงแต่ละจุด $D =$ ค่าคงที่ $- \log I$
 $\therefore \log I =$ ค่าคงที่ $-$ ความหนาแน่นบนห้วงแต่ละจุด

จากสูตร $E = I \times t$

เมื่อ $E =$ ค่าเอกซโพสเชอร์ของฟิล์มแต่ละจุด
 $I =$ ความเข้มของแสงที่ตกลงบนฟิล์มแต่ละจุด
 $=$ ความเข้มของแสงที่ผ่านออกจากห้วงแต่ละจุด
 $t =$ เวลาที่แสงผ่านฟิล์ม
 $=$ ค่าคงที่ (เพราะใช้เวลาเดียวกัน)

$\therefore \log E = \log I + \log t$

$\therefore \log E$ ของฟิล์มแต่ละจุด $=$ (ค่าคงที่ $-$ ความหนาแน่นบนห้วงแต่ละจุด) $+$
 ค่าคงที่
 $=$ ค่าคงที่ $-$ ความหนาแน่นบนห้วงแต่ละจุด

ดังนั้น จึงใช้ค่าลบความหนาแน่นบนห้วงแต่ละจุด เป็นคาร์รีเลทีฟล็อกเอกซโพส-
 เชอร์ เป็นไปตามแกน X ในการเขียนแคแรคเทอริซติกเคอฟว์ได้
ผลการทดลอง กังตารางและกราฟ ต่อไปนี้

ตารางที่ 5




แสดงค่าความหนาแน่นบนฟิล์มของบริษัทอิกฟา (AGFA) ชนิดไอโซแพน (Isopan, ISS) ซึ่งมีความไว 100 เอ.เอส.เอ.

พื้นที่ ของฟิล์ม	D บนกระจก (X) (บริเวณที่ฟลอคออกเออร์โปสเตอร์)	D บนแผ่นฟิล์ม (Y)				หมายเหตุ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย	
1	0.08	2.06	2.07	2.08	2.07	
2	0.24	1.91	1.95	1.93	1.93	
3	0.40	1.65	1.63	1.61	1.63	
4	0.55	1.55	1.55	1.55	1.55	
5	0.69	1.50	1.49	1.51	1.50	
6	0.82	1.38	1.39	1.40	1.39	
7	0.98	1.28	1.28	1.28	1.28	
8	1.14	1.17	1.17	1.17	1.17	
9	1.29	1.06	1.08	1.07	1.07	
10	1.44	0.98	0.98	0.98	0.98	
11	1.60	0.86	0.86	0.86	0.86	
12	1.77	0.74	0.75	0.73	0.74	
13	1.94	0.65	0.65	0.65	0.65	
14	2.10	0.54	0.58	0.56	0.56	
15	2.25	0.47	0.47	0.47	0.47	
16	2.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
17	2.57	0.35	0.34	0.33	0.34	
18	2.70	0.29	0.30	0.28	0.29	
19	2.83	0.27	0.26	0.28	0.27	

กราฟที่ 1

แสดงแคแรกเทอริสติกเคอร์ฟของอิมัลชันในฟิล์มอัดฟ้า ชนิดไอโซแพน




ตารางที่ 6

แสดงค่าความหนาแน่นบนฟิล์มของบริษัท ซากุระ (SAKURA) ชนิดโคนิแพน
(Konipan, SS) ซึ่งมีความไว 100 เอ.เอส.เอ.

จุด ของ พื้นที่	D บนกระจก (X) (วิธีที่ฟลอกเอกซ์โปสเชอะ)	D บนแผ่นฟิล์ม (Y)				หมายเหตุ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย	
1	0.08	1.96	1.94	1.92	1.94	
2	0.24	1.71	1.70	1.69	1.70	
3	0.40	1.60	1.60	1.60	1.60	
4	0.55	1.51	1.51	1.51	1.51	
5	0.69	1.35	1.35	1.35	1.35	
6	0.82	1.21	1.23	1.25	1.23	
7	0.98	1.10	1.10	1.10	1.10	
8	1.14	0.97	0.99	0.98	0.98	
9	1.29	0.84	0.84	0.84	0.84	
10	1.44	0.70	0.74	0.72	0.72	
11	1.60	0.58	0.57	0.62	0.59	
12	1.77	0.46	0.46	0.46	0.46	
13	1.94	0.38	0.38	0.38	0.38	
14	2.10	0.32	0.32	0.32	0.32	
15	2.25	0.27	0.28	0.29	0.28	
16	2.40	0.25	0.25	0.25	0.25	
17	2.57	0.23	0.24	0.25	0.24	
18	2.70	0.23	0.23	0.23	0.23	
19	2.83	0.20	0.24	0.22	0.22	

กราฟที่ 2

แสดงแคแรกเตอร์วืคติกเคอฟูวของอิมัลชันในฟิล์มซาถูระ ชนิดโกลิแพน




ตารางที่ 7

แสดงค่าความหนาแน่นบนฟิล์มของบริษัทโกดัก (KODAK) ชนิดพลัส-เอกซ์
แพน (Plus-X Pan) ซึ่งมีความไว 125. เอ.เอส.เอ.

ผู้ พ่นที่ ของที่	D บนตัว (X) (วิธีลึที่ฟลอกเอกซ์โปส.ชช)	D บนแผ่นฟิล์ม (Y)				หมาย- เหตุ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย	
1	0.08	1.94	1.89	1.93	1.92	
2	0.24	1.81	1.82	1.74	1.79	
3	0.40	1.69	1.69	1.69	1.69	
4	0.55	1.63	1.64	1.62	1.63	
5	0.69	1.54	1.53	1.55	1.54	
6	0.82	1.49	1.49	1.49	1.49	
7	0.98	1.39	1.39	1.36	1.38	
8	1.14	1.29	1.29	1.29	1.29	
9	1.29	1.20	1.20	1.20	1.20	
10	1.44	1.10	1.10	1.10	1.10	
11	1.60	0.98	0.98	1.01	0.99	
12	1.77	0.88	0.88	0.88	0.88	
13	1.94	0.75	0.75	0.75	0.75	
14	2.10	0.68	0.67	0.60	0.65	
15	2.25	0.53	0.53	0.53	0.53	
16	2.40	0.44	0.44	0.44	0.44	
17	2.57	0.35	0.37	0.36	0.36	
18	2.70	0.33	0.35	0.34	0.34	
19	2.83	0.41	0.41	0.41	0.41	

กราฟที่ 3 แสดงแคแรกเตอร์ริซคิก เกอฟว์ของอิมัลชันโพลีดีม โกลักก์ ซิลิโพลลาส-เออช แพน






ตารางที่ 8

แสดงค่าความหนาแน่นบนฟิล์มของบริษัทอิลฟอร์ด (ILFORD) ชนิด เอฟ พี 3
(F P 3) ซึ่งมีควาไว 125 เอ.เอส.เอ.

พื้นที่ ของที่	D บนกระจก (X) (รีเลทีฟลอคเอชวโปสเดอะ)	D บนแผ่นฟิล์ม (Y)				หมายเหตุ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย	
1	0.08	2.33	2.29	2.28	2.30	
2	0.24	2.06	2.08	2.07	2.07	
3	0.40	1.92	1.92	1.92	1.92	
4	0.55	1.82	1.82	1.82	1.82	
5	0.69	1.73	1.73	1.73	1.73	
6	0.82	1.60	1.60	1.60	1.60	
7	0.98	1.48	1.50	1.49	1.49	
8	1.14	1.38	1.39	1.37	1.38	
9	1.29	1.32	1.30	1.31	1.31	
10	1.44	1.17	1.17	1.17	1.17	
11	1.60	1.05	1.05	1.05	1.05	
12	1.77	0.92	0.91	0.90	0.91	
13	1.94	0.78	0.78	0.78	0.78	
14	2.10	0.63	0.64	0.65	0.64	
15	2.25	0.54	0.54	0.54	0.54	
16	2.40	0.47	0.47	0.47	0.47	
17	2.57	0.42	0.41	0.43	0.42	
18	2.70	0.40	0.40	0.40	0.40	
19	2.83	0.40	0.40	0.40	0.40	

กราฟที่ 4

แสดงแกว่งกวัดของรีซคิกเคอพัวของอิมัลชันในฟิล์มอีดิฟอรัค ชนิด เอพี พี




ตารางที่ 9


แสดงค่าความหนาแน่นบนฟิล์มของบริษัทฟูจิ (FUJI) ชนิดนีโอแพน
(Neopan, SS) ซึ่งมีความไว 100 เอ.เอส.เอ.

พื้นที่ ของฟิล์ม	D บนกระจก (X) (วิธีที่ปลดออกเอกซโพสเซอร์)	D บนแผ่นฟิล์ม (Y)				หมายเหตุ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย	
1	0.08	1.67	1.67	1.67	1.67	
2	0.24	1.61	1.60	1.62	1.61	
3	0.40	1.50	1.50	1.50	1.50	
4	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	
5	0.69	1.29	1.30	1.31	1.30	
6	0.82	1.22	1.24	1.23	1.23	
7	0.98	1.13	1.13	1.13	1.13	
8	1.14	1.01	1.02	1.03	1.02	
9	1.29	0.93	0.95	0.97	0.95	
10	1.44	0.85	0.85	0.85	0.85	
11	1.60	0.78	0.77	0.76	0.77	
12	1.77	0.67	0.67	0.67	0.67	
13	1.94	0.56	0.55	0.57	0.56	
14	2.10	0.48	0.48	0.48	0.48	
15	2.25	0.40	0.42	0.41	0.41	
16	2.40	0.35	0.35	0.35	0.35	
17	2.57	0.31	0.30	0.32	0.31	
18	2.70	0.29	0.29	0.29	0.29	
19	2.83	0.29	0.30	0.25	0.28	

กราฟที่ 5 แสดงแคแรคเทอะริสติกเคอพัวของอิมัลชันในฟิล์มฟูจิ ชนิดนี้โอแพน



ตารางที่ 10




แสดงค่าความหนาแน่นบนฟิล์มของบริษัทเกเวิร์ต (GEVAERT)

จุด พื้นที่ ของที่	D บนกระจก (X) (วัดที่ฟลอคเอกซ์โปสเซอร์)	D บนแผ่นฟิล์ม (Y)				หมายเหตุ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย	
1	0.08	2.30	2.31	2.29	2.30	
2	0.24	1.94	1.95	1.93	1.94	
3	0.40	1.65	1.65	1.65	1.65	
4	0.55	1.37	1.37	1.37	1.37	
5	0.69	1.15	1.16	1.14	1.16	
6	0.82	1.02	1.00	1.01	1.01	
7	0.98	0.84	0.85	0.83	0.84	
8	1.14	0.65	0.65	0.65	0.65	
9	1.29	0.45	0.47	0.46	0.46	
10	1.44	0.34	0.34	0.34	0.34	
11	1.60	0.24	0.24	0.24	0.24	
12	1.77	0.17	0.16	0.18	0.17	
13	1.94	0.13	0.13	0.13	0.13	
14	2.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
15	2.25	0.10	0.09	0.09	0.09	
16	2.40	0.09	0.09	0.09	0.09	
17	2.57	0.09	0.09	0.09	0.09	
18	2.70	0.08	0.09	0.09	0.09	
19	2.83	0.09	0.08	0.09	0.09	

ความหนาแน่น

กราฟที่ 6 แสดงแคแรกเทอะริซติกเลอหวัของอิมัชั้นในฟิล์มเกเวีร์ท ชนิดโคแพค แทน



2. การทดลองเตรียมอิมัลชันสำหรับกายรูป

ทดลองเตรียมอิมัลชันสำหรับกายรูป ชนิดแอมโมเนียไทพอิมัลชัน โดยใช้ ส่วนผสมและวิธีการดังต่อไปนี้ (ภายในที่ที่มีคสนิต)

- ก. เตรียมโบรไมด์โซลูชัน ประกอบด้วย
- | | |
|--------------------|------------|
| โปแตสเซียมโบรไมด์ | 135 กรัม |
| โปแตสเซียมไอโอไดด์ | 5 กรัม |
| เยลาคิน | 30 กรัม |
| น้ำ | 710 ลบ.ซม. |
- ข. เตรียมซีวเวอร์โซลูชัน ประกอบด้วย
- | | |
|------------------------|------------|
| ซีวเวอร์โนเตรท | 175 กรัม |
| น้ำ | 435 ลบ.ซม. |
| แอมโมเนีย เจือจาง 10 % | 10 ลบ.ซม. |

นำซีวเวอร์โซลูชันเติมลงในโบรไมด์โซลูชันที่ละหยด ที่อุณหภูมิ 25 องศา ซ. เป็นเวลา 30 นาที แล้วนำไปเก็บไว้ในที่เย็นประมาณ 18 - 24 ชม. เพื่อให้อิมัลชัน แข็งตัว แล้วนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ล้างสะอาด จากนั้นนำมาหลอมและเติมเยลาคิน 140 กรัม น้ำ 875 ลบ.ซม. ที่อุณหภูมิ 38 องศา ซ. แล้วจึงนำไปฉายลงบนสิ่งรองรับ

ผลการปฏิบัติ ปรากฏดังนี้

- ก. การเตรียมอิมัลชันครั้งที่ 1 เมื่อเก็บอิมัลชันที่เตรียมได้ไว้ 3 วัน ได้เกิดรา และมักเจริญในอิมัลชัน อิมัลชันนั้นจึงใช้ไม่ได้
- ข. การเตรียมอิมัลชันครั้งที่ 2 ไขป้องกันกาเกิดราและมักเจริญ โดยผสม ทายมอด (Thymol) 0.5 กรัม ซึ่งละลายอยู่ในอัลกอฮอล์ 25 ลบ.ซม. ลงไปในชั้นสุดท้าย ของการเตรียมอิมัลชัน

ผลปรากฏว่า หลังจากนั้นไม่มีการเกิดราและมักเจริญในอิมัลชันที่เตรียมไว้ อีก จึงได้นำอิมัลชันที่เตรียมได้ไปฉายลงบนสิ่งรองรับ เมื่อแห้งแล้วได้นำมาเอกซโปส

คีวีลอป และฟิควิ่ง ปรากฏว่าอิมัลชันมีความไวต่อแสง คือ เปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ไม่จับ
ติดสิ่งรองรับ ละลายหลุดออกหมด

ค. การเตรียมอิมัลชันครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขการละลายของอิมัลชัน ได้เติมสาร
ฮาร์ดคิงเอเจนต์(Harding agent) คือ โครมอลัม(Chrome alum) 0.1 กรัม
ละลายในน้ำ 15 ลบ.ซม.ลงไปเพื่อช่วยให้อิมัลชันแข็งตัวจับสิ่งรองรับดีขึ้น ปรากฏว่า
อิมัลชันยังคงละลายหลุดออกจากสิ่งรองรับอีก จึงได้เพิ่มโครมอลัมมากขึ้นๆ จนกระทั่ง
เมื่อผ่านการคีวีลอปและฟิควิ่งแล้วอิมัลชันไม่หลุดละลายจากสิ่งรองรับนั้น แต่ผลกลับ
ปรากฏว่าความไวต่อแสงของอิมัลชันลดลงเป็นอันมาก ทำให้ภาพถ่ายที่ได้เลื่อนจมนองไม่
เห็น คือมีแต่ความหนาแน่นพื้นฐานและหมอกเท่านั้น

ง. การเตรียมอิมัลชันครั้งที่ 4 คงให้ส่วนผสมและวิธีการเตรียมเหมือนเดิม
ทุกประการ แต่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย

ประการแรก แม่งเยลาตินและน้ำที่เตรียมไว้เพื่อจะผสมลงในอิมัลชัน
ตอนสุดท้ายหลังจากการล้างแล้วออกมาส่วนหนึ่ง นำมาทำให้เป็นเยลาตินชนิดแข็ง
(hard gelatin) เสียก่อน โดยแอม่งเยลาตินออกมา 70 กรัม ใช้น้ำ 175 ลบ.ซม.
เติมคลอรัลไฮเดรท(Chloral hydrate) 45 กรัม อุณหภูมิ 38 องศา ซ. คนให้
เข้ากันจนหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวตลอด แล้วจึงเติมลงในอิมัลชันพร้อมกับเยลาติน
ส่วนที่เหลือ

ประการที่สอง ผสมโครมอลัม 0.1 กรัม ละลายในน้ำ 15 ลบ.ซม.
ลงไปในตอนสุดท้าย

ผลปรากฏว่า อิมัลชันที่เตรียมโดยวิธีนี้เมื่ออบบนฟิล์มผ่านการเอคซโปส
คีวีลอปและฟิควิ่งแล้ว อิมัลชันคงจับติดสิ่งรองรับเป็นผลสำเร็จ แต่ความไวอ่อนโยน

จ. การเตรียมอิมัลชันครั้งที่ 5 ได้แบ่งอิมัลชันที่เตรียมไว้ในครั้งที่ 4 มาใส่
สารช่วยเพิ่มความไวต่อแสง คือ อีโอสิน(Eosin) ลงไป ผลปรากฏว่าอิมัลชันที่ได้มี
ความไวสูงขึ้นเล็กน้อย

3. การทดสอบคุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับฉายรูปที่เตรียมได้

โคททดลองนำอิมัลชันที่เตรียมได้มาฉายสิ่งรองรับ เอกซโปส คิวลิป และฟิคซิง

ก. สิ่งรองรับ สิ่งรองรับที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นสิ่งรองรับที่ได้มาจาก

ฟิล์มฉายรูปที่ไม่โคไชแล้ว นำมาแช่น้ำอุ่นลอกเอาอิมัลชันเดิมออกให้หมด ล้างให้สะอาด
ควายน้ำค้างอ่อนๆ คือ โซดาไฟ(Costic soda) ผสมกับน้ำครึ่งหนึ่งเพื่อล้างเอาไขมัน
และสิ่งสกปรกออก จากนั้นนำมาทำให้เป็นกลางโดยล้างควยกรตอ่อนๆ เช่น กรคน้ำส้ม
เจือจาง แล้วล้างน้ำสะอาดนำขึ้นตากในที่ปราศจากฝุ่นละอองจนกระทั่งแห้ง ใช้เป็นสิ่ง
รองรับสำหรับฉายอิมัลชันต่อไป

ข. การฉายอิมัลชัน

(1) การฉายอิมัลชันครั้งที่ 1 โค่นำอิมัลชันที่เตรียมได้มาลงบนสิ่ง
รองรับ ผลปรากฏว่าอิมัลชันไม่ติดสิ่งรองรับทั่วถึงกัน จับรวมตัวกันเป็นหยดๆ

(2) การฉายอิมัลชันครั้งที่ 2 โค่นำความสะอาดสิ่งรองรับจนปราศจาก
ฝุ่นละอองแล้วจึงมาฉาย ผลปรากฏว่าอิมัลชันที่ฉายโค่นติดสิ่งรองรับไม่เรียบ

(3) การฉายอิมัลชันครั้งที่ 3 โค่นำความสะอาดสิ่งรองรับเช่นเดียวกับ
การฉายครั้งที่ 2 แล้วใช้เยลาตินแข็งผสมน้ำ อัตราส่วน เยลาติน 1 ส่วน น้ำ 2 ส่วน
ฉาบบนพื้นสิ่งรองรับเสียก่อน นำไปตากให้แห้งปราศจากฝุ่นละออง แล้วจึงนำอิมัลชัน
ที่เตรียมได้มาฉายทับลงไปอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่าการฉายอิมัลชันโดยวิธีนี้เรียบสม่ำเสมอ
คือขึ้น


ค. การตากแห้ง เมื่อฉายอิมัลชันแล้ว โค่นตากให้แห้งในที่มืดโดยให้อากาศแห้ง
อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา ซ.นานเป็นเวลาหลายๆ ชม. จนกระทั่งอิมัลชันแห้งสนิท

ในการทดลองครั้งนี้โค่นทำให้อิมัลชันแห้งโดยตากไว้ในที่มืดให้อากาศที่มีอยู่
ในห้องตามปกติ


ง. การหาแคแรคเตอร์วธิคเคอฟัว โค่นนำฟิล์มที่ฉายอิมัลชันที่แห้งสนิทแล้ว
มาเอกซโปส โดยใช้แสงผ่านดักจ์ คิวลิป ฟิคซิง และวัดค่าความหนาแน่นควยเงื่อง

เค็นซีโทมิเตอร์ โดยใช้ภาวะต่างๆเหมือนเมื่อทดสอบคุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับฉายรูป
ในฟิล์มที่มีขายตามท้องตลาดซึ่งได้ทำการทดสอบไว้แล้วทุกประการ แลวนำค่าที่ได้มา
เขียนแกราฟทเฮอร์ซิกเคอพอว์ เพื่อเปรียบเทียบหาค่าคุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับฉายรูป
ที่เตรียมได้

ผลการทดสอบคุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับฉายรูปที่เตรียมได้ ดังฟิล์มตัวอย่าง
ตาราง และกราฟแสดงแกราฟทเฮอร์ซิกเคอพอว์ต่อไปนี้



ตัวอย่างฟิล์มที่ผลิตขึ้น ชุดที่ 1 โดยใช้อิมัลชันที่เตรียมครั้งที่ 4 (ไม่ได้
ใส่สาร อีไอซีน)



ตัวอย่างฟิล์มที่ผลิตขึ้น ชุดที่ 2 โดยใช้อิมัลชันที่เตรียมครั้งที่ 5 (ซึ่งได้
ใส่สาร อีไอซีน ลงไปเพื่อช่วยให้อิมัลชันมีความไวเพิ่มขึ้นด้วย)

ตารางที่ 11




แสดงค่าความหนาแน่นบนฟิล์มที่ผลิตขึ้น ชุดที่ 1

จุด ของที	D บน วาล์ว	ค่าความหนาแน่นบนแผ่นฟิล์ม										เฉลี่ย
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0.08	1.48	1.47	1.45	1.47	1.50	1.48	1.46	1.46	1.47	1.46	1.47
2	0.24	1.36	1.37	1.34	1.35	1.39	1.37	1.35	1.34	1.36	1.37	1.36
3	0.40	1.29	1.30	1.30	1.30	1.31	1.32	1.30	1.29	1.29	1.30	1.30
4	0.55	1.21	1.19	1.20	1.21	1.21	1.22	1.19	1.19	1.18	1.20	1.20
5	0.69	1.10	1.11	1.12	1.11	1.14	1.15	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12
6	0.82	1.10	1.11	0.92	0.95	0.97	0.99	0.99	0.98	1.00	0.99	1.00
7	0.98	0.90	0.90	0.92	0.91	0.89	0.90	0.89	0.90	0.89	0.90	0.90
8	1.14	0.86	0.85	0.87	0.85	0.84	0.85	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85
9	1.29	0.80	0.80	0.82	0.81	0.79	0.80	0.79	0.80	0.79	0.80	0.80
10	1.44	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.75	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75
11	1.60	0.74	0.73	0.72	0.72	0.75	0.72	0.74	0.73	0.72	0.76	0.73
12	1.77	0.74	0.72	0.73	0.75	0.72	0.72	0.75	0.72	0.74	0.74	0.73
13	1.94	0.70	0.70	0.72	0.71	0.70	0.71	0.72	0.71	0.70	0.72	0.71
14	2.10	0.66	0.67	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69
15	2.25	0.70	0.71	0.74	0.70	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.73	0.72
16	2.40	0.69	0.68	0.72	0.70	0.70	0.70	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70
17	2.57	0.67	0.67	0.68	0.68	0.73	0.72	0.73	0.70	0.70	0.72	0.70
18	2.70	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.70	0.67	0.68	0.69	0.67	0.68
19	2.83	0.70	0.70	0.69	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70

กราฟที่ 7

แสดงแก๊วระเหวริชคิกเคอพั่วของอิมัดชั้นในฟิล์มที่ผลิตขึ้น ชุดที่ 1




ตารางที่ 12

แสดงค่าความหนาแน่นบนแผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้น ชุดที่ 2

ชนิดของฟิล์ม	D บน กระจก	ความหนาแน่นบนแผ่นฟิล์ม										เฉลี่ย
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	
1	0.08	1.88	2.01	1.94	1.88	1.88	1.91	1.80	1.65	1.79	2.07	1.88
2	0.24	1.79	1.74	1.70	1.74	1.35	1.69	1.67	1.74	1.36	1.92	1.74
3	0.40	1.68	1.64	1.52	1.52	1.11	1.60	1.52	1.31	1.52	1.83	1.52
4	0.55	1.57	1.51	1.12	1.46	1.39	1.44	1.27	1.44	1.44	1.79	1.44
5	0.69	1.48	1.36	1.36	1.43	1.10	1.33	1.32	1.22	1.36	1.69	1.36
6	0.82	1.29	1.41	1.37	1.03	1.29	1.27	1.29	1.23	1.13	1.59	1.29
7	0.98	1.34	1.32	0.92	1.20	1.16	1.22	1.22	1.13	1.22	1.52	1.22
8	1.14	1.21	1.25	1.09	1.09	1.09	0.84	1.09	1.05	1.01	1.23	1.09
9	1.29	1.12	1.19	0.80	1.02	1.05	0.96	1.02	1.02	0.95	1.10	1.02
10	1.44	0.98	1.15	0.96	0.96	1.05	0.77	1.05	0.96	0.92	0.99	0.96
11	1.60	0.97	1.09	0.94	0.94	0.72	0.94	1.04	0.86	0.86	1.10	0.94
12	1.77	0.94	1.00	0.74	0.92	0.92	0.84	1.00	0.84	0.92	1.08	0.92
13	1.94	0.92	0.97	0.89	0.76	0.96	0.77	0.89	0.77	0.89	1.01	0.89
14	2.10	0.91	0.91	0.86	0.78	0.96	0.70	0.86	0.70	0.87	0.92	0.86
15	2.25	0.86	0.91	0.86	0.86	0.96	0.67	0.86	0.86	0.86	0.95	0.86
16	2.40	0.87	0.92	0.85	0.82	0.85	0.65	0.85	0.85	0.85	0.99	0.85
17	2.57	0.90	0.91	0.85	0.85	0.87	0.78	0.65	0.83	0.85	1.02	0.85
18	2.70	0.96	0.90	0.86	0.86	0.88	0.77	0.65	0.86	0.84	1.05	0.86
19	2.83	1.01	0.92	0.86	0.91	0.86	0.75	0.63	0.79	0.86	1.05	0.86

กราฟที่ 8

แสดงแกว่งแรกของวัชคิกเคอผ่าของอิมัลชันในฟิล์มที่ผลิตขึ้น ชุดที่ 2



ตารางที่ 13

แสดงค่าเปรียบเทียบคุณสมบัติของอิมัลชันสำหรับถ่ายรูปในฟิล์มชนิดต่างๆ

ลำดับ	ชนิดฟิล์ม	ค่าจากกราฟ			ความไว (เอ.เอส.เอ.)
		γ	รีเลทีฟคอนทราสต์- เอกซโพสเชอร์ (A-B)	รีเลทีฟ- อินเนอร์เซีย (C)	
1	อักฟา (ไอโซแพน)	1.28	-2.25 ถึง -0.40	-3.00	100
2	ซากระ (นีโคแพน)	1.43	-1.77 ถึง -0.24	-2.36	100
3	ฟูจิ (นีโอแพน)	1.23	-1.94 ถึง -0.08	-2.86	100
4	อิลฟอร์ค (เอฟ พี 3)	1.54	-2.25 ถึง -0.24	-2.96	125
5	โกทักค (พลาส-เอกซแพน)	1.66	-2.38 ถึง -0.82	-3.00	125
6	เกเวิร์ท (โคแพคแพน)	1.80	-1.44 ถึง -0.69	-1.77	50
7	ผลิตขึ้น ชุดที่ 1	1.38	-0.98 ถึง -0.40	-2.27	≈ 70
8	ผลิตขึ้น ชุดที่ 2	1.38	-1.14 ถึง -0.24	-2.70	≈ 80

ค่าความไวของฟิล์มที่ผลิตขึ้น ในตารางที่ 13 นี้ เป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบค่ารีเลทีฟอินเนอร์เซียซึ่งวัดได้จากกราฟ ความสูตร

$$\text{ความไว} = \frac{1}{\text{อินเนอร์เซีย}}$$

และใช้สมมติฐานจากค่าในตารางข้างบนว่า อิมัลชันที่มีค่ารีเลทีฟอินเนอร์เซีย -3.00 แล้วจะมีความไวเท่ากับ 100 เอ.เอส.เอ. ถึง 125 เอ.เอส.เอ. และอิมัลชันที่มีค่ารีเลทีฟอินเนอร์เซีย -1.77 จะมีความไวเท่ากับ 50 เอ.เอส.เอ.

จึงเทียบได้ว่า ฟิล์มที่ผลิตได้ชุดที่ 1 มีความไว ≈ 70 เอ.เอส.เอ.
ฟิล์มที่ผลิตได้ชุดที่ 2 มีความไว ≈ 80 เอ.เอส.เอ.

ตารางที่ 14

แสดงค่าเปรียบเทียบความไวต่อแสงสีต่างๆ ในฟิล์มชนิดต่างๆ

ลำดับ	ชนิดฟิล์ม	ไวต่อแสงสี					
		ม่วง	คราม	น้ำเงิน	เขียว	เหลือง	แดง
1	อิกฟา (ไอโซแพน)	มาก	กลาง	กลาง	กลาง	มาก	มาก
2	ซากุระ (นีโอแพน)	มาก	กลาง	กลาง	กลาง	มาก	มาก
3	ฟูจิ (นีโอแพน)	มาก	กลาง	กลาง	กลาง	มาก	มาก
4	อีลฟอร์ค (เอฟ พี 3)	มาก	กลาง	กลาง	กลาง	มาก	มาก
5	โกกักค้ (พลาส-เอกซ แพน)	มาก	น้อย	กลาง	กลาง	มาก	มาก
6	เกเวีร์ท	มาก	—	น้อย	น้อย	มาก	มาก
7	ผลิตขึ้น ชุดที่ 1	น้อย	น้อย	น้อย	—	—	—
8	ผลิตขึ้น ชุดที่ 2	น้อย	น้อย	น้อย	—	—	—

ความไวต่อแสงสีต่างๆในตารางที่ 14 นี้ พิจารณาจากฟิล์มชนิดต่างๆที่เอคซโปส
โดยใช้แสงผ่านตัวซึ่งมีจุดสีต่างๆอยู่ด้วย