

## บทที่ 2

## การทดสอบ

2.1 รายการทดสอบ

การทดสอบหาค่าอุณหภูมิ เพิ่มแบบกักกันความร้อนในคอนกรีตนั้น เลือกตัวแปรที่สำคัญคือ ประเภทของปูนซีเมนต์ ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ อุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีต ทั้งนี้ให้สัดส่วนของทรายต่อหินคงที่ ตารางที่ 2.1 แสดงถึงรายการทดสอบชุดต่าง ๆ โดยแยกตามตัวแปรที่ทดสอบดังต่อไปนี้คือ :-

ชุด ก. ประเภทของปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ในการทดสอบจะมีเพียง 3 ประเภทตามที่จำหน่ายในท้องตลาดและใช้กันทั่วไปคือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I (แบบธรรมดา) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ III (แบบแข็งตัวให้กำลังสูงเร็ว) และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ V (แบบต่อต้านซัลเฟต) ซึ่งซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิดนี้ผลิตตามมาตรฐานของ มอก. 15 ตัวอย่างทดสอบชุดนี้กำหนดให้ปริมาณซีเมนต์คงที่ที่ 350 ก.ก./ม.<sup>3</sup> ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.55 และอุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีตจะมีค่าคงที่เท่ากับอุณหภูมิบรรยากาศในห้องปฏิบัติการหรือประมาณ 30 °ซ.

ชุด ข. ปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต การทดสอบชุดนี้จะเน้นปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I เพียงอย่างเดียว ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ในการทดสอบนี้แปรจากต่ำสุด 200 ก.ก./ม.<sup>3</sup> โดยเพิ่มปริมาณซีเมนต์ตัวอย่างทดสอบละ 50 ก.ก./ม.<sup>3</sup> ในการทดสอบชุดนี้ให้สัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์คงที่ที่ 0.55 โดยน้ำหนัก และอุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีตกำหนดให้คงที่ที่อุณหภูมิห้องหรือประมาณ 30 °ซ.

ชุด ค. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ การทดสอบผลกระทบจากอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์นี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I แล้วแปรผันอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ให้เท่ากับ 0.45, 0.50, 0.55 และ 0.6 โดยน้ำหนัก โดยกำหนดตัวอย่างทดสอบเป็น CW-45, CW-50, CW-55 และ CW-60 ตามลำดับ ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตถูกกำหนดให้คงที่ที่ 350 ก.ก./ม.<sup>3</sup> และอุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีตที่อุณหภูมิห้องหรือประมาณ 30 °ซ.

ชุด ง. อุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีต อุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีตที่ต่ำกว่าอุณหภูมิของบรรยากาศในห้องทดสอบทำได้โดยใส่ น้ำแข็งบดแทนน้ำในส่วนผสมคอนกรีต ส่วนอุณหภูมิเริ่มแรกที่สูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศในห้องทดสอบนั้นทำได้โดยการนำหิน ทราย และปูนซีเมนต์มาอบก่อนการทดสอบประมาณ 24 ชั่วโมงภายใต้อุณหภูมิที่ต้องการ ค่าอุณหภูมิเริ่มแรกที่ใช้ในการ

ตารางที่ 2.1 สรุปรชนิดและปริมาณส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้ในคอนกรีตแต่ละชั้นงานทดสอบ

ชุดที่	ตัวแปร	ตัวอย่าง ทดสอบ	ชนิดของ ซีเมนต์	ส่วนผสมคอนกรีต		อุณหภูมิ เริ่ม- แรก (°C)
				ปริมาณซีเมนต์ (ก.ก./ลบ.ม)	อัตราส่วนน้ำ ต่อซีเมนต์	
ก.	ชนิดซีเมนต์	CT-I	ประเภทที่ I	350	0.55	อุณหภูมิห้อง
		CT-III	ประเภทที่ III			
		CT-V	ประเภทที่ V			
ข.	ปริมาณซี- เมนต์ใน คอนกรีต	CC-200	ประเภทที่ I	200	0.55	อุณหภูมิห้อง
		CC-250		250		
		CC-300		300		
		CC-350		350		
		CC-400		400		
		CC-450		450		
		CC-500		500		
		CC-550		550		
ค.	อัตราส่วนน้ำ ต่อซีเมนต์	CW-45	ประเภทที่ I	350	0.45	อุณหภูมิห้อง
		CW-50			0.50	
		CW-55			0.55	
		CW-60			0.60	
ง.	อุณหภูมิ เริ่มแรกของ คอนกรีต	CI-20	ประเภทที่ I	350	0.55	20
		CI-30				30
		CI-35				35
		CI-40				40

ทดสอบแปรจาก 20-40 °ซ. คือที่ 20, 30, 35 และ 40 °ซ. ตามลำดับ ส่วนผสมของคอนกรีตในการทดสอบชุดนี้กำหนดปริมาณซีเมนต์ 350 ก.ก./ม.<sup>3</sup> และสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ 0.55 โดยน้ำหนัก

## 2.2 เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบอุณหภูมิเพิ่มแบบกักกันความร้อนในคอนกรีตมีหลักการคือ พยายามรักษาความร้อนจากคอนกรีตไม่ให้ถ่ายเทสู่ส่วนอื่นรอบตัว โดยใช้ฉนวนกันความร้อนหุ้มตัวอย่างทดสอบไว้แล้วปรับอุณหภูมิรอบนอกให้ใกล้เคียงกับชิ้นงานทดสอบ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือและมาตรฐานการทดสอบยังไม่มี ในการวิจัยนี้ จึงประดิษฐ์เครื่องมือวัดอุณหภูมิเพิ่มแบบกักกันความร้อน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.1 ก. ถึง 2.1 ง. โดยที่ตัวอย่างทดสอบรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซ.ม. สูง 40 ซ.ม. ปริมาตรประมาณ 50 ลิตร ซึ่งหล่อไว้ในแบบหล่อพลาสติกหนา 0.5 ซ.ม. และหุ้มด้วยโฟมทุกทิศทาง โดยการเจาะโพรงขนาดเท่าตัวอย่างทดสอบ ส่วนบางที่สุดของโฟมหนา 10 ซ.ม. อุปกรณ์ในการควบคุมอุณหภูมิภายนอกตัวอย่างทดสอบเป็นเตาอบที่มีหลอดความร้อนซึ่งควบคุมด้วยเครื่องปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ เทอร์โมสแตตทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้หลอดความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิ ผังเทอร์โมคอปเปิลไว้ที่กึ่งกลางและรอบนอกตัวอย่างทดสอบเพื่อวัดอุณหภูมิควบคู่กับเวลา ในเตาอบมีพัดลม 2 เครื่อง ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอทั่วเตาอบ


การวัดอุณหภูมิและการรักษาสภาพกักกันความร้อนของคอนกรีตนั้นทำโดยการนำสายเทอร์โมคอปเปิลซึ่งฝังไว้ที่กึ่งกลางตัวอย่างทดสอบมาต่อเข้ากับเครื่องอ่านที่อ่านได้เป็นตัวเลข (digital) เมื่อวัดอุณหภูมิในคอนกรีตแล้วจึงปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิภายในคอนกรีตเท่ากับอุณหภูมิรอบนอกเพื่อรักษาสภาพกักกันความร้อนต่อไป

## 2.3 ขั้นตอนการทดสอบ

### 2.3.1 การเตรียมตัวอย่าง


2.3.1.1 วัสดุ วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตคือ ซีเมนต์ หิน ทรายและน้ำ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :-

ซีเมนต์ ในชุดการทดสอบต่าง ๆ ตามหัวข้อ 2.1 ยกเว้นตัวอย่างทดสอบที่แปรชนิดปูนซีเมนต์แล้วจะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I ตามมาตรฐานการผลิตของมาตรฐาน




- 1 เทอร์โมรีคอร์ป เบิลที่ใช้วัดอุณหภูมิในคอนกรีต
- 2 เทอร์โมรีคอร์ป เบิลที่ใช้วัดอุณหภูมิรอบชิ้นงาน
- 3 เครื่องอ่านอุณหภูมิ
- 4 ชิ้นงานคอนกรีตที่ทดสอบ
- 5 ภาชนะที่ใช้เป็นแบบหล่อ
- 6 โฟมหุ้มด้านนอกของชิ้นงาน
- 7 ทรายรองรับชิ้นงาน
- 8 ขดลวดความร้อน
- 9 เทอร์โมรีสแต็ค
- 10 บุ่มปรับอุณหภูมิของ เตาอบ
- 11 พัดลมและมอเตอร์ เคอร์ถ่าย เทออากาศภายใน เตาอบ
- 12 ผนังกันความร้อนรอบนอก เตาอบ

รูปที่ 2.1 ก. เครื่องมือทดสอบการเพิ่มอุณหภูมิแบบกักกันความร้อนในคอนกรีต




รูปที่ 2.1 ข. เครื่องมือทดสอบการเพิ่มอุณหภูมิแบบกักกันความร้อนในคอนกรีต

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 2.1 ค. เครื่องมือทดสอบการเพิ่มอุณหภูมิแบบกักกันความร้อนในคอนกรีต



รูปที่ 2.1 ง. เครื่องมือทดสอบการเพิ่มอุณหภูมิแบบกักกันความร้อนในคอนกรีต

อุตสาหกรรม มอก. 15 ประเภทที่ I ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานของ ASTM C-150 Type I ส่วนปูนซีเมนต์ชนิดอื่นที่ใช้ในการทดสอบชุด ก. มีอีก 2 ชนิดคือ ปูนซีเมนต์ประเภทที่ III แบบแข็งตัวที่กำลึงสูงเร็ว และปูนซีเมนต์ประเภทที่ V แบบต่อต้านซัลเฟต ผลิตตาม มอก. 15 ประเภทที่ III และประเภทที่ V ซึ่งสอดคล้องตาม ASTM C-150 Type III และ TYPE V ตามลำดับ

หิน หินผสมคอนกรีตที่ใช้เป็นหินปูนขนาดใหญ่สุด 2" ซึ่งมีขนาดละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.2 หรือเขียนกราฟดังแสดงในรูปที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า ขนาดหินที่ค้ำงตะแกรง 1" มี 61 % และที่ค้ำงตะแกรงขนาด 3/4" มี 28 % สัดส่วนของผลรวมของร้อยละผสมที่ค้ำงบนตะแกรงต่อผลรวมของร้อยละที่ค้ำงตะแกรงขนาดต่าง ๆ ได้ค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 4.78 การทดสอบหาปริมาณการดูดซึมน้ำในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.16 % โดยน้ำหนัก

ทราย เป็นทรายหยาบมีขนาดละเอียดที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.3 หรือเขียนกราฟดังแสดงในรูปที่ 2.3 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ขนาดละเอียดมาตรฐาน คือขนาดที่ค้ำงบนตะแกรงเบอร์ 16 และ 30 ซึ่งมีค่าเป็น 32 และ 39 % ตามลำดับ และได้ค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 3.21 การทดสอบหาปริมาณการดูดซึมน้ำในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.92 % โดยน้ำหนัก

น้ำ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตในการทดสอบในครั้งนี้ ใช้น้ำประปา ยกเว้นตัวอย่างทดสอบชุด ง. ซึ่งใช้น้ำแข็งบดแทนน้ำประปา

2.3.1.2 ส่วนผสมคอนกรีต การหาส่วนผสมของคอนกรีตตามเกณฑ์การทดสอบที่กำหนดตามตารางที่ 2.1 คำนวณหาสัดส่วนปริมาณวัสดุแต่ละตัวอย่าง โดยสมมติให้คอนกรีตมีความหนาแน่นเป็น 2400 ก.ก./ม.<sup>3</sup> หลังจากหักน้ำหนักของซีเมนต์และน้ำออกแล้ว หาปริมาณหินและทรายโดยนำมาแบ่งเป็นสัดส่วน 3:2 โดยน้ำหนักหินต่อทรายที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง แล้วสรุปไว้ดังตารางที่ 2.4

2.3.1.3 การผสมคอนกรีต ก่อนการใช้เครื่องผสมคอนกรีตต้องราดน้ำและทิ้งไว้ระยะหนึ่ง แล้วใช้วัสดุตามที่ได้คำนวณไว้ใส่ลงในเครื่องผสมตามลำดับคือ หิน ทรายและซีเมนต์ ผสมน้ำลงในเครื่องพร้อมทั้งบันทึกเวลาที่ผสมน้ำลงในคอนกรีต ปั่นเครื่องผสมจนกระทั่ง


ตารางที่ 2.2 ขนาดคละของหินในส่วนผสมคอนกรีต

ขนาดของช่อง ตระแกรง(นิ้ว)	ร้อยละที่ค้าง บนตระแกรง	ร้อยละสะสม
1	4.97	4.97
3/4	65.47	70.44
1/2	28.12	98.56
3/8	1.02	99.58
ถัด	0.42	100.00


ตารางที่ 2.3 ขนาดคละของทรายในส่วนผสมคอนกรีต

หมายเลข ตระแกรง	ขนาดของช่อง ตระแกรง(ม.ม.)	ร้อยละที่ค้างบน ตระแกรง	ร้อยละสะสม
4	4.750	2.33	2.33
8	2.360	6.83	9.16
16	1.180	31.86	41.02
30	0.600	38.94	79.96
48	0.279	12.79	92.75
100	0.150	6.27	99.02
200	0.075	0.82	99.84
ถัด	0	0.17	100.01





รูปที่ 2.2 ร้อยละสะสมของหินที่ค้ำบนตะแกรงที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 2.3 ร้อยละสะสมของทรายที่ค้ำบนตะแกรงที่ใช้ในการทดลอง

ตารางที่ 2.4 สรุปชนิดและปริมาณส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้ในคอนกรีตแต่ละชั้นงานทดสอบ

ชุดที่	ตัวอย่าง ทดสอบ	ชนิดของ ซีเมนต์	น้ำหนักส่วนผสมคอนกรีต (ก.ก./ลบ.ม.)			
			ซีเมนต์	น้ำ	หิน*	ทราย*
ก.	CT-I	ประเภทที่ I	350	192.5	1121.6	735.9
	CT-III	ประเภทที่ III				
	CT-V	ประเภทที่ V				
ข.	CC-200	ประเภทที่ I	200	110.0	1262.0	828.0
	CC-250		250	137.5	1215.2	797.3
	CC-300		300	165.0	1168.4	766.6
	CC-350		350	192.5	1121.6	735.9
	CC-400		400	220.0	1074.8	705.2
	CC-450		450	247.5	1028.0	674.5
	CC-500		500	275.0	981.2	643.8
	CC-550		550	302.5	934.4	613.1
ค.	CW-45	ประเภทที่ I	350	157.5	1142.7	749.8
	CW-50			175.0	1132.1	742.9
	CW-55			192.5	1121.6	735.9
	CW-60			210.0	1111.0	729.0
ง.	CI-20	ประเภทที่ I	350	192.5	1121.6	735.9
	CI-30					
	CI-35					
	CI-40					

หมายเหตุ \* น้ำหนักที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง

คอนกรีตคลุก เคล้ากัน นำคอนกรีตที่ได้ เทลงในแบบหล่อตัวอย่างทดสอบซึ่งบรรจุอยู่ใน เครื่องมือ ทดสอบอุณหภูมิ เพิ่มแบบกักกันความร้อนดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

### 2.3.2 การวัดอุณหภูมิและการรักษาสภาพกักกันความร้อน

2.3.2.1 อุณหภูมิเริ่มแรก ตั้งแต่เริ่มผสมและลำเลียงคอนกรีตลงในแบบหล่อ ตัวอย่างทดสอบและติดตั้ง เครื่องมือตามรูปที่ 2.1 พร้อมทั้งปรับอุณหภูมিরอบนอกของคอนกรีตให้คงที่ จนแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นจึงถือเอาอุณหภูมิในคอนกรีตหลังจากผสมน้ำแล้ว 1 ชั่วโมง เป็น เวลาวัดอุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีตในการทดสอบนี้ นอกจากนี้ในการก่อสร้างจริงจะ ต้องใช้เวลาในการลำเลียงคอนกรีตที่ผสมแล้วลงในแบบหล่อ เช่นกัน

2.3.2.2 อุณหภูมิแบบกักกันความร้อน ขณะที่คอนกรีตกำลังก่อตัวใน เครื่องมือ กักกันความร้อนอุณหภูมิในคอนกรีตจะสูงขึ้น เนื่องจากไม่มีการถ่ายเทความร้อน ในช่วงแรกอุณหภูมิ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและค่อย ๆ ช้าลงและคงที่ในช่วงหลัง ดังนั้นการบันทึกอุณหภูมิในช่วงแรก ๆ คือหลังจากการบันทึกอุณหภูมิเริ่มแรกจนถึงชั่วโมงที่ 54 จะวัดอุณหภูมิทุก ๆ ชั่วโมง หลังจากนั้น บันทึกทุก 3 ชั่วโมง จนถึงชั่วโมงที่ 72 หรือ เมื่อพบว่าอุณหภูมิภายในมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ซึ่งในช่วงนี้อุณหภูมิก่อนข้างคงที่

2.3.2.3 การปรับอุณหภูมิ ในการรักษาสภาพกักกันความร้อนของคอนกรีตทำ ได้โดยอ่านอุณหภูมิจาก เทอร์โมร์คอป เบิลที่ฝังไว้ในชิ้นงานทดสอบ ( $T_1$ ) แล้วปรับอุณหภูมিরอบ นอกของชิ้นงานทดสอบโดยปรับปุ่ม เทอร์โมสแตด โดยให้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมিরอบนอกชิ้นงานทดสอบ ( $T_2$ ) มีค่าอยู่ระหว่างอุณหภูมิที่อ่านได้และคาดว่าจะอ่านได้ในชั่วโมงต่อไป รอจนกระทั่ง อุณหภูมিরอบนอก คงที่และปรับปุ่ม เทอร์โมสแตดจนได้อุณหภูมิตามต้องการ ดังนั้นอุณหภูมিরอบนอก คอนกรีตจึงมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิในคอนกรีตตลอดเวลา

2.3.3 การทดสอบประกอบอื่น ๆ หลังจากผสมคอนกรีต เพื่อทดสอบอุณหภูมิ เพิ่มแบบ กักกันความร้อนแล้วต้องแบ่งคอนกรีตอีกส่วนหนึ่งมาทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรีตซึ่ง เป็น การยืนยันความถูกต้องของส่วนผสมคอนกรีตดังนี้ :-

- ค่าการยุบตัว (slump) ของส่วนผสมคอนกรีต ซึ่งวัดค่าการยุบตัวทันทีที่ผสม

คอนกรีต เสริม เนื่องจากค่านี้จะลดลงตามอายุคอนกรีต การวัดค่านี้วัดตามมาตรฐาน ASTM C-143

- ความหนาแน่นของส่วนผสมคอนกรีต โดยซึ่งนำหนักคอนกรีตจากถังคอนกรีตในแบบหล่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. แล้วหารด้วยปริมาตรของแบบหล่อ
- กำลังวัสดุ ถังคอนกรีตมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 12 ถัง ได้หล่อไว้พร้อมกับตัวอย่างทดสอบอุณหภูมิเพิ่มแบบกักกันความร้อน หลังจากบ่มในแบบเป็นเวลา 24 ชั่วโมงจึงถอดแบบและนำไปแช่น้ำเพื่อบ่มคอนกรีตในน้ำต่อไปจนได้เวลาที่กำหนดเพื่อทำการอัดประลัยที่อายุ 3 วัน และ 28 วันตามลำดับ นอกจากนี้ยังต้องทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วัน ด้วย เมื่อคอนกรีตอายุครบกำหนดนำคอนกรีตจำนวน 3 ถังต่อหนึ่งคุณสมบัติมาฝั่งไว้จนผิวแห้ง (ประมาณ 3 ชั่วโมง) ทำการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและซึ่งน้ำหนักของถังคอนกรีต แยกหัวด้วยก้ามตะกั่วผสมผงถ่านแกรไฟต์ให้ผิวหัวท้ายเรียบ จากนั้นนำไปทดสอบกำลังอัดประลัยตามมาตรฐานการทดสอบของ ASTM C-39 ควบคู่กันนี้ได้ทำการทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นตาม ASTM C-469 ด้วย


#### 2.4 ผลการทดสอบ

จากผลการทดสอบการวัดอุณหภูมิแบบกักกันความร้อนในคอนกรีตตามชุดการทดสอบต่าง ๆ นำมาจัดทำเป็นตารางและเขียนเป็นกราฟตามเวลาหลังการวัดอุณหภูมิเริ่มแรก ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ


ชุด ก. ประเภทของปูนซีเมนต์ จากค่าอุณหภูมิเพิ่มของการทดสอบดังตารางที่ ผ1. นำมาเขียนเป็นกราฟดังรูปที่ 2.4 โดยอุณหภูมิเพิ่มสูงสุดสำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I, III และ V เท่ากับ 36.0, 41.0 และ 34.5 °ซ. ตามลำดับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าประเภทที่ V แต่ช้ากว่าประเภทที่ III ในช่วง 3-4 ชั่วโมงแรกของการทดสอบปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I จะเพิ่มอุณหภูมิได้เร็วที่สุด และรองลงมาเป็นประเภทที่ III และประเภทที่ V ตามลำดับ

ชุด ข. ปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต เมื่อนำค่าอุณหภูมิเพิ่มของการทดลองดังตารางที่ ผ2. มาเขียนเป็นกราฟได้ดังรูปที่ 2.5 จากผลการทดลองปรากฏว่า อุณหภูมิเพิ่มสูงสุดแปรตามปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตนั้น เมื่อปริมาณซีเมนต์เพิ่มตัวอย่างละ 50 ก.ก./ม.<sup>3</sup> อุณหภูมิเพิ่มสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณตัวอย่างละ 5 °ซ.

ชุด ค. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ผลการทดลองวัดอุณหภูมิของชุดนี้สรุปไว้ในตาราง



รูปที่ 2.4 กราฟการเพิ่มอุณหภูมิของการทดสอบชุด ก. (ประเภทของซีเมนต์)




รูปที่ 2.5 กราฟการเพิ่มอุณหภูมิของการทดสอบชุด ข. (ปริมาณซีเมนต์ในคอนกรีต)


ที่ ผ1. และนำมาเขียนเป็นกราฟในรูปที่ 2.6 ปรากฏว่าในแต่ละตัวอย่างทดสอบมีอุณหภูมิเพิ่มสูงสุดใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ไม่มีผลต่ออุณหภูมิเพิ่มสูงสุด

ชด ง. อุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีต จากตารางที่ ผ1. พบว่าในแต่ละตัวอย่างทดสอบที่แปรค่าอุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีตนี้ ให้ค่าอุณหภูมิเพิ่มสูงสุดใกล้เคียงกัน จากรูปที่ 2.7 จะเห็นได้ว่า เมื่อคอนกรีตที่มีอุณหภูมิเริ่มแรกต่ำกว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่า และมีอุณหภูมิเพิ่มในช่วง 3-4 ชั่วโมงแรกของการทดสอบเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่า


ส่วนผลการทดสอบประกอบอื่น ๆ ตามชุดการทดสอบต่าง ๆ สรุปไว้ในตารางที่ ผ3.



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 2.6 กราฟการเพิ่มอุณหภูมิของการทดสอบชุด ค. (อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์)



รูปที่ 2.7 กราฟการเพิ่มอุณหภูมิของการทดสอบชุด ง. (อุณหภูมิเริ่มแรกของคอนกรีต)