

บทที่ 5

ผลการทดลอง



ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการทดลองต่าง ๆ มี

5.1 ผลการทดสอบยางแอสฟัลท์อีมีลชนิดข้น เกรด SS-K (เกรด slow setting ชนิดที่มีประจุไฟฟ้าบวก) โดยจะทำการทดสอบ

5.1.1 การทดลองหาค่าความหนืดโดยวิธีฟูโรสที่อุณหภูมิ 25°C ค่าความหนืดที่ได้จะต้องอยู่ระหว่าง 20-100 วินาที

5.1.2 ทดลองหาเนื้อยางที่เหลือจากการกลั่น จะต้องไม่ต่ำกว่า 57 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก

5.1.3 ทดลองการแยกชั้น (Settlement) ของตัวอย่างเมื่อตั้งทิ้งไว้ 7 วัน จะต้องแตกต่างกันไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์

5.1.4 ทดลองหาขนาดของแอสฟัลท์ที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 20 (Sieve Test) จะต้องไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์

5.1.5 ทดลองผสมซีเมนต์ (Cement Mixing Test) จะต้องไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์

5.1.6 ทดลองหาความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Test) จะต้องไม่เกิน 6.7 เปอร์เซ็นต์

5.1.7 ทดลองหาเกรดของยางแอสฟัลท์ที่เหลือจากการกลั่นโดยวิธี Penetration จะต้องอยู่ระหว่าง 100-200 Penetration

5.1.8 ทดลองการละลายของวัสดุบิทูเมนในสารละลายคาร์บอน เตตราคลอไรด์ จะต้องไม่ต่ำกว่า 97 เปอร์เซ็นต์

5.1.9 ทดลองหาการยืดตัว (Ductility) ของบิทูเมน ที่อุณหภูมิ 25°C จะต้องไม่น้อยกว่า 40 ซม.

ผลการทดสอบยางแอสฟัลท์อีมีลขึ้น

ตารางที่ 10

Material : ยางแอสฟัลท์อีมีลขึ้น

Source : บ. ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย จำกัด

Grade : SS-K

ผู้ทดลอง : เจ้าหน้าที่หน่วยทดลองวัสดุ กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

	Sample No.
1. Furol Viscosity at 25 °C, Sec.	60
2. Residue from Distillation, % Wt.	60
3. Settlement 7 Days, % Wt.	2.8
4. Sieve Test (Ret. on No. 20 mesh), % Wt.	0.020
5. Aggregate Coating Water resistance :—	—
Dry Aggregate (Job), % coated	—
Wet Aggregate (Job), % coated	—
6. Cement Mixing Test, % Wt.	0.183
7. Particle Charge Test	—
8. pH.	6.8
9. Oil Distillate, % Vol.	1.5
10. Penetration, 25°C, 100 g. 5 Sec.	120
11. Solubility in C ₂ HCl ₃ % Wt.	99.8
12. Duotility at 25°C oms.	Over 40

5.2 ผลการทดสอบยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ เกรด AC80-100 โดยจะทำการทดสอบ

5.2.1 ทดลองหาเกรดของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์โดยวิธี Penetration โดย
ใช้ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์หนัก 100 กรัมทดสอบที่อุณหภูมิ 25⁰ ซ จะต้องอยู่ระหว่าง 80-100
Penetration

5.2.2 ทดลองหาจุดความไฟและจุดคิดไฟ โดยใช้ Cleveland Open Cup
จะต้องมีจุดความไฟไม่น้อยกว่า 450⁰ ซ

5.2.3 ทดลองหาการยืดตัว (Ductility) ของบิซูเมน ที่อุณหภูมิ 25⁰ ซ
จะต้องไม่น้อยกว่า 100 ซม.

5.2.4 ทดลองการละลายของวัสดุบิซูเมนในสารละลายคาร์บอน เตตราคลอไรด์
จะต้องไม่ต่ำกว่า 99 เปอร์เซ็นต์

5.2.5 ทดลองหา เปอร์เซ็นต์ของแอสฟัลท์ที่หายไปเนื่องจากการให้ความร้อน
จะต้องไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์

5.2.6 ทดลองหาเกรดของยางแอสฟัลท์หลังจากผ่านการให้ความร้อนโดยวิธี
Penetration จะต้องไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จากเกรดของแอสฟัลท์เมื่อตอนเริ่มใช้งาน

5.2.7 ทดลองหาการยืดตัว (Ductility) ของยางแอสฟัลท์หลังจากผ่านการให้
ความร้อน โดยทดลองที่อุณหภูมิ 25⁰ ซ จะต้องไม่ต่ำกว่า 75 ซม.

5.3 ผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลรวมจำนวน 6 แหล่ง ดังแสดงไว้ในตาราง 11

โดยจะแสดงผลการทดลอง

5.3.1 ความถ่วงจำเพาะ เฉลี่ยของมวลรวมที่นำมาทดลอง

5.3.2 ผลการทดลอง Sand Equivalent โดยจะต้องไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

5.3.3 ผลการทดลองการสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบ โดยจะต้องไม่เกิน 40
เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 11 แสดงผลการทดลองแอสฟัลท์ซีเมนต์ เกรด 80-100

Material : แอสฟัลท์ซีเมนต์

Source : บ. ผลิตภัณฑ์ยางมะคอย จำกัด

Grade : AC 80-100

ผู้ทดลอง เจ้าหน้าที่หน่วยทดลองวัสดุ กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

	Sample No.
1. Penetration. @ 25°C	90.0
2. Softening point, R & B., °C	-
3. Ductility @ 25°C, cms.	over 100
4. Solubility in C ₂ HCl ₃	99.88
5. Flash point, C.O.C., °C	315
6. Specific Gravity @ 25°C	1.02
7. Loss on heating, %	0.018
8. Fixed Carbon, %	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลรวม

ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติหินปูนที่นำมาทดลอง

แหล่งวัสดุ	ถ.พ. รวม	Sand Equivalent	Abrasion of Coarse Aggregate	Soundness
โรงไม้ศิลาปราบ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบ	2.729	73	26.4	3.90
โรงไม้ ส. หรศิลาภัณฑ์ บนทางสาย เชียงใหม่-ฝาง กม. 135+800 ซ้ายทาง 9 กม.	2.649	71	28.0	3.02
โรงไม้เขาพระ ขวาทาง กม. 28+000 RT สนามบิน- วังทา	2.667	62.4	24.4	2.34
โรงไม้หน้าพระลาน สระบุรี	2.669	64.3	25.6	3.16
โรงไม้ศิลาจำเรียง จ. ตาก	2.674	54.2	27.4	4.19
ราชบุรี	2.682	74 %	25.4	2.72
ข้อกำหนด (specification)		ไม่เกิน 50 %	ไม่เกิน 40 %	ไม่เกิน 15

ศูนย์วิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.3.4 ผลการทดลองการทนทานต่อการกระทำของสภาพดินฟ้าอากาศ (Soundness) จะต้องไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์

5.4 แสดงผลการเรียงขนาดของวัสดุมวลรวมผสม, ผลการทดลองแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมร้อน (Hot Mix) และผสมเย็น (Cold Mix) โดยวิธีมาร์แชล

5.4.1 กราฟผลการทดลองแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมร้อน (Hot Mix) มี

- ความหนาแน่น (Density), กรัม/ซม³ กับ เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง
- ช่องว่าง (Air Void), เปอร์เซ็นต์กับ เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง
- เสถียรภาพ (Stability), ปอนด์ กับ เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง
- ค่ายุบตัว (Flow) กับ เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง
- ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยแอสฟัลท์ซีเมนต์, % กับ เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง
- ช่องว่างในวัสดุมวลรวม (V.M.A.), % กับ เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง

5.4.2 กราฟผลการทดลองแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมเย็น (Cold Mix) มี

- ความหนาแน่น (Density), กรัม/ซม³ กับ เปอร์เซ็นต์เนื้อยางโดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง
- ช่องว่าง (Air Void), เปอร์เซ็นต์ กับ เปอร์เซ็นต์เนื้อยางโดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง
- เสถียรภาพ (Stability) ตัวอย่างแห้ง, ปอนด์ กับ เปอร์เซ็นต์เนื้อยางโดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง

เสถียรภาพ (Stability) หลังแช่น้ำ, ปอนด์ กับ เปอร์เซนต์เนื้อเยื่อ
โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง

- ค่ายุบตัว (Flow) ตัวอย่างแห้ง กับ เปอร์เซนต์เนื้อเยื่อโดยน้ำหนัก
ของวัสดุมวลรวมแห้ง

ค่ายุบตัว (Flow) หลังแช่น้ำ (Soak) กับ เปอร์เซนต์เนื้อเยื่อโดย
น้ำหนักของวัสดุมวลรวมแห้ง

- ความชื้นที่เพิ่มขึ้นหลังจากแช่น้ำ, % กับ เปอร์เซนต์เนื้อเยื่อโดยน้ำหนัก
ของวัสดุมวลรวมแห้ง
- กราฟแสดงถึงปริมาณความชื้นที่เหมาะสมที่สุดในการบดอัด โดยจะแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพ (Stability) กับ ความชื้นในขณะบด
อัด, เปอร์เซนต์

5.4.3 ในตารางที่ 13 แสดงถึงผลการทดลองของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ กับ แอสฟัลท์


อิมัลชัน

ในรูปที่ 40-45 เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ระหว่างชนิดผสมร้อน







และชนิดผสมเย็น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




GRADING CHART FOR AGGREGATES AND BITUMINOUS MIXTURES



รูปที่ 18 การเรียงขนาดของวัสดุรวมโรงไม้ศิลาจำเรียง จ. ดาก



รูปที่ 19 ผลการทดลองวิธีผสมร้อนโรงโม่ศิลาจำเรียง จ. ตาก



รูปที่ 20 ผลการทดลองวิธีผสมเบ้นโรนไมคิลลาจ่าเรียง จ. ศก

ความหนาแน่น (Density)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.409 กรัม/ลบ.ซม. ที่ ปริมาณยาง 5.9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.267 กรัม/ลบ.ซม. ที่ปริมาณเนื้อยาง 3.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่าง (Air Void)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะมีช่องว่างเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณยาง 5.15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ที่ปริมาณเนื้อยาง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้งจะมีช่องว่างเท่ากับ 8.85 เปอร์เซ็นต์

เสถียรภาพ (Stability)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2535 ปอนด์ที่ปริมาณยาง 4.95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ เสถียรภาพจะลดลงตามปริมาณเนื้อยางที่เพิ่มขึ้น เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2340 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยาง 3 เปอร์เซ็นต์และเสถียรภาพต่ำสุดเท่ากับ 1850 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยาง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72⁰ ฟ จะให้เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 1850 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ค่ายุบตัว (Flow)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ค่ายุบตัวเท่ากับ 12/100 นิ้ว ที่ปริมาณ 5.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ ค่ายุบตัวที่ 12/100 นิ้ว ที่ปริมาณ
 เนื้อยาง 4.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72⁰F ค่ายุบตัวที่
 12/100 นิ้ว ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย (Void Filled)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอยเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณ
 ยาง 5.25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed)


ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ปริมาณน้ำที่ดูดซึมเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณเนื้อยาง
 3.75 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

เฉลี่ยหาเปอร์เซ็นต์ยาง







ค่าเฉลี่ยของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ เท่ากับ $5.9 + 5.15 + 4.95 + 5.5 + 5.25$ ทหารด้วย 5
 = 5.35 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำที่ปริมาณเนื้อยางสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักหินแห้งจะมีช่องว่าง
 8.85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังเกินที่กำหนดไว้ว่าช่องว่างต้องไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์


ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 21 การเรียงขนาดของวัสดุมวลรวม จ. ราชบุรี



รูปที่ ๒๒ ผลการทดลองวิธีผสมร้อน วัสดุมวลรวม จ. ราชบุรี



รูปที่ 23 ผลการทดลองวิธีผสมเย็นวัสดุรวม จ. ราชบุรี



ความหนาแน่น (Density)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.415 กรัม/ลบ.ซม. ที่ปริมาณยาง 5.95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.26 กรัม/ลบ.ซม. ที่ปริมาณเนื้อยาง 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่าง (Air Void)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะมีช่องว่างเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณยาง 5.05 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอย (SS-K) ที่ปริมาณเนื้อยาง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้งจะมีช่องว่างเท่ากับ 10.5 เปอร์เซ็นต์

เสถียรภาพ (Stability)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2350 ปอนด์ที่ปริมาณยาง 5.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-k) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ เสถียรภาพจะลดลงตามปริมาณเนื้อยางที่เพิ่มขึ้น เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2020 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยาง 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้งและต่ำสุดเท่ากับ 1120 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยาง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72^oF จะให้เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 1860 ปอนด์ ที่ปริมาณเนื้อยาง 3.8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ค่ายุบตัว (Flow)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ค่ายุบตัวเท่ากับ 12/100 นิ้วที่ปริมาณยาง 5.25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ ค่ายุบตัวที่ 12/100 นิ้วที่ปริมาณ
เนื้อยาง 3.75 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วันที่อุณหภูมิ 72°F ค่ายุบตัวที่
12/100 นิ้วที่ปริมาณเนื้อยาง 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย (Void Filled)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณ
ยาง 5.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed)

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ปริมาณน้ำที่ดูดซึมเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณเนื้อ
ยาง 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง


เฉลี่ยหาเปอร์เซ็นต์ยาง

ค่าเฉลี่ยของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์เท่ากับ $5.95+5.05+5.3+5.25+5.2$ ทหาร 5
= 5.35 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง







ยางมะตอยน้ำที่ปริมาณเนื้อยางสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักหินแห้งจะมีช่องว่าง
10.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังเกินกำหนดไว้ว่าช่องว่างต้องไม่เกิน 8 %




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

GRADING CHART FOR AGGREGATES AND BITUMINOUS MIXTURES



รูปที่ 24 หินปูนโรงโม่ ส. พรตีสถาปัตย์ สายเชียงใหม่-ฝาง กม. 135+800 ข้ายทาง 9 กม.





ความหนาแน่น (Density)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.395 กรัม/ลบ.ซม. ที่ปริมาณยาง 5.9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.238 กรัม/ลบ.ซม. ที่ปริมาณเนื้อยาง 3.4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่าง (Air Void)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะมีช่องว่างเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณยาง 5.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.85 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง จะมีช่องว่างเท่ากับ 10.7 เปอร์เซ็นต์

เสถียรภาพ (Stability)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2770 ปอนด์ที่ปริมาณยาง 5.85 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ เสถียรภาพจะลดลงตามปริมาณเนื้อยางที่เพิ่มขึ้น เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2420 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยาง 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้งและ เสถียรภาพต่ำสุดเท่ากับ 1540 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยางเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วันที่อุณหภูมิ 72^oF เสถียรภาพจะลดลงตามปริมาณเนื้อยางที่เพิ่มขึ้น เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 1270 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยาง 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้งและ เสถียรภาพต่ำสุดเท่ากับ 1000 ปอนด์ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ค่ายุบตัว (Flow)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ค่ายุบตัวเท่ากับ 12/100 นิ้วที่ปริมาณยาง 5.3 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ ค่ายุบตัวที่ 12/100 นิ้ว ที่ปริมาณ เนื้อยาง 3.95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วันที่อุณหภูมิ 72⁰F ค่ายุบตัวที่ 12/100 นิ้วที่ปริมาณเนื้อยาง 3.85 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณยาง 5.25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed)


ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ปริมาณที่ดูดซึมเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.55 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

การคำนวณ




เปอร์เซ็นต์ยางที่เหมาะสมสำหรับยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ = $5.9 + 5.2 + 5.85 + 5.3 + 5.25$
 ทหาร 5 = 5.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ค่าเฉลี่ยของเนื้อยาง = $3.4 + 4.85 + 3.95 + 4.55$
 ทหาร 5 = 3.95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง นำค่าเฉลี่ยนี้ไปตรวจสอบกับผลในกราฟ อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าช่องว่างเกิน 8 เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะใช้เปอร์เซ็นต์เนื้อยาง 4.85 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้งที่เหมาะสมที่สุด ช่องว่างก็ยังเกินกว่าที่กำหนดไว้อยู่อีก คือได้ 10.7 เปอร์เซ็นต์


GRADING CHART FOR AGGREGATES AND BITUMINOUS MIXTURES



LOG SCALE	.041	.053	.062	.074	.086	.105	.125	.149	.177	.20	.250	.297	.35	.42	.50	.59	.71	.84	1.0	1.19	1.41	1.68	2.0	2.38	2.83	3.36	4.0	4.76	5.65	6.35	7.95	9.52	11.1	12.7	15.9	19	22.2	25.4	31.7	38.1	44.4	50.8	63.5	78.2	MM.
AVERAGE CLEAR	.001	.003	.004	.006	.008	.01	.02	.03	.04	.06	.08	.1	.15	.2	.3	.4	.6	.8	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	15	20	30	40	50	75	100	150	200	300	400	600	800	1000	SINCHES			



รูปที่ 28 ผลการทดลองวิธีผสมรวม โรงไม้เขมาพระ สนามบิน-วังท่า



รูปที่ 29 ผลการทดลองวิธีผสมเย็น โรงไม้เขาพระ สนามบิน-วังท่า



หินปูน ไร่ โขงโม้ เชาพระ

คววมหนาแน่น (Density)

ยวงแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.413 กรัม/ลบ.ซม. ที่ปริมาตร ยวง 5.75 เปอร้เซนต์โดยน้้าหนักของหินแห้ง

ยวงมะคดยน้้า (SS-K) จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.242 กรัม/ลบ.ซม. ที่ ปริมาตรเนื้อยวง 3.7 เปอร้เซนต์โดยน้้าหนักของหินแห้ง

ช่องว่าง (Air Void)

ยวงแอสฟัลท์ซีเมนต์จะมีช่องว่างเท่ากับ 4 เปอร้เซนต์ ที่ปริมาตรยวง 5 เปอร้เซนต์ โดยน้้าหนักของหินแห้ง

ยวงมะคดยน้้า (SS-K) ที่ปริมาตรเนื้อยวง 5.4 เปอร้เซนต์โดยน้้าหนักของหินแห้ง จะมีช่องว่างเท่ากับ 10.5 เปอร้เซนต์

เสถียรภาพ (Stability)

ยวงแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2270 ปอนด์ ที่ปริมาตรยวง 5.8 เปอร้เซนต์โดยน้้าหนักของหินแห้ง

ยวงมะคดยน้้า (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้้า เสถียรภาพจะลดลงตามปริมาตร เนื้อยวงที่เพิ่มขึ้น เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2450 ปอนด์ ที่ปริมาตรเนื้อยวง 3 เปอร้เซนต์ โดย น้้าหนักของหินแห้งและ เสถียรภาพต่ำสุดเท่ากับ 1320 ปอนด์ ที่ปริมาตรเนื้อยวง 5.25 เปอร้เซนต์ โดยน้้าหนักของหินแห้ง

ยวงมะคดยน้้า (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้้า 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72⁰ฟ จะให้เสถียร ภาพสูงสุดเท่ากับ 1300 ปอนด์ที่ปริมาตรเนื้อยวง 3.7 เปอร้เซนต์ โดยน้้าหนักของหินแห้ง

ค่ายุบตัว (Flow)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ค่ายุบตัวเท่ากับ 12/100 นิ้ว ที่ปริมาณยาง 4.95 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ ค่ายุบตัวที่ 12/100 นิ้ว ที่ ปริมาณเนื้อยาง 3.4 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72⁰F ค่ายุบตัวที่ 12/100 นิ้ว ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.65 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณยาง 5.12 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed)


ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ปริมาณน้ำที่ดูดซึมเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.7 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง




เฉลี่ยหาเปอร์เซ็นต์ยาง

ค่าเฉลี่ยของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ เท่ากับ $5.75+5+5.8+4.95+5.12$ ทหาร 5 = 5.32 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง


ยางมะตอยน้ำที่ปริมาณเนื้อยางสูงสุดเท่ากับ 5.4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง ซึ่งมีช่องว่างเท่ากับ 10.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังเกินที่กำหนดไว้สูงสุดต้องมีช่องว่างไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์

GRADING CHART FOR AGGREGATES AND BITUMINOUS MIXTURES





รูปที่ 31 ผลการทดลองวิธีผสมรอนโรงไมคิลิปราต จ. ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ 32 ผลการทดลองวิธีผสมเยนโรงไมคิลาบราว จ. ประจวบคีรีขันธ์

หินปูน (Limestone) โรงโม่ศิลาปราณ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบ

ความหนาแน่น (Density)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.453 กรัม/ลบ.ซม. ที่ ปริมาณยาง 5.95 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) จะให้ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 2.228 กรัม/ลบ.ซม. ที่ปริมาณเนื้อยาง 3.15 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่าง (Air Void)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะมีช่องว่างเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณยาง 5.1 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ที่ปริมาณเนื้อยาง 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง จะมีช่องว่างเท่ากับ 12.9 เปอร์เซ็นต์

เสถียรภาพ (Stability)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2310 ปอนด์ ที่ปริมาณยาง 5.4 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 2220 ปอนด์ ที่ปริมาณเนื้อยาง 3.2 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72^oF จะให้เสถียรภาพสูงสุดเท่ากับ 1770 ปอนด์ ที่ปริมาณเนื้อยาง 3.7 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ค่ายุบตัว (Flow)

แอสฟัลท์ซีเมนต์ ค่ายุบตัวเท่ากับ 12/100 นิ้ว ที่ปริมาณยาง 4.95 เปอร์เซ็นต์

โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ ค่ายุบตัวที่ 12/100 นิ้ว ที่ปริมาณ
เนื้อยาง 3.4 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72⁰ฟ ค่ายุบตัวที่
12/100 นิ้ว ที่ปริมาณเนื้อยาง 3 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย (Void Filled)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณยาง
5.25 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed)


ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ปริมาณน้ำที่ดูดซึมหลังจากแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72⁰ฟ เท่ากับ
2 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.1 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง







เฉลี่ยหาเปอร์เซ็นต์ยาง

ค่าเฉลี่ยของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ เท่ากับ $5.95+5.1+5.4+4.95+5.25$ ทหาร 5 = 5.33
เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง







ยางมะตอยน้ำ ช่องว่างต่ำสุดที่เปอร์เซ็นต์เนื้อยาง 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหิน
แห้ง คือมีช่องว่าง 12.9 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงเกินข้อกำหนดที่ระบุไว้ต้องไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์

GRADING CHART FOR AGGREGATES AND BITUMINOUS MIXTURES





รูปที่ 34 ผลการทดลองวิธีผสมรอนโรงโมหน้าพระลาน จ. สระบุรี



รูปที่ 35 ผลการทดสอบวิธีผสมเย็นโรงไม้หน้าพระลาน จ. สระบุรี



หินปูน (Limestone) โรงไม้หน้าพระลาน สระบุรี

ความหนาแน่น (Density)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้ความหนาแน่นสูงสุด เท่ากับ 2.398 กรัม/ลบ.ซม.
ที่ปริมาณยาง 5.95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) จะให้ความหนาแน่นสูงสุด เท่ากับ 2.232 กรัม/ลบ.ซม.
เนื้อยาง 3.7 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่าง (Air Void)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะมีช่องว่าง เท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณยาง 5.2 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ที่ปริมาณเนื้อยาง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง
จะมีช่องว่าง เท่ากับ 11.05 เปอร์เซ็นต์

เสถียรภาพ (Stability)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์จะให้เสถียรภาพสูงสุด เท่ากับ 2483 ปอนด์ ที่ปริมาณยาง 5.1
เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ เสถียรภาพสูงสุด เท่ากับ 1640 ปอนด์
ที่ปริมาณเนื้อยาง 3.55 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72⁰ ฟ จะให้เสถียร
ภาพสูงสุด เท่ากับ 900 ปอนด์ ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ค่ายุบตัว (Flow)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ค่ายุบตัว เท่ากับ $\frac{12}{100}$ นิ้ว ที่ปริมาณยาง 5.3 เปอร์เซ็นต์ โดย
น้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบไม่แช่น้ำ ค่าดูดตัวที่ $\frac{12}{100}$ นิ้ว ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) เมื่อทดสอบแบบแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72°F ค่าดูดตัวที่ $\frac{12}{100}$ นิ้ว ที่ปริมาณเนื้อยาง 4.9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย (Void Filled)

ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย เท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณยาง 5.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed)

ยางมะตอยน้ำ (SS-K) ปริมาณที่ดูดซึม เท่ากับ 2.05 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณเนื้อยาง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

เฉลี่ยหาเปอร์เซ็นต์ยาง

ค่าเฉลี่ยของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ เท่ากับ $5.95+5.2+5.1+5.3+5.3$ ทหาร 5 = 5.37 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของหินแห้ง

ยางมะตอยน้ำที่ปริมาณเนื้อยางสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์ จะมีช่องว่าง 11.05 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยัง เกินที่กำหนดไว้ว่าช่องว่างต้องไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์


ศูนย์วิทยพัทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 19 ตารางแสดงผลการทดลองแอสฟัลท์คอกคอนกรีตวิธีผสมร้อนและวิธีผสมเย็น

แหล่งหิน		โรงไม้คิลาจำเชิง จ. ตาก		ราชบุรี		โรงไม้ ส.พรศิลาภัณฑ์ สายเชียงใหม่-ห้าง กม.135+800 ซ้ายทาง ๑กม.		โรงไม้เขาพระ ขวาทาง กม. 28+000 RT สนามบิน-วังท่า		โรงไม้คิลาปราบ อ. ปรางค์บุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์		โรงไม้หน้าพระลาน จ. สระบุรี	
		AC 80-100 (Hot Mixed)	SS-K (Cold Mixed)	AC 80-100 (Hot Mixed)	SS-K (Cold Mixed)	AC 80-100 (Hot Mixed)	SS-K (Cold Mixed)	AC 80-100 (Hot Mixed)	SS-K (Cold Mixed)	AC 80-100 (Hot Mixed)	SS-K (Cold Mixed)	AC 80-100 (Hot Mixed)	SS-K (Cold Mixed)
ความหนาแน่น (Density)	สูงสุด, gm/cc.	2.409	2.267	2.415	2.260	2.395	2.238	2.413	2.242	2.458	2.228	2.398	2.232
	ที่ปริมาณยาง %	5.9	3.7	5.95	4.0	5.9	3.4	5.75	3.7	5.95	3.15	5.95	3.7
ช่องว่าง (Air Void)	ที่ทดลองได้, %	4	8.85	4	10.5	4	10.7	4	10.5	4	12.9	4	11.05
	ที่ปริมาณยาง %	5.15	5.0	5.05	5.0	5.2	4.85	5	5.4	5.1	5	5.2	5
เสถียรภาพ (Stability)	สูงสุด, ปอนด์	2535	2340	2350	2020	2770	2420	2270	2450	2310	2220	2483	1640
	ที่ปริมาณยาง %	4.9	3	5.3	3.0	5.85	3	5.8	3	5.4	3.2	5.1	3.55
ค่าดูดน้ำ (Flow)	ที่กำหนดไว้, $\frac{1}{100}$	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	ที่ปริมาณยาง %	5.5	4.2	5.25	3.75	5.3	3.95	4.95	3.4	4.95	3.4	5.3	4.7
ช่องว่างที่ถูก แทนที่โดยยาง ระคาย (Void Filled)	ที่กำหนดไว้, %	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-
	ที่ปริมาณยาง	5.25	-	5.2	-	5.25	-	5.12	-	5.25	-	5.3	-
การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed)	ที่กำหนดไว้, %	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2.05
	ที่ปริมาณยาง	-	3.75	-	4	-	4.55	-	4.7	-	4.1	-	5
ค่าเฉลี่ยเบอรฺ์ เซนติเมตร ระคาย		5.35	3.93	5.35	3.95	5.5	3.95	5.32	4.04	5.33	3.77	5.37	4.39

- ๑ ความหนาแน่นที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมร้อน (Hot Mix)
- x ความหนาแน่นที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น (Cold Mix)
- ก วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ศิลาจำเรียง จ. ตาก
- ข วัสดุมวลรวมจาก จ. ราชบุรี
- ค วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ ส. พรศิลาภัณฑ์ สาย เชียงใหม่-ฝาง กม. 135+800
ซ้ายทาง ๑ กม.
- ง วัสดุมวลรวมจากโรงโม่เขาพระ กม. 28+000 RT สนามบิน-วังทา
- จ วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ศิลาปราณ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
- ฉ วัสดุมวลรวมจากโรงโม่หน้าพระลาน จ. สระบุรี

ความหนาแน่น, กรัม/ซม.³




แหล่งวัสดุมวลรวม

รูปที่ 36 เปรียบเทียบความหนาแน่นระหว่างวิธีผสมร้อนกับผสมเย็นของวัสดุมวลรวมแหล่งต่าง ๆ

----- ชี้ดกำหนด (Spec.) ของช่องว่างที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมร้อน


===== ชี้ดกำหนด (Spec.) ของช่องว่างที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น

- ช่องว่างที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมร้อน (Hot Mix)
- × ช่องว่างที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น (Cold Mix)
- ก วัสดุมวลรวมจากโรงไม้ศิลาจำเรียง จ. ตาก
- ข วัสดุมวลรวมจาก จ. ราชบุรี
- ค วัสดุมวลรวมจากโรงไม้ ส. พรสิลาภัณฑ์ สายเชียงใหม่-ฝาง กม. 135+800
ซ้ายทาง 9 กม.
- ง วัสดุมวลรวมจากโรงไม้เขาพระ ขวาทาง กม. 28+000 RT สนามบิน-วังทา
- จ วัสดุมวลรวมจากโรงไม้ศิลาปราบ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
- ฉ วัสดุมวลรวมจากโรงไม้หน้าพระลาน จ. สระบุรี



รูปที่ 37 เปรียบเทียบช่องว่างระหว่างวิธีผสมร้อนกับผสมเย็นของวัสดุมวลรวมแหล่งต่าง ๆ

- บิดกำหนดเสถียรภาพของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตวิธีผสมร้อนโดยมาร์แชล
- บิดกำหนดเสถียรภาพของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตวิธีผสมเย็นโดยมาร์แชล
- เสถียรภาพที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตวิธีผสมร้อน (Hot Mix)
- x เสถียรภาพที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตวิธีผสมเย็น (Cold Mix)
- ก วัสดุรวบรวมจากโรงไม้ศิลาจำเรียง จ. ตาก
- ข วัสดุรวบรวมจาก จ. ราชบุรี
- ค วัสดุรวบรวมจากโรงไม้ ส. พรสิลาภณ์ สายเชียงใหม่-ฝาง กม. 135+800 ซ้ายทาง 9 กม.
- ง วัสดุรวบรวมจากโรงไม้เขาพระ ขวาทาง กม. 28+000 RTสนามบิน-วังทา
- จ วัสดุรวบรวมจากโรงไม้ศิลาปราบ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
- ฉ วัสดุรวบรวมจากโรงไม้หน้าพระลาน จ. สระบุรี




รูปที่ 38 เปรียบเทียบเสถียรภาพระหว่างวิธีผสมร้อนและผสมเย็นของวัสดุรวบรวมแหล่งต่าง ๆ

ขีดกำหนด (Spec.) ค่ายุบตัว (Flow) ที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ดีกคอนกรีต
แบบผสมร้อน (Hot Mix) และผสมเย็น (Cold Mix)

- ก. วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ศิลาจำเริญ จ. ตาก
- ข. วัสดุมวลรวมจาก จ. ราชบุรี
- ค. วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ ส. พรศิลาภัณฑ์ สายเชียงใหม่-ฝาง กม. 135+800
ซ้ายทาง 9 กม.
- ง. วัสดุมวลรวมจากโรงโม่เขาพระ ขวาทาง กม. 28+000 RT สนามบิน-วังทา
- จ. วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ศิลาปราบ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
- ฉ. วัสดุมวลรวมจากโรงโม่หน้าพระลาน จ. สระบุรี

ค่ายุบตัว (Flow), 1/100"



แหล่งวัสดุมวลรวม


รูปที่ 39 เปรียบเทียบค่ายุบตัวระหว่างวิธีผสมร้อนกับผสมเย็นของวัสดุมวลรวมแหล่งต่าง ๆ

 ขีดกำหนด (Spec.) ของช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย (Void Filled)

จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมร้อน

- ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอยที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมร้อน
- ก วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ศิลาจำเรียง จ. ตาก
- ข วัสดุมวลรวมจาก จ. ราชบุรี
- ค วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ ส. พรศิลาภัณฑ์ สายเชียงใหม่-ฝาง กม 135+800 ซ้ายทาง 9 กม.
- ง วัสดุมวลรวมจากโรงโม่เขาพระ ขวาทาง กม. 28+000 RT สนามบิน-วังทา
- จ วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ศิลาปราบ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
- ฉ วัสดุมวลรวมจากโรงโม่หน้าพระลาน จ. สระบุรี

ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอย, %



แหล่งวัสดุมวลรวม

รูปที่ 40 ช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอยจากการทดสอบแบบวิธีผสมร้อนของวัสดุมวลรวมแหล่งต่าง ๆ

- ขีดกำหนด (Spec.) สูงสุดการดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed) ที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น (Cold Mix)
- x การดูดซึมน้ำที่ได้จากการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น (Cold Mix)
- ก วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ศิลาจำเรียง จ. ตาก
- ข วัสดุมวลรวมจาก จ. ราชบุรี
- ค วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ ส. พรศิลาภัณฑ์ สายเชียงใหม่-ฝาง กม. 135+800 ซ้ายทาง 9 กม.
- ง วัสดุมวลรวมจากโรงโม่เขาพระ ขวาทาง กม. 28+000 RT สนามบิน-วังทา
- จ วัสดุมวลรวมจากโรงโม่ศิลาปราบ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
- ฉ วัสดุมวลรวมจากโรงโม่หน้าพระลาน จ. สระบุรี

การดูดซึมน้ำ (Moisture Absorbed), %



แหล่งวัสดุมวลรวม

รูปที่ 41 ผลการดูดซึมน้ำจากการทดสอบแบบวิธีผสมเย็นของวัสดุมวลรวมแหล่งต่าง ๆ

รูปที่ 36 เป็นการเปรียบเทียบความแน่น (Density) ระหว่างวิธีผสมร้อน (Hot Mix) และวิธีผสมเย็น (Cold Mix) ของวัสดุมวลรวม จำนวน 6 แห้ง วิธีผสมร้อนจะมีความหนาแน่นสูงกว่าวิธีผสมเย็น ระหว่าง 5.9-9.4 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 37 เป็นการเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างวิธีผสมร้อน (Hot Mix) และวิธีผสมเย็น (Cold Mix) ของวัสดุมวลรวมจำนวน 6 แห้ง วิธีผสมร้อนจะมีขีดจำกัด (Specification) ของช่องว่างระหว่าง 3-5 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองจะใช้ที่ 4 เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด ส่วนวิธีผสมเย็นขีดจำกัดของช่องว่างจะอยู่ระหว่าง 2-8 เปอร์เซ็นต์ แต่จากการทดลองจะได้ผลออกมาว่าช่องว่าง เกินจากขีดจำกัดทุกแห้งของวัสดุมวลรวม

รูปที่ 38 เป็นการเปรียบเทียบเสถียรภาพระหว่างวิธีผสมร้อน (Hot Mix) และวิธีผสมเย็น (Cold Mix) เสถียรภาพของวิธีผสมเย็นจะใช้วิธีการทดสอบแบบแห้ง จากผลการทดสอบจะเห็นว่าใกล้เคียงกัน โดยจะต่างกันระหว่าง 3.9-14 % แต่มีหินแห้งโรงไม้หน้าพระลาน จ. สระบุรี เสถียรภาพจะต่างกันถึง 33.95 % สำหรับถนนที่มีปริมาณจราจรสูงสำหรับวิธีผสมร้อนจะต้องมีเสถียรภาพไม่ต่ำกว่า 750 ปอนด์ จากผลการทดลองที่ได้จะ เกินกว่าขีดจำกัดทุกแห้ง สำหรับวิธีผสมเย็นเสถียรภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 ปอนด์จากผลการทดลองที่ได้จะ เกินกว่าขีดจำกัดทั้งหมด

รูปที่ 39 แสดงค่ายุบตัวของวิธีผสมร้อนและวิธีผสมเย็นของวัสดุมวลรวมแห้งต่าง ๆ จากขีดจำกัด (Specification) จะให้ค่ายุบตัว (Flow) ระหว่าง 8-16 หน่วย (1 หน่วย = $\frac{1}{100}$ นิ้ว) สำหรับการทดลองจะใช้ค่ายุบตัวที่ 12 หน่วย

รูปที่ 40 แสดงถึงช่องว่างที่ถูกแทนที่โดยยางมะตอยจากการทดสอบแบบวิธีผสมร้อน (Hot Mix) ของวัสดุมวลรวมแห้งต่าง ๆ จากขีดจำกัดจะต้องให้อยู่ระหว่าง 70-80 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการทดลองจะใช้ที่ 75 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 41 ผลการดูดซึมน้ำจากการทดสอบแบบวิธีผสมเย็นของวัสดุมวลรวมแห้งต่าง ๆ จากขีดจำกัด (Specification) การดูดซึมน้ำจะต้องไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองจะใช้การดูดซึมน้ำที่ 2 เปอร์เซ็นต์