

บทที่ 2

วัสดุ (Materials)

ในแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่มีมวลรวมละเอียด เรียงขนาดต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ วัสดุมวลรวมจะมีขนาดเล็ก เลียง เม็ดจากขนาดโตสุดจนถึงฝุ่น (ส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200) ซึ่งวัสดุมวลรวมผสมนี้จะต้องมีช่องว่างในมวลรวม (Void in Mineral aggregate) ที่พอเหมาะและปริมาณวัสดุแอสฟัลต์ที่ใช้ผสมนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับช่องว่างในมวลรวม (Void in Mineral aggregate) ปริมาณการจราจรและสภาพะดินฟ้าอากาศที่แวดล้อมอยู่

แอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบผสมร้อน (Hot Mix) จะประกอบขึ้นด้วยวัสดุ 2 ชนิด คือ วัสดุมวลรวมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์

แอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมเย็น (Cold Mix) ประกอบขึ้นจากวัสดุมวลรวมกับแอสฟัลต์อีมีลชัน

2.1 วัสดุมวลรวม

ก. วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) หมายถึงส่วนที่ค้ำตะแกรงเบอร์ 8 ในแอสฟัลต์ติกคอนกรีตนั้น เสถียรภาพของส่วนผสมได้จากการขัดกัน (Interlock) ของมวลรวมหยาบและจากแรงเสียดทานระหว่างเม็ดวัสดุต่อการเคลื่อนตัว

ข. วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) หมายถึงส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 และค้ำบนตะแกรงเบอร์ 200 มวลรวมละเอียดเป็นส่วนที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยการขัดกัน (Interlock) ของเม็ดวัสดุและในเวลาเดียวกันมวลรวมละเอียดยังทำหน้าที่ลดช่องว่าง (Void) ในมวลรวมหยาบ

ค. ฝุ่น (Filler) หมายถึงส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ฝุ่นจะทำหน้าที่อุดช่องว่างในส่วนผสมและในขณะเดียวกัน เป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงให้กับยางที่เคลือบวัสดุ

ในส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจะมีมวลรวมคละอยู่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของส่วนผสมทั้งหมด ดังนั้นคุณสมบัติและวิธีการนำมาใช้งาน (performance) ของมวลรวมคละจะมีอิทธิพลอย่างมากคือส่วนผสมนั้น ในความคิดแล้วมวลรวมคละจะต้องมีขนาด (Size) การเรียงขนาด (Gradation) ดี, มีความแข็งและความเหนียว (Strong and tough), แฉง-เหลี่ยม (Angular) ความพรุนต่ำ (low porosity) มีผิวที่สะอาด, ขรุขระ (rough) และหินมีคุณสมบัติเกาะยางได้ดีกว่าน้ำ (Hydrophobic)

ขนาด การเรียงขนาด ความแข็ง ความเหนียวและรูปร่างของมวลรวมคละมีความสำคัญเป็นอันดับแรกคือเสถียรภาพ (Stability) ความพรุนและลักษณะของผิวหินมีความสำคัญต่อการกระทำระหว่างยางมะตอยกับมวลรวมคละ (Aggregate-bitumen interaction)

ยางจะต้อง เคลือบผิวหินและ เกาะยึดผิวหินอย่างพอเพียง หินที่มีรูพรุนมากจะต้องใช้ยางในการผสมเพิ่มสูงขึ้น หินที่มีรูพรุนต่ำ มีผิวเรียบจะทำให้การเกาะยึดระหว่างยางกับหินไม่ดี ถ้ามวลรวมคละ เป็นชนิดที่เปียกน้ำได้ง่ายน้ำจะจับยึดหินได้ง่ายกว่ายางจะมีผลทำให้เกิดการหลุดล่อน (Stripping) ⁽⁹⁾

2.1.1 ขนาดและการเรียงขนาด (Gradation and Size) ⁽⁹⁾

มวลรวมคละสำหรับงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสำหรับผิวทางที่มีปริมาณการจราจรจะใช้มวลรวมคละที่มีการเรียงขนาดแน่น (dense graded aggregate) เส้นโค้งที่หาได้จากสูตรของฟูลเลอร์ (Fuller curve) จะเป็นเส้นโค้งที่ให้ความแน่นสูงสุด แต่โดยปกติแล้วจะไม่ใช้ เนื่องจากไม่มีช่องว่างพอสำหรับยางมะตอย ดังนั้นการเรียงขนาดที่ใช้ควร จะค่อนข้างหยาบ (open) และช่องว่างของหินก็จะใส่ฝุ่น เข้าไป เช่นฝุ่นของหินปูน ปูนซีเมนต์ (ฝุ่นหมายถึงส่วนที่ผ่านตะแกรง เบอร์ 200) การเรียงขนาด (grade) ของหินที่ใช้จะต้องคำนึงถึงความประหยัดและในห้องทดลองให้ผลตามที่ต้องการและสามารถปฏิบัติงานจริงในสนามได้

ส่วนผสมที่มีการเรียงขนาดแน่น (dense grade mix) จะใช้ในงานผิวทาง ส่วนผสม open graded จะใช้ในงานพื้นทาง โดยที่วัสดุ open graded จะใช้ฟูน้อยกว่ามวลรวมคละที่มีการเรียงขนาดแน่น ทำให้ใช้ยางมะตอยน้อยกว่าด้วย

2.1.2 ความแข็งและความเหนียว (Strength and Toughness)

มวลรวมคละที่นำมาผสมกับยางมะตอย เพื่อใช้ในงานผิวทางนี้จะต้องถูกแรงกระทำตลอดเวลา ดังนั้นมวลรวมคละจะต้องมีความแข็งและความเหนียวเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแตกภายใต้น้ำหนักของรถที่กระทำ ซึ่งมีผลให้เสถียรภาพลดลง

Open-grade เมื่อนำมาผสมกันยางมะตอย เมื่อนำมาใช้งานและมีน้ำหนักกระทำจะทำให้เกิดการแตกของมวลรวมคละได้ง่ายกว่ามวลรวมคละที่มีการเรียงขนาดแน่น ดังนั้นจึงนำมวลรวมคละชนิดหยาบมาใช้ทำชั้นพื้นทาง (base course)

วิธีการทดสอบความแข็งและความเหนียวของมวลรวมคละที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่วิธีการทดสอบหาค่าความต้านทานต่อการสึกหรอของมวลรวมคละชนิดหยาบ โดยใช้ Los Angeles Machine การทดสอบนี้จะเกิดทั้งการกระแทก (Impact) และขัดสี (Abrasion) ค่า Los Angeles Abrasion Test สำหรับพื้นทางต้องไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชั้นผิวทางต้องไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์

2.1.3 ลักษณะรูปร่างของหิน (Particle shape)

เป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญมาก มวลรวมคละที่มีแฉะเหลี่ยมมุมจะขัดกัน (Interlock) ได้ดีทำให้ค่าเสถียรภาพโดยเฉพาะหิน open grade เพิ่มขึ้น

เมื่อนำกรวดก้อนกลมมาใช้ในงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ต้องการค่าเสถียรภาพสูง กรวดก้อนกลมจะต้องมีหน้าแตกไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยหนึ่งด้านของกรวดที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4

Herrin and Goetz ได้แสดงให้เห็นว่าการควบคุมมวลรวมคละที่นำมาใช้ให้มีการ เรียงขนาดดี (Well graded) จะ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเพิ่ม เสถียรภาพในแอสฟัลต์ติก คอนกรีต

มวลรวมคละที่แบนและยาวจะมีปัญหาในด้านการทำงานทำให้เกิดการแยกขนาด (segregate) ในส่วนผสม ทำให้กำลังของส่วนผสมลดลง

2.1.4 ความพรุน (Porosity)

ความพรุนมีผลทำให้เกิดการสิ้น เปลืองยางมะตอยในส่วนผสม ความพรุนที่เหมาะสม (ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์) จะช่วยให้การเกาะยึด (adhesion) ระหว่างหินกับยางมะตอยดีขึ้น ความพรุนถ้าสูงมากจะไม่ช่วย เพิ่มคุณภาพของส่วนผสม แต่ทำให้เกิดการดูดซึมยางมะตอย เข้าไปในหินมากขึ้น ทำให้สิ้น เปลืองยางมะตอยมากขึ้น วัสดุมวลรวมที่มีความพรุนต่ำจะดูดซึม เฉพาะน้ำมันที่ประกอบอยู่ในแอสฟัลท์ทำให้ เหลือ เฉพาะ เนื้อยางบนผิวของวัสดุมวลรวม ทำให้เกิดมีปัญหาคือ การหลุดล่อนของวัสดุมวลรวมออกจากยางแอสฟัลท์

2.1.5 ผิวเรียบหรือขรุขระ (Surface Texture)

ผิวของมวลรวมคละที่ขรุขระทำให้การรับแรงของหินดีขึ้น ลักษณะของผิวหิน (surface texture) มีความสำคัญต่อการ เกาะยึดระหว่างหินกับยางมะตอย ผิวหินที่เรียบยางมะตอยจะเคลือบผิวหินได้ง่าย แต่การเกาะยึด (adhesion) ต่ำ ผิวที่ขรุขระมากกว่าให้ค่าเสถียรภาพและความคงทน (durability) ของส่วนผสมสูงกว่า

2.1.6 เคมีที่ผิวหิน (Surface Chemistry)

การหลุดล่อนของยางมะตอยออกจากผิวหินในระหว่างการใช้งาน เป็นปัญหาอันหนึ่งในงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เกิดขึ้น เมื่อน้ำเข้ามาแทรกอยู่ระหว่างยางมะตอยกับผิวหิน

หินจะแบ่งออก เป็น 2 ชนิดตามคุณสมบัติการ เกาะยึดคือ

1. hydrophobic หมายถึงหินที่เกาะกับยางมะตอยได้ดีกว่าน้ำ เช่น หินปูน หินที่มีคุณสมบัตินี้จะเปียกยาง ได้ง่ายกว่าน้ำหรือหินชนิดนี้มีประจุที่ผิว เป็นบวก



(electro-positive). ซึ่งประจุบวกนี้จะผลักรับน้ำ

2. hydrophilic หรือดินที่ชอบน้ำ หมายถึงดินที่เปียกน้ำได้ง่ายกว่า
ยางมะตอย ดินชนิดนี้จะมีประจุที่ผิวเป็นลบ (electronegative)
ได้แก่ ดินประเภท ซิลิเซียส (Acidic or Siliceous Aggregate)
เช่น ควออร์ท (quartz)

ยางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีชนิดที่มีประจุบวก (cationic) กับชนิดที่มี
ประจุลบ (anionic) ดังนั้นยางมะตอยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับประจุที่ผิวดิน โดยดินที่มีประจุบวกที่ผิวจะใช้กับยางมะตอยชนิดที่มี
ประจุลบ และดินที่มีประจุลบที่ผิวจะใช้กับยางที่มีประจุบวก

2.1.7 วัสดุที่เคลือบผิวหิน (Surface Coating)

สิ่งที่เคลือบอยู่ที่ผิวหินมีดินเหนียว (Clay) ซิลท์ (Silt) คาร์บอเนต (Calcium carbonate) เหล็กออกไซด์ (Iron oxides) ยิปซั่ม (Gypsum) และอื่น ๆ สิ่งนี้เคลือบนี้มีความแข็งและความหนาต่างกัน ถ้าไม่ล้างออกแล้วมีผลทำให้เกิดการหลุดล่อนได้

2.1.7 ความทนทาน (Soundness) (6) (8)

ความทนทานคือความสามารถในการต้านทานความเสียหายของมวลรวมผละจากการกระทำของสภาพดินฟ้าอากาศ (weathering) สิ่งที่ใช้ในการทดสอบความทนทาน (Soundness) คือโซเดียมหรือแมกนีเซียมซัลเฟต

การทดลองทำได้โดยการนำมวลรวมผละที่แห้ง แห้งลงในสารละลายโซเดียมหรือแมกนีเซียมซัลเฟตแล้วนำตัวอย่างเข้าตู้อบ สารละลายจะซึมเข้าไปในช่องว่างของหิน เมื่อนำไปเข้าตู้อบจะทำให้เกิดแรงดันขึ้น ทำให้ผิวหินแตกออก เมื่อทำการทดลอง 5 รอบแล้วนำมา ร่อนผ่านตะแกรงทาบเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของตัวอย่างดินที่หายไปจากเดิม

จากข้อกำหนดของ AASHTO Specification M 29-70 สำหรับมวลรวมผละชนิดละ เอียดที่ใช้ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต น้ำหนักของดินต้องหายไปไม่มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์จากการใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟต

สำหรับมวลรวมคละชนิดหยาบ (AASHO Specification M 79-64)

เมื่อใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟต ต้องหายไปไม่มากกว่า 12 %

สำหรับบริเวณที่มีสภาพอากาศไม่รุนแรง หินคลุก (Crushed stone) กรวด
โม (Crushed gravel) ที่ใช้กับงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่มีการกระจายขนาดดี (Well graded)
ไม่ต้องทำการทดสอบความทนทาน (Soundness) ก็ได้

2.2 วัสดุแอสฟัลท์ (Asphaltic Materials)

2.2.1 องค์ประกอบของแอสฟัลท์ (Asphalt Composition)

แอสฟัลท์ได้ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงได้มีการผลิตแอสฟัลท์ชนิด
ต่าง ๆ กันมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพของงานที่นำแอสฟัลท์ไปใช้ แอสฟัลท์
บางชนิดจะนิ่ม หรือ เหลวในอุณหภูมิปกติ บางชนิดจะให้ความร้อนถึง 200-300^oฟ จึงจะเหลว
บางชนิดต้องใช้ความร้อนสูงถึง 400^oฟ จึงจะเหลวพอเพื่อนำไปใช้งานได้ ส่วนบางชนิดใน
อุณหภูมิปกติจะแข็งจนเปราะ จนสามารถบดให้เป็นผงละเอียดได้


คุณสมบัติทางเคมี แอสฟัลท์เป็นสารประกอบปร. Complex Mixture
of Hydro-Carbon (Hydrocarbon) คือสารที่ประกอบด้วย Hydrogen และ Carbon จึงมี
โมเลกุลใหญ่และมีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ 300 ถึง 5,000 Unit.

สำหรับทางฟิลิปปินส์ แอสฟัลท์สามารถแยกส่วนประกอบออกได้เป็น 3 ส่วน

- Asphaltenes
- Asphaltic Resins
- Oily Constituents

ส่วนประกอบทั้งสามนี้ แยกความแตกต่างกันได้โดยอัตราส่วนของ Carbon
(C) ต่อ Hydrogen (H) เป็นหลัก กล่าวคือ

- Asphaltenes จะมีอัตราส่วนของ C ต่อ H มากกว่า 0.8
- Asphaltic Resins จะมีอัตราส่วนของ C ต่อ H ระหว่าง 0.6-0.8
- Oily Constituents จะมีอัตราส่วนของ C ต่อ H น้อยกว่า 0.6



รูปที่ 1 โครงสร้างของแอสฟัลท์

| | |
|-------------------|---|
| Asphaltenes | เป็นผงสีน้ำตาลจนถึงดำ เมื่อถูกความร้อนจะไม่หลอมเหลว แต่จะติดไฟเลยถ้าได้รับความร้อนสูง |
| Asphaltic Resins | มีลักษณะแข็ง เพราะ สีน้ำตาลแก่ สามารถปั่นละเอียด จะหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 200 ^o F |
| Oily Constituents | มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีน้ำตาลปนแดง เป็นของเหลวข้น เหมือนน้ำมันหล่อลื่น |

แอสฟัลท์ที่ ๗ ๗ ไปจะมีความถ่วงจำเพาะ 0.95 ถึง 1.05 ซึ่งโดยปกติแล้วแอสฟัลท์เหลวจะมีความถ่วงจำเพาะต่ำกว่า 1 และแอสฟัลท์แข็งจะมีความถ่วงจำเพาะมากกว่า 1

2.2.2 น้ำมันดิบที่ใช้ในการผลิตแอสฟัลท์ (Crude oil)

แอสฟัลท์เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง ซึ่งผลิตจากน้ำมันดิบ (Crude oil) น้ำมันดิบที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกนั้น จะมีลักษณะและส่วนประกอบแตกต่างกันออกไป ซึ่งแยกความเค้นชัดออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

- Parafin (or wax) base crude
- Mixed base crude
- Asphalt base crude

Parafin base crude น้ำมันดิบชนิดนี้เมื่อได้แยกเอาพวกน้ำมันประเภทต่าง ๆ (Light distillate) เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเตาออกแล้ว ส่วนที่เหลือจะเป็น Parafin Wax

Mixed base crude ได้แก่ น้ำมันดิบที่หลังจากแยกเอาพวกน้ำมันต่าง ๆ ดังกล่าวออกแล้ว ส่วนที่เหลือจะมี Parafin Wax ปนกับ Asphalt

Asphalt base crude คือน้ำมันดิบ ซึ่งส่วนที่เหลือส่วนใหญ่หลังจากแยกเอาพวกน้ำมันประเภทต่าง ๆ ออกแล้ว จะเป็น Asphalt

| |
|-----------------|
| Gasoline |
| Kerosene |
| Diesel Oil |
| Lubricating Oil |
| Fuel Oil |
| Asphalt |

รูปที่ 2 องค์ประกอบใหญ่ของ Asphalt Base Crude

2.2.3 ขบวนการผลิตแอสฟัลท์ในอุตสาหกรรม

การผลิตหรือกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมโดยทั่ว ๆ ไปนั้น จะ เป็นไปตามแผนผัง ดังรูปที่ 3 ซึ่งมีวิธีการโดยย่อคือ น้ำมันดิบจากถังเก็บจะได้รับความร้อนที่ Tube Heater จนได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วไหลผ่านคอกไปยังหอคอกสำหรับกลั่น (Tower Distillation) ที่ หอคอกนี้ความดันภายในจะถูกลดลงจนเป็นสุญญากาศ (Vacuum) ซึ่งทำให้ส่วนประกอบน้ำมันดิบที่ เบากว่าหรือระเหยง่ายกว่า (Lighter or more volatile components) จะระเหยเป็นไอ ลอยตัวขึ้นไปได้ง่าย โดยแยกตัวลอยกันเป็นชั้น ๆ ตามความหนักเบาและไอเหล่านี้เมื่อถูกลดอุณหภูมิ ลง ก็จะกลั่นตัวกลับมาเป็นของเหลวที่ระดับอุณหภูมิต่าง ๆ กัน โดยแยกชนิดกันซึ่งแยกออกเป็น ประเภทใหญ่ ๆ มี Light Distillate, Medium Distillate และ Heavy Distillate ซึ่งเมื่อผ่านขบวนการต่อไปก็จะได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ชนิดต่าง ๆ เช่น Gasoline , Kerosene, Diesel oil เป็นต้น ส่วนที่เหลือจากการกลั่น (Residual Material) ซึ่งเป็นส่วนที่หนักและ ระเหยยากนั้นจะ เหลืออยู่ที่ก้น ซึ่งส่วนนี้เรียกว่า "TOPPED CRUDE" ซึ่งอาจใช้เป็นน้ำมัน เต่า (Residual Fuel Oil) ได้หรืออาจผลิต Cutback Asphalt ชนิด Slow Curing Asphalt ซึ่งเป็นแอสฟัลท์เหลว โดยตรงได้ ถ้าให้ส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยออกไปพอเหมาะสม และโดย ผ่านขบวนการต่อไปซึ่งมีหลายวิธีก็จะได้ Asphalt ชนิดต่าง ๆ ดังจะได้กล่าวต่อไป

ส่วนที่เหลือจากการกลั่น (Residual Materials) หรือที่เรียกว่า "TOPPED CRUDE" ยังมีลักษณะค่อนข้างเหลว เนื่องจากยังมีส่วนที่เป็นน้ำมัน (Oily constituents and Other Petroleum Distillates) ต่าง ๆ เหลืออยู่พอสมควร ถ้า น้ำมัน เหล่านี้ถูกแยกออกไป ส่วนที่เหลือก็คือ Asphalt Cement ที่ จะมีความ เข้มข้น เหลวหรือแข็งมาก ขึ้นตามต้องการได้ โดย ให้ผ่านขบวนการผลิตต่อไป

ขบวนการผลิตแอสฟัลท์ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน มีอยู่ 3 วิธี คือ

- ก. Vacuum Reduction
- ข. Oxidation
- ค. Propane precipitation




Figure 3 —Petroleum Asphalt Flow Chart

2.2.3.1 ขบวนการ Vacuum Reduction

ขบวนการนี้แยกน้ำมันต่าง ๆ ที่ยังเหลืออยู่โดยนำ Topped Crude มากลั่นต่อไป (รูปที่ 3) โดยใช้จุดหมุ่ถึงประมาณ 700^oฟ และลดความดันในทอกลั่นด้วย น้ำมันต่าง ๆ ที่ยังหลงเหลือก็จะระเหยออกไปซึ่งก็จะได้ Asphalt Cement หรือเรียกย่อ ๆ ว่า A.C. ที่มีความข้น เกลว (Grade) ต่าง ๆ ตามความต้องการ

2.2.3.2 ขบวนการ Oxidation

ในกรณีที่ต้องการแอสฟัลท์ชนิดที่มีความแข็งมากขึ้น จะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่า Oxidation ซึ่งทำได้โดยนำเอา Topped Crude หรือ Asphalt Cement ที่ยังไม่แข็งพอ มาบรรจุในถังรูปทรงกระบอกซึ่งอยู่ในแนวตั้งและให้ความร้อนประมาณ 500^oฟ ในขณะเดียวกันก็พ่น (Blow) อากาศเข้าไปทางด้านล่าง อ็อกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกิริยากับพวกน้ำมัน (Oily Constituents) ให้เปลี่ยนมาเป็น Asphaltic Resins และทำปฏิกิริยากับ Asphaltic Resins ให้เปลี่ยนมาเป็น Asphaltenes ซึ่งจะให้แอสฟัลท์แข็งขึ้น เนื่องจากส่วนที่เป็นของเหลว ได้แก่ น้ำมันต่าง ๆ จะลดลงไป ในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นของแข็ง ซึ่งได้แก่ Asphaltic Resins และ Asphaltenes กลับเพิ่มขึ้น ในขบวนการนี้สามารถจะผลิตแอสฟัลท์ที่แข็งมากซึ่งเรียกว่า Blown Asphalt ได้และอาจผลิตแอสฟัลท์ที่แข็งมากจนเปราะสามารถบ่นให้เป็นผงได้ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม

2.2.3.3 ขบวนการ Propane Precipitation

วิธีการนี้ใช้โปรเพนเหลว (Liquid Propane) มาผสมกับ Topped Crude ซึ่งจะทำให้ส่วนที่เป็นแอสฟัลท์ ซึ่งได้แก่ Asphaltene และบางส่วนของ Asphaltic Resins รวมทั้งส่วนน้อยมากของ Oily Constituents ตกตะกอนแยกตัวออกมาแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่สกัดได้จากวิธีนี้จะแข็งเกินไปที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างถนนได้โดยตรง จำเป็นต้องไปผสมกับแอสฟัลท์ที่เหลวกว่า เพื่อทำ เป็นแอสฟัลท์ซีเมนต์เกรดต่าง ๆ ตามต้องการ

2.2.4 แอสฟัลท์สำหรับงานก่อสร้างผิวจราจร (Paving Asphalt Materials)

แอสฟัลท์ที่ใช้ในงานก่อสร้างผิวจราจรนั้นมีชนิดต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของงานและสภาพของดินฟ้าอากาศแต่ละแห่งตลอดจนให้เหมาะสมกับวิธีการนำไปใช้งานโดยแบ่งเป็นมีระเภทใหญ่ ๆ ได้คือ Asphalt Cements และ Liquid Asphalts

2.2.4.1 แอสฟัลท์ซีเมนต์

แอสฟัลท์ซีเมนต์สำหรับงานสร้างผิวจราจรนั้นจะมีลักษณะครึ่งอ่อนครึ่งแข็งที่อุณหภูมิธรรมดาและมีเกรดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่แข็งมากจนถึงอ่อนมาก ในการนำไปใช้งานจะต้องค้ำให้เหลว ให้ได้อุณหภูมิประมาณ 200°F - 300°F (ดูตารางที่ 1) ทั่ว ๆ ไป แอสฟัลท์ซีเมนต์แบ่งเป็น เกรดต่าง ๆ ตามความอ่อนแข็งได้ดังนี้

| | |
|---------|-------------|
| 40/50 | penetration |
| 60/70 | penetration |
| 85/100 | penetration |
| 120/150 | penetration |
| 200/300 | penetration |

Penetration ของแอสฟัลท์ซีเมนต์คือ "จำนวนหน่วยของระยะ (ซึ่งหนึ่งหน่วยเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร) ที่เข็มมาตรฐาน ซึ่งถูกกดด้วยน้ำหนัก 100 กรัมจมลงไปในแอสฟัลท์ในระยะเวลา 5 วินาทีในขณะที่แอสฟัลท์มีอุณหภูมิ 77°F เช่น เข็มจมลงในแอสฟัลท์เป็นระยะทาง 10 มิลลิเมตร จะมีค่าเท่ากับ $10 \div 0.1 = 100$ penetration จะเห็นได้ว่า แอสฟัลท์ที่แข็งกว่าจะมีค่า Penetration น้อย เนื่องจากเข็มจมลงไปได้น้อยและแอสฟัลท์ที่อ่อนจะมีค่า Penetration สูง การที่ผลิตแอสฟัลท์ซีเมนต์ให้มี Penetration grade หลายอย่างนั้นก็เพื่อให้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละส่วนของโลก เช่น ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนก็ใช้แอสฟัลท์ที่มี Penetration ต่ำ เช่นในประเทศไทยโดยทั่วไปใช้ Penetration grade 80/100 ในประเทศหนาวอาจใช้ Penetration grade 120/150 หรือสูงกว่า

ตาราง 1 แสดงอุณหภูมิใช้งานของแอสฟัลท์ซีเมนต์ °ฟ

| Type and Grade of Asphalt | Pugmill mixing temperature | | Spraying temperature | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | Dense - grade aggregate | Open - grade aggregate | Blade Mixing | Surface Treatments |
| Asphalt Cement | | | | |
| 40-50 | 275-350 | 225-310 | - | 300-410 |
| 60-70 | 265-330 | 225-305 | - | 295-405 |
| 85-100 | 255-325 | 225-300 | - | 290-400 |
| 120-150 | 245-325 | 225-300 | - | 285-395 |
| 200-300 | 225-300 | 225-300 | - | 275-385 |

หน้าที่ของแอสฟัลท์ซีเมนต์

หน้าที่ของแอสฟัลท์ซีเมนต์ในงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตก็คือ เป็นตัวหล่อลื่น ในขณะที่ทำการบดทับ ทำให้สามารถทำการบดทับ ให้ความแน่นที่กำหนด ในขณะที่วัสดุแอสฟัลท์ซีเมนต์ยังมีความหนืด (Viscosity) พอเพียงในขณะที่ที่ยังร้อนและหลังจากวัสดุเย็นตัวลงแล้วจะทำหน้าที่ยึดเม็ดวัสดุรวมรวมเข้าด้วยกันทำให้เกิดความแข็งแรง การใช้ปริมาณแอสฟัลท์ที่เหมาะสมจะทำให้ได้แอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มีความทนทาน เนื่องจากวัสดุแอสฟัลท์ที่เคลือบวัสดุ รวมจะป้องกันไม่ให้น้ำ อากาศ เข้าไปในส่วนผสมซึ่งมีผลให้อายุของการใช้งานสั้นลง

2.2.4.2 แอสฟัลท์ชนิดเหลว (Liquid Asphalt)

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ยางแอสฟัลท์อิมัลชัน (Emulsified Asphalt)

ทฤษฎีของ Emulsion คำว่า "Emulsion" อาจจำกัดความหมายได้ว่า เป็นส่วนผสมเนื้อเดียวกันของวัสดุเหลวสองชนิดซึ่งไม่ละลายกัน วัสดุชนิดหนึ่งอยู่ในรูปของเม็ดละเอียดเล็ก ๆ กระจายอยู่ในวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ส่วนที่เป็นเม็ดละเอียดเล็ก ๆ

เรียกว่า dispersed phase หรือ internal phase และอีกส่วนหนึ่งเป็น continuous phase.

ในการทำ Emulsions ทั้งหมด การกระจายตัวของ internal phase จะกระทำโดยใช้ colloid mill (เป็น เครื่องมือที่จะทำให้วัสดุที่เป็น internal phase แตกตัวออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ ที่เรียกว่า "colloid") หรือทำโดยวิธีกลอย่างอื่น แต่ส่วนผสมจะไม่อยู่ตัว กล่าวคือ พวก internal phase จะกลับมารวมตัวกัน นอกจากว่าจะใช้ Emulsifying agent อยู่ด้วย ส่วนผสมจึงจะอยู่ตัว

ยางแอสฟัลท์อิมัลชัน (Asphalt Emulsions) (1)

คือแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่ถูกตีให้แตกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ (Colloidal particles) โดยกระจายอยู่ในน้ำที่มี Emulsifier ผสมอยู่เล็กน้อย (0.25-2 % โดยน้ำหนักของ emulsion ทั้งหมด) แอสฟัลท์ซีเมนต์ประมาณ 55-70 % นอกนั้นเป็นน้ำ

ขนาดของอนุภาคแอสฟัลท์ในอิมัลชัน ซึ่ง บลคือความมั่นคง (stability) ของอิมัลชันมีดังนี้

ขนาดเล็กกว่า 0.001 มม. (1 ไมครอน) 28 %


ขนาด 0.001-0.005 มม. (1-5 ไมครอน) 57 %

ขนาด 0.005-0.010 มม. (5-10 ไมครอน) 15 %

(1 ไมครอน 0.001 มม.)

ชนิดของ Emulsifying Agent


ตัวของ Emulsifying Agent ที่ดีต้องมีคุณสมบัติในการละลายได้ดีเป็นพิเศษ กล่าวคือ จะต้องละลายได้ทั้งในน้ำมัน (internal phase) และในน้ำ (Continuous phase) กรณีนี้จะเป็นไปได้เมื่อโมเลกุลของมันมีสองขั้ว ขั้วหนึ่งมีประจุอีกขั้วหนึ่งเป็นกลาง ยกตัวอย่างเช่น โมเลกุลของ Sodium palmitate ตามรูปนี้




รูปที่ 4 แสดงโมเลกุลของ Sodium Palmitate

ส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมคือส่วนที่ขั้วเป็นกลาง (non polar) ส่วนที่เป็นวงกลมคือส่วนที่ขั้วเป็นประจุ (3)

ในการทำ ionization ของโมเลกุลของ Emulsifying agent (การทำ ionization คือการทำให้โมเลกุลเกิดประจุไฟฟ้าอิสระขึ้นมา) ถ้าเกิดประจุไฟฟ้าลบสารที่เติม (agent) ชนิดนี้เรียกว่า "anionic" และถ้าโมเลกุลเกิดประจุไฟฟ้าบวกสารที่เติมนี้เรียกว่า "cationic" ยังมี emulsifying agent ชนิดที่สามซึ่งไม่เกิดประจุอิสระใด ๆ เรียกว่า "nonionic" ซึ่งไม่มีความสำคัญใด ๆ ทางงานทางเลย (4)



รูปที่ 5 Lauryl trimethylammonium chloride-cationic (2)



รูปที่ 6 Polyoxyethylene lauryl ether-nonionic (2)

การร่วมผิวหน้า (Interfacial Film) ⁽⁴⁾

วัสดุเคมี emulsifying agent ทั้งสามชนิดดังกล่าวข้างต้นจะมีคุณสมบัติเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือมันจะถูกดูดระหว่างผิวหน้าของของเหลวกับอากาศ ของเหลวกับของแข็ง หรือของเหลวกับของเหลว โมเลกุลของ emulsifying agent จะมีปฏิกิริยาอ่อนไหวกับผิวหน้า ถ้าเอาใส่ลงในน้ำมันผสมกับน้ำ (oil-water system) โมเลกุลจะจัดเรียงตัวในลักษณะหนึ่ง ๆ ส่วนที่เป็นขั้วมีประจุไฟฟ้า (Polar) จะจัดตัวอยู่ในน้ำ และส่วนที่เป็นขั้วมีประจุเป็นกลาง (nonpolar) จะจัดตัวอยู่ในน้ำมัน (ดังรูปที่ 7) ถ้ามีโมเลกุลนี้มาก ๆ ก็จะทำให้เกิดผิวหน้าของ




Fig. 7 Interfacial orientation and film formation

โมเลกุลของอิมัลซิไฟเออร์มากซึ่งเรียกว่า หน้าร่วม (interfacial film) คุณสมบัติของหน้าร่วมนี้จะขึ้นกับชนิดของสารเคมี ชนิดของโมเลกุลของ emulsifying agent

Micelles ⁽¹⁾

ถ้าหากมีโมเลกุลของอิมัลซิไฟเออร์อยู่ใน emulsifier-water system มากพอ โมเลกุลเหล่านั้นจะจับกันเป็นกลุ่มในลักษณะของส่วนหางที่เป็นไฮโดรคาร์บอน จะกำบังจากน้ำ โดยส่วนหัวที่เป็นขั้วของ โมเลกุล ลักษณะของกลุ่มนี้เรียกว่า Micelles

Solubilization

เมื่อมีโมเลกุลของ emulsifier agent มากจะจับกลุ่มเป็น micelles แล้วตัว micelles สามารถดูดเอาปริมาณหนึ่งของพวกน้ำมันที่เป็นกลาง (nonpolar oil) เข้าไปได้ ตรงกลางกลุ่มได้ (รูปที่ 8) ขบวนการเหล่านี้เรียกว่า solubilization และตัว micelles นี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นโดยการดูดเอา dispersed phase เข้าไป⁽¹⁾




Fig. 8 . Emulsified droplets

ชนิดและเกรดของยางแอสฟัลท์อิมัลชัน

ยางแอสฟัลท์อิมัลชันที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปมีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. ประจุลบ (Anionic) คืออนุภาคของแอสฟัลท์ซึ่งกระจายอยู่ในน้ำมีประจุไฟฟ้าลบ
2. ประจุบวก (Cationic) คืออนุภาคของแอสฟัลท์ซึ่งกระจายอยู่ในน้ำมีประจุไฟฟ้า เป็นบวก

การใช้อิมัลซิไฟเออร์ชนิดต่าง ๆ และใช้น้ำที่มีความเป็นกรดเป็นด่างต่าง ๆ กัน ก็จะทำให้ได้ emulsified asphalt ชนิดต่าง ๆ และเกรดต่าง ๆ กัน สำหรับชนิดประจุลบ (anionic) น้ำที่ใช้ทำจะต้องมีความเป็นด่าง (PH มากกว่า 7) ส่วนชนิดประจุบวกน้ำที่ใช้ทำจะต้องมีความเป็นกรด (PH น้อยกว่า 7)

AASHTO และ ASTM ได้มีการกำหนดเกรดของยางแอสฟัลท์อิมัลชันไว้ดังนี้

แอสฟัลท์อิมัลชันชนิดที่มีประจุไฟฟ้าลบ ยางแอสฟัลท์อิมัลชันชนิดที่มีประจุไฟฟ้าบวก

| | |
|----------|--------|
| RS-1 | CRS-1 |
| RS-2 | CRS-2 |
| MS-1 | - |
| MS-2 | CMS-2 |
| MS-2h | CMS-2h |
| HF MS-1 | - |
| HF MS-2 | - |
| HF MS-2h | - |
| SS-1 | CSS-1 |
| SS-1h | CSS-1h |

หมายเหตุ HF (high-float) จะมีเฉพาะ เกรดแตกตัวเร็วปานกลาง high float นี้วัดได้ โดยวิธี Float Test (AASHTO T 50 หรือ ASTM D 139) อิมัลชันชนิด high-float จะมีคุณสมบัติคือให้ความหนาของแผ่นยางมะตอยที่เคลือบผิวหินมากกว่าชนิดธรรมดา โดยจะทำให้ น้ำสามารถระบาย (drainage) ได้น้อย

h หมายถึง ใช้แอสฟัลท์เกรดที่แข็งกว่าธรรมดามาใช้ผลิตอิมัลชัน

ส่วนผสมของแอสฟัลท์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion Ingredients)

แอสฟัลท์ (Asphalt) แอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นส่วนผสมหลักของแอสฟัลท์อิมัลชัน ใช้อยู่ ระหว่าง 55-70 เปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมทั้งหมด ในตารางที่ 4 และ 5 แสดงสัดส่วนของแอสฟัลท์ ซีเมนต์ที่ใช้ในการผสม แอสฟัลท์ที่ใช้จะมีความแข็งอยู่ระหว่าง 100-250 penetration บางครั้ง สภาพของอากาศในแต่ละท้องถิ่นก็จะเป็นตัวกำหนดแอสฟัลท์ชนิดที่แข็งกว่าหรืออ่อนกว่าที่กล่าวไว้ก็ได้

แอสฟัลท์มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ แอสฟัลท์ทีน (a:altenes) และมัลทีน (maltenes)

แอสฟัลท์ทิน เป็นส่วนที่กระจายอยู่ในมัลทิน แอสฟัลท์ทินจะ เป็นส่วนที่ให้ความแข็ง มัลทินจะให้คุณสมบัติทางด้านการเกาะยึดระหว่างแอสฟัลท์กับมวลรวมคละและคุณสมบัติทางด้านการยืดตัว (ductility) ของแอสฟัลท์ มัลทินจะแสดงคุณสมบัติออกมาในรูปของความหนืดหรือการไหล (flow) ของแอสฟัลท์

น้ำ (water)

น้ำเป็นส่วนที่มีความสำคัญรองลงมา น้ำที่ใช้ปั๊มคิจะมีแร่ธาตุอื่นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความคงตัวของแอสฟัลท์อีมีลชันได้ น้ำอาจมีสิ่งสกปรก เจือปน ในรูปของสารละลายหรือสารแขวนลอย (colloidal suspension) แต่ที่แน่นอนก็คือ มีแคลเซียมหรือแมกนีเซียมไอออน ซึ่งทำให้คุณสมบัติของอีมีลชัน เปลี่ยนแปรไปซึ่งสิ่ง เหล่านี้จะมีผลต่อพฤติกรรมของมันได้หรือทำให้แตกตัว เปลี่ยนแปลงก็ได้ สรุปแล้วน้ำที่จะใช้ต้อง เป็นน้ำที่ปราศจากสิ่งสกปรก เจือปน

Emulsifying agents

คุณสมบัติของแอสฟัลท์อีมีลชันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและชนิดของอีมีลซิไฟเออร์ เป็นส่วนสำคัญ อีมีลชันจะแบ่งออก เป็นชนิดที่มีประจุไฟฟ้าลบ (anionic) ชนิดที่มีประจุไฟฟ้าบวก (cationic) หรือชนิดที่เป็นกลาง (nonionic) อีมีลซิไฟเออร์จะเป็นตัวช่วยให้อนุภาคแอสฟัลท์ลอยกระจัดกระจายอยู่ในน้ำโดยไม่กลับมารวมตัวกัน มีความคงตัวสูง (stable) และเมื่อนำไปใช้งานก็จะแตกตัวตาม เวลาที่ต้องการ อีมีลซิไฟเออร์ที่เลือกใช้ต้องให้ เหมาะสมกับคุณสมบัติของแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่ใช้ทำอีมีลชันด้วย

อีมีลซิไฟเออร์ที่ให้ประจุไฟฟ้าลบ (Anionic Emulsifier)

อีมีลซิไฟเออร์ชนิดที่ให้ประจุไฟฟ้าลบที่นิยมใช้กันคือ พวก fatty acid ซึ่งได้จากส่วนที่เหลือจากอุตสาหกรรมเยื่อไม้ (wood-product derivative) เช่น ลิกนิน (lignins) tall oils, resin พวก fatty acid เมื่อทำปฏิกิริยากับ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Na OH) หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) จะกลายเป็นพวกสบู่ (soap) โดยจะมีค่างส่วนหนึ่งที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาทำให้เป็นกลางได้โดยทำปฏิกิริยากับกรดในแอสฟัลท์ ทำให้เกิด เป็นกลางขึ้น⁽¹⁾

เมื่อนำอิมัลซิไฟเออร์นี้ไปผสมกับน้ำและนำไปผสมกับแอสฟัลท์ อิมัลซิไฟเออร์จะไปเกาะรอบผิวอนุภาคแอสฟัลท์ (asphalt droplets) โดยจะแสดงประจุไฟฟ้าที่ผิวออกมาเป็นประจุลบและจะดึงดูดประจุบวกของโซเดียมหรือโพแทสเซียมไอออนไว้ จะมีส่วนหนึ่งของโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เหลือจากการทำปฏิกิริยา ดังแสดงในรูปที่ 9 (2)




Fig. 9 Emulsified asphalt-anionic emulsion

อิมัลซิไฟเออร์ที่ให้ประจุไฟฟ้าบวก (Cationic Emulsifier) (2)

ส่วนใหญ่เป็นพวก Fatty amines (diamines, imidazolines amidoamines) amines พวกนี้เมื่อทำปฏิกิริยากับกรด, (เช่น HCl) จะกลายเป็นสบู่ (soap) ซึ่งอิมัลซิไฟเออร์เหล่านี้เป็นเกลือที่ละลายในน้ำได้ (water-soluble salts) จึงคงตัวและมีประจุไฟฟ้าบวก โดยพวกไอออนที่มีประจุไฟฟ้าบวกจะจัดตัวอยู่บนผิวของแอสฟัลท์ พวกไอออนที่มีประจุไฟฟ้าลบจะติดอยู่กับไอออนประจุไฟฟ้าบวก เมื่อรวมกับน้ำจะเกิดelectrical double layer ซึ่งความหนาของชั้นนี้จะมีอิทธิพลต่อความคงตัว (stability) และความหนืด (viscosity) ของอิมัลชัน ดังรูปที่ 10




Fig. 10 Emulsified asphalt droplets-cationic emulsion

การผลิตแอสฟัลท์อิมัลชัน

เครื่องผลิต

ประกอบด้วย colloid mill เป็นเครื่องบดแอสฟัลท์ให้แตกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ เครื่อง colloid mill นี้ทำให้แอสฟัลท์แตกตัวโดยแรงเฉือน ภายในสเตเตอร์จะมีโรเตอร์ (rotor) หมุนด้วยความเร็วระหว่าง 1000-6000 รอบ/นาที ระยะห่างระหว่างโรเตอร์กับสเตเตอร์จะอยู่ระหว่าง 0.01-0.02 นิ้ว (0.25-0.50 มม.) ให้แอสฟัลท์และอิมัลซิไฟเออร์ผสมกับน้ำผ่านเข้าไปใน mill ก็จะได้อิมัลชันออกมา (2)

ขบวนการผลิต (1)

มีถังเก็บยางที่ให้ความร้อนจนสามารถบีบออกมาได้และถังเก็บอิมัลซิไฟเออร์ที่ผสมรวมกับน้ำแล้ว บังแอสฟัลท์และอิมัลซิไฟเออร์ที่ผสมรวมกับน้ำผ่านเข้ามาใน colloid mill ก็จะได้แอสฟัลท์อิมัลชัน จากนั้นบีบขึ้นไปไว้ในถังเก็บที่มีเครื่องกวนให้อิมัลชันเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสม่ำเสมอ การให้ความร้อนแอสฟัลท์ที่เม้นต์ที่ใช้มากหรือน้อยแล้วแต่เกรดของแอสฟัลท์ เพื่อให้มีความหนืดต่ำสามารถบีบเข้าไปใน colloid mill ได้และผสมกับน้ำที่ผสมอิมัลซิไฟเออร์ได้ตามอุณหภูมิที่กำหนดตามชนิดของแอสฟัลท์และอิมัลซิไฟเออร์ที่ใช้ อิมัลชันที่ออกจากเครื่องผลิตจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำ

วิธีการใส่อิมัลซิไฟเออร์ลงในน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามขบวนการของผู้ผลิต เช่น amine จะต้องผสมกับกรด (เช่น HCl) เพื่อให้ละลายในน้ำได้ ชนิดอื่น ๆ เช่น fatty acid จะต้องผสมกับด่าง (เช่น Na OH) ก่อนเพื่อให้ละลายในน้ำได้ อิมัลซิไฟเออร์นั้น เเทลงไปในน้ำอุ่นที่มีกรดหรือด่างละลายอยู่แล้วและคนให้ทั่วจนกระทั่งละลายหมด

ขนาดของอนุภาคแอสฟัลท์เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้อิมัลชันมีความคงตัว อิมัลชันทั่ว ๆ ไป จะมีขนาดเม็ดแอสฟัลท์ดังนี้ (ดูรูปที่ 11)

| | | |
|--------------------|---------------|------|
| เล็กกว่า 0.001 มม. | (1 ไมครอน) | 28 % |
| 0.001 - 0.005 มม. | (1-5 ไมครอน) | 57 % |
| 0.005 - 0.010 มม. | (5-10 ไมครอน) | 15 % |

อนุภาคเล็ก ๆ ของแอสฟัลท์จะกระจายอยู่ในน้ำที่มีอีมีลซิไฟเออร์ เป็นพวกมีแรงกระทำที่ผิว (surface-active emulsifier or surfactant) โดยแรงที่ผิวนี้จะทำให้เกิดแรงดึงผิวที่บริเวณผิวอนุภาคแอสฟัลท์ ทำให้อนุภาคแอสฟัลท์ลอยตัวอยู่ได้และอนุภาคแอสฟัลท์ที่มีประจุไฟฟ้าที่ผิวเหมือนกันจะผลักกันจะช่วยให้อนุภาคแอสฟัลท์ลอยตัวอยู่ได้ ดังรูปที่ 11




Figure 11 Relative sizes and distribution of asphalt particles in an emulsion.

Courtesy Chevron U.S.A. Inc.




Figure 12 Diagram of an asphalt emulsion manufacturing plant.

Courtesy Chemicolloid Laboratories, Inc.

วัสดุหินสำหรับยางมะตอยน้ำ (2)

โครงสร้างและส่วนประกอบของหินได้ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่มีผลต่อการ เกาะยึด (adhesion) ระหว่างวัสดุหินกับแอสฟัลท์และยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้กับยางมะตอยน้ำและคัทแบ็คแอสฟัลท์

วัสดุหินที่ใช้ในงานทางจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ พวก เปียกน้ำได้ง่าย (hydrophilic) ได้แก่ ซิลิกา, ควอตและกรวด ซึ่งเป็นพวกแสดงประจุไฟฟ้าลบ (electronegative) อีกพวกหนึ่งคือพวกไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) เช่น หินปูน ซึ่งเป็นพวกแสดงประจุไฟฟ้าบวก (electro-positive) ดังรูปที่ 13

ได้มีการยอมรับโดยทั่วไปว่าประจุไฟฟ้าที่ผิวหินจะเป็นสิ่งบอกลถึงการ เกาะยึด (adhesion) ระหว่างหินและแอสฟัลท์จะดีหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยางมะตอยน้ำและคัทแบ็คแอสฟัลท์ ดังรูปที่ 14 และ 15 ประจุไฟฟ้าที่ผิวหินจะเกิดขึ้นเมื่อหินสัมผัสกับน้ำ ถ้าหินแท้ประจุไฟฟ้าที่ผิวหินจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากผิวหินจะดูดซึมประจุไฟฟ้าทำให้หินอยู่ในสภาพ เป็นกลาง

หินที่มีประจุไฟฟ้าลบจะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้น เมื่อหิน เปียกน้ำ ดังสมการ



หินปูนจะแสดงประจุไฟฟ้าบวก เมื่อ เปียกน้ำ ดังสมการ



ศูนย์วิจัยเภสัชวิทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




Fig. 13 A schematic diagram of the surface characteristics of two diverse types of aggregates.




Fig. 14 Action of anionic asphalt emulsion upon calcareous (limestone) aggregates.




Fig. 15 Action of cationic asphalt emulsions upon silica aggregates.

โดยปกติที่ผิวหินจะไม่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันทั้งหมด วัสดุหินส่วนมากจะมีประจุไฟฟ้า ทั้ง 2 ชนิดปนกัน ทั้งประจุลบและประจุบวก เช่น วัสดุหินประกอบด้วยซิลิกอน ซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบและขณะเดียวกันก็มีแคลเซียม แมกนีเซียม อลูมิเนียมหรือเหล็กซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก ดังรูปที่ 16

ถ้าวัสดุหินที่นำมาใช้งานมีทั้งประจุบวกและประจุลบใกล้เคียงกัน สามารถเลือกใช้ยางแอสฟัลท์อีมัลชันชนิดที่มีประจุบวกหรือประจุลบก็ได้ แต่ยางแอสฟัลท์อีมัลชันชนิดประจุบวกเหมาะที่จะเลือกใช้มากกว่าสามารถใช้กับหินได้กว้างกว่า ดังรูปที่ 17




Fig. 16 Classification of aggregates




Fig. 17 Approximate effective range of cationic and anionic emulsions on various types of aggregates

การแตกตัวและการบ่ม (Breaking and Curing) (1)

การแตกตัว

ยางแอสฟัลท์อิมัลชันจะทำหน้าที่ เกาะยึดและกันน้ำได้ดีคือ เมื่อแอสฟัลท์แยกตัวออกจากน้ำ ในการทำผิวทาง เซอร์ เฟสทรีด เมนต์ หรือซิลิโคท อิมัลชันจะแตกตัว เมื่อสัมผัสกับน้ำ ความคละ หรือผิวทางและอนุภาคเล็ก ๆ ของแอสฟัลท์จะรวมตัวกันยกตัวอย่างคือ เนื่อง เคลือบผิวหินหรือผิวทาง

สำหรับยางแอสฟัลท์อิมัลชันที่ผสมกับหินที่มีการ เรียงขนาดคละดี จะต้อง เป็นชนิดที่แตกตัว ช้า เพื่อการผสมและปูลงบนถนน การที่แอสฟัลท์จับตัวเป็นก้อน เรียกว่าการแตกตัว (breaking or setting) อัตราการที่อนุภาคแอสฟัลท์แยกตัวจากน้ำ เรียกว่า เวลาในการแยกตัว (breaking or setting time) เช่นอิมัลชันชนิดแตกตัวเร็ว (RS) แตกตัวภายใน 1-5 นาที หลังจากลาด ยางลงบนถนน สำหรับพวกแตกตัวเร็วปานกลาง (MS) หรือพวกแตกตัวช้า (SS) จะใช้เวลาาน กว่า

ชนิดของหินจะมีผลต่อการดูดซึมน้ำ ซึ่งการดูดซึมน้ำจะสัมพันธ์กับการแตกตัวของแอสฟัลท์และน้ำ หินที่ดูดน้ำได้เร็วก็จะเร่งการแตกตัวได้เร็วกว่า

ในลักษณะการใช้งานโดยการผสมอีมีลชันกับวัสดุหิน ขนาดและปริมาณพื้นที่ผิวหินก็มีความสำคัญ ถ้าวัสดุหินในส่วนผสมมีพื้นที่ผิวมากก็จะทำให้อีมีลชันแตกตัวเร็วขึ้นในกรณีต้องการใช้งานในลักษณะนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจะต้องควบคุมขนาดหรือขนาดไล่เลียงของหินและใช้อีมีลชันให้ถูกชนิด

การบ่ม (Curing)

ในงานลาดยางการแตกตัวของอีมีลชันชนิดมีประจุไฟฟ้าลบและชนิดมีประจุไฟฟ้าบวกขึ้นอยู่กับภาระของน้ำทำให้การเกาะยึดของหินค่อย ๆ เพิ่มขึ้น การระเหยของน้ำขึ้นอยู่กับสภาพฝน-ฟ้า-อากาศ (weather condition) สภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการบ่ม คือ มีความชื้นในอากาศสูง อุณหภูมิต่ำหรือฝนตกหลังจากการทำงาน สภาพผิวและบรรยากาศมีผลต่ออีมีลชันชนิดมีประจุไฟฟ้าบวกน้อยกว่าชนิดมีประจุไฟฟ้าลบ ซึ่งเป็นข้อดีของอีมีลชันชนิดมีประจุไฟฟ้าบวกและทำให้แตกตัวเร็วกว่า

เมื่อใช้อย่างอีมีลชันชนิดแตกตัวเร็ว (Rapid-set emulsion) ที่มีประจุไฟฟ้าลบหรือชนิดที่มีประจุไฟฟ้าบวก การแยกตัวของแอสฟัลท์เริ่มแรกเกิดจากปฏิกิริยาทาง electro chemical แต่การเกาะยึดระหว่างหินและแอสฟัลท์ส่วนใหญ่เกิดหลังจากน้ำที่ผสมอีมีลชันไฟเออร์ได้สูญเสียไปแล้ว แอสฟัลท์จะค่อย ๆ แทนที่น้ำที่เคลือบอยู่นี้ เมื่อน้ำระเหยออกไป โดยแรงจากการบดอัดหรือโดยการดูดซึมน้ำของหิน

อีมีลชันชนิดแตกตัวเร็วปานกลาง (Medium-set emulsion) และชนิดแตกตัวช้า (Slow-set emulsion) จะมีความคงตัวสูงโดยจะไม่ค่อยค้ำเนินถึงระหว่างประจุไฟฟ้าของหินกับยางมะตอย เมื่อใช้อีมีลชัน 2 ชนิดนี้ทำผิวชนิดผสม (paving mix) หินที่ใช้ควรจะมีความชื้น เพื่อสะดวกในการผสมและการที่แอสฟัลท์จะ เคลือบหินได้ดีขึ้น การเพิ่มกำลัง เมื่อใช้อีมีลชันชนิดแตกตัวช้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาระของน้ำและการดูดซึมน้ำของหิน อีมีลชันชนิดแตกตัวปานกลางและแตกตัวช้าที่มีประจุบวกวัสดุหินที่ใช้จะต้องมีความชื้นสูงสุดเพื่อช่วยในการผสมและการที่แอสฟัลท์จะ เคลือบหิน

อิมัลชันบางชนิดมีพวกน้ำมันผสมอยู่ด้วย เพื่อช่วยในการผสมและการเคลือบหิน ถึงแม้ว่าน้ำมัน เหล่านี้จะไม่เกี่ยวกับกลไกในการแตกตัว แต่ก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้ น้ำมันระเหยออกไปก่อน (cure) จึงจะใช้งาน แต่ถ้าลาดยางหลาย ๆ ชั้นก่อนทำชั้นต่อไปต้องรอให้น้ำมันระเหยออกไปให้หมด เสียก่อน

การเลือกใช้อย่างให้เหมาะสม (Selecting the Right Type of Asphalt Emulsion)

ยางแอสฟัลท์อิมัลชันสามารถนำมาใช้ตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ในงานทางได้เกือบทั้งหมด เช่น ทำซิลโค้ด โพร้มโค้ด แท็คโค้ด เซอร์เฟสทรีต เมนต์ และอื่น ๆ ดังนั้นจะต้องเลือกใช้ชนิดของยางแอสฟัลท์อิมัลชันให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการใช้งาน

การพิจารณาเลือกใช้

อันดับแรกจะต้องพิจารณาชนิดของงานที่จะนำไปใช้ เช่น ซิลโค้ด โพร้มโค้ด เซอร์เฟสทรีต เมนต์ และใช้ทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สิ่งอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบคือ

- สภาพอากาศที่คาดว่าจะเกิดในขณะก่อสร้าง เช่น ร้อนหรือหนาว
- ชนิดของหินที่จะนำมาใช้งาน
- อุปกรณ์ก่อสร้างที่จะนำมาใช้งาน
- แหล่งน้ำที่จะมาใช้ผสม เพื่อชลอกการแตกตัว
- ปัญหาการจราจรที่ผ่านในบริเวณก่อสร้าง
- พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม

การปฏิบัติการในห้องทดลอง เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะ เลือกใช้ชนิดของยางแอสฟัลท์อิมัลชัน ปริมาณของยางแอสฟัลท์อิมัลชัน จำนวนน้ำที่จะต้องเพิ่ม เข้าไปในส่วนผสม ระยะเวลาในการแตกตัว

แต่ละ เกรดของยางแอสฟัลท์อิมัลชันได้ผลิตขึ้นมา เพื่อจุดมุ่งหมายในการใช้งานต่าง ๆ กัน
คือ

ยางแอสฟัลท์อิมัลชันชนิดแตกตัวเร็ว (Rapid-Setting Emulsions)

ออกแบบ เพื่อให้มีปฏิกิริยาไว เมื่อสัมผัสกับหินและ เปลี่ยนสภาพจากยางมะตอยน้ำกลับ ไป
เป็นแอสฟัลท์ เวลาเคลือบหินจะเป็นแผ่นหนาเหมาะสำหรับใช้พื้น เช่นทำ เซอร์เฟสทรีต เมนต์
ที่นิยมใช้ในประเทศไทย คือ CRS-2, CRS-3 เกรดนี้จะมีความหนืด (Viscosity) สูง เพื่อ
ป้องกันการที่ยางแอสฟัลท์อิมัลชันไหลออกจากผิวทาง

ยางแอสฟัลท์อิมัลชันชนิดแตกตัวเร็วปานกลาง (Medium-Setting Emulsions)

ออกแบบเพื่อใช้กับหินหยาบ (coarse aggregate) เกรดนี้จะไม่แตกตัว (breaking)
ทันทีที่สัมผัสกับหิน หลังจากผสมเข้ากับหินดีแล้วจะมีเวลา 2-3 นาทีเพื่อนำไปใช้งาน ยาง
แอสฟัลท์อิมัลชัน เกรดนี้จะมีความหนืดต่ำกว่าชนิดแตกตัวเร็ว

High float (HF) คือยางแอสฟัลท์อิมัลชันที่อยู่ในเกรดแตกตัวเร็วปานกลางโดยจะให้
ประจุไฟฟ้าลบ วิธีวัด high float ได้จากการทดสอบเนื้อยาง (asphalt residue) โดย
Float Test (AASHTO T 50 หรือ ASTM D139) ยางแอสฟัลท์อิมัลชันชนิด high float จะ
เคลือบหินได้ดีและเหมาะกับสภาพอากาศรุนแรง แอสฟัลท์ชนิดธรรมดาจะไหล (flow) ที่อุณหภูมิ
60⁰ซ (140⁰ฟ) แต่ชนิด high float จะไหลที่อุณหภูมิ 71⁰ซ (160⁰ฟ) ชนิด high float
จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ อ่อนตัวน้อยในฤดูร้อนและไม่แข็งตัวมากในฤดูหนาว

ยางแอสฟัลท์อิมัลชันชนิดแตกตัวช้า (Slow-Setting Emulsions)

ยางแอสฟัลท์อิมัลชันชนิดนี้จะมี ความคงตัว (stability) สูง ใช้เวลาในการแตกตัวนาน
ทำให้มีเวลาในการทำงานนาน สามารถนำไปใช้ผสมกับมวลรวมคละที่มีการ เรียงขนาดดี (dense-
grade aggregate) เมื่อผสมน้ำให้เจือจางทำให้ความหนืด (viscosity) ลดลง สามารถนำ
ไปใช้ทำแทคโค้ต (tack coats) พื้นเพื่อกำจัดฝุ่นและฉีดเป็นฝอยบาง ๆ (fog seal) การแตก
ตัวจะขึ้นอยู่กับกระเหยของน้ำ ถ้าต้องการ เร่งให้แตกตัวเร็วขึ้นให้ผสมกับปูนซีเมนต์หรือปูนขาว

ในตารางที่ 2 ได้แนะนำการเลือกใช้ยางแอสฟัลท์อิมัลชันที่เหมาะสมกับงานลักษณะต่าง ๆ

TABLE 2 GENERAL USES OF EMULSIFIED ASPHALT

ASTM D 3628

NOTE—Only those grades of emulsified asphalt in general use have been indicated herein. It is possible that under certain variations of aggregates, or climatic conditions, or both, additional selections might be appropriate. Where the use of emulsified asphalt for applications other than those listed in the table are contemplated, the emulsion supplier should be consulted.

| Type of Construction ⁴ | Specification D 977 | | | | | | | Specification D 2397 (Cationic) | | | | | |
|---|---------------------|------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------|-------|--------|----------------|----------------|
| | RS-1 | RS-2 | MS-1, HFMS-1 | MS-2, HFMS-2 | MS-2h, HFMS-2h | SS-1 | SS-1h | CRS-1 | CRS-2 | CMS-2 | CMS-2h | CSS-1 | CSS-1h |
| Bituminous-aggregate mixtures: | | | | | | | | | | | | | |
| For pavement bases and surfaces: | | | | | | | | | | | | | |
| Plant mix (hot) (D 3515) | | | | | X ^b | | | | | | | | |
| Plant mix (cold) | | | | | | | | | | | | | |
| Open-graded aggregate | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| Dense-graded aggregate | | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Sand | | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Mixed-in-place: | | | | | | | | | | | | | |
| Open-graded aggregate | | | X | X | X | | | | | X | X | | |
| Dense-graded aggregate | | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Sand | | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Sandy soil | | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Slurry seal | | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Bituminous-aggregate applications: | | | | | | | | | | | | | |
| Treatments and seals: | | | | | | | | | | | | | |
| Single surface treatment (Chip Seal) | X | X | | | | | | X | X | | | | |
| Multiple surface treatment | X | X | | | | | | X | X | | | | |
| Sand seal | X | X | X | | | | | X | X | | | | |
| Penetration macadam: | | | | | | | | | | | | | |
| Large voids | | X | | | | | | | X | | | | |
| Small voids | X | | | | | | | X | | | | | |
| Bituminous applications: | | | | | | | | | | | | | |
| Fog seal | | | X ^c | | | X ^b | X ^b | | | | | X ^b | X ^b |
| Prime coat-penetrable surface | | | | | | X ^b | X ^b | | | | | X ^b | X ^b |
| Tack coat | | | X ^c | | | X ^b | X ^b | | | | | X ^b | X ^b |
| Dust binder | | | | | | X ^b | X ^b | | | | | X ^b | X ^b |
| Mulch treatment | | | | | | X ^b | X ^b | | | | | X ^b | X ^b |
| Crack filler | | | | X | X | X | X | | | X | X | X | X |
| Maintenance mix: | | | | | | | | | | | | | |
| Immediate use | | | X | X | X | | | | | X | X | | |

⁴ For definitions of terms used in this table, refer to Section 2.

^a Specification D 3515 permits the use of other emulsion grades by note, "Grades of emulsion other than MS-2h may be used where experience has shown that they give satisfactory performance."

^c Diluted with water by the manufacturer.

^b Diluted with water.

The American Society for Testing and Materials takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk of infringement of such rights, is entirely their own responsibility.

2. ยาง คัทแบคแอสฟัลท์ (Cutback Asphalts)

แอสฟัลท์ชนิดนี้ทำได้โดยการผสมแอสฟัลท์ซีเมนต์กับสารละลาย (Solvents) ซึ่งได้แก่น้ำมันต่าง ๆ เช่น Naptha (Gasolene), Kerosene และ Diesel Oil แอสฟัลท์ชนิดนี้จะมีลักษณะ เหลวในอุณหภูมิธรรมดา โดยเมื่อนำไปใช้งาน เช่น ใช้ทำผิวจราจร เมื่อนำไปลาดแล้วน้ำมันที่ใช้ผสมจะระเหยตัวไปคง เหลือแต่แอสฟัลท์ซีเมนต์

ยางคัทแบคแอสฟัลท์ในอุณหภูมิต่ำจะมีลักษณะข้นจนกระทั่ง เหลว จะข้น เหลวมากน้อยขึ้นอยู่กับ Penetration Grade ของยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมและชนิดของสารละลาย (Cutter stock) ตลอดจนสัดส่วนระหว่างสารละลายกับแอสฟัลท์ซีเมนต์ แอสฟัลท์ชนิดนี้ประเภทที่เหลวมากอาจนำไปใช้งานได้โดยตรงโดยไม่ต้องให้ความร้อนหรือให้เพียง เล็กน้อยก็พอ สำหรับประเภทที่เหลวปานกลางโดยปกติให้ความร้อน 150^oฟ - 200^oฟ ก็เพียงพอในการทำงาน สำหรับชนิดที่ข้นมากอาจจะต้องให้ความร้อนระหว่าง 200^oฟ-350^oฟ

ก. Rapid Curing Liquid asphalt (R.C.)

แอสฟัลท์ชนิด R.C. นี้เป็นประเภทที่แข็งตัวไว (Fast setting) ทั้งนี้เนื่องจากเกิดจากส่วนผสมระหว่าง Naptha (Gasoline) ซึ่งเป็นน้ำมันซึ่งระเหยง่ายกับแอสฟัลท์ซีเมนต์เกรด 85/100 หรือ 60/70 แอสฟัลท์ชนิด R.C. นี้ทั่ว ๆ ไปใช้ในงานก่อสร้างประเภท เซอเฟสทรีดเมนต์ เพนเตชั่นแมคคาดีม และ Open-graded paving mixtures

ข. Medium Curing Liquid Asphalt (M.C.)

แอสฟัลท์ชนิดนี้ผลิตได้โดยผสมแอสฟัลท์ซีเมนต์ เกรด 120/150 กับ Kerosene ฉะนั้น แอสฟัลท์ชนิดนี้จึงใช้เวลาในการแข็งตัว (Setting) นานกว่าชนิด R.C. เนื่องจาก Kerosene ระเหยตัวได้ช้ากว่า Naptha

แอสฟัลท์ชนิดนี้ใช้ในงานที่ต้องการระยะเวลาบ่มตัว (Curing) นาน เช่น ในการทำ Prime coat ทั้งนี้เพื่อให้ M.C. มีโอกาสซึมลงไปได้ผิวชั้นพื้นทางได้มากหรือใช้ในการทำ Dense Grade Paving Mixtures

ค. Slow Curing Liquid Asphalt (S.C.)

แอสฟัลท์ชนิด S.C. นี้โดยทั่วไปผลิตได้โดยผสมแอสฟัลท์ซีเมนต์ เกรด 150-200 กับพวกน้ำมันหนัก เช่น Diesel Fuel Oil หรืออาจผลิตได้จากถุการกลั่นโดยตรง S.C. นี้ มักนิยมเรียกว่า "Road Oils"



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย